

## بورسی مقاومت کششی و خمی در اتصال L شکل میخ در تخته خرد ۵ چوب و تخته‌فیبر با دانسیته متوسط (MDF)

امیر لشگری<sup>۱\*</sup>، پیام خدایاری<sup>۲</sup> و سید علی محمدی<sup>۲</sup>

\*- مسئول مکاتبات، استادیار، گروه صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج

پست الکترونیک: amir.lashgari@kiau.ac.ir

- دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج

تاریخ پذیرافشان: تیر ۱۳۹۱

تاریخ دریافت: مهر ۱۳۹۰

### چکیده

در این مطالعه، تأثیر طول میخ در سه مقدار (۴۲ و ۴۸ و ۴۲ میلی‌متر)، تعداد میخ (۲ و ۳ عدد) و نوع فرآورده تخته خرد چوب و تخته‌فیبر با دانسیته متوسط (MDF) بر مقاومت کششی و خمی بررسی شد. برای ساخت اتصال L شکل ابعاد عضوها ۱۰×۱۵×۱۰ سانتی‌متر بود. در این اتصال‌ها از هیچ نوع چسبی به عنوان ماده کمکی استفاده نشد. از ترکیب عوامل متغیر فوق در بررسی هر مقاومت ۲۴ نمونه بوجود آمده که با توجه به ۴ تکرار جمعاً ۹۶ نمونه اتصال L شکل ساخته شده و مقاومت کششی و خمی اتصال ایجاد شده توسط ماشین آزمون مکانیکی اندازه‌گیری شد. براساس نتایج به دست آمده اثر متقابل سه عامل طول نفوذ میخ، تعداد میخ و جنس عضو بر مقاومت اتصال در برابر کشش و خمش معنادار نبود. با افزایش طول میخ و تعداد آنها مقاومت کششی و خمی افزایش یافت. در این بررسی اتصال‌ها با طول نفوذ ۴۸ میلی‌متر، تعداد میخ (۳ میخ) در جنس عضو تخته‌فیبر با دانسیته متوسط (MDF) بیشترین مقاومت خمی و اتصال‌های با طول نفوذ ۴۲ میلی‌متر و تعداد میخ (۳ میخ) در جنس عضو تخته‌فیبر با دانسیته متوسط (MDF) بیشترین مقاومت را در کشش دارا بودند.

**واژه‌ای کلیدی:** اتصال‌های L شکل چوبی، مقاومت خمی، مقاومت کششی، تخته‌فیبر با دانسیته متوسط (MDF)، تخته خرد چوب.

### مقدمه

استحکام و ایمنی سازه را تضمین کرده، بنابراین عدم توجه به طراحی درست اتصال‌ها در سازه‌های چوبی تأکیدی بر شدت نقاط ضعف آن خواهد بود. برای انجام درست طراحی مهندسی سازه‌های چوبی باید از اصول اساسی مربوط به اتصال‌ها آگاهی یافتد. طراح باید شناخت جامعی از نوع اتصال‌ها و اتصال‌دهنده‌ها پیدا کرده و به سه عامل توجه زیادی بنماید.

در سازه‌های چوبی کلیه قطعه‌ها به طرق مختلف به یکدیگر متصل شده‌اند و اتصال‌ها از بخش‌های اصلی یک سازه هستند. اتصال‌ها، بار واردہ را به طور پیوسته تحمل کرده و بنیان سازه را بوجود می‌آورند. از آنجا که حرکت سازه‌های چوبی به سمت خراibi، از نقاط ضعف آنها ناشی می‌شود و این نقاط ضعف اتصال‌ها هستند، توجه به اتصال‌ها اهمیت پیدا می‌کند. شواهد نشان می‌دهد که اتصال‌ها زیبایی،

حالی که نتایج حاصل از گونه راش نشان داد که این گونه چوبی برای استفاده در ساختمان برای محلهایی که بار دائم به آن وارد می‌شود مناسب است.

Eckelman (۲۰۰۲) و همکاران وی، تأثیر تعداد سوزن‌ها و عمق نفوذ آنها را بر روی تخته چند لایه کاج و تخته چند لایه دوگلاس و OSB را مورد بررسی قرار دادند. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که هرچه ابعاد و تعداد سوزن‌ها بیشتر باشد عوامل کلیدی در افزایش استحکام اتصال‌ها بیشتر می‌شود.

Chow (۱۹۸۸) و دیگر همکارانش، استحکام سوزن‌ها و میخ‌ها را در صفحه‌های چوبی مثل OSB و تخته سه لایه مورد بررسی قرار دادند. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که نوع قالب‌ها، نوع سوزن و میخ بر میزان استحکام تأثیر دارند.

Erdil و همکاران (۱۹۹۸) ساختار مبلمان روش‌دار را بررسی کردند، آنها مقاومت جانبی و برشی چوب بلوط قرمز و صنوبر، تخته‌فیبر با دانسیته متوسط و OSB را مورد بررسی قرار دادند. نتایج این مطالعه تعیین کرد که میخ مسلماً بر استحکام اتصال مؤثر است.

Wilkinson (۱۹۹۱) تحمل بار دوبل چوبی را مورد بررسی قرار داده و نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که تحمل بار در جهت دوبل متناسب با جرم ویژه چوب آن است، ولی تحمل بار در دوبل‌هایی که در جهت عمود بر الیاف بارگذاری شوند، متناسب با جرم ویژه و قطر دوبل است.

KASEL (۲۰۰۶) به بررسی مقاومت خمسی اتصال پیچ با قطرهای ۴/۵ و ۵/۵ میلی‌متر که در حالت‌های بدون چسب و آغشته شده با چسب پلی اورتان در MDF و تخته خرد چوب تعییه شده بودند پرداخت، براساس نتایج این تحقیق اتصال‌های تعییه شده در MDF نسبت به تخته

۱- شکست اتصال، ۲- بهینه‌کردن مصالح چوبی در اتصال‌ها و ۳- طراحی نادرست اتصال‌ها

مطالعه‌های کمی برای محاسبه بار وارد بر انواع اتصال‌ها و بر حسب اندازه آنها صورت گرفته است و برای فرموله کردن روابط محاسبات طراحی تلاش زیادی صورت انجام نشده است. علت اصلی این امر معمولاً ارتباط کم و ناکافی بودن مشاهدات تجربی و زیاد بودن متغیرهای درگیر عنوان می‌شود. با توجه به مشکل‌های فوق، در این بررسی بر آن شدیم که دو مقاومت‌کششی و خمی که از بارهای اساسی وارد شده بر کلیه سازه‌های چوبی و همچنین برای مشخص شدن نقاط بحرانی در اتصال‌های مزبور که شکست در آن نواحی اتفاق می‌افتد به منظور دستیابی به طراحی مهندسی دقیق‌تر و ایجاد اتصالی مقاومت را بررسی نماییم تا بتوانیم به ترکیبی مناسب‌تر از مصالح مورد استفاده، نوع اتصال و ابعاد سازه متناسب با بار وارد دست یابیم.

لشگری (۱۳۸۷) مقاومت‌کششی و گشتاور‌خمی را در اتصال پیچ بررسی کرده است، در این تحقیق تأثیر قطر پیچ بر مقاومت‌کششی و گشتاور‌خمی مورد بررسی قرار گرفت که نتایج حاصل نشان می‌دهد با افزایش قطر پیچ مقاومت‌کششی افزایش ولی گشتاور‌خمی کاهش می‌یابد.


فرخ‌پیام (۱۳۷۳) استحکام اتصال با پیچ را روی گونه‌های راش و توسکا اندازه‌گیری کرده است که اتصال‌های آزمایشی با پیچ‌های استاندارد ساختمانی در چهار اندازه ۱۳، ۱۶، ۱۹ و ۲۲ میلی‌متر ساخته شده و ابعاد مقطع اعضا اتصال با توجه به اندازه قطر پیچ تعیین گردید. نتایج به دست آمده از گونه توسکا مشخص نمود که این گونه چوبی برای استفاده ساختمانی در محلهای که بار چندان زیادی به آن وارد نمی‌شود مناسب است، در

آزمون مکانیکی تا مرحله جداسازی عضوهای اتصال از یکدیگر، یعنی در محلی که منحنی اعمال بار افت می‌کند انجام شده است.



شکل ۱- نمونه اتصال L شکل

سرعت بارگذاری مطابق تحقیقی که توسط Eckelman (۲۰۰۳) برای بررسی مقاومت کششی اتصال دوبل در تخته لایه و OSB انجام شده ۱/۲۵ میلی‌متر بر دقیقه تنظیم شده و نحوه بارگذاری به صورت زیر بوده است (شکل ۲ و ۳).




شکل ۳- نمونه اعمال بار کششی

خرده‌چوب و اتصال‌های آغشته شده به چسب نسبت به بدون چسب، از مقاومت بیشتری برخوردار بودند. Guntekin (۲۰۰۴) به بررسی مقاومت اتصال‌های الیت در تخته خردۀ‌چوب و MDF پرداخت، براساس نتایج بدست‌آمده مقاومت اتصال‌های دوبل چوبی از الیت بیشتر است.

## مواد و روشها

مواد اولیه این تحقیق عبارتند از: تخته خردۀ‌چوب و تخته‌فیبر با دانسیته متوسط (MDF) و میخ با سه طول مختلف (۳۲، ۴۲ و ۴۸ میلی‌متر) ابعاد عضوهای  $15 \times 10 \times 10$  سانتی‌متر پس از برش نمونه‌ها از هر فراوردهای چوبی به ابعاد مورد نظر، با دستگاه میخ‌زن بادی اتصال‌های L شکل مورد نظر ساخته شد، سپس نمونه‌ها پس از مونتاژ به مدت ۳ هفته در محیط گارگاه متعادلسازی شدند (شکل ۱). برای آزمایش مقاومت اتصال‌ها از دستگاه آزمون مکانیکی استفاده شد. این دستگاه داده‌های هر آزمایش را به صورت نمودار ترسیم می‌کند. اعمال بار توسط دستگاه



شکل ۲- نمونه اعمال بار کششی

عوامل متغیر این بررسی به شرح زیر می‌باشد:

- ۱- طول نفوذ میخ (۳۲، ۴۲ و ۴۸ میلی‌متر)
- ۲- تعداد میخ (۲ و ۳ عدد)
- ۳- جنس عضو اتصال (تخته خردۀ‌چوب و تخته‌فیبر با دانسیته متوسط (MDF))

### نتایج

اطلاعات داده شده در جدول ۱ و ۲ نشان دهنده میانگین های مقاومت کششی و خمشی اتصال ها می باشد.

از ترکیب متغیرهای مختلف ۲۴ تیمار به وجود آمده و از هر تیمار چهار تکرار برای بررسی هر مقاومت، به طوری که جمماً ۹۶ نمونه تحت آزمایش کشش و خمش قرار گرفت.

جدول ۱- میانگین مقاومت کششی اتصال ها

نوع گونه	تعداد میخ	عمق نفوذ (mm)	مقاومت کششی (KN.cm)
	۳۲	۰/۱۵۴	± ۰/۴۱۸
	۴۲	۰/۳۰۳	± ۱/۲۹۲
تخته فیبر با دانسیته متوسط (MDF)	۴۸	۰/۲۸۷	± ۰/۸۳۰
	۳۲	۰/۰۹۶	± ۰/۳۸۰
	۴۲	۰/۳۵۴	± ۱/۷۵۶
	۴۸	۰/۲۳۴	± ۱/۰۵۲
	۳۲	۰/۰۷۲	± ۰/۲۰۷۲
	۴۲	۰/۱۲۳	± ۰/۵۷۸۹
تخته خرده چوب	۴۸	۰/۲۲۹	± ۱/۱۲۹۴
	۳۲	۰/۱۰۳	± ۰/۰۳۲۴
	۴۲	۰/۲۱۴	± ۰/۷۷۳۷
	۴۸	۰/۳۰۴	± ۱/۴۶۱۶

جدول ۲- میانگین مقاومت خمشی اتصال ها

نوع فرآورده	تعداد میخ	عمق نفوذ (mm)	مقاومت خمشی (KN.cm)
	۳۲	۰/۰۰۸۷۶۰۷	± ۰/۰۳۹۸
	۴۲	۰/۰۳۱	± ۰/۰۶۹۲
تخته فیبر با دانسیته متوسط (MDF)	۴۸	۰/۰۱۸	± ۰/۰۹۰۶۳۳
	۳۲	۰/۰۱۱	± ۰/۰۵۸
	۴۲	۰/۰۳۳	± ۰/۱۳۴
	۴۸	۰/۰۲۸	± ۰/۱۳۴
	۳۲	۰/۰۱۵	± ۰/۰۴۷
	۴۲	۰/۰۲۰	± ۰/۰۶۵
	۴۸	۰/۰۲۲	± ۰/۰۷۰
تخته خرده چوب	۳۲	۰/۰۱۲	± ۰/۰۴۴
	۴۲	۰/۰۱۸	± ۰/۰۹۱
	۴۸	۰۲۸/۰	± ۰/۱۳۸

متقابل بررسی گردید، که در جدول (۳) برای مقاومت کششی و در جدول ۴ برای مقاومت خمشی آمده است.

برای تجزیه و تحلیل آماری مقاومت‌های اتصال از تجزیه واریانس و همبستگی استفاده شد. در این بررسی اثر متغیرها بر مقاومت کششی و خمشی به صورت مستقل و

جدول ۳- تجزیه و تحلیل اثربارهای مستقل و متقابل متغیرها بر مقاومت کششی اتصال‌ها

معنی دار	F	میانگین مربعات	درجه آزادی	مجموع مربعات	منبع تغییرات
۰/۱۱۶	۲/۶۳۳	۰/۰۰۳	۱	۰/۰۰۳	جنس عضو
۰/۱۱۳	۲/۷۰۰	۰/۰۰۳	۱	۰/۰۰۳	تعداد میخ
۰/۰۰۰	۱۸/۷۳۸	۰/۰۱۹	۲	۰/۰۳۸	عمق نفوذ میخ
۰/۰۲۳	۵/۸۸۲	۰/۰۰۶	۱	۰/۰۰۶	جنس عضو و تعداد میخ
۰/۲۹۳	۱/۲۹۴	۰/۰۰۱	۲	۰/۰۰۳	جنس عضو و عمق نفوذ میخ
۰/۲۰۲	۱/۷۰۹	۰/۰۰۲	۲	۰/۰۰۳	تعداد میخ و عمق نفوذ میخ
۰/۰۶۰	۰/۱۷۴	۰/۰۰۳	۲	۰/۰۰۶	جنس عضو و تعداد میخ و عمق نفوذ میخ
			۲۴	۰/۰۲۴	خطا
			۳۵	۰/۰۸۷	مجموع


جدول ۴- تجزیه و تحلیل اثربارهای مستقل و متقابل متغیرها بر مقاومت خمشی اتصال‌ها

معنی دار	F	میانگین مربعات	درجه آزادی	منبع تغییرات
۰/۶۳۶	۰/۲۳۰	۰/۰۰۰	۱	جنس عضو
۰/۰۰۳	۱۱/۰۴۷	۰/۰۰۶	۱	تعداد میخ
۰/۰۰۰	۱۵/۳۴۰	۰/۰۰۸	۲	عمق نفوذ میخ
۰/۸۸۹	۰/۰۲۰	۱/۰۰۵	۱	جنس عضو و تعداد میخ
۰/۶۹۱	۰/۳۷۶	۰/۰۰۰	۲	جنس عضو و عمق نفوذ میخ
۰/۹۴۵	۰/۰۵۷	۲/۹۷	۲	تعداد میخ و عمق نفوذ میخ
۰/۳۱۲	۱/۲۲۲	۰/۰۰۱	۲	جنس عضو و تعداد میخ و عمق نفوذ میخ
			۲۴	خطا
			۳۵	مجموع

میانگین مقاومت کششی برای بیشترین طول نفوذ یعنی ۴۸ میلیمتر می‌باشد، علت این امر را می‌توان این گونه بیان نمود که با افزایش طول میخ سطح تحت تنش افزایش می‌یابد که این موضوع به دنبال خود با توجه به فرمول  $\frac{P}{A} = \sigma$  کاهش تنش را به دنبال خواهد داشت که این کاهش افزایش مقاومت کششی را به دنبال دارد، نتایج حاصل با نتایج Eckelman (۲۰۰۲) مطابق است..

### اثر متغیرهای مستقل بر مقاومت کششی

نتایج جدول ۳ و نمودار ۱ نشان می‌دهد که اثرهای متغیر مستقل طول نفوذ میخ بر مقاومت کششی معنادار است. اما متغیرهای جنس عضو و تعداد میخ معنادار نمی‌باشد، براساس این نتایج رابطه مستقیمی بین طول نفوذ میخ و مقاومت کششی وجود دارد به طوری که با افزایش طول نفوذ میخ مقاومت کششی افزایش می‌یابد بیشترین مقدار




نمودار ۱- میانگین اثرات مستقل بر مقاومت کششی


### اثر متغیرهای متقابل بر مقاومت کششی

براساس نتایج جدول ۳ و نمودار ۲ رابطه مستقیمی بین جنس عضو اتصال و طول نفوذ میخ بر مقاومت کششی وجود ندارد. به طوری که با تغییر جنس عضو اتصال و طول نفوذ میخ مقاومت کششی افزایش می‌یابد. نتایج نشان می‌دهد که بیشترین مقدار میانگین مقاومت کششی برای فرآورده تخته‌فیبر با دانسیته متوسط طول نفوذ میخ ۴۸ میلیمتر می‌باشد.

نتایج نشان می‌دهند، رابطه مستقیمی بین جنس عضو اتصال و مقاومت کششی وجود ندارد. اما نمودار نشان می‌دهد که بیشترین مقدار میانگین مقاومت کششی برای فرآورده چوبی تخته‌فیبر با دانسیته متوسط می‌باشد. علت این امر را می‌توان در مقاومت بررشی بیشتر تخته‌فیبر با دانسیته متوسط نسبت به تخته خرد چوب جستجو کرد.




نمودار ۲- میانگین اثرهای متقابل جنس عضو اتصال و طول نفوذ میخ بر مقاومت کششی



نمودار ۳- میانگین اثرهای متقابل جنس عضو اتصال و تعداد میخ بر مقاومت کششی

می‌دهد که بیشترین مقدار میانگین مقاومت کششی برای فراورده تخته‌فیبر با دانسیته متوسط و تعداد ۲ میخ وجود دارد. به طوری که با تغییر جنس عضو اتصال و تعداد میخ مقاومت کششی افزایش می‌یابد. نتایج نشان


براساس نتایج جدول ۳ و نمودار ۳ رابطه مستقیمی بین جنس عضو اتصال و تعداد میخ بر مقاومت کششی وجود دارد. به طوری که با تغییر جنس عضو اتصال و تعداد میخ مقاومت کششی افزایش می‌یابد. نتایج نشان



نمودار ۴- میانگین اثرهای متقابل تعداد میخ و طول نفوذ میخ بر مقاومت کششی

مقاومت کششی افزایش می‌یابد. نتایج نشان می‌دهد که بیشترین مقدار میانگین مقاومت کششی برای حالت دو میخ و طول نفوذ ۴۸ میلیمتر می‌باشد.

براساس نتایج جدول ۳ و نمودار ۴ رابطه مستقیمی بین تعداد میخ و طول نفوذ میخ بر مقاومت کششی وجود ندارد. به طوری که با افزایش تعداد میخ و طول نفوذ میخ




نمودار ۵- میانگین اثرهای متقابل جنس عضو اتصال و تعداد میخ و طول نفوذ میخ بر مقاومت کششی

معنادار است، اما متغیرهای جنس عضو معنادار نمی‌باشد، براساس این نتایج رابطه مستقیمی بین طول نفوذ میخ و مقاومت خمشی وجود دارد، به طوری که با افزایش طول نفوذ میخ مقاومت خمشی افزایش می‌یابد. بیشترین مقدار میانگین مقاومت خمشی برای بیشترین طول نفوذ یعنی ۴۸ میلیمتر می‌باشد، علت این امر را می‌توان این گونه بیان نمود که با افزایش طول میخ سطح تحت تنش افزایش می‌یابد که این موضوع به دنبال خود با توجه به فرمول  $\sigma = \frac{P}{A}$  کاهش تنش را به دنبال خواهد داشت که این کاهش افزایش مقاومت خمشی را به دنبال دارد، نتایج حاصل با نتایج Eckelman (۲۰۰۲) مطابق است.

براساس نتایج جدول ۳ و نمودار ۵ رابطه مستقیمی بین جنس عضو اتصال و تعداد میخ و طول نفوذ میخ بر مقاومت کششی وجود ندارد. به طوری که با تغییر جنس عضو اتصال و افزایش تعداد میخ و طول نفوذ میخ مقاومت کششی افزایش می‌یابد. نتایج نشان می‌دهد که بیشترین مقدار میانگین مقاومت کششی برای جنس عضو اتصال تخته‌فیبر و حالت سه میخ و طول نفوذ ۴۸ میلیمتر می‌باشد.

**اثرهای متغیرهای مستقل بر مقاومت خمشی**  
نتایج جدول ۴ و نمودار ۶ نشان می‌دهد که اثرهای متغیر مستقل طول نفوذ میخ و تعداد میخ بر مقاومت خمشی



نمودار ۶- میانگین اثرهای مستقل بر مقاومت خمشی

این گونه قابل بیان است، با افزایش تعداد میخ مقاومت خمشی وارد شده بر اتصال و تنش آن بر تعداد میخ بیشتری وارد می‌شود و در نتیجه میزان تنش کاهش و بدنبال آن مقاومت افزایش می‌یابد. نمودار ۶ نشان می‌دهد که بیشترین مقدار میانگین مقاومت خمشی برای فراورده


نتایج نشان می‌دهد رابطه مستقیمی بین تعداد میخ و مقاومت خمشی وجود دارد. همچنین این نتایج نشان می‌دهد که بیشترین مقدار میانگین مقاومت خمشی برای حالت سه میخ می‌باشد در حالی که کمترین مقاومت خمشی مربوط به دو میخ می‌باشد. علت این امر

مقاومت خمسمی وجود ندارد. به طوری که با تغییر جنس عضو اتصال و عمق نفوذ میخ مقاومت خمسمی افزایش می‌یابد. نتایج نشان می‌دهد که بیشترین مقدار میانگین مقاومت خمسمی برای جنس عضو تخته خرده چوب و طول نفوذ ۴۸ میلیمتر می‌باشد.


چوبی تخته‌فیبر با دانسیته متوسط می‌باشد. علت این امر را می‌توان در مقاومت برشی بیشتر تخته‌فیبر با دانسیته متوسط نسبت به تخته خرده چوب جستجو کرد.

#### اثرهای متغیرهای متقابل بر مقاومت خمسمی

براساس نتایج جدول ۴ و نمودار ۷ رابطه مستقیمی بین جنس عضو اتصال و عمق نفوذ میخ بر




نمودار ۷ - میانگین اثرهای متقابل جنس عضو اتصال و طول نفوذ میخ بر مقاومت خمسمی




نمودار ۸ - میانگین اثرهای متقابل جنس عضو اتصال و تعداد میخ بر مقاومت خمسمی

مقاومت خمشی افزایش می‌یابد. نتایج نشان می‌دهد که بیشترین مقدار میانگین مقاومت خمشی برای جنس عضو تخته‌فیبر با دانسیته متوسط و تعداد ۳ میخ می‌باشد.

براساس نتایج جدول ۴ و نمودار ۸ رابطه مستقیمی بین جنس عضو اتصال و تعداد میخ بر مقاومت خمشی وجود ندارد. به طوری که با تغییر جنس عضو اتصال و تعداد میخ



نمودار ۹ - میانگین اثرهای متقابل تعداد میخ و طول نفوذ میخ بر مقاومت خمشی



نمودار ۱۰ - میانگین اثرهای متقابل جنس عضو اتصال و تعداد میخ و طول نفوذ میخ بر مقاومت خمشی

افزایش تعداد میخ مقاومت‌کششی روند صعودی را دنبال می‌کند، این روند تغییرات را این گونه می‌توان بیان نمود که با افزایش تعداد میخ میزان تنش کاهش یافته و به دنبال آن مقاومت‌کششی اتصال افزایش یافته است. در اتصال‌های میخ در بررسی مقاومت‌خمشی با افزایش طول میخ از ۳۲ به ۴۸ میلیمتر مقاومت‌ الخمشی روند صعودی را نشان می‌دهد، که علت این رابطه مستقیم بین مقاومت‌ الخمشی و افزایش طول میخ را اینگونه می‌توان بیان نمود که با افزایش طول میخ سطح تحت تنش افزایش یافته، بنابراین از میزان تنش در اتصال کاسته می‌شود که این امر به دنبال خود افزایش مقاومت را به دنبال دارد. در بررسی تأثیر جنس عضو اتصال بر مقاومت‌ الخمشی قابل مشاهده است که مقاومت‌ الخمشی در اتصال‌های ساخته شده از تخته‌فیبر با دانسیته متوسط بیشتر از اتصال‌های ساخته شده از تخته خردۀ چوب است که علت این موضوع در مقاومت برشی بیشتر تخته‌فیبر با دانسیته متوسط نسبت به تخته خردۀ چوب است. بنابراین با افزایش تعداد میخ مقاومت‌ الخمشی روند صعودی را دنبال می‌کند، علت این روند تغییرات را این گونه می‌توان بیان نمود که با افزایش تعداد میخ میزان تنش کاهش یافته و به دنبال آن مقاومت‌ الخمشی اتصال افزایش می‌یابد، به هر حال کلیه نتایج حاصل با نتایج Eckelman (۲۰۰۲) و فرمول‌های ارائه شده توسط ایشان مطابق است.

براساس نتایج جدول ۴ و نمودار ۹ رابطه مستقیمی بین تعداد میخ و طول نفوذ میخ بر مقاومت‌ الخمشی وجود ندارد. به طوری که با افزایش تعداد میخ و طول نفوذ میخ مقاومت‌کششی افزایش می‌یابد. نتایج نشان می‌دهد که بیشترین مقدار میانگین مقاومت‌ الخمشی برای تعداد سه میخ و طول نفوذ ۴۸ میلیمتر می‌باشد.

براساس نتایج جدول ۴ و نمودار ۱۰ رابطه مستقیمی بین جنس عضو اتصال و تعداد میخ و طول نفوذ میخ بر مقاومت‌ الخمشی وجود ندارد. به طوری که با تغییر جنس عضو اتصال و افزایش تعداد میخ و طول نفوذ میخ مقاومت‌ الخمشی افزایش می‌یابد. نتایج نشان می‌دهد که بیشترین مقدار میانگین مقاومت‌ الخمشی برای تخته خردۀ چوب و تعداد سه میخ و طول نفوذ ۴۸ میلیمتر می‌باشد.

## بحث

اتصال‌های میخ در بررسی مقاومت‌کششی با افزایش طول میخ از ۳۲ به ۴۸ میلیمتر مقاومت‌کششی روند صعودی را نشان می‌دهد، علت این رابطه مستقیم بین مقاومت‌کششی و افزایش طول میخ را این گونه می‌توان بیان نمود که با افزایش طول میخ سطح تحت تنش افزایش یافته، بنابراین از میزان تنش در اتصال کاسته می‌شود که این امر به دنبال خود افزایش مقاومت را به دنبال دارد. در بررسی تأثیر جنس عضو اتصال بر مقاومت‌کششی قابل مشاهده است که مقاومت‌کششی در اتصال‌های ساخته شده از تخته‌فیبر با دانسیته متوسط بیشتر از اتصال‌های ساخته شده از تخته خردۀ چوب است که علت این موضوع در مقاومت برشی بیشتر تخته‌فیبر با دانسیته متوسط نسبت به تخته خردۀ چوب است. بنابراین با

- Ekelman A;edril Z;zhang J.(2002)withdrawal and bending strength of dowel goints cinstruction of plywood and oriented strandboard".forest products gournal. Vol.52,no.9,p 66-74(7)
- Erdil, Yadama.Z. 1998.Strength analysis and design of joints of furniture frames constructed of ply wood and oriented strand boared. M.Se. thesis Purdue Unive.. West Lafayette. IN.(9)
- Guntekin E. performances of furniture joints ready for fitting.,2004,wood technical turkey (5).17-21.
- Kasal,A.sener,,S.belgin ,M. Efe,H.,2006,bending strength of screwed corner joints with different materials .G.U. journal of science19(3):155-161
- Wilkinson TL. (1991). " Dowel bearing strength .Research paper forest products laboratory". No.FPL-rp-505,9p.

### منابع مورد استفاده

- لشگری، ا.؛ ۱۳۸۷. بررسی مقاومت کششی و گشتاور خمشی در اتصال پیچ، دو فصل نامه علمی پژوهشی تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران، ۱۰ صفحه.
- فرخ پیام ، س . ۱۳۸۳ . اندازه‌گیری استحکام اتصال با پیچ روی گونه های راش و توسکا. پایان نامه کارشناسی ارشد صنایع چوب و کاغذ . دانشکده منابع طبیعی . دانشگاه تهران.
- Chow , pad. And G.Z . Gartner.1988.Direct with drawal and head pullthrough performance of nails and staples in strum curl wood-based panel materials-forestprod.J.38(6):19-25

## Withdrawal strength and bending resistance of L -shaped nail's joint in particleboard and MDF

Lashgari, A.<sup>1\*</sup>, Khodayari, P.<sup>2</sup> and Mohamadi, S.A.<sup>2</sup>

1\*-Corresponding author, Assistant professor, Department of wood and paper science, Islamic Azad University, Karaj branch, Karaj, Iran, Email:amir.lashgari@kiau.ac.ir

2-M.Sc., Department of wood and paper science, Islamic Azad University, Karaj branch, Karaj, Iran

Received: Sep., 2011      Accepted: June, 2012

### Abstract

Effect of nail length (32, 42, 48 mm), the nail number (2 and 3) and the kind of particleboard and MDF on tensile strength and bending moment of the joint were investigated. The member dimension of 10\*15\*1.6 cm was selected in L-shaped joint manufacture and the adhesive was not used in the production of the joints. Using 4 replications, a total of 96 samples of L shaped joints were fabricated. Bending and tensile strength of the joints was measured. Results showed that the interaction of variables; nail penetration length, nails number and the material of the joint were not statistically significant on tensile and bending. The length and number of the nails increased the strength. Joints produced with MDF and the penetration length of 48 mm and 3 nails showed the greatest flexural strength and the joints produced with MDF and the penetration length of 42 mm and 3 nails showed the greatest tensile strength.

**Key words:** L-joints, withdrawal strength, bending strength, MDF, particleboard.