

بررسی ظرفیت لنگرخمثی اتصال‌های گوشه‌ای L شکل ساخته شده از تخته چندلا با پیچ

صادق ملکی^{۱*}، مهدی فائزی پور^۲، قنبر ابراهیمی^۳ و محمد لابقی^۳

۱*-نویسنده مسئول، کارشناس ارشد، صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

پست الکترونیک: S.maleki@ ut.ac.ir

۲- استاد گروه صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

۳- استادیار گروه صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

تاریخ پذیرش: شهریور ۱۳۹۱

تاریخ دریافت: دی ۱۳۹۰

چکیده

در این مطالعه ظرفیت لنگرخمثی اتصال‌های گوشه‌ای L شکل ساخته شده از تخته چندلا با پیچ مورد بررسی قرار گرفت. اعضاي اتصال از تخته چندلا با ضخامت ۱۹ میلی‌متر بود و برای مقایسه از تخته خردۀ چوب و تخته فیبر با دانسیته متوسط (MDF) با ضخامت اسمی ۱۸ میلی‌متر استفاده شد. همچنین اثر متغیرهای نوع رزوه (ریز و درشت)، قطر پیچ در سه سطح ۵/۳، ۹ و ۱۵ میلی‌متر و طول نفوذ پیچ در سه سطح ۲۸، ۲۸ و ۵ میلی‌متر، بر ظرفیت لنگرخمثی اتصال‌های L شکل زیر بار کششی بررسی شد. نتایج نشان دادند که ظرفیت لنگرخمثی اتصال با افزایش قطر و طول نفوذ پیچ افزایش می‌یابد و طول نفوذ پیچ تأثیر بیشتری روی ظرفیت لنگرخمثی در مقایسه با قطر پیچ از خود نشان داد. به طوری که ظرفیت لنگرخمثی در اتصال‌های ساخته شده با پیچ رزوه درشت در مقایسه با اتصال‌های ساخته شده با پیچ رزوه ریز بیشتر بود. از این رو بیشترین ظرفیت لنگرخمثی در اتصال‌های ساخته شده با پیچ رزوه درشت به قطر ۵ و طول نفوذ ۲۸ میلی‌متر و کمترین ظرفیت لنگرخمثی در اتصال‌های ساخته شده با پیچ رزوه ریز با قطر ۳/۵ و طول نفوذ ۹ میلی‌متر مشاهده گردید. همچنین نتایج نشان دادند که اتصال‌های ساخته شده از تخته چندلا ظرفیت لنگرخمثی بیشتری از اتصالات ساخته شده با MDF و تخته خردۀ چوب دارند.

واژه‌های کلیدی: ظرفیت لنگرخمثی، تخته چندلا، قطر پیچ، طول نفوذ پیچ، بار کششی

مقدمه

به کار رفته در مبلمان تعیین کننده مقاومت و صلابت آن

است (Ho, 1991). همچنین استحکام هر سازه‌ای به طور مستقیم به نوع اتصال دهنده مورد استفاده در آن بستگی دارد. به طور کلی، در سازه‌های چوبی، از اتصال‌دهنده‌های مختلفی مانند انواع مکانیکی و شیمیایی برای اتصال

امروزه صفحه‌های چندسازه یا فراورده‌های صفحه‌ای مانند تخته چندلا، تخته خردۀ چوب و MDF مصارف متعدد صنعتی داشته و به صورت گسترده‌ای در ساخت سازه مبلمان استفاده می‌شوند. مقاومت و سفتی اتصال

قطر ۵ و طول ۶۰ میلی‌متر را برای MDF و تخته خرده‌چوب پیشنهاد کردند. تحقیقات انجام شده توسط Kasal و همکاران (۲۰۰۸) بر روی تأثیر قطر پیچ، طول نفوذ، تعداد پیچ و نوع پانل بر ظرفیت لنگرخمشی مشخص کردند که مقاومت اتصال‌های ساخته شده با MDF زیر بار کششی و فشاری بیشتر از تخته خرده‌چوب بوده و افزایش قطر، طول نفوذ و تعداد پیچ باعث افزایش مقاومت اتصال می‌شود. در همین رابطه Zaini و Eckelman (۱۹۹۳) به منظور بررسی اثر قطر پیچ، طول نفوذ و تعداد پیچ بر ظرفیت لنگرخمشی، دریافتند که افزایش قطر، طول نفوذ و تعداد پیچ باعث افزایش ظرفیت لنگرخمشی می‌شوند. Zhang و همکاران (۱۹۹۳) ظرفیت لنگرخمشی اتصال‌های گوشه‌ای ساخته شده از تخته خرده‌چوب با پین چندتایی را بررسی کردند. نتایج این بررسی نشان داد که حداکثر مقاومت بهازای هر پین، در فاصله ۷/۵ سانتی‌متر بین هر پین بدست می‌آید. علاوه بر این، آنها اظهار کردند که ظرفیت لنگرخمشی زیر بار فشاری به مقاومت چسبندگی داخلی تخته ارتباط داشته ولی ظرفیت لنگرخمشی زیر بار کششی تحت تأثیر چسبندگی، بین سطوح قرار می‌گیرد. Atar و همکاران (۲۰۰۹) در بررسی‌های خود روی تأثیر نوع اتصال بر ظرفیت لنگرخمشی اتصال‌های گوشه‌ای ساخته شده با اتصال‌دهنده بیسکویت، نشان دادند که ظرفیت لنگرخمشی اتصال‌های ساخته شده با MDF بیشتر از تخته خرده‌چوب است و اتصال‌های فارسی دارای ظرفیت لنگرخمشی بیشتر از اتصال‌های سر به سر بودند. Maleki و همکاران (۲۰۱۱) اثر جنس قلیف، عمق نفوذ و نوع اتصال را بر ظرفیت لنگرخمشی اتصال‌های ساخته شده از تخته خرده‌چوب و MDF زیر بار فشاری و

اعضای سازه استفاده می‌شود. میخ، پیچ و پرج و ... از نوع اتصال‌دهنده‌های مکانیکی و انواع چسب‌ها از نوع اتصال‌دهنده‌ای شیمیایی هستند که در ساخت انواع مبلمان به کار می‌روند. ساخت اتصال گوشه‌ای سر به سر با یک اتصال‌دهنده شیمیایی (چسب) به تهایی کفایت نمی‌کند و به طور معمول برای مقاوم کردن این نوع اتصال از اتصال‌دهنده‌های مکانیکی استفاده می‌شود. یکی از اتصال‌دهنده‌هایی که در صنعت مبلمان و به ویژه سازه‌های ساخته شده با صفحات چندسازه مانند تخته چندلا، تخته خرده‌چوب، MDF، تخته تراشه جهت‌دار (OSB) و چوب پلاستیک مورد استفاده قرار می‌گیرد، اتصال با انواع پیچ است. بنابراین داشتن اطلاعات مربوط به ظرفیت لنگرخمشی این نوع اتصال‌دهنده برای ساخت مبلمان امری ضروریست. پژوهش‌های متعددی بر ظرفیت لنگرخمشی اتصال‌های گوشه‌ای با انواع اتصال‌دهنده مانند پیچ، پین، بیسکویت، قلیف و لبه چسبان انجام شده است. Kasal و همکاران (۲۰۰۶) اثر قطر پیچ بر ظرفیت لنگرخمشی در حالت‌های بدون چسب و آغشته با چسب پلی‌اورتان در MDF و تخته خرده‌چوب را بررسی کردند. نتایج آنها نشان داد که پیچ با قطر ۵/۶ میلی‌متر در MDF نسبت به تخته خرده‌چوب و اتصالات آغشته شده به چسب نسبت به انواع بدون چسب از مقاومت بیشتری برخوردار می‌باشد بودند. Zhang و همکاران (۲۰۰۶) اثر نوع چسب، قطر، طول پیچ، نوع بارگذاری و جنس پانل بر ظرفیت لنگرخمشی را بررسی کردند و نشان دادند که ظرفیت لنگرخمشی زیر بارگذاری کششی بیشتر از بوده و مقاومت اتصال‌های ساخته شده با MDF بیشتر از تخته خرده‌چوب است. همچنین نشان دادند که اثر نوع چسب بر ظرفیت لنگرخمشی چشمگیر است و پیچ با

ارزیابی اتصال دهنده پیچ بر روی ظرفیت لنگر خمی اتصالات ساخته شده از تخته چندلا موجود است. از سوی دیگر بیشتر مطالعه های منتشر شده پیرامون مقاومت اتصال های صفحه های چندسازه های تخته خرد ه چوب و MDF است. با توجه به اهمیت این موضوع، پژوهش حاضر با هدف بررسی ظرفیت لنگر خمی اتصال های گوشه ای L شکل ساخته شده از تخته چندلا با پیچ در صنعت مبلمان انجام شده است. برای این منظور، اثر اندازه قطر و طول نفوذ پیچ و نوع رزو (ریز و درشت) بر ظرفیت لنگر خمی اتصال ساخته شده با پیچ روی اعضاء تخته چندلا مورد بررسی قرار گرفت. همچنین ظرفیت لنگر خمی اتصال های ساخته شده با تخته چندلا و پیچ رزو درشت با مقادیر ظرفیت لنگر خمی اتصال های ساخته شده از اعضا MDF و تخته خرد ه چوب مورد مقایسه قرار گرفت.


مواد و روشها

در این پژوهش برای ساخت نمونه های آزمونی از تخته چندلا پهن برگ (راش، ممرز و توسکا) با ضخامت اسمی ۱۹ میلی متر با دانسیته 0.73 g/cm^3 و مقاومت خمی ایمپاکت 0.73 N.m استفاده شد. تخته فیبر نیمه سنگین (MDF) و تخته خرد ه چوب صنعتی مورد استفاده در این تحقیق نیز دارای ضخامت اسمی ۱۸ میلی متر و دانسیته 0.63 g/cm^3 و چسبندگی داخلی تخته خرد ه چوب 0.66 Mpa و چسبندگی داخلی MDF 0.66 Mpa و با دانسیته 0.71 g/cm^3 بودند. نخست نمونه های آزمونی به اندازه های مورد نظر بریده شده و به مدت سه هفته در اتاق مشروط سازی با رطوبت نسبی ۶۵ درصد و دمای 20°C نگهداری شدند تا به رطوبت نسبی ۱۲ درصد برسند.

کششی بررسی کردند. نتایج این پژوهشگران نشان داد که ظرفیت لنگر خمی اتصال های ساخته شده با MDF بیشتر از تخته خرد ه چوب است و اتصال های سر به سر دارای ظرفیت لنگر خمی بیشتر از اتصال های فارسی می باشد. ظرفیت لنگر خمی زیر بار کششی بیشتر از فشاری بوده و افزایش عمق نفوذ باعث افزایش مقاومت اتصال زیر بار فشاری و باعث کاهش مقاومت زیر بار کششی می شود. Rostampour و همکاران (۲۰۱۱) اثر اندازه هندسی و نوع پیچ بر توان نگهداری انواع پیچ مورد استفاده در صنعت مبلمان در ساخت اتصال روی چوب پلاستیک صنعتی را بررسی کردند. مشاهدات این پژوهشگران نشان داد که با افزایش قطر، عمق نفوذ و سرعت بارگذاری توان نگهداری پیچ افزایش می یابد. با افزایش قطر سوراخ قطعه چوبی تا اندازه قطر ریشه پیچ، توان نگهداری عمود بر سطح و لبه افزایش می یابد و سپس با افزایش قطر سوراخ قطعه، توان نگهداری دو جهت مذکور کاهش می یابد. همچنین توان نگهداری پیچ عمود بر سطح و لبه در چوب پلاستیک از MDF و تخته خرد ه چوب بیشتر است. Tankut و همکاران (۲۰۱۰) تأثیر جنس لبه چسبان (پلی وینیل کلراید PVC)، ملامین و روکش چوب، را بر ظرفیت لنگر خمی اتصال های ساخته شده از تخته خرد ه چوب و MDF زیر بار فشاری و کششی بررسی کردند. نتایج این پژوهشگران نشان داد که ظرفیت لنگر خمی زیر بار کششی بیشتر از فشاری است و نمونه های با لبه چسبان ظرفیت لنگر خمی بیشتری از خود نشان دادند. همچنین اتصالات ساخته شده از MDF دارای ظرفیت لنگر خمی بیشتری از اتصالات ساخته شده با تخته خرد ه چوب بودند. همان طور که ملاحظه شد پژوهش های اندکی درباره

Kasal و همکاران (۲۰۰۸) به صورت L شکل ساخته شدند. ابعاد اتصال‌ها و روش بارگذاری در شکل ۱ نمایش داده شده است.

پس از ثابت شدن رطوبت، نمونه‌های آزمونی سوراخ‌کاری شده و بعد پیچ مربوط به هر تیمار در سوراخ‌های تعییه شده قرار داده شد. سپس نمونه‌های آزمونی مطابق با تحقیقات



شکل ۱- آرایش آزمون ظرفیت لنگرخمشی اتصال L شکل زیر بار کششی



شکل ۲- انواع پیچ‌های مورد استفاده در این پژوهش
الف) پیچ خودکار (ب) پیچ پانلی رزوه درشت (ج) پیچ
پانلی رزوه ریز

برای بررسی اثر نوع پیچ، قطر و طول نفوذ آن، از پیچ‌های پانلی رزوه ریز و رزوه درشت با قطرهای اسمی ۴، ۵ و ۵ میلی‌متر و طول اسمی به ترتیب ۳/۵، ۴ و ۵ سانتی‌متر و پیچ‌های خودکار با قطر اسمی ۴ و ۵ میلی‌متر و طول اسمی ۴ سانتی‌متر استفاده شد. برای مقایسه ظرفیت لنگرخمشی پیچ در تخته چندلا، MDF و تخته خردکچوب صنعتی از پیچ پانلی رزوه درشت با قطرهای اسمی ۴ و ۵ میلی‌متر و طول اسمی ۵ سانتی‌متر استفاده شده است. برای بررسی اثر نوع پیچ بر ظرفیت لنگرخمشی اتصال‌هایی از پیچ خودکار، پیچ پانلی رزوه ریز و پیچ پانلی رزوه درشت با قطرهای اسمی ۴ و ۵ میلی‌متر و طول اسمی ۴ سانتی‌متر استفاده شد (شکل ۲).

به دست آمده با نرم افزار SPSS مورد تحلیل آماری قرار گرفتند. از آزمون دانکن برای مقایسه میانگین ها استفاده شد. تمام مقایسه ها در سطح معنی داری ۵ درصد انجام شد.

نتایج اثر قطربیج

بر اساس نتایج به دست آمده در جدول ۱، اثر مستقل قطر بر ظرفیت لنگر خمثی پیچ پانلی رزوه ریز و درشت زیر بار کششی در سطح اعتماد ۹۵ درصد معنی دار می باشد.

سپس ظرفیت لنگر خمثی زیر بار کششی آزمون ها، با دستگاه Instron (مدل ۴۴۸۶) اندازه گیری شد. سرعت بارگذاری برای ظرفیت لنگر خمثی مطابق تحقیق های Kasal و همکاران (۲۰۰۸) ۵ mm/min تنظیم شد. به طوری که آزمون ها تا شکست کامل بارگذاری شدند. ظرفیت لنگر خمثی زیر بار کششی نیز از فرمول زیر محاسبه شد.

$$M_t = 0.5 P_{max} \times y_t \quad (1)$$


که در آن M_t مقاومت به لنگر خمثی زیر بار کششی (N.m)، P_{max} بیشترین بار برای هر نمونه (N) و y_t طول بازوی لنگر زیر بار کششی (m) است. البته داده های

جدول ۱- تجزیه واریانس اثر مستقل و متقابل عوامل متغیر بر ظرفیت لنگر خمثی زیر بار کششی

عوامل متغیر				
مستقل و متقابل				
		پیچ پانلی رزوه ریز	میانگین مربع ها	درجه آزادی
۰/۰۰۶	۶۴۴۷	۱۵۸/۳۱۹	۲	قطر
۰/۰۰۰	۸۲/۶۴۲	۲۰۲۹/۳۴۵	۲	طول نفوذ
۰/۰۱۶	۳/۷۴۷	۹۲/۰۰۴	۴	قطر × طول نفوذ
پیچ پانلی رزوه درشت				
۰/۰۰۰	۲۲/۳۸۴	۶۶۲/۱۵۳	۲	قطر
۰/۰۰۰	۱۴۳/۱۱۱	۴۲۳۳/۴۷۰	۲	طول نفوذ
۰/۰۰۸	۴/۳۷۸	۱۲۹۱/۵۱۵	۴	قطر × طول نفوذ

متر است. بنابراین با تغییر قطر پیچ از ۳/۵ تا ۵ میلی متر، مقدار ظرفیت لنگر خمثی در پیچ پانلی رزوه ریز ۲۴ درصد و در پیچ پانلی رزوه درشت ۳۴ درصد افزایش می یابد.

شکل ۳ ظرفیت لنگر خمثی زیر بار کششی را در قطرهای مختلف پیچ نشان می دهد. همان گونه که مشاهده می شود با افزایش قطر از ۳/۵ تا ۵ میلی متر، ظرفیت لنگر خمثی افزایش یافته است. به طوری که بیشترین مقاومت در هر دو نوع رزوه مربوط به پیچ با قطر ۵ میلی-




شکل ۳- اثر مستقل قطر پیچ بر ظرفیت لنگرخشمی زیر بار کششی در پیچ پانلی


تجزیه واریانس به دست آمده (جدول ۱) این اختلاف معنی دار بوده و با تغییر طول نفوذ پیچ از ۹ تا ۲۸ میلی متر، مقدار ظرفیت لنگرخشمی زیر بار کششی در پیچ پانلی روزه ریز ۹۰ درصد و در پیچ پانلی روزه درشت ۸۸ درصد افزایش می یابد.

اثر طول نفوذ پیچ

در بررسی اثر طول نفوذ پیچ پانلی روزه ریز و درشت، با توجه به شکل ۴ مشاهده می شود که با افزایش طول نفوذ از ۹ تا ۲۸ میلی متر، ظرفیت لنگرخشمی زیر بار کششی به طور خطی افزایش می یابد. با توجه به جدول



شکل ۴- اثر طول نفوذ پیچ بر ظرفیت لنگرخشمی پیچ پانلی زیر بار کششی



شکل ۵- اثر متقابل قطر و طول نفوذ پیچ پانلی رزوه ریز بر ظرفیت لنگرخمشی زیر بار کششی


میزان مقاومت در پیچ با قطر $\frac{3}{5}$ میلی‌متر و طول نفوذ ۹ میلی‌متر وجود دارد. بنابراین با

تغییر طول نفوذ پیچ از ۹ تا ۲۸ میلی‌متر و قطر پیچ از $\frac{3}{5}$ تا ۵ میلی‌متر، مقدار ظرفیت لنگرخمشی زیر بار کششی در پیچ پانلی رزوه درشت ۲۱۸ درصد افزایش می‌یابد.


اثر نوع پیچ

در بررسی اثر نوع پیچ، با توجه به شکل ۷ مشاهده می‌شود که ظرفیت لنگرخمشی در پیچ خودکار نسبت به پیچ پانلی بیشتر است. به طوری که بیشترین میزان ظرفیت لنگرخمشی ($62/46$ N.m) مربوط به پیچ خودکار با قطر ۵ میلی‌متر و کمترین آن ($44/96$ N.m) مربوط به پیچ پانلی رزوه ریز با قطر ۴ میلی‌متر مشاهده شده است. بدین ترتیب اختلاف بین ظرفیت لنگرخمشی پیچ خودکار در مقایسه با پیچ پانلی رزوه درشت و ریز به ترتیب ۸ و ۳۹ درصد است.

بر اساس جدول ۱، اثرهای متقابل قطر و طول نفوذ پیچ رزوه ریز بر ظرفیت لنگرخمشی زیر بار کششی معنی‌دار است. شکل ۵، اثرهای متقابل قطر و طول نفوذ پیچ رزوه ریز بر ظرفیت لنگرخمشی را نشان می‌دهد. بر اساس این شکل بیشترین میزان مقاومت در هر دو قطر و طول نفوذ به پیچ با قطر ۴ میلی‌متر و طول نفوذ ۲۸ میلی‌متر و کمترین میزان مقاومت به پیچ با قطر $\frac{3}{5}$ میلی‌متر با طول نفوذ ۹ میلی‌متر مربوط است. بنابراین با تغییر طول نفوذ پیچ از ۹ تا ۲۸ میلی‌متر و قطر پیچ از $\frac{3}{5}$ تا ۵ میلی‌متر، مقدار ظرفیت لنگرخمشی در پیچ پانلی رزوه ریز ۱۵۱ درصد تغییر می‌یابد. بر اساس جدول ۱، اثرهای متقابل قطر و طول نفوذ پیچ رزوه درشت بر ظرفیت لنگرخمشی زیر بار کششی معنی‌دار است. شکل ۶، این اثر متقابل را نشان می‌دهد. بر اساس این شکل بالاترین میزان مقاومت در قطر ۵ میلی‌متر و طول نفوذ ۲۸ میلی‌متر و کمترین



شکل ۶- اثر متقابل قطر و طول نفوذ پیچ پانلی رزوه درشت بر ظرفیت لنگرخمشی زیر بار کششی



شکل ۷- مقایسه ظرفیت لنگرخمشی زیر بار کششی در پیچ خودکار و پیچ پانلی رزوه ریز و درشت در قطرهای مختلف


مشاهده می‌شود، ظرفیت لنگرخمشی تخته چندلا از MDF و تخته خرده‌چوب بیشتر است. همچنین نتایج نشان می‌دهد که ظرفیت لنگرخمشی اتصال‌های ساخته شده از MDF بیشتر از تخته خرده‌چوب است. اختلاف بین

مقایسه ظرفیت لنگرخمشی پیچ در تخته چندلا، MDF و تخته خرده‌چوب

شکل ۸ اثر نوع پانل، بر ظرفیت لنگرخمشی اتصال زیر بار کششی را نشان می‌دهد. همان‌طور که در این شکل

بین ظرفیت لنگرخمثی در MDF در مقایسه با تخته خرده‌چوب ۳۲ درصد است.

ظرفیت لنگرخمثی در تخته چندلا در مقایسه با MDF و تخته خرده‌چوب به ترتیب 52×10^3 و 40×10^3 درصد و اختلاف



شکل ۸- مقایسه ظرفیت لنگرخمثی زیر بار کششی اتصال‌های ساخته شده با تخته خرده‌چوب، MDF و تخته چندلا با پیچ پانلی رزوه درشت با قطرهای مختلف

و Zaini (۱۹۹۳) همخوانی دارد. در بین دو نوع شکل رزوه مورد بررسی، پیچ با رزوهی درشت بیشترین میزان ظرفیت لنگرخمثی را دارا بود. می‌توان علت کمتر بودن ظرفیت لنگرخمثی اتصال ساخته شده با پیچ رزوه ریز را به ارتفاع کم رزوه آن در مقایسه با پیچ رزوه درشت نسبت داد که سبب درگیری کمتر اتصال دهنده در اعضای اتصال می‌شود. ارتفاع و فاصله اتصال دهنده در اعضای اتصال می‌شود. ارتفاع و فاصله تخته می‌شود (در شکل ۹ نمایش داده شده است).

بحث

در مطالعه اثرهای قطر و طول نفوذ پیچ مشاهده شد که ظرفیت لنگرخمثی اتصال پیچ در تخته چندلا با افزایش قطر و طول نفوذ افزایش می‌یابد. دلیل آن این است که با افزایش قطر و طول نفوذ پیچ سطح تماس بین اتصال دهنده و اعضای اتصال بیشتر خواهد شد و باعث افزایش استحکام اتصال می‌شود. همچنین تحلیل‌های صورت گرفته نشان داد که طول نفوذ پیچ تأثیر بیشتری روی ظرفیت لنگرخمثی اتصال زیر بار کششی در مقایسه با قطر داشت. نتایج به دست آمده در این قسمت با یافته‌های Kasal و همکاران (۲۰۰۵) و Zhang (۲۰۰۸) مطابقت داشت.



الف

شکل ۹- ارتفاع و فاصله بین رزوه، عامل درگیری بهتر پیچ رزوه درشت نسبت به رزوه ریز
الف) رزوه درشت ب) رزوه ریز

خرده‌چوب که ذرات سازنده آنها بسیار ریزتر بوده و بوسیله چسب به هم متصل شده‌اند، باعث افزایش توان نگهداری پیچ می‌شود. همچنین بر اساس تحقیقات Kasal و همکاران (۲۰۰۸) چسبندگی داخلی تخته‌های مورد استفاده در ساخت اتصالات نیز بر ظرفیت لنگرخمی اتصالات گوشه‌ای اثر معنی‌داری دارد. بنابراین از میان اتصالات بررسی شده، تخته چندلا با توانایی نگهداری پیچ بیشتر برای ساخت سازه‌ای با بیشترین ظرفیت لنگرخمی پیشنهاد می‌شود. از این رو در یک نتیجه‌گیری کلی می‌توان بیان داشت، با انتخاب درست مواد اولیه و اتصال‌دهنده مناسب می‌توان دوام و استحکام اتصال‌های گوشه‌ای در سازه مبلمان را افزایش داد.

نتایج مربوط به مقایسه ظرفیت لنگرخمی زیر بار کششی در پیچ خودکار با پیچ پانلی رزوه ریز و درشت نشان داد که ظرفیت لنگرخمی اتصال با پیچ خودکار از پیچ پانلی رزوه ریز و رزوه درشت بیشتر است. دلیل این امر را می‌توان به بیشتر بودن قطر ریشه پیچ خودکار نسبت به پیچ پانلی نسبت داد که باعث افزایش سطح درگیر اتصال‌دهنده با اعضای اتصال می‌شود و این امر افزایش مقاومت اتصال را به دنبال خواهد داشت. نتایج به دست آمده در این قسمت با یافته‌های Rostampoor و همکاران (۲۰۱۱) همخوانی دارد. نتایج بررسی نوع تخته نشان داد که ظرفیت لنگرخمی اتصالات ساخته شده از تخته چندلا زیر بار کششی از ظرفیت لنگرخمی اتصالات ساخته شده با MDF و تخته خرده‌چوب بیشتر است، که دلیل این مسئله را می‌توان به ساختار تخته چندلا نسبت داد، استفاده از لایه‌های چوب ماسیو به طور مستقیم در ساختار تخته چندلا، برخلاف MDF و تخته

- Maleki, S., Haftkhani, A.R., Dalvand, M., Faezipour, M., and Tajvidi, M. 2011. Bending moment resistance of corner joints constructed with spline under diagonal tension and compression. Journal of Forestry Research, (accept).
- Tankut, A.N., and Tankut, N. 2010. Evaluation the effects of edge banding type and thickness on the strength of corner joints in case-type furniture. Mater Design, 31:2956–63.
- Zaini, I.H., and Eckelman, C.A. 1993. Edge and face withdrawal strength of large screws in particleboard and medium density fiberboard. Forest Prod. J, 43(4):25–30.
- Zhang, J.L., Efe, H., Erdil, Y.Z., Kasal, A., and Hal, N. 2006. Moment resistance of multiscrew L-type corner joints. Forest Prod. J, 55(10):56-63.
- Zhang, J.L., and Eckelman, C.A. 1993. The bending moment resistance of single-dowel corner joints in case construction. Forest Prod. J, 43 (6):19–24.

منابع مورد استفاده

- Atar, M., ozcifci, A., Altinok, M., and Celiket, U. 2009. Determination of diagonal compression and tension performances for case furniture corner joints constructed with wood biscuits. Mater Design, 30:665–70.
- Ho, C.L. 1991. The use of performance tests in evaluating joint and fastener strength in case type furniture. MS thesis, West Lafayette (IN): Purdue University.
- Haftkhani, A R., Ebrahimi, G H., Tajvidi, M. and Layeghi, M., 2011. Investigation on withdrawal resistance of various screws in face and edge of wood–plastic composite panel, Materials and Design 32: 4100–4106
- Kasal, A., Erdil, Y.Z., Zhang, J.L., Efe, H. and Avci, E. 2008. Estimation equations for moment resistances of L-type screw corner joints in case goods furniture. Forest Prod. J, 58 (9): 21p.
- Kasal, A., Sener, S., Belgin, C.M. and Eff, H. 2006. Bending Strength of Screwed Corner Joints with Different Materials. G.U. J. Sci, 19(3):155-161.

Investigation on bending moment resistance of L-shaped screwed corner joints constructed of plywood members

Maleki, S.^{1*}, Faezipour, M.², Ebrahimi, Gh.² and Layeghi, M.³

1*- Corresponding Author, M.Sc., student, Wood and Paper Sciences and Technology Department, Natural Resources Faculty, Tehran University, Karaj, I.R. Iran, E-Mail: S.maleki@ut.ac.ir

2- Professor, Wood and Paper Sciences and Technology Department, Natural Resources Faculty, Tehran University, Karaj, I.R. Iran

3-Assistant Professor, Wood and Paper Sciences and technology Department, Natural Resources Faculty Tehran University, Karaj, I.R. Iran,

Received: Dec., 2011

Accepted: Aug., 2012

Abstract

The goal of this study was to investigate bending moment resistance of L-shaped screwed corner joints constructed of plywood members. The thickness of plywood members was nominal 19 mm that were compared with medium density fiberboard (MDF) and particleboard with 18 mm thicknesses. Effects of thread screws (coarse and fine), screw diameter (3.5, 4 and 5 mm), and penetration depth (9, 15 and 28) on bending moment capacity of joints under diagonal tension were investigated. Test results indicated that a screw corner joint becomes stronger as either screw diameter or screw length is increased. Screw length was found to have a greater effect on moment capacity than the diameter. The highest bending moment resistance was observed for joints made with coarse screw which were 5 mm in diameter and 28 mm depth of penetration. The lowest bending moment resistance was observed in joints having fine screw, with 3.5 mm diameter and 9 mm penetrations. Results also showed that bending moment resistance with coarse thread drywall screws was higher than those of the fine thread drywall screws. Bending moment resistance of joints made of plywood was higher than those of joints made of medium density fiberboard (MDF) and particleboard.

Key words: Bending moment resistance, plywood, screw diameter, screw penetration depth, diagonal tension.