

تأثیر نانو دی اکسید تیتانیوم بر ویژگی های پساب حاصل از بازیافت کاغذ کنگره ای کهنه

سهیل امیری^۱، احمد جهان لتبیاری^{۲*} و سید محمدجواد سپیده دم^۳

- کارشناس ارشد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

**- نویسنده مسئول، استاد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، پست الکترونیک: Latibari.AJ@gmail.com

- دانشیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

تاریخ پذیرش: آبان ۱۳۹۳

تاریخ دریافت: تیر ۱۳۹۲

چکیده

فرایند تصفیه پساب صنعت بازیافت کاغذ به دلیل تعداد آلاینده ها و ساختار شیمیایی پیچیده آنها، یکی از مشکل ترین و پیچیده ترین فرایندهاست. در این تحقیق، ویژگی های پساب فراوری شده با استفاده از نانو دی اکسید تیتانیوم کارخانه بازیافت کاغذ کنگره ای کهنه (OCC) از جمله اکسیژن خواهی شیمیایی، کل مواد جامد محلول، کل مواد جامد معلق، مجموع مواد محلول و معلق، هدایت الکتریکی و کدورت بررسی شد. مقدار نانو دی اکسید تیتانیوم در سه سطح ۰/۵، ۱ و ۱/۵ درصد و pH در سه سطح ۹، ۵ و pH پساب دریافتی از کارخانه (۷/۳) بررسی شد. نتایج نشان داد که تأثیر مقدار نانو دی اکسید تیتانیوم بر کل مواد جامد در سطح اعتماد آماری ۹۵٪ و تأثیر آن بر مواد جامد معلق، اکسیژن خواهی شیمیایی، کل مواد جامد محلول و کدورت در سطح آماری ۹۹٪ معنی دار شده است. تأثیر تغییر pH پساب بر تمام ویژگی های مورد بررسی بجز هدایت الکتریکی در سطح اعتماد آماری ۹۹٪ معنی دار گردید. همچنین تأثیر متقابل دو عامل مورد بررسی بر روی کل مواد جامد، کل مواد جامد معلق، اکسیژن خواهی شیمیایی، کل مواد جامد محلول و کدورت در سطح آماری ۹۹٪ معنی دار شده و تأثیر آن بر هدایت الکتریکی معنی دار نشده است. بر این اساس، مقدار اکسیژن خواهی شیمیایی، کل مواد جامد محلول، کل مواد جامد معلق، کل مواد جامد و کدورت پساب فراوری شده به ترتیب ۴۷/۵، ۴۷/۵، ۹۸، ۹۸، ۷۰/۷ و ۹۷/۷ درصد کاهش یافت. البته pH بهینه برابر ۹ و مقدار بهینه نانو دی اکسید تیتانیوم برابر ۰/۵ و ۱ درصد تعیین گردید.

واژه های کلیدی: پساب OCC، کارتون کنگره ای کهنه، نانو دی اکسید تیتانیوم، COD، TSS، TS، pH، TDS.

مقدمه

Phanerochaete chrysosporium بر فراوری پساب مرحله آماده سازی باگاس پرداخته است. نتایج او نشان داد که با استفاده از این قارچ در طی یک دوره ۹ روزه میزان BOD، COD و TDS به ترتیب ۹۵/۹٪، ۹۸/۵٪ و ۸۵٪ کاهش یافته است. فعالیت بهینه از نظر میزان زیست توده، دما، مدت فراوری و pH به ترتیب ۵۵۲ میلی گرم بر لیتر، ۳۵ درجه سانتی گراد، ۹ روز و ۶ بدست آمده است.

آلودگی آب یک نگرانی محیط زیستی است. بنابراین متخصصان در زمینه روش های تصفیه پساب صنعتی تحقیقات گسترده ای به عمل آورده اند تا علاوه بر کاهش هزینه های طراحی، ساخت و بهره برداری از سیستم، بتوانند بازدهی تصفیه را افزایش دهند. به علاوه اینکه فعالیت های پژوهشی در ارائه فرایندهای جدید و دوستدار محیط زیست تصفیه پساب کارخانه های کاغذ سازی انجام شده است.

و باعث کاهش کدورت شوند؛ اما تأثیر کمی بر پلی-ساکاریدهای محلول دارند و حتی تأثیری بر مواد معدنی محلول ندارند. البته طی برگشت آب، هدایت الکتریکی و سختی آب افزایش می‌یابد. با وجود این کاستی، پلیمرهای موردن آزمون تا حدی بر روی خارج‌سازی مواد مضر در آب فرایندی مانند مواد استخراجی، مشتقات لیگنین، یا نشاسته اثرگذار بوده‌اند.

Ahmad (۲۰۰۸)، به بهبود دلمه‌سازی آلوم و PAC به وسیله پلی آکریلامید در تصفیه پساب کارخانه خمیر کاغذ و کاغذسازی پرداخته و تأثیر میزان pH را چنین بیان می-کند که در pH قلیایی یعنی $7/5$ تا 10 ، میزان حذف COD کاهش قابل ملاحظه‌ای دارد، به گونه‌ای که این میزان از 82 درصد به 67 درصد کاهش می‌یابد.

Chen و همکاران (۲۰۰۹)، به مطالعه اثر نانوذرات تیتانیوم در یک سیستم ترکیب دوتایی حاوی پلی آکریلامید بر آبگیری از خمیر کاغذ پرداخته و نشان داده‌اند که نانوذرات تیتانیوم قادر به مجمع‌کردن و لخته‌سازی هستند و استفاده از این ماده به تهایی موجب بهبودی در آبگیری می‌شود. اما در سیستم‌های ترکیب دوتایی، تأثیر چندانی نداشته و گاهی این تأثیر منفی است. همچنین اظهار می‌دارند، هنگامی که DCS با نانوتیتانیوم کلوئیدی تیتر می‌شود، گاهی قابلیت زتا کاهش می‌یابد که هیچ گونه رابطه‌ای با لخته‌سازی DCS ندارد. بنابراین عمل لخته‌سازی بیشتر ناشی از پل زدن است تا ختنی سازی.

Zeng (۲۰۱۱)، از یک ترکیب حاوی سدیم آلگینیت، پلی آلومینیوم کلراید و پلی آکریلامید کاتیونی برای تصفیه پساب کاغذسازی استفاده کرده است و مقدار ذر بھینه آن را 20 میلی‌گرم در لیتر گزارش می‌کند.

Chen و همکاران (۲۰۱۱)، در بررسی اثرگذاری نانوتیتانیوم بر خارج‌سازی DCS در بازیافت کاغذ با استفاده از تکنیک GC-MS، اظهار داشتند که میانگین کارایی جداسازی DCS از خمیر کاغذ جوهرزدایی نشده، خمیر کاغذ جوهرزدایی شده و آب سفید به ترتیب 57% ، 73% و 59% است. ذرات کلوئیدی نانوتیتانیوم (TiO_2) با یک بار الکتریکی مثبت و سطح ویژه زیاد، قابلیت بالقوه برای محاصره کردن DCS با بار الکتریکی منفی دارد.

Birjandi و همکاران (۲۰۱۱)، کاربرد روش انعقاد شیمیایی در تصفیه پساب کارخانه بازیافت (کارخانه افرنگ) به وسیله آلوم و پلی آکریل آمید را بررسی کرده‌اند. نتایج آنها نشان داد که آلوم و پلی آلومینیوم کلراید (PAC) به عنوان منعقد کننده در محدوده pH بین 5 تا 7 عملکرد بهتری را نشان می‌دهند. شرایط بهینه برای حذف کدورت و COD، با pH برابر 7 ، غلظت آلوم 1100 و 785 میلی‌گرم در لیتر، غلظت PAC 1550 و 1150 میلی‌گرم در لیتر، قابل دستیابی است.

Huining و همکاران (۲۰۰۴)، دلمه‌سازی توسط سیکلودکسترین کاتیونی (مشتقی از محصولات قندی ناشی از فعالیت باکتریایی روی نشاسته) و پلیمر آنیونی پلی آکریلامید آنیونی و جذب DCS^۱ توسط این سیستم را بررسی کرده‌اند. نتایج حکایت از آن داشت که این سیستم به صورت ترکیب دوتایی در جداسازی DCS کارآمد است. مؤثرترین نسبت سیکلودکسترین کاتیونی: پلی آکریلامید آنیونی برابر با $1:5$ و مقدار سیکلودکسترین را 2 درصد بیان کرد. البته این سیستم ترکیب دوتایی چندان تحت تأثیر تغییر میزان pH نیست.

Young و همکاران (۲۰۰۵)، از طریق روش‌های طیف‌سنجی UV و الکتروستنیک به مطالعه تأثیر مواد آلانده بر جذب صمع گوار کاتیونی بر اساس روش لخته‌سازی پرداختند. نتایج آنها نشان داد که در سطوح غلظت 0 ، 4 ، 8 و 12 و 16 میلی‌گرم این صمع بر هر گرم الیاف، کاهش جزئی در مقدار COD رخداده و بیشترین کاهش به مقدار ppm 2950 در مقدار 16 میلی‌گرم بر گرم الیاف بود. این روش توانسته است مقدار کدورت را به شدت کاهش دهد و بیشترین کاهش در سطح 16 میلی‌گرم بر گرم الیاف بوده است و به کمتر از 50 FTU در غلظت‌های 0 ، 4 و 8 میلی‌گرم بر گرم الیاف رسیده است.

Dan و همکاران (۲۰۰۸)، به بررسی تأثیر انعقاد بر مجتمع کردن DCS در پساب کاغذسازی با استفاده از OCC توسط دو پلیمر کاتیونی Chitosan و PDADMAC پرداختند. نتایج آنها نشان داد که واکنش بین پلیمرها و DCS بستگی به اندازه و بار یونی دارد. هر دو پلیمر این قابلیت را دارند که نرم‌های و ذرات کلوئیدی را رسوب دهنند

جدول ۱- ویژگی های اولیه پساب کارخانه بازیافت کاغذ OCC


میزان	واحد	پارامتر
۷/۳	-	pH
۲۴±۱	°C	دما
۵۳۴۰	mg/l	COD
۳۱۰۰	mg/l	TDS
۳۵۷۵	mg/l	TSS
۵۶۷۵	mg/l	TS
۴	ms/cm	EC
۴۸۹۸	NTU	Turbidity

نانو دی اکسید تیتانیوم کلوئیدی آمورف

از نانو دی اکسید تیتانیوم کلوئیدی آمورف به عنوان عامل لخته ساز پساب استفاده شد. مشخصات نانو دی اکسید تیتانیوم بشرح زیر می باشد:

کمپلکس های فعالی از Ti با استوکیومتری نزدیک به TiO_2 که به صورت محلول در آب و با غلظت ۱٪ وزنی، ۷ pH = و هدایت یونی $200 \mu S/cm$ و بدون پایدار کننده است و این ماده دارای پایداری به مدت یک سال می باشد.

نمودار توزیع ذرات تعیین شده به روش DLS بشرح نمودار ۱ می باشد.



شکل ۱- توزیع اندازه ذرات به روش DLS

Ambatkar و همکاران (۲۰۱۲)، در خصوص استفاده از آنزیم در تصفیه پساب صنعتی و ویژگی های این سیستم اظهار می دارند: " این روش نسبت به روش های دیگر بیشتر دوستدار محیط زیست است، ولی مهمنترین محدودیت هزینه بالای این روش است. بنابراین ممکن است در مقیاس پایلوت جوابگو باشد، اما در مقیاس بزرگ و صنعتی صرفه اقتصادی ندارد ". به علاوه اینکه در روش های بیولوژیکی بر پایه آنزیم، از لحاظ زمانی نیز محدودیت وجود دارد. به هر حال در صورتی که بتوان روشی برای استفاده مجدد از این آنزیم پیدا کرد شاید بتواند با دیگر روش های رایج رقابت کند.

Naghdi و همکاران (۲۰۱۳)، اثر قارچ Coriolus versicolor بر پساب رنگ بری خمیر کاغذ را مورد بررسی قرار داده و بیان می کنند که شرایط بهینه برای تصفیه این نوع پساب توسط قارچ رنگین کمان شامل دمای ۳۵ درجه سانتی گراد، زمان ۶ روز، pH برابر ۳ و مقدار زیست توده ۹ گرم در لیتر می باشد. اما با اعمال این شرایط کاهش رنگ به میزان ۶۶ درصد و COD، BOD، TDS و TSS به ترتیب به میزان ۵۳، ۴۵، ۱۲ و ۵۱ درصد کاهش یافت.

با توجه به اهمیت دستیابی به روش های جدیدتر و کارآمدتر تصفیه پساب کارخانه های کاغذسازی و توسعه روش های دوستدار محیط زیست، نقش نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم و pH بر حذف آلاینده های پساب کارخانه بازیافت کاغذ کارتون کنگره ای کهنه بررسی شده است.

مواد و روش ها

پساب کارخانه بازیافت کاغذ OCC

در این تحقیق از پساب کارخانه کاغذسازی کاوه که با استفاده از کارتون کنگره ای کهنه (OCC) کاغذ قهوه ای تولید می کند، استفاده شد. ویژگی های پساب مورد استفاده در جدول ۱ خلاصه شده است.

نمونه پساب مرحله قبل از افزودن مواد شیمیایی واحد تصفیه پساب کارخانه کاغذ تهیه شد. برای جلوگیری از تغییر پارامترهای کیفی و کمی پساب، نمونه در دمای ۴ درجه سانتی گراد نگهداری شد و برای جداسازی ذرات معلق از الک ۴۰۰ مش استفاده شد.

جدول ۲- روش‌های استاندارد آزمایش آب و فاضلاب

کدورت	E.C	TSS	TDS	COD	نوع آزمون
۲۱۳۰	۲۵۱۰	۲۵۴۰	۲۵۱۰	۵۲۲۰	شماره دستورالعمل

پس از آن هم زدن متوقف شده و تهشیینی به مدت ۳۰ دقیقه انجام شد.

سپس نمونه پساب فراوری شده برای جداسازی لخته‌ها داخل دستگاه سانتریفیوژ با سرعت چرخشی ۵۰۰۰ دور در دقیقه به مدت ۲۰ دقیقه قرار گرفت، در پایان دو فاز جامد و مایع جدا شده و برای انجام آزمون‌های مربوطه مورد استفاده قرار گرفتند.

تجزیه و تحلیل آماری

نتایج حاصل از اندازه‌گیری ویژگی‌های پساب فراوری شده با استفاده از آزمون فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی و استفاده از نرم‌افزار SPSS تجزیه و تحلیل آماری شد؛ و در صورت معنی‌دار شدن میانگین‌ها، از آزمون چند دامنه‌ای دانکن برای گروه‌بندی میانگین‌ها استفاده شده است.

نتایج

تأثیر افروden نانو دی‌اکسید تیتانیوم در pH‌های مختلف بر تغییر ویژگی‌های پساب کارخانه بازیافت کاغذ OCC مورد بررسی قرار گرفت و اثر مستقل مقدار نانو دی‌اکسید تیتانیوم و pH و اثر متقابل دو متغیر بر ویژگی پساب شامل TS، COD، TDS، TSS، KDO، و هدایت الکتریکی تعیین شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری در جدول ۱ و تغییرات ویژگی‌های پساب در اثر تغییر دو عامل مورد بررسی در شکل‌های ۲ تا ۶ آورده شده است. در صورت معنی‌دار شدن اثر متقابل نانو TiO_2 و pH بر ویژگی‌های مورد بررسی، گروه‌بندی دانکن میانگین‌ها در شکل‌های مرتبط نشان داده شده است.

برای تنظیم pH پساب قبل از فراوری با عامل لخته‌ساز در دو سطح ۵ و ۹ از اسیدسولفوریک و هیدروکسید سدیم استفاده شد.

روش‌ها

روش‌های آزمایش‌های کیفیت پساب آزمایش‌های مختلف تعیین ویژگی‌های پساب طبق "دستورالعمل استاندارد برای آزمایش‌های آب و فاضلاب" (APHA، ۱۹۹۸) انجام شد. در جدول ۲ شماره دستورالعمل‌های مورد استفاده آمده است.

متغیرهای مورد بررسی

در این تحقیق دو متغیر مؤثر بر فراوری پساب شامل مقدار نانو TiO_2 (در سه سطح ۱/۵، ۱ و ۰/۵ درصد) و pH (در سه سطح ۹، ۵ و ۱ pH پساب نمونه‌برداری شده) مورد بررسی قرار گرفت.

فراوری پساب


ابتدا مقدار مشخصی از نمونه پساب (۵۰۰ میلی‌لیتر) در یک بشر ریخته شد. سپس برای تنظیم pH در دو سطح ۵ و ۹، اسیدسولفوریک و هیدروکسید سدیم به آن افزوده شد. مقدار pH پساب دریافتی از کارخانه $7/3$ بود، که از این pH نیز به عنوان یک سطح pH استفاده شد.

سپس نمونه با سرعت ۱۰۰ دور در دقیقه هم زده شد و در زمان هم زدن مقدار مختلف از نانو دی‌اکسید تیتانیوم به بشر اضافه گردید.

پس از ۲ دقیقه هم زدن سریع، سرعت هم زدن به ۲۰ دور در دقیقه تغییر داده شد و ۲۰ دقیقه هم زدن ادامه یافت.

جدول ۳- تجزیه واریانس اثر مستقل و متقابل مقدار نانو دی اکسید تیتانیوم و pH بر ویژگی های پساب

منبع تغییرات	متغیر وابسته	مجموع مربعات	درجه آزادی	میانگین مربعات	F	سطح اعتماد
TiO ₂	EC	۰/۱۰۲	۲	۰/۰۵۱	۰/۰۶۸	۰/۹۳۴
TS		۶۲۴۸۶/...	۲	۳۱۲۴۳/...	۳/۸۰۵	۰/۰۴۲
TSS		۱۰۶۱۵۲/۶۶۷	۲	۵۳۰۷۶/۲۲۳	۶۹۲/۳۰۰	۰/۰۰۰
TDS		۱۰۹۰۶۶/۶۶۷	۲	۵۴۵۳۳/۲۲۳	۶۴/۵۸۷	۰/۰۰۰
Turbidity		۱۷۶۸۹۹/۱۸۵	۲	۸۸۴۴۹/۵۹۳	۱۳۴/۰۹۷	۰/۰۰۰
COD		۴۵۸۰۶۶/۶۶۷	۲	۲۲۹۰۳۲/۲۲۳	۱۲/۱۷۱	۰/۰۰۰
pH	EC	۴/۹۰۵	۲	۲/۴۵۳	۳/۲۶۸	۰/۰۶۲
TS		۳۱۴۷۱۹۸/...	۲	۱۵۷۳۵۹۹/...	۱۹۱/۶۴۳	۰/۰۰۰
TSS		۴۶۶۰۶۴/۶۶۷	۲	۲۲۳۰۳۲/۲۲۳	۲۰۳۹/۵۰۲	۰/۰۰۰
TDS		۱۲۸۳۲۶۶/۶۶۷	۲	۶۹۱۶۳۲/۲۲۳	۸۱۹/۱۴۷	۰/۰۰۰
Turbidity		۷۹۴۲۷۷۳/۸۵۲	۲	۳۹۷۱۳۶/۹۲۶	۶۰۲/۰۹۴	۰/۰۰۰
COD		۴۴۸۴۰۶۶/۶۶۷	۲	۲۲۴۲۰۳۲/۲۲۳	۱۲۸/۹۳۵	۰/۰۰۰
pH * TiO ₂	EC	۰/۰۸۷	۴	۰/۰۲۲	۰/۰۲۹	۰/۹۹۸
TS		۲۵۸۳۵۲/...	۴	۶۴۵۸۸/...	۷/۸۶۶	۰/۰۰۱
TSS		۳۹۱۶۸۵/۲۲۳	۴	۹۷۹۲۱/۲۲۳	۱۲۷۷/۲۲۵	۰/۰۰۰
TDS		۳۲۵۳۲/۲۲۳	۴	۸۱۳۲/۲۲۳	۹/۶۲۳	۰/۰۰۰
Turbidity		۵۹۰۸۰۷/۷۰۴	۴	۱۴۷۷۰۱/۹۲۶	۲۲۳/۹۲۹	۰/۰۰۰
COD		۱۰۸۸۷۳۲/۲۲۳	۴	۲۷۲۱۸۳/۲۲۳	۱۵/۶۰۳	۰/۰۰۰

شکل ۲- اثر متقابل مقدار TiO₂ و pH بر کل مواد جامد (TS)

TSS مربوط به سطح $\text{TiO}_2=5\%$ و $\text{pH}=9$ یعنی $98/0\%$ و کمترین حذف مربوط به سطح $\text{TiO}_2=1\%$ و $\text{pH}=5$ یعنی $5/8\%$ می‌باشد.


در شکل ۴، اثر متقابل مقدار TiO_2 و pH بر کل مواد جامد محلول (TDS) نشان داده شده است. میانگین‌های این اثر در ۳ گروه قرار گرفته و گروه ۴ مربوط به مقدار نمونه TDS شاهد می‌باشد. در تمام گروه‌ها کاهش کمی در میزان TDS ایجاد شده و با افزایش میزان pH ، مقدار TDS کاهش یافته و بیشترین مقدار حذف TDS مربوط به سطح $\text{TiO}_2=1\%$ و $\text{pH}=9$ یعنی $38/3\%$ ، و کمترین مقدار آن مربوط به سطح $\text{TiO}_2=5\%$ و $\text{pH}=5$ یعنی $16/13\%$ می‌باشد.

اثر متقابل مقدار TiO_2 و pH بر حذف کدورت در شکل ۵ نشان داده شده است. میانگین‌ها در ۵ گروه قرار گرفته و گروه ۶ مربوط به مقدار نمونه شاهد می‌باشد. در تمام گروه‌ها کاهش چشمگیری در حذف کدورت مشاهده می‌گردد و با افزایش میزان pH ، مقدار کدورت کاهش یافته است. اما در سطح $\text{TiO}_2=5\%$ و $\text{pH}=7/3$ این کاهش قابل ملاحظه نیست، ولی در مقایسه با نمونه شاهد کاهش داشته است. بیشترین مقدار حذف کدورت مربوط به سطح $\text{TiO}_2=1\%$ و $\text{pH}=9$ یعنی $70/38\%$ و کمترین مقدار مربوط به سطح $\text{TiO}_2=5\%$ و $\text{pH}=5$ یعنی $85/03\%$ می‌باشد.



تأثیر مقدار نانو دی‌اکسید تیتانیوم بر TS در سطح اعتماد آماری 95% و تأثیر آن بر TSS، COD، کدورت و pH در سطح اعتماد آماری 99% معنی‌دار شده است. تأثیر تغییر pH پس از بر تام ویژگی‌های مورد بررسی بجز EC در سطح اعتماد آماری 99% معنی‌دار شده است. تأثیر متقابل دو عامل مورد بررسی بر روی TS، TSS، COD و کدورت در سطح اعتماد آماری 99% معنی‌دار شده و تأثیر آن بر EC معنی‌دار نشده است.

در شکل ۲، اثر متقابل مقدار TiO_2 و pH بر کل مواد جامد (TS) نشان داده شده است، که میانگین کل مواد جامد در ۴ گروه قرار گرفته و گروه ۵ مربوط به مقدار نمونه شاهد می‌باشد. در تمام گروه‌ها کاهش نسبتاً مناسبی در TS وجود دارد. البته بیشترین میانگین حذف مربوط به سطح $\text{TiO}_2=1\%$ و $\text{pH}=9$ یعنی $55/73\%$ و کمترین مقدار حذف آن مربوط به $\text{TiO}_2=5\%$ و $\text{pH}=5$ یعنی $38/3\%$ می‌باشد.

در شکل ۳، اثر متقابل مقدار TiO_2 و pH بر کل مواد جامد معلق (TSS) نشان داده شده است که میانگین‌ها در ۶ گروه قرار گرفته و گروه ۷ مربوط به مقدار نمونه شاهد است. در تمام گروه‌ها تأثیر عوامل مورد بررسی قابل توجه بوده و در سطح $1/5\%$ TiO_2 با افزایش میزان pH ، مقدار TSS کاهش یافته است. اما سطح مصرف $\text{TiO}_2=5\%$ و $\text{pH}=7/3$ برابر $70/38\%$ نیز کاهش نسبت به مقدار شاهد مشاهده می‌گردد. بیشترین حذف




شکل ۳- اثر متقابل مقدار TiO_2 و pH بر کل مواد جامد معلق (TSS)

شکل ۴- اثر متقابل درصد TiO₂ و pH بر کل مواد جامد محلول (TDS)شکل ۵- اثر متقابل مقدار TiO₂ و pH بر حذف کدورت

گردد و با افزایش میزان pH، مقدار COD به میزان بیشتری کاهش یافته است. بیشترین مقدار کاهش مربوط به سطح TiO₂=%۰/۵ و pH=۹ یعنی ۴۷/۵۶٪ و کمترین مربوط به سطح ۰/۵ و pH=۵ یعنی ۱۶/۶۶٪ می باشد.

اثر متقابل مقدار TiO₂ و pH بر اکسیژن خواهی شیمیایی در شکل ۶ نشان داده شده است و میانگین ها در ۵ گروه قرار گرفته و گروه ۶ مربوط به مقدار نمونه شاهد می باشد. در تمام گروهها کاهش نسبی در میزان COD مشاهده می -

شکل ۶- اثر متقابل درصد TiO_2 - pH بر اکسیژن خواهی شیمیایی

زیادترین کاهش TS، در مقدار ۱٪ تیتانیوم و pH برابر ۹ مشاهده گردید که نسبت به نمونه شاهد با مقدار TS برابر ۶۶۷۵ میلی گرم بر لیتر، ۷۰/۲۸٪ بوده است. از آنجایی که مقدار TS شامل مجموع TDS و TSS پساب است، بنابراین بیشترین اثرگذاری در این پارامتر ناشی از کاهش TSS می‌باشد.

یکی از مزایای لخته‌سازی بر پایه نانو دی‌اکسید تیتانیوم، زمان کوتاه این عملیات است که نسبت به روش‌های بیولوژیکی که به زمان طولانی‌تر حدود چند روز نیاز دارد، حائز اهمیت می‌باشد. به طوری که در اثر افزودن نانو دی‌اکسید تیتانیوم، بعد از یک اختلاط سریع، لخته‌ها تشکیل می‌شوند. همچنین بهره‌گیری از pH اسیدی مشکلاتی از جمله خوردگی تجهیزات را در پسی دارد که در این بررسی نتایج بهتری در pH معادل ۹ مشاهده گردید.

شکل ۷ نمونه پساب قبل از لخته‌سازی را نشان می‌دهد که عاری از لخته است. ولی زمانی که نانو دی‌اکسید تیتانیوم به پساب افزوده می‌شود، با ایجاد شرایط لخته‌سازی توسط این ماده، لخته‌ها تشکیل شده و به تناسب شرایط، لخته‌هایی در اندازه‌های مختلف ایجاد می‌شوند (شکل ۸، ۹ و ۱۰).


بحث

تأثیر مقدار نانو دی‌اکسید تیتانیوم بر TS در سطح اعتماد آماری ۹۵٪ و تأثیر آن بر TSS، COD، TDS و کدورت در سطح آماری ۹۹٪ معنی دار شده است. تأثیر تغییر pH پساب بر تمام ویژگی‌های مورد بررسی بجز EC در سطح اعتماد آماری ۹۹٪ معنی دار شده است. همچنین تأثیر متقابل دو عامل مورد بررسی بر روی TS، COD، TSS و کدورت در سطح آماری ۹۹٪ معنی دار شده و تأثیر آن بر E.C معنی دار نشده است.


با توجه به اثر متقابل دو متغیر مورد بررسی بر TSS، بهترین حالت در مقدار ۰/۵ درصد تیتانیوم و pH برابر ۹ تعیین شده است که نسبت به نمونه شاهد با مقدار TSS برابر ۳۵۷۵ میلی گرم بر لیتر، ۹۸/۰٪ کاهش یافته است. بنابراین نانو دی‌اکسید تیتانیوم در pH قلیابی بهترین تأثیر را داشته و در این شرایط می‌توان تا حد قابل توجهی کل مواد جامد معلق را جدا کرد. با کاهش میزان pH تا حالت اسیدی، مقدار این پارامتر در تمام مقادیر نانو دی‌اکسید تیتانیوم افزایش یافته است. بهترین حالت TDS، در مقدار ۱٪ تیتانیوم و pH برابر ۹ تعیین شده است که نسبت به نمونه شاهد با مقدار TDS برابر ۳۱۰۰ میلی گرم بر لیتر، ۳۸/۷۱٪ کاهش یافته است.




شکل ۷- تصویری از پساب قبل از لخته سازی (بزرگنمایی $\times 20$)



شکل ۸- تصویری از لخته های ایجاد شده با اعمال شرایط متفاوت؛ راست: $TiO_2 = 0/5$ و $pH = 9$. چپ: $TiO_2 = 1/0$ و $pH = 6$ ($\times 20$)



شکل ۹- تصویری از لخته های ایجاد شده با اعمال شرایط متفاوت؛ راست: $TiO_2 = 0/5$ و $pH = 7/3$. چپ: $TiO_2 = 1/0$ و $pH = 7/7$ ($\times 20$)



شکل ۱۰- تصویری از لخته های ایجاد شده با اعمال شرایط متفاوت؛ راست: $TiO_2 = 0/5$ و $pH = 5$. چپ: $TiO_2 = 1/0$ و $pH = 5$ ($\times 20$)

Chen و همکاران (۲۰۱۱) معتقدند که گروههای سطحی هیدروکسیل نانو دیاکسید تیتانیوم که به اتم‌های Ti^{4+} با ۴ بار مثبت تفکیک می‌شود ($Ti^{4+} - OH$)، به عنوان عامل اصلی لخته‌سازی، از طریق پیوند هیدروژنی با DCS موجب لخته‌سازی و جداسازی آنها می‌شوند. گروههای تشکیل دهنده پیوند هیدروژنی با نانوذرات تیتانیوم ممکن است گروههای هیدروکسیل، آلدھید، کربوکسیل، اتر یا کربونیل باشند. گروههای عاملی و آلکیل‌ها در مولکول‌های DCS بر کارایی جداسازی به روش لخته‌سازی تأثیرگذار هستند. در مولکول‌های DCS قطبیت زیاد گروههای عاملی و تعداد زیاد این گروه‌ها، که برای تشکیل پیوند هیدروژنی بسیار مطلوب هستند، از جمله موادی هستند که در کارایی جداسازی مؤثرند. از سوی دیگر، زنجیره بلند آلکیل، گروههای عاملی را پوشش می‌دهد و مانع تشکیل پیوند هیدروژنی می‌شود که درنتیجه سبب کاهش کارایی جداسازی می‌شود.

نتیجه‌گیری

شرایط بهینه pH برابر ۹ و مقدار نانو دیاکسید تیتانیوم در دو سطح ۰/۵ و ۱ درصد می‌باشد. بنابراین در کارخانه با توجه به راهبرد مربوطه یکی از این دو سطح قابل استفاده می‌باشد، یعنی اگر هدف هزینه کمتر مواد شیمیایی است، سطح ۰/۵٪ مناسب است و اگر افت بیشتر پارامترهای TS و کدورت مطرح است، سطح ۱٪ مناسب است. در pH قلیایی خورندگی دستگاه‌ها کمتر و نیز مقدار بهینه نانو دیاکسید تیتانیوم نیز کمتر است که از این جهت می‌تواند برای مقیاس بزرگ و صنعتی صرفه اقتصادی داشته باشد و می‌تواند سیستم تصفیه پساب، به عنوان پیش تیماردهی استفاده شود. همچنین در سیستم پلیکتروولیت بر پایه ترکیب دوتایی، به دلیل وجود دو ماده و شرایط خاص، سیستم پیچیده می‌شود. بنابراین نانو دیاکسید تیتانیوم با قابلیت پیش تیمار می‌تواند عملکرد بهتری داشته باشد.

همان‌طور که از تصاویر شکل‌های ۷ تا ۱۰ مشخص می‌گردد، با قلیایی شدن محیط، اندازه لخته‌ها بزرگ‌تر و تعداد لخته‌ها زیادتر شده است؛ بنابراین در pHهای بالا به ویژه برابر ۹، کاهش قابل ملاحظه‌ای در میزان TS، TSS و TDS ایجاد می‌شود، به تبع آن میزان کدورت و COD هم از طریق صافی کردن یا سانتریفیوژ کاهش می‌یابد. بیشترین کاهش کدورت، با استفاده از ۱٪ نانو دیاکسید تیتانیوم و pH برابر ۹ بوجود آمده که نسبت به نمونه شاهد (مقدار ۴۸۹۸ NTU) ۹۷/۷۱٪ کاهش یافته است. این پدیده از طریق جدا شدن لخته‌ها از سیستم انجام شده و سدت کاهش کدورت به اندازه و تا حدی به شکل لخته ایجاد شده مرتبط است. بنابراین هرچه میزان پل زدن به صورت شاخه‌ای باشد لخته راحت‌تر در صافی گیر می‌کند.

در حالت استفاده از ۰/۵ درصد تیتانیوم و pH برابر ۹ بیشترین افت COD مشاهده شده است که نسبت به نمونه شاهد (مقدار ۵۳۴۰ میلی گرم بر لیتر) ۴۷/۵۶٪ کاهش یافته است. در صورت استفاده از تیتانیوم، حالت اسیدی اثرگذار است و مقادیر مربوط به این پارامتر افزایش می‌یابد.

Birjandi و همکاران (۱۳۹۰)، کاربرد روش انقاد شیمیایی در تصفیه پساب کارخانه بازیافت مقوای کنگره‌ای کهنه به وسیله آلوم و پلی آکریلامید را بررسی کرده‌اند. نتایج نشان داد که آلوم و پلی آلومنیوم‌کلراید (PAC) به عنوان منعقدکننده در محدوده pH بین ۵ تا ۷ عملکرد بهتری را نشان می‌دهند. شرایط بهینه برای حذف کدورت و COD، با pH برابر ۷، غلظت آلوم ۱۱۰۰ و ۷۸۵ میلی گرم در لیتر و غلظت PAC ۱۵۵۰ و ۱۱۵۰ میلی گرم در لیتر، قابل دستیابی است.

Ahmad (۲۰۰۸) به بهبود دلمه‌سازی آلوم و PAC به وسیله پلی آکریل آمید در تصفیه پساب کارخانه خمیرکاغذ و کاغذسازی پرداخته و تأثیر میزان pH را در تصفیه چنین بیان می‌کند: "pH قلیایی یعنی ۷/۵ تا ۱۰، میزان حذف COD کاهش قابل ملاحظه‌ای دارد، به گونه‌ای که این میزان از ۸۲ درصد به ۶۷ درصد کاهش می‌یابد."

- component system retention aids containing nanosized TiO₂ colloid, Appita J. 62(5), 345-350.
- Dan B., Elena B., (2008), effects of coagulants on the dcs accumulation in process water of papermaking, Environmental Engineering and Management Journal, Vol.7, No.3, 269-276.
- Huining X., Norlito C., (2004), Cationic-modified cyclodextrin nanosphere/anionic polymer as flocculation/sorption systems, Journal of Colloid and Interface Science, 283, 406–413.
- Naghdi, R., Karimi, A.N., Jahan Latibari, A., Hamzeh, Y., Mirshokraie, S.A. and Nadali, E., (2013), biological removal of chloro-organic compound from bagasse soda pulp bleaching effluent by coriolus versicolor, Global NEST J. vol. 15,(1); 29-36.
- Shrary, M., 1388, Effect of biodegradation fungus Phanerochaete chrysosporium in the preparation stage of processing waste bagasse, M.Sc., thesis, Tehran University.
- Wearing J.T., Barbe, M.C., and Ouchi, M.D., (1985), The effect of white-water contamination on newspaper properties, J. Pulp paper Sci. , 11(4),J113-121.
- Young L., Hak L. and Hye Jung Youn, (2005), Adsorption analysis of cationic Guar Gum on fiber in closed papermaking systems, TAPPI JOURNAL,4(10),15-18.

منابع مورد استفاده

- Ahmad, A.L., Wong, S. S., Teng, T. T., and Zuhairi, A., (2008), Improvement of alum and PAC coagulation by polyacrylamides (PAMs) for the treatment of pulp and paper mill wastewater. J. Chemical Engineering, 137(3), 510-517.
- Ambatkar, M., Mukundan, U., (2012), enzymatic treatment of wastewater containing dyestuffs using different delivery systems, Sci. Revs. Chem. Commun: 2(1), 31-40.
- APHA, AWWA, (1998), Standard methods for the examination of water and waste water, 20th Ed., American Public Health Association(APHA), American Water Works Association, Water Environmental Federation, Washington, DC.
- Birjandi, N., Yonsei, H., Bahramifar, N. and Hadoaeifar, M., 1390 Application of chemical coagulants in the wastewater treatment plant, paper recycling, water and wastewater Magazine, No. 4, Page: 56-62.
- Chen X., Shen W., Kou S. and Liu H., (2011), GC-MS study of the removal of dissolved and colloidal substances in recycled papermaking by flocculation with nano-size TiO₂ colloids, BioResources 6(3), 3300-3312.
- Chen, X., Shen, W., Liu, H.B., and Kou, S., (2009), Study on removal DCS in deinked pulp by dual

Effect of nano TiO₂ on properties of old corrugated paper recycling waste water**S. Amiri¹, A. Jahan Latibari^{*2} and S.J. Sepidehdam³**

1- M.Sc., Wood and Paper Science and Technology, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran

2*-Corresponding author, Professor, Wood and Paper Science and Technology, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran, Email:latibari.aj@gmail.com

3- Associate Professor, Wood and Paper Science and Technology, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran

Received: July, 2013

Accepted: Nov., 2014

Abstract:

Old corrugated container (OCC) recycling generates large volume of effluent which is heavily loaded with pollutants. Its treatment is very difficult and complicated due to the presence of various pollutants and certain chemical with complicated structure. In this study, the treatment of OCC recycling effluent was investigated using nano TiO₂ and the treated effluent parameters such as COD, TDS, TSS, TS, EC and turbidity were measured. Nano TiO₂ was applied at 0.5%, 1%, 1.5% of the effluent volume and the pH was adjusted at either 5, 9 or 7.3 (as received from mill). The results showed that the nano TiO₂ and pH are effective on all of the parameters and the effect was statistically significant at 99%, but the effect of variables on EC was not statistically significant. The effect of pH on all of parameter was statistically significant at 99% expect on EC. Optimum condition was pH of 9 and the 0.5% and 1%. nano TiO₂ dosage. At this treatment condition, COD, TDS, TSS, TS and turbidity were reduced by 47.5, 38.7, 98, 70.4, and 97.7 % respectively.

Keyword: Effluent, old corrugators container, nano TiO₂, pH, COD, TSS, TS, TDS, EC, turbidity.