

آنالیز حرارتی به روش‌های DTA و TGA چوب پلیمر حاصل از فورفوریلاسیون دوگونه راش و نراد

آیسونا طلایی

- استادیار، گروه صنایع چوب، دانشکده مهندسی مواد و فناوری‌های نوین، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران،

پست الکترونیک: talaei.srttu@gmail.com

تاریخ دریافت: تیر ۱۳۹۷ تاریخ پذیرش: آبان ۱۳۹۷

چکیده

این تحقیق باهدف تجزیه و تحلیل حرارتی چوب‌های فورفوریلدار شده حاصل از گونه راش (*Fagus orientalis*) و نراد (*Abies alba*) انجام شد. در این راستا آزمونهای با دو میزان متفاوت فورفوریلاسیون در قالب سطح پایین (نراد ۱۴٪ و راش ۲۰٪) و سطح بالا (نراد ۳۸٪ و راش ۶۵٪)، اشباع و با نمونه‌های شاهد مقایسه شده‌اند. نتایج نشان داد با فورفوریلاسیون و افزایش سطح آن، تغییراتی در نمودارهای TGA و DTA رخ می‌دهد. در ناحیه اول نمودارهای TGA با فورفوریلاسیون و تغییر سطح آن به دلیل کاهش جذب آب و خروج گازهای فرار طی عملیات فورفوریلاسیون، پایداری حرارتی چوب پلیمرها افزایش یافت، ولی در ناحیه دوم و سوم به دلیل جایگزینی فورفوریل الكل با پایداری حرارتی کمتر و اشتغال پذیرتر در ساختار چوب و تغییرات در ساختار شیمیایی چوب پایداری حرارتی چوب پلیمرها در هر دو گونه کاهش یافت. نتایج بررسی نمودارهای DTA علاوه بر تأیید بافت‌های حاصل از تحلیل TGA نتایجی را در مورد تأثیر گونه‌های چوبی بر پایداری حرارتی چوب پلیمرها روشن کرد. به دلیل تفاوت در مقدار سلولز و همی‌سلولزها و لیگنین در ساختار سوزنی برگان و پهن برگان، نوع همی‌سلولزها در دو گونه و تفاوت پایداری حرارتی اجزای مختلف، چوب‌پلیمرهای حاصل از دو گونه راش و نراد تفاوت‌هایی در روند تغییر سطح زیر منحنی نمودار DTA، دمای آغاز و دمای پیک نشان دادند.

واژه‌های کلیدی: آنالیز حرارتی، TGA و DTA، فورفوریلاسیون، راش و نراد.

مختلف ابداع و در ابعاد صنعتی استفاده شده‌اند (Talaei et al., 2017). در طول سال‌های ۱۹۳۰ تا ۱۹۶۰ تحقیقات و تلاش‌های زیادی انجام شد تا بتوان به کمک مواد و روش‌های مختلف، معاوی طبیعی چوب همانند ناپایداری ابعاد و پوسیدگی را برطرف و اصطلاحاً آن را اصلاح نمود. در این راستا تغییراتی در ساختار ماده تولید شده رخ می‌دهد. توجه به این تغییرات و تأثیر آنها بر خواص مختلف فراورده ازجمله ویژگی‌های حرارتی آن ضروریست. فورفوریل الكل یک پلیمر شیمیایی با منشأ گیاهی است که باعث واکشیدگی چوب شده و اغلب واکشیدگی حاصل

مقدمه

چوب یک ماده طبیعی است که سال‌هاست برای ساخت سازه‌های مهندسی از قبیل ساختمان‌ها، پل‌ها، مبلمان و سازه‌های متعدد دیگری مورد استفاده قرار می‌گیرد. کمبود منابع تأمین این ماده ارزشمند از جدی‌ترین چالش‌های مصرف‌کننده‌گان در سراسر جهان بهشمار می‌رود. یکی از اقدامات راهبردی در این زمینه، حفاظت چوب است که موجب افزایش عمر مفید فراورده‌های چوبی شده و نیاز به تأمین ماده اولیه را کاهش می‌دهد. تاکنون روش‌های مختلف حفاظت و اصلاح چوب در جهان با کمک مواد شیمیایی

در روش آنالیز توزین حرارتی، جرم نمونه در یک اتمسفر کنترل شده به طور پیوسته بر حسب دمای اعمال شده به سیستم یا مدت زمان اعمال دما (در حالی که دما بر حسب زمان به صورت خطی افزایش می‌یابد) ثبت می‌شود. به عبارت دیگر، نمودار حاصل از این روش نشان‌دهنده تغییرات جرم ماده به عنوان تابعی از دما یا زمان خواهد بود. در روش مشتق توزین حرارتی، مشتق منحنی تغییرات جرم بر حسب دما مورد بررسی قرار می‌گیرد. آنالیز توزین حرارتی ساده‌ترین روش آنالیز حرارتی است و بر اساس اندازه‌گیری تغییرات جرم نمونه در هنگام حرارت‌دهی استوار است. این روش به ویژه در مواردی که ماده در هنگام گرمایش تجزیه شود و یا با محیط گازی اطراف خود واکنش دهد، اطلاعات مفیدی را رائمه خواهد کرد (Brown 2001; Wesley 1986). TGA به عنوان تکنیکی برای ارزیابی پایداری حرارتی مواد مورد استفاده قرار می‌گیرد. در محدوده دمایی مورد نظر اگر گونه دارای پایداری دمایی باشد هیچ تغییر جرمی مشاهده نمی‌شود. کاربرد دیگر این تکنیک، استخراج دماهای بالایی است که می‌توان با نمونه مورد نظر کار کرد.

در تولید چوب پلیمرها چوب به وسیله مونومرهای وینیلی اشباع شده و بعد مونومر به کار رفته پلیمر می‌شود و منجر به تولید فراورده مرکب چوب پلیمر می‌شود. Stamm (1964) با بررسی فراورده مرکب چوب پلیمر با استفاده از فن فرم آلدئید، فورفوریل الکل، پلی‌اتیلن گلیکول، استایرن و متیل متا اکریلات برای تهیه روکش‌های چوبی و لایه‌ای نتیجه گرفت که فراورده حاصل دارای دانسیته بیشتر بوده و محصولات تولید شده هریک از دو فرایند حفره سلولی و دیواره سلولی به طور مناسبی دارای ثبات ابعاد و قابلیت ماشین خوری و تبدیل به محصولات مختلف هستند (Stamm 1964).

Schneider و همکاران (1989، ۱۹۹۰، ۱۹۹۱، ۱۹۹۴ و ۱۹۹۵ و ۱۹۹۷) با تحقیقات بر روی چوب پلیمر حاصل از گونه‌های مختلف با انواع مونومرهای قطبی و غیرقطبی و فراورده‌های مرکب چوب پلیمر حفره سلولی، دیواره‌ای و ترکیبی با روش‌های مختلف پلیمریزاسیون نشان دادند که

به وسیله هوموپلیمریزاسیون به صورت پایدار باقی می‌ماند و می‌تواند ویژگی‌های چوب را به شکل یک چوب پلیمر دیواره‌ای با ثبات ابعادی خوب و مقاوم به اسید و باز ببود دهد (Goldstein & Dreher, 1960). هدف از تیمار فورفوریل‌اسیون افزایش ثبات و پایداری چوب و افزایش برخی ویژگی‌های مقاومتی آن بدون کاهش قابل ملاحظه‌ای در ویژگی‌های مکانیکی موردنیاز برای کاربردهای سازه‌ای است (Esteves *et al.*, 2011).

از تکنیک‌های مبتنی بر روش آنالیز حرارتی مواد^۱ (TA) می‌توان به آنالیز توزین حرارتی یا تجزیه گرمایشی^۲ (TGA) و مشتق توزین حرارتی^۳ (DTG) اشاره نمود. آنالیز حرارتی یکی از روش‌های متداول برای تعیین ترکیبات و بررسی پایداری حرارتی مواد است. تولید مواد جدید با کمک مواد شیمیایی مختلف و بررسی ترکیبات جدید حاصل از نظر پایداری حرارتی آنها می‌تواند اطلاعات ارزشمندی را در راستای کاربرد مواد حاصل فراهم نماید. آنالیز حرارتی تفاضلی^۴ یکی از شناخته شده‌ترین روش‌های آنالیز حرارتی است. اساس روش آنالیز حرارتی تفاضلی یا DTA اندازه‌گیری اختلاف دمای نمونه مجھول و نمونه شاهد است. زمانی که دمای یک ماده مطابق الگوی خاصی در محیطی مشخص افزایش یا کاهش پیدا می‌کند، دستگاه آنالیز حرارتی تفاضلی این امکان را فراهم می‌کند تا بتوان به راحتی تغییر ویژگی‌های فیزیکی ماده را اندازه‌گیری کرد. منظور از ویژگی‌های فیزیکی، کمیت‌هایی مانند وزن، اندازه هندسی، ظرفیت حرارتی، هدایت الکتریکی و مانند آن است که با افزایش دمای نمونه تغییر می‌کنند. برای اندازه‌گیری این ویژگی‌ها، نمونه باید با سرعت مشخص تا دمای معینی گرم و در صورت نیاز، در این دما برای مدت زمان مشخصی نگهداری شود تا بتوان با کمک روش آنالیز حرارتی تفاضلی ویژگی‌های فیزیکی ماده را با دقت بالایی محاسبه کرد (Brown 2001).

1 -Thermal Analysis

2 -Thermogravimetric Analysis

3 -Derivative Thermogravimetry

4 -Differential Thermal Analysis

تجزیه و تحلیل حرارتی با کمک آنالیز DTA و TGA قرار گرفته است.

مواد و روش‌ها

در این تحقیق از چوب‌های راست تار بدون عیب دو گونه راش و نراد استفاده شده است. عملیات فورفوریلاسیون نمونه‌ها بر اساس روش عبدالزاده و همکاران انجام شد (Abdolzadeh *et al.*, 2014). ماده اولیه شامل فورفوریل (کل ۹۸٪) ساخت شرکت مرک و کاتالیزور اسیدسیتریک (برپایه وزن فورفوریل (کل) به مقدار ۱/۵٪ مورد استفاده قرار گرفته است.

بعد از قرار گرفتن آزمونه‌ها در درون مخزن اشباع، خلاً به مدت ۴۵ دقیقه به آزمونه‌های داخل سیلندر اشباع اعمال شد. سپس به مدت ۲ ساعت آزمونه‌های غوطه‌ور در مایع تحت فشار ۶ بار قرار گرفتند. با زدودن مایع از سطح نمونه‌های اشباع شده نمونه‌ها داخل فویل آلومینیومی پیچیده شده و عملیات پخت در دمای ۱۰۶ درجه سانتی‌گراد به مدت ۱۶ ساعت انجام شد. بعد از خارج کردن نمونه‌ها از داخل فویل آلومینیومی آزمونه‌ها به منظور پخت تکمیلی به مدت یک هفته در داخل آون با دمای ۴۰ درجه سانتی‌گراد قرار گرفت.

برای تهیه محلول اشباع با فورفوریل (کل) این ماده با نسبت‌های مختلف با اتانول یا آب رقیق می‌شود که برای به دست آوردن دو میزان متفاوت فورفوریلاسیون ۲۰٪ و ۳۸٪ برای گونه راش و ۱۴٪ برای گونه نراد فورفوریل (کل) و اتانول به ترتیب با نسبت حجمی ۳۰:۷۰ و ۷۰:۳۰ با هم ترکیب شدند.

میزان درصد افزایش وزنی آزمونه‌ها از رابطه زیر محاسبه شد.

$$WPG(\%) = \frac{M_p - M_0}{M_0} \times 100$$

که در آن (M_0) وزن خشک آزمونه قبل از اشباع و (M_p) وزن خشک آزمونه فورفوریل دار شده پس از تکمیل

خصوصیات مواد مرکب چوب‌پلیمر از قبیل ثبات ابعاد، مدول الاستیسیته، مدول گسیختگی، دانسیته، سختی و سفتی آن- نسبت به چوب ماسیو و با توجه به نوع مونومر تیمارکننده- افزایش داشته است. همچنین با توجه به نوع مونومر استفاده شده مقاومت به هدایت الکتریکی و هدایت گرمایی چوب‌پلیمر افزایش می‌یابد. همچنین نشان دادند که بهبود خواص فیزیکی و مکانیکی چوب‌پلیمر ساخته شده با مونومر استایرن نسبت به مونومرهای دیگر بیشتر می‌باشد (Revzvani 2010).

(Schneider 1995) تحقیق بر روی سیستم‌های کاتالیزوری جدید برای فورفوریلاسیون چوب را انجام داد. او از انیدریدهای کربوکسیلیک حلقوی و عمدهاً مالئیک انیدرید به عنوان کاتالیزور استفاده کرد. کاتالیزورها بدون اضافه کردن آب در فورفوریل (کل) حل شدند. این سیستم‌های جدید محلول‌های پایدار با خصوصیات اشباعی خوب هستند که چوب فورفوریله با خواص برجسته تولید می‌کنند (Schneider 1995).

Land و همکاران (2004) در تحقیق بر روی جنبه‌های محیطی استفاده از چوب تیمار شده با فورفوریل (کل) نشان دادند که غلظت‌های فورفوریل (کل) تیمار شده در محصولات نهایی پایین می‌باشد و اثرهای کشنده‌گی قارچ را ندارند. سمیت چوب تیمار شده برای محیط‌زیست اختلاف معنی‌داری با چوب تیمار شده ندارد، همچنین تخریب ناشی از اشتعال، سبب انتشار بیش از سطح نرمال ترکیبات آلی فرار یا هیدروکربن‌های پلی آروماتیک برای چوب نمی‌گردد. از این‌رو فورفوریلاسیون چوب برای بالا بردن خواص چوب یک روش دوستدار محیط‌زیست می‌باشد و برای محیط خطرناک نیست (Lande *et al.*, 2004).

تاکنون در کشور ما تحقیقی در رابطه با بررسی خصوصیات حرارتی چوب‌پلیمرهایی مانند چوب فورفوریل دار شده انجام نشده است. در بررسی کنونی این ماده، به عنوان یک پلیمر گیاهی که باعث بهبود خواص فیزیکی و مکانیکی چوب‌پلیمر حاصل می‌شود، مورد

مقدار درصد افت جرم ماده با فورفوریلاسیون و افزایش سطح آن در هر دو گونه چوب دارای روند کاهشی است. این امر با مشخصه‌های فیزیکی این مواد هماهنگی دارد. در ناحیه دوم از نمونه در هر دو گونه مقادیر جرم با فورفوریلاسیون و افزایش سطح آن کاهش می‌یابد، به نظر می‌رسد فورفوریلاسیون روند تجزیه حرارتی چوب را در ناحیه دوم افزایش می‌دهد. به عنوان مثال برای کاهش ۱۰ درصدی جرم ماده اولیه طی حرارتی در این ناحیه، آزمونه‌های شاهد بیشترین مقدار حرارت و آزمونه‌هایی با سطح فورفوریلاسیون زیاد به کمترین مقدار حرارت نیازمندند.

در ناحیه ۳ تخریب که در ادامه مرحله دوم رخ می‌دهد، کاهش جرم نمونه‌ها ادامه یافته و رو به ثابت شدن می‌روند، به طوری که در دمای 600°C جرم باقیمانده چوب ماسیو اصلاح نشده راش و نراد به ترتیب برابر است با $18/34\%$ و $15/20\%$ و جرم باقیمانده برای چوب پلیمرهای راش با $15/41$ و $15/21$ درصد و سطوح کم و زیاد به ترتیب با $11/63$ و $16/13$ درصد است که نشان‌دهنده پایداری حرارتی کمتر نمونه اصلاح شده است. در واقع در یک جرم مشخص از هریک از مواد با فورفوریلاسیون و افزایش سطح آن مقدار ماده چوبی در واحد حجم کاهش یافته و در انتهای واکنش ماده کمتری باقی می‌ماند.


پلیمریزاسیون و پخت است.

نمونه‌ها پس از انجام عملیات فورفوریلاسیون برای انجام تحلیل حرارتی تحت آزمونهای TGA و DTA قرار گرفتند. آنالیز گرمایی آزمونه‌های شاهد و فورفوریله شده با استفاده از دستگاه $851^{\circ}\text{C}/\text{min}$ TGA/SDTA ساخت کشور سوئیس انجام شد. میزان افزایش دما به صورت خطی و به میزان $10^{\circ}\text{C}/\text{min}$ انتخاب شد. اتمسفر مورد استفاده هوا و دمای اعمال شده از دمای محیط تا 600°C بود.

نتایج

برای بررسی پایداری حرارتی چوب گونه‌های راش و نراد و چوب پلیمرهای حاصل از آنها از آنالیز گرمایی وزن‌سنجی با میزان افزایش دمای $10^{\circ}\text{C}/\text{min}$ استفاده شد. شکل ۱ منحنی‌های TGA نمونه‌های اصلاح نشده و اصلاح شده را نشان می‌دهد. همان‌طور که ملاحظه می‌شود تخریب حرارتی نمونه‌ها در یک مرحله انجام می‌شود و می‌توان آن را به سه ناحیه تقسیم کرد. جدول ۱ این ناحیه‌ها را برای تمام آزمونه‌ها نشان می‌دهد. در ناحیه ۱ که بین تمام نمونه‌ها تقریباً یکسان است، کاهش جرم کمی اتفاق افتاده و به آب باقیمانده و ترکیبات فرار موجود در نمونه‌ها مربوط می‌شود. تخریب مواد مورد آزمون با تخریب حرارتی اصلی (ناحیه Khodabandehloo & Azadfallah (۲) ادامه می‌یابد (۲۰۱۶).

در آزمونه‌های چوب پلیمر مربوط به چوب راش و نراد



شکل ۱- منحنی های TGA در آزمونه های شاهد و فورفوریل دار شده؛ (الف) چوب راش، (ب) چوب نراد

جدول ۱- گام های افت دمای به دست آمده از نمودار TGA

آزمونه	گام دوم مربوط به دمای T_f		گام اول مربوط به دمای T_i		آزمونه
	مقدار افت جرم (mg)	درصد افت	مقدار افت جرم (mg)	درصد افت	
شاهد	۴/۴۲۴	۷۷/۳۹	۰/۲۴۵	۴/۲۶۹	شاهد
راش	۴/۶۱۷	۸۰/۸۵	۰/۲۱۲	۳/۷۱۶	سطح کم
	۴/۴۳۰	۷۵/۳۷	۰/۱۱۰	۱/۸۷	سطح زیاد
	۴/۰۲۰	۸۰/۷۰	۰/۲۰۰	۳/۹۳	شاهد
نراد	۴/۴۸۰	۸۰/۴۰	۰/۱۹۰	۳/۴۳	سطح کم
	۴/۱۴۰	۸۵/۳۲	۰/۱۴۸	۳/۰۵	سطح زیاد

ناحیه اول: از آغاز حرارت دهنی تا دمای T_i

ناحیه دوم: از T_f تا T_i

ناحیه سوم: از T_f تا پایان حرارت دهنی در دمای ۶۰۰ درجه

جدول ۲- مقادیر شروع و بیشترین دمای به دست آمده از نمودار DTA


آزمونه	سطح زیر پیک ($^{\circ}\text{C}$)	دمای شروع ^۱ ($^{\circ}\text{C}$)	دمای پیک ^۲ ($^{\circ}\text{C}$)
شاهد	۵۶/۶۰	۳۴۴/۲۲	۳۶۱/۲۸
راش	۳۱/۷۲	۳۴۲/۸۰	۳۶۳/۰۱
سطح زیاد	۲۳/۷۹	۳۴۶/۹۱	۳۶۳/۱۸
شاهد	۳۵/۴۲	۳۴۰/۹۱	۳۷۱/۷۸
نراد	۴۱/۲۵	۳۴۷/۲۸	۳۶۷/۶۳
سطح زیاد	۱۱۵/۴۶	۳۲۲/۱۶	۳۵۶/۱۵

شکل پیک می‌تواند نشان‌دهنده نوع رویداد حرارتی پدید آمده باشد. همان‌طور که در شکل ۲ می‌توان مشاهده نمود شکل پیک به صورت پهن است که نشان‌دهنده تجزیه حرارتی و انجام واکنش‌های شیمیایی در طی حرارت‌دهی آزمونهای فورفوریل دار شده است که در هر دو گونه ثابت است. سطح زیر پیک (جدول ۲) نشان‌دهنده تغییرات آنتالپی است و اطلاعات مفیدی از مقدار حرارت رد و بدل شده حاصل کرده و به محاسبه گرمای واکنش کمک می‌کند، در چوب‌پلیمرهای چوب راش با فورفوریل‌اسیون و افزایش سطح آن کاهش چشمگیری یافته است که با نتایج حاصل و دلایل ذکر شده در مورد نمودارهای TGA مطابقت دارد. نتایج حاصل از نمودارهای DTA دو گونه چوبی از نظر دمای شروع و دمای پیک نیز به طور کاملاً متفاوتی از فورفوریل‌اسیون و افزایش سطح آن متأثر شده است.

براساس جدول ۲ تغییرات سطح زیرمنحنی یا به عبارتی گرمای واکنش، دمای پیک و دمای شروع در دو آزمونه نراد و راش با هم متفاوت است. گرمای واکنش در آزمونهای چوب راش با فورفوریل‌اسیون و افزایش سطح آن روند نزولی دارد، درحالی‌که در آزمونهای نراد با فورفوریل‌اسیون و افزایش سطح آن روند افزایشی را نشان داده است.

شکل ۲ منحنی DTA آزمونهای را همراه با آنها TGA نشان می‌دهد. مقدار انحراف از خط پایه (زمانی شروع می‌شود که خط پایه از حالت $\Delta T = 0$ خارج شده و دوباره به حالت خط صاف بازگردد) نشان‌دهنده ویژگی‌های گوناگون نمونه مورد آزمون و شاهد از نظر ظرفیت حرارتی و هدایت حرارتی است. دمای پیک مهمترین ویژگی در یک منحنی DTA به حساب می‌آید. این دما، شاخصی برای شناسایی ماده بوده و در بسیاری از آزمایش‌های DTA مورد توجه قرار می‌گیرد. در چوب پلیمرهای چوب راش دمای پیک با افزایش سطح فورفوریل‌اسیون روند افزایشی اندکی را نشان داد.

^۱- Onset
^۲- Peak




شکل ۲- منحنی های DTA در آزمونه های شاهد و فور فوریل دار شده؛ (الف) چوب راش، (ب) چوب نراد

اصلاح چوب با فور فوریل الكل، منجر به ثبات ابعادی بالا و افزایش کارایی ضد واکشیدگی فراورده حتی در سطوح پایین فور فوریل ایاسیون می شود (Goldstein 1955; Lande *et al.*, 2004). همان طور که گفته شد کاهش جرم در ناحیه اول مربوط به خروج آب و ترکیبات فرار است. فور فوریل ایاسیون با افزایش ثبات ابعادی از جذب آب توسط فراورده جلوگیری می کند. از سوی دیگر چون این فراورده با

بحث

نتایج آنالیزهای گرمایی وزن سنجی (TGA) نشان دادند که در آزمونهای چوب پلیمر مربوط به چوب راش و نراد مقدار درصد افت جرم ماده طی حرارت دهی با فور فوریل ایاسیون و افزایش سطح آن در هر دو گونه چوب دارای روند کاهشی است. بر اساس نتایج تحقیقات محققانی مانند Lande (1955) و همکاران Goldstein (2004)

آناتومیکی این دو گونه باعث آغشتگی و نفوذ متفاوت فورفوریل الكل در آنها شده و در شرایط یکسان عملیات فورفوریل‌اسیون، باعث تولید چوب پلیمرهایی با درصد پلیمریزاسیون کمتر در سوزنی برگان می‌شود. در یک جرم ثابت از چوب پلیمر، مقدار فورفوریل الكل و ماده چوبی تحت آزمون حرارتی با هم متفاوت خواهند بود. این امر می‌تواند باعث تفاوت‌های چشمگیری در نمودارهای DTA چوب پلیمرهای دوگونه مختلف شود. همچنین این دو گونه از نظر درصد سلولز، همی‌سلولزها و لیگنین با هم متفاوت هستند. سوزنی برگان مقدار لیگنین بیشتر و سلولز کمتری نسبت به پهن برگان دارد (Sjostrom 1981). همان‌طور که در شکل ۳ نشان داده شده است در هنگام آغشته سازی چوب با مواد شیمیایی، لیگنین دسترس‌پذیرتر است. بنابراین ابتدا لیگنین با ماده شیمیایی آغشته می‌شود و در صورت ادامه فرایند همی‌سلولزها بعد سلولز در اختیار ماده شیمیایی قرار می‌گیرد. از سوی دیگر لیگنین به دلیل ساختار آمورف و اتصالات کووالانسی در مقایسه با ساختار بلورین سلولز و پیوندهای هیدروژنی ساختارش امکان واکنش‌دهی بیشتری با مونومرهای مواد شیمیایی از جمله فورفوریل الكل دارد (شکل ۳).



شکل ۳- مدلی از جزیيات ارتباط سلولز، همی‌سلولز و لیگنین در دیواره سلولی چوب؛ (الف) مقطع طولی، (ب)

(Navi & Sandberg 2011) مقطع عرضی

حرارت‌دهی چوب طی فرایند ساخت همراه است طبیعی است که از مواد فرار کمتری در مقایسه با چوب ماسیو برخوردار باشد. بنابراین همان‌طور که در شکل ۱ نیز بهوضوح می‌توان مشاهده نمود در ناحیه اول نمودارهای TGA، با فورفوریل‌اسیون و افزایش سطح آن مقادیر افت جرم کاهش می‌یابد.

جرم ماده در ناحیه دوم از نمودار TGA در هر دو گونه با فورفوریل‌اسیون و افزایش سطح آن کاهش می‌یابد. آزمون‌های محیطی نشان داده است که تخریب ناشی از اشتعال، سبب انتشار ترکیبات آلی فرار یا هیدروکربن‌های پلی آروماتیک نمی‌شود؛ زیرا پلی فورفوریل الكل هنگام گرمادهی به مونومرهای تجزیه نمی‌شود و به‌طور مستقیم تمایل به ترکیب شدن با اکسیژن دارد (Lande et al., 2004). تمایل به ترکیب شدن با اکسیژن در این مرحله از حرارت‌دهی، باعث افزایش روند کاهش جرم در حرارت‌های پایین‌تر در چوب‌پلیمرها می‌شود. نتایج نشان دادند که رفتار حرارتی دو گونه در نمودارهای DTA کاملاً با هم متفاوت است. نراد یک گونه سوزنی برگ است که ساختار آناتومیکی و ترکیبات شیمیایی متفاوتی با راش به عنوان یک پهن برگ دارد. تفاوت‌های

- Wood Lignin and Hemicelluloses. Wood and Fiber Science, 3(3):215-226.
- Brown, M. E., 2001. Thermal Analysis Techniques and Applications Technology & Engineering. Kluwer Academic Publishers, 264p.
- Esteves, B., Nunes, L. and Pereira, H., 2011. Properties of furfurylated wood (*Pinus pinaster*). European Journal of Wood and Wood Products, 69:521-525
- Goldstein, I.S., 1955. The impregnation of wood to impart resistance to alkali and acid. Forest Product Journal, 5(4): 265-267.
- Goldstein, I.S. and Dreher W.A., 1960. Stable furfuryl alcohol impregnation solutions. Industrial & Engineering Chemistry Research, 52(1):57-58.
- Khodabandehloo, H. and Azadfallah, M., 2016. Thermal Stability of Cyanoethylated Cellulose Nanofiber. Nashrieh Shimi va Mohandes Shimi Iran (NSMSI), 35(1): 91-97
- Lande, S., Westin, M. and Schneider, M., 2004. Chemistry and ecotoxicology of furfurylated wood. Scandinavian Journal of Forest Research, 19(Suppl 5): 14-21.
- Lande, S., Westin, M. and Schneider M., 2004. Properties of furfurylated wood. Scandinavian Journal of Forest Research, 19(Suppl 5): 22-30.
- Navi, P., and Sandberg, D., 2011. The Thermo-hydro-mechanical Processing of Wood. Taylor & Francis Group, LLC, 357p.
- Revzvani, R., The effect of furfurylation on physical & mechanical properties of Poplar wood, in MSc thesis of Forestry and wood Technology, 2010, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources: Gorgan.
- Schneider, M.H., 1995. New cell wall and cell lumen wood polymer composites. Wood Science and Technology, 29: 121-127.
- Sjostrom E., 1981. Wood Chemistry; Fundamentals and Applications. Academic Press, 258p
- Stamm, A.J., 1964. wood and cellulose science. Ronald Press, New York, 549p.
- Talaei, A., Zare, M.S. and Abdolzadeh, H., 2016. Effect of furfurylation on shear strength of bond line and screw withdrawal resistance of beech and fir. 31(3): 446-457.
- Wesley W. W., 1986. Thermal Analysis, third edition. Wiley-Interscience John. 832 p.

Beall (۱۹۶۹) تخریب حرارتی را تحت نیتروژن و یا هوا در مورد نه عدد همی سلولز جدا شده از طریق آنالیز TGA موردنبررسی قرار داد. در دمای بالاتر از ۲۰۰ درجه در مورد تمامی موارد ۱۰٪ وزن تحت گرمای از دست رفته و این دما به مراتب برای همی سلولز سوزنی برگ به نسبت پهن برگان بالاتر می باشد. در جو اکسیژنی دماهای تخریب پایین تر و سرعت آن بالاتر است. آزمایش ها نشان داده است زایلان پهن برگ از لحاظ حرارتی دارای ثبات کمتری نسبت به همی سلولز سوزنی برگ می باشد.

فورفوریل دار شدن لیگنین تغییر فاحشی در ساختار لیگنین ایجاد نمی کند، در حالی که در سطوح بالای فورفوریل ایاسیون (سطح زیاد چوب پلیمرهای راش) فورفوریل الكل در ساختار سلولز نفوذ کرده و با ایجاد پیوندهای هیدروژنی در قسمت های آمورف سلولز ساختار بلورین سلولز را تحت تأثیر قرار می دهد. این امر در کنار افزایش درصد فورفوریل الكل در مقایسه با ماده چوبی در سطح زیاد فورفوریل ایاسیون گونه پهن برگ که دارای لیگنین کمتری نیز می باشد می تواند باعث افت وزن بیشتر در دمای ثابت نسبت به چوب پلیمر سوزنی برگانی مانند نراد شود. دلیل افزایش دمای پیک در چوب پلیمرهای چوب راش با افزایش سطح فورفوریل ایاسیون می تواند از تغییرات ساختاری ایجاد شده در یک پلیمر دیوارهای ناشی شده باشد. با فورفوریل ایاسیون که یک پلیمریزاسیون دیوارهای است مقدار ماده در دیواره افزایش می یابد و تخلخل با افزایش دانسیته ماده روند کاهشی پیدا می کند. این امر می تواند در سطوح بالا منجر به افزایش انتقال حرارت و افزایش هدایت حرارتی شود.

منابع مورد استفاده

- Beall, F.C., 1969. Thermogravimetric Analysis of

TGA and DTA thermal analysis of wood-polymer produced by furfurylation of beech and fir wood

A. Talaei

-Assistant Professor at Department of Wood Science and Technology, Faculty of Materials Engineering and New Technologies, University of Shahid Rajaee Teacher Training, Tehran, Iran, Email: talaei.srttu@gmail.com

Received: July, 2018

Accepted: Nov., 2018

Abstract

The present study was carried out with the aim of thermal analysis of furfurylated wood produced from beech (*Fagus orientalis*) and fir (*Abies alba*). In this regard, the specimens were saturated with two different levels of furfurylation in the form of low levels (14% fir and 20% beech) and high levels (38% fir and 65% beech), and compared with control samples. The results showed that changes in the TGA and DTA thermograms occur with an increase in the furfurylation level. In the first section of TGA thermograms, thermal stability of the wood increased with furfurylation and its level changed due to decreased water absorption and evaporation of gases during the process of furfurylation. But in the second and third regions, because of the replacement of furfuryl alcohol with lower thermal stability and flammability in the structure of wood and changes in the chemical structure of the wood, the thermal stability of wood polymers in both species decreased. The results of the analysis of DTA thermograms, in addition to confirming the findings from the TGA analysis, revealed the results of the impact of wood species on the thermal stability of wood polymers. Due to the difference in cellulose and hemicellulose and lignin in the structure of softwoods and hardwoods, the hemi-cellulose type in two species and the thermal stability difference of different implementation, wood polymers from beech and fir woods are different in the variation of the thermograms surface area of the DTA thermograms, the initial temperatures and peak temperatures.

Keywords: Thermal analysis, DTA, TGA, furfurylation, beech, fir.