

بررسی مقایسه ای تغییرات ابعادی خطی دو نوع آکریل سرماسخت ایرانی و خارجی

دکتر رامین مشرف* - مهندس علی فرزانه* - دکتر فرناز فرحناکیان**

*- استادیار گروه آموزشی پروتزهای دندانی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.

** - مربی گروه آموزشی اپیدمیولوژی و آمار دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.

*** - دندانپزشک.

چکیده

زمینه و هدف: رزین های آکریلی سرماسخت برای ساخت پروتزهای موقت، پلاک های ارتودنسی، تعمیر شکستگیها و بعضی اوقات تهیه قاشتک مورد استفاده قرار می گیرند. این گونه آکریل ها دارای مقادیری انقباض پلی مریزاسیون می باشند که می تواند بر دقت وسایل ساخته شده با آنها اثر بگذارد. در این بررسی تغییرات ابعادی خطی یک نوع آکریل سرماسخت ارتودنسی ایرانی (آکروپارس OP) با یک نوع آکریل استاندارد خارجی (ملیودنت) مقایسه شده است.

روش بررسی: در این بررسی تجربی آزمایشگاهی تعداد بیست نمونه در دو گروه ده تایی از دو نوع آکریل سرماسخت آکروپارس OP و ملیودنت با رعایت دستورات سازندگان در یک مولد فلزی ساخته شده و تغییرات ابعادی خطی آنها در فواصل ۲۴، ۴۸ و ۷۲ ساعت پس از پلی مریزاسیون توسط کولیس دیجیتال (با دقت ۰/۰۱ میلی متر) اندازه گیری گردید. نتایج حاصل به کمک آزمونهای تی- زوج، تی- دانشجویی و آنالیز واریانس در تکرار مشاهدات مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.

یافته ها: در مورد آکریل ایرانی اختلاف میانگینها فقط بین روزهای دوم (۹۶/۲۰±۰/۲۰) و سوم (۹۶/۳۳±۰/۱۷) از نظر آماری معنی دار است (P_۳=۰/۰۰۶). اما بین روزهای اول (۹۶/۲۰±۰/۲۵) و دوم (۹۶/۲۰±۰/۹۵۸) و روزهای اول و سوم (P_۲=۰/۱۲۳) معنی دار نمی باشد. در مورد آکریل خارجی، میانگین اندازه ها در هر سه روز (روز اول: ۰/۳۷±۰/۴۷، روز دوم: ۰/۱۵±۰/۲۸ و روز سوم: ۰/۱۸±۰/۲۴) از نظر آماری اختلاف معنی داری دارد (P_۳=۰/۰۰۰ و P_۲=۰/۰۰۱ و P_۱=۰/۰۰۵). همچنین اختلاف بین دو نوع آکریل ایرانی و خارجی از نظر آماری در هر سه روز (روز اول: ۹۵/۸۲±۰/۲۵، روز دوم: ۹۶/۰۵±۰/۱۱ و روز سوم: ۹۶/۱۵±۰/۱۰) معنی دار محاسبه گردید (P=۰/۰۰۳). اختلاف میانگین گروهها با مولد فلزی پس از سه روز در آکریل خارجی معنی دار (P=۰/۰۰۰) و در آکریل ایرانی غیرمعنی دار (P=۰/۷۷۴) بوده است.

نتیجه گیری: آکریل اکروپارس سرماسخت در این بررسی ثبات ابعادی بیشتری نسبت به نوع مشابه خارجی از خود نشان داده است. بیشترین اختلاف این دو نوع آکریل نسبت به هم و نسبت به مولد فلزی در ۲۴ ساعت اول و کمترین اختلاف آنها مربوط به ۴۸ ساعت پس از سخت شدن می باشد، اما پس از ۴۸ ساعت دو آکریل با یکدیگر تفاوت آماری معنی داری پیدا کرده اند.

کلیدواژه ها: رزین های آکریلی - خودسخت - تغییرات ابعادی - ثبات ابعادی - انقباض.

پذیرش مقاله: ۸۴/۵/۶

اصلاح نهایی: ۸۴/۴/۶

وصول مقاله: ۸۳/۱۲/۱۹

نویسنده مسئول: گروه آموزشی پروتزهای دندانی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان mosharraf@dnt.mui.ac.ir

مقدمه

اختصاصی هم استفاده کرد. مشخص است که موفقیت درمان در درمانهای ارتودنسی و پروتز به تطابق و دقت وسایل ساخته شده با این آکريل های سرماسخت بستگی مستقیم دارد و ثبات ابعادی این آکريل ها در طی سخت شدن و پس از آن (قبل از تحویل به بیمار و یا در محیط دهان) از اهمیت به سزایی برخوردار است. علاوه بر این از آنجا که ساخت مواد دندانپزشکی در ایران در حال توسعه و پیشرفت است و در بررسیهای قبلی در مورد تغییرات ابعادی آکريل های قاشقک اکروپارس (ایرانی) و مقایسه آنها با انواع استاندارد خارجی (ملیودنت) بررسیهایی صورت گرفته و تفاوت معنی داری نیز مشاهده شده است. (۱۸)، در این بررسی اقدام به مقایسه تغییرات ابعادی آکريل های سرماسخت مورد استفاده در ارتودنسی و ترمیم دست دندانهای شکسته با همین دو نام (اکروپارس و ملیودنت) گردیده است.

روش بررسی

این بررسی که یک مطالعه تجربی از نوع آزمایشگاهی بود در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان (اصفهان) انجام گردید. در این بررسی همچون مطالعات مشابه، ابتدا یک ورقه برنجی مستطیل شکل به ابعاد $10 \times 45 \times 35$ میلی متر انتخاب گردید و در چهار گوشه آن، چهار فرورفتگی گرد به قطر و عمق دو میلی متر در رئوس یک مستطیل 40×30 میلی متری ایجاد شد. (۱۱، ۱۷)، سطحی از این مولد که دارای چهار سوراخ ذکر شده بود توسط دو لایه موم ورق کاوکس (Cavex-Haarlem-Holland) پوشیده و مجموعه مولد فلزی و موم های روی آن در داخل مُفل قرار داده و مُفل گذاری به صورت استاندارد انجام شد. پس از حذف موم در آب جوش، مُفل ها باز گردیدند و فضای مربوط به موم که اکنون خالی بود توسط دو لایه بیوفیلیم (پارس دندان

آکريل های سرماسخت، موادی هستند که در تهیه پروتزهای موقت، وسایل ارتودنسی متحرک، ترمیم دست دندانها و تهیه قاشقکهای قالب گیری و بیس های رکوردگیری در پروتزهای دندانی به کار می روند. (۱-۳)، این گونه رزین ها تغییرات ابعادی غیرقابل اجتنابی دارند که ناشی از انقباض پلی مریزاسیون و انبساط حاصل از جذب آب می باشد. (۴-۱۳)، آکريل های این گونه با روشهای مختلف و در محیطهای متفاوتی پلی مریزه می شوند. محققان مختلف در مورد بهترین روش پلی مریزاسیون این آکريل ها، پژوهشهای متنوعی انجام داده اند. (۱۴-۱۸)، با این حال انقباض حجمی ناشی از پلی مریزاسیون در این مواد حتی با به کار بردن روشهای مختلف سخت شدن، در بهترین شرایط از $5/6\%$ کمتر نمی باشد. (۱۳)، از آنجا که انقباض حجمی نمونه های آکريلي ممکن است به ضخامت و شکل نمونه ها بستگی داشته باشد (۴)، در بسیاری از پژوهشهای موجود از انقباض خطی که روش محاسبه آن دقت بیشتری دارد استفاده می شود (۱، ۴-۵، ۷-۸، ۱۰-۱۱، ۱۷). بیشتر بررسیهای موجود بر روی تغییرات ابعادی آکريل های سرماسختی صورت گرفته که در تهیه قاشقکهای اختصاصی و بیس های رکوردگیری به کار می روند. (۵، ۸-۹، ۱۲، ۱۴-۱۸)، در اکثر این بررسیها توصیه شده که آکريل های سرماسخت به کار برده شده برای تهیه تری اختصاصی باید پس از تمام شدن حداکثر انقباض آکريل برای قالب گیری مورد استفاده قرار گیرند تا تغییر ابعادی تری باعث تغییر قالب نشود. (۱۹)، با این حال برخی از آکريل های سرماسخت موجود برای تهیه پلاک های ارتودنسی، پروتزهای موقت و ترمیم دست دندانهای شکسته به کار می روند. این آکريل های سرماسخت با انواع مورد استفاده برای تهیه تری متفاوت می باشند اما از آنها می توان برای ساخت تری

میانگین اندازه‌ها در دو نوع آکريل و از آزمون تی - زوج برای یافتن موارد اختلاف در بین روزهای مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافته‌ها

نتایج حاصل از این مطالعه در جدول‌های ۱-۳ ارائه شده است. براساس جدول ۱، مقایسه میانگین نورم‌های به دست آمده در آزمون Student - t از نمونه‌های آکروپارس و ملیودنت در زمان ۲۴ ساعت اختلاف معنی‌داری را نشان می‌دهد ($P=0/003$)، در صورتی که در زمان ۴۸ ساعت این اختلاف معنی‌دار نمی‌باشد ($P=0/059$). این اختلاف مجدداً در زمان ۷۲ ساعت به حد معنی‌دار می‌رسد ($P=0/013$).


با انجام آزمون آنالیز واریانس در تکرار مشاهدات مشخص گردید که اختلاف میانگین اندازه‌ها در نمونه‌های خارجی در هر سه روز از نظر آماری معنی‌دار است (جدول ۲). با انجام همین آزمون برای نمونه‌های ایرانی نیز فرضیه یکسان بودن میانگین اندازه‌های نورم در روزهای مختلف مردود شناخته می‌شود و این به آن معنی است که حداقل میانگین یکی از روزها با بقیه متفاوت است. برای یافتن موارد اختلاف از آزمون مقایسه زوج‌ها استفاده شد (جدول ۲) و مشخص گردید که فقط اختلاف میانگین اندازه‌های نورم بین روزهای دوم و سوم از نظر آماری معنی‌دار است ($P=0/006$).

در مقایسه کلی دو آکريل با یکدیگر و با مولد مشخص گردید که نمونه‌های ملیودنت در هر سه روز با مولد اختلاف معنی‌داری داشته‌اند ($P=0/000$) و نمونه‌های آکروپارس تنها در روز دوم دارای اختلاف معنی‌داری با مولد بوده‌اند ($P=0/047$) (جدول ۳).

از سوی دیگر با استفاده از آزمون آنالیز واریانس در تکرار مشاهدات مشخص گردید که کوواریانس بین اندازه‌ها در هر

تهران - ایران) آغشته گردید. سپس ده نمونه از هر دو آکريل (آکروپارس - مارلیک - تهران - ایران) و Berkshire Meliodent, Bayer UK Limited- Bayer House - Newbury) و در مجموع بیست نمونه تهیه گردید. تمام نمونه‌ها با رعایت نسبت پودر به مایع توصیه شده توسط هر دو کارخانه (پنج گرم پودر و ۳/۵ گرم مایع) به مدت سی ثانیه در دمای اتاق با اسپاتول مخلوط شدند و در مرحله خمیری در مولد قرار داده شدند و درب مفل بسته شد و تحت فشار پرس به مدت ۱۵ دقیقه کاملاً سخت شدند. سپس نمونه‌ها خارج و براساس مطالعات مشابه در آب ۳۷ درجه سانتی‌گراد نگهداری شدند. ابعاد نمونه‌ها در طی زمانهای ۲۴، ۴۸ و ۷۲ ساعت پس از خروج از مُفل با کولیس دیجیتال با دقت ۰/۰۱۰ میلی‌متر اندازه‌گیری گردیدند (شکل ۱) و براساس فرمول زیر برای هر نمونه سه نورم در زمانهای مختلف محاسبه گردید.

$$\text{Norm} = \sqrt{AB^2 + BC^2 + CD^2 + AD^2 + AC^2 + BD^2}$$



شکل ۱: ابعاد و شکل نمونه‌های آکريلي

نتایج حاصل به کمک آزمونهای آماری Student - t برای مقایسه میانگین نورم در سه زمان مختلف برای هر دو نوع آکريل، آنالیز واریانس در تکرار مشاهدات برای بررسی اختلاف

جدول ۱: مقایسه توزیع میانگین و انحراف معیار نورم اندازه گیری شده به تفکیک نوع آکریل و زمان اندازه گیری (نورم مولد فلزی ۹۶/۳۵ محاسبه شده است).

نوع آکریل	زمان	۲۴ ساعت	۴۸ ساعت	۷۲ ساعت
اکروپارس		۹۶/۲۰±۰/۲۵	۹۶/۲۰±۰/۲۰	۹۶/۳۳±۰/۱۷
ملیودنت		۹۵/۸۲±۰/۲۵	۹۶/۰۵±۰/۱۱	۹۶/۱۵±۰/۱۰
اختلاف دو آکریل		۰/۳۷±۰/۴۷	۰/۱۵±۰/۲۸	۰/۱۸±۰/۲۴
P . value		۰/۰۰۳ *	۰/۰۵۹	۰/۰۱۳ *

* معنی دار

جدول ۲: مقایسه میانگین اندازه های نورم (میلی متر) در نمونه های مورد بررسی در سه روز متوالی

نوع آکریل	آزمون	۲۴ ساعت با ۴۸ ساعت	۲۴ ساعت با ۷۲ ساعت	۴۸ ساعت با ۷۲ ساعت
اکروپارس	$\bar{X} \pm SD$	۰/۰۰۴±۰/۲۳	۰/۱۴±۰/۲۵	۰/۱۳±۰/۱۲
	P . value	۰/۹۵۸	۰/۱۲۳	۰/۰۰۶ *
ملیودنت	$\bar{X} \pm SD$	۰/۲۳±۰/۲۰	۰/۳۳±۰/۲۲	۰/۱۰±۰/۰۴
	P . value	۰/۰۰۵ *	۰/۰۰۱ *	۰/۰۰۰ *

* معنی دار

جدول ۳: مقایسه میانگین اندازه های نورم (میلی متر) در روزهای مختلف و اختلاف آن با مولد به تفکیک نوع آکریل

نوع آکریل	زمان	t	df	اختلاف با مولد	P value
اکروپارس	۲۴ ساعت	-۱/۹۵	۹	- ۰/۱۵۲	۰/۰۸۳
	۴۸ ساعت	-۲/۳۰	۹	- ۰/۱۴۸	۰/۰۴۷ *
	۷۲ ساعت	-۰/۳۰	۹	- ۰/۰۶	۰/۷۷۴
ملیودنت	۲۴ ساعت	-۶/۷۴	۹	- ۰/۵۲۶	۰/۰۰۰ *
	۴۸ ساعت	-۸/۲۹	۹	- ۰/۲۹۶	۰/۰۰۰ *
	۷۲ ساعت	-۵/۸۸	۹	- ۰/۱۹۶	۰/۰۰۰ *

* معنی دار

۱ مشخص می شود که آکریل سرماسخت اکروپارس در این آزمایش ثبات بیشتری نسبت به نوع خارجی داشته است. همچنین بیشترین اختلاف این دو نوع آکریل نسبت به هم و نسبت به مولد (جدول ۳) مربوط به ۲۴ ساعت اول و کمترین اختلاف مربوط به ۴۸ ساعت پس از سخت شدن آنها می باشد.

سه روز از نظر آماری معنی دار است ($P=0/000$). با انجام آزمون Green house - geisse مشخص گردید که بین میانگین اندازه ها در سه روز اندازه گیری اختلاف معنی داری وجود دارد ($F=14/79$ ، $P=0/001$ و $df=1/21$) و اختلاف بین دو نوع آکریل ایرانی و خارجی معنی دار است ($P=0/003$ ، $F=11/53$ و $df=1$). بر این اساس و با توجه به نمودار شماره

بحث

در بررسی عبادیان در ۱۳۸۲ آکریل‌های مخصوص تهیه قاشقک با همین دو نام مورد مقایسه قرار گرفتند. در آن بررسی نمونه‌ها به شکل دیسک‌های مدوری تهیه و تغییرات ابعادی آنها در محیط‌های نگهداری مختلف بررسی گردید. (۱۸)، اما در بررسی حاضر هدف مقایسه آکریل‌های مورد استفاده در ارتودنسی و ترمیم دست دندان با همین دو نام بوده و به همین دلیل شکل و نحوه تهیه نمونه‌ها متفاوت می‌باشد.

در این بررسی نمونه‌های آکریل خارجی در هر سه روز با مولد اختلاف معنی‌داری داشته‌اند ($P=0/001$) ولی نمونه‌های ایرانی تنها در روز دوم با مولد اختلاف معنی‌داری داشته‌اند ($P=0/047$) (جدول ۳). این امر با توجه به مطالعات Pagniano در ۱۹۸۲ و Goldfogel در ۱۹۸۵ که یک فاصله زمانی ۲۴ ساعت را بین پلی‌مریزاسیون آکریل‌های خودسخت و کاربرد کلینیکی آنها توصیه می‌کردند، حداقل در مورد نمونه‌های خارجی ملیودنت صادق است اما در مورد نمونه‌های ایرانی مورد استفاده که در این فاصله تغییرات ابعادی معنی‌داری نداشته‌اند ($P=0/083$) چندان صادق نبوده است.

از سوی دیگر تفاوت بین آکریل ایرانی آکروپارس و آکریل ملیودنت در تمام زمانها معنی‌دار محاسبه شده است ($P=0/003$) و با توجه به نزدیکتر بودن ابعاد آکریل ایرانی به نمونه اصلی می‌توان گفت که این آکریل‌ها در شرایط آزمایشگاهی این بررسی نسبت به نوع مشابه خارجی دقت ابعادی بیشتری داشته‌اند.

با این وجود با توجه به اینکه اثر جذب آب در جبران انقباض آکریل‌های خودسخت در مطالعات Wong در ۱۹۹۹، Heath در ۱۹۹۳ و Mojon در ۱۹۹۰ تقریباً ثابت شده است. (۱۳، ۹، ۴)، به نظر می‌رسد، غیرمعنی‌دار شدن مجدد اختلاف آکریل‌های ایرانی با مولد پس از ۷۲ ساعت مربوط به این پدیده باشد. به همین دلیل توصیه می‌شود در صورتی که

رزین‌های آکریلی یکی از پرمصرفترین مواد در دندانپزشکی می‌باشند که علی‌رغم داشتن خصوصیات عالی، فاقد ثبات ابعادی مطلوبی می‌باشند. (۴-۱۳)، از سوی دیگر در ایران نیز برخی از تولیدکنندگان داخلی اقدام به تهیه و توزیع رزین‌های آکریلی کرده‌اند که در این مطالعه سعی شده است تغییرات ابعادی آکریل‌های سرماسخت ایرانی (آکروپارس) اندازه‌گیری و با یک نمونه خارجی استاندارد (ملیودنت) مقایسه گردد.

در بررسی Cucci در ۱۹۹۸، Pow در ۱۹۹۸ و Duymus در ۲۰۰۴ پیشنهاد گردید که وسایل ساخته شده با رزین‌های آکریلی پس از سخت شدن و تکمیل پلی‌مریزاسیون در محیط آب ۳۷ درجه سانتی‌گراد نگهداری شوند تا به این شکل علاوه بر افزایش ثبات ابعادی آنها، به واسطه کاهش مونومر آزاد در رزین، سمیت آنها هم کاهش یابد. (۶-۷، ۱۰)، در این بررسی نیز پس از تهیه نمونه‌ها و در فواصل اندازه‌گیری، نمونه‌ها در محیط آب ۳۷ درجه سانتی‌گراد نگهداری شدند.

در بررسی Gjerdet در ۱۹۸۵، Picketthg در ۱۹۷۰، Rodrigues در ۲۰۰۲ و Baydas در ۲۰۰۳ و عبادیان در ۱۳۸۲ نحوه نگهداری نمونه‌ها در طی پلی‌مریزاسیون و اثر محیط پلی‌مریزاسیون بر تغییرات ابعادی آکریل‌های سرماسخت بررسی شده است و مشخص گردیده که بهترین محیط، محیط اشباع از مونومر می‌باشد. (۱۴-۱۸)، در این بررسی هم با توجه به اینکه پلی‌مریزاسیون آکریل‌ها در داخل محیط بسته مغل صورت می‌گرفته، شرایط مشابه محیط اشباع از مونومر بوده است. از سوی دیگر با توجه به اینکه Grajower و همکاران در ۱۹۸۴ تأکید زیادی بر رعایت صحیح نسبت پودر به مایع در اختلاط آکریل داشته‌اند. (۳)، در این بررسی سعی شد تا با رعایت نسبت توصیه شده توسط سازندگان، دقت مطالعه بیشتر شود.

نشان داد و بیشترین اختلاف آنها در ۲۴ ساعت اول و کمترین اختلاف آنها در ۴۸ ساعت پس از سخت شدن محاسبه گردید.

وسایل آکرلی ساخته شده با رزین‌های آکرلی خودسخت ایرانی قرار است با فاصله زمانی زیادی بین زمان ساخت و زمان کاربرد، مورد استفاده قرار گیرند، در محیط آب نگهداری گردند.

قدردانی و تشکر

از مسئولان محترم مرکز تحقیقاتی پروفیسور ترابی‌نژاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان که در انجام این تحقیق ما را یاری کردند، سپاسگزاری می‌گردد.

نتیجه گیری

در این بررسی آکرلی ارتودنسی سرماسخت آکروپارس Op نسبت به آکرلی مشابه خارجی ثبات ابعادی بهتری از خود

REFERENCES

1. O'Toole TJ, Furnish GM, Fraunhofer JA. Linear distortion of acrylic resin. J Prosthet Dent 1985; 53(1): 53-55.
2. Winkler S. Denture base resins. Dent Clin North Am 1984; 28(2): 287-97.
3. Grajower R, Goultschin J. The transverse strength of acrylic resin strips and of repaired acrylic samples. J Oral Rehabil 1984;11(3): 237-47.
4. Wong DM, Cheng LY, Chow TW, Clark RK. Effect of processing method on the dimensional accuracy and water sorption of acrylic resin dentures. J Prosthet Dent 1999; 81(3): 300-4.
5. Gold fogel M, Harvey WL, Winter D. Dimensional changes of acrylic resin tray materials. J Prosthet Dent 1985; 54(2): 284-6.
6. Cucci AL, Vergani CE, Giampaolo ET, Afonso MC. Water sorption, solubility and bond strength of two auto polymerizing acrylic resins and one heat-polymerizing acrylic resin. J Prosthet Dent 1998; 80(4):434-8.
7. Pow EH, Chow TW, Clark RK. Linear dimensional change of heat cured acrylic resin complete dentures after relining and rebase. J Prosthet Dent 1998; 80(2):238-45.
8. Pagniano RP, Scheid RC, Clowson RL, Dagefoerde RO, Zardiackas LD. Linear dimensional change of acrylic resins used in the fabrication of custom trays. J Prosthet Dent 1982; 47(3):279-83.
9. Heath JR, Boru TK, Grant AA. The stability of temporary prosthetic base materials. II: Water sorption and its effects. J Oral Rehabil 1993; 20(5):517-24.
10. Duymus ZY, Yanikoglu ND. Influence of a thickness and processing method on the linear dimensional change and water sorption of denture base resin. Dent Mater J 2004; 23(1): 8-13.
11. Cucci AL, Giampaolo ET, Leonardi P, Vergani CE. Unrestricted linear dimensional changes of two hard chair side relining resins and one heat-curing acrylic resin. J Prosthet Dent 1996; 76(4): 414-7.
12. Heath JR, Boru TK, Grant AA. The stability of temporary prosthetic base materials. I: Introduction, angular changes, and dimensional stability. J Oral Rehabil 1993; 20(4): 363-72.
13. Mojon P, Oberholzer JP, Meyer JM, Belser UC. Polymerization shrinkage of index and pattern acrylic resins. J Prosthet Dent 1990; 64(6):684-8.
14. Gjerdet BE. The effect of pressure and curing temperature on porosity of two chemically activated acrylics. Dent Mater 1985; 1(6): 205-8.

15. Pickett HG, Appleby RC. A comparison of six acrylic resin processing techniques. J Am Dent Assoc 1970;80(6): 1309-14.
16. Rodrigues DM, Rodrigues J Jr. Advantages of thermo conditioned auto polymerizing resin. J Prosthet Dent 2002; 88(5):558.
17. Baydas S, Bayindir, Akyil MS. Effects of processing variables and time on the dimensional accuracy of polymethyl methacrylate denture bases. Dent Mater J 2003; 22(2):206-13.
۱۸. عبادیان، بهناز؛ بازرگان زاده، محمدعلی. مقایسه تغییرات ابعادی آکریل‌های سرماسخت آکروپارس و ملیودنت. مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۳۸۲؛ دوره ۱۶، شماره ۲: ۱۱-۱۷.
19. Chandra S. A textbook of dental material, 1st ed. London: Calcutta; 2000, 99-122.