

بررسی تاثیر آلودگی بزاقی بر روی قدرت باند برشی سه نوع سیستم مختلف مواد چسبنده عاجی (یک مرحله‌ای، دو مرحله‌ای و سه مرحله‌ای)

دکتر حمید کرمانشاه* - دکتر حبیب حاج میرآقا** - دکتر شاپور گتوئی‌زاده***

*- استادیار گروه آموزشی ترمیمی دانشکده و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران.

**- استادیار گروه آموزشی پروتزهای دندانی دانشکده و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران.

***- دندانپزشک.

چکیده

زمینه و هدف: بزاق یکی از عوامل شایع آلودگی مواد باندینگ کامپوزیتی می‌باشد. هدف از این بررسی، ارزیابی استحکام باند برشی سه سیستم چسبنده عاجی سه مرحله‌ای (نسل چهارم) *Scotch Bond MP* (SBMP)، دو مرحله‌ای (نسل پنجم) (SB) و یک مرحله‌ای (نسل ششم) *Prompt* و تاثیر آلودگی بزاقی در مراحل مختلف باندینگ و بدون انجام هیچ نوع درمانی می‌باشد.

روش بررسی: این مطالعه آزمایشگاهی و مداخله‌ای است. مینای سطح باکال ۷۲ دندان خلفی انسانی توسط دیسک الماسی برداشته و دندانها به ۱۲ گروه شش عددی تقسیم شدند. (SBMP به پنج گروه، SB به چهار گروه، *Prompt* به سه گروه) سطح عاج با بزاق طبیعی به مدت پنج ثانیه آلوده می‌گردید. برای پوشاندن سطح عاج با کامپوزیت (Z-100)، از مولد استوانه‌ای پلاستیکی (۱/۵×۳ میلی‌متر) استفاده شد. نمونه‌ها ترموساکلینگ شده و آزمون برشی توسط دستگاه اینسترون ۱۹۹۰ با سرعت ۰/۵ میلی‌متر در دقیقه انجام شد نتایج با آزمون آماری *ANOVA one-way* و *Tukey HSD* تجزیه و تحلیل شد.

یافته‌ها: در دنتین باندینگ SBMP و SB بین گروههای آلوده شده اختلاف معنی‌داری وجود نداشت و بین گروه بدون آلودگی و گروههای آلوده شده اختلاف معنی‌دار بود. در دنتین باندینگ *Prompt* بین گروه بدون آلودگی و گروههای آلوده شده اختلاف معنی‌داری وجود نداشت. در مقایسه سه نوع باندینگ استفاده شده نتیجه آماری زیر حاصل شد. بین قدرت باند مواد مورد نظر اختلاف معنی‌داری وجود نداشت به استثنای *Prompt*, *SBMP* که دارای اختلاف معنی‌داری بودند.

نتیجه‌گیری: این مطالعه نشان داد استحکام باند برشی به نوع ادھری به کار رفته و ساختمان آن و مرحله آلودگی با بزاق بستگی دارد.

کلید واژه‌ها: دنتین باندینگ - استحکام باند برشی - کامپوزیت رزین - آلودگی بزاقی

پذیرش مقاله: ۱۳۸۵/۹/۲

اصلاح نهایی: ۱۳۸۵/۷/۱۸

وصول مقاله: ۱۳۸۵/۲/۱۴

نویسنده مسئول: گروه آموزشی ترمیمی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران e-mail:kermanshahhamid@yahoo.com

مقدمه

دندانپزشکان حدود ۵٪ حین انجام اعمال ترمیمی از رابردم استفاده می‌کنند^(۱)، از عوامل شایع آلودگی مواد ترمیمی نیز محسوب می‌شود.

مطالعاتی مبنی بر ارزیابی استحکام باند کامپوزیت رزین به مینا و عاج و تاثیر آلودگی بزاقی بر روی آن انجام شده است. نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که آلودگی با بزاق استحکام باند کامپوزیت به عاج دندان را کاهش می‌دهد.^(۶-۲)

امروزه ارائه مواد چسبنده به عاج افق تازه‌ای در علم دندانپزشکی ایجاد کرده و روز به روز استفاده از مواد چسبنده به عاج در حال افزایش است. با توجه به اهمیت باند، عاج باید بررسی شود که چگونه می‌توان چسبنده‌گی به عاج را به حد مطلوب رساند و چه عواملی در افزایش یا کاهش آن نقش دارد. آلودگی بزاقی از عوامل کاهش دهنده چسبنده‌گی به عاج است و با توجه به اینکه تنها اندکی از

بزاق در مراحل مختلف فرآیند باندینگ ایجاد شده و استحکام باند حاصله با شرایط بدون آلودگی مقایسه گردیده است. از آنجایی که ترکیب شیمیایی عامل ادھزیو و وضعیت نسج دندان بر استحکام باند مواد ترمیمی ادھزیو تاثیر دارند، طبیعی است که نتایج مطالعات مختلف متفاوت باشد. از طرفی نسلهای مختلف و جدید مواد باندینگ نیز به بازار ارائه می‌شوند. بنابراین لزوم تحقیقاتی در مورد اثر آلودگی بزاقی با توجه به مطالب بالا احساس می‌شود. لذا مطالعه زیر در این زمینه انجام گردید.

روش بررسی

در این مطالعه آزمایشگاهی و مداخله‌ای، تعداد نمونه‌ها بر اساس فرمول، شش نمونه در نظر گرفته شد و تعداد ۷۲ دندان خلفی انسانی سالم فاقد مناطق هیپوکلیسیفیکاسیون خارج شده، بدون ترمیم و پوسیدگی انتخاب شدند. فاصله زمانی بین خارج شدن دندانها و شروع مطالعه حداقل شش ماه بود. دندانها تمیز گردیده و به مدت یک هفته در محلول ۴-۰٪ کلرآمین نگهداری شده و بعد از آن در محیط درجه سانتی‌گراد در آب مقطر نگهداری شدند. مینای سطح باکال دندانها توسط دیسک الماسی برداشته و به عمق یک میلی‌متری سطح عاج نیز اکسپوز شدند تا سطح صاف برای آزمایش فراهم گردید. سپس دندانها به ۱۲ گروه شش عددی تقسیم شدند. نمونه‌ها براساس نوع باندینگ مصرفی به سه گروه A (Scotch bond multi purpose) S.B.M.P و گروه B (Single bond) S.B : C (Prompt) تقسیم شدند. هر یک از این گروه‌ها براساس زمان آلودگی به شرح زیر تقسیم‌بندی می‌شوند.

گروه A:

گروه A₁: آلودگی بزاقی بعد از اچینگ (گروه یک)

گروه A₂: آلودگی بزاقی بعد از پرایمر (گروه دو)

گروه A₃: آلودگی بزاقی بعد از باندینگ قبل از کیور (گروه سه)

گروه A₄: آلودگی بزاقی بعد از کیور (گروه چهار)

گروه A₅: گروه کنترل بدون آلودگی (گروه پنج)

گروه B:

Sertgot و Taskonak در سال ۲۰۰۲ اثر آلودگی بزاقی در استحکام باند برشی کامپوزیت به عاج با سه سیستم باندینگ One-bottle (Glumma one bond, Syntac single component, Prime & Bond NT) بررسی کردند، نتایج نشان داد که آلودگی با بزاق به عاج، هیچ‌گونه اثر مخربی بر کارایی باندینگ سیستم‌های One-bottle ندارد.^(۷)

در مطالعه Johnson و همکارانش به منظور ارزیابی استحکام باند برشی دو دنتین باندینگ (Scotch bond multi purpose, All-Bond2) مختلف فرآیند باندینگ، نتایج نشان داد که اگر چه استحکام باند برشی نمونه‌های آلود شده با بزاق پایینتر بود، اما اختلاف آماری قابل ملاحظه‌ای بین گروه‌ها وجود نداشت.^(۶) مطالعه‌ای با هدف ارزیابی اثر آلودگی عاج با آب، بزاق یا خون بر استحکام باند ادھزیوهای عاجی توسط Davidson Abdalla Prime & Bond، One-step Scotch bond 1 (Single bond) Scotch bond multi-, Syntac single component, 2, 1 Wetting purpose (به عنوان کنترل)، نتایج نشان داد که سوبسترا، استحکام باند S.C Syntac را به طور قابل توجهی کاهش داد ولی استحکام باند Scotch bond, One step SMP و 2, 1 Prime & Bond تغییر معنی‌داری نداشتند.

آلودگی با خون، استحکام باند تمام سیستم‌ها را به طور معنی‌داری کاهش داد.^(۸)

در بررسی Fritz و همکارانش اثر آلودگی با بزاق به مینا و عاج، در کارائی باندینگ یک ادھزیو رزین تجربی One-bottle مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که Air-drying پس از آلودگی بعد از اچینگ منجر به استحکام باند برشی پایین و درزهای مارجینال وسیع می‌شود ولی هیچ‌گونه اثر منفی در استحکام باند گروههای پس از اچینگ و Blot-drying و پس از باندینگ قبل از کیور در مقایسه با گروه کنترل مشاهده نشد. آلودگی ادھزیو کیور شده هیچ‌گونه اثر مخربی بر استحکام باند برشی مینا نداشت اما باعث ۵۰٪ کاهش استحکام باند برشی عاج و درزهای مارجینال وسیع شد.^(۹)

همان‌گونه که ملاحظه شد در بیشتر مطالعات، آلودگی با

آمد. داده‌ها به نرم‌افزار SPSS داده و آزمونهای آماری Tukey HSD و Duncan, ANOVA one-way انجام شد.

یافته‌ها

از آنجایی که بین استحکام برشی گروه‌ها (Scotch bond) و همچنین بین گروه بدون آلوگی و گروه‌های آلوه اختلاف معنی‌داری وجود داشت لذا نتایج گروه به صورت جدگانه و مقایسه سه گروه با هم انجام گرفت.

Scotch bond MP

متوسط استحکام بند برشی و انحراف معیار نمونه‌های گروه‌ها در جدول ۱ آورده شده است. آنالیز واریانس ANOVA با ضریب اطمینان ۹۵٪ نشان داد که بین استحکام بند برشی گروه پنج (بدون آلوگی) و گروه‌های Post Hoc اختلاف معنی‌داری وجود داشت (۰/۰۰۱). آزمون Duncan از نوع معنی‌داری وجود داشت که بین گروه‌های ۲ و ۳ اختلاف معنی‌داری وجود ندارد (۰/۷۱۴). بین گروه‌های یک، دو و چهار نیز اختلاف معنی‌داری مشاهده نشد (۰/۰۵۴) (نمودار ۱).

Single bond

متوسط استحکام بند برشی و انحراف معیار نمونه‌های گروه‌ها در جدول ۱ آورده شده است. آنالیز واریانس ANOVA با ضریب اطمینان ۹۵٪ نشان داد که بین استحکام بند برشی گروه نه (بدون آلوگی) و گروه‌های ۶-۸ اختلاف معنی‌داری وجود داشت (۰/۰۰۱). آزمون Post hoc از نوع Duncan نشان داد که بین گروه‌های ۶-۸ اختلاف معنی‌داری وجود ندارد (۰/۰۱۶۰). (نمودار ۱)

Prompt

متوسط استحکام بند برشی و انحراف معیار نمونه‌های گروه‌ها در جدول ۲ آورده شده است. آنالیز واریانس ANOVA با ضریب اطمینان ۹۵٪ نشان داد که بین استحکام بند برشی گروه ۱۲ (بدون آلوگی) و گروه‌های ۱۱-۱۰ اختلاف معنی‌داری وجود نداشت (۰/۰۴۱۱). (نمودار ۱)

متوسط استحکام بند برشی و انحراف معیار گروه‌های بدون آلوگی سه نوع باندینگ Single bond, Scotch bond MP

B₁: آلوگی برازی بعد از اچینگ (گروه شش)

B₂: آلوگی برازی بعد از باندینگ قبل از کیور (گروه هفت)

B₃: آلوگی برازی بعد از باندینگ بعد از کیور (گروه هشت)

B₄: گروه کنترل بدون آلوگی (گروه نه)

گروه C:

C₁: آلوگی برازی بعد از باندینگ قبل از کیور (گروه ده)

C₂: آلوگی برازی بعد از باندینگ بعد از کیور (گروه ۱۱)

C₃: گروه کنترل بدون آلوگی (گروه ۱۲)

در تمام گروه‌های A سطح عاج به مدت ۱۵ ثانیه توسط مایع اچانت اج شده (طبق دستور کارخانه سازنده). سپس به مدت ۱۵ ثانیه تمام اچانت با اسپری آب و هوا شسته و به مدت دو ثانیه خشک می‌شوند. پرایمر توسط بررس به مدت پنج ثانیه مالیده و با پوآر هوا خشک می‌شوند. باندینگ توسط بررس مالیده شده و به مدت بیست ثانیه توسط دستگاه لایت کیور Coltolu_x75 با شدت پانصد میلیوات بر سانتی‌متر مربع کیور شد. در تمام گروه‌های A بر حسب موقعیتی که قبل از کشیده شد برازی تازه به مدت پنج ثانیه بدون هیچ گونه درمان دیگری بر سطح عاج زده می‌شود. پس از اتمام مراحل باندینگ قطعه‌ای مولد پلاستیکی با قطر داخلی ۱/۵ میلی‌متر و ارتفاع سه میلی‌متر روی سطح عاج قرار داده شده و کامپوزیت درون آن و روی سطح عاج متراکم گردید. کامپوزیت در دو لایه و هر لایه به مدت چهل ثانیه کیور شد. در گروه‌های B نیز همانند گروه‌های A مراحل تکرار گردید (جز مرحله پرایمر)

در گروه‌های C نیز همانند گروه‌های A مراحل تکرار گردید (جز مراحل اچینگ و پرایمر)

سپس نمونه‌ها در دستگاه ترموسایکل، پانصد سیکل در آب ۵۵-۵ درجه سانتی‌گراد با زمان اکسپوژر سی ثانیه در هر حمام و زمان بین دو حمام ده ثانیه، در معرض تنشهای متناوب حرارتی قرار گرفتند. پس از آن نمونه‌ها توسط دستگاه Instron 1195 با تیغه‌ای به قطر یک میلی‌متر و با سرعت ۰/۰ میلی‌متر در دقیقه و نیروی پنجاه نیوتن (استاندارد ISOTR 11405) به اینترفیس عاج و کامپوزیت نیرو برشی تا موقع جاذشدن کامپوزیت وارد شد. پس از محاسبات لازم استحکام باند بر حسب مگاپاسکال بدست


جدول ۱: توصیف نتایج آماری استحکام باند برشی مواد اتصال دهنده عاجی Prompt, S.B, SBMP با و بدون آلوودگی بزاقی در گروههای ۱۲-۱

بدون آلوودگی (A _۵)	بعد از آچینگ (A _۱)	بعد از آغازگر (A _۲)	قبل از کیور ادھزیو (A _۳)	بعد از کیور ادھزیو (A _۴)	کل	بدون آلوودگی (B _۴)	بعد از آچینگ (B _۱)	قبل از کیور ادھزیو (B _۲)	بعد از کیور ادھزیو (B _۳)	کل	بدون آلوودگی (C _۴)	قبل از کیور ادھزیو (C _۱)	بعد از کیور ادھزیو (C _۲)	کل
تعداد	میانگین	انحراف استاندارد	خطای استاندارد	کمترین باند	بیشترین باند	حداقل	حداکثر							
۶	۲۹/۰۵۸۳	۹/۸۸۶۹۳	۴/۰۳۶۳۲	۱۸/۶۸۲۶	۳۹/۴۳۴۰	۱۵/۸۵	۴۳/۰۲							
۶	۲۱/۳۲۱۷	۵/۳۳۰۸۳	۲/۱۷۶۳۰	۱۵/۷۲۷۳	۲۸/۹۱۶۰	۱۴/۷۲	۲۷/۱۷							
۶	۱۲/۷۷۱۷	۴/۹۳۲۰۴	۱/۹۳۱۸۵	۸/۸۰۵۷	۱۸/۷۳۷۶	۹/۶۲	۲۲/۶۴							
۶	۱۲/۴۵۱۷	۴/۴۵۷۷۱	۱/۸۱۹۸۵	۷/۷۷۳۶	۱۷/۱۲۹۷	۶/۷۹	۱۸/۱۱							
۶	۲۰/۵۶۶۷	۴/۶۶۳۸۵	۱/۹۰۴۰۱	۱۵/۶۷۲۳	۲۵/۴۶۱۱	۱۳/۰۲	۲۶/۶۱							
۳۰	۱۹/۴۳۴۰	۸/۳۴۷۳۲	۱/۵۲۴۰۰	۱۶/۳۱۷۱	۲۲/۵۰۰۹	۶/۷۹	۴۳/۰۲							
۶	۲۲/۲۰۰۸۳	۷/۲۸۳۲۲	۲/۵۸۵۱۵	۱۶/۶۱۴۴	۲۹/۸۰۲۳	۱۵/۸۵	۳۲/۸۳							
۶	۱۴/۹۹۸۳	۱/۹۲۱۱۷	۰/۷۸۴۳۱	۱۲/۹۸۲۲	۱۷/۱۰۱۴۵	۱۳/۰۸	۱۸/۵۸							
۶	۱۱/۶۹۶۷	۳/۵۳۷۸۴	۱/۴۴۴۳۲	۷/۹۸۳۹	۱۵/۴۰۹۴	۶/۷۹	۱۶/۴۱							
۶	۱۵/۴۷۰۰	۴/۰۶۱۰	۱/۵۵۷۹۱	۱۱/۲۰۸۲	۱۹/۷۳۱۶	۱۰/۷۵	۲۲/۶۴							
۲۴	۱۶/۳۴۲۳	۵/۸۵۵۶۸	۱/۱۹۵۲۸	۱۲/۳۷۰۷	۱۸/۸۱۶۰	۵/۷۹	۳۲/۸۳							
۶	۱۲/۶۷۶۷	۴/۴۷۹۵۳	۱/۸۲۸۷۶	۸/۹۷۵۷	۱۸/۳۷۷۶	۹/۰۵	۲۰/۳۸							
۶	۱۱/۰۳۶۷	۲/۶۲۵۹۴	۱/۰۷۲۰۴	۸/۲۸۰۹	۱۳/۷۹۲۴	۶/۷۹	۱۴/۷۲							
۶	۱۰/۹۴۳۳	۴/۳۵۰۶۳	۱/۷۷۶۱۴	۶/۲۷۷۶	۱۵/۰۵۰۹۰	۵/۶۶	۱۵/۸۵							
۱۸	۱۱/۸۸۵۶	۲/۸۹۸۳۲	۹۱۸۸۴	۹/۹۴۷۰	۱۳/۸۲۴۱	۵/۶۶	۲۰/۳۸							

جدول ۲: توصیف نتایج آماری استحکام باند برشی مواد اتصال دهنده عاجی Prompt, S.B, SBMP در گروههای پنج، ششم و هفتم

کل	پرومپت	سینگل باند	اسکاج باند MP				
تعداد	میانگین	انحراف استاندارد	خطای استاندارد	کمترین باند	بیشترین باند	حداقل	حداکثر
۶	۲۹/۰۵۸۳	۴/۸۸۶۹۳	۴/۰۳۶۳۲	۱۸/۶۸۲۶	۳۹/۴۳۴۰	۱۵/۸۵	۴۳/۰۲
۶	۲۲/۲۰۰۸۳	۷/۲۸۳۲۲	۲/۵۸۵۱۵	۱۶/۶۱۴۴	۲۹/۸۰۲۳	۱۵/۸۵	۳۲/۸۳
۶	۱۲/۶۷۶۷	۴/۴۷۹۵۳	۱/۸۲۸۷۶	۸/۹۷۵۷	۱۸/۳۷۷۶	۹/۰۵	۲۰/۳۸
۱۸	۲۱/۹۸۱۱	۹/۴۲۴۰۹	۴/۰۳۶۳۲	۲/۲۲۱۲۸	۲۶/۶۶۷۶	۹/۰۵	۴۳/۰۲

Prompt و bond Prompt در جدول ۲ آورده شده است. آنالیز واریانس One-way ANOVA با ضریب اطمینان ۹۵٪ و آزمون Post hoc Tukey HSD نشان داد که بین استحکام باند برشی Single bond و Prompt اختلاف معنی داری وجود ندارد (۰/۰۹۰). همچنین بین استحکام باند برشی MP و Scotch bond Single bond نیز اختلاف معنی داری مشاهده نشد و لی بین استحکام باند برشی Prompt و Scotch bond MP اختلاف معنی داری وجود داشت (۰/۰۳۶۶) (نمودار ۱).



نمودار ۱: مقایسه باند برشی سه نوع باندینگ مصرفی

از عوامل اختلاف محسوب گردد.

مطالعه‌ای با هدف ارزیابی اثر آلوودگی عاج با بزاق یا خون بر استحکام باند ادھریوهای عاجی انجام شد.^(۸) نتایج مطالعه آنها در قسمت مقدمه بیان شد.

در مطالعه حاضر، در گروههای باندینگ Single bond بین گروه کنترل (گروه نه) و گروههای آلوود شده (۸-۶) اختلاف معنی‌دار قابل ملاحظه‌ای می‌باشد (۰/۰۰۱)، کاهش استحکام باند برشی در گروه آلوودگی بعد از اچینگ (گروه شش) و آلوودگی بعد از باندینگ بعد از کیور (گروه هشت) تقریباً مشابه و برابر ۳۵٪ می‌باشد ولی در گروه آلوودگی بعد از باندینگ قبل از کیور تقریباً ۵۰٪ است.

اختلاف نتایج مطالعه^(۸) و مطالعه فعلی را می‌توان بدین صورت توجیه کرد:

۱- در مطالعه Abdalla و همکار وی^(۸)، بعد از آلوود کردن با بزاق، به آرامی با هوا خشک گردید و لی در این مطالعه عمل خشک کردن با هوا انجام شد.

۲- تعداد مراحل آلوودگی در مطالعه فعلی زیاد بود (بعد از اچینگ، بعد از باندینگ قبل از کیور، بعد از باندینگ بعد از کیور) ولی در مطالعه Abdalla و همکار وی^(۸) فقط بعد از اچینگ بود و همین مسئله روی معنی‌دار بودن نتایج مطالعه حاضر تاثیر گذاشت.

مطالعات کمی در مورد اثر آلوودگی بزاقی ادھریو کیور نشده بر استحکام باند برشی کامپوزیت به عاج وجود دارد از این جهت مقایسه مطالعه حاضر با سایر مطالعات در این زمینه Fritz و همکارانش می‌باشد. ادھریو کاربردی در مطالعه یک 4-META/ HEMA با حل استون بود.^(۹) گروههای مورد مطالعه عبارت بودند از:

گروه ۱: بدون آلوودگی،

گروه ۲: مینا و عاج اج شده، با بزاق آلوود شده و سپس با هوا خشک شد.

گروه ۳: مینا و عاج اج شده، با بزاق آلوود، شسته و Blot-dry شد. گروه ۴: مینا و عاج اج شد با ادھریو پوشانده قبل از کیور کردن با بزاق آلوود، شسته و Blot-dry گردید.

بحث

آلوودگی با بزاق یا خون یک مشکل کلینیکی بزرگ حین درمانهای ترمیمی است که به خصوص در حفراتی با مارجین‌های مجاور لثه بسیار محتمل است.^(۸)

مطالعه‌ای بر روی دنتین باندینگ MP Scotch bond انجام گردید.^(۶) تفاوت این مطالعه با مطالعه حاضر در این است که تعداد گروهها در این مطالعه در دنتین باندینگ SBMP پنج گروه است ولی در مطالعه وی چهار گروه وجود داشت. در مطالعه حاضر گروه آلوودگی بعد از ادھریو قبل از کیورینگ نیز وجود دارد نتایج مطالعه نشان داد اگرچه استحکام باند برشی نمونه‌های آلوود شده با بزاق پایینتر بود، اما تفاوت آماری معنی‌داری بین گروههای آلوود شده و بدون آلوودگی وجود نداشت. ولی در این مطالعه بین گروه کنترل بدون آلوودگی (گروه پنج) و گروههای آلوود شده ۱-۴ اختلاف معنی‌دار قابل ملاحظه‌ای وجود دارد. این مطالعه^(۶) کمترین میزان استحکام باند برشی مربوط به گروه آلوودگی بعد از پرایمر بود. در مطالعه حاضر نیز گروه بعد از پرایمر (گروه دو) میزان استحکام باند برشی بسیار پایینی را دارا می‌باشد (۱۳/۷۷ مگاپاسکال) ولی کمترین میزان استحکام باند برشی مربوط به آلوودگی بعد از باندینگ قبل از کیور می‌باشد (۱۲/۴۵ مگاپاسکال).

آلوودگی بعد از اچینگ (گروه یک) میزان استحکام باند برشی را به میزان ۲۴٪ و آلوودگی بعد از باندینگ قبل از کیور به میزان ۵۸٪ کاهش می‌دهد.

اختلاف نتایج مطالعه^(۶) با مطالعه فعلی را می‌توان بدین صورت توجیه کرد:

۱- در مطالعه^(۶)، بعد از آلوود کردن با بزاق، اضافات آن تکانده شد و خشک گردید و لی در این مطالعه بزاق بدون تکاندن اضافات و خشک کردن، مراحل باندینگ انجام می‌گیرد.

۲- در مطالعه^(۶) آلوودگی بعد از باندینگ قبل از کیور وجود نداشت ولی در مطالعه حاضر داشتن این مرحله (گروه چهار)، تاثیر زیادی روی معنی‌دار بودن نتایج داشت.

۳- متغیرهای غیر قابل کنترل، عمق عاج، محتوای رطوبت و فاصله زمانی بین خارج کردن دندانها تا تراش عاج می‌تواند

باندینگ بعد از کیور) به میزان ۲۰٪ کاهش پیدا کرده بود کاهش ناچیز قدرت باند ادھزیو Prompt و معنی‌دار نبودن آن را می‌توان به علت همراه بودن هر سه جز (اسید، Primer باندینگ) در یک ماده دانست. لذا این باندینگ می‌تواند اتصال مناسبی با عاج فراهم کند و از آنجایی که ترکیبات پروتئینی بزاق زیاد نیست (۲۰٪) می‌تواند اثر کمتری در اتصال باندینگ با کامپوزیت داشته باشد.

در مورد مقایسه استحکام باند برشی ادھزیوهای نسلهای مختلف بخصوص نسلهای ۶-۴ اطلاعاتی در دسترس نیست ولی می‌توان از مطالعه Abdalla, Davidson (۸) استفاده کرد در مطالعه آنها میزان استحکام باند برشی ادھزیو نسل چهارم SMP بیشتر از استحکام باند برشی ادھزیوهای نسل پنجم بود (۱۷/۵ در مقابله ۰/۳۶۱). در این مطالعه نیز مقدار استحکام باند برشی SMP (ادھزیو) نسل چهار (بیشتر از Single bond) است. (۰/۳۶۱ در مقابله ۰/۰۵) این اختلاف معنی‌دار نیست (۰/۲۲). ولی بین استحکام باند برشی SMP و Prompt اختلاف معنی‌داری وجود دارد (۰/۰۸) به علت اینکه در مورد ادھزیوهای نسل ششم گزارشی وجود ندارد نمی‌توان مقایسه‌ای را با مطالعات گذشته انجام داد ولی مطالعه Abdalla, Davidson نتایج این مطالعه را در مورد ادھزیو نسل ۴-۵ تایید می‌کند، استحکام باند برشی بین ادھزیو نسل ۶-۵ نیز اختلاف معنی‌داری وجود نداشت (۰/۰۹۰).

نتیجه‌گیری

با مقایسه بین سه ماده باندینگ مورد استفاده نتیجه می‌شود:

- در شرایط بدون آلوودگی استحکام باند برشی دنتین باندینگ MP از Scotch bond و SB بیشتر است.
- در شرایط آلوودگی استحکام باند برشی باندینگ‌های مورد استفاده در حالات مختلف آلوودگی فرق می‌کند ولی با تخمین تقریبی می‌توان گفت که در این حالت نیز استحکام باند برشی SBM از SB و Prompt بیشتر می‌باشد و نسبت به آلوودگی مقاومت بیشتری دارد.
- در هر سه باندینگ استفاده شده کمترین استحکام باند

گروه ۵: مینا و عاج اج شده با ادھزیو پوشانده شد، لایت کیور و سپس آلوودگی، شسته و با هوا خشک شد.

گروه ۶: مثل گروه ۵ با این تفاوت که پس از خشک کردن با هوا لایه دیگری از ادھزیو زده شد.

نتایج نشان داد که هیچ گونه اثر منفی در استحکام باند گروههای ۳ و ۴ در مقایسه با گروه کنترل مشاهده نشد و در گروههای ۵ و ۶، ۵۰٪ کاهش استحکام باند برشی عاج داشت.

در مطالعه حاضر در گروه Single bond در گروه آلوودگی بعد از باندینگ قبل از کیور کاهش تقریباً ۵۰٪ قدرت باند و در آلوودگی بعد از باندینگ بعد از کیور کاهش تقریباً ۲۵٪ قدرت باند داشت.

در مورد اختلاف مطالعه فعلی (کاهش ۵۰٪ قدرت باند در آلوودگی بعد از باندینگ قبل از کیور) با مطالعه Fritz (در گروه ۴ که قدرت باند در آلوودگی بعد از باندینگ قبل از کیور، کاهشی نداشت).

۱- در مطالعه Fritz پس از آلوودگی بزاقی، نمونه‌ها شسته و Blot-dry شدند در حالی که در مطالعه حاضر پس از آلوودگی شستشو نداده و خشک نشد.

۲- در مطالعه Fritz حلال باندینگ مورد استفاده استون می‌باشد در حالی که در این مطالعه (Single bond) دارای حلal آب و Cosolvent اتانول است و در بعضی مطالعات نظیر مطالعه Reis و همکارانش، (۱۰) Water-based مطرح می‌نمایند، لذا با توجه به عدم خشک کردن آلوودگی بزاقی و حضور رطوبت بیشتر در مطالعه فعلی و نوع باندینگ مصرفی، احتمال کاهش باند بیشتر در مطالعه حاضر متصور می‌باشد.

در مورد اثر آلوودگی بزاق بر روی قدرت باند برشی به عاج در ادھزیوهای نسل ششم گزارشی بدست نیامد. نتایج مطالعه حاضر یعنی اثر آلوودگی بزاقی بر روی ادھزیو نسل ششم Prompt به این قرار است: استحکام باند برشی نمونه‌های آلوود شده با بزاق پایینتر است ولی اختلاف معنی‌داری بین گروه کنترل و گروههای آلوود شده دیده نشد (۱۱/۰)، میزان استحکام باند برشی در گروههای ۱۰، آلوودگی بعد از باندینگ قبل از کیور و ۱۱ (آلوودگی بعد از

علوم پزشکی تهران بر طبق قرارداد شماره ۱۳۲/۶۷۲۷
تاریخ ۸۴/۸/۱۷ که منجر به انجام مطالعه گردید
تشکر و قدردانی می‌شود. ضمناً از زحمات آقای دکتر
محمد جواد خرازی‌فرد در مشاوره آماری تحقیق
سپاسگزاری می‌گردد.

برشی مربوط به آلوگی بzac بعد از باندینگ کیور نشده
می‌باشد.

تشکر و قدردانی

بدین وسیله از پشتیبانی مالی معاونت پژوهشی دانشگاه

REFERENCES

1. Goting RE, Sawinski VJ. Frequency of use of the rubber dam: A survey. *J Am Dent Assoc.* 1967 Jan;75(1):158-166.
2. Hitmi L, Attal JP, Degrange M. Influence of the time-point of salivary contamination on dental shear bond strength of 3 dentin adhesive systems. *Adhes Den.* 1999 March;1(3):219-232.
3. Barghi N, Knight GT, Berry TG. Comparing two methods of moisture control in bonding to enamel: A clinical study. *Oper Dent.* 1991 Apr;16(4):130-135.
4. Hiraishi N, Kitasako Y, Nikaido T, Nomura S, Burrow MF, Tagami J. Effect of artificial saliva contamination on PH value change and dentin bond strength. *Dent Mater.* 2003 May;19(5):429-34.
5. Powers JM, Finger WJ, Xie J. Bonding of composite to contaminated human dentin and enamel. *J Prosthodont.* 1995 Jan 4(1):28-32.
6. Johnson ME, Burgess JO, Hermesch CB, Buikema DJ. Saliva contamination of dentin bonding agents. *Oper Dent.* 1994 May;19(5):205-10.
7. Taskonak B, Sertgot A. Shear bond strengths of saliva contaminated “one-bottle” adhesive. *J Oral Rehabil.* 2002 June 29(6):559-564.
8. Abdalla AI, Davidson CL. Bonding efficiency and interfacial morphology of one-bottle adhesive to contaminated dentin surfaces. *Am J Den.* 1998 Jun;11(6):281-285.
9. Fritz UB, Finger WJ, Stean H. Salivary contamination during bonding procedures with a one-bottle adhesive system. *Quintessence Int.* 1998 Sep;29(9):567-572.
10. Reis A, Loguercio AD, Carvalho RM, Grande RHM. Durability of resin dentin interfaces: Effect of surface moisture and adhesive solvent component. *J Dent Mat.* 2004 July;20(7):669-676.