

بررسی تأثیر درمان با فلورايد موضعی قبل و بعد از ترمیم با کامپوزیت رزین و گلاس یونومر بر روی نشت لبه‌ای

دکتر حوریه موسوی^۱- دکتر محبوبه شبزنده‌دار^۲- دکتر ویولت شیبانی^۳

۱- استادیار گروه آموزشی ترمیمی دانشکده و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

۲- استادیار گروه آموزشی دندانپزشکی کودکان دانشکده و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

۳- دندانپزشک

چکیده

زمینه و هدف: فلورايد به عنوان عامل پیشگیری از پوسیدگی کاربرد فراوانی دارد. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر ژل فلورايد (APF) قبل و بعد از قراردادن ترمیم بر روی نشت ترمیمهای همنگ دندان می‌باشد.

روش بررسی: در این مطالعه آزمایشگاهی ۸۴ حفره Cl V بروی سطوح با کال و لینگوال ۴۲ دندان مولر سوم تازه خارج شده نیم میلی‌متر زیر CEJ تراشیده شد. نمونه‌ها به طور تصادفی به سه گروه ۱۴ تایی تقسیم شدند.

گروه ۱: کاربرد APF قبل از تهیه حفره،

گروه ۲: کاربرد APF بعد از اتمام ترمیم،

گروه ۳: عدم کاربرد APF (کنترل).

حضرات باکالی با سیستم ادھریو OptiBond Solo و کامپوزیت رزین Herculite XRV و حضرات لینگوالی با گلاس یونومر Fuji II LC ترمیم شدند. بعد از اتمام کار و پالیش، نمونه‌ها ترموساکل شده و در محلول فوشنین بازی نیم درصد مغروق گشتند. سپس نمونه‌ها برش خورده و روی نشت در بزرگنمایی چهل رتبه بندی شد. دو نمونه از هر گروه جهت مشاهده با میکروسکوپ الکترونی آماده‌سازی شدند. داده‌ها توسط آزمونهای Wilcoxon و Kruskal Wallis آنالیز آماری گردید.

یافته‌ها: تفاوت معناداری در روی نشت مارجین مینایی ترمیمهای کامپوزیت (۱۴/۶۱) و گلاس یونومر (۰/۰۰) وجود داشت، ($P=0/02$) اما در مارجین‌های عاجی روی نشت یکسان بود. ($P=0/921$) در گروه کنترل ترمیمهای گلاس یونومر مارجین‌های عاجی (۰/۰۵) روی نشت معتبر بیشتری در مقایسه با مارجین مینایی (۰/۰۰) داشتند. ($P=0/04$) در گروه‌های آزمایشی فلورايدترایپی قبل یا بعد ترمیم، روی نشت مشابهی در لبه‌های مینایی و عاجی دیده شد.

نتیجه‌گیری: کاربرد APF قبل و بعد از قراردهی ترمیم بر روی نشت لبه‌ای ترمیم کامپوزیت رزین بی تأثیر است. روی نشت مارجین‌های مینایی ترمیمهای گلاس یونومر با فلورايدترایپی افزایش یافت.

کلیدواژه‌ها: روی نشت \pm فلورايد \pm گلاس یونومر \pm کامپوزیت رزین.

پذیرش مقاله: ۱۳۸۹/۵/۲۵

اصلاح نهایی: ۱۳۸۹/۴/۲۷

وصول مقاله: ۱۳۸۸/۱۲/۱۲

نویسنده مسئول: دکتر محبوبه شب زنده‌دار، گروه آموزشی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
e.mail:shabzendedarm@mums.ac.ir

مقدمه

پوسیدگی‌های ناحیه طوق و ریشه دندان خودنمایی کرده است. ترمیم ناحیه طوق دندان مشکل بوده و در بعضی شرایط غیرممکن است. (۱)، یکی از راههای پیشگیری از

دستورالعملها و آگاهیهای عمومی در خصوص بهداشت و سلامتی، سبب افزایش طول عمر و کاهش تعداد افراد بی دندان شده است. همزمان چالشهای چشمگیری در زمینه

به وسیله بررسیهای آزمایشگاهی قابل دستیابی نیست. (۱۷)، کاربرد رنگهای آلی یکی از قدیمیترین و شایعترین روشهای بررسی ریزنشت است که به نام روش نفوذ رنگ شناخته می‌شود. (۱۹)، این روش کیفی بوده و تفسیر نتایج تا حدی مشکل است اما هنوز هم به عنوان یک روش معابر استفاده می‌شود، لذا در این مطالعه به کار رفت. تاکنون تأثیر غلظتهاهی عوامل فلورایدترالپی مختلف بر روی خصوصیات سطحی مواد ترمیمی مختلف بررسی شده است (۲۰-۲۸)، اما مطالعه‌ای که تأثیر فلورایدترالپی قبل و بعد از ترمیم کردن بر ریزنشت مواد ترمیمی بررسی کند وجود ندارد. تنها در یک مطالعه اثر فلورایدترالپی قبل از استفاده از عوامل باندینگ بر روی ریزنشت مینا و عاج بررسی شده است. در آن مطالعه مشخص شد که فلورایدترالپی قبل از قرار دادن ترمیم کامپوزیت رزین بر ریزنشت تأثیر معناداری ندارد. (۲۹)، در برخی شرایط کلینیکی بیماران نیاز به ترمیم همنگ دندان، درست قبل از قراردهی ترمیم، فلورایدترالپی شده‌اند و یا در همان جلسه بعد از قراردهی ترمیم، خواستار فلورایدترالپی برای پیشگیری از پوسیدگیهای بعدی هستند و یا اینکه دارای ترمیمهای همنگ دندان قبلی بوده و جهت فلورایدترالپی مراجعه کرده‌اند. بنابراین هدف از این مطالعه بررسی تأثیر فلورایدترالپی با APP قبل و بعد از قراردهی کامپوزیت رزین یا گلاس یونومر بر ریزنشت و زیر ساختار لبی ای بود.

روش بررسی

در این مطالعه مداخله‌ای آزمایشگاهی ۴۲ دندان مولر سوم فک بالای بدون پوسیدگی تازه خارج شده، ابتدا تمیز و ضدغوفونی گردیده و سپس در رطوبت صد درصد و حرارت ۳۷ درجه نگهداری شدند. دندانها به طور تصادفی به سه گروه ۱۴ تایی تقسیم شدند، به طوری که در تمام گروهها از اندازه‌های متفاوت دندانی به طور یکسان استفاده شد. در گروه ۱ ژل فلوراید \pm S+ (۳) \$ در روی دندانها به کار رفت. بعد از سی دقیقه حفرات V Cl به روی دندانها به کار رفت. بعد از سی دقیقه حفرات V

پوسیدگی و تسريع رمینزالیزاسیون استفاده از انواع محصولات فلوراید است. (۲)، روشهای مختلف فلورایدترالپی شامل کاربرد روزانه دهان‌شویه فلوراید، کاربرد ژلهای فلوراید در مطب و وارنیش‌های فلوراید است. (۳-۵) با وجودی که بافت ریشه و تاج دندان با هم متفاوتند فلوراید پوسیدگیهای ریشه را همانند پوسیدگیهای تاجی مهار می‌کند، (۶) مطالعات آزمایشگاهی و کلینیکی متعدد خاصیت و اثر ضدپوسیدگی فلورایدیهای موضعی را نشان داده‌اند. (۷-۸)، پوسیدگیهای ناحیه طوق یک مشکل جدی در ترمیم دندانهاست زیرا درمان مشکلی دارد. انجام یک ترمیم خوب در ناحیه جینجیوال دندان دارای مشکلات خاصی از قبیل کنترل رطوبت، دسترسی کافی، نزدیک به پالپ و مارجین سرویکالی دندان که حاوی محتوای آلی بالایی است. (۹)، امروزه پیشرفت‌های چشمگیری در زمینه چسبندگی و مواد ترمیمی زیبایی روی داده است از این‌رو، مواد ترمیمی همنگ دندان طرفداران زیادی پیدا کرده است. (۱۰)، بعد از معرفی سمان‌های گلاس یونومری در ۱۹۷۲، طرفداران زیادی به دلیل آزادسازی فلوراید پیدا کردند. (۱۱)، سمان گلاس یونومر رزین تغییریافته شبیه انواع کانوشنال سمان گلاس یونومر بوده اما دارای مقادیر منومرهای رزینی می‌باشدند. (۱۲-۱۴)، برای دستیابی به حداقل زیبایی در ترمیم پوسیدگیهای سرویکالی دندان، کامپوزیت‌ها انتخاب اول هستند. کامپوزیت‌های هیبرید هم اکنون موجودند که استحکام بهبود یافته را با کیفیت زیبایی برتر نسبت به آنچه قبل‌ا در کامپوزیت‌های میکروفیلد دیده می‌شد، توأم کرده‌اند.

(۱۵) تمام مواد ترمیمی با بیس رزینی دارای انقباض بوده و استرس‌هایی را در مرز دندان ترمیم شکل می‌دهند که منجر به ایجاد فاصله و محلی برای نفوذ باکتری‌ها، مایعات ملکول‌ها و یون‌ها (ریزنشت) شکل می‌گیرد. (۱۶)

آزمون ریزنشت یک روش ساده برای ارزیابی سیستم‌های ادھریو در آزمایشگاه است که به طور وسیعی به کار می‌رود. آزمونهای ریزنشت در پیشگویی عملکرد سیستم‌های ادھریو لازم و مفید هستند، اما موفقیت کلینیکی

سطح معناداری ($P < 0.05$) ارزیابی شدند. دو نمونه از هر گروه برای بررسی ریز ساختار در زیر میکروسکوپ الکترونی مشاهده گردیدند.

یافته‌ها

بعد از آماده‌سازی و مشاهده نمونه‌ها در زیر میکروسکوپ استرئو و درجه‌بندی ریزنشت، فراوانی رتبه‌ای ریزنشت لبه‌ای بر طبق درجه‌بندی صفر تا سه در ترمیمهای کامپوزیت رزین و گلاس یونومنر در جدول (۱) ثبت گردید. در ترمیمهای کامپوزیت رزین مشابه گلاس یونومنر، بیشترین فراوانی رتبه‌بندی ریزنشت مربوط به درجه صفر معادل ۵۴٪ بود و کمترین فراوانی ریزنشت مربوط به درجه دو برابر ۷٪ بود.

مقادیر میانگین رتبه‌ای ریزنشت به تفکیک گروههای آزمایشی در مارجین‌های مینایی و عاجی در نمودار (۱) آمده است. بیشترین میانگین رتبه‌ای ریزنشت مربوط به ترمیمهای گلاس یونومنر گروه اول در لبه عاجی (۲۶/۷۵٪) و کمترین مقدار مربوط به لبه‌های مینایی کامپوزیت گروه دو (۱۸/۵۴٪) بود.


آزمون Kruskal Wallis نشان داد که تفاوت معناداری در بین سه گروه آزمایشی با روشهای متفاوت فلورایدترالپی در میانگین ریزنشت لبه‌ای مینا و عاج ترمیمهای کامپوزیت رزین و گلاس یونومنر وجود ندارد ($P > 0.05$). آزمون Wilcoxon بیانگر این موضوع بود که تفاوت معناداری در ریزنشت مارجین‌های مینایی کامپوزیت (۱۴/۶۸٪) و گلاس یونومنر (۱۶/۰٪) وجود دارد ($P = 0.02$) اما در مارجین‌های عاجی عملکرد یکسان می‌باشد. ($P = 0.921$) در مقایسه ریزنشت ترمیمهای کامپوزیت در داخل هر گروه تفاوت معناداری در لبه‌های عاجی و مینایی وجود نداشت. مارجین‌های عاجی با میانگین رتبه‌ای (۲/۵۰٪) ریزنشت به طور معنادار بیشتری در مقایسه با مارجین مینایی (۰/۰۰٪) داشتند. ($P = 0.04$ ، میانگین رتبه‌ای ریزنشت در گروههای فلوراید تراپی قبل ($P = 0.679$) یا بعد ترمیم ($P = 0.258$)

در سطح باکال و لینگوال تراشیده شدند. حفرات با فرزهای (No.010 SS White Burs, Inc. Lakewood, NJ, USA) در یک توربین با خنک کننده هوا-آب تراشیده شدند. ابعاد حفرات تراشیده شده $2 \times 2 \times 4$ میلی‌متر بود و مارجین جینجیوالی نیم میلی‌متر زیر C.E. Herculite XRV (Kerr) رنگ A3 و حفرات لینگوالی با گلاس یونومنر رزین مدیفاید (Fuji II LC, GC Corporation, Tokyo, Japan) ترمیم شدند. ادھزیو توتوال اچ (Kerr) OptiBond Solo Plus حفرات کامپوزیتی طبق دستور کارخانه سازنده به کار رفت و کامپوزیت به طور لایه‌ای مورب قرار گرفت. هر لایه بیست (Optilux 500, Demetron-Kerr, Orange) CA و با شدت پانصد mW/cm^2 با نور سخت شدند. سپس ۱۵ دندان گروه ۲ که فلورایدترالپی نشده بودند مانند گروه ۱ بعد از قرار دهی ترمیم فلورایدترالپی شدند. گروه ۳ (کنترل) بدون هرگونه فلورایدترالپی، فقط حفرات تراشیده شده ترمیم شدند. پرداخت حفرات ترمیم شده با انواع دیسک‌های Soft Lex انجام گردید. همه نمونه‌ها بعد از ترمیم به مدت ۲۴ ساعت در حرارت ۳۷ درجه سانتی‌گراد قرار گرفتند. تا یک میلی‌متری لبه‌های ترمیم، تمام دندانها با لک ناخن پوشیده شده و در محلول فوشین بازی ۵٪ به مدت ۲۴ ساعت قرار گرفتند. دندانها در بلوک‌های رزین مانت شده و در جهت باکولینگوالی با اره الماسه برش خورند. بدین صورت از ناحیه لبه ترمیم تا دیواره پالپال (اگزیال) در محل فصل مشترک دندان-ترمیم قابل بررسی بود. نمونه‌ها برای درجه‌بندی ریز نشت که شامل:


- عدم نفوذ رنگ،
- نفوذ رنگ تا حد نصف عمق حفره،
- نفوذ رنگ بیش از نصف عمق حفره،
- نفوذ رنگ تا دیواره اگزیال بود با استرئومیکروسکوپ (Nikon Inc., Garden City, NY, USA) و بزرگنمایی چهل مشاهده شدند. داده‌ها با آزمونهای Kruskal Wallis برای مقایسه بین گروههای آزمایشی و Wilcoxon جهت مقایسات ریز نشت در لبه‌های مینایی و عاجی نمونه‌های دندانی در

جدول ۱: درجه بندی ریزنشت لبه ای ترمیمهای رزین کامپوزیت و گلاس یونومر نوری به تفکیک گروه و مارجین‌های مینایی و عاجی


کامپوزیت رزین			گلاس یونومر			کامپوزیت رزین			گلاس یونومر			کامپوزیت رزین			گروه
کامپوزیت رزین	گلاس یونومر	کامپوزیت رزین	کامپوزیت رزین	گلاس یونومر	کامپوزیت رزین	کامپوزیت رزین	گلاس یونومر	کامپوزیت رزین	کامپوزیت رزین	گلاس یونومر	کامپوزیت رزین	کامپوزیت رزین	کامپوزیت رزین	کامپوزیت رزین	درجه‌بندی
۱	۲	۳	۱	۲	۳	۱	۲	۳	۱	۲	۳	۱	۲	۳	۰
۸	۱۰	۱۱	۹	۸	۷	۲	۷	۵	۱۰	۵	۹	۱	۶	۲	۱
۴	۱	۲	۳	۵	۱	۸	۸	۴	۱	۶	۲	۲	۰	۰	۲
۱	۱	۱	۱	۰	۳	۲	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱	۲	۰	۱	۱	۳	۱	۱	۲	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳




نمودار ۱: مقایسه نفوذ رنگ در لبه های مینایی و عاجی گروههای آزمایشی ۱ و ۲ کامپوزیت و گلاس یونومر



الف) گروه ۱: فلورایدترابی قبل از ترمیم



الف) گروه ۲: فلورایدترابی بعد از ترمیم



(الف) گروه ۳: گروه کنترل بدون فلورایدتراتی

شکل ۱: نمای میکروسکوپ الکترونی مارجین مینایی (A) و عاجی (B) با ترمیم گلاس یونومر، مارجین مینایی (C) و عاجی (D) با ترمیم کامپوزیت رزین (بزرگنمایی $\times 1000$)

برای ضایعات طوق دندان بودند. کامپوزیت رزین‌های میکروفیلد غالباً برای ترمیم ضایعات ناحیه طوق دندان توصیه می‌شوند زیرا مدیلوس الاستیسیته کمتری در مقایسه با انواع هایبرید دارد. این کامپوزیت‌ها همزمان با خمش‌دنданی، دچار خشم می‌شوند. (۳۰)، استفاده از گلاس یونومرهای رزین تغییریافته هم به دلیل آزادسازی فلوراید طرفداران خاص خود را دارد. (۱۱)، احتمالاً علت عدم تأثیر ژل فلوراید بر ترمیمهای کامپوزیت رزین مطالعه فعلی این پود که در این مطالعه از ادھریو حاوی فیلر و کامپوزیت رزین میکروفیلد استفاده شد که مقاومت اثبات شده‌ای نسبت به اروژن APF دارد (۲۴)، اما EL-Badrawy بیان کرد که ترمیمهای کامپوزیت بعد از کاربرد APF استعداد بیشتری به اروژن پیدا می‌کنند. (۲۸)، در مطالعات متعددی معلق سازی رزین کامپوزیت در ژل APF سبب تغییر قابل درک بصری در انکاس سطحی کامپوزیت به دلیل تخریب ذرات فیلر شد. (۲۷، ۲۱) درجه تغییر بصری و تخریب ذرات فیلر به نظر می‌رسد مرتبط با اندازه و ترکیب فیلر باشد. (۳۱)، در کلینیک کاربرد موضعی ژل APF ممکن است تخریب سطح ماده ترمیمی را تسريع بخشد. سطوح تغییر یافته می‌تواند نرم شده و به راحتی تحت شرایط فیزیکی و شیمیائی داخل دهان اروژن یابند. مارجین‌های جینجیوالی خشن شده ترمیمهای امکان افزایش تجمع باکتری‌ها را فراهم آورده و این امر سبب جینجیوتیت می‌شود. (۲۱)

مقادیر مشابهی را در لبه‌های مینایی و عاجی نشان داد. کاربرد APF قبل یا بعد از قراردهی ترمیم بر ریزنشت لبه‌ای ترمیم کامپوزیت رزین بی‌تأثیر بود، اما ریزنشت مارجین‌های مینایی ترمیمهای گلاس یونومر با فلورایدتراتی (قبل یا بعد) افزایش یافت.

بررسی SEM این مطالعه نشان داد که یکپارچگی لبه‌ای ترمیم در اکثر مارجین‌های مینایی در مقایسه با مارجین عاجی مناسبتر بود. در مارجین‌های گلاس یونومر / مینایی گروه اول و دوم گپ و فاصله بیشتری در مقایسه با گروه سوم وجود داشت. عکس این حالت در مارجین‌های گلاس یونومر / عاج سه گروه صادق بود. این یافته‌ها اطلاعات مربوط به ریزنشت را تأیید می‌کرد. در تمام گروههای آزمایشی محل شکست در مرز دندان / ادھریو یا در داخل ادھریو بود. در اشکال ۱-۳ نمای میکروسکوپ الکترونی مارجین مینایی (A) و عاجی (B) با ترمیم گلاس یونومر و مارجین مینایی (C) و عاجی (D) با ترمیم کامپوزیت رزین (بزرگنمایی $\times 1000$) را در گروههای آزمایشی مختلف نشان می‌دهد.

بحث

هدف از این مطالعه بررسی تأثیر فلورایدتراتی با APF قبل و بعد از قراردهی کامپوزیت رزین یا گلاس یونومر بر ریزنشت و زیر ساختار لبه‌ای بود. مواد ترمیمی به کار رفته در این مطالعه جزء مواد رایج کاربردی در کلینیک ترمیمی

فلوراید می‌شود. ژل APF حاوی اسید فسفریک است که توانایی اج کردن ذرات شیشه را دارد. (۴۱)، میزان اچینگ ذرات شیشه در کامپوزیت‌ها بستگی به ترکیب ذرات شیشه دارد. ذرات شیشه حاوی باریوم بیشترین حساسیت به تخریب را در مقابل APF دارند. (۴۲، ۳۱)، سمان‌های گلاس یونومر بر اساس کوپای مر اسید مالئیک مقاومت کمتری به حملات اسیدی در مقایسه با انواع دارای بیس اسید پلی آکریلیک دارند. (۴۳)، Fuji II LC به کار رفته در این مطالعه بر اساس اسید پلی آکریلیک است، اما دارای ترکیب متفاوت ذرات شیشه و در نتیجه تشکیل متفاوت ماتریکس می‌باشد. بنابراین ممکن است مشابه گلاس یونومرهای با اساس اسید مالئیک اروژن داشته باشد. تحت شرایط کلینیکی و محیط متغیر دهان، سایش و تخریب گلاس یونومرها ممکن است تشدید شود، مثلاً در دهان افرادی که ترشح بzac کافی نیست. (۴۴)، EL-Housseing و همکارانش در بررسی کاربرد APF قبل از مراحل باندینگ جهت فیشورسیلانت دریافتند این روش سبب کاهش گیر فیشور سیلانت نمی‌شود. (۴۵)، اگرچه مطالعات استحکام باند نمی‌تواند به طور صد درصد بیانگر ویژگی ریزنشت باشد، (۴۶) اما احتمالاً افزایش ریزنشت در مارجین‌های مینایی ترمیم گلاس یونومر در گروههای فلورایدترایپی شده قبل از قراردهی ترمیم می‌تواند منطبق با مطالعه Cacciafesta باشد که آنها افزایش استحکام باند را در گروههای بدون فلورایدترایپی هنگام باند گلاس یونومر به دست آوردند. (۴۷)، علت احتمالی دیگر می‌تواند تمایل واکنش پذیری و ایجاد پیوندهای شیمیایی کمتر بلورهای فلوروآپاتایت با گلاس یونومر نسبت به بلورهای هیدروکسی آپاتایت بیان کرد. (۴۸) و چون در مینا این عناصر معدنی بیشتر از عاج هستند، افزایش ریزنشت مینایی در مقایسه با عاج در این مطالعه بیشتر بود. همچنین افزایش ریزنشت مارجین مینایی در گروههای فلورایدترایپی بعد از قراردهی ترمیم مربوط به اروژن ماتریکس و ذرات گلاس موجود در گلاس یونومر است (۴۲ - ۴۸)، که این تخریب، افزایش ریزنشت را به دنبال داشته است. شکستن برگشت‌پذیر و شکل‌گیری مجدد کمپلکس کربوکسیل- کلسمی

سمان‌های گلاس یونومر به علت خاصیت چسبندگی ذاتی، به طور گستردگی به کار می‌روند. (۴۲)، علاوه بر باندینگ شیمیایی یونی که بین سوبسترای عاجی و گلاس یونومر رزین تغییریافته روی می‌دهد، نفوذ و لایت کیورینگ بعدی این ماده از طریق نفوذ در لایه اسمیر و توبولهای عاجی فراهم کننده یک در هم آمیختگی مکانیکی اضافه پلیمر به عاج است که سبب باند بهتر آن می‌شود. (۴۳)، واکنش شیمیایی اجزا کربوکسیلیک سمان با کلسیم موجود در عاج و مینا امکان ثبات باندینگ به بافت سخت دندانی را در زمان واکنش می‌دهد. (۴۴ - ۴۵)، در هر حال این مکانیسم چسبندگی (ضعیف) است که مربوط به حضور لایه اسمیر می‌شود. در مطالعه حاضر فلورایدترایپی با APF ریزنشت مارجین مینایی ترمیمهای گلاس یونومر رزین را افزایش داد. در مطالعه Korkmaz و همکارش نیز کاربرد وارنیش فلوراید سبب کاهش استحکام باند گلاس یونومر رزین تغییر یافته شد. (۴۶)، ژل فلوراید APF حاوی اسید فسفریک است و می‌تواند سبب انحلال چشمگیر ماتریکس گلاس یونومرها شود. اروژن سمان‌های گلاس یونومر تحت شرایط اسیدی به دلیل نشت کاتیون‌های اصلی تشکیل دهنده ماتریکس (مانند یون‌های سدیم، کلسیم، آلومینیوم و استرنسیوم) بوده که با آنیون‌های اسیدی تشکیل کمپلکس می‌دهند. درجه اروژن بستگی به توانایی تشکیل کمپلکس اسید به کار رفته و ثابت انحلال کمپلکس‌ها با یون‌های ذکر شده دارد. اسیدی که کمپلکس‌های پایدارتر با یون‌های فلزی شکل می‌دهد، سبب انحلال بیشتر سمان گلاس یونومر می‌گردد. همچنین غلظت یون هیدروژن (PH) فرایند اروژن را متأثر می‌سازد. (۴۷ - ۴۸)، ماهیت متخلف سمان‌های گلاس یونومر که نیاز به اختلاط دارند و امکان به دام افتادن حباب وجود دارد نیز می‌تواند از موارد حساسیت بیشتر آنها به APF باشد. (۴۹)، تخریب ایجاد شده با APF بر روی سمان گلاس یونومر توسط Kramer (۴۰) و همکارانش نشان داده شده است. آنها گزارش کردند که دهان‌شویه‌های APF در مدت ۷۲ ساعت غوطه‌وری، سبب بیشترین حلالیت گلاس یونومر Fuji II LC در مقایسه با سایر دهان‌شویه‌های

و دهان‌شویه‌های فلورایده و غلظتهای مختلف آنها و سایر مواد ترمیمی با دفعات و فواصل مختلف فلورایدترایپی نیز انجام شود.

نتیجه‌گیری

فلوراید تراپی با APP می‌تواند ریزنشت مارجین مینایی ترمیمهای گلاس یونومر رزین را افزایش دهد.

فلورایدترایپی برای بیماران دارای ترمیم کامپوزیت یا کاندید آن، بدون تأثیر بر ریزنشت مینایی و عاجی است. اما باید توجه ویژه به کاربرد فلوراید هنگام کاربرد آن با گلاس یونومر رزین تغییر یافته کرد، زیرا می‌تواند افزایش ریزنشت را به دنبال داشته باشد.

تشکر و قدردانی

با سپاس و تشکر از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد که هزینه‌های مربوط به طرح با کد ۸۸۰۴۸ را تأمین کردند.

و به عبارت دیگر تشکیل باند دینامیک می‌تواند از دلایل شباهت گروهها از نقطه نظر ریز نشت لبه عاجی باشد.^(۴۹) این موضوع در کامپوزیت رزین منتفی است. زیرا با وجود حالت واکنش پذیری عوامل فلورایده با سطح دندان در مطالعه فعلی کاربرد فلوراید قبل و بعد از قراردهی ترمیم کامپوزیت رزین تفاوتی در سیل بودن لبه‌های این نوع ترمیم نداشت.

بررسی SEM گروههای آزمایشی، اطلاعات مربوط به ریزنشت را تأیید کرد. در تمام گروههای آزمایشی محل شکست در مرز دندان / ادھزیو یا در داخل ادھزیو بود. یافته‌های این مطالعه در مورد اثرات فلورایدترایپی بعد از قراردهی ترمیم بر روی مارجین‌های مینایی و عاجی ترمیم گلاس یونومر و کامپوزیت رزین قابل مقایسه نیست زیرا مطالعه‌ای در این خصوص وجود ندارد.

احتمالاً انواع خنثی ژل فلوراید مانند NaF خنثی، برای بیماران دارای ترمیمهای گلاس یونومر کامپوزیت رزین ارجح است. پیشنهاد می‌شود این مطالعه با انواع دیگر ژل‌ها

REFERENCES

- Setien V, Armstrong SR, Vargas MA. Conservative restoration of proximal-cervical lesions. Oper Dent. 2003 May-Jun; 28(3):321-3.
- Allen EP, Bayne SC, Becker IM, Donovan TE, Hume WR, Kois JC. Annual review of selected dental literature: Report of the committee on scientific investigation of the American academy of restorative dentistry. J Prosthet ' HQW -XO
- Wallace MC, Retief DH, Bradley EL. The 48-month increment of root caries in an urban population of older DQOWSLSWISDQJ IQDSUHMHQWHQWOSURJUDP - 3 XEOF + HQW' HQW 6XP P HU
- Billings RJ, Brown LR, Kaster AG. Contemporary treatment strategies for root surface dental caries. * HRGRQWFV) HE
- Schaeken MJ, Keltjens HM, Van Der Hoeven JS. Effects of fluoride and chlorhexidine on the microflora of CHQWOURRWXUDFHVDQGSURJUHWIRQRI URRWDXUDFHFDUHV - ' HQWS HV) HE
- Shu M, Pearce EI, Sissons CH, Coote GE, Miller JH. Fluoride distribution in sound and carious root tissues of KXP DQWHK &DUHV5 HV \$ SU
Nyvad B, Fejerskov O. Active root surface caries converted into inactive caries as a response to oral hygiene. 6FDQG- ' HQWS HV -XQ

8. Ogaard B, Arends J, Rølla G. Action of fluoride on initiation of early root surface caries in vivo. *Caries Res.*) HE
- Lynch E, Baysan A. Reversal of primary root caries using a dentifrice with a high fluoride content. *Caries Res.* 2001 Nov; 35 Suppl 1:60-4.
10. ' XNH(6 \$ GHMRQDQGLWDSSOEDWIRQZIKUHWRUDYHP DMUDOV ' HQW&QQ1 RU\$ P -XO
11. Demirci M, Uçok M. Two-year clinical evaluation of dyract in small Class I cavities. *Am J Dent.* 2002 Oct; 15 (5):312-6.
12. Tsuge T. Radiopacity of conventional, resin-modified glass ionomer, and resin-based luting materials. *J Oral Sci.* -XQ
- 13.: LORQ\$' 5 HMQP RGIIHGJOWIRQRP HUFHP HQW ,QW 3 URWGRQW 6HS 2 FW
14. McLean JW, Nicholson JW, Wilson AD. Proposed nomenclature for glass-ionomer dental cements and related P DMUDOV 4 XIQMMWHQFH,QW 6HS
15. Jones JA, Mash LK, Niessen LC. Restorative considerations for special needs patients. *Dent Clin North Am.* -XO
16. Hilton TJ. Can modern restorative procedures and materials reliably seal cavities? In vitro investigations. Part 1. \$ P - ' HQW -XQ
- Maleknejad F, Moosavi H, Shahriari R, Sarabi N, Shayankhah T. The effect of different adhesive types and FXUQI P HMRGVRQP IFURODNDJ HDQG WHP DJ IQDODGSWIRQRI FRP SRVWYHQHV - &RQWP S ' HQW&DFW May 1; 10(3):18-26.
18. Ghavamnasiri M, Moosavi H, Tahvildarnejad N. Effect of centripetal and incremental methods in Class II FRP SRVWYHQWUHQWUHQWQVRQJ IQLYDOP IFURODNDJ H - &RQWP S ' HQW&DFW) HE
- Hilton TJ. Can modern restorative procedures and materials reliably seal cavities? In vitro investigations. Part 2. \$ P - ' HQW \$ XI
20. Setty JV, Singh S, Subba Reddy VV. Comparison of the effect of topical fluorides on the commercially available conventional glass ionomers, resin modified glass ionomers and polyacid modified composite resins--an in vitro WG - ,QGLQ6RF3HRCG3HY' HQW -XQ
21. Dionysopoulos P, Gerasimou P, Tolidis K. The effect of home-use fluoride gels on glass-ionomer, compomer and FRP SRVWYHQWUHQWUHQWQV - 2 UD5 HKDEIO -XO
22. Yip KH, Peng D, Smales RJ. Effects of APF gel on the physical structure of compomers and glass ionomer cements. *Oper Dent.* 2001 May-Jun; 26(3):231-8.
23. Turssi CP, de Magalhães CS, Serra MC. Effect of fluoride gels on micromorphology of resin-modified glass- IRQRP HUFHP HQWDQGSRQDFLG P RGIIHG UHQFRP SRVWY 4 XIQMMWHQFH, QW -XO\$ XI
24. Soeno K, Matsumura PH, Atsuta PM, Kawasaki K. Effect of acidulated phosphate fluoride solution on veneering SDWFXDMILQFRP SRVWY ,QW 3 URWGRQW 0 DU\$ SU
25. Papagiannoulis L, Tzoutzas J, Eliades G. Effect of topical fluoride agents on the morphologic characteristics and FRP SRVWIRQRI UHQFRP SRVWYHQWUHQWUHQWHP DMUDOV - 3 URWYHW HQW \$ SU
26. Kula K, McKinney JE, Kula TJ. Effects of daily topical fluoride gels on resin composite degradation and wear. ' HQW DMU 6HS

- Kula K, Webb EL, Kula TJ. Effect of 1- and 4-minute treatments of topical fluorides on a composite resin.
 3 HCDW HQW -DQ HE
28. El-Badrawy WA, McComb D, Wood RE. Effect of home-use fluoride gels on glass ionomer and composite
 UHMRUDWQV' HQW DMU -DQ
- Nystrom GP, Holtan JR, Olin PS, Douglas WH. Technical note: fluoride pre-treatment effects on microleakage of
 a UHMWERQQQJ DI HQW HQW DMU 6HS
30. Burgess JO, Gallo JR. Treating root-surface caries. Dent Clin North Am. 2002 Apr; 46(2):385-404.
31. Kula K, Nelson S, Thompson V. In vitro effect of APF gel on three composite resins. J' HQW HV -XO
32. 1 IFKRORQ:- &URQ73 * OOWIRQRP HUFP HQWIQUHMRUDWQHGW 4 XIQMMHQFH, QW 1 RY
33. Pereira PN, Yamada T, Inokoshi S, Burrow MF, Sano H, Tagami J. Adhesion of resin-modified glass ionomer
 FHP HQWXIQI UHMWERQQQJ V WMP V - HQW -XO\$ XI
34. Powis DR, Follerås T, Merson SA, Wilson AD. Improved adhesion of a glass ionomer cement to dentin and
 HQP HD - HQW HV ' HF
35. Lin A, McIntyre NS, Davidson RD. Studies on the adhesion of glass-ionomer cements to dentin. J Dent Res.
 1 RY
36. Korkmaz Y, Baseren M. Effect of antibacterial varnishes applied to root dentin on shear bond strength of tooth-
 FRORUHG UHMRUDWHP DMUDOV 2 SHU HQW -DQ HE
- Earl MS, Ibbetson RJ. The clinical disintegration of a glass-ionomer cement. Br Dent - 2 FW
38. Matsuya S, Matsuya Y, Yamamoto Y, Yamane M. Erosion process of a glass ionomer cement in organic acids.
 ' HQW DMU - HF
- Dowling AH, Fleming GJ. Are encapsulated anterior glass-ionomer restoratives better than their hand-mixed
 HTXYDQW - HQW) HE
40. Kramer KL, Wolff MS, Gale EN, Osborne JW. The effect of fluoride mouth rinses on the solubility of cements.
 J' HQW HV 0 D
41. Council on dental materials, instruments, and equipment. Council on dental therapeutics. Status report: Effect of
 acidulated phosphate fluoride on porcelain and composite restorations. J Am Dent Assoc. -DQ
42. Kula K, Nelson S, Kula T, Thompson V. In vitro effect of acidulated phosphate fluoride gel on the surface of
 FRP SRVWVZIKCIIHQWICQUSDUFON - 3 URWKHW HQW \$ XI
43. 6HAKHO - 7 HR & . KXQ\$ 7 7 KHUHDWVROXELWVRI IRXUP RCHQJ OOWIRQRP HUFP HQW %U HQW
 Mar 23; 158(6):220-2.
44. Wood RE, Maxymiw WG, McComb D. A clinical comparison of glass ionomer (polyalkenoate) and silver
 amalgam restorations in the treatment of Class 5 caries in xerostomic head and neck cancer patients. Oper Dent.
 0 D -XQ
45. El-Housseiny AA, Sharaf AA. Evaluation of fissure sealant applied to topical fluoride treated teeth. J Clin Pediat
 ' HQW 6SUQI
46. Heintze SD. Systematic reviews: I. The correlation between laboratory tests on marginal quality and bond
 WHQJ W , , 7 KHFRUHDWQEHW HQP DJI QDOTXDW DQG FOQIFDRXWRP H - \$ GKH' HQW ' HF 6XSSO

- Cacciafesta V, Sfondrini MF, Calvi D, Scribante A. Effect of fluoride application on shear bond strength of brackets bonded with a resin-modified glass-ionomer. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 0 D
48. Jones SP, Cheuk GC, Georgiou G, Moles DR. Comparison of fluoridated apatites with pure hydroxyapatite as
SRWQWDOEIRP IP HMF DOMQDMHV W HQP HDIRUOERUDU EDHG ERQG WHQI W WCHV \$ XW2 WRG -
May; 25(1):12-8.
- Brook IM, Craig GT, Lamb DJ. Initial in-vivo evaluation of glass ionomer cements for use as alveolar bone
WEWMMW &QQ0 DMU \$ SU

Archive of SID