

بررسی اثر چای بر تغییر رنگ کامپوزیت‌های سایلوران و متاکریلات بیس

دکتر هاله حشمت^۱- دکتر مروارید حاجیان^۲- دکتر مریم حوریزاد گنجکار^۱- دکتر منصوره امامی ارجمند^۳

۱- استادیار گروه آموزشی دندانپزشکی ترمیمی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران

۲- دندانپزشک

۳- رزیدنت گروه آموزشی دندانپزشکی ترمیمی دانشکده دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران

چکیده

زمینه و هدف: امروزه یکی از مشکلات رایج در دندانپزشکی ترمیمی، رنگ پذیری و عدم ثبات رنگ ترمیمهای همنگ به دنبال مصرف نوشیدنیهای رنگی می‌باشد. کامپوزیت‌های P90 که از دو جزء Oxirane و Siloxane تشکیل شده‌اند با هدف کاهش انقباض ناشی از پلی‌مریزاسیون ارائه شده‌اند. هدف از این مطالعه بررسی اثر چای بر تغییر رنگ کامپوزیت‌های P90 و Z250 به روش اسپکتروفوتومتری می‌باشد.

روش بررسی: در این مطالعه تجربی بیست عدد دیسک کامپوزیتی از دو نوع رزین کامپوزیت Z250 و P90 در مولدهای فلزی آماده شده و توسط دستگاه لایت کیور LED کیور شدند. پس از نگهداری نمونه‌ها به مدت ۲۴ ساعت جهت تکمیل پلی‌مریزاسیون در آب مقطر ۳٪ درجه سانتی‌گراد، رنگ نمونه‌ها توسط دستگاه اسپکتروفوتومتر در ابتدای کار و بعد از پنج روز نگهداری در محیط آب و چای اندازه‌گیری شد.

نتایج توسط آزمونهای Two way ANOVA و Independent sample t.test مورد ارزیابی قرار گرفت.

یافته‌ها: میزان تغییر رنگ دو کامپوزیت P90 و Z250 پس از قرارگیری در محیط آب مقطر نسبت به رنگ سنجه اولیه از لحاظ آماری معنی‌دار نبود. ($P > 0.05$)، میزان تغییر رنگ هر دو نوع کامپوزیت پس از نگهداری در محیط چای نسبت به اولیه به طور معنی‌داری افزایش پیدا کرد ($P < 0.05$) و از این میان میزان رنگ پذیری کامپوزیت Z250 در چای با اختلاف معناداری بیشتر از P90 بود ولی در محیط آب مقطر P90 تغییر رنگ بیشتری از Z250 نشان داد.

نتیجه‌گیری: با توجه به محدودیت این مطالعه، کامپوزیت Z250 میزان تغییر رنگ بیشتری پس از قرارگیری در محیط چای نسبت به کامپوزیت P90 دارد.

کلید واژه‌ها: کامپوزیت با انقباض کم - ثبات رنگ - جذب رنگ - اسپکتروفوتومتر

پذیرش مقاله: ۱۳۹۱/۱۰/۲۱

اصلاح نهایی: ۱۳۹۱/۹/۲۱

وصول مقاله: ۱۳۹۱/۳/۲

نویسنده مسئول: دکتر مریم حوریزاد گنجکار، گروه آموزشی دندانپزشکی ترمیمی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران

e.mail:mahoorizad@yahoo.com

مقدمه

رنگ طبیعی دندانها و تعویض ترمیمهای همنگ تغییر رنگ یافته است. (۳)، تغییر رنگ کامپوزیت‌ها تحت تأثیر عوامل داخلی و خارجی است. تغییر رنگ با منشا داخلی، ناشی از تغییرات در ماتریکس رزینی و حدفاصل ماتریکس و فیلر است که با گذشت زمان در طی Aging صورت می‌گیرد. عوامل خارجی توسط اتصال یا نفوذ یک منبع رنگی مثل چای، قهوه، غذا و سیگار می‌باشد. (۴)، ساختار کامپوزیت‌ها

در سالهای اخیر کاربرد ترمیمهای کامپوزیتی به موازات افزایش خواست بیماران برای ترمیمهای زیبایی و از سویی بهبود ویژگیهای کامپوزیت‌ها همراه با استحکام باندینگ رو به افزایش است. (۱)، امروزه یکی از مشکلات رایج در دندانپزشکی ترمیمی، رنگ‌پذیری و عدم ثبات رنگ ترمیمهای همنگ به دنبال مصرف نوشیدنیهای رنگی می‌باشد. (۲)، تا حدی که یکی از اهداف مهم دندانپزشکی ترمیمی، بازسازی

دستگاه LED(Star light pro,Italy) با شدت ششصد میلی وات بر سانتی متر مربع کیور شدند. (شدت دستگاه به کمک رادیومتر پس از تهیه هر نمونه بررسی می شد). تمام سطوح نمونه ها (سطح فوقانی، تحتانی و جانبی) توسط دیسک پرداخت (Soflex 3M ESPE) از دیسک زبر تا نرم با زیری چهار هزار گریت با هدف به دست آوردن سطوح یکسان و حذف هرگونه آلودگی احتمالی و لایه کیور شده به واسطه اکسیژن، با استفاده از هندپیس با سرعت کم پرداخت شدند. پس از آن نمونه ها به مدت ۲۴ ساعت جهت تکمیل پلی مریزاسیون در آب قطر ۳۷ درجه سانتی گراد نگهداری گردیدند. رنگ سنگی اولیه همه نمونه ها توسط دستگاه اسپکترو فوتومتر انجام شد. در مرحله بعد هر گروه به طور تصادفی به دو گروه پنج تایی به منظور نگهداری در محیط آب و در محیط چای به مدت پنج روز تقسیم شدند. جهت تهیه محیط ذخیره سازی چای، یک عدد چای کیسه ای (Lipton, England) در داخل دویست میلی لیتر آب جوش به مدت دو دقیقه قرار گرفت و پس از خارج کردن کیسه چای حجم محلول مجدداً به دویست میلی لیتر رسانده شد. جهت تهیه محیط ذخیره سازی آب برای گروه شاهد، از آب قطر با درجه حرارت ۵۵ درجه سانتی گراد استفاده گردید.

نمونه ها در داخل محلولهای نامبرده در ظروف دربسته جهت جلوگیری از تبخیر محلولها، در داخل انکوباتوربا دمای ۳۷ درجه سانتی گراد به مدت پنج روز نگهداری شدند. (۵) محلولها هر ۲۴ ساعت یک بار تعویض گشتند. سپس نمونه ها از داخل محلولها خارج شده و جهت شستشو ابتدا هر یک از آنها در داخل ظرف حاوی آب قطر ده بار تکان داده شدند و بعد در زیر جریان آب قطر به مدت پنج ثانیه شسته شده و جهت حذف دبری و آلودگی با مسوک نرم تمیز شدند. تمامی نمونه ها توسط دستگاه اسپکترو فوتومتر Sp64rite (USA) تحت رنگ سنگی قرار گرفتند. میزان تغییر رنگ نمونه ها (ΔE) مطابق فرمول $\Delta E = [(\Delta L)^2 + (\Delta a)^2 + (\Delta b)^2]^{\frac{1}{2}}$ Two-way ANOVA به منظور بررسی نتایج میان کامپوزیت های مختلف و Independent sample t test برای بررسی داده های قبل و بعد از تغییر رنگ هر کامپوزیت، مورد ارزیابی قرار گرفتند.

($P < 0.05$)

و ویژگی های فیلر آنها می تواند بر جذب خارجی رنگ دانه ها مؤثر باشد. (۵)، در حال حاضر با هدف بهبود عملکرد کلینیکی، کامپوزیت های جدیدی مانند P90 که از دو جزء ساختمانی Siloxane (عامل هیدرووفوب کننده) و Oxirane (عامل کاهنده انقباض) تشکیل شده است، ارائه شده اند. ساختمان P90 مشکل از مونومرهای حلقی می باشد که هنگام پلی مریزاسیون، حلقه مونومرها باز شده و به صورت خطی و صاف با فاصله بسیار کم در کنار یکدیگر قرار می گیرند. این امر به طور قابل ملاحظه ای موجب کاهش انقباض در مقایسه با کامپوزیت های متاکریلاتی که از ابتدا مونومر خطی دارند، می شود. از آنجا که ترکیب P90 دارای هیدرووفوبیته بیشتری نسبت به کامپوزیت های معمول مانند Z250 می باشد، انتظار می رود که جذب رنگ کمتری نسبت به آنها داشته باشد. (۶)

مطالعات بسیاری روی ویژگی های مکانیکال و اپتیکال کامپوزیت P90 و مقایسه آن با کامپوزیت های معمول انجام پذیرفته است. (۸-۷)، Furuse AY ثبات رنگ کامپوزیت P90 را در مقایسه با گروه دیگری از کامپوزیت های معمول پس از Aging با استفاده از دستگاه اسپکترو فوتومتر بررسی کرد و از این میان بیشترین ثبات رنگ را در اثر Aging در کامپوزیت P90 مشاهده کرد. (۲)

هدف از این مطالعه بررسی آزمایشگاهی اثر چای بر تغییر رنگ کامپوزیت های Filtek Silorane (3M ESPE, USA 9999) و Z250 (3M ESPE, USA) به وسیله دستگاه اسپکترو فوتومتر Sp64rite (USA) می باشد.

روش بررسی

این مطالعه به صورت تجربی و بر روی مدل آزمایشگاهی انجام شد. از هر نوع کامپوزیت P90 و Z250 که ویژگی و ترکیبات هریک در جدول ۱ ذکر شده است، ده نمونه به قطر ده میلی متر ارتفاع دو میلی متر و به رنگ A₃ تهیه شد. مقدار کافی از کامپوزیت های موردنظر را درون مولد قرار داده و سپس توسط لام شیشه ای به ضخامت یک میلی متر، از هر دو طرف مولد فشرده گردید تا از احتباس هوا و هرگونه ناصافی در سطح جلوگیری شود. سپس نمونه ها در هر سمت به مدت صدوبیست ثانیه به روش همپوشانی توسط

جدول ۱: نوع و ترکیبات کامپوزیت‌های مورد استفاده

نوع کامپوزیت	کارخانه سازنده	فیلر	رزین	دربند وزنی درصد حجمی	اندازه فیلر
P90	3MESPE,st. Paul,MN,USA	Quartz, Yttrium fluoride	Silorane	%۵۵	%۷۶
Z250	3MESPE,st. Paul,MN,USA	Zirconia, silica	Bis-GMA,Bis-EMA,UDMA ,TEGDMA	%۶۰	%۶۰

به رنگ اولیه آن به طور معنی‌داری افزایش پیدا کرد. ($P < 0.05$), همچنین رنگ کامپوزیت Z250 پس از قرارگیری در محیط چای نسبت به رنگ اولیه آن تغییر یافت که این اختلاف از لحاظ آماری معنی‌دار بود. (جدول ۲) ($P < 0.05$)، میزان تغییر رنگ کامپوزیت Z250 در محیط چای نسبت به رنگ کامپوزیت P90 بیشتر بود. این تفاوت از لحاظ آماری معنی‌دار بود. ($p=0.04$) (جدول ۳)

یافته‌ها

آنالیز آماری Independent sample t test نشان داد که میزان تغییر رنگ هر دو نوع کامپوزیت Z250 و P90 پس از قرارگیری در محیط آب مقطر نسبت به رنگ سنجه اولیه از لحاظ آماری معنی‌دار نبود ($P > 0.05$). در مقایسه دو نوع کامپوزیت P90 در محیط آب مقطر تغییر رنگ بیشتری نسبت به Z250 از خود نشان داد. ($p=0.02$) رنگ کامپوزیت P90 پس از قرارگیری در محیط چای نسبت

جدول ۲: میانگین و انحراف معیار ΔE ، دو نوع کامپوزیت در محیط چای و آب مقطر

		محیط		کامپوزیت
P.V	ΔE , محیط آب نسبت به اولیه	P.V	ΔE , محیط چای نسبت به اولیه	
$P > 0.05$	$1/63 \pm 0.21$	$P < 0.05$	$6/98 \pm 0.94$	Silorane
$P > 0.05$	$0/81 \pm 0.77$	$P < 0.05$	$10/39 \pm 0.83$	Z250

جدول ۳: میانگین و انحراف معیار ΔE ، دو نوع کامپوزیت در محیط چای و آب مقطر

		محیط		کامپوزیت
P.V	ΔE , محیط آب نسبت به اولیه	P.V	ΔE , محیط چای نسبت به اولیه	
$.03$	$1/63 \pm 0.21$	$.04$	$6/98 \pm 0.94$	Silorane
	$0/81 \pm 0.77$		$10/39 \pm 0.83$	Z250

بحث

بر اساس نتایج به دست آمده در این مطالعه، میزان تغییر رنگ هر دو نوع کامپوزیت P90 و Z250 پس از نگهداری در محیط چای قابل توجه و از لحاظ کلینیکال نامطلوب است. ($\Delta E = 2/3$)، البته میزان تغییر رنگ در کامپوزیت P90 نسبت به کامپوزیت Z250 کمتر و این اختلاف از لحاظ آماری معنی دار بود. تغییر رنگ دو نوع کامپوزیت در محیط آب مقطر که

ثبت رنگ یک عامل اساسی برای زیبایی دراز مدت ترمیمهای همنگ دندان محسوب می‌شود. تغییر رنگ ترمیمهای کامپوزیتی اغلب اندیکاسیون اصلی استفاده از آنها را که زیبایی است، نقض می‌کند. از آنجا که رنگ مهمترین جنبه مطلوب ترمیمهای کامپوزیتی به ویژه در ناحیه قدام است، حفظ این خاصیت زیبایی، طول عمر مقید آنها را تعیین

جذب سطحی باعث تغییر رنگ سطحی کامپوزیت می‌شود. (۱۲-۱۴)، ساختار شیمیایی P90 از دو جزء ساختمانی Oxirane و Siloxane تشکیل شده است. عامل کاهنده انقباض و ثبات بیشتر در مقابل نیروهای فیزیکی و شیمیایی می‌باشد. Siloxane به علت آب گریز بودن، ویژگی هیدروفوبیسیته بیشتری را در مقایسه با کامپوزیت‌های با بیس مตیل متاکریلات به آن می‌دهد. (۶)، طبق مطالعات انجام شده مواد هیدروفیل جذب آب بالایی دارند و در نتیجه تغییر رنگ بیشتری توسط مواد رنگی در مقایسه با مواد هیدروفوب از خود نشان می‌دهند. (۵)، بنابراین ویژگی انتظار می‌رود P90 یون‌های رنگی کمتری جذب و دچار تغییر کمتری شود. افزایش هیدروفوبیسیته Silorane موجب کاهش توان اتصال استرپتوکوک‌ها نیز به آنها می‌گردد که این خود می‌تواند خطر پوسیدگی‌های ثانویه را کاهش داده و طول عمر ترمیم را افزایش دهد. (۱۵)

اگر چه تغییر رنگ دو نوع کامپوزیت در محیط آب مقطر، از لحاظ کلینیکی و آماری شاخص نبود ولی در مقام مقایسه کامپوزیت P90 دچار تغییر رنگ بیشتری شده بود. در تایید نتایج مطالعه حاضر در تحقیقی که توسط Schneider LF و Schneider ESPE انجام شد، به مقایسه مقاومت کامپوزیت‌های P90، همکاران انجام شد، به مقایسه مقاومت کامپوزیت‌های Ormocer و سیستم سطحی، ثبات رنگ، حلایت و جذب آب پرداختند. طبق نتایج به دست آمده کامپوزیت‌های سایلوران بیس تغییرات سختی سطحی، حلایت و جذب آب کمتری نسبت به سایر کامپوزیت‌ها داشتند. اما ثبات رنگ کمتری پس از هفت روز نگهداری در آب در آنها مشاهده شد. لازم به ذکر است که زمان نگهداری در آب مقطر، ۴۸ ساعت از مطالعه حاضر بیشتر بوده و احتمالاً به همین دلیل تغییر رنگ شاخصتر صورت گرفته است. (۱۶)

باند کوالانت بین فیلرهای گلاس و ترکیبات مختلف رزینی نیز روی استحکام و ویژگی‌های کامپوزیت بسیار مؤثر است. (۹)، کامپوزیت‌های با ذرات فیلر بزرگتر، بیشتر مستعد تغییر رنگ ناشی از نگهداری در آب نسبت به کامپوزیت‌های دارای فیلر کوچکتر هستند. (۵)، در مطالعه‌ای که Pires-de-Souza و همکاران انجام دادند ثبات رنگ کمتری را در کامپوزیت سایلوران بیس نسبت به کامپوزیت‌های با بیس متیل

به عنوان گروه شاهد در نظر گرفته شد، از لحاظ کلینیکی و آماری شاخص نبود ولی در مقام مقایسه کامپوزیت P90 دچار تغییر رنگ بیشتری شده بود.

سنجدش رنگ، پدیده‌ای است که هم بین افراد مختلف و هم در یک فرد در زمانهای مختلف تفاوت می‌کند، در این مطالعه جهت رفع خطاها چشمی ارزیابی رنگ، با استفاده از اسپکتروفوتومتر (USA Sp64rite) انجام شد که دقت آن در مطالعات مختلف تأیید شده است. (۴-۵)، مدت نگهداری در چای برای تمام نمونه‌ها یکسان و پنج روز درنظر گرفته شد،

بر این مبنای اگر هر فرد به طور متوسط روزانه چهار فنجان چای بنوشد و متوسط مدت زمان آن یک دقیقه باشد، بدین ترتیب هر ۲۴ ساعت نگهداری در محلول چای معادل یک سال مصرف چای می‌باشد و با توجه به اینکه عمر متوسط ترمیمهای کامپوزیتی تقریباً پنج سال است، پنج روز نگهداری در چای معادل پنج سال مصرف چای است. برای نزدیکسازی شرایط مطالعه به محیط دهان، دمای ۳۷ درجه سانتی‌گراد انتخاب گردید. (۹)، از آنجا که زبری سطحی بر جذب رنگ و ویژگی‌های اپتیکال مؤثر است، همه نمونه‌ها Soflex (3M ESPE) از دیسک زبر الی نرم پالیش گشتند و سپس رنگ‌سنجدی نهایی انجام شد. (۱۰)

تغییر رنگ کامپوزیت‌ها در طول زمان چند متغیره است. عوامل داخلی همان تغییرات شیمیایی در ماتریس رزینی و حد فاصل رزین / فیلر ایجاد می‌شود. در حالی که عوامل خارجی بسته به مقدار جذب عمقی و جذب سطحی رنگ با منشا خارجی دارد و ارتباط با تغذیه و بهداشت بیمار دارد. (۴-۱۰)، اما میزان رنگ‌پذیری کامپوزیت رزین‌ها می‌تواند به خصوصیات سطحی، مقدار و اندازه ذرات فیلر و به خصوصیات فیزیکی و شیمیایی ماتریس رزینی نظیر میزان جذب آب و خصوصیات هیدروفیلیک آنها نیز بستگی داشته باشد. (۱۱-۱۲)، در این مطالعه از چای به عنوان نوشیدنی رایج بین ایرانیان، به جهت بررسی جذب رنگ انتخاب گردید. معمولاً یون‌های رنگی مانند چای و قهوه طبق پدیده جذب سطحی و جذب عمقی باعث تغییر رنگ سطحی کامپوزیت می‌شود. در حالت جذب سطحی، تغییر رنگ با مساواک زدن تا حدودی از بین می‌رود. یون‌های رنگی چای بیشتر با پدیده

مدت نگهداری در آب به عنوان گروه شاهد در این مطالعه برای بررسی تغییرات رنگ ناشی از افزایش طول عمر کافی نیست و مقدار تغییر رنگ کمتر از ۷۲ ساعت به دست آمد که از لحاظ کلینیکال قابل تشخیص باشد ($E < 3.3$), اما از آنجا که در محیط آب P90 دچار تغییر رنگ بیشتری نسبت به Z250 شده است، این تغییرات قابل بررسی است و انجام مطالعات آتی را بر اساس روش‌های استاندارد الزامی می‌کند. همچنین تاثیر محیط‌های متفاوت روی تغییر رنگ کامپوزیت باید مورد ارزیابی قرار گیرد.

نتیجه‌گیری

- ۱- کامپوزیت P90 و Z250 پس از نگهداری در چای دچار تغییر رنگ می‌شوند.
- ۲- مقدار تغییر رنگ هر دو نوع کامپوزیت در محیط چای از لحاظ کلینیکی غیرقابل قبول است.
- ۳- کامپوزیت P90 در مقایسه با Z250 جذب رنگ کمتری دارد.
- ۴- کامپوزیت P90 و Z250 پس از نگهداری در آب تغییر رنگ قابل ملاحظه‌ای ندارند اما کامپوزیت P90 در مقایسه با Z250 تغییر رنگ بیشتری دارد.

متاکریلات مشاهده کردند. ایشان در بررسی‌های میکورادیوگراف مشاهده کردند که ذرات کوارتز در اثر افزایش طول عمر از ماتریس رزیتی P90 جدا شده و این شدیده را ایجاد می‌کند که عدم ثبات باند بین فیلرهای کوارتز و سایلن تغییر یافته در کامپوزیت‌های P90 وجود دارد. (۱۲)، ثبات رنگ ارتباط مستقیم با درجه پلیمریزاسیون نیز دارد. (۱۷)

Nemati و همکاران در بررسی درجه پلیمریزاسیون دو کامپوزیت P90 و Z250 پس از کیبورینگ، درجه پلیمریزاسیون کمتری را در P90 ها مشاهده کردند. (۱۸)، اما در مطالعه Palin درجه پلیمریزاسیون کامپوزیت‌های P90 بعد از ۲۴ ساعت شروع پلیمریزاسیون نسبت به Z250 و Z100 ادامه و رو به افزایش است. که این امر به سرعت پلیمریزاسیون حلقوی و وجود کاتیون‌های فعال در ۴۸ - ۲۴ ساعت بستگی دارد. (۱۹)، بنابراین می‌توان نتیجه گرفت تغییر رنگ بیشتر در آب نسبت به Z250 در اثر جذب آب بیشتر به ویژه در ۲۴ ساعت اولیه و از بین رفتن باندکوالانت بین فیلر و ماتریس است. اما از سویی دیگر پلیمریزاسیون در P90 ادامه پیدا کرده و ویژگی هیدروفوئیلیتی آن جذب رنگ با منشا خارجی را کمتر می‌نماید.

REFERENCES

1. Catelon A, Briso AL, Sundfeld RH, Dos Santos PH. Effect of artificial aging on the roughness and microhardness of sealed composites. *J Esthet Restor Dent.* 2010 Oct;22(5):324-30.
2. Furus AY, Gordon K, Rodrigues FP, Silikas N, Watts DC. Color-stability and gloss-retention of silorane and dimethacrylate composites with accelerated aging. *J Dent.* 2008 Nov; 36(11): 945 -52.
3. Perez MM, Ghinea R, Uqarte-Alvan LI, Pulgar R, Paravina RD. Color and translucency in silorane based resin composite compared to universal and nano filled composites. *J Dent.* 2010;38 Suppl 2: e110-6.
4. Mundim FM, Garcia Lda F, Crunivel DR, Lima FA, Bachmann L, Pires-de-souza Fde C. Color stability, opacity and degree of conversion of pre-heated composites. *J Dent.* 2011 Jul; 39 Suppl:e 25-9.
5. Tabatabaie M, Yassini E, Moradian S, Elmamooze N. [Color Stability of composites in different soloution. An in vitro study]. *J Islamic Dent Asso.* 2009; 21(1):69-78.(Persian)
6. Weinmann W, Thalacker C, Guggenberger R. Siloranes in dental composites. *Dent Mater.* 2005 Jan;21(1):68-74.
7. Lein W, Vandewalle K. Physical properties of a new silorane -based restorative system. *Dent Mater.* 2010 April; 26(4):337-44.
8. Eick JD, Kotha SP, Chappelow CC. Properties of silorane-based dental resins and composites containing a stress reducing monomer. *Dent Mater.* 2007 Aug;23(8):1011-7.
9. Gular AU, Yilmaz F, Kulunk T, Guler EK, Kurt S. Effects of different drinks on stainability of

- resin composite provisional restorative materials. *J Prosthet Dent.* 2005 Aug;94(2):118-24.
10. Ghinea R, Ugrate-Alvan L, Yebra A, Pecho OE. Influence of surface roughness on the color of dental-resin composites. *J Zhejiang Univ Sci B.* 2011 Jul;12(7):552-62.
11. Bagheri R, Burrow MF, Tyas M. Influence of food simulating solutions and surface finish on susceptibility to staining of aesthetic restorative materials. *J Dent.* 2005 May;33(5):389-398.
12. Pires-de-Souza Fde C, Garcia Lda F, Roselino Lde M, Naves LZ. Color stability of silorane-based composites submitted to accelerated artificial ageing--an in situ study. *J Dent.* 2011 Jul;39 Suppl 1:e18-24.
13. Duarte S, Botta AC, Phark JH, Sandan A. Selected mechanical and physical properties and clinical application of a new low shrinkage composite restoration. *Quintessence Int.* 2009 Sep;40(8):631-8.
14. Aquilar FG, Roberti Garcia Lda F, Cruvinel DR. Color and opacity of composites protected with surface sealants and submitted to artificial accelerated aging. *Eur J Dent.* 2012 Jan;6(1):24-33.
15. Schneider LF, Cavalcante LM, Silikas N, Watts DC. Degradation resistance of silorane, experimental ormocer and dimethacrylate resin based dental composites. *J Oral Sci.* 2011 Dec; 53(4):413-9.
16. Buergers R, Schneider-Brachert W, Hahnel G. Streptococcal adhesion to novel low shrinkage silorane based restorative. *Dent Mater.* 2009 Feb;25(2):269-75.
17. Powers JM, Sakaguchi R. Craig's dental material. 13th ed. USA: Mosby; 2012,177-9.
18. Nemati Anaraki S, Saghiri MA, HajiAbdolvahab R. [Degree of polymerization in Filtek P90 Composite Material Coopared To Z250 Using DSC Method (an in vitro study)]. *Res Dent Sci.* 8(3): Autumn 2011;144-9. (Persian)
19. Palin WM, Fleming GJ, Nathwani H, Burke FJ, Randall RC. In vitro cuspal deflection and microleakage of maxillary premolars restored with novel low-shrink dental composites. *Dent Mater.* 2005 Apr;21(4):324-35.