

مقایسه میزان ریزنشت فیشور سیلانست پس از قرار گیری روی دندان در شرایط آلودگی با بzac و شرایط ایزوله در آزمایشگاه

دکتر علیرضا حیدری^{*}، دکتر یاسر صافی^{**}، حسین انصاری^{***}، دکتر امیر بهرام خسروی^{****}

*استادیار گروه دندانپزشکی کودکان، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، دانشکده دندانپزشکی

**استادیار گروه رادیولوژی فک و صورت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان، دانشکده دندانپزشکی تاریخ دریافت مقاله: ۰۳/۱۰/۸۷

***مربي گروه اپیدمیولوژی و آمار، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان، دانشکده بهداشت تاریخ پذیرش مقاله: ۱۰/۰۴/۸۸

****دانشکده دندانپزشک

چکیده

زمینه و هدف: تحقیقات بالینی متعددی موقیت فیشور سیلانست را در کاهش پوسیدگی شیارها نشان داده اند، با این وجود مهمترین علت شکست فیشور سیلانست آلودگی در حین درمان می باشد. هدف از این مطالعه ارزیابی ریزنشت فیشور سیلانست در شرایط ایزوله و آلودگی با بzac پس از شستن با اسید می باشد.

مواد و روش کار: در این مطالعه تجربی در سال ۱۳۸۶ ۷۶ دندان پرمولر سالم انسان از مراکز مختلف درمانی دندانپزشکی زاهدان جمع آوری شدند و در دو گروه ایزوله و آلوده به بzac مورد مطالعه قرار گرفتند. در سطح باکال دندان ها یک شیار توسط فرز سرگرد ۱/۴ ایجاد شد. فیشور سیلانست در همه دندان ها قرار داده شد، سپس در گروه آزمایش ۵ ثانیه آلودگی با بzac صورت گرفت. پس از ترمومیکروسکوپ میزان ریزنشت سیلانست آنها بررسی شد و نتایج با استفاده از آزمون مجدور کای و من یو ویتنی مورد تحلیل قرار گرفت و $P < 0.05$ نیز معنی دار تلقی گردید.

یافته ها: این مطالعه نشان داد بین نفوذ رنگ در سطح بینایینی (ریزنشت) در دو گروه ایزوله و غیر ایزوله تفاوت معنی داری وجود دارد ($P = 0.001$). همچنین آزمون مجدور کای نشان داد که میزان ریزنشت در فیشور سیلانست در شرایط ایزوله و غیر ایزوله (آلودگی با بzac پس از قرار دادن سیلانست بر روی دندان) تفاوت معنی داری با یکدیگر دارند ($P = 0.001$) در گروه غیر ایزوله در مواردی نیز سیلانست از روی دندان جدا شده بود ($P < 0.05$).

نتیجه گیری: بر اساس نتایج مطالعه حاضر توصیه می شود که سیلانست گذاری دندان ها در محیطی کاملا ایزوله انجام گیرد و اگر آلودگی پس از قرار گیری سیلانست رخ داد، سیلانست گذاری مجدد انجام شود. (مجله طبیب شرق، دوره ۱۱، شماره ۳، پائیز ۱۳۸۸، ص ۴۱ تا ۴۶)

کلیدواژه ها: فیشور سیلانست، آلودگی بzac، ریزنشت

مقدمه

و تکاملی دندان ها است. شیارها و حفرات سطوح دندانی استعداد بالایی برای پوسیدگی دارند و حدود ۶۰ درصد از تمامی پوسیدگی های دندانی را شامل می شوند. این پوسیدگی ها در ۴ سال اول رویش دندان حداکثر میزان بروز را دارند و نزدیک به یک سوم کودکان بین ۱ تا ۳ سال در دندان ها ی شیری خود

امروزه همانند سایر رشته های وابسته به علوم پزشکی و بهداشت در دندانپزشکی توجه خاصی به روش ها و امکانات پیشگیری از بروز مشکلات و بیماری ها معطوف گردیده است، که قسمتی از این نگرش متوجه روش های پیشگیری از ایجاد پوسیدگی های دندانی به ویژه در شیارهای و حفرات آناتومیک

دارای پوسیدگی هستند.^(۱) مواد مسدود کننده شیارها و حفرات در اواخر دهه ۶۰ به دندانپزشکان معرفی شدند،^(۲) شیار پوش‌ها بر اساس کشف افزایش چسبندگی مواد ترمیمی رزینی به مینای Flow دارد، همچنین روش‌های غیر تهاجمی پاکسازی با یک سیستم پالیش با هوا و استفاده از عوامل خشک کننده کیفیت سیلانت را افزایش می‌دهد و نوع فیشور‌ها اثر مهمی بر توانایی نفوذ سیلانت دارد.^(۶)

Saayman CM در مطالعه‌ای نشان داد که آلدگی با بzac اثر چندانی بر ریز نشت مناطقی از مینا و عاج که با اسید فسفریک etch شده بودند ندارد. همچنین زمانی که کاندیشنر غیر رزینی (NCR) استفاده شد ریز نشت بیشتری در مینا دیده شد که این میزان در عاج کمتر بود.^(۷) Kwon و همکاران در مطالعه‌ای بیان کردند که سیلانت حاوی فیلر (پرکننده) سیل (آب بندی) مناسب تری در فیشورهای اکلولزال آماده شده با روش‌های مکانیکی نسبت به کامپوزیت Flowable ایجاد می‌نماید.^(۸) Hevinga و همکارانش مشخص کردند که استفاده از Adhesive به همراه سیلانت، میزان نشت را کاهش می‌دهد. همچنین عمق نفوذ تفاوت قابل استثنادی را در استفاده از سیستم چسبنده به همراه مجاورت با آب و بzac نشان می‌دهد. نتایج این تحقیق به صورت خلاصه حاکی از بهبود اثر سیلانت به همراه سیستم Adhesive است.^(۹)

تمام شرایط عنوان شده در بالا، در مراحلی اتفاق می‌افتد که آلدگی قبل از قرار دادن سیلانت روی دندان است، اما هنوز روش نیست که آیا آلدگی پس از قرار دادن سیلانت روی دندان مشکلی در نتیجه فیشور سیلانت ایجاد خواهد کرد یا نه؟ لذا هدف این مطالعه ارزیابی ریز نشت فیشور سیلانت در شرایطی است که آلدگی با Bzac پس از قرار دادن سیلانت بر روی دندان و قبل از cure آن صورت گرفته باشد.

روش کار

در این مطالعه تجربی در سال ۱۳۸۶، ۷۶ عدد دندان پره مولر سالم از مرکز درمانی مختلف دندانپزشکی جمع آوری شدند و

دارای پوسیدگی هستند.^(۱) مواد مسدود کننده شیارها و حفرات در اواخر دهه ۶۰ به دندانپزشکان معرفی شدند،^(۲) شیار پوش‌ها بر اساس کشف افزایش چسبندگی مواد ترمیمی رزینی به مینای Marginal etch) شده با اسید فسفریک و افزایش integrity ساخته و عرضه شدند.^(۱,۲)

باید داشت که مواد پوشاننده شیارها و حفرات، با سطح مینا اتصال واقعی برقرار نمی‌کنند، بلکه در حقیقت به داخل خلل و فرج میکروسکوپی ناشی از اچ نفوذ می‌کنند، این امر منجر به ایجاد زواید رزینی می‌شود که آگیرهای مکانیکی برای شیار پوش‌ها ایجاد می‌کند. شاید بتوان گفت که شایع‌ترین دلیل شکست فیشور سیلانت، عدم دقت کافی در زمینه ایزولاسیون مناسب مینای اچ شده در برابر بzac است. نفوذ بzac به درون خلل و فرج سطح مینای etch شده می‌تواند موجب بازداشت سیلانت از نفوذ کامل به خلل و فرج مینایی گردد و در نتیجه گیر را به میزان زیادی کاهش دهد. محافظت از سطوح اچ شده و ایزوله به عنوان کلید موفقیت در روش اچ کردن اسید مطرح شده است. در صورت قرار گرفتن سطوح ایزوله etch شده در برابر بzac، لایه‌ای سطحی و چسبنده ایجاد می‌شود که به راحتی توسط پوار آب و هوا قابل برداشت نیست؛ لذا دندان باید مجدد ایزوله شده و اسید etch اعمال شود.^(۱,۲)

Hebling J, Feigal RJ در مطالعه‌ای عنوان کردند که Riz نشت سیلانت‌های آلدود به بzac بدون Adhesive (ماده چسبنده) (۹۴/۲۷٪) بیشتر از گروه‌های دارای Adhesive (۶/۹٪) است.^(۳) Lussi و Duangthip عنوان نمودند که بیشترین میزان ریز نشت متعلق به زمانی است که سیلانت بر روی سطح آلدود با Bzac قرار گرفته باشد.^(۴) همچنین Duangthip در مقاله دیگری عنوان نمود که سیلانت‌های کلاسیک، ریز نشت کمتری نسبت به کامپوزیت‌ها و کامپورهای Flowable در etch معمولی با اسید فسفریک برای موفقیت سیلانت مهم بوده و نوع فیشور‌ها نیز روی توانایی نفوذ سیلانت اثر دارد.^(۵)

میزان ریزنشت نمونه های برش داده شده به وسیله استریو میکروسکوپ مجهز به لنز درجه بندی شده به صورت زیر تعیین شد: درجه ۱: عدم نفوذ رنگ، درجه ۲: نفوذ رنگ کمتر از $1/3$ سطح بینایی سیلانت و مینا، درجه ۳: نفوذ رنگ $2/3$ - $1/3$ سطح بینایی، درجه ۴: نفوذ رنگ بیش از $2/3$ سطح بینایی و درجه ۵: مواردی که سیلانت به طور کامل جدا شده بود.

در این مطالعه تعداد ۷۶ دندان مورد مطالعه قرار گرفتند که در هر دو گروه در اثر برش با کولینگوال از هر دندان ۲ نمونه و کلاً ۱۵۲ نمونه جهت مشاهده در دسترس بود. با توجه به اینکه در کل نمونه ها نفوذ رنگ در شیار های مشابه هر دو قطعه یکسان بود فقط یکی از آنها در اعلام نتایج در نظر گرفته شد. به منظور Blind بودن مطالعه، شخصی که در استریو میکروسکوپ میزان نفوذ رنگ را مشخص میکرد اطلاعی از گروه های مختلف دندانی نداشت.

پس از تعیین مقادیر ریزنشت در گروه های مختلف داده ها، با استفاده از آزمون آماری مجدور کای و نیز آزمون من یو SPSS.15 در نرم افزار $P < 0.05$ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافته ها

در گروه ایزوله از کل ۳۸ دندان در ۸ دندان نفوذ رنگ دیده نشد ($I = 0.05/21$). در ۱۸ دندان میزان نفوذ رنگ کمتر از $1/3$ حد فاصل بین مینا و فیشور سیلانت بود ($II = 0.37/47$) در ۱۲ دندان میزان نفوذ رنگ $1/3$ تا $2/3$ حد فاصل بین مینا و فیشور سیلانت بود ($III = 0.58/31$) و در هیچ دندانی درجه IV و V دیده نشد (جدول ۱).

در گروه غیر ایزوله از مجموع ۳۸ دندان در هیچ کدام از موارد ریزنشت درجه ۱ و ۲ مشاهده نشد. در ۶ دندان ($15/76$) میزان نفوذ رنگ بین $1/3$ تا $2/3$ حد فاصل مینا و فیشور سیلانت بود، در ۲۰ ($52/64$) دندان نفوذ رنگ در حد فاصل $2/3$ تا $3/3$ فاصل بین مینا و فیشور سیلانت بود و در ۱۲ دندان ($31/59$)

بعد از اطمینان از عدم وجود هر گونه ترک و پوسیدگی و ساعت ضدغوفنی در پر کلر آمین تا شروع تحقیق در داخل نرمال سالین در دمای معمولی اتفاق (۲۷-۲۳) نگهداری شدند. نمونه ها در تمام مراحل تحقیق به جز مرحله ترموسیکلینگ و رنگ آمیزی در شرایط ذکر شده نگهداری شدند. جهت سهولت مراحل کار دندان ها در آکریل، مانت و در سطوح باکال آنها توسط فرز سر گرد (رونده ۱/۴) توربین شیاری به طول ۵ میلی متر در امتداد محور دندان و به عمق ۰/۵ میلیمتر ایجاد شد.

دندان ها به طور تصادفی به دو گروه ۲۸ تایی تقسیم شدند، در گروه اول (ایزوله) شیار باکالی را با اسید فسفریک ۳۷ درصد به مدت ۲۰ ثانیه etch کرده، با پوار آب به مدت ۲۰ ثانیه و تا شسته شدن کامل اسید از روی شیار شستشو داده شدند. در مرحله بعد شیار با پوار هوا خشک شد تا نمای سفید گچی رنگ در آن ایجاد شود. سیلانت Concise (3M ESPE) به وسیله نوک سوند به منظور جلو گیری از ایجاد حباب و اطمینان از نفوذ ماده به داخل شیار قرار داده شد و به وسیله دستگاه لایت کیور به مدت ۴۰ ثانیه cure گردید.

در گروه دوم تمام مراحل کار به شرح فوق بود با این تفاوت که بعد از قرار دادن سیلانت بر روی دندان، چند قطره بزاق تازه بر روی سیلانت قرار داده میشد. سپس در حضور بزاق، سیلانت کیور گردید. کلیه دندان ها تحت چرخه حرارتی ۵-۵۵ درجه سانتی گراد به تعداد ۲۰۰۰ دور قرار گرفتند. بعد از انجام ترموسیکلینگ دندان ها را در فوشین بازی $5/0$ درصد به صورتی که رنگ تا ۵ سانتی متر روی نمونه قرار گیرد به مدت ۲۴ ساعت قرار دادیم. به دندان های رنگ آمیزی شده کدی داده شد و سپس دندان ها به وسیله دستگاه برش و دیسک کاغذی در بعد با کولینگوال و از وسط شیار های ایجاد شده برش داده شدند. تاج دندان ها قبل از برش به علت اجتناب از پریدن لبه های مینایی و مخدوش شدن نمونه ها، در آکریل شفاف مانت شد. بدین طریق از هر شیار دندان دو نمونه و کلاً ۱۵۲ نمونه جهت مشاهده در دسترس بود.

از آب و پروتئین ها تمایل به انتشار به منافذ بین سیلانست کیور نشده و مینای دندان دارند و این انتشار باعث ایجاد فاصله ای بین سیلانست-دندان و کاهش گیر فیشور سیلانست و افزایش ریزنشت خواهد شد.

علل احتمالی این فرایند را می توان در چند نکته جستجو کرد که مهم ترین آنها می تواند بیشتر بودن میزان چسبندگی سطحی بzac و بیشتر بودن میزان جرم حجمی آن نسبت به سیلانست باشد که البته هر دو در حد فرضیه بوده و اثبات آن نیازمند تحقیق بیشتر می باشد. فرضیه دیگر این است که حضور بzac در سطح رویی اتصال سیلانست به مینا به خاطر هیدروفوب بودن سیلانست مو جب جدا شدن یک لایه نازک سیلانست از مینا و عقب نشینی آن به سمت توده مرکز حفره می شود، متعاقب این امر، فضای بیشتری برای نفوذ بzac در حد فاصل سیلانست و دندان ایجاد می شود. لذا به نظر می رسد ادامه این فرایند به صورت زنجیر وار و پیوسته موجب ایجاد فاصله ای محسوس بین سیلانست و مینا می گردد. بر اساس نتایج مطالعه حاضر، توصیه می شود که سیلانست گذاری دندان ها در محیطی کاملا ایزوله انجام گیرد و اگر آلودگی پس از قرار گیری سیلانست رخ داد، کل مراحل دوباره انجام گیرد. با توجه به کمبود امکانات، مطالعه ای در سطح مولکولی در رابطه با فرضیه های ذکر شده صورت نگرفت. همچنین توصیه می شود در رابطه با فرضیه های ذکر شده در توجیه وضعیت فوق، مطالعاتی در سطوح مولکولی صورت گیرد.

سپاسگزاری

در پایان بر خود لازم می دانیم از زحمات سرکار خانم دکتر مونا نصیری سوادکوهی که ما را در ویرایش این مقاله یاری نمودند کمال تشکر را بنماییم.

فیشور سیلانست به صورت کامل از مینا کنده شده بود. این مطالعه نشان داد که تفاوت معنی داری بین نفوذ رنگ در سطح بینایی (ریزنشت) دو گروه ایزوله و غیر ایزوله وجود دارد ($p=0.001$). همچنین آزمون مجدور کای نشان داد که میزان ریزنشت در فیشور سیلانست در شرایط ایزوله و غیر ایزوله (آلودگی با بzac پس از قرار دادن سیلانست بر روی دندان) تفاوت معنی داری با یکدیگر دارند ($p=0.001$) به این معنی که در شرایط آلودگی با بzac میزان میکرولیکیج (نفوذ رنگ) بیشتر از زمانی خواهد بود که آلودگی با بzac وجود ندارد.

بحث

مطابق نتایج این تحقیق میزان ریزنشت فیشور سیلانست در شرایط ایزوله و غیر ایزوله (آلودگی با بzac پس از قرار دادن سیلانست بر روی دندان) تفاوت معنی داری با یکدیگر دارند. بیشتر تحقیقات انجام شده در رابطه با میزان ریزنشت فیشور سیلانست بر روی روش های آماده سازی سطح و یا نوع مواد مورد استفاده متوجه شده اند که مشابه به مطالعه حاضر در رابطه با ارزیابی میزان ریزنشت فیشور سیلانست در شرایط ایزوله و آلودگی با بzac می باشد.

در تحقیق Duangthip و Lussi که در شرایط آلودگی با بzac، توانایی نفوذ سیلانست رزینی با سیستم باندینگ، مقایسه شد، صرف نظر از انواع سیلانست های استفاده شده، وضعیت ایزولاسیون لحاظ شده بود که عبارتند از:

- ۱- فاقد رطوبت و آلودگی بzac، ۲- آلودگی با رطوبت، ۳- آلودگی با بzac و خشک شدن و ۴- آلودگی با بzac و رطوبت. نتایج تحقیق فوق که از نظر تکنیک انجام کار نیز به تحقیق حاضر بسیار شباهت دارد، بیانگر این این است که سطوح آلوده با بzac در مجموع ریز نشت بیشتری را نسبت به سطوح ایزوله و یا آلوده شده با رطوبت نشان می دهند.^(۸) در مطالعه حاضر بعد از قرار گیری سیلانست بر روی دندان، یک لایه بzac بر روی آن قرار می گرفت، در این حالت محتویات بzac اعم

References

1. Pinkham JR. Pediatric Dentistry: Infancy through Adolescence. 4th ed. China: Elsevier Saunders; 2005:528.
2. Sturtevnts CM, Rabertson TM, Heyman HI. Art and science of operative dentistry.4 th edition. Mosby; 2006:192-196.
3. Hebling j, Feigal RJ. Use of one bottle Adhesive as and intermediate bonding layer to reduce sealant micro leakage on saliva- contaminated enamel. Am J Dent. 2000;187-91.
4. Duangthip D, Lussi. Micro leakage and penetration ability of resin sealant versus bonding system when applied following contamination. Pediatr Dent. 2003; 25(5):505-11.
5. Duangthip D. Variables contributing to the quality of fissure sealants used by general dental practitioners. Oper Dent. 2003; 28(6): 756-64.
6. Duangthip D, Lussi A. Effects of application techniques and fissure types on the in vitro performance of two fissure sealants. AM J Dent. 2004; 17(2):137-42.
7. Saayman CM, Grobler SR, Rossouw RJ. Effect of Saliva Contamination an micro leakage of a bonding system. SADJ. 2005; 60 (3):109-12.
8. Kwon HB, Park KT. SEM and microakage evaluation of 3 flowable composites as sealants without using bonding agents. Pediatr Dent. 2006 ;28(1):48-53.
9. Hevinga MA, Opdam NJ, Frencken JE, et al. Micro leakage and sealant penetration in contaminated carious fissures. J Dent. 2007; 35 (12): 909-14.

Comparison of Fissure Sealant Microleakage after Depositing on Tooth in Isolated and non Isolated State (in Vitro)

Heidari Ali Reza, MD*; Safi Yaser, MD; Ansari Hossein , MSc***; Khosravi Amir Bahram******

Received: 12/Jan /2009

Accepted: 1/Jul /2009

Background: Many clinical studies have shown the efficacy of pit and fissure sealants in reduction of caries. However saliva contamination during the treatment is the cause of fissure sealant failure. The purpose of this study was to evaluate the microleakage of fissure sealant applied under isolated and non-isolated conditions.

Materials and methods: In this experimental seventy six sound human premolar teeth collected from Dentistry centers of Zahedan during 2007 were investigated in two groups: isolated group and contaminated with saliva. A fissure was prepared on buccal surface of the teeth by a $\frac{1}{4}$ round bur. Fissure sealant was applied to all teeth, then test group teeth were contaminated by saliva for 5 seconds after depositing fissure sealant on the fissure. The sealed tooth was thermocycled (5-55 degrees, 2000 cycles) and then immersed in 0.5% basic fuchsin solution for 24h. The teeth were sectioned in buccal lingual dimension and the amount of microleakage was assigned by a stereo microscope and the results were evaluated by Chi-square and Mann – Whitney analysis and $P<0.05$ was considered significant.

Results: Significant difference was noticed in microleakage of fissure sealant in isolated and non isolated state ($P=0.001$). The difference in microleakage of dye in the space between enamel and sealant was significant between two groups ($P=0.001$). Even in some cases (31.59 %) sealant was separated from the tooth in non- isolated teeth.

Discussion: According to the results of this study it is recommended to do the teeth sealant therapy in a completely isolated situation and repeat sealant therapy if any contamination occurred after depositing the sealant.

KEY WORDS: Fissure sealant, Microleakage, Saliva contamination

* Assistant Prof, Dept of Pediatric Dentistry, Faculty of Dentistry, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

**Assistant Prof of Oral and Maxillofacial Radiology, Dept of Radiology, Faculty of Dentistry, Zahedan University of Medical Sciences and Health Services, Zahedan, Iran

***Instructor, Dept of Epidemiology and Biostatistics, Faculty of Health, Zahedan University of Medical Sciences and Health Services, Zahedan, Iran

**** Dentist