

علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره بیست و یکم، شماره نه، آذر ماه ۹۸

## بررسی کیفیت و میزان آلودگی پساب حاصل از فرایند بازیافت ضایعات ام دی اف

بیتا معزی پور<sup>۱\*</sup>

[bita.moezzi@ut.ac.ir](mailto:bita.moezzi@ut.ac.ir)

محمد احمدی<sup>۲</sup>

آیدا معزی پور<sup>۳</sup>

علی عبدالخانی<sup>۴</sup>

تاریخ پذیرش: ۹۶/۱۱/۴

تاریخ دریافت: ۹۶/۶/۲۸

### چکیده

**زمینه و هدف:** صنایع سلولزی از جمله صنایع مهم و اثرگذار در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه محسوب می‌شود. یکی از فعالیت‌هایی که به تازگی در این صنعت مورد توجه قرار گرفته، بازیافت ضایعات می‌باشد. با وجود مزایای بسیار زیاد بازیافت از نظر اقتصادی و زیست محیطی، این فرایند منجر به تولید پساب می‌شود که بررسی آلاینده‌های آن از اهمیت زیادی برخوردار است. **روش بررسی:** در این تحقیق، کیفیت و میزان آلودگی پساب حاصل از بازیافت ضایعات ام دی اف مورد بررسی قرار گرفت. به منظور بازیافت ضایعات ام دی اف از دو روش مختلف هیدروترمال و حرارت دهی اهمیت استفاده شد. روش هیدروترمال در دمای ۱۰۵ درجه و به مدت ۱۵۰ دقیقه انجام شد و روش حرارت دهی اهمیت در دمای ۱۰۰ درجه سانتی‌گراد و در دو زمان (۲ و ۴ دقیقه) انجام شد. مواد شیمیایی تشکیل دهنده پساب حاصل از بازیافت ضایعات ام دی اف از طریق آزمون کروماتوگرافی و طیف سنجی جرمی (GC/MS) مورد بررسی قرار گرفت. هم چنین pH، BOD، COD، TDS و TSS هر سه نوع پساب بدست آمده اندازه گیری شدند. **یافته ها:** نتایج نشان داد که ترکیبات نیتروژن دار بیشترین مواد موجود در پساب روش هیدروترمال بودند و در پساب حاصل از روش اهمیت در هر دو زمان ۲ و ۴ دقیقه بیشترین مواد موجود را اسیدها تشکیل می‌دادند. **بحث و نتیجه گیری:** پساب‌های حاصل دارای ترکیبات فنول کلرینه شده و تانن‌ها و مشتقات لیگنین بودند و مقدار BOD، COD و ترکیبات معلق در آن‌ها بیش‌تر از حد استاندارد بود. به منظور کاهش ذرات معلق می‌توان از فیلتراسیون استفاده کرد.

**واژه‌های کلیدی:** بازیافت، ضایعات ام دی اف، حرارت دهی اهمیت، هیدروترمال، کیفیت پساب.

- ۱- استادیار گروه مهندسی منابع طبیعی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران. \* (مسئول مکاتبات)
- ۲- دانشیار گروه مهندسی منابع طبیعی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.
- ۳- دانش‌آموخته دکتری گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.
- ۴- دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

## Investigation of the Quality and Pollution Level of Waste Water Obtained from Recycling of MDF Wastes

**Bita Moezzi-pour**<sup>1\*</sup>  
[bita.moezzi-pour@ut.ac.ir](mailto:bita.moezzi-pour@ut.ac.ir)

**Mohamad Ahmadi**<sup>2</sup>

**Aida Moezzi-pour**<sup>3</sup>

**Ali Abdolkhani**<sup>4</sup>

Admission Date: February 3, 2018

Date Received: September 19, 2017

### Abstract

**Background and Objectives:** The cellulose industry is one of the most important and influential industries in developed and developing countries. Waste recycling is one of the activities that have recently been considered in this industry. Despite the enormous economic and environmental benefits of recycling, this process results in the generation of effluent which is important for the study of its pollution.

**Method:** For recycling of MDF wastes two different method including hydrothermal and ohmic heating were utilized. Hydrothermal method was done at 105°C for 150 min and ohmic heating method was carried at 100 °C for 2 different time duration (2 and 4 min). The chemicals contained in waste waters obtained from recycling of MDF wastes were determined using of chromatography and mass spectroscopy (GC/MS) test. Additionally, pH value, BOD, COD, TDS and TSS for all kinds of waste waters were measured.

**Finding:** The results showed that the nitrogenous compounds had the most concentration in waste water obtained from hydrothermal method, and in the wastewater produced by ohmic method, both the 2 and 4 mins.

**Discussion and Conclusion:** The most active materials were the acids .The obtained waste waters included chloride phenol compounds, tannins and lignin derivatives and their BOD, COD and suspended compounds were higher than the requirements defined in standard. Filtration method can be used for decreasing the amount of suspended solids.

**Key words:** Recycling, MDF Wastes, Ohmic Heating Method, Hydrothermal, Waste Water Quality

---

1- Assistant Professor, Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Mohagheh Ardabili, Ardabil, Iran \* (Corresponding author).

2-Associated Professor, Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Mohagheh Ardabili, Ardabil, Iran

3- Ph.D graduated, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran

4- Associated Professor, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran

## مقدمه

صنایع سلولزی از جمله صنایع مهم و زیر بنایی کشور است که طیف وسیعی از فعالیت‌ها را به خود اختصاص می‌دهد که یکی از مهم‌ترین بخش‌های فعال در آن، صنعت تولید کننده‌ی تخته فیبر با دانسیته متوسط (ام دی اف) می‌باشد.

تخته فیبر با دانسیته متوسط به عنوان یکی از فراورده‌های جدید و پرکاربرد چوب دارای ساختاری همگن، سطوحی صاف و لبه‌های فشرده و متراکم می‌باشد که مانند چوب ماسیو قابلیت برش و ماشین‌کاری دارد. این مزایای نسبی باعث شده که تولید جهانی ام دی اف در سال‌های اخیر به نحو محسوسی افزایش یابد (۱). افزایش تولید و مصرف ام‌دی‌اف منجر به ایجاد حجم زیادی از ضایعات این محصول شده‌است.

از گذشته روش‌های متداول برای مدیریت ضایعات صفحات فشرده چوبی، سوزاندن و یا دفع آن به عنوان زباله بوده است (۲). این روش‌ها با مشکلات زیست محیطی و فنی همراه هستند. تقابل بین مواد آلی و محیط زیست منجر به مشکلات بسیار پیچیده‌ای می‌شود. چسب‌های شسته شده از پانل‌های چوبی روی آب‌های زیر زمینی تأثیر منفی می‌گذارند به علاوه تخریب بیولوژیکی تخته خرده چوب و تخته فیبر منجر به تشکیل متان می‌شود که اثر گلخانه‌ای متان ۸۰ مرتبه بیش‌تر از دی اکسید کربن می‌باشد (۲). از سوی دیگر تقاضای صنعتی برای مواد چوبی مناسب ساخت ام دی اف در بعضی کشورهای آسیایی وضعیت بحرانی دارد. رشد بالای اقتصادی در آسیا منجر به افزایش تقاضا برای مواد اولیه‌ی چوبی شده است. به علاوه، افزایش آگاهی در مورد مسایل زیست محیطی و نگرانی در مورد سلامت جنگل‌ها، تنوع حیات وحش و تولید زیست توده، تحقیقات را به سمت یافتن جایگزین منابع چوبی نیز سوق داده است (۲). لازم به توضیح است که کارخانجات تولید کننده‌ی ام دی اف در کشور ما همواره با مشکل کمبود ماده‌ی اولیه مواجه‌اند و منابع چوبی جنگل‌های موجود پاسخ‌گوی نیازهای بخش صنعت چوب نمی‌باشد. که در صورت راه اندازی واحدهای جدید این مشکل دو چندان خواهد شد (۳). ضایعات ام دی اف منبع قابل توجهی از فیبر در خود دارند، از این رو پتانسیل

خوبی برای جایگزین شدن به عنوان ماده‌ی اولیه برای تولید ام دی اف دارند.

در صورتی که مواد چوبی بازیافت شده به چرخه تولید باز گردند، نیاز به منابع چوبی بکر کاهش یافته، موجب برگشت سرمایه و صرفه اقتصادی می‌شود و از آلودگی محیط زیست و پراکنده شدن ضایعات در محیط جلوگیری می‌شود. بنابراین بازیافت محصولات چوبی امری ضروری و غیر قابل انکار است. مطالعات زیادی در زمینه بازیافت ام دی اف انجام شده است (۴-۱۰). آنچه در این میان اهمیت دارد بررسی سایر جنبه‌های فرایند بازیافت است که یکی از مهم‌ترین مسایل در این میان، آلودگی‌های زیست محیطی احتمالی ناشی از بازیافت و پساب ناشی از آن است. پساب‌های صنعتی به عنوان یکی از مهم‌ترین منابع آلودگی زیست محیطی محسوب می‌شوند. تخلیه پساب‌های غیر استاندارد و استفاده از آن‌ها در کشاورزی و یا تخلیه به آب‌های سطحی، مخاطرات بهداشتی و زیست محیطی زیادی را به دنبال خواهد داشت (۱۱). به منظور جلوگیری از تهدید بهداشت عمومی، آلوده شدن خاک، ورود آلاینده‌ها به منابع آب و آلودگی محصولات کشاورزی کنترل کیفی پساب و شناسایی ترکیبات آن به منظور انتخاب روش مناسب تصفیه، اهمیت بسیار زیادی دارد. در این تحقیق کیفیت پساب حاصل از بازیافت ضایعات ام دی اف و مواد تشکیل دهنده‌ی آن و میزان بار آلاینده‌ی آن مورد بررسی قرار گرفت. امکان استفاده مجدد از این پساب‌ها بستگی به میزان آلودگی آن‌ها دارد. با توجه به اهمیت نقش پساب‌های صنعتی در مسایل زیست محیطی، شناسایی کیفیت پساب‌ها و انتخاب روش تصفیه‌ی پساب مناسب به منظور جلوگیری از مشکلات زیست محیطی راهگشاست.

## مواد و روش‌ها

در این تحقیق به منظور مطالعه‌ی کیفیت پساب حاصل از بازیافت ضایعات ام دی اف، اقدام به بازیافت ضایعات ام دی اف به دو روش هیدروترمال (روش متداول) و روش حرارت‌دهی

بود. دمای آنژکتور ۷۰ درجه سانتی‌گراد بود و برنامه دمایی- زمانی برای نمونه، ۳ دقیقه در ۶۰ درجه سانتی‌گراد تعیین شد. سپس دما تا ۲۵۰ درجه سانتی‌گراد با شدت ۶ درجه سانتی‌گراد در دقیقه افزایش پیدا کرد، پس از آن با شدت ۲۰ درجه سانتی‌گراد در دقیقه به ۲۸۰ درجه سانتی‌گراد رسید و بعد به مدت ۳ دقیقه در دمای ۲۸۰ درجه سانتی‌گراد باقی ماند.

#### اندازه‌گیری BOD، COD، TSS و TDS<sup>۴</sup> پساب

برای بررسی کیفیت پساب، نمونه‌های پساب بدست آمده از بازیافت ضایعات ام دی اف به آزمایشگاه آب و فاضلاب انستیتوی آب و انرژی دانشگاه صنعتی شریف منتقل شدند. BOD به روش آنالیز دستگاهی COD, DO meter YSI55، به روش آنالیز دستگاهی HACH-COD Reactor، کل جامدات محلول (TDS) به روش آنالیز دستگاهی HACH-Senssion 5 و کل مواد معلق (TSS) به روش وزن سنجی اندازه‌گیری شدند. استاندارد EPA<sup>۵</sup> برای ارزیابی شاخص‌های آلودگی پساب مورد استفاده قرار گرفت (۱۲).

پس از انجام آزمون‌های مربوطه، نتایج بدست آمده به کمک تکنیک تجزیه واریانس و با استفاده از آزمون دانکن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. اثر نوع روش بازیافت بر خواص مورد مطالعه در سطح یک و پنج درصد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

#### نتایج

در شکل‌های ۱، ۲ و ۳ نمودارهای مربوط به کروماتوگرافی و طیف‌سنجی جرمی پساب‌های بدست آمده از بازیافت ضایعات ام دی اف به روش‌های مختلف نشان داده شده است. در جدول-های ۱، ۲ و ۳ ترکیبات شناسایی شده در این پساب‌ها و فراوانی آن‌ها مشاهده می‌شود. بررسی نتایج جدول‌های ۱ تا ۳ نشان می‌دهد که در هر سه پساب بیش‌ترین فراوانی مربوط به فتالیک اسید (۱ و ۲ بنزن دی کربوکسیلیک اسید) بوده و بعد از

اهمیک شد. روش حرارت دهی اهمیت در دو مدت زمان ۲ و ۴ دقیقه مورد بررسی قرار گرفت.


ضایعات حاصل از کناره بری پانل‌های ام دی اف جمع آوری شده و به شکل چیپس خرد شدند. به منظور بازیافت به روش هیدروترمال قطعات خرد شده ی پسماند، توسط دستگاه بخارزن (اتوکلاو) در دمای ۱۰۵ درجه سانتی‌گراد و به مدت ۱۵۰ دقیقه بخارزنی شده و پس از آن الیاف به کمک دستگاه دفیراتور جداسازی شدند. برای بازیافت به روش حرارت دهی اهمیت قطعات خرد شده ی پسماند، ابتدا در آب گرم با دمای جوش به مدت ۳۰ دقیقه پیش حرارت‌دهی شده و سپس در دستگاه حرارت دهی اهمیت (در دو زمان ۲ و ۴ دقیقه) تحت حرارت‌دهی قرار گرفتند. پساب حاصل از بازیافت به هریک از این سه روش جمع آوری شد. تکرار فرایند بازیافت برای هر روش ۱۰ مرتبه در نظر گرفته شد و هر بار سه نمونه از پساب‌ها در ظروف در ظروف مشخص و دربسته جمع آوری و ذخیره شدند. و تحت شرایط استاندارد در دمای ۴ درجه سلسیوس جهت بررسی کیفیت به آزمایشگاه منتقل شدند.

#### کروماتوگرافی و طیف‌سنجی جرمی

برای کاهش دمای جوش ترکیبات استخراج شده و همچنین جلوگیری از جذب سطحی مولکول‌های قطبی الی نمونه در سطح تکیه‌گاه ستون‌های کروماتوگرافی، تهیه‌ی مشتقات سایللیل دار شده برای ترکیبات الزامی می‌باشد. سایللیل دار کردن نمونه‌ها با استفاده از واکنش‌گر N.O بیس‌تری متیل سایللیل تری فلورواستامید (BSTFA) و ۱ درصد TMCS همراه پیریدین انجام شد. به این منظور حدود ۰/۱ گرم از هر یک از پساب‌ها با ۰/۳ میلی‌لیتر از واکنش‌گر BSTFA و ۰/۳ میلی‌لیتر پیریدین مخلوط و به مدت ۳۰ دقیقه در حمام آب گرم با دمای ۷۰ درجه سانتی‌گراد عمل آوری شدند. به دلیل پایداری اندک ترکیبات سایللیل دار شده عمل سایللیل دار کردن ۲۴ ساعت قبل از آنالیز GC/MS انجام شد. آنالیزها با دستگاه Agilent مدل 5975C انجام شدند. نوع ستون HP-5MS به طول ۳۰ متر و قطر داخلی ۰/۲۵ میلی‌لیتر بود و گاز حامل، هلیوم با سرعت ۱ میلی‌لیتر بر دقیقه


- 1- Biological Oxygen Demand
- 2- Chemical oxygen Demand
- 3- Total Suspended Solids
- 4- Total Dissolved Solids
- 5- Environmental Protection Agency

آن دومین ماده‌ی فراوان در این پساب‌ها اکتامیل تری سیلوکسان بوده است.




شکل ۱- کروماتوگرام پساب حاصل از روش اهمیک ۲ دقیقه

Figure1. Chromatogram of effluent obtained from ohmic heating method 2 min



شکل ۲- کروماتوگرام پساب حاصل از روش اهمیک ۴ دقیقه

Figure2. Chromatogram of effluent obtained from ohmic heating method 4 min



شکل ۳- کروماتوگرام پساب حاصل از روش هیدروترمال

Figure3. Chromatogram of effluent obtained from hydrothermal method

جدول ۱- ترکیبات شناسایی شده موجود در پساب حاصل از بازیافت ضایعات ام دی اف به روش اهمیک ۲ دقیقه

Table1. Detected components existed in effluent obtained from recycling MDF wastes by ohmic method 2min

نوع ترکیب	درصد فراوانی	فرمول مولکو	نام ترکیب	شماره ترکیب
آروماتیک	۱۷/۴۶	$C_8H_{24}O_2Si_3$	Octamethyltrisiloxane-(MDM)	۱
آلکالوئید	۱/۲۶	$C_{15}H_{13}N$	5-Methyl-2-phenylindolizine	۲
ترکیبات N	۳/۶۸	$C_{11}H_{13}NO_3$	Trans-3-Ethoxy-b-methyl-b-nitrostyrene	۳
ترکیبات N	۰/۲۹	$C_7H_5N_5O_3$	benzotriazine-1-oxide-3-Amino-7-nitro-1,2,4	۴
ترکیبات N	۲/۹۲	$C_{11}H_{13}NO_3$	Cis-4-Ethoxy-b-methyl-b-nitrostyrene	۵
قند	۰/۱۳	$C_{18}H_{26}O_{12}$	D-Glucitol, hexaacetate; SORBITOL	۶
ترکیبات N	۲/۸۹	$C_{14}H_9NO$	9-Formylacridine	۷
ترکیبات N	۰/۵۹	$HO(CH_2)_3NH_2$	3-Amino-1-propanol	۸
ترکیبات N	۰/۱۱	$C_8H_5N_3O_4$	2-p-Nitrophenyl-oxadiazol-1,3,4-one-5	۹
اثر	۰/۱۳	$C_4H_8O$	Allyl methyl ether; 3-Methoxy-1-propene	۱۰
آروماتیک	۴/۴۵	$C_{12}H_{36}O_6Si_6$	Dodecamethylcyclohexasiloxane	۱۱
ترکیبات N	۰/۲۱	$C_6H_3Cl_2NO_3$	2,6-Dichloro-4-nitrophenol	۱۲
اسید	۰/۱۶	$C_{10}H_7NO_2$	3-Quinolinecarboxylic acid	۱۳
ترکیبات N	۰/۵۱	$C_9H_5NO_5$	4-Hydroxy-3-nitrocoumarin	۱۴
اسید	۰/۵۵	$C_{19}H_{22}O_6$	Gibberellic acid	۱۵
ترکیبات N	۱/۹۱	$C_{16}H_{16}N_2O_2$	Phenol, 2,2'-[1,2-ethanediylbis(nitrilomethylidene)]bis	۱۶
اسید	۵۷/۷۵	$C_6H_4(COOH)_2$	1,2-Benzenedicarboxylic acid; Phthalic acid	۱۷

جدول ۲- ترکیبات شناسایی شده موجود در پساب حاصل از بازیافت ضایعات ام دی اف به روش اهمیک ۴ دقیقه

Table2. Detected components existed in effluent obtained from recycling MDF wastes by ohmic method 4 min

نوع ترکیب	درصد فراوانی	فرمول مولکولی	نام ترکیب	شماره ترکیب
آروماتیک	۱۴/۶۸	$C_8H_{24}O_2Si_3$	Octamethyltrisiloxane-(MDM)	۱
ترکیبات N	۰/۴۸	$C_{13}H_{23}NO_2$	4(equaoriant)-Ethenyl-1,2(equatorial)-dimethyl-trans-decahydroquinol-4-ol,N-oxide	۲
استر	۳/۳۲	$C_{19}H_{36}O_2$	9-Octadecenoic acid, methyl ester	۳
آروماتیک	۰/۳۲	$C_6H_{18}O_3Si_3$	Cyclotrisiloxane, hexamethyl	۴
ترکیبات N	۲/۵۴	$C_{14}H_9NO$	9-Formylacridine	۵
ترکیبات N	۲/۸۴	$C_{11}H_{13}NO_3$	Cis-4-Ethoxy-b-methyl-b-nitrostyrene	۶
آروماتیک	۵/۳۲	$C_{12}H_{36}O_6Si_6$	Dodecamethylcyclohexasiloxane	۷
ترکیبات N	۳/۱۵	$C_{11}H_{13}NO_3$	Trans-3-Ethoxy-b-methyl-b-nitrostyrene	۸
آلکالوئید	۲/۱۴	$C_{15}H_{13}N$	5-Methyl-2-phenylindolizine	۹
اسید	۶۱/۱۵	$C_6H_4(COOH)_2$	1,2-Benzenedicarboxylic acid; Phthalic acid	۱۰

جدول ۳- ترکیبات شناسایی شده موجود در پساب حاصل از بازیافت ضایعات ام دی اف به روش هیدروترمال

Table 3. Detected components existed in effluent obtained from recycling MDF wastes by hydrothermal

شماره ترکیب	نام ترکیب	فرمول مولکولی	درصد فراوانی	نوع ترکیب
۱	Octamethyltrisiloxane-(MDM)	$C_8H_{24}O_2Si_3$	۱۸/۷۹	آروماتیک
۲	4-Hydroxy-3-nitrocoumarin	$C_9H_5NO_5$	۵/۹۹	ترکیبات N
۳	N-Methylpropylamine	$CH_3CH_2CH_2NHCH_3$	۰/۸۱	ترکیبات N
۴	Cis-4-Ethoxy-b-methyl-b-nitrostyrene	$C_{11}H_{13}NO_3$	۵/۵۴	ترکیبات N
۵	Formic acid	$HCO_2H$	۳/۳۵	اسید
۶	Trans-3-Ethoxy-b-methyl-b-nitrostyrene	$C_{11}H_{13}NO_3$	۸/۲۱	ترکیبات N
۷	Carbamic acid, methyl ester	$C_2H_5NO_2$	۱/۰۸	استر
۸	1,1,1,3,5,7,9,9-Nonamethylpentasiloxane	$C_9H_{30}O_4Si_5$	۱۴/۲۴	ترکیبات N
۹	Phenol, 2,2'-[1,2-ethanediylbis(nitrilomethylidene)]bis	$C_{16}H_{16}N_2O_2$	۱۳/۴۳	ترکیبات N
۱۰	5-Methyl-2-phenylindolizine	$C_{15}H_{13}N$	۰/۷۷	آلکالوئید
۱۱	Gibberellic acid	$C_{19}H_{22}O_6$	۲/۱	اسید
۱۲	N-(2-Acetylcyclopentylidene)cyclohexylamine	$C_{13}H_{21}NO$	۱/۰۱	ترکیبات N
۱۳	1,2-Benzenedicarboxylic acid; Phthalic acid	$C_6H_4(COOH)_2$	۱۹/۷۵	اسید

جدول ۴- درصد فراوانی ترکیبات شیمیایی بدست آمده در پساب‌های روش‌های مختلف بازیافت بر اساس نوع ماده

Table 4. The percentage of chemical compositions in the effluents obtained from different recycling methods based on material type

نوع پساب	اسیدها	آلکالوئیدها	ترکیبات N	آروماتیک‌ها	اترها	استرها	قندها
اهمیک ۲ دقیقه	۵۸/۴۶	۱/۲۶	۱۳/۱۱	۲۱/۹۱	۱/۰۸		۰/۱۳
اهمیک ۴ دقیقه	۶۱/۱۵	۲/۱۴	۱۰/۰۱	۲۰/۳۲	-	۳/۳۲	-
هیدروترمال	۲۵/۲	۰/۷۷	۴۹/۲۳	۱۸/۷۹	-	۱/۰۸	-

کلوئیدی را نشان می‌دهد. اکسیژن‌خواهی بیولوژیکی نشان‌دهنده‌ی مقدار ترکیبات آلی قابل تخریب بیولوژیکی است. نتایج مربوط به میانگین پارامترهای پساب و مقایسه‌ی آن با مقادیر تعیین شده در استاندارد EPA که در جدول ۵ ارائه شده، بیانگر این است که پساب‌ها آلاینده‌ی بیش‌تر از حد استاندارد دارند به جز در مورد TDS (مواد جامد حل شده) و در مورد pH نیز اسیدیته‌ی پساب روش اهمیت بیش‌تر از حد استاندارد می‌باشد اما pH روش هیدروترمال در محدوده‌ی استاندارد قرار دارد.

درصد فراوانی ترکیبات شیمیایی بدست آمده بر اساس نوع آن‌ها در جدول ۴ ارائه شده که نشان می‌دهد در پساب‌های روش اهمیت بیش‌ترین فراوانی مربوط به اسیدها بوده اما در پساب روش هیدروترمال بیش‌ترین فراوانی مربوط به گروه ترکیبات نیتروژن‌دار بوده که به شکل قابل ملاحظه‌ای بیش‌تر از ترکیبات نیتروژن‌دار در دو پساب دیگر بوده است. پساب‌های بدست آمده دارای رنگ قهوه‌ای، نیمه شفاف و بدون بو بودند. پساب روش هیدروترمال کمی تیره‌تر و کدرتر از پساب روش اهمیت بود. اکسیژن‌خواهی شیمیایی، کل مواد حل شده یا


## جدول ۵- مقادیر پارامترهای آلودگی در پساب‌های حاصل از بازیافت ضایعات ام دی اف

Table 5. The amount of pollution parameters in the effluents obtained from recycling of MDF wastes

مقدار استاندارد EPA	هیدروترمال	اهمیک ۴ دقیقه	اهمیک ۲ دقیقه	واحد	نام آزمایش
۱۵۰۰	۸۵۹	۹۵۹	۷۷۱	mg/L	TDS
۱۵	۴۲۶	۱۴۶	۱۵۹	mg/L	TSS
۱۰۰	۳۰۰۰	۲۸۰۰	۳۲۰۰	mg/LO <sub>2</sub>	COD
۲۰	۲۰۷۰	۱۳۶۰	۲۱۱۲	mg/LO <sub>2</sub>	BOD <sub>5</sub>
۸/۵ تا ۶/۵	۶/۹۱	۵/۱۲	۵/۲۶	-	pH


شده است. همان‌طور که در شکل ۵ مشاهده می‌شود مقدار pH در پساب روش هیدروترمال بیشتر از پساب روش اهمیک است که با نتایج حاصل از GC/MS تطابق دارد.

نتایج مربوط به تجزیه واریانس حاکی از آن بود که بین مقادیر این پارامترها در پساب‌های مختلف تفاوت معنی‌دار وجود دارد. گروه‌بندی دانکن نتایج در شکل ۴ و ۵ روی نمودارها مشخص



شکل ۴- مقایسه‌ی پارامترهای آلودگی در پساب‌های حاصل از بازیافت ضایعات ام دی اف

Figure 4. Comparison between pollution parameters in the effluents obtained from recycling of MDF wastes



شکل ۵- مقایسه‌ی pH پساب‌های حاصل از بازیافت ضایعات ام دی اف به روش‌های مختلف

Figure 5. Comparison between pH values in the effluents obtained from recycling of MDF wastes

## بحث و نتیجه گیری

هیدروترمال به اهمیک شدت بیشتر تیمار حرارتی با بخار است که در مدت زمان طولانی‌تر انجام می‌شود و منجر به پیرولیز رزین اوره فرمالدهید موجود در ضایعات ام دی اف و ایجاد ترکیبات نیتروژنیک بیشتر می‌شود. محققان در سال ۲۰۱۵ در

بررسی ترکیبات شیمیایی موجود در پساب حاصل از بازیافت ضایعات ام دی اف نشان داد که ماده‌ی غالب در پساب حاصل از روش اهمیک اسیدها و روش هیدروترمال ترکیبات نیتروژن دار بوده است. علت افزونی ترکیبات نیتروژن دار در پساب روش



استیک می‌شوند. نتایج نشان داد که هیچ یک از پساب‌ها محدوده‌های استاندارد EPA را رعایت نمی‌کنند و در صورت اجرای عملیات بازیافت در صنعت، حتماً باید تصفیه‌ی پساب انجام شود. شناخت ترکیبات تشکیل دهنده‌ی موجود در پساب-ها و میزان آلودگی آن‌ها از این نظر حایز اهمیت است که می‌تواند در جهت یافتن روش‌های مناسب تصفیه‌ی آن‌ها راهگشا باشد. یکی از مهم‌ترین مسایل زیست محیطی پساب‌های صنعتی هستند که می‌توانند آلودگی‌های غیر قابل جبرانی را بوجود آورند، لذا لازم است که کیفیت این پساب‌ها و میزان آلودگی آن‌ها مشخص شود. در پساب‌های حاصل از بازیافت ضایعات ام دی اف مقدار مواد جامد معلق بالا بود که می‌توان برای کاهش آن از روش فیلتراسیون استفاده کرد (۱۴).

اوزون‌زنی پساب یکی از روش‌های موثر و پیشرفته در تصفیه پساب‌های صنایع سلولزی است که به طور مخصوص در کاهش COD و BOD مفید واقع می‌شود (۱۴، ۱۵) و پیشنهاد می‌شود که در تحقیقات بعدی از این روش به منظور کاهش آلاینده‌ی پساب‌های حاصل از بازیافت ضایعات ام دی اف استفاده شود.

## Reference

1. Kargarfard, A., Hoseinzadeh, A., Nourbakhsh, A., Khajeh, K.H., Hajjhasani, R., 2005. Investigation on medium density fiberboard (MDF) properties produced from poplar wood (P.nigra). Pajhouhesh and Sazandegi, No.68, pp. 38-48. (In Persian)
2. Athanassiadou, E., Roffael, E., Manthanis, G., 2005. Medium Density Fibreboards (MDF) from Recycled Fibres, www.Academia.edu, 9pp.
3. Rohdes, G.T.A., Gehrts, E., 1995. MDF - A new member of the family of woodbased panels. Tappi Proceedings. European plastic laminates forum, Vol.4 (1), pp. 9-15.
4. Habibi, M.R., Mahdavi, S., Hoseinkhani, H., Sepidehdam, M.J.,

تحقیق خود به بررسی ترکیبات شناسایی شده در محلول حاصل از پیرولیز ام دی اف پرداختند و آن را با ترکیبات حاصل از پیرولیز چوب و رزین اوره فرمالدهید مورد مقایسه قرار دادند. آن‌ها اعلام کردند که مایع حاصل از پیرولیز ام دی اف حاوی ترکیبات نیتروژن دار بیش‌تری نسبت به الیاف چوب است حال آن که در مورد چوب این مایع شامل مقادیر فراوانی از اسیدها، الکل‌ها، فنول‌ها و کتون‌هاست، که این نشان‌دهنده‌ی تأثیر رزین اوره فرمالدهید در مایع حاصل از پیرولیز ام دی اف است (۱۲). نتایج مربوط به سمیت مواد نشان می‌دهد که مقدار مواد سمی و خطرناک در پساب روش هیدروترومال بیش‌تر از روش اهمیک بوده است.

اما درکل مقدار این مواد در پساب‌ها چندان قابل توجه نیست. مواد آلی مقاوم در پساب صنایع سلولزی باعث محدودیت در قابلیت حذف بار آلی در تصفیه‌ی بی‌هوازی می‌شود. مواد سمی موجود در پساب‌ها شامل ترکیبات رزین، فنول کلرینه شده و تانن‌ها از متابولیسم مواد قابل تجزیه زیستی جلوگیری می‌کند. مشتقات لیگنین نیز حدودی از عمل متان سازی جلوگیری می‌کنند (۱۳). بیش‌ترین میزان COD، BOD، مربوط به پساب روش اهمیک ۲ دقیقه و کم‌ترین مقدار مربوط به پساب اهمیک ۴ دقیقه بوده است. بیش‌ترین مقدار مواد جامد حل شده (TDS) در پساب روش اهمیک ۴ دقیقه مشاهده شده است. در مورد مقدار مواد جامد معلق (TSS) بیش‌ترین مقدار مربوط به روش هیدروترومال بوده و کم‌ترین مقدار مربوط به روش اهمیک ۴ دقیقه بوده است. ترکیبات رزین چوب مثل اسیدها، رزین‌ها و ترپن‌های فرار ۱۰٪ از COD را به خود اختصاص می‌دهند (۱۳). وجود ذرات معلق بیش‌تر در پساب روش هیدروترومال می‌تواند به دلیل مقدار بیش‌تر نرمه در ترکیب الیاف و در واقع خرد شدن بیش‌تر الیاف در اثر بازیافت به این روش در مقایسه با روش اهمیک باشد. مقادیر pH و اسیدیته‌ی بیش‌تر پساب اهمیک با نتایج حاصل از GC/MS که بیش‌ترین مقدار اسید را در روش اهمیک ۴ دقیقه و بیش‌ترین مقدار آلکان را در روش هیدروترومال نشان داد، تطابق دارد. گروه‌های استیل که از الیاف به داخل محیط واکنش (آب) آزاد می‌شوند باعث ایجاد اسید

10. Nicewics, D., Leszek, D., 2010. Recycling of insulation boards by reuse” Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Forestry and Wood Technology Journal, Vol 72, pp. 57-61.
11. Bartlett, C., New, J., 2012. Recycling MDF: are we there yet?” Panel perspectives, www.wbpionline.com, 5 pp.
12. Kakavandi, B., Joneidi, A., Ghasemi, A., Gholizadeh, A., 2012. Studying Effluent Quality of Wastewater Treatment Plant. Scientific research journal of Health System Research (HSR), Vol. 8 (4), pp.706-713. (In Persian)
13. Chen, S.H., Li, S., Mu, J., Feng, Y., 2015. Influence of urea formaldehyde resin on the pyrolysis characteristics and gas evolution of waste MDF. Wood Research Journal, Vol. 60 (1), pp. 113-124.
14. Vaziri, V., Ariayi-Monfared, M., Rezayati, P., Jaafari-Petroudi, S.R., Introducing different methods for treatment of cellulosic industries effluent, The first conference of natural resources management, March 2014, Gonbade Kavous, Iran. (In Persian)
15. Hamzeh, Y., 2014. Management of water and effluent in pulp and paper industries. Iranian Student Book Agency. (In Persian)
16. H, Holik., 2006. Handbook of paper and board, John Whily & Sons 2006. Invesitgation on possibility of MDF production from reed. Iranian Journal of Wood and Paper Science Research, Vol.19, (2), pp. 242-225. (In Persian)
5. Dix, B., Schafer, M., Roffael, E., 2001. Using fibers from waste fiberboards pulped by a thermo-chemical process to produce medium density fiberboard (MDF). Holz als Roh und Werkstoff, Vol 59(4), pp. 276-276.
6. Michanickl, A., Boehme, C., 2003. Method for recovering chips and fibers of bonded wood materials involves passing of steam through a vessel with such materials which have been soaked with a heated impregnation solution, Patent No. DE10144793, WO03026859.
7. Manthanis, G., Athanassiadou, E., Nakos, P., Coutinho, A., 2004. A new recycling process for waste panels, in: Proc. of European COST E31 Conference: “Management of recovered wood”. Ed. C. Gallis, Thessaloniki, Greece, pp. 204-210.
8. Lykidis, C.H., Grigoriou, A., 2008. Hydrothermal recycling of waste and performance of recycled wooden particleboard, Waste management Journal, Vol 28, pp. 57-63.
9. Roffael, E., Dix, B., Schneider, T., 2001. Thermomechanical (TMP) and chemothermomechanical pulps (CTMP) for medium density fibreboards (MDF), Holzforschung, Vol 55, pp. 214-218.