

## بررسی تجربی تأثیر استفاده از میکرو سیلیس و فوق روان کننده بر بعضی خواص مکانیکی بتن بازیافته ساخته شده از خرد بتن\*

«یادداشت پژوهشی»

Mahmood Mirmohammadi<sup>(۱)</sup> , Javad Berengian<sup>(۲)</sup> , Kamran Nematian<sup>(۳)</sup> , Peyman Shafiq<sup>(۴)</sup>

**چکیده** بتن خایاتی حاصل از تخریب سازه‌ها را می‌توان دوباره خرد کرده و به عنوان سنگانه در ساخت بتن استفاده نمود. با استفاده از بتن بازیافته از مشکلات زیست محیطی ناشی از خرد بتن‌های انباشته شده در سطح زمین، کاسته می‌گردد و همچنین از استخراج بی‌رویه مصالح سنگی از طبیعت، جلوگیری می‌شود. در این تحقیق اثر میکرو سیلیس و فوق روان کننده در بتن بازیافته ساخته شده از خرد بتن، مورد بررسی قرار گرفته است. بتن‌هایی با مقاومت معلوم برای بازیافته شده و بعضی از خواص مکانیکی از جمله، مقاومت‌های فشاری، کششی و مادول الاستیسیته بتن‌های بازیافته و معمولی با استفاده از میکرو سیلیس و فرق روان کننده و بدن آن باهم مقایسه گردیده است. ۱۰۲ عدد نمونه با ۶ طرح اختلاط مختلف ساخته شده، که مواد سیمانی (مجموع سیمان و میکرو سیلیس) در همگی ثابت است و فاکتور تعیین کننده اختلاف آنها شامل نوع سنگانه (طبیعی، بازیافته، ترکیبی از این دو) و همچنین استفاده از افزودنی می‌باشد. تحلیل نتایج آزمایش‌ها نشان می‌دهد که در اغلب طرح‌ها استفاده از میکرو سیلیس و فوق روان کننده، باعث دستیابی به بتن بازیافته با مقاومت فشاری و کششی بیشتر، نسبت به بتن معمولی می‌گردد.

**واژه‌های کلیدی** بتن بازیافته، خرد بتن، میکرو سیلیس، فوق روان کننده و خواص مکانیکی.

## Experimental Investigation of Effects of Microsilica and Superplasticizer on Some Mechanical Properties of Recycled Concrete Made of Crushed Concrete

M. Moghimi      P. Shafigh      J. Berengian      K. Nemati

**Abstract** The damaged concrete obtained from destruction of aged concrete buildings could be turned into crushed aggregates and reused for making concrete. By using recycled concrete, it can be eliminated the environmental problems of accumulation of unwanted concrete on the ground surface and also it will prevent the extraction of materials and stone from natural environments. In this research, the effect of microsilica and superplasticizer on the recycled concrete made of crushed aggregate has been investigated. some concrete with certain strength for recycling have been considered and also compressive, tensile strength and modulus of elasticity of recycled and normal concrete with and without microsilica and superplasticizer have been compared. 102 specimens were cast with six different concrete mix designs of constant cement content (cement, microsilica), however, the type of aggregate, (natural, recycled, combination of both) and also the usage or the lack of the additive were different. The analysis of the results of tests show that in most of the concrete mix designs, by usage of microsilica and superplasticizer in recycled concrete it is possible to reach a concrete with higher compressive and tensile strength with compare to the normal concrete.

**Key Words** Recycled Concrete, Microsilica, Superplasticizer, Mechanical Properties.

\* تاریخ تصویب مقاله ۸۶/۹/۲ و تاریخ دریافت نسخه‌ی نهایی اصلاح شده ۸۹/۶/۲۹

(۱) نویسنده‌ی مسئول، کارشناس ارشد، مرکز تحقیقات بتن ایران

(۲) عضو هیئت علمی، گروه عمران، مؤسسه‌ی آموزش عالی شمال-آمل

(۳) استادیار، گروه عمران، دانشکده‌ی فنی بابل، دانشگاه مازندران

(۴) دانشیار، دانشکده‌ی فنی، دانشگاه واشنگتن

بررسی اثر سنگدانه بازیافتنی روی بتن‌های مقاومت بالا پرداختند. در این تحقیق، خواص مکانیکی بتن بازیافتنی با مقاومت بالا با بتن ساخته شده از سنگدانه‌ی طبیعی مورد مقایسه قرار گرفته است و طی یک‌سری آزمایش از بتن‌هایی با عمر ۲ تا ۷ سال با مقاومت متوسط و بالا استفاده گردید که حداقل ۳ ماه قبل از استفاده مجدد خرد شده بودند [6].

حاجی غفاری به مطالعه‌ی بتن بازیافتنی و بررسی خواص بتن ساخته شده با خرد بتن به عنوان درشت دانه پرداخت. در این تحقیق که جهت بررسی پتانسیل استفاده از بتن خرد شده به عنوان درشت دانه بتن انجام شد، مشخصات فیزیکی بتن خرد شده توسط آزمایش‌های مختلف تعیین گردید و نتایج با نتایج آزمایش‌های مشابه بر روی سنگ شکسته، مورد مقایسه قرار گرفت [7].

در این تحقیق از میکروسیلیس و فوق روان کننده به همراه بتن خرد شده به عنوان درشت دانه و ریزدانه در ساخت مجدد بتن استفاده شد. هدف اصلی این تحقیق، بررسی اثر میکروسیلیس و فوق روان کننده در بتن بازیافتنی با استفاده از خرد بتن به عنوان سنگدانه می‌باشد. مخلوط‌های بتن با استفاده از ۱۰٪ درصد خرد بتن به عنوان بتن بازیافتنی و بتن نیمه بازیافتنی با جایگزینی ماسه‌ی طبیعی به جای ریزدانه‌ی بازیافتنی در محدوده ۰-۲mm (۰-۲mm) و سنگدانه طبیعی (بتن مینا) ساخته شده و تمام اختلاط‌ها- یک‌سری با استفاده افزودنی و یک‌سری بدون افزودنی- انجام شد و نمونه‌های فشاری، کششی و مدول الاستیسیته آزمایش گردید.

### روش تحقیق

جهت بررسی اثر میکروسیلیس و فوق روان کننده بر روی بتن تهیه شده از خرد بتن مخلوط‌های بتنی مختلف طراحی و ساخته شد. از هر مخلوط ۸ نمونه‌ی استوانه‌ای و ۹ نمونه‌ی مکعبی تهیه شد. نمونه‌ها در سالین ۳، ۷ و ۹ روزه آزمایش شدند. نمونه‌های استوانه‌ای، جهت تعیین مقاومت کششی، مدول الاستیسیته و نمونه‌های مکعبی جهت تعیین مقاومت فشاری، مورد استفاده

### مقدمه

یکی از مسائل مهمی که در حال حاضر جهان را به خود مشغول داشته است، مسئله بازیافت می‌باشد. بازیافت، یعنی استفاده مجدد از موادی که قبلاً مصرف شده‌اند. سازه‌های بتن مسلح که در اثر عواملی نظیر زلزله، انفجار، بتن نامرغوب از لحاظ ظاهر، مقاومت فشاری، فرسایش، ناپایداری و غیره نابود می‌شوند، بتن ضایعاتی را به وجود می‌آورند. بتن ضایعاتی می‌تواند دوباره خرد شده، به عنوان سنگدانه در ساخت بتن استفاده گردد. تحقیقات در زمینه استفاده دوباره از بتن تخریب شده و مصالح ساختمانی، به عنوان سنگدانه‌هایی برای بتن جدید، به پایان جنگ جهانی دوم باز می‌گردد [1].

از حدود ۲۰ سال پیش، بتن حاصل از تخریب بزرگراه‌ها و ساختمان‌های بتن آرمه در آمریکا و اروپا وارد صنعت بازیافت شده‌است. بتن، بیشترین حجم را در میان زباله‌های ساختمانی دارد. در آمریکا ۶۷ درصد کل زباله‌های ساختمانی را بتن تشکیل می‌دهد [2]. در جامعه‌ی اقتصادی اروپا، سالانه حدود ۵۰ میلیون تن بتن تخریب می‌شود. حدود ۱۱ میلیون تن بتن در انگلستان و حدود ۶۰ میلیون تن بتن در آمریکا سالانه به محلهای انباشت نخاله‌های ساختمانی حمل می‌شود. در عین حال، در هر سال در آمریکا می‌توان حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیون تن بتن را به نحوی مورد استفاده مجدد قرار داد [3].

در سال ۱۹۹۶ Vazqnez و همکارش به مطالعه‌ی اثر رطوبت در سنگدانه‌ی بازیافتنی روی خواص بتن تازه سخت شده پرداختند. در این مطالعه، اثر جذب رطوبت در سنگدانه بازیافتنی روی خواص مکانیکی و دوام بتن تازه سخت شده مشخص شد [4].

در سال ۲۰۰۲ به بررسی خصوصیات بتن ساخته شده با سنگدانه بازیافتنی از بتن تازه سخت شده پرداخت. او بتن‌هایی با مقاومت ۲۸ روزه (MPa) را در سن‌های ۱، ۳ و ۲۸ روزه شکست و بازیافت نمود [5]. Ajdukiewicz و همکاران، در سال ۲۰۰۲ به

همانطور که انتظار می‌رود، دانه‌های خردہ بتن در حین اختلاط تا حدی به دانه‌های ریزتر از خود تبدیل می‌شود که این امر باعث افزایش درصد ریزدانه بتن و افت اسلامپ آن می‌گردد [6]. بدین منظور، مقدار جزئی فوق روان‌کننده به مخلوط‌های بتن با ۱۰۰٪ مصالح بازیافتی اضافه شد که میزان آن در جدول (۴) ارائه شده است. با درنظر گرفتن تعریف روان‌کننده‌ها، که با ثابت نگه داشتن نسبت  $w/c$  افزودن روان‌کننده‌ها باعث افزایش کارایی می‌شود و با توجه به مقدار خیلی کم آن از اثر آن صرف نظر شده است. برای یکسان بودن عملکرد و مقایسه‌ی بهتر، در ساخت بتن بازیافتی به ساخت نمونه‌های شاهد با همان مصالح طبیعی که بتن بازیافت شده از آن ساخته شده بود، مباردت گردید.

با توجه به این که حداکثر اندازه سنگدانه در بتن بازیافت شده اولیه‌ی رشدش از الک ۱۲/۵ میلیمتر بود، شن طبیعی و نیز درشت دانه‌ی بازیافتی از الک ۱۲/۵ میلی‌متر عبور داده شد و فقط از سنگدانه زیر ۱۲/۵ میلی‌متر برای طرح بتن مینا و بازیافتی استفاده گردید. از آن جایی که برای ساخت بتن بازیافت شده اولیه، این ماسه از الک ۴ عبور داده شده بود، در بتن از ماسه عبور کرده از الک ۴ استفاده شد، اما برای ریزدانه بازیافتی دانه‌بندی شده، دانه‌بندی مطابق ماسه طبیعی استفاده گردید. به طوری که در شکل (۱) نشان داده شده، نمودار ماسه‌ی بازیافتی، منطبق بر نمودار ماسه‌ی طبیعی می‌باشد.

قرار گرفت. در هر سری آزمایش، سه نمونه مقاومت فشاری و دو نمونه مقاومت کششی آزمایش شد تا با به دست آوردن میانگین آنها، اثر پراکندگی نتایج به مدت آمده کاهش یابد. در نمونه‌های ساخته شده از خردہ بتن، قسمتی از ریزدانه خردہ بتن با ماسه‌ی طبیعی در محدوده (۰-۲mm)، جهت مشاهده اثر آن در مقاومت بتن جایگزین شد. خردہ بتن، شن و ماسه‌ی طبیعی در حالت اشباع با سطح خشک (SSD)، مورد استفاده قرار گرفت. در این تحقیق، جمیعاً ۱۰۲ نمونه ساخته شده است که از این تعداد، ۵۴ نمونه جهت اندازه‌گیری مقاومت فشاری، ۳۶ نمونه برای اندازه‌گیری مقاومت کششی، ۱۲ نمونه جهت اندازه‌گیری مدلول الاستیسیته، تحت آزمایش قرار گرفته‌اند. نمونه‌های بتن معمولی با سنگ شکسته برای مقایسه خواص فیزیکی بتن بازیافتی با بتن معمولی، ساخته شدند.

### مصالح مصرفی

خرده بتن. برای تهیه خردہ بتن جهت انجام آزمایشات، از خردہ بتن با کیفیت اولیه معلوم مربوط به تیرهای تحت بارگذاری قرار گرفته با مقاومت میانگین فشاری  $300\text{ kg/cm}^2$  استفاده شد. بتن خرد شده به وسیله‌ی سنگ‌شکن به دانه‌های کوچکتر از ۲۵ میلی‌متر ریز شد و برای آنها آزمایش دانه‌بندی، جذب آب، چگالی و وزن مخصوص انبوه انجام گرفت. نتایج این آزمایش‌ها در جدول (۱) آمده است. اسلامپ تمام طرح اختلاط‌ها در محدوده (۸۰-۱۰۰) mm ثابت نگه داشته شد.


جدول ۱ ویژگی‌های فیزیکی سنگدانه مصرفی

خصوصیات سنگدانه‌ها				
سنگدانه طبیعی	خرده بتن	استاندارد به کارفته		
۲/۸۶	۲/۳۱	ASTM C127	وزن مخصوص ظاهری شن در حالت اشباع با سطح خشک (g/cm <sup>3</sup> )	
۲/۴۷	۱/۹۷	ASTM C128	وزن مخصوص ظاهری ماسه در حالت اشباع با سطح خشک (g/cm <sup>3</sup> )	
۰/۶۰٪	۷/۷۸٪	ASTM C127	جذب آب درشت دانه	
۴/۱۶٪	۱۴/۰۵٪	ASTM C128	جذب آب ریزدانه	
۱۲۰	۴۰	ASTM C33-84	مقاومت سنگدانه (N/mm <sup>2</sup> )	*
۱۶۵۰	۱۳۱۴	ASTM C33-84	وزن مخصوص توده‌ای (kg/m <sup>3</sup> )	

\*aggregate crushing value

هیدراته ثانوی بر اثر ترکیب دی اکسید سیلیسیم و هیدروکسید کلسیم به وجود می‌آید و از مهمترین خواص شیمیایی آن به شمار می‌رود. نتایج تجزیه شیمیایی انجام یافته روی میکروسیلیس در جدول (۲) نشان داده شده است [۸]. نکته‌ی قابل توجه به هنگام مصرف پودر میکروسیلیس به ویژه برای مخلوط‌های با نسبت آب به سیمان پایین، آن است که کارایی مخلوط به دلیل ریزدانگی شدید پودر و نیاز مبرم به آب اضافی، به طور محسوس کاهش می‌یابد؛ لذا استفاده از فوق روان کننده، امری اجتناب ناپذیر است [۹]. به همین علت در ساخت بتن‌هایی که در آن‌ها از میکروسیلیس استفاده شد، ۳٪ وزنی سیمان، فوق روان کننده به کار گرفته شد. با توجه به ثابت نگه داشتن اسلامپ تمام طرح‌ها، نسبت w/c برای مخلوط‌های با استفاده از میکروسیلیس و فوق روان کننده کاهش داده شد. ساختار شیمیایی فوق روان کننده‌ها، به صورت ترکیبات ملامین سولفونات فرمالدئید و یا نفتالین سولفونات فرمالدئید و لیگنو سولفونات‌های اصلاح شده می‌باشد [۱۰]. فوق روان کننده مورد استفاده SikamentNN، بر پایه‌ی شیمیایی ملامین سولفونات فرمالدئید، جهت مصرف در بتن به آب مخلوط گردید.

**مشخصات سایر اجزا.** سیمان مورد استفاده در مخلوط‌های آزمایشی، سیمان تیپ ۲ کارخانه سیمان نکا بوده است. جهت بررسی تأثیر افزودنی‌ها بر خواص مکانیکی بتن بازیافتی، نیمی از نمونه‌ها با استفاده از ۱۰٪ میکروسیلیس به عنوان جایگزین در سیمان مصرفی (SF/C=۱۰٪) ساخته شدند. میکروسیلیس یکی از محصولات فرعی در کارخانه‌های تولید سیلیس یا آلیاژ فروسیلیس می‌باشد. دانسیته پودر میکروسیلیس حدود  $2/20 \text{ gr/cm}^3$  و قطر دانه‌های آن حدود  $0.1-0.2 \text{ mm}$  میکرون یعنی ۵۰ تا ۱۰۰ برابر کوچکتر از دانه‌های سیمان است. ریزدانگی بسیار زیاد میکروسیلیس، عامل اصلی پرکنندگی و کاهش نفوذپذیری در بتن بوده و از مهمترین خواص فیزیکی آن به شمار می‌رود. در بتن معمولی، همیشه بین کریستال‌های کلسیم هیدراته شده (ژل-C-S-H) حفره‌هایی وجود دارد که پتانسیل بالقوه بتن را برای رسیدن به حداکثر مقاومت و نفوذ ناپذیری بتن سلب می‌کند. افزودن میکروسیلیس سبب می‌شود که دانه‌های کروی شکل فعل میکروسیلیس که تقریباً دی اکسید سیلیسیم خالص هستند، حفره‌ها را پر کرده و به صورت هسته‌ی مرکزی برای تشکیل کریستال‌های ثانوی، کلسیم سیلیکات هیدراته شده عمل می‌کند. کلسیم سیلیکات



شکل ۱ نمودار دانه بندی ماسه طبیعی و ریزدانه بازیافتی براساس استاندارد ASTM C33

- پارامترهای زیر در نظر گرفته شده است:
- ۱- بتن با ۱۰۰٪ سنگدانه طبیعی به عنوان بتن مبنای
  - ۲- بتن نیمه بازیافته با جایگزین کردن ماسه طبیعی به جای خرد بتن در محدوده mm (۰-۲)،
  - ۳- بتن بازیافته با ۱۰۰٪ سنگدانه بازیافته،
  - ۴- اضافه کردن فوق روان کننده و میکروسیلیس به بتن بازیافته،
  - ۵- ساختن بتن با سنگدانه طبیعی به همراه میکروسیلیس و فوق روان کننده،
  - ۶- استفاده از خرد بتن با کیفیت اولیه معلوم،
  - ۷- اضافه کردن حداقل افزودنی برای رساندن اسلامپ در محدوده موردنظر.

در طرح اختلاط نمونه‌ها از روش وزنی استفاده شده و مقادیر وزنی طرح اختلاط در جداول (۳) و (۴) ارائه گردیده است.

مکانیزم عمل فوق روان کننده‌ها شباهت زیادی به عمل روان کننده‌ها دارد. مهمترین اختلاف آن‌ها در میزان تشکیل مولکول‌های خیلی بزرگ محلول در آب که آنیون‌ها را تولید می‌کنند، است. آرایش ساختمانی این آنیون‌ها (به جزء مورد لیگنو سولفونات‌ها)، هنوز کاملاً شناخته شده نیست، اما احتمال دارد به صورت آنیون‌هایی که در سطح ذانه‌های سیمان به میزان کافی جذب شده و غشایی در اطراف آن تشکیل می‌دهند، نیروی دافعه الکترواستاتیکی که بین یون‌ها وجود دارد سبب پراکندگی دانه‌های سیمان شده و آن‌ها را به حالت معلق در می‌آورد. این عمل سبب می‌شود تا آب بین آن‌ها بیشتر به جریان افتاده و سبب روانی سیمان در نتیجه کارایی بهتر بتن گردد [۱۱].

### پارامترهای پروژه

در این پروژه برای طرح اختلاط بتن و ساختن نمونه‌ها

جدول ۲ نتایج تجزیه شیمیابی انجام یافته روی میکروسیلیس [۸]

ترکیبات شیمیابی	SiO <sub>2</sub>	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	CaO	MgO	Na <sub>2</sub> O	K <sub>2</sub> O	SO <sub>3</sub>	Cl
میکروسیلیس	۹۱/۱	۱/۵۵	۲/۰۰	۲/۲۴	۰/۶۰	-	-	۰/۴۵	-

جدول ۳ طرح اختلاط بتن اولیه که مورد بازیافت قرار گرفته kg/m<sup>3</sup>

سیمان	آب	ماسه (۰-۴) mm	شن (۴-۱۲/۵) mm	نسبت آب به سیمان w/c	اسلامپ (mm)
۴۱۰	۲۲۵	۹۴۷	۷۳۵	۰/۵۵	۸۰-۱۰۰

جدول ۴ طرح اختلاط بتن آزمایش شده kg/m<sup>3</sup>

نماد طرح	نراد (kg)	سیمان (kg)	آب (لیتر)	ماسه طبیعی (kg)				شن طبیعی (kg)				سنگدانه بازیافته (kg)				SP (لیتر)	SF (kg)
				(۰-۲)	(۲-۴)	(۴-۹/۵)	(۹/۵-۱۲/۵)	(۰-۲)	(۲-۴)	(۴-۹/۵)	(۹/۵-۱۲/۵)						
C-R	۴۱۰	۱۹۵	-	-	-	-	-	۶۷۵/۲	۲۷۱/۸	۱۸۳/۸	۵۵۱/۲	۱	-	-	-	-	
C-N	۴۱۰	۱۹۵	۶۷۵/۲	۲۷۱/۸	۱۸۳/۸	۵۵۱/۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C-NR	۴۱۰	۱۹۵	۶۷۵/۲	-	-	-	-	۲۷۱/۸	۱۸۳/۸	۵۵۱/۲	-	-	-	-	-	-	
H-NR	۳۶۹	۱۰۰	۶۷۵/۲	-	-	-	-	-	۲۷۱/۸	۱۸۳/۸	۵۵۱/۲	۱۲/۳	۴۱	-	-	-	
H-R	۳۶۹	۱۰۰	-	-	-	-	-	۶۷۵/۲	۲۷۱/۸	۱۸۳/۸	۵۵۱/۲	۱۲/۳	۴۱	-	-	-	
H-N	۳۶۹	۱۰۰	۶۷۵/۲	۲۷۱/۸	۱۸۳/۸	۵۵۱/۲	-	-	-	-	-	۱۲/۳	۴۱	-	-	-	

R:recycled aggregate

C: concrete

H:concrete additive (sp+sf)

N:natural aggregate

NR:natural and recycled aggregate

SF:silicafume

SP:superplasticizer

وزن مخصوص بتن می‌شود. مقدار این کاهش برای بتن بازیافته با  $100$  درصد خرد بتن و بتن نیمه بازیافته به ترتیب  $8$  و  $7$  درصد نسبت به بتن مبنا و بدون استفاده از میکروسیلیس و فوق روان کننده این نسبت به ترتیب  $13$  و  $8$  درصد می‌باشد. میانگین وزن مخصوص بتن بازیافته با و بدون افزودنی  $\text{kg}/\text{m}^3$   $2260$  و  $2140$  و بتن معمولی  $\text{kg}/\text{m}^3$   $2468$  می‌باشد که نشانگر این است که بتن‌های بازیافته مقداری سبکتر از بتن‌های معمولی هستند.

نتایج آزمایش‌های مقاومت فشاری، کششی و مدول الاستیسیته (ASTM C469) بتن بازیافته و بتن مبنا با استفاده از میکروسیلیس و فوق روان کننده و بدون آن در جدول (۵) و شکل‌های (۲)، (۳)، (۴) و (۵) آمده است. شایان ذکر است که هر عدد مقاومت فشاری میانگین  $3$  نمونه و مقاومت کششی و مدول الاستیسیته میانگین  $2$  نمونه می‌باشد و چگالی بتن قبل از انجام آزمایش محاسبه شده است.

بررسی و مقایسه مقاومت نمونه‌های ساخته شده در سنین مختلف براساس تحلیل جداول و نمودارها به شرح زیر است:

درصد مقاومت فشاری بتن بازیافته با استفاده از میکروسیلیس و فوق روان کننده و بدون آن، نسبت به مقاومت فشاری بتن


## تحلیل نتایج

خرده بتن و سنگدانه‌ی طبیعی. منحنی دانه بندی ماسه‌ی طبیعی و ریزدانه‌ی بازیافته مصرف شده در محلوده استاندارد C33-78 ASTM در شکل (۱) نشان داده شده است. نتایج آزمایش‌های مصالح سنگی بر روی خرد بتن، شن و ماسه طبیعی در جدول (۱) آمده است. وزن مخصوص توده‌ای خرد بتن  $20$  درصد سبکتر از سنگ شکسته است. سطح بتن خرد شده دارای تخلخل زیادی می‌باشد. وزن مخصوص ظاهری اشیاع با سطح خشک درشت دانه و ریزدانه خرد بتن حدوداً  $20$  درصد سبکتر از وزن مخصوص ظاهری اشیاع با سطح خشک شن و ماسه‌ی طبیعی می‌باشد. این وزن مخصوص کمتر، به دلیل وجود خمیر سیمان سخت شده در خرد بتن می‌باشد. همچنین به علت وجود ملات سیمان سخت شده در خرد بتن، درصد جذب آب آن بیشتر است. نسبت به شن و ماسه طبیعی، درشت دانه خرد بتن  $11$  برابر سنگ شکسته و ریزدانه خرد بتن  $3/5$  برابر ماسه طبیعی جذب آب دارد.


بتن بازیافته و بتن معمولی با و بدون استفاده از میکروسیلیس و فوق روان کننده. با استفاده از میکروسیلیس و فوق روان کننده، جایگزین کردن خرد بتن به جای قسمتی و یا تمامی سنگدانه باعث کاهش

جدول ۵ نتایج آزمایش‌های مقاومت فشاری، کششی، مدول الاستیسیته و وزن مخصوص بتن

شماره طرح	نماد طرح اختلاط	مقاومت فشاری ( $\text{N}/\text{mm}^2$ )			مقاومت کششی ( $\text{N}/\text{mm}^2$ )			مدول الاستیسیته ( $\text{N}/\text{mm}^2$ )	چگالی بتن ( $\text{kg}/\text{m}^3$ )
		۳	۷	۲۸	۳	۷	۲۸		
۱	C-R	۱۵/۲۳	۲۲/۶۱	۳۲/۲۱	۱/۶۹	۲/۲۸	۳/۰۳	$1/329 \times 10^4$	۲۱۴۸
۲	C-N	۱۵/۲۳	۲۵/۵۶	۳۷/۳۱	۱/۷۵	۲/۴۰	۴/۲۵	$2/194 \times 10^4$	۲۴۶۸
۳	C-NR	۱۳/۶۰	۲۲/۴۰	۳۳/۶۵	۱/۵۶	۲/۱۵	۳/۳۷	$1/352 \times 10^4$	۲۲۷۳
۴	H-NR	۲۲/۱۰	۳۴/۵۰	۴۷/۸۷	۲/۰۱	۲/۷۵	۴/۲۲	$1/628 \times 10^4$	۲۲۷۶
۵	H-R	۲۱/۹۴	۳۵/۴۴	۵۲/۱۵	۲/۰۶	۲/۶۷	۴/۰	$1/666 \times 10^4$	۲۲۶۶
۶	H-N	۳۹/۱۰	۶۳/۸۶	۸۱/۲۶	۲/۹۰	۴/۰۱	۵/۶۷	$2/609 \times 10^4$	۲۵۴۶




شکل ۳ بررسی مقاومت فشاری ۲۸ و ۳۷ روزه بتن های بازیافته و معمولی با استفاده از افزودنی و بدون آن




شکل ۵ بررسی مقاومت کششی ۲۸ و ۳۷ روزه بتن های بازیافته و معمولی با استفاده از افزودنی و بدون آن

استفاده از میکرو سیلیس و فوق روان کننده، نسبت به مقاومت کششی بتن مبنا در سنین ۳، ۷ و ۲۸ روزه در شکل (۷) نشان داده شده است. با استفاده از میکرو سیلیس و فوق روان کننده، میانگین مقاومت کششی نمونه های ساخته شده از ۱۰۰٪ خرد بتن، بتن نیمه بازیافته و بتن نرمال با افزودنی به مقاومت مشابه بتن مبنا به ترتیب در سن ۳ روزه: ۱/۱۸، ۱/۱۵ و ۱/۶۶، در سن ۷ روزه: ۱/۱۱، ۱/۱۴ و ۱/۶۶، در سن ۲۸ روزه: ۰/۹۹، ۰/۹۴ و ۰/۳۳ می باشد. و بدون استفاده از میکرو سیلیس و فوق روان کننده، میانگین مقاومت کششی بتن بازیافته با ۱۰۰٪ خرد بتن و بتن نیمه بازیافته به مقاومت مشابه بتن مبنا به ترتیب در سن ۳ روزه ۰/۹۶ و ۰/۸۹، در سن ۷ روزه ۰/۸۹ و ۰/۸۰، در سن ۲۸ روزه ۰/۹۴ و ۰/۸۹ می باشد.




شکل ۲ مقایسه روند افزایش مقاومت فشاری بتن های معمولی با استفاده از افزودنی و بدون آن




شکل ۴ مقایسه روند افزایش مقاومت کششی بتن های بازیافته و معمولی با استفاده از افزودنی و بدون آن


مبنا در سنین ۳، ۷ و ۲۸ روزه در شکل (۶) نشان داده شده است. با استفاده از میکرو سیلیس و فوق روان کننده میانگین مقاومت فشاری نمونه های ساخته شده از ۱۰۰٪ خرد بتن، بتن نیمه بازیافته و بتن معمولی با افزودنی به مقاومت مشابه بتن مبنا به ترتیب در سن ۳ روزه ۱/۴۴، ۱/۴۵ و ۲/۵۶، در سن ۷ روزه ۱/۳۸، در سن ۲۸ روزه ۱/۲۸، ۱/۳۹ و ۲/۱۷ می باشد و بدون استفاده از میکرو سیلیس و فوق روان کننده میانگین مقاومت فشاری بتن بازیافته با ۱۰۰٪ خرد بتن و بتن نیمه بازیافته به مقاومت مشابه بتن مبنا به ترتیب در سن ۳ روزه ۰/۹۹ و ۰/۸۹، در سن ۷ روزه ۰/۹۲ و ۰/۸۷، در سن ۲۸ روزه ۰/۸۶ و ۰/۹۰ می باشد. در صد مقاومت کششی بتن بازیافته با و بدون




شکل ۷ تأثیر استفاده از مصالح بازیافتی و افزودنی‌های بتن بر مقاومت کششی ۳، ۷ و ۲۸ روزه



شکل ۶ تأثیر استفاده از مصالح بازیافتی و افزودنی‌های بتن بر مقاومت فشاری ۳، ۷ و ۲۸ روزه



شکل ۹ تأثیر استفاده از مصالح بازیافتی و افزودنی بر مدلول الاستیسیته بتن



شکل ۸ نمودار تنش - کرنش بتن با استفاده از مصالح بازیافتی و معمولی با استفاده از افزودنی و بدون آن

استفاده از میکروسیلیس و فوق روان کننده برای بتن بازیافتی با  $100\%$  خرد بتن و بتن نیمه بازیافتی و بتن معمولی با افزودنی به ترتیب:  $0.75$ ,  $0.74$  و  $0.18$  برابر مدلول الاستیسیته بتن می‌باشد.

برای تحلیل کلی نتایج، درصد کاهش میانگین مقاومت‌های فشاری وکششی بتن بازیافتی نسبت به مقاومت‌های مشابه بتن میانه با توجه به نمودارهای (۶) و (۷) در سن ۳ و ۷ و ۲۸ نشان داده شده است.

مقاومت فشاری وکششی بتن نیمه بازیافتی با جایگزینی ماسه‌ی طبیعی به جای ریزدانه بازیافتی در محدوده‌ی  $mm (0-2)$  کمتر از مقاومت‌های مشابه بتن

نمونه‌های استوانه‌ای برای به دست آوردن رابطه تنش - کرنش در سن ۲۸ روز آزمایش شدند. شب مماس بر منحنی تنش - کرنش در فشار تک محوری (به مقدار  $25\%$  تنش نهایی) در شکل (۸) نشان داده شده است. شب منحنی تنش - کرنش برای بتن بازیافتی کمتر از بتن معمولی می‌باشد که نشان دهنده‌ی پایین بودن مدلول الاستیسیته بتن بازیافتی نسبت به بتن معمولی است.

با توجه به شکل (۹)، مشاهده می‌شود که در سن ۲۸ روزه مدلول الاستیسیته میانگین نمونه‌های ساخته شده از  $100\%$  خرد بتن و بتن نیمه بازیافتی به ترتیب:  $0.60$  و  $0.61$ ، برابر مدلول الاستیسیته بتن میانه می‌باشد. همچنین با

۱- بتن خردشده چگالی کمتر و تخلخل بیشتر و در نتیجه جذب آب بیشتری نسبت به سنگ شکسته دارد. وزن مخصوص توode ای خرده بتن حدوداً ۲۰ درصد سیکتر از سنگ شکسته می‌باشد. ریزدانه‌ی خرده بتن  $\frac{3}{5}$  برابر ماسه طبیعی و درشت دانه خرده بتن ۱۱ برابر سنگ شکسته جذب آب مشاهده شد. جایگزین کردن خرده بتن به جای قسمتی و یا تمامی سنگدانه، باعث کاهش وزن مخصوص بتن می‌شود.

۲- اضافه کردن میکروسیلیس و فوق روان کننده به بتن بازیافته، همانند بتن معمولی باعث بهبود خواص بتن بازیافته می‌شود. امکان ساخت یک بتن بازیافته با خرده بتن با مقاومتی بیش از بتن بازیافت شده وجود دارد.

۳- در سن ۲۸ روزه با استفاده از میکروسیلیس و فوق روان کننده، مقاومت‌های بتن‌های بازیافته، بتن‌های نیمه بازیافته و بتن نرمال با افزودنی به ترتیب: ۱/۳۹، ۱/۲۸ و ۲/۱۷ برابر مقاومت فشاری بتن مینا و همچنین: ۰/۹۴، ۰/۹۹ و ۱/۳۳ برابر مقاومت کششی بتن مینا می‌باشد.

۴- با استفاده از میکروسیلیس و فوق روان کننده و بدون آن، مدول الاستیسیته بتن بازیافته و بتن نیمه بازیافته کمتر از بتن مینا و مدول الاستیسیته بتن نرمال با استفاده از میکروسیلیس و فوق روان کننده بیشتر از بتن مینا می‌باشد.

۵- در این تحقیق با استفاده از ماسه‌ی طبیعی به جای ریزدانه‌ی بازیافته، تأثیر چندانی در مقاومت‌های فشاری و کششی بتن بازیافته مشاهده نگردید.

مینا و روند خاصی نسبت به مقاومت‌های مشابه بتن بازیافته ندارد؛ به عبارت دیگر، در بعضی موارد مقاومت‌های کمتر و در موارد دیگر بیشتر می‌باشد، ولی با استفاده از میکروسیلیس و فوق روان کننده، مقاومت فشاری و کششی بتن‌های بازیافته نسبت به بتن مینا بیشتر می‌شود.

می‌توان به ذکر دو دلیل برای کاهش مقاومت بتن بازیافته نسبت به بتن مینا اشاره کرد:

اولاً، در حین اختلاط قسمت‌های ضعیف بتن خرد شده، که معمولاً ملات سیمان سخت شده بر روی آنها می‌باشد به قطعات ریزتر خرد می‌شوند. این مسئله باعث افزایش ریزدانه در مخلوط بتن می‌شود که خود باعث افت مقاومت بتن می‌گردد. ثانیاً، به دلیل این که بتن خرد شده به دلیل وجود ترک‌ها و ریزترک‌ها در سنگدانه بازیافته و همچنین ملات سیمان سخت شده بر روی آنها، ضعیفتر از سنگ شکسته می‌باشد، مقاومت بافت کریستالی بین دو قطعه ملات سخت شده و یا یک قطعه ملات سخت شده و سنگ شکسته کمتر از مقاومت بافت کریستالی بین دو قطعه سنگ شکسته می‌باشد که خود، باعث کاهش مقاومت بتن بازیافته می‌شود.

کاهش یا افزایش نسبت مقاومت فشاری و کششی بتن بازیافته به مقاومت مشابه بتن مینا روند خاصی با افزایش سن بتن دنبال نمی‌کند.

### نتیجه‌گیری

با توجه به آزمایش‌های فیزیکی و مکانیکی انجام گرفته، نتایج به دست آمده به شرح زیر می‌باشد:

### مراجع

1. Malhotra, V.M., Nevill, A. "Symposium on concrete technology in the use of demolition waste in concrete", by wain Wright, PJ 26, pp. 179-197, (1995).
2. Frondistion, K., Yannas, S., "Economics of concrete Recycling in the United States", Advanced Research

- institute problems in the Recycling concrete, France, Nov. 25-28, pp.163-186, (1980).
3. Hansen, T. C. (Editor), "Recycling of demolished concrete and Masonry", RILEM (The international – union of testing and Research laboratories for materials and structures), Reports, (1992).
  4. Vazquez, E., Bara, M., "The influence of retained moisture in aggregates from recycling on the properties of new hardened concrete", Waste Management, Volume 16, Issues 1-3, pp.113-117, (1996).
  5. Katz, A., "Properties of concrete made with recycled aggregate from partially hydrated old concrete", Cement and concrete Research, Vo. 33, pp. 703-711, (2003).
  6. Ajdukiewicz, A., kliszczewicz, A., "Influence of recycled aggregates on mechanical properties of HS/HPC", Cement and concrete composites, Vol. 24, pp. 269-279, (2002).
  7. حاجی غفاری؛ حسین، "بتن بازیافتی - بررسی خواص بتن ساخته شده با خرد بتن به عنوان درشت دانه"، مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی بتن، دفتر تحقیقات و معیارهای فنی دانشکده فنی دانشگاه تهران، صفحه ۱۴۰ الی صفحه ۱۴۹، (۱۳۷۶).
  8. گنجیان؛ اسماعیل، "خواص مکانیکی و فیزیکی میکروسیلیس ایران"، مجموعه مقالات سمینار بین المللی کاربرد میکرو سیلیس در بتن، ۸-۷، صفحه ۱۹۸ الی ۲۱۳، اردیبهشت (۱۳۷۶).
  9. نویل؛ آدام، "بتن شناسی" ترجمه دکتر هرمز فامیلی، بازنگری چهارم، انتشارات جهاد دانشگاهی علم و صنعت، (۱۳۷۸).
  10. اسماعیل پور؛ اسماعیل "افزودنی های بتن و استانداردهای ملی و بین المللی" ، مجموعه مقالات نخستین سمینار نقش مواد افزودنی در توسعه تکنولوژی بتن - دانشگاه صنعتی امیر کبیر و شرکت بتون شیمی خاورمیانه، تهران، صفحه ۹۰ الی ۹۴، ۲۰-۱۹ اردیبهشت (۱۳۶۸).
  11. مجیدی اردکانی؛ محمدحسین، رمضانیانپور؛ علی اکبر، طاهری؛ افشین "ترکیبات و ویژگی های فوق روان کننده های بتن"، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، نشریه شماره ۹۳۲، چاپ اول، زمستان (۱۳۷۴).