

تحقیقات بتن
سال پنجم، شماره دوم
پاییز و زمستان ۹۱
ص ۳۳-۴۴
تاریخ دریافت: ۹۲/۷/۲۵
تاریخ پذیرش: ۹۲/۸/۱۶

رابطه مقاومت فشاری با مقاومت کششی و وزن مخصوص بتن سبک ساخته شده با پوکه معدنی منطقه کردستان

علیرضا حبیبی*

استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه کردستان، سنندج

آروین وزیری

کارشناس مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه کردستان، سنندج

آرمان محمدی

کارشناس مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه کردستان، سنندج

چکیده

هدف از این پژوهش تعیین رابطه مقاومت فشاری با مقاومت کششی و وزن مخصوص بتن سبک سازه‌ای، ساخته شده از دانه‌های سبک معدنی (پوکه) استخراجی از معادن موجود در کردستان ایران، است. به این منظور از افزودنی‌های معدنی و شیمیایی در طرح اختلاط و ساخت بتن سبک استفاده گردیده است. با در نظر داشتن جنبه‌های اجرایی این نوع بتن، متغیرهایی که در طرح اختلاط مورد نظر هستند، عبارت اند از: نسبت مقاومت فشاری به وزن مخصوص بتن، مقدار پوکه از کل حجم سنگدانه. پس از ساخت بتن و عمل آوری نمونه‌ها به منظور بررسی تأثیر نسبت متغیرهای ذکر شده آزمایشات لازم بر روی آنها انجام می‌گیرد. نتایج حاصل از تحقیق نشان می‌دهد که با به کار بردن سبکدانه پوکه در طرح اختلاط بتن سبک به عنوان سنگدانه و ثابت نگه داشتن میزان سیمان و سایر مصالح مصرفی، ضمن کاهش وزن مخصوص بتن، در بیشتر موارد می‌توان به مقاومت فشاری مطلوبی دست یافت.

واژه‌های کلیدی: بتن سبک، مقاومت فشاری، مقاومت کششی، وزن مخصوص، دانه سبک معدنی.

* نویسنده مسئول: alireza_habib@yahoo.com

۱- مقدمه

یکی از مشکلات مهم در طراحی و اجرای ساختمان‌ها وزن مرده بسیار زیاد ساختمان می‌باشد. کاهش وزن مرده ساختمان و استفاده از بتن‌هایی با وزن مخصوص کمتر و مقاومت فشاری بیشتر در سازه‌های بتنی، همواره مورد توجه بسیاری از مهندسين طراح بوده است. این موضوع از این نظر حائز اهمیت است که نیروهای زلزله وارد بر سازه با جرم سازه متناسب بوده و کاهش جرم سازه مهمترین عامل در کاهش اثر زلزله بر آن است [۱]. بدیهی است که استفاده از مصالح سبک موجب کم شدن بار مرده و کاهش وزن تیرها، ستون‌ها و پی‌ها می‌شود که در نهایت به اقتصادی شدن طرح منجر می‌گردد.

یکی از مصالحی که به صورت سازه‌ای و غیرسازه‌ای در ساختمان مورد استفاده قرار می‌گیرد بتن است. در ساختمان‌های بتن مسلح از بتن در اجزای سقف، تیر، ستون و دیوارهای برشی استفاده می‌شود و در ساختمان‌های فلزی، استفاده آن عمدتاً در سقف‌های کامپوزیت می‌باشد. علیرغم فواید عمده‌ای که بتن دارد، دو عیب عمده در آن به صورت ذاتی وجود دارد که یکی مقاومت کششی پایین آن و دیگری وزن مخصوص نسبتاً زیاد آن می‌باشد. از طرفی وزن مخصوص نسبتاً زیاد بتن (در حدود ۲۴۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب برای بتن غیرمسلح) در ساختمان‌های بتن مسلح باعث می‌شود که وزن اسکلت بتنی ساختمان افزایش یافته و در نتیجه با بالا رفتن وزن مرده ساختمان نیروهای ثقلی و نیروی زلزله وارد بر آن نیز افزایش یابد. این امر نهایتاً استفاده از المان‌هایی با ابعاد بزرگ را ایجاد کرده که خود حجم بیشتری از بتن به همراه میلگردهای بیشتری را می‌طلبد. افزایش ابعاد المان‌های سازه‌ای چون تیرها و ستون‌ها یکی از معایب مهم ساختمان‌های بتن مسلح است که مشکلات معماری و کاهش زیربنای مفید را ایجاد می‌نماید. بطور کلی دو روش متفاوت برای رفع این مسأله وجود دارد. روش اول مبتنی بر افزایش مقاومت بتن می‌باشد تا به این وسیله بتوان ابعاد المان‌ها و در نتیجه حجم بتن و وزن میلگرد را کاهش داد. روش دوم بر پایه کاهش وزن مخصوص بتن (استفاده از بتن سبک) است [۲].

از مهمترین تحقیقات موجود در زمینه کاهش اثرات زلزله می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
نقی پور و حاتم در سال ۱۳۸۳ به بررسی اثرات کاهش جرم

(وزن) دیوارها و کف‌های ساختمان، با استفاده از سیستم‌های جدید سقف و دیواراستاندارد و تأیید شده، در ساختمان فولادی و انتخاب سیستم سازه‌ای مناسب در کاهش فولاد مصرفی و در نتیجه دستیابی به طرح مؤثر اقتصادی، پرداختند [۳]. عدل پرور و وثوقی‌فر در سال ۱۳۸۴ نقش پانل‌های گچی خشک به عنوان مصالح نوین و سبک جهت کاهش تلفات ناشی از اثرات تخریبی زلزله در صنعت ساختمان را بررسی نمودند [۴]. باقری و همکارانش در سال ۱۳۸۶ معماری سبک را به عنوان راهکاری برای ایمنی لرزه‌ای و کاهش وزن سازه پیشنهاد دادند [۵]. حمیدی ژند و رضایی در سال ۱۳۸۷ به مقایسه اثر سبک‌سازی عناصر غیرسازه‌ای ساختمان در رفتار، قیمت تمام شده و سرعت اجرای مصالح مختلف پرداختند [۶]. اکبری مهر و کاظمی در سال ۱۳۸۹ اثرات فناوری‌های نوین تیغه‌بندی فضاهای داخلی ساختمان‌ها در کاهش وزن سازه و متعاقباً کاهش نیروهای زلزله را مورد بررسی قرار دادند [۷]. طراحی در سال ۱۳۸۹ کارکرد بلوک‌های ایرکریت در مقاوم‌سازی و سبک‌سازی سازه را بررسی نمود [۸].

تلاش‌هایی که برای ساختن بتن سبک در اروپا و امریکا صورت گرفته است به حدود ۵۰ سال پیش بر می‌گردد. مالهوترا با استفاده از سنگدانه‌های سنگ‌رسی منبسط شده به بتن سبکی با مقاومت فشاری ۷۰ مگاپاسکال و وزن مخصوص ۲۰۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب دست یافت [۹]. همچنین بررسی‌های ویتکمب و چینو با استفاده از سنگدانه‌های سبک سلیسی به مقاومت ۷۰/۵ مگاپاسکال و وزن مخصوص ۱۸۶۰ کیلوگرم بر مترمکعب منتهی شد [۱۰]. تحقیقات و بررسی‌های روسیگنولو و همکارانش نشان داد که با استفاده از دانه‌های سبک می‌توان به مقاومت ۵۳/۶ مگاپاسکال و وزن مخصوص ۱۶۰۵ کیلوگرم بر مترمکعب دست یافت [۱۱].

پوکه قدیمی‌ترین سبکدانه‌ای است که مورد استفاده قرار گرفته است و در اثر ورود مواد مذاب آتش‌فشانی به محیط‌های آبی مانند دریاها و دریاچه‌ها و سرد شدن سریع ایجاد می‌شود. رنگ آن سیاه، خاکستری روشن و قهوه‌ای تیره می‌باشد. به دلیل سرد شدن سریع مواد مذاب حباب‌های نسبتاً درشتی در آن ایجاد می‌شود که گاهی اوقات به هم پیوسته‌اند و تا سطح سنگدانه امتداد یافته‌اند. در ایران این سنگ با عنوان پوکه معدنی قروه هم

ASTM-C ۳۳۰ و با ابعاد mm ۲/۳۶ - ۱۹ انتخاب گردیده است که دارای وزن ظاهری خشک ۸۵۰ کیلوگرم بر متر مکعب و وزن مخصوص اشباع ۱۱۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب و نیز جذب آب ۱۲٪ می باشد.

سیمان مصرفی در مخلوط‌های آزمایشی، سیمان پرتلند نوع ۴۲۵-۱ می باشد که تولید کارخانه سیمان کردستان بوده و چگالی آن برابر ۳۱۵۰ کیلوگرم بر متر مکعب است. مشخصات شیمیایی سیمان مورد استفاده در تحقیق، در جدول (۱) ارائه شده است.

میکروسیلیس مصرف شده در ساخت بتن سبک، محصول شرکت صنایع شیمی ساختمان آبادگران با وزن مخصوص ظاهری ۵۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب و دانسیته مترکرم ۲۲۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب می باشد. در تحقیق حاضر، ۰/۱ وزن سیمان با میکروسیلیس جایگزین شده است. به خاطر ملاحظات اقتصادی، این مقدار در طرح اختلاطها بدون حل کردن در آب و به صورت خشک به مخلوط بتن اضافه شده است. مشخصات شیمیایی میکروسیلیس مورد استفاده در تحقیق، در جدول (۲) ارائه شده است.

نرمی بسیار زیاد میکروسیلیس، عامل اصلی پرکنندگی و کاهش نفوذپذیری در بتن بوده و از مهم ترین خواص فیزیکی آن به شمار می آید. نکته قابل توجه به هنگام مصرف پودر میکروسیلیس به ویژه برای مخلوط‌هایی با نسبت آب به سیمان پایین، آن است که کارایی مخلوط به دلیل نرمی زیاد پودر و نیاز مبرم به آب اضافی، به طور محسوس کاهش می یابد. لذا استفاده از فوق روان کننده امری اجتناب ناپذیر است. به همین علت در ساخت نمونه‌های بتنی به میزان ۰/۰۰۹ برابر وزن سیمان مصرفی، فوق روان کننده به کار گرفته شده است. فوق روان کننده مورد استفاده محصول شرکت صنایع شیمی ساختمان آبادگران با وزن مخصوص ۱۱۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب می باشد و به صورت مایع و مخلوط با آب، به ترکیب بتن اضافه شده است.

۲-۳- ساخت نمونه‌ها

در تحقیق حاضر، نسبت‌های اختلاط اجزاء، مطابق استاندارد ۹۸-

۲۱۱.۲ ACI انجام گرفته است [۱۵]. بر این اساس، مقادیر اجزاء

شناخته می شود؛ به این دلیل که معادن نسبتاً بزرگی از این سبکدانه در قروه کردستان موجود است [۱۲]. هدف اصلی از تحقیق حاضر، تعیین رابطه مقاومت فشاری با مقاومت کششی و وزن مخصوص بتن سبک ساخته شده با پوکه معدنی قروه می باشد. به این منظور نمونه‌های متعددی ساخته شده و مورد آزمایش قرار می گیرد.

۲- برنامۀ آزمایشگاهی

۲-۱- نمونه برداری

در حال حاضر منابع غنی از پوکه های معدنی در کشور وجود دارند که تعدادی از آنها در حال استخراج و بهره برداری هستند که از جمله این معادن می توان به معادن کردستان اشاره نمود. لیکن علیرغم پتانسیل بالای این مواد، مصرف آنها از لحاظ حجمی و تنوع کاربرد به صورت شایسته انجام نمی گیرد. یکی از دلایل عمده این مسأله، عدم شناخت کافی تولیدکنندگان واحدهای صنعتی از خواص مهندسی و کاربردهای بالقوه آنهاست.

در این پژوهش به منظور نمونه برداری، از معادن قروه استفاده شده است. قروه یکی از شهرهای استان کردستان است که در کیلومتر ۸۷ جاده شهرستان سنندج به سمت تهران، واقع گردیده است.

۲-۲- مصالح مصرفی

جهت ساخت نمونه‌ها از ماسه به ابعاد mm ۰-۵ شکسته به عنوان مصالح ریزدانه استفاده شده است که دانه بندی ماسه مطابق استاندارد ASTM-C ۳۳۰ با مدول نرمی ۳/۴۲، وزن مخصوص حقیقی ۲۵۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب و وزن مخصوص ظاهری ۱۶۵۰ کیلوگرم بر متر مکعب می باشد [۱۳]. درشت دانه های مورد استفاده در این مطالعه از نوع پوکه معدنی اسکوریا می باشند. از دیدگاه ماکروسکوپی، پوکه معدنی اسکوریا به رنگ خاکستری تیره متمایل به قهوه ای بوده که ظاهری شبیه به سنگا دارد. این سنگ از متداول ترین نوع پوکه های معدنی بوده و محققان مختلف مطالعات بسیار زیادی را در دنیا به منظور شناسایی خصوصیات و کاربردهای آنها انجام داده اند [۱۴].

دانه بندی پوکه در محدوده مجاز دانه بندی مطابق با استاندارد

جدول ۱- مشخصات شیمیایی سیمان مصرفی

عنوان	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	SO ₃	Na ₂ O	K ₂ O
درصد	۲۰/۰۳	۴/۵۳	۳/۶۳	۶۰/۲۵	۳/۴۲	۲/۲۳	-	-

جدول ۲- مشخصات شیمیایی میکروسیلیس مصرفی

عنوان	SiO ₂	SiC	C	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	K ₃ O	Na ₂ O	Na ₂ O,P ₂ O ₅ ,SO ₃ ,Cl
درصد	۹۳/۶	۰/۵	۰/۳	۰/۹	۱/۳	۰/۵	۰/۱	۰/۱	۰/۹

تحقیق، از قالب‌های پلاستیکی فشرده برای ساخت نمونه‌ها استفاده شده است.

به منظور جلوگیری از چسبیدگی بتن به جدار قالب، ابتدا جداره‌های داخلی قالب با یک لایه نازک روغن معدنی آغشته گردید و سپس بتن در چند لایه داخل قالب ریخته شد. تراکم بتن‌های با اسلامپ بالا در سه لایه و با زدن ۲۵ ضربه به هر لایه توسط یک میله گرد به قطر ۱۶ میلی‌متر انجام گردید.

۲-۴- عمل آوری نمونه‌ها

پس از ساخت و قالب‌گیری نمونه‌های بتنی، نمونه‌ها پس از ۲۴ ساعت از قالب خارج و در حوضچه آب به روش غرقاب کردن نگهداری گردیدند. در سن ۲۶ روز نمونه‌ها از حوضچه خارج و بعد از وزن کردن به مدت ۲ روز در هوای آزاد با دمای ۲۵ درجه سانتی‌گراد خشک و دوباره وزن شدند و بعد از آن مورد آزمایش قرار گرفتند.

سطح بالای استوانه‌های بتنی که توسط ماله پرداخت و صاف می‌گردید، معمولاً جهت انجام آزمایش به اندازه کافی یکنواخت نبوده و می‌بایست اقدامات دیگری بر روی آن انجام گیرد. تغییرات تا ۰/۰۵ میلی‌متر در سطوح بالا و پایین بر اساس استاندارد، مجاز می‌باشد. بدین منظور برای ایجاد سطوح صاف از خمیر سیمان سخت شده، روی بتن سخت شده استفاده شده است. پوشش به صورت نازک و به ضخامت ۱/۵ تا ۳ میلی‌متر و دارای مقاومتی نظیر مقاومت بتن آزمایش شونده اجرا گردید. علاوه بر صاف بودن سطوح دوسر استوانه، به عمود بودن سطوح بر محورهاستوانه نیز توجه گردید که این موضوع در واقع نشانگر موازی بودن سطوح دو انتهای استوانه می‌باشد.

مخلوط‌های بتن سبک به روش حجمی با در نظر گرفتن درصد جذب آب نیم‌ساعته درشتدانه سبک محاسبه گردید. همچنین مقدار آب با توجه به رطوبت طبیعی و حالت اشباع دانه‌ها، تصحیح شد [۱۶]. در کلیه آزمایش‌ها، نسبت میکروسیلیس، برابر با ۱۰٪ وزن مصالح سیمانی در نظر گرفته شد. مقادیر محاسبه شده برای اجزای بتن برای ۱۲ نوع طرح اختلاط بتن (با توجه به پارامتر متغیر در نظر گرفته شده در هر طرح اختلاط) در جدول (۳) ارائه شده است. بنا بر اطلاعات موجود در جدول ۳ و محاسبه مجموع وزن اجزای ترکیب بتن نسبت به وزن مخصوص آنها، می‌توان نشان داد که حجم مصالح مصرفی در طرح اختلاط، یک متر مکعب می‌باشد. به این منظور حجم مصالح مصرفی را مطابق فرمول زیر می‌توان تعیین نمود:

$$\frac{\text{پوکه}}{1100} + \frac{\text{ماسه}}{1650} + \frac{\text{میکروسیلیس}}{2200} + \frac{\text{فوق روان کننده}}{1100} + \frac{\text{آب}}{1000} + \frac{\text{سیمان}}{3150}$$

به عنوان نمونه، حجم مصالح مصرفی برای طرح اختلاط S2 به صورت زیر محاسبه می‌گردد:

$$\frac{450}{3150} + \frac{142}{1000} + \frac{3.6}{1100} + \frac{50}{2200} + \frac{380}{1650} + \frac{521}{1100} = 0.143 + 0.142 + 0.003 + 0.023 + 0.230 + 0.474 \approx 1 \text{ m}^3$$

طبق استاندارد ASTM-C۳۳۰، نمونه‌های استوانه‌ای در قالب‌های با قابلیت استفاده مجدد و یا قالب‌های یکبار مصرف ساخته می‌شوند. قالب‌های نوع اول معمولاً از جنس فولاد، چدن، برنج و انواع پلاستیک ساخته می‌شوند؛ در حالی که قالب‌های نوع دوم از صفحات فلزی، پلاستیک، محصولات کاغذی ضد آب و یا سایر موادی که خواص فیزیکی نظیر غیر قابل نفوذ بودن و عدم جذب آب و عدم تغییر طول راتامین می‌کنند، ساخته می‌شوند. در این

نتایج آزمایش‌ها

۳-۱- آزمایش مقاومت فشاری

نمونه‌های بتنی به صورت استوانه‌ای استاندارد 150×300 mm تهیه گردیده و برای آزمایش از جک بتن شکن استفاده شده است. نتایج بدست آمده از آزمایش مقاومت فشاری و وزن مخصوص خشک مربوط به ۱۲ طرح اختلاط مورد نظر برای نمونه‌های بتنی در سن ۲۸ روز در جدول (۴) خلاصه شده است. در شکل (۱)، تغییرات مقاومت فشاری نمونه‌های بتنی بر حسب تغییرات وزن مخصوص، به ازای مقادیر ثابت نسبت آب به سیمان نشان داده شده و در شکل (۲)، تغییرات مقاومت فشاری نمونه‌های بتنی بر حسب تغییرات وزن مخصوص، به ازای مقادیر ثابت پوکه نشان داده شده است.


از آنجایی که مقاومت فشاری‌ای که از خواص مهم بتن محسوب می‌شود و اطلاع از این پارامتر نقش مهمی در کنترل کیفیت بتن و اصلاح روش‌های تهیه آن دارد، مقاومت مشخصه بتن مقاومتی است که ۹۵ درصد نمونه‌ها مقاومتی بالاتر از آن دارند و تنها ۵ درصد از کلیه نتایج آزمایش می‌توانند کمتر از این مقدار باشند. به دلیل آنکه بر اساس آیین‌نامه ACI، برای انجام این پژوهش فقط نمونه استوانه‌ای استاندارد 150×300 mm مورد قبول است و در صورت استفاده از نمونه‌های استوانه‌ای دیگر، می‌بایست از ضرایب تبدیل جهت تصحیح استفاده می‌شد،

جدول ۳- مقادیر اجزای بکار رفته در یک مترمکعب مخلوط بتنی (کیلوگرم) برای طرح اختلاط S1 تا S12

شماره طرح	سیمان	نسبت آب به سیمان	آب	فوق‌روان‌کننده	میکروسیلیس	ماسه	پوکه	نسبت حجم پوکه به حجم کل سنگدانه
S1	۴۵۰	۰/۳	۱۳۵	۳/۶	۵۰	۲۵۳	۵۹۶	۰/۸۰
S2	۴۵۰	۰/۳	۱۴۲	۳/۶	۵۰	۳۸۰	۵۲۱	۰/۷۰
S3	۴۵۰	۰/۳	۱۴۹	۳/۶	۵۰	۵۰۶	۴۴۷	۰/۶۰
S4	۴۵۰	۰/۴	۱۷۳	۳/۶	۵۰	۲۳۹	۵۶۳	۰/۸۰
S5	۴۵۰	۰/۴	۱۸۰	۳/۶	۵۰	۳۵۸	۴۹۳	۰/۷۰
S6	۴۵۰	۰/۴	۱۸۷	۳/۶	۵۰	۴۷۸	۴۲۲	۰/۶۰
S7	۴۵۰	۰/۵	۲۱۳	۳/۶	۵۰	۲۲۵	۵۳۰	۰/۸۰
S8	۴۵۰	۰/۵	۲۱۹	۳/۶	۵۰	۳۳۷	۴۶۴	۰/۷۰
S10	۴۵۰	۰/۶	۲۵۲	۳/۶	۵۰	۲۱۱	۴۹۷	۰/۸۰
S11	۴۵۰	۰/۶	۲۵۸	۳/۶	۵۰	۳۱۷	۴۳۵	۰/۷۰
S12	۴۵۰	۰/۶	۲۶۴	۳/۶	۵۰	۴۲۲	۳۷۳	۰/۶۰

جدول ۴- نتایج میانگین مقاومت فشاری و وزن مخصوص نمونه‌ها

شماره طرح	مقاومت فشاری (مگاپاسکال)	وزن مخصوص خشک (کیلوگرم بر مترمکعب)	شماره طرح	مقاومت فشاری (مگاپاسکال)	وزن مخصوص خشک (کیلوگرم بر مترمکعب)
S1	۳۳/۷۶	۱۹۹۷	S7	۳۵/۲۳	۱۹۶۸
S2	۳۹/۶۹	۲۰۲۸	S8	۳۵/۸۵	۱۹۴۱
S3	۲۵/۱۰	۲۰۷۵	S9	۳۹/۴۴	۱۹۸۱
S4	۳۶/۸۰	۱۹۶۷	S10	۳۷/۹۶	۱۸۷۸
S5	۴۲/۷۱	۱۹۹۲	S11	۳۸/۴۰	۱۹۲۵
S6	۳۷/۴۶	۲۰۷۳	S12	۲۷/۹۴	۱۹۵۳






شکل ۱- تغییرات مقاومت فشاری بر حسب تغییرات وزن مخصوص، به ازای مقادیر ثابت W/C

۳-۲- آزمایش مقاومت کششی

در این آزمایش که برای بارگذاری مستقیم بتن در بارگذاری کششی صورت می‌گیرد، بتن با چسبی بسیار محکم به صفحات فلزی می‌چسبد، به گونه‌ای که مقاومت چسب متصل‌کننده بتن و فلز از مقاومت کششی بتن بیشتر بود. این وسیله قادر خواهد بود به بعضی از وسایل آزمایشگاه کشش فلزات و میلگرد نیز بچسبد.

در این آزمایش می‌توان کرنش بتن را به صورت مستقیم محاسبه نمود. همچنین در این حالت امکان محاسبه کرنش جانبی نیز وجود دارد. در صورتی که بارگذاری دوره‌ای به صورت ناقص و در محدوده کشش صورت بگیرد، می‌توان از این روش استفاده نمود. نتایج بدست آمده از آزمایش مقاومت کششی مربوط به ۱۲ طرح اختلاط مورد نظر برای نمونه‌های بتنی در سن ۲۸ روز در جدول (۵) خلاصه شده و با نتایج مقاومت فشاری مقایسه شده است. در شکل (۳)، تغییرات مقاومت کششی نمونه‌های بتنی بر حسب تغییرات وزن مخصوص، به ازای مقادیر ثابت نسبت آب به سیمان نشان داده شده و در شکل (۴)، تغییرات مقاومت کششی نمونه‌های بتنی بر حسب تغییرات وزن مخصوص، به ازای مقادیر ثابت پوکه نشان داده شده است.



شکل ۲- تغییرات مقاومت فشاری بر حسب تغییرات وزن مخصوص، به ازای مقادیر ثابت پوکه

۳-۳-۱- نسبت‌های ثابت حجم پوک به حجم سنگدانه
 با بررسی طرح اختلاط‌های مختلف، مشاهده می‌شود که علاوه بر طرح S5، طرح‌های S2 و S8 و S11 نیز دارای حجم پوک به برابر ۷۰٪ هستند. به منظور مقایسه این طرح اختلاط‌ها با طرح اختلاط بهینه (S5)، مقاومت فشاری و وزن مخصوص مربوط به آنها در جدول (۷) و (۸) آمده است. همانطور که مشاهده می‌شود، طرح‌های S8 و S11 نسبت به طرح بهینه دارای کاهش وزن مخصوص می‌باشند، اما از سوی دیگر به دلیل افت مقاومت فشاری زیادی که نسبت به طرح بهینه دارند برتری متغیر وزن مخصوص آنها در نظر گرفته نخواهد شد.





۳-۳-۲- نسبت‌های ثابت آب به سیمان
 ویژگی طرح اختلاط‌های S4 و S6 این است که شبیه طرح S5 دارای نسبت آب به سیمان ثابت برابر ۴۰٪ می‌باشد. در این بخش، این طرح‌ها از نظر مقاومت فشاری و وزن مخصوص با طرح بهینه مقایسه شده‌اند. نتیجه این مقایسه در جدول (۹) و (۱۰) آمده است. قابل مشاهده است که هر دو طرح اختلاط S4 و S6 نسبت به طرح بهینه دارای کاهش مقاومت فشاری می‌باشند. از سوی دیگر وزن مخصوص طرح S6 نسبت به طرح بهینه، بیشتر بوده و اختلاف وزن مخصوص طرح S4 نسبت به طرح بهینه، ناچیز می‌باشد.

۳-۳-۴- نسبت مقاومت فشاری به مقاومت کششی
 با بررسی نتایج بدست آمده مشاهده می‌شود که هر کدام از متغیرهای مقاومت فشاری و مقاومت کششی برای بررسی طرح‌ها مؤثر می‌باشند. برای در نظر گرفتن اهمیت هر دو متغیر به طور همزمان، می‌توان از نسبت مقاومت فشاری به مقاومت کششی استفاده کرد. این نسبت برای هر کدام از طرح‌های اختلاط محاسبه شده و در جدول (۱۱) آمده است. با توجه به نتایج موجود در جدول (۱۱) مشاهده می‌گردد که اختلاط شماره S2 با بیشترین میزان نسبت مقاومت فشاری به مقاومت کششی، بهترین طرح اختلاط می‌باشد. همچنین براساس نسبت ذکر شده می‌توان طرح S2 را با سایر موارد دارای شرایط مشابه برحسب نسبت حجم پوک ثابت و یا نسبت آب به سیمان ثابت مقایسه کرد که در ادامه این بخش، به این موضوع پرداخته می‌شود.

جدول ۵- نتایج میانگین مقاومت فشاری و مقاومت کششی

شماره طرح	نمونه‌ها	
	مقاومت فشاری (مگاپاسکال)	مقاومت کششی (مگاپاسکال)
S1	۳۳/۷۶	۴/۳۹
S2	۳۹/۶۹	۳/۹۲
S3	۲۵/۱۰	۳/۵۹
S4	۳۶/۸۰	۴/۶۷
S5	۴۲/۷۱	۴/۲۷
S6	۳۷/۴۶	۴/۳۶
S7	۳۵/۲۳	۴/۴۲
S8	۳۵/۸۵	۴/۴۷
S9	۳۹/۴۴	۴/۱۴
S10	۳۷/۹۶	۴/۲۳
S11	۳۸/۴۰	۴/۰۳
S12	۲۷/۹۴	۳/۸۴




۳-۳-۳- نسبت مقاومت فشاری به وزن مخصوص
 با بررسی نتایج بدست آمده مشاهده می‌شود که هر کدام از متغیرهای وزن مخصوص و مقاومت فشاری برای بررسی طرح‌ها مؤثر می‌باشند. برای در نظر گرفتن اهمیت هر دو متغیر بطور همزمان، می‌توان از نسبت مقاومت فشاری به وزن مخصوص نمونه بتنی استفاده کرد. این نسبت برای هر کدام از طرح‌های اختلاط محاسبه شده و در جدول (۶) آمده است. با توجه به نتایج جدول (۶) مشاهده می‌گردد که در پژوهش انجام شده با در نظر گرفتن تأثیر همزمان دو عامل، اختلاط شماره S5 با بیشترین میزان نسبت مقاومت فشاری به وزن مخصوص، بهترین طرح اختلاط می‌باشد. همچنین بر اساس متغیر ذکر شده می‌توان طرح S5 را با سایر موارد دارای شرایط مشابه برحسب نسبت حجم پوک ثابت و یا نسبت آب به سیمان ثابت مقایسه کرد.



شکل ۳- تغییرات مقاومت کششی بر حسب تغییرات وزن مخصوص، به ازای مقادیر ثابت W/C

جدول ۶- نسبت مقاومت فشاری به وزن مخصوص

شماره طرح	نسبت مقاومت فشاری به وزن مخصوص
S1	۰/۰۱۶۹
S2	۰/۰۱۹۶
S3	۰/۰۱۲۱
S4	۰/۰۱۸۷
S5	۰/۰۲۱۴
S6	۰/۰۱۸۱
S7	۰/۰۱۷۹
S8	۰/۰۱۸۵
S9	۰/۰۱۹۹
S10	۰/۰۲۰۲
S11	۰/۰۱۹۹
S12	۰/۰۱۴۳



شکل ۴- تغییرات مقاومت کششی بر حسب تغییرات وزن

مخصوص، به ازای مقادیر ثابت پوکه

شماره طرح	مقاومت فشاری (مگاپاسکال)	تغییرات مقاومت نسبت به طرح بهینه
S2	۳۹/۶۹	۹٪ کاهش
S5	۴۲/۷۱	۰
S8	۳۵/۸۵	۱۷٪ کاهش
S11	۳۸/۴۰	۱۱٪ کاهش

جدول ۱۱- نسبت مقاومت فشاری و مقاومت کششی

شماره طرح	نسبت مقاومت فشاری به مقاومت کششی
S1	۷/۶۹۰
S2	۱۰/۱۲۵
S3	۶/۹۹۱
S4	۷/۸۸۰
S5	۱۰/۰۰۲
S6	۸/۵۹۱
S7	۷/۹۷۰
S8	۸/۰۲۰
S9	۹/۵۲۷
S10	۸/۹۷۴
S11	۹/۵۲۸
S12	۷/۲۷۶

جدول ۱۲- مقاومت فشاری طرح‌های با حجم پوک ۰/۷۰

شماره طرح	مقاومت فشاری (مگاپاسکال)	تغییرات مقاومت نسبت به طرح بهینه
S2	۳۹/۶۹	.
S5	۴۲/۷۱	۸٪ افزایش
S8	۳۵/۸۵	۱۰٪ کاهش
S11	۳۸/۴۰	۴٪ کاهش

جدول ۱۳- مقاومت کششی طرح‌های با حجم پوک ۰/۷۰

شماره طرح	وزن مخصوص خشک (کیلوگرم بر مترمکعب)	تغییرات وزن مخصوص نسبت به طرح بهینه
S2	۳/۹۲	.
S5	۴/۲۷	۹٪ افزایش
S8	۴/۴۷	۱۴٪ افزایش
S11	۴/۰۳	۳٪ افزایش

۳-۴-۱- نسبت‌های ثابت حجم پوک به حجم سنگدانه

طرح S2 دارای ویژگی مشترک حجم پوک ۰/۷۰ با طرح اختلاط‌های S5 و S8 و S11 می‌باشد. با مقایسه مقاومت فشاری و مقاومت کششی این طرح‌ها می‌توان به نتایج سودمندی دست یافت. نتیجه این مقایسه در جدول (۱۲) و (۱۳) خلاصه شده است. قابل مشاهده است که طرح‌های S8 و S11 نسبت به طرح بهینه دارای کاهش وزن مخصوص می‌باشند، اما به دلیل افت مقاومت فشاری زیادی که نسبت به طرح بهینه دارند، این موضوع اهمیت چندانی در عمل ندارد.

جدول ۸- وزن مخصوص طرح‌های دارای حجم پوک ۰/۷۰

شماره طرح	وزن مخصوص خشک (کیلوگرم بر مترمکعب)	تغییرات وزن مخصوص نسبت به طرح بهینه
S2	۲۰۲۸	۲٪ افزایش
S5	۱۹۹۲	.
S8	۱۹۴۱	۳٪ کاهش
S11	۱۹۲۵	۴٪ کاهش

جدول ۹- مقاومت فشاری طرح‌های با نسبت آب به سیمان ۰/۴۰

شماره طرح	مقاومت فشاری (مگاپاسکال)	تغییرات مقاومت نسبت به طرح بهینه
S4	۳۶/۸۰	۱۴٪ کاهش
S5	۴۲/۷۱	.
S6	۳۷/۴۶	۱۳٪ کاهش

جدول ۱۰- وزن مخصوص طرح‌های با نسبت آب به سیمان ۰/۴۰

شماره طرح	وزن مخصوص خشک (کیلوگرم بر مترمکعب)	تغییرات وزن مخصوص نسبت به طرح بهینه
S4	۱۹۶۷	۱٪ کاهش
S5	۱۹۹۲	.
S6	۲۰۷۳	۴٪ افزایش

۳-۴-۲- نسبت‌های ثابت آب به سیمان

مقایسه طرح S2 با طرح اختلاط‌های S1 و S3 از نظر مقاومت فشاری و وزن مخصوص، به دلیل داشتن نسبت ثابت آب به سیمان برابر ۳۰٪، حائز اهمیت است. نتایج حاصل از این مقایسه در جدول (۱۴) و (۱۵) خلاصه شده است. همانگونه که قابل مشاهده است، طرح S3 نسبت به طرح بهینه دارای کاهش وزن مخصوص می‌باشد، اما به دلیل افت مقاومت فشاری زیادی که نسبت به طرح بهینه دارد، این برتری در عمل با اهمیت نخواهد بود.

جدول ۱۴- مقاومت فشاری طرح‌های با نسبت آب به سیمان ۰/۴۰

شماره طرح	مقاومت فشاری (مگاپاسکال)	تغییرات مقاومت نسبت به طرح بهینه
S1	۳۳/۷۶	۱۵٪ کاهش
S2	۳۹/۶۹	.
S3	۲۵/۱۰	۳۷٪ کاهش

جدول ۱۵- وزن مخصوص طرح‌های با نسبت آب به سیمان ۰/۴۰

شماره طرح	وزن مخصوص خشک (کیلوگرم بر مترمکعب)	تغییرات وزن مخصوص نسبت به طرح بهینه
S1	۴/۳۹	۱۲٪ افزایش
S2	۳/۹۲	.
S3	۳/۵۹	۹٪ کاهش

۴- نتیجه گیری

در این پژوهش اثرات استفاده از پوکه معدنی در میزان تغییرات مقاومت فشاری با مقاومت کششی و وزن مخصوص بتن سبک مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمایش‌های انجام شده در مورد مقاومت فشاری ۲۸ روزه بطور کلی نشان داد که با بکار بردن سبکدانه پوکه در طرح اختلاط بتن سبک به‌عنوان سنگدانه و ثابت نگه داشتن میزان سیمان و سایر مصالح مصرفی، در بیشتر موارد می‌توان مقاومت فشاری مطلوبی کسب کرد.

نتایج تحقیق نشان داد که ازدیاد حجم سبکدانه پوکه در بتن سبک باعث افزایش مقاومت فشاری می‌شود، اما برای حجم‌های بیشتر از ۷۰٪ به دلیل افزایش حفره سنگدانه‌ای و ایجاد

تنش بیشتر در اطراف سبکدانه، ممکن است موجب کاهش مقاومت فشاری گردد. همچنین مصرف زیاد پوکه، به‌خاطر میزان جذب آب بالای آن در ملات بتن، باعث افزایش میزان آب مصرفی در خمیر بتن و در نتیجه افزایش وزن مخصوص بتن می‌شود. از سوی دیگر کاهش حجم پوکه در بتن سبک و افزایش ریزدانه باعث کاهش استحکام بتن گشته و روند تخریب ماتریس بتن در اثر فشار ناشی از بارگذاری را تسریع می‌بخشد.

نشان داده شد که با افزایش نسبت آب به سیمان طرح اختلاط بتن سبک، در نسبت‌های بالای پوکه، مقاومت بتن دچار کاهش می‌شود. این موضوع، به این دلیل است که ورود میزان بالای آب به داخل خمیر سیمان، باعث روانی آن گشته و از چسبندگی آن کاسته شده و در نتیجه استحکام لازم بین خمیر و سنگدانه برقرار نمی‌شود. کاهش نسبت آب به سیمان و ثابت نگه داشتن آن در حدود ۴۰٪، باعث افزایش کارایی، کاهش وزن مخصوص و همچنین افزایش مقاومت فشاری بتن گردید.

با توجه تحقیقات و آزمایشات صورت گرفته، به عنوان یک نتیجه کاربردی، می‌توان استفاده از پوکه به میزان ۷۰٪ حجم سنگدانه بتن در نسبت آب به سیمان ۴۰٪ و ثابت نگه داشتن میزان سیمان در حدود ۱۵٪ حجم بتن و استفاده از فوق‌روان‌کننده به منظور افزایش کارایی را بهترین حالت برای طرح اختلاط در نظر گرفت. در این حالت کاهش وزن مخصوص و همچنین افزایش مقاومت فشاری به میزان قابل توجهی نسبت به سایر طرح‌ها، مشاهده گردید.

۵- مراجع

- [1]. Yassar E., "High Strength Light weight Concrete Made With Ternary Mixtures of Cement-Fly Ash-silica Fume and Scoria Aggregate," Turkish Journal of Engineering & Environmental Sciences; 2004, Vol. 28, Issue 2, p95.
- [۲]. یزدانی، م، اردکانی، ع، هدایتی، ح، "جایگاه بتن سبک سازه‌ای در ایران و جهان- ضوابط آیین‌نامه‌ای و کاربرد"، مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی بتن سبک، دانشگاه تهران، تهران، ایران، ص ۲۷-۲۶، بهمن ۱۳۹۰.
- [۳]. نقی پور، م، حاتم، ا، "کاهش جرم ساختمان و نقش آن در اقتصادی بودن طرح در مقابل زلزله"، مجموعه مقالات اولین

with basaltic pumice and fly ash," *Materials Letters*, V. 57, p. 2267-2270, 2003.

[15]. ACI 211.2-98, "Standard Practice for Selecting Proportions for Structural Lightweight Concrete", ACI Manual of Concrete Practice, Part 1, American Concrete Institute, Detroit, 2000.

[۱۶]. مستوفی نژاد، د.، "تکنولوژی و طرح اختلاط بتن"، انتشارات ارکان، چاپ چهارم، ۱۳۸۰.

کنگره ملی مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران، ص ۲۴-۲۲، اردیبهشت ۱۳۸۳.

[۴]. عدل پرور، م.، وثوقی فر، ح.، "استفاده از پانل های گچی خشک به عنوان مصالح نوین و سبک جهت کاهش تلفات ناشی از اثرات تخریبی زلزله در صنعت ساختمان"، مجموعه همایش عمران، معماری و شهرسازی کرمان، کرمان، ایران، ۱۳۸۴.

[۵]. باقری، س.م.ص.، سبزقبایی، ر.، حسینی، م.، "معماری سبک راهکاری برای ایمنی لرزه ای"، مجموعه مقالات اولین کنفرانس سازه و معماری، تهران، ایران، ۱۳۸۶.

[۶]. حمیدی ژند، ج.، رضایی، م.، "مقایسه اثر سبک سازی عناصر غیر سازه ای ساختمان در رفتار، قیمت تمام شده و سرعت اجرای مصالح مختلف"، مجموعه مقالات چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور، تهران، ایران، ۱۳۸۷.

[۷]. اکبری مهر، ه.، کاظمی، م.، "فناوری تیغه های سبک در کاهش مقاومت جانبی طرح ساختمان"، مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی سبک سازی و زلزله، تهران، ایران، ۱۳۸۹.

[۸]. طراحی، م.، "مقاوم سازی و سبک سازی بوسیله بلوک های ایرکریت"، مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی سبک سازی و زلزله، تهران، ایران، ۱۳۸۹.

[9]. Malhotra M., "Properties of High-Strength Lightweight Concrete Incorporating Fly Ash – silica Fume," ACI.SP121-31, P.645, 1990.

[10]. Shchenov N., Withcomb, "How to obtain Strength concrete using Density Aggregate," ACI. SP 121-33, P.683, 1990.

[11]. Rossignolo J.A., Agnesini M.V.C, Morais J.A., "Properties of High-performance LWAC for precast structure with Brazilian light weight aggregates," Cement and Concrete Composites, V.1, P.4-46, 2001.

[۱۲]. شکرچی زاده، م.، فرزانه پور، م.، علی لیبر، ن.، ناصری، ع.، "بررسی کاربرد سبک دانه طبیعی اسکرپا در بتن سبک سازه ای"، نشریه داخلی انجمن بتن ایران، سال هفتم، شماره ۳۱، ۱۳۸۷.

[13]. ASTM C 330, "Standard Specification for Lightweight Aggregate for Structural Concrete," Annual Book of ASTM Standards, Section 4, V. 04. 02, American Society of Testing & Materials, West Conshohoken. PA, P.734, 1997.

[14]. Yassar, E., Atis, C.D., Kilic, A., Gulsen, H., "Strength properties of lightweight concrete made

Relationship Between Compressive Strength and Tensile Strength, and Special Weight of Lightweight Concrete Made with Kurdistan's Mineral Aggregate

A. R. Habibi*

Assistant Professor, Department of Civil Engineering, University of Kurdistan

A. Vaziri

BSc of Civil Engineering, University of Kurdistan

A. Mohammadi

BSc of Civil Engineering, University of Kurdistan

(Received: 2013/10/1 - Accepted: 2013/11/20)

Abstract

Objective of this study is to determine relation between compressive strength and tensile strength, and also special weight of concrete made with lightweight aggregate exploited from the existing mines in Kurdistan of Iran. For this purpose, mineral and chemical admixtures are used in concrete mix design and to produce lightweight concrete. The variables considered in the mix design are the ratio of compressive strength to concrete special weight, and the ratio of lightweight aggregate to the total volume of aggregate. An experimental study was carried out to examine effect of the mentioned variables, after making and curing concrete specimens. The results of the study show that in most of cases, favorable compressive strength can be obtained by using the lightweight aggregate and constant amounts of cement and other materials in the mix design.

Keywords: Lightweight Concrete; Compressive Strength; Tensile Strength; Special Weight; Mineral Lightweight Aggregate.

* Corresponding Author: ar.habibi@uok.ac.ir