

## تأثیر مواد نانو بر خواص مهندسی ملات خودتراکم حاوی خاکستر بادی

رحمت مدنده است\*

دانشیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی دانشگاه گیلان

ملک محمد رنجبر

استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی دانشگاه گیلان

احسان محسنی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران - سازه، دانشکده فنی دانشگاه گیلان

### چکیده

اخيراً مواد نانوساختار با توجه به عملکرد برتر خود مورد توجه قرار گرفته‌اند. در اين ميان صنعت بتن نيز با توجه به نيازهای خود از نظر استحکام و دوام، از استفاده‌کنندگان مهم مواد نانوساختار می‌باشد. لذا، مطالعات بتن و ملات حاوی افزودنی‌هایی در مقیاس نانو برای توسعه مصالح ساختمانی جدید حائز اهمیت می‌باشد.

هدف از این مطالعه بررسی ملات خودتراکم با استفاده از نانوذرات به عنوان جایگزین بخشی از سیمان است. در راستای کاهش مقدار سیمان و رسیدن به کارایی بهتر، ۲۵ درصد خاکستر بادی جایگزین سیمان شد. به کارگیری نانوذرات در کاهش مصرف سیمان به عنوان نمودی از کاربرد فناوری نانو در این راستا است. در این مقاله به بررسی خواص مهندسی ملات خودتراکم ساخته شده با به کارگیری ۱ تا ۵ درصد نانوذرات سیلیس، آهن و مسپرداخته شده است. خواص ملات تازه توسط آزمایش‌های جریان اسلام و جریان قیف ۷ شکل و خواص مکانیکی ملات سخت شده با آزمایش‌های مقاومت فشاری و مقاومت خمشی در سنین ۳، ۷ و ۲۸ روزه و جذب آب نمونه‌ها در سن ۲۸ روزه بررسی شدند. نتایج آزمایش‌ها نشان‌دهنده عملکرد مناسب نانو ذرات مذکور به خصوص نانوسیلیس و مس در بهبود کارایی، خواص مکانیکی و دوام ملات خودتراکم می‌باشد.

واژه‌های کلیدی: ملات خودتراکم، خواص مهندسی، دوام، مصالح در مقیاس نانو

\* نویسنده مسؤول: rmadandoust@guilan.ac.ir

یا بتن شرکت داده می‌شوند، مصالحی با خواص متفاوت تولید می‌شود.

به نظر نویسنده‌گان مطالعات محدودی در خصوص حضور نانوذرات در بتن و ملات خودتراکم برای دستیابی به ویژگی‌های مکانیکی و فیزیکی انجام پذیرفته است. چندین گزارش درباره حضور نانوذرات در بتن‌های معمولی موجود است که اکثر آنها نیز بر روی نانوذرات سیلیسیس متصرکز شده‌اند و حضور دیگر نانو ذرات بسیار کم گزارش شده است.

Senff و همکاران به بررسی اثر نانو سیلیسیس بر رئولوژی و خواص خمیر سیمان و ملات تازه پرداختند و متوجه تغییراتی در خواص رئولوژی ملات تازه حاوی نانوذرات سیلیسیس شدند[۵]. Lin و همکاران گزارش کردند که ذرات نانو سیلیسیس مقاومت فشاری ملات سیمانی حاوی خاکستر لجن را بهبود می‌بخشد[۶]. Ltifi و همکاران گزارش کردند که با حضور نانوسیلیسیس خمیر سیمان خصیم‌تر می‌گردد و روند هیدراتاسیون سیمان را تسريع می‌بخشد و مقاومت فشاری ملات با افزایش مقدار نانوسیلیسیس افزایش می‌یابد[۷]. همچنین Li و همکاران گزارش کردند که مقاومت فشاری و خمسمی اندازه‌گیری شده نمونه‌های حاوی نانوسیلیسیس و نانو اکسید آهن بیشتر از نمونه‌های بدون نانو ذرات است[۸].

در این مقاله اثرات استفاده از نانوذرات سیلیسیس، آهن و مس به منظور بررسی خواص مکانیکی و جذب آب ملات خودتراکم ارائه می‌شود که شامل خاکستر بادی به عنوان افزودنی معدنی جهت بهبود روانی و یک نوع فوق‌روان کننده بر پایه پلی کربوکسیلات جهت رسیدن به خودتراکمی است.

## ۲- برنامه آزمایشگاهی

### ۲-۱- مصالح مورد استفاده

در این مطالعه از سیمان پرتلند نوع دو مطابق با آئین نامه ASTM C150 [۹] استفاده شد و برای افزایش روانی و بهبود شرایط از خاکستر بادی استفاده گردید. ترکیب شیمیایی و مشخصات فیزیکی سیمان و خاکستر بادی در جدول ۱ آورده شده است. از ماسه رودخانه‌ای به عنوان سنگدانه استفاده شده است. دانه‌بندی ماسه مورد استفاده در جدول ۲ نشان داده شده است. برای رسیدن

یکی از برجسته‌ترین پیشرفت‌ها در تکنولوژی بتن در سال‌های اخیر، بتن خودتراکم است. بتن خودتراکم بتی است که به راحتی تحت اثر وزن خود بدون هیچ گونه لرزاندنی به طور کامل در تمام قالب پخش و آن را پر نماید و بتواند از میان میلگردها و مقاطع باریک عبور کند. بتن خودتراکم دارای سه ویژگی توانایی پرکنندگی، توانایی عبور کردن و مقاومت در برابر جدادشگی است.

روش‌های دستیابی به خودتراکمی محدود کردن حجم مواد درشت‌دانه، کاهش نسبت آب به مواد چسبنده و استفاده از فوق‌روان‌کننده می‌باشد[۱]. یکی از مضرات بتن خودتراکم هزینه آن است و با توجه به این موضوع که بعضی از افزودنی‌های معدنی همچون خاکستر بادی باعث افزایش کارایی، دوام و بهبود ویژگی‌های طولانی مدت می‌شود و از طرفی ارزان‌تر از سیمان پرتلند می‌باشد، بنابراین استفاده از این نوع افزودنی‌های معدنی نه تنها باعث کاهش هزینه SCC می‌شود، بلکه باعث بهبود ایفای نقش طولانی مدت آن می‌شود[۲].

از آنجاییکه اندازه‌گیری خواص رئولوژی بتن خودتراکم به خاطر نیاز به وسایل پیچیده اغلب مشکل است، لذا برای تعیین ویژگی کارایی SCC از ملات خودتراکم (SCM) استفاده می‌شود[۳ و ۴]. مطابق با نظر Domone و همکاران [۴] ملات‌ها با اهداف زیر مورد آزمایش قرار می‌گیرند:

۱. بتن خود تراکم نسبت به بتن معمولی شامل درشت‌دانه کمتری می‌باشد (۳۱ تا ۳۵ درصد حجمی) است. بنابراین خواص ملات بسیار نمایان می‌باشد.

۲. ارزیابی خواص ملات یک قسمت کامل طراحی فرآیند طرح اختلاط بسیاری از بتن‌های خود تراکم می‌باشد، بنابراین آگاهی از خواص ملات به خودی خود مهم است.

۳. ترکیب مصالح پودری همچنین برای کنترل خواص سخت شده همچون مقاومت استفاده می‌شود. دلیل چهارم اینکه آزمایش‌های ملات راحت‌تر از آزمایش‌های بتن می‌باشد.

نانوتکنولوژی، درک و به کار گیری خواص جدیدی از مواد و سیستم‌هایی در این بعد است که اثرات فیزیکی جدیدی از خود نشان می‌دهند. زمانی که ذرات بسیار ریز در خمیر سیمان، ملات و

## ۲-۲- نسبت‌های اختلاط

در این مطالعه ۱۶ طرح اختلاط ملات با نسبت‌های مختلف ساخته شد. مقدار خاکستر بادی ۲۵ درصد وزن سیمان در نظر گرفته شد و نسبت آب به مواد چسباننده (شامل سیمان + خاکستر بادی + نانوذرات) به طور ثابت در تمام نمونه‌ها ۰/۴ در نظر گرفته شد. ذرات نانو، به میزان ۱ تا ۵ درصد وزنی، جایگزین سیمان در نظر گرفته شد.

کدگذرای نمونه‌ها به این گونه است که عدد مریبوط به آن نشانگر درصد وزنی استفاده شده نانوذرات است و حرف آخر مریبوط به نوع نانو ذره استفاده شده می‌باشد که شامل ۳ نوع نانوسیلیس (NS)، نانو آهن (NF) و نانو مس (NC) می‌باشد.

برای رسیدن به جریان اسلامپ که در محدوده EFNARC باشد، مقدار فوق روان‌کننده از ۳/۵ تا ۴/۵ کیلوگرم بر متر مکعب متغیر بود[۳]. جزئیات طرح اختلاط‌ها در جدول ۴ آورده شده است. کمیت‌های ارائه شده بر حسب کیلوگرم بر متر مکعب می‌باشد.

## ۳-۲- آماده کردن نمونه‌ها

مساحت رویه نانوذرات بسیار زیاد می‌باشد. همچنین از طرفی، ذرات نانو ممکن است توزیع یکنواختی در مخلوط نداشته باشند و این موضوع به طور مستقیم روی خواص فیزیکی و مکانیکی ملات‌ها اثر می‌گذارد. به همین دلیل روند تولید نمونه‌ها در این مطالعه بعد از چندین آزمایش مقدماتی به شکل زیر نتیجه داد:

۱. سیمان و ماسه برای مدت ۱ دقیقه با سرعت متوسط (۸۰rpm) مخلوط شدند.
۲. خاکستر بادی و ۰٪ آب اختلاط به همراه ذرات نانو اضافه شد و برای مدت ۱ دقیقه با سرعت بالا (۱۲۰rpm) مخلوط شدند.
۳. برای مدت ۱/۵ دقیقه به مخلوط اجازه استراحت داده شد.
۴. بعد از آن ۰٪ آب باقیمانده به همراه فوق روان‌کننده اضافه شد و برای مدت ۲ دقیقه مخلوط شدند.

ملات‌ها برای رسیدن به جریان اسلامپ ۲۶ تا ۲۶ سانتی‌متر طراحی شدند که با تغییر در مقدار فوق روان‌کننده نتیجه داد[۳].

مخلوط‌ها در قالب‌های مکعبی ۵×۵×۵ سانتی‌متری و قالب‌های منشوری ۲۰×۵×۵ سانتی‌متری ریخته شدند و بعد از یک روز که

به خودتراکمی از یک فوق روان‌کننده بر پایه پلی کربوکسیلات اتر بنام تجاری Vand super plast PCE مطابق با آئین نامه C494 TYPE F ASTM با غلظت ۱/۰۳g/cm<sup>3</sup> استفاده شد.

سه نوع متفاوت نانو ذرات شامل نانوسیلیس، نانو آهن و نانومس به صورت محلول در آب که مقدار ماده جامد آن ۳۰ درصد می‌باشد به مخلوط‌ها اضافه شد. سایر مشخصات نانوذرات در جدول ۳ ارائه شده است. این ذرات به همراه فوق روان‌کننده پلی کربوکسیلات اتر PCE مصرف گردید.

جدول ۱- ترکیب شیمیایی و مشخصات فیزیکی سیمان و خاکستر بادی

جزئیه شیمیایی (%)	سیمان	خاکستر بادی
۵۵/۸	۲۱/۵۶	SiO <sub>2</sub>
۲۰/۷۵	۶/۶۷	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>
۶/۶۶	۶/۱۷	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>
۴/۱۲	۴۹/۸۸	CaO
۱/۹	۴/۵۱	MgO
۰/۴۴	۲/۷۵	SO <sub>3</sub>
۱/۷۳	۰/۷۶	K <sub>2</sub> O
۰/۷۸	۰/۴۳	Na <sub>2</sub> O
۱/۹۵	۲/۷۹	LOI
۲/۲	۳/۱۵	وزن مخصوص (g/cm <sup>3</sup> )
۲۸۵	۳۲۵۰	سطح مخصوص (g/cm <sup>2</sup> )

جدول ۲- دانه‌بندی مasse مورد استفاده

الزامات	درصد عبوری (%)	اندازه الک
۸۷-۱۰۰	۹۶	mm ۴/۷۵
۷۴-۹۸	۸۲/۴	mm ۲/۳۶
۵۸-۸۰	۶۸/۲	mm ۱/۱۸
۳۸-۶۰	۴۲/۵	µm ۶۰۰
۱۵-۳۴	۲۰/۷	µm ۳۰۰
۲-۱۲	۶/۹	µm ۱۵۰

جدول ۳- مشخصات نانو ذرات مصرفی

نوع نانو	قطر نانوذرات (نانومتر)	ویسکوزیته (CPS)	PH
نانو سیلیس	۱۵	۸	۱۰
نانو آهن	۶۰	۳	۱۰
نانومس	۱۵	۸	۱۰

## جدول ۴- جزئیات طرح اختلاط‌ها

مخلفت	سیمان	خاکستر بادی	نانوسیلیس	نانوآهن	نانومس	آب	ماسه	فوق روان‌کننده
Control	۵۲۵	۱۷۵	.	.	.	۲۸۰	۱۲۱۰	۴/۲
1NS	۵۱۸	۱۷۵	۷	.	.	۲۸۰	۱۱۹۸	۳/۷
2NS	۵۱۱	۱۷۵	۱۴	.	.	۲۸۰	۱۱۸۷	۴
3NS	۵۰۴	۱۷۵	۲۱	.	.	۲۸۰	۱۱۷۶	۴
4NS	۴۹۷	۱۷۵	۲۸	.	.	۲۸۰	۱۱۶۴	۴/۱
5NS	۴۹۰	۱۷۵	۳۵	.	.	۲۸۰	۱۱۵۳	۴/۲
1NF	۵۱۸	۱۷۵	.	۷	.	۲۸۰	۱۱۹۸	۳/۵
2NF	۵۱۱	۱۷۵	.	۱۴	.	۲۸۰	۱۱۸۷	۳/۵
3NF	۵۰۴	۱۷۵	.	۲۱	.	۲۸۰	۱۱۷۶	۴
4NF	۴۹۷	۱۷۵	.	۲۸	.	۲۸۰	۱۱۶۴	۴
5NF	۴۹۰	۱۷۵	.	۳۵	.	۲۸۰	۱۱۵۳	۴
1NC	۵۱۸	۱۷۵	.	.	۷	۲۸۰	۱۱۹۸	۳/۷
2NC	۵۱۱	۱۷۵	.	.	۱۴	۲۸۰	۱۱۸۷	۳/۹
3NC	۵۰۴	۱۷۵	.	.	۲۱	۲۸۰	۱۱۷۶	۴
4NC	۴۹۷	۱۷۵	.	.	۲۸	۲۸۰	۱۱۶۴	۴/۵
5NC	۴۹۰	۱۷۵	.	.	۳۵	۲۸۰	۱۱۵۳	۴/۵

نمونه‌ها درون قالب شکل گرفتند برای عمل آوری داخل آب با دمای  $20 \pm 1$  درجه سانتی گراد تا روز آزمایش نگهداری شدند. همچنین باید در نظر داشت مقدار فوق روان‌کننده با رعایت حد مجاز به حدی اضافه شده است که نمونه‌ها دچار آب‌انداختگی یا جداسدگی نشوند.

خواص ملات تازه توسط آزمایش‌های جریان اسلامپ و جریان قیف ۷ شکل و خواص مکانیکی ملات سخت شده با آزمایش‌های مقاومت فشاری و مقاومت خمشی در سنین ۳، ۷، ۲۸ و ۹۰ روزه و جذب آب نمونه‌ها در سن ۲۸ روزه بررسی شدند.

همانطور که مشخص است استفاده از نانوذرات قطر جریان اسلامپ را افزایش داده است. بنابراین مشخص می‌شود استفاده از نانوذرات‌سیلیس، آهن و مس دارای نفوذ زیادی روی خواص ملات تازه خود تراکم داشته است. الگوی مشاهده شده در راستای افزایش کارایی در جریان اسلامپ، در آزمایش زمان جریان قیف ۷ شکل نیز دیده شد. در واقع ملات سیمانی پایه (شاهد) دارای زمان جریان ۱۱ ثانیه می‌باشد که با اضافه شدن نانوذرات‌سیلیس زمان جریان تا  $8/3$  ثانیه، با اضافه شدن نانوذرات‌آهن تا  $7/6$  ثانیه و با اضافه شدن نانوذرات‌مس تا  $7/7$  ثانیه هم کاهش داشته است.

## ۳- نتایج و تحلیل آزمایش‌ها

## ۳-۱- خواص ملات خود تراکم تازه

نتایج آزمایش‌های جریان اسلامپ و قیف ۷ شکل برای ملات‌های خود تراکم مختلف در جدول ۵ آورده شده است. تمامی نمونه‌های سیمانی برای رسیدن به قطر جریان اسلامپ که با تنظیم کردن مقدار فوق روان‌کننده حاصل شده بود طراحی شدند. بنابراین تمام مخلوط‌های تازه، قطر جریان اسلامپ توصیه شده توسط EFNARC را دارا هستند [۳].

## ۳-۲- مقاومت فشاری

مقادیر مقاومت فشاری ملات‌های خود تراکم در جدول ۶ آورده

*Arvhive of SID*

نانوذرات آهن) در سینی اولیه (۳ و ۷ روز) مقاومت کمتری در مقایسه با نمونه کنترل دارند، اما در سینی بالاتر (۲۸ و ۹۰ روز) مقاومت فشاری آنها نسبت به نمونه کنترل افزایش یافته است که می‌تواند به علت واکنش پذیری نانوذرات آهن در طولانی مدت باشد. افزایش مقاومت فشاری در اختلاط حاوی ۲٪ وزنی نانوذرات آهن بیشترین مقدار را داراست و به علت اینکه قطر این ذرات نسبت به دو نوع نانوی دیگر بیشتر است، ملاحظه می‌شود که در درصدهای بالاتر استفاده از این نوع نانوذرات، مقاومت را کاهش می‌دهد.

همچنین از نتایج مشاهده می‌شود که مقاومت فشاری نمونه‌ها با اختلاط‌های خودتراکم حاوی نانوذرات مس) در همه سینی بالاتر از مقاومت فشاری ملات خودتراکم کنترل با نسبت b/w یکسان می‌باشد. نمونه‌هایی که حاوی ۳٪ وزنی نانوذرات مس می‌باشد مقاومت فشاری بیشتری در مقایسه با دیگر نمونه‌ها دارند.

اگر ذرات نانو به خوبی پخش نشوند جمع شدن نانو ذرات باعث ایجاد یک ناحیه ضعیف به شکل حفره می‌شود و به تبع آن میکروساخтар هیدرات سیمان نمی‌تواند شکل بگیرد و در نتیجه انتظار می‌رود مقاومت پایین‌تری بدست آید.


دلایل اصلی افزایش مقاومت فشاری ملات‌های خودتراکم این است که زمانی که ذرات نانو به طور یکنواختی در خمیر سیمان پخش می‌شوند، به عنوان هسته‌ای برای گره‌خوردن و ارتباط برقرار کردن با هیدرات سیمان عمل می‌کنند و همچنین به علت انرژی سطحی بالا باعث تسریع هیدراتاسیون سیمان می‌شوند که این قضیه برای افزایش مقاومت مطلوب می‌باشد. دلیل دیگر این که توزیع ذرات بی‌شمار نانو می‌تواند با تولیدات هیدراته در اطراف نواحی انتقال بین نانو ذرات و تولیدات هیدراته به شکل محکمی مقید شود. به عبارت دیگر، ذرات نانو مانع از رشد کریستال‌های مانند  $\text{Ca}(\text{OH})_2$  در میان تولیدات هیدراته می‌شوند. دلیل سوم اینکه ذرات نانو حفرات سیمانی را پر می‌کنند که موجب افزایش مقاومت می‌شوند. هرچند، به علت اینکه قطر ذرات نانو‌آهن نسبت به سایر نانو ذرات‌ها بسیار زیاد بودند، این ذرات نتوانستند به خوبی پخش شوند و بدین ترتیب نواحی ضعیف شکل گرفته است.

شده است. تغییرات مقاومت فشاری نیز در طول زمان در شکل‌های ۱ تا ۳ نشان داده شده است. در مقایسه با نمونه کنترل، در تمامی نمونه‌ها افزایش در مقاومت فشاری ملاحظه می‌گردد. از جدول ۶ ملاحظه می‌شود که مقاومت فشاری نمونه‌ها با اختلاط‌های 1NS, 2NS, 3NS, 4NS و 5NS (ملات‌های خودتراکم حاوی نانوذرات سیلیس) در همه سینی بالاتر از مقاومت فشاری ملات خودتراکم کنترل با نسبت b/w یکسان می‌باشد. همانطور که مشاهده می‌شود نمونه‌هایی که حاوی ۴٪ وزنی نانوذرات سیلیس می‌باشد مقاومت فشاری بیشتری در مقایسه با دیگر نمونه‌ها دارد.


جدول ۵- نتایج آزمایش‌های جریان اسلامپ و قیف V شکل

زمان جریان اسلامپ شکل (s)	قطر جریان اسلامپ (cm)	مخلط
۱۱	۲۴/۵	Control
۱۰/۲	۲۴/۵	1NS
۹/۹	۲۴/۶	2NS
۹/۷	۲۴/۸	3NS
۹/۱	۲۵	4NS
۸/۳	۲۵	5NS
۱۰/۸	۲۴/۷	1NF
۱۰/۳	۲۴/۷	2NF
۹/۸	۲۴/۹	3NF
۸/۵	۲۵	4NF
۷/۶	۲۵/۵	5NF
۹/۸	۲۴/۵	1NC
۹/۲	۲۴/۸	2NC
۸/۲	۲۴/۸	3NC
۸/۲	۲۵	4NC
۷/۷	۲۵/۵	5NC
معیار پذیرفته شده ملات خودتراکم توسط EFNARC		
۷-۱۱	۲۴-۲۶	


نتایج نشان می‌دهد که مقاومت فشاری نمونه‌ها با اختلاط‌های 5NF و 4NF, 3NF, 2NF, 1NF



شکل ۱- مقاومت فشاری نمونه‌های حاوی نانوسیلیس



شکل ۲- مقاومت فشاری نمونه‌های حاوی نانوآهن



شکل ۳- مقاومت فشاری نمونه‌های حاوی نانومس

نتایج جذب آب ملات‌های خودتراکم در شکل ۷ نشان داده است. همانطور که در شکل پیداست، اضافه شدن نانوذرات‌سیلیس تا ۴ درصد به ملات خودتراکم باعث کاهش جذب آب نسبت به نمونه کنترل شد ولی اضافه شدن ۵ درصد نانوسیلیس به ملات باعث افزایش ناچیز جذب آب شده است. اضافه شدن نانوذرات‌آهن نیز باعث کاهش مقدار جذب آب ملات خودتراکم نسبت به نمونه کنترل شد و فقط افزودن ۴

### ۳-۳- مقاومت خمشی

مقاومت خمشی ملات‌های خودتراکم در جدول ۷ ارائه شده است و تغییرات مقاومت خمشی در سینه مختلف در شکل ۴ تا ۶ نشان داده شده است. در مقایسه با نمونه کنترل در تمامی نمونه‌ها می‌توان افزایش در مقاومت را مشاهده نمود. همچنین نتایج نشان می‌دهد که با افزایش درصد نانوذرات مختلف تا میزان ۳٪، مقاومت خمشی افزایش می‌یابد و پس از آن مقاومت رو به کاهش می‌رود. به علاوه می‌توان پیش‌بینی نمود که اثر نانوذرات در بتن خودتراکم نیز باعث افزایش مقاومت آن گردد، زیرا نه تنها خمیر سیمان را بهبود می‌بخشد بلکه سطح مشترک بین خمیر و سنگدانه‌ها را بهبود می‌بخشد.

### ۳-۴- جذب آب

نمونه‌های مکعبی ۵×۵×۵ سانتی متر پس از ۲۸ روز عمل آوری از آب خارج و براساس ASTM C642 [۱۰] برای آزمایش جذب آب آماده شدند.

جدول ۶- مقاومت فشاری ملات‌های خودتراکم

محلوط	مقاومت فشاری (مگاپاسکال)			
	۹۰ روزه	۲۸ روزه	۷ روزه	۳ روزه
Control	۴۷/۴۳	۳۷/۴	۲۳/۵۷	۱۲/۱۳
1NS	۴۸/۰۷	۳۸/۲۳	۲۸/۹۷	۱۶/۵۷
2NS	۵۰/۴۳	۳۹/۱۳	۲۹/۴۳	۱۸/۷
3NS	۵۴/۵۷	۴۰/۱	۳۰/۵۷	۱۸/۸۷
4NS	۵۷/۷۷	۴۳/۰۳	۳۳	۱۹/۲
5NS	۵۴/۲	۳۸/۸۳	۲۷/۲۷	۱۵/۰۳
1NF	۴۹/۴۷	۳۹/۴۳	۲۳/۲	۱۲/۰۳
2NF	۵۲/۱	۴۱/۷۷	۲۳/۰۳	۱۱/۸۳
3NF	۵۱/۴۷	۴۱/۱۳	۲۲/۴	۱۱/۳۷
4NF	۴۹/۴۷	۳۸/۷	۲۲/۰۷	۱۱/۱۷
5NF	۴۷/۶۳	۳۸/۴۳	۲۱/۷۳	۱۱
1NC	۴۹/۷	۳۸/۰۳	۲۴/۹۷	۱۷/۵۳
2NC	۵۴/۷	۴۱/۳۷	۲۶/۵۷	۱۷/۶
3NC	۵۷/۲۳	۴۳/۵۳	۲۷/۹	۱۸/۲۷
4NC	۵۴/۵۳	۴۰/۷	۲۵/۰۳	۱۶/۴
5NC	۵۳/۸۷	۳۷/۷۳	۲۶	۱۴/۳


## جدول ۷- مقاومت خمسي ملات‌های خود تراکم

مقاومت خمسي (مگاپاسکال)					مخلوط
۹۰ روزه	۲۸ روزه	۷ روزه	۳ روزه		
۹/۲۱	۷/۶۱	۵/۵۵	۳/۸۸	Control	
۱۰/۶۶	۷/۹	۶/۰۷	۴/۲۲	1NS	
۱۰/۷۷	۷/۹۲	۶/۳۸	۴/۳۳	2NS	
۱۱/۰۸	۸/۶	۶/۰۱	۴/۴۷	3NS	
۱۰/۸	۸/۴۴	۵/۸۴	۴/۱۶	4NS	
۱۰/۱۷	۸/۲۱	۵/۷۸	۴/۰۳	5NS	
۱۰/۳۹	۷/۹۲	۶/۳۵	۳/۹۱	1NF	
۱۰/۵۱	۸/۱۴	۶/۴۷	۴/۰۵	2NF	
۱۰/۸۵	۸/۵۱	۶/۷۱	۴/۰۸	3NF	
۱۰/۶۳	۸/۲۹	۶/۵	۴/۰۵	4NF	
۱۰/۳۱	۸/۲	۶/۲۷	۳/۸۸	5NF	
۹/۹۹	۷/۶۹	۶/۳۵	۴/۵	1NC	
۱۰/۱۱	۷/۸۴	۶/۴۴	۴/۵۹	2NC	
۱۰/۶۲	۸/۲۴	۶/۶۲	۴/۸۷	3NC	
۱۰/۰۲	۸/۱۴	۶/۵	۴/۷	4NC	
۹/۹۲	۷/۹۸	۵/۸۲	۴/۳۴	5NC	


با نگاهی اجمالی به مقادیر جذب آب بدست آمده می‌توان دریافت که استفاده از نانوذرات سیلیس، آهن و مس در ملات خود تراکم باعث کاهش میزان جذب آب شده است. درین نانوذرات مذکور، مخلوط 3NC که حاوی ۳ درصد نانو مس می‌باشد بیشترین اثر را برخواص جذب آب ملات‌ها داشته و موجب کاهش میزان جذب آب از ۸/۶۷ به ۷/۹ شده است. کاهش مقدار جذب آب در ملات‌های خود تراکم با افزودن نانوذرات سیلیس، آهن و مس می‌تواند به علت کاهش مقدار حفرات موجود در نمونه‌ها باشد. به عبارت دیگر، درصد جذب آب، مربوط به تخلخل نمونه در حال اشباع می‌باشد که با آب در ارتباط می‌باشد.

ذرات بسیار ریز نانوذرات با احاطه ذرات درشت‌تر سیمان همچون کانون‌های واکنش جهت رسوب محصولات هیدراتاسیون عمل کرده و از این طریق زمینه شکل‌گیری بافتی همگن و یکنواخت از محصولات هیدراته را فراهم می‌کند. لذا


درصد نانوآهن به ملات به مقدار غیر قابل توجهی جذب آب نمونه را افزایش داد که می‌تواند به علت توزیع غیر یکنواخت نانوذرات در این نمونه باشد که حفرات موجود را پوشش دهد. در اختلاط‌هایی که ذرات نانومس به آن افزوده شد مقدار جذب آب در تمامی آنها کاهش یافت.



شکل ۴- مقاومت خمسي نمونه‌های حاوی نانوسیلیس



شکل ۵- مقاومت خمسي نمونه‌های حاوی نانوآهن



شکل ۶- مقاومت خمسي نمونه‌های حاوی نانومس


در شکل ۱۰ می‌توان میکروساختار ملات‌های خودتراکم حاوی ۱ درصد، ۲ درصد و ۳ درصد نانوآهن را به ترتیب مشاهده کرد. در تصویری که مربوط به حضور ۱ درصد نانوآهن می‌باشد مشخص است که نمونه سطحی ناهموار دارد. تصویری که از ملات خودتراکم ساخته شده با ۲ درصد نانوآهن تهیه شده، موید افزایش تراکم و افزایش یکنواختی ملات سخت شده با حضور نانوآهن می‌باشد و در تصویر مربوط به نمونه حاوی ۳ درصد نانوآهن همچنان سطحی هموار به همراه خلل و فرج‌های بسیار ریز به عرض حدود ۱ میکرومتر می‌باشد. به نظر می‌رسد عدم ریزی کافی ذرات نانوآهن موجب شکل‌گیری چنین ساختاری شده است و با وجود مقدار بیشتر نانوذرات (۳ درصد) همچنان خلل و فرج‌هایی در حدود ۱ میکرومتر در سطح نمونه به وجود آمده است.

در شکل ۱۱ می‌توان میکروساختار ملات‌های خودتراکم حاوی ۱ درصد، ۳ درصد و ۴ درصد نانومس را به ترتیب مشاهده کرد. در شکل ۱۱(a) که مربوط به حضور ۱ درصد نانومس است، مشخص است که ذرات نانو مس نتوانسته‌اند خلل و فرج‌های موجود در نمونه را به خوبی پوشش دهند و حفره‌های موجود در سطح نمونه این قضیه را نشان می‌دهد. شکل ۱۱(b) و (c) که از ملات خودتراکم ساخته شده با ۳ درصد و ۴ درصد نانومس تهیه شده، موید افزایش تراکم و افزایش یکنواختی ملات سخت شده با حضور نانومس می‌باشد. به نظر می‌رسد اثر پرکنندگی نانو ذرات عامل اصلی افزایش تراکم بافت ملات خودتراکم سخت شده باشد. در عین حال نانوذرات به دلیل فراهم کردن تعداد بسیار زیادی کانون‌های واکنش جهت رسوب محصولات هیدراتاسیون، زمینه شکل‌گیری میکروساختاری یکنواخت و همگن را فراهم ساخته است. نکته قابل توجه همخوانی بسیار خوب نتایج حاصل از آزمایش‌های مقاومت فشاری، مقاومت خمی و جذب آب با تصاویر گرفته شده توسط میکروسکوپ الکترونی است. چرا که در اکثر موارد بهبود میکروساختار ملات خودتراکم متناظر با بهبود خصوصیات مکانیکی و فیزیکی ملات‌های ساخته شده با آن می‌باشد.


به آسانی می‌توان نتیجه گرفت حضور این ذرات بسیار ریز با پرکردن حفرات موین هم وجود در بافت خمیر سیمان و مسدود کردن راه‌های ارتباطی شبکه موینه از یک سو، و ایجاد میکروساختار یکنواخت و توزیع بهتر محصولات هیدراتاسیون و درنتیجه کاهش حفرات نفوذپذیر از سوی دیگر، موجات کاهش جذب آب ملات را فراهم می‌کنند.

### ۳-۵- میکروساختار ملات خودتراکم


بررسی‌ها حاکی از آن است که خصوصیات فیزیکی مصالح سیمانی از جمله مقاومت و نفوذپذیری تا حد بسیار زیادی به میکروساختار خمیر سیمان سخت شده وابسته است. از این‌رو، بررسی میکروساختار سیمان می‌تواند راهی در جهت پیش‌بینی خواص محصولات سیمانی باشد. به همین دلیل، اثر افزودن نانوذرات سیلیس، آهن و مس بر میکرو‌ساختار ملات خودتراکم ساخته شده با مخلوط‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. شکل ۸ نشان‌دهنده میکروساختار ملات خودتراکم کنترل می‌باشد. با توجه به تصاویر، مشاهده می‌شود که نمونه‌های فاقد نانوذرات دارای سطح یک مویش ناهموار می‌باشد که توسط کریستال‌های بزرگی احاطه شده است. در بخش‌هایی از تصویر مربوطه، رشد موضعی کریستال‌های هیدراته مشاهده می‌شود که بر عدم یکنواختی آن می‌افزاید. همچنین وجود خلل و فرج‌هایی که در حدود ۱۰ میکرومتر عرض دارند در تصویر مشخص است. در شکل ۹ می‌توان میکروساختار ملات‌های خودتراکم حاوی ۱ درصد، ۳ درصد و ۴ درصد نانوسیلیس را به ترتیب مشاهده کرد. در تصویری که مربوط به حضور ۱ درصد نانوسیلیس می‌باشد مشخص است که با وجود ذرات نانو همچنان نمونه دارای عدم یکنواختی و خلل و فرج‌هایی می‌باشد. تصویری که از ملات خودتراکم ساخته شده با ۳ درصد نانوسیلیس تهیه شده، موید افزایش تراکم و افزایش یکنواختی ملات سخت شده با حضور نانوذرات سیلیس می‌باشد. اما همان‌گونه که مشاهده می‌گردد، در نمونه حاوی ۴ درصد نانوسیلیس نسبت به حضور ۳ درصدی نانوسیلیس شاهد افزایش تخلل هستیم. روندی مشابه توسط دیگر محققان نیز برای بتن خودتراکم حاوی روباره و درصدی مختلف نانوسیلیس گزارش شده است[۱۱].



شکل ۷- نتایج جذب آب ملات‌های خودتراکم



شکل ۸- میکروساختار ملات خودتراکم نمونه کنترل



شکل ۹- میکروساختار ملات خودتراکم حاوی (a) ۱ درصد (b) ۲ درصد و (c) ۳ درصد نانوآهن

درصد و (d) ۴ درصد نانوسیلیس

شکل ۱۰- میکروساختار ملات خودتراکم حاوی (a) ۱ درصد

(b) ۲ درصد و (c) ۳ درصد نانوآهن

## Arvhive of SID


شده است. در واقع ملات سیمانی پایه (شاهد) دارای زمان جریان ۱۱ ثانیه می‌باشد که با اضافه شدن نانوذرات سیلیس زمان جریان تا  $8/3$  ثانیه، با اضافه شدن نانوذرات آهن تا  $7/6$  ثانیه و با اضافه شدن نانوذرات مس تا  $7/7$  ثانیه هم کاهش داشته است. لذا انتظار می‌رود استفاده از نانوذرات سیلیس، آهن و مس دارای نفوذ زیادی روی خواص ملات تازه خودتراکم داشته باشد.

۲. افزودن نانوسیلیس به ملات خودتراکم، موجب بهبود قابل ملاحظه‌ای در مقاومت‌های فشاری و خمشی ملات‌های خودتراکم گردید. جایگزین کردن نانوسیلیس تا ۴ درصد وزنی بر میزان بهبود مقاومت فشاری افزود و در درصد‌های بالاتر مقاومت فشاری رو به کاهش گذاشت. همچنین با افزایش نانوسیلیس تا ۳ درصد وزنی بر میزان بهبود مقاومت خمشی افزوده شد و پس از آن مقاومت فشاری گاهش گذاشت. اگرچه با وجود کاهش در مقاومت‌های فشاری و خمشی، همچنان مقاومت نمونه بالاتر از نمونه شاهد می‌باشد.



۳. همراه کردن نانوآهن با ملات خودتراکم، موجب بهبود در مقاومت‌های فشاری و خمشی ملات‌های خودتراکم گردید. در سینی اولیه (۳ و ۷ روز) مقاومت فشاری کمتری در مقایسه با نمونه کنترل بدست آمد اما در سینی بالاتر (۲۸ و ۹۰ روز) مقاومت فشاری آنها نسبت به نمونه کنترل افزایش یافته است که این افزایش در اختلاط شامل ۲ درصد نانوآهن بیشترین مقدار را دارد. همچنین با افزایش درصد جایگزینی نانوآهن تا ۳ درصد وزنی بر میزان بهبود مقاومت خمشی افزوده شد و بعد از آن مقاومت رو به کاهش گذاشت. اگرچه با وجود کاهش در مقاومت خمشی، همچنان مقاومت نمونه بالاتر از نمونه کنترل بود. البته روند افزایش مقاومت در مقایسه با نمونه‌های حاوی نانوسیلیس و نانومس بسیار کندر بوده است.

۴. بررسی‌ها نشان داد که افزودن نانوذرات مس به ملات خودتراکم نیز باعث بهبود در مقاومت‌های فشاری و خمشی شده است.

۵. در میان نمونه‌های حاوی نانوذرات مختلف، نمونه‌های خودتراکم حاوی ۴ درصد نانوسیلیس بیشترین روند کسب مقاومت فشاری در سینی مختلف را نسبت به دیگر نمونه‌های حاوی نانوذرات آهن و مس نشان داده است.



شکل ۱۱(a)- میکروساختار ملات خودتراکم حاوی ۱ درصد نانومس



شکل ۱۱(b و c)- میکروساختار ملات خودتراکم حاوی (b) ۴ درصد و (c) ۴ درصد نانومس

### ۴- نتیجه‌گیری

۱. استفاده از نانوذرات بهروشی قطر جریان اسلامپ را افزایش می‌دهد. الگوی مشابه در آزمایش زمان جریان قیف ۷ نیز دیده

## Arvhive of SID

6. Lin K.L, Chang W.C, Lin D.F, Luo H, Tsai M.C, "Effects of nano-SiO<sub>2</sub> and different ash particle sizes on sludge ash–cement mortar", Journal of Environmental Management 88 pp. 708–714 (2008).
7. Ltifi M , Guefrech A, Mounanga P, Khelidj A, "Experimental study of the effect of addition of nano-silica on the behavior of cement mortars", Proceeding Engineering 10 pp. 900–905 (2011).
8. Li H, Xiao H, Yuan J, Ou J, "Microstructure of cement mortar with nano-particles", Composites: Part B 35 pp. 185–189 (2004).
9. ASTM C150 "Standard Specification for Portland Cement", Annual book of ASTM standards, 4.01, 186-189, (2000).
10. ASTM 642 "Standard Test Method for Density, Absorption, and Voids in Hardened Concrete", Annual book of ASTM standards, 4.01, pp. 186-189, (2000).
11. Ali Nazari, Shadi Riahi, "The role of SiO<sub>2</sub> nanoparticles and ground granulated blast furnace slag admixtures on physical, thermal and mechanical properties of self compacting concrete", Materials Science and Engineering A 528 pp. 2149–2157(2011).

۶. استفاده از نانو سیلیس باعث کاهش جذب آب ملات‌ها گردید که حکایت از پتانسیل بالای این ماده افزودنی در کاهش نفوذپذیری کامپوزیت‌های سیمانی دارد. میزان جذب آب ملات حاوی ۴ درصد نانو سیلیس کمتر از نمونه‌های حاوی نانو سیلیس با درصدهای دیگر بوده است.

۷. اضافه شدن نانوذرات آهن و مس نیز باعث کاهش مقدار جذب آب ملات‌های خودتراکم نسبت به نمونه کنترل شد و فقط افزودن ۴ درصد نانو آهن به ملات خودتراکم به مقدار غیرقابل توجه‌ای جذب آب نمونه را نسبت به نمونه کنترل افزایش داد. در بین نانوذرات مذکور، محلول 3NC که حاوی ۳ درصد نانومس می‌باشد بیشترین اثر را بر خواص جذب آب ملات‌ها داشته و موجب کاهش میزان جذب آب از ۸/۶۷ به ۷/۹ شده است.

۸. کاهش مقدار جذب آب در ملات‌های خودتراکم با افزودن نانوذرات سیلیس، آهن و مس می‌تواند به علت کاهش مقدار حفرات موجود در نمونه‌ها باشد. به عبارت دیگر درصد جذب آب، مربوط به تخلخل نمونه در حال اشاع می‌باشد که با آب در ارتباط می‌باشد.

## ۵- مراجع

1. Okamura H and Ouchi M "Application of self compacting concrete in Japan" Proceeding of the first International RILEM self compacting concrete. Japan, pp. 3-9 (2000).
2. "The European Guidline for self compacting concrete specification", production and use. May (2005).
3. EFNARC "Specification and guidlines for self compacting concrete", pp. 29-35, Feb (2002)<http://efnarc.org>.
4. Domone PL, Jin J "Proprties of mortar for self-compacting concrete". In: Proceeding of the first International RILEM symposium on self-compacting concrete. Stockholm, Sweden, pp. 109-120 (1999).
5. Senff L, Labrincha J.A, Ferreira V, Hotza D, L. Repette W.L, "Effect of nano-silica on rheology and fresh properties of cement pastes and mortars", Construction and Building Materials 23 pp. 2487–2491 (2009).

## Effect of Nano Materials on Engineering Properties of Self Compacting Mortar Containing Fly Ash

R. Madandoust\*

Associate Professor Department of Civil Engineering, University of Guilan

M. M. Ranjbar

Assistant Professor Department of Civil Engineering, University of Guilan

E. Mohseni

M.Sc student, Department of Civil Engineering, University of Guilan

(Received: 2013/9/23 - Accepted: 2013/11/20)

### Abstract

Nano-structure materials recently attracted much scientific interest due to their superior performance. As well as concrete industry, according to its needs both in terms of strength and durability is one of the important users of nano structured materials. Therefore, concrete and mortar studies containing additive in nano scale is so important to development of new building materials.

The aim of this study is to assess the self compacting mortars (SCMs) by using nano particles as a replacement of cement. In addition to reduce the amount of cement and to achieve the better workability, 25% fly ash was replaced in cement in all samples. Reduction of cement usage is a symbol of sustainable development and application of nano particles is a mark of nano technology helping in the same direction to make a brighter future. In this paper, the engineering properties of SCMs made by using of 1- 5% of  $\text{SiO}_2$ ,  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  and  $\text{CuO}$  nano particles are investigated. The fresh properties of mortar determined using mini V-funnel and mini slump flow tests and the hardened properties that determined by compressive strength, flexural strength tests at 3, 7, 28 and 90 days and water absorption test determined at 28 days. The results of experiments show the appropriate performance of the mentioned nanoparticles especially for  $\text{SiO}_2$  and  $\text{CuO}$  nano particles in improvement of workability, mechanical properties and durability of self compacting mortars.

**Key words:** Self Compacting Mortar, Engineering Properties, Durability, Nano Scale Materials

---

\* Corresponding author: rmadandoust@guilan.ac.ir

تحقیقات بتن، سال پنجم، شماره دوام / ۶۷