

## بررسی خواص مکانیکی و دوام بتن حاوی مکمل سیمانی زئولیت و آب میکرونانو حباب

علی اکبر شیرزادی جاوید \*

استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.

معین خوشرو

دانشجو، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

علی کاتبی

استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

### چکیده

در این مقاله تأثیر استفاده از زئولیت طبیعی به عنوان جایگزین مواد سیمانی و آب میکرونانو حباب به عنوان جایگزین آب مخلوط بتن، بر خواص مکانیکی و دوام بتن مورد ارزیابی قرار گرفته است. پارامترهای ارزیابی شده برای بررسی خواص مکانیکی و دوام بتن اصلاح شده شامل: مقاومت فشاری، کششی، خمشی، الکتریکی و جذب آب می باشد. نتایج حاکی از آن است که بیشترین تأثیر استفاده از زئولیت و میکرونانو حباب در بتن مربوط به نمونه های دو فاز حاصل از ترکیب ۱۰ درصد زئولیت و ۱۰۰ درصد میکرونانو حباب می باشد که سبب افزایش مقاومت فشاری، کششی، خمشی و الکتریکی به میزان ۱۵، ۱۴، ۶ و ۱۹۴ درصد گشته و جذب آب را به میزان ۲۵ درصد کاهش می دهد. به طور کلی با توجه به نتایج می توان گفت زئولیت و آب میکرونانو حباب سبب بهبود خواص مکانیکی و دوام بتن می گردند و ترکیب آنها بیشترین تأثیر مثبت را در تقویت بتن اصلاح شده ایجاد می کند.

واژه های کلیدی: زئولیت، آب میکرونانو حباب، خواص مکانیکی، خواص دوام، بتن.

\* نویسنده مسئول: shirzad@iust.ac.ir

## ۱- مقدمه

خود روی خواص ژئولیت طبیعی در بتن اشاره نمودند که افزودن ژئولیت طبیعی طی ۷ روز اول، توسعه مقاومت را به تاخیر انداخته و پس از آن بتن هایی که دارای ۱۰ درصد ژئولیت طبیعی بودند تقریباً مقاومت فشاری مشابهی با بتن های مرجع به دست آوردند. نجیمی و همکاران [۱] در سال ۲۰۱۲ در پژوهش خود بر روی خواص بتن با جایگزینی ۱۵ و ۳۰ درصد ژئولیت به جای سیمان گزارش کرده اند که جمع شدگی ناشی از خشک شدگی نسبت به مخلوط شاهد به میزان ۸۴ و ۶۴ درصد کاهش یافته است.

از جمله مواد جدیدی که توانسته اند خواص مکانیکی و فیزیکی بتن را ارتقا دهند، نانو مواد می باشند. یکی از نانو ذرات تولید شده که مطالعات کمی روی آن صورت پذیرفته آب میکرو\_نانو حباب می باشد. مشخصات آب میکرو نانو حباب از جمله افزایش pH<sup>۱</sup>، اکسیژن محلول<sup>۲</sup> (Do) و کدورت توسط مظفری نائینی در سال ۲۰۱۴ مورد بررسی قرار گرفته است [۸].

عارفی و همکاران [۹] در سال ۲۰۱۶ آزمایش های مختلفی بر روی بتن ساخته شده با آب نانو حباب انجام داده اند که نتایج بیانگر آن است که استفاده از آب حاوی میکرو\_نانو حباب باعث کاهش روانی و اسلامپ، زمان گیرش اولیه و نهایی بتن و دمای اولیه بتن می گردد. آنها همچنین گزارش کرده اند که پارامتر های خواص مکانیکی بتن از جمله مقاومت فشاری و کششی، بتن حاوی آب میکرو\_نانو حباب به میزان ۱۹ و ۱۶ درصد افزایش می یابد. نتایج حاکی از آن است که آب میکرو\_نانو حباب رفتاری کاملاً مشابه با دیگر ذرات نانو از جمله Nano-FeO<sub>2</sub>، Nano-sio<sub>2</sub>، Nano-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> دارد و هیچ شباهتی به افزودنی های هوازا ندارد [۹].

تا به امروز محققان زیادی در جهت بهبود کیفیت خواص بتن تلاش کرده اند. با این حال استفاده از مکمل های سیمانی و همچنین مصالح جدید در بتن همیشه مورد توجه قرار داشته است. در این تحقیق سعی بر آن است که نخست خواص بررسی نشده آب میکرو\_نانو حباب در بتن از جمله: آزمایش جذب آب و مقاومت الکتریکی بررسی گردد و سپس برای اولین بار خواص مکانیکی و دوام مشترک و تاثیر همزمان استفاده از پوزولان طبیعی ژئولیت و آب میکرو\_نانو حباب مورد ارزیابی قرار گیرد.

امروز بتن به جهت در دسترس بودن مواد اولیه آن و قیمت مناسب، همچنین خصوصیات مکانیکی و دوام خوب از جمله مصالح پرمصرف به شمار می رود [۱]. همواره تولید سیمان که یکی از اجزای تشکیل دهنده بتن می باشد با تولید گاز CO<sub>2</sub> همراه است که از موارد بروز مشکلات زیست محیطی به شمار می رود [۲]. استفاده از مواد پوزولانی بعنوان جایگزینی بخشی از سیمان مصرفی در بتن یکی از راه حل های کاهش گاز CO<sub>2</sub> و اثرات زیست محیطی آن به سبب تولید سیمان کمتر می باشد. محققین پیش بینی می کنند بزرگترین بازار آینده در زمینه صنعت سیمان، به ژئولیت به دلیل جایگزینی بخشی یا تمام سیمان موجود در بتن اختصاص خواهد داشت [۳]. تحقیقات فراوانی بیانگر خاصیت پوزولانی قابل توجه ژئولیت می باشد [۴].

ترکیب شیمیایی و کانی شناسی از جمله موارد موثر در فعالیت پوزولانی ژئولیتها است. خواص پوزولانی ژئولیت (کلینوپتیلولیت) به علت وجود Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> و SiO<sub>2</sub> در ترکیب شیمیایی آن می باشد. این ترکیبات با کلسیم هیدروکسید Ca(OH)<sub>2</sub> که در طول هیدراسیون سیمان ایجاد می گردد واکنش داده و آن را تبدیل به ژل C-S-H آلومینو سیلیکات های هیدراته می کند در نتیجه ریز ساختار بتن سخت شده را بهبود می بخشد و بتن نفوذناپذیر می گردد [۵]. بتن حاوی ژئولیت در مقایسه با بتن معمولی، بعلت وجود مقادیر زیاد منافذ موجود در ساختار ژئولیت طبیعی و سطح مخصوص بالای آن، دچار کاهش کارایی شده و نیاز به جذب آب بیشتری دارد [۶].

نجیمی و همکاران [۱] در طی تحقیقات خود به این موضوع اشاره نمودند که ژئولیت گرمای هیدراسیون بتن را کاهش داده و به دنبال آن باعث کمتر شدن ترک های حرارتی و افزایش خواص دوام از جمله نفوذ یون کلراید، نفوذ آب، میزان خوردگی و انقباض خشک می شود. نظر جمعی در مورد تاثیر ژئولیت در افزایش مقاومت در سنین اولیه وجود ندارد، در حالیکه افزایش مقاومت نسبت به بتن معمولی در سنین بالاتر گزارش شده است [۶]. رضانیانپور و همکاران [۷] در سال ۲۰۱۵ بر اساس مطالعه

<sup>1</sup> Potential Of Hydrogen

<sup>2</sup> Dissolve oxygen

## ۲- مواد و روش‌ها


### ۱-۲- مصالح مصرفی

مواد مورد استفاده در این پژوهش شامل سیمان پرتلند تیپ یک محصول شرکت سیمان تهران و پوزولان زئولیت طبیعی از نوع کلینوپتیلولیت محصول شرکت نگین پودر سمنان است. ترکیبات شیمیایی سیمان و زئولیت به ترتیب در محدوده استاندارد ASTM C150 [۱۰] و ASTM C618 [۱۱] بوده است که در جدول ۱ ارائه شده است.

جدول ۱- ترکیبات شیمیایی سیمان و زئولیت


درصد ترکیب شیمیایی (%)	سیمان	زئولیت طبیعی
سیلیسیم (SiO <sub>2</sub> )	۲۲,۳	۶۹,۲۸
اکسید کلسیم (CaO)	۶۲,۴۰	۳,۵۶
اکسید آهن (Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )	۳,۷۰	۰,۴۹
آلمینیوم (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )	۴,۵۰	۱۰,۴۳
اکسید منیزیم (MgO)	۲,۳۰	۰,۵
اکسید سدیم (Na <sub>2</sub> O)	۰,۲۷	۰,۷۳
اکسید پتاسیم (K <sub>2</sub> O)	۰,۷۶	۱,۲۷
اکسید سولفور (SO <sub>3</sub> )	۲,۲۵	۰,۰۰۵

آب میکرو-نانوحباب مورد استفاده در این تحقیق توسط دستگاه تولید میکرو-نانوحباب که بر مبنای روش برش و استفاده از لوله و نتوری و فرآیند کاویتاسیون هیدرولیکی کار می‌کند و حباب‌هایی با ابعاد تقریباً یکسان ایجاد می‌کند تهیه گردیده است. از دیگر ویژگی‌های آب نانو حباب تولید شده پتانسیل زتا می‌باشد که در محدوده بین (Mv) ۳۰-۱۰ قرار گرفته است. نمودار پایداری ابعاد آب میکرو-نانوحباب در طول زمان در شکل ۲ نشان داده شده است. جهت افزایش خاصیت روانی بتن از فوق روان کننده بر پایه پلی کربوکسیلیک محصول شرکت ب.آ.اس.اف ایرانیان با نام تجاری Gelenium p110 و با چگالی در ۲۰ درجه سانتی گراد ۱,۰۸ گرم بر سانتی مترمکعب، مقدار pH برابر ۷ و درصد بهینه استفاده ۰,۵ تا ۱,۶ درصد وزنی مواد سیمانی استفاده شده است. سنگدانه مصرفی بر اساس استاندارد ASTM C33 [۱۳] دارای حداکثر اندازه ۱۹ میلی متر و با وزن مخصوص ۲,۶۸ و ۲,۶۲ کیلوگرم بر سانتی متر مربع برای شن و ماسه بوده است. همچنین میزان جذب آب (SSD) شن و ماسه به ترتیب به مقدار ۱/۹ و ۲/۳ درصد می‌باشد.



شکل ۲- منحنی توزیع ابعادی میکرو-نانوحباب بر اساس الف- حجم و ب- شدت

در شکل ۱ نمودار XRD<sup>۱</sup> مربوط به زئولیت را نشان داده است. آب استفاده شده برای اختلاط نمونه‌های بتنی مطابق استاندارد EN 1008:2002 [۱۲] از نوع آب آشامیدنی سالم و فاقد هرگونه مواد مضر برای بتن بوده است.



شکل ۱- نمودار XRD زئولیت

<sup>۱</sup> X-ray diffraction

در این تحقیق جهت بررسی خواص مکانیکی و دوام بتن دارای زئولیت از نسبت های ۱۰ و ۲۰ جایگزینی به جای سیمان و نیز برای بررسی اثر استفاده از آب میکرو\_نانوحباب از نسبت های ۳۰، ۶۰ و ۱۰۰ درصد جایگزین کردن بجای آب مخلوط بتن، همچنین جهت ارزیابی تاثیر همزمان زئولیت و آب میکرو\_نانوحباب از نسبت ۱۰ درصد زئولیت به همراه ۳۰، ۶۰ و ۱۰۰ آب میکرو\_نانوحباب استفاده گردیده است.

نسبت مخلوط نمونه ها در جدول ۲ نشان داده شده است. پس از ساخت و عمل آوری ۹ نسبت اختلاط بتنی مطابق استاندارد ASTM C192 [۱۴] آزمایش های مقاومت فشاری، کششی، خمشی، الکتریکی، جذب آب بر روی نمونه ها انجام گردید. به سبب افزایش دقت در ارزیابی در تمام آزمایش ها میانگین سه آزمون به عنوان نتیجه نهایی ثبت گردیده است.



## ۲-۲- روش آزمایش ها

### ۲-۲-۱- آزمایش مقاومت فشاری، کششی غیر مستقیم و

#### خمشی

آزمایش مقاومت فشاری طبق استاندارد ASTM C39 [۱۵] بر روی نمونه های مکعبی ۱۰\*۱۰ سانتی متر انجام و سپس به نمونه های استوانه ای ۳۰\*۱۵ سانتی متر تبدیل شده است. آزمایش مقاومت کششی به روش غیر مستقیم بر اساس مقاومت کششی برزیلی و استاندارد ASTM C496 [۱۶] و آزمایش مقاومت خمشی مطابق با استاندارد

نتیجه آزمایش تصویربرداری میکروسکوپ الکترونی (SEM) روی زئولیت و سیمان در شکل ۳ قابل ملاحظه می باشد. شکل ۳-ب بیانگر شکل ظاهری کریستال های زئولیت، سطح مخصوص بالا و اندازه ذرات مختلف آن می باشد.



شکل ۳- تصاویر میکروسکوپ الکترونی (الف-سیمان و ب-

زئولیت)

جدول ۲- نسبت مخلوط نمونه ها

وزن مخصوص (kg/cm <sup>3</sup> )	شن بادامی (kg)	شن نخودی (kg)	ریزدانه (kg)	روان کننده (%)	میکرونانو حباب (lit)	آب (lit)	زئولیت (kg)	سیمان (kg)	w/c	طرح
۲۳۷۸	۴۵۶	۵۵۷	۸۱۲	۰,۱	۰	۱۷۱	۰	۳۸۰	۰,۴۵	M
۲۳۹۶	۴۵۶	۵۵۷	۸۱۲	۰,۴۵	۰	۱۷۱	۳۸	۳۴۲	۰,۴۵	Z10
۲۴۰۵	۴۵۶	۵۵۷	۸۱۲	۰,۶۵	۰	۱۷۱	۷۶	۳۰۴	۰,۴۵	Z20
۲۳۹۲	۴۵۶	۵۵۷	۸۱۲	۱	۵۱,۳	۱۱۹,۷	۰	۳۸۰	۰,۴۵	MN30
۲۴۰۱	۴۵۶	۵۵۷	۸۱۲	۱,۱	۱۰۲,۶	۶۸,۴	۰	۳۸۰	۰,۴۵	MN60
۲۴۰۸	۴۵۶	۵۵۷	۸۱۲	۱,۲۵	۱۷۱	۰	۰	۳۸۰	۰,۴۵	MN100
۲۳۹۸	۴۵۶	۵۵۷	۸۱۲	۱,۴	۵۱,۳	۱۱۹,۷	۳۸	۳۴۲	۰,۴۵	Z10MN30
۲۴۰۰	۴۵۶	۵۵۷	۸۱۲	۱,۵	۱۰۲,۶	۶۸,۴	۳۸	۳۴۲	۰,۴۵	Z10MN60
۲۴۰۵	۴۵۶	۵۵۷	۸۱۲	۱,۶۵	۱۷۱	۰	۳۸	۳۴۲	۰,۴۵	Z10MN100

M: نماد بتن شاهد، MN: نماد میکرو\_نانو حباب، Z: نماد زئولیت

توسط محققین دیگر نیز تأییدکننده تأثیر استفاده از زئولیت در کاهش اسلامپ و روانی بتن تازه است [۲۰]. همچنین در مطالعه‌ای در سال ۲۰۱۶ اثر استفاده از آب میکرو\_نانو حباب و روانی بتن تازه بررسی گردید که نتایج مشابه‌ای حاصل شد [۹].

نتایج آزمایش چگالی بتن تازه که در شکل ۲ نشان داده شده است بیانگر آن است که بتن دارای آب میکرو\_نانوحباب و زئولیت، تراکم بیشتری نسبت به بتن کنترل دارند. بیشترین مقدار تراکم مربوط به نمونه‌های ترکیبی به مقدار ۲۴۰۵ کیلوگرم بر مترمکعب برای نمونه Z10MN100 است، درحالی‌که بتن کنترل دارای چگالی ۲۳۷۸ کیلوگرم بر مترمکعب است.

جدول ۳- اسلامپ نمونه‌ها

اسلامپ (میلی متر)	طرح
۹۶	M
۸۸	Z10
۸۵	Z20
۹۴	MN30
۹۲	MN60
۸۹	MN100
۸۸	Z10MN30
۸۶	Z10MN60
۸۳	Z10MN100

### ۲-۳- مقاومت فشاری

نتایج آزمایش مقاومت فشاری نمونه‌های استوانه‌ای ۱۵\*۳۰ سانتی متر در سن ۷، ۲۸ و ۹۰ روز در شکل ۴ نشان داده شده است. همان‌طور که از شکل مشخص است مقاومت فشاری نمونه‌های دارای زئولیت به نسبت ۱۰ و ۲۰ درصد جایگزینی در سن ۷ روز به میزان ۸ و ۱۲ درصد از نمونه کنترل کمتر است. این اتفاق به دلیل کندی فعالیت پوزولانی در بتن‌های حاوی زئولیت رخ می‌دهد. این کاهش مقاومت در سن ۲۸ روز پس از عمل‌آوری به دلیل فعالیت  $SiO_2$  و  $Al_2O_3$  در زئولیت و همچنین با افزایش فعالیت پوزولانی و بهبود فرایند هیدراسیون در بتن کاملاً جبران شده و به میزان ۵ و ۳ درصد نسبت به بتن شاهد در ۱۰ و ۲۰ درصد جایگزینی زئولیت، افزایش مقاومت داشته است. در سن ۹۰ روز بهبود مقاومت فشاری نمونه‌های دارای زئولیت نسبت به ۲۸ روز دارای شیب ملایم‌تری بوده است و در سطح نزدیک‌تری نسبت به نمونه کنترل قرار می‌گیرد. مطالعه احمدی و همکاران [۲۱] و ولی پور و

### ۲-۲-۲- آزمایش جذب آب ۳۰ دقیقه و ۲۴ ساعت

جهت انجام آزمایش طبق استاندارد BS 1881 [۱۸] نمونه ۱۰\*۱۰\*۱۰ سانتی متر پس از خارج کردن از محلول آب آهک اشباع در سن ۲۸ و ۹۰ روز، در دستگاه خشک کن تحت دمای ۱۰۵ درجه قرار داده شد و پس از مدت ۲۴ ساعت با تمهیداتخاص به نحوی که تمام سطح آن با آب در تماس باشد، مرطوب گردید و در مدت ۳۰ دقیقه و ۲۴ ساعت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بر اساس اختلاف وزن در دو حالت مرطوب و خشک طبق معادله ۱ محاسبه می‌گردد.

$$A = \frac{M_1 - M_0}{M_0} \times 100 \quad (1)$$

$M_0$  جرم بتن خشک (پس از قرار گرفتن در دستگاه خشک کن)،  
 $M_1$  جرم بتن مرطوب (پس از قرار گرفتن در آب به مدت ۳۰ دقیقه و ۲۴ ساعت) را نشان می‌دهد.

### ۲-۲-۳- مقاومت الکتریکی

آزمایش مقاومت الکتریکی طبق استاندارد FM 5-578 [۱۹]، بر روی نمونه‌های استوانه‌ای با ابعاد ۱۰\*۲۰ سانتی متر در سن ۲۸ و ۹۰ روز به روش چهار نقطه‌ای دستگاه Wenner انجام گرفته است. مقاومت الکتریکی از معادله ۲ محاسبه می‌گردد.

$$R = \frac{2\pi av}{i} \quad (2)$$


در رابطه (۲)،  $R$  بیانگر مقاومت الکتریکی برحسب (K.Ω.Cm)،  
 $a$  فاصله ۲ الکتروود برحسب (Cm)،  
 $v$  اختلاف پتانسیل الکتریکی اعمال شده برحسب (V) و  $i$  شدت جریان برحسب (A) است.

### ۳- نتایج و تحلیل نتایج

#### ۳-۱- خواص بتن تازه

با توجه به آزمایش اسلامپ که در جدول ۳ به نمایش در آمده است، مشخص گردید که بتن حاوی زئولیت و آب میکرو\_نانو حباب باعث کاهش اسلامپ و روانی بتن می‌شوند و به میزان این اثرات با افزایش درصد جایگزینی افزوده می‌گردد. کاهش اسلامپ در بتن دارای زئولیت را می‌توان به سطح مخصوص بالای آن ارتباط داد. همچنین بتن حاوی آب میکرو\_نانوحباب جهت گیرش اولیه زیاد و افزایش سرعت فرآیند هیدراسیون سبب کاهش روانی می‌گردد. این مقدار کاهش روانی توسط جایگزین کردن درصد فوق روان کننده بیشتر جبران می‌گردد. نتایج به دست آمده

میکرو\_نانو حباب سبب بهبود چشمگیر مقاومت گشته است تا جایی که بیشترین مقاومت فشاری در نمونه‌ها مربوط به نمونه Z10MN100 به میزان ۱۵ درصد افزایش می‌باشد.



شکل ۴- نمودار مقاومت فشاری

### ۳-۳- مقاومت کششی غیرمستقیم

نتیجه آزمون مقاومت کششی در شکل ۵ قابل ملاحظه است. روند افزایش مقاومت کششی در نمونه‌های دارای ژئولیت و آب میکرو\_نانوحباب نسبت به نمونه مرجع در سنین ۲۷ و ۹۰ روزه با افزایش روبرو است. افزایش مقاومت کششی ۲۸ روزه برای نسبت ۱۰ و ۲۰ درصد جایگزینی به ترتیب برابر ۲۸ و ۱۷ درصد و برای مقاومت ۹۰ روزه برابر ۷ و ۵ درصد بوده است. روند افزایش در سن ۲۸ و ۹۰ روز بیانگر آن است که فعالیت پوزولانی ژئولیت در سن ۲۸ روز به مراتب بیشتر از ۹۰ روز می‌باشد. افزایش مقاومت کششی بتن در سن ۲۸ روز ارتباط مستقیمی با کیفیت بتن ناحیه انتقال دارد. از آنجایی که ژئولیت با گذشت زمان تا ۲۸ روز واکنش پوزولانی بیشتری از خود نشان می‌دهد و فعالیت هیدراسیون را کامل‌تر کرده و ژل سیمانی متراکم تری تولید می‌کند، بنابراین مقاومت کششی بیشتری ایجاد می‌کند.

طبق تحقیق رضائیان پور و همکاران [۷]، افزایش مقاومت کششی بتن دارای ژئولیت قابل پیش بینی بوده است. مقاومت کششی بتن دارای آب میکرو\_نانوحباب نیز روند افزایشی نسبت به نمونه شاهد داشته است. این مقدار برای نمونه‌های دارای ۱۰۰ درصد

همکاران [۲۰] تأییدکننده نتایج مقاومت فشاری ثبت شده در این پژوهش است. مقاومت فشاری در سن ۲۸ و ۷ روز در بتن دارای آب میکرو\_نانوحباب نسبت به بتن شاهد بهبود داشته است. این افزایش برای نمونه‌های دارای میکرو\_نانو حباب با درصد جایگزینی ۳۰، ۶۰ و ۱۰۰ درصد به ترتیب به مقدار ۶، ۹ و ۱۳ درصد افزایش مقاومت نسبت به بتن مرجع می‌رسد. نتایج بیانگر آن است که افزودن مقدار آب میکرو\_نانو حباب تأثیر بیشتری در بهبود خواص مکانیکی ایجاد می‌کند.


این بهبود را می‌توان به سرعت بالای فرایند هیدراسیون بتن دارای میکرو\_نانو حباب در ۲۸ روز اولیه عمل‌آوری و همچنین همگنی بالای نمونه بتنی به دلیل خاصیت اثر برخورد ذره با حباب‌های آب میکرو\_نانو حباب نسبت داد. این خاصیت در آب میکرو\_نانو حباب با رابطه ۳ معرفی می‌گردد.

$$P_c = \left[ \frac{3}{2} + \frac{4Re^{0.72}}{15} \right] \left( \frac{D_p}{D_b} \right)^2 \quad (3)$$

در این معادله  $D_p$ ،  $D_b$  و  $Re$  به ترتیب قطر ذره، قطر حباب و عدد رینولدز است. فرمول ۳ اشاره می‌کند که آب میکرو\_نانوحباب نرخ پایین فولوتاسیون ذرات سیمان، به علت بازدهی کم برخورد با حباب‌های با اندازه معمولی که از دلایل خاصیت شناوری پایین ذرات سیمان با آب است را به نحو مطلوبی جبران می‌کند. البته باید اشاره کرد که قدرت نیروی بالابری کم میکرو\_نانو حباب‌ها باعث کاهش روند بهبود دلخواه فرایند فولوتاسیون می‌گردد. ولی در هر صورت منجر به افزایش همگنی خمیر سیمان و چسبندگی بالاتر ژل سیمانی به سنگ‌دانه‌ها و بهبود خواص ناحیه انتقال گشته و در نهایت خواص مکانیکی بتن از جمله مقاومت فشاری را ارتقا می‌بخشد. تحقیق عارفی و همکاران [۹] تأییدکننده نتایج روند بهبود مقاومت فشاری ۲۸ روزه دارای میکرو\_نانوحباب است.

روند افزایش مقاومت فشاری نمونه‌های دارای میکرو\_نانو حباب در سن ۹۰ روز شیب کمتری داشته است که این را می‌توان به این موضوع که بیشتر روند تکمیل فرایند هیدراسیون تا سن ۲۸ روز در این بتن انجام می‌گردد، اختصاص داد. آزمایش مقاومت فشاری در نمونه‌های ترکیبی بیانگر آن است که خواص آب میکرو\_نانوحباب، افت مقاومت ژئولیت در سن ۷ روز را به نحو مطلوبی بهبود می‌بخشد و در سن ۲۸ روز اثر همزمان ژئولیت و آب

این پیوستگی در نمونه‌های دارای ژئولیت و میکرو\_نانو حباب به خوبی در بتن شکل گرفته است.




شکل ۶- نمودار مقاومت خمشی

### ۳-۵- جذب حجمی آب

نتایج این آزمون در شکل ۷ و ۸ نشان داده شده است. همان طور که در شکل مشخص است با بالا رفتن سن نمونه‌ها از میزان درصد جذب آب در بتن سخت شده کاسته می‌شود که امر طبیعی است و حاکی از کامل شدن واکنش‌های هیدراسیون و کاسته شدن تخلخل و حفرات موئین و پیوستگی آن‌ها است. کمترین درصد جذب آب در بین کلیه مخلوط‌ها متعلق به مخلوط حاوی ۱۰ درصد ژئولیت و ۱۰۰ درصد میکرو نانو حباب می‌باشد که به میزان ۲۵ درصد جذب آب ۳۰ دقیقه کمتری در سن ۲۸ روز از نمونه شاهد دارد. این موضوع به خواص مطلوب ژئولیت و میکرو\_نانو حباب در پرکنندگی حفرات اشاره دارد.

مقدار جذب آب ۳۰ دقیقه در سن ۲۸ روز برای نسبت اختلاط ۱۰ و ۲۰ درصد جایگزینی به جای سیمان در نمونه‌های دارای ژئولیت به میزان ۷ و ۱۵ درصد و در سن ۹۰ روز به میزان ۷ و ۱۰ درصد نسبت به نمونه شاهد کاهش داشته است. این نشان‌دهنده کاهش تخلخل و حفرات در بتن دارای ژئولیت می‌باشد. طبق آزمایش تخلخل صورت گرفته برای نمونه‌های دارای ژئولیت در تحقیق ناگروکین و گرسکاس<sup>۱</sup> نمونه حاوی ۱۰ درصد ژئولیت دارای ۳ درصد تخلخل باز و ۹٫۶۵ درصد تخلخل بسته است که نسبت به نمونه کنترل به میزان چشمگیری کمتر است [۲۲]. ولی پور و

میکرو\_نانو حباب به میزان ۲۰ درصد افزایش نسبت به نمونه کنترل، در سن ۲۸ روز است. دلیل این افزایش همگن بودن بالای نمونه میکرو\_نانو حباب است. طبق تحقیق صورت گرفته روی خواص مکانیکی آب میکرو\_نانو حباب مقاومت کششی بتن دارای ۱۰۰ درصد آب میکرو\_نانو حباب افزایش مقاومت داشته است که در راستای نتایج بدست آمده در این تحقیق می‌باشد [۹]. بیشترین افزایش مقاومت کششی در مخلوط بتنی دو فازی شامل ژئولیت و میکرو\_نانو حباب مربوط به نمونه Z10MN100 به میزان ۳۹ درصد مشاهده گردیده است.



شکل ۵- نمودار مقاومت کششی

### ۳-۴- مقاومت خمشی


این آزمایش بر روی تیر بتنی با تکیه‌گاه ساده، با ابعاد ۱۰\*۵۰\*۵۰ سانتی متر در سن ۴۲ روز صورت پذیرفت. مقاومت خمشی نمونه‌ها روندی مشابه با مقاومت کششی و فشاری داشته است. شکل ۶ مقاومت خمشی بتن در سن ۴۲ روز را نشان می‌دهد. همان طور که در شکل پیدا است بیشترین مقدار مربوط به نمونه دارای ژئولیت ۱۰ درصد هست که دارای ۶ درصد افزایش نسبت به نمونه شاهد است. همچنین کمترین مقاومت را نمونه دارای ۲۰ درصد ژئولیت داشته است که کاهش مقاومتی به مقدار ۲ درصد را نشان می‌دهد. با توجه به سیر نمودار در شکل ۶ می‌توان گفت که ژئولیت و میکرو\_نانو حباب باعث افزایش مقاومت خمشی می‌شوند.

پیوستگی بین سنگ دانه‌ها و خمیر سیمان عامل مهمی در مقاومت خمشی بتن است. نتایج آزمون مقاومت خمشی بیانگر آن است که

<sup>1</sup> Nagrockien and Girskas

### ۳-۶- مقاومت الکتریکی

مقدار مقاومت الکتریکی بستگی مستقیم به نفوذپذیری بتن و شرایط محیطی آن مانند مقدار یون‌های نفوذی و درصد رطوبت نسبی دارد. مسلماً هر چه نفوذپذیری بتن بیشتر باشد یون‌ها به راحتی و با سرعت بیشتری می‌توانند به داخل بتن راه یابند. هرچه مقاومت الکتریکی بتن کمتر باشد، امکان حرکت یون‌ها در داخل بتن بیشتر می‌شود و یون‌ها با سرعت بیشتری داخل منافذ عبور می‌کنند. در مقابل بتن‌های دارای مقاومت الکتریکی بالاتر در برابر یون‌های مخرب مانند کلراید و شروع خوردگی عملکرد بهتری دارند. شکل ۹ مقدار مقاومت الکتریکی نمونه‌های مخلوط بتن را نشان می‌دهد.




شکل ۹- نمودار مقاومت الکتریکی


همان‌طور که در شکل قابل مشاهده است زئولیت و آب میکرو\_نانو حباب تأثیر مثبتی در مقابل عبور یون‌های الکتریکی را از خود نشان می‌دهند. بیش‌ترین افزایش مربوط به نمونه‌های ترکیبی می‌باشد که نمونه‌های دارای ۱۰ درصد زئولیت و ۱۰۰ درصد میکرو\_نانو حباب افزایشی به میزان ۱۹۴ درصد نسبت به نمونه مرجع داشته است. همان‌طور که از نتایج قابل مشاهده است بیش‌ترین تأثیر زئولیت و آب میکرو\_نانو حباب بر خواص دوام بتن و بحث نفوذپذیری بوده است. این امر بیانگر آن است که نمونه زئولیتی با مصرف هیدروکسید کلسیم و بهبود فضای متخلخل بتن و نمونه دارای میکرو\_نانو حباب با همگن کردن و تشکیل ژل سیمانی مناسب و ناحیه انتقال متراکم سبب بهبود خواص بتن از نظر نفوذپذیری می‌گردد. مقاومت الکتریکی با بالا رفتن سن بتن افزایش می‌یابد. نتایج تحقیق فنگ و همکاران تایید کننده نتایج بدست آمده در این پژوهش می‌باشد [۲۳ و ۲۴].

همکاران [۲۰] به کاهش جذب آب بتن دارای زئولیت در تحقیق خود اشاره کرده‌اند.

در مورد جذب آب ۳۰ دقیقه بتن دارای میکرو\_نانو حباب نیز کاهش به میزان ۱۲، ۱۶ و ۲۰ درصد نسبت به نمونه شاهد برای طرح ۳۰، ۶۰ و ۱۰۰ درصد جایگزینی به جای آب اختلاط رخ داده است. این امر به دلیل کاهش حفرات و ترک‌های مویی در بتن رخ می‌دهد. برخلاف تصور از آنجایی که آب دارای میکرو\_نانو حباب می‌بایست حفراتی با اندازه میکرو و نانو در بتن ایجاد کند این اتفاق نیفتاده است و بتن دارای این نانو ماده به شکل چشمگیری منسجم و فاقد حفرات زیاد و بسیار همگن بوده و در مقابل جذب آب مقاومت خوبی از خود نشان می‌دهد.



شکل ۷- نمودار جذب آب ۳۰ دقیقه




شکل ۸- نمودار جذب آب ۲۴ ساعته



### ۷-۳- همبستگی بین نتایج آزمایش‌های مقاومت فشاری و مقاومت کششی

در شکل ۱۱ و جدول ۴ نتایج همبستگی آزمایش‌های مقاومت فشاری و کششی ۲۸ روزه به همراه روابط پیشنهادی استاندارد ACI318 [۲۵] نشان داده شده است. همانگونه که در شکل مشاهده می‌شود می‌توان دریافت که رابطه این پژوهش تخمین بزرگتری برای مقاومت کششی به ازای مقدار مشخصی مقاومت فشاری نسبت به رابطه ACI318 ارائه می‌دهد. اگرچه ضریب همبستگی این رابطه ( $R^2=0.49$ ) در عمل بیان میکند که در صورت استفاده از رابطه موجود ممکن است نتایج قابل قبولی بدست نیاید. یکی از اصلی‌ترین دلایل تغییر در رفتار رابطه بدست آمده در این پژوهش نسبت به رابطه ACI318 را می‌توان مشارکت طرح‌هایی دانست که در آنها از ژئولیت بعنوان مکمل سیمان استفاده شده است و یا دارای درصد مشخصی از میکرو-نانوحباب می‌باشد. بعنوان مثال مقاومت کششی نمونه دارای ۱۰ درصد ژئولیت بیشتر از مقاومت کششی نمونه دارای ۲۰ درصد ژئولیت می‌باشد، در حالیکه مقاومت کششی نمونه‌های دارای میکرو-نانوحباب با افزایش درصد این افزودنی بهبود میابد.

شکل ۱۰ نسبت مقاومت الکتریکی به جذب آب ۳۰ دقیقه حجمی بتن را برای درصدهای مختلف جایگزینی ژئولیت و میکرو-نانوحباب در سن ۲۸ روز نشان می‌دهد.



شکل ۱۰- نسبت مقاومت الکتریکی به جذب آب مطابق با افزایش درصد مکمل سیمانی و میکرو-نانوحباب بتن

همان‌طور که در نمودار شکل ۱۰ مشخص است با افزایش مقدار جایگزین کردن مکمل سیمانی و میکرو-نانوحباب، جذب آب کاهش و مقاومت الکتریکی افزایش می‌یابد. در نتیجه رابطه‌ی معکوسی بین جذب آب و مقاومت الکتریکی به ازای افزایش درصد مکمل سیمانی و میکرو-نانوحباب بتن وجود دارد.


جدول ۴- روابط همبستگی بین پارامترهای مختلف مکانیکی

مرجع	رابطه همبستگی بین مقاومت فشاری و مقاومت کششی	رابطه همبستگی بین مقاومت فشاری و مقاومت خمشی
در این تحقیق	$F_{st}=0.0079(F_c)^{1.607}$ $R^2=0.49$	$F_f=0.72(F_c)^{0.49}$ $R^2=0.79$
ACI318-2	$F_{st}=0.49(F_c)^{0.5}$ $R^2=1$	$F_f=0.54(F_c)^{0.5}$ $R^2=1$

$F_{st}$ :مقاومت کششی  $F_f$ :مقاومت خمشی  $F_c$ :مقاومت فشاری

### ۸-۳- همبستگی بین نتایج آزمایش‌های مقاومت فشاری و مقاومت خمشی

در شکل ۱۲ همبستگی بین نتایج آزمایش‌های مقاومت فشاری و خمشی نشان داده شده است. همچنین در جدول ۴ رابطه پیشنهاد شده ACI318 [۲۵] و رابطه بدست آمده در این پژوهش آورده شده است. همانطور که در شکل مشخص است رابطه حاصل از این تحقیق تخمین بزرگتری برای مقاومت خمشی به ازای مقاومت فشاری ارائه می‌دهد. اگرچه ضریب همبستگی تقریباً مطلوبی برای این رابطه بدست آمده است ( $R^2=0.79$ )، اما همچنان با رابطه



شکل ۱۱- همبستگی بین نتایج آزمایش‌های مقاومت فشاری و مقاومت کششی

۴- ژئولیت طبیعی و آب میکرو\_نانو جذب آب بتن را کاهش داده و سبب افزایش مقاومت الکتریکی در بتن می‌گردد. نتایج تحقیق فنگ و همکاران نیز بیانگر همین خاصیت در اثر استفاده از ژئولیت در بتن می‌باشد [۲۳ و ۲۴].


۵- استفاده همزمان از ژئولیت و آب میکرو نانو حباب بیش‌ترین افزایش را در روند بهبود خواص دوام از جمله کاهش جذب آب به میزان ۲۵ درصد و افزایش مقاومت الکتریکی به مقدار ۱۹۴ درصد داشته است.

به طور کلی با توجه به نتایج می‌توان گفت ژئولیت و آب میکرو\_نانو حباب خواص مربوط به مقاومت و پایداری بتن اصلاح شده را بهبود می‌بخشند. بنابراین می‌توان از آن‌ها به عنوان مواد جایگزین سیمان و آب اختلاط بتن در جهت کاهش آلاینده‌گی محیط زیست و افزایش بازدهی بتن استفاده نمود.

#### ۵- مراجع

- [1]. Najimi. M.; Sobhani. J.; Ahmadi. B. and Shekarchi M.; "An experimental study on durability properties of concrete containing zeolite as a highly reactive natural pozzolan", Journal of Construction and Building Materials, vol. 35, pp. 1023-1033, 2012.
- [2]. Herfort. D. M.; Gartner. E.; "Sustainable Development and Climate Change Initiatives", Cement and Concrete Research, 2008.
- [3]. Chan, S. Y. N.; Ji, X.; "Comparative study of the initial surface absorption and chloride diffusion of high performance zeolite, silica fume and PFA concretes", Cement and Concrete Composites, Vol. 21, pp. 293-300, 1999.
- [4]. Poon, C. S.; Lam, L.; Kou, S. C.; and Lin., Z. S.; "A study on the hydration of natural zeolite blended cement pastes", construction and Building Materials, Vol.19, pp. 579-584, 1999.
- [5]. Liguori, B.; Caputo, D.; Marroccoli, M, and Colella C.; "Evaluation of zeolite bearing tuffs as pozzolanic addition for blended cements", Eighth CANMET/ACI International conference on fly ash, silics fume, slag, and natural pozzolans in concrete, 2004.
- [6]. Shekarchi, M.; Ahmadi, B. and Najimi, M.; "Use of natural zeolite as pozzolanic Material" cement and concrete composites, Vol. 30, pp. 665-694, 2013.
- [7]. Ramezani pour, A.; Mousavi, R.; Kalhori, M.; Sobhani, J.; and Najimi, M.; "review: Micro and macro level properties of natural zeolite contained

پیشنهاد شده توسط ACI318 اختلاف دارد. دلیل این اختلاف رفتار را می‌توان به تغییر رفتار خواص مکانیکی بتن (مقاومت فشاری و خمشی) در اثر استفاده از درصد‌های مختلف ژئولیت و میکرو\_نانو حباب نسبت داد. بعنوان نمونه با افزایش درصد مکمل ژئولیت مقاومت خمشی کاهش اما در مقابل با افزایش درصد میکرو\_نانو حباب مقدار مقاومت خمشی بهبود میابد. این موضوع در مقادیر مقاومت فشاری نیز صدق میکند.



شکل ۱۲- همبستگی بین نتایج آزمایش‌های مقاومت فشاری و مقاومت خمشی

#### ۶- نتیجه‌گیری

در این پژوهش اثر استفاده از ژئولیت، آب میکرو\_نانو حباب و ترکیب آن‌ها بر خواص مهندسی بتن مورد بررسی قرار گرفت و نتایج زیر حاصل شد:

۱- استفاده از ژئولیت طبیعی باعث کاهش مقاومت فشاری بتن در سنین اولیه و سپس در سن ۲۸ روز باعث افزایش مقاومت نسبت به بتن کنترل می‌گردد. با افزایش مقدار ژئولیت همچنین افزایش سن بتن از مقدار افزایش کاسته می‌شود. نتایج این تحقیق در راستای نتایج بدست آمده در سایر مطالعات می‌باشد [۲۰ و ۲۱].

۲- استفاده از آب میکرو\_نانو حباب باعث بهبود خواص مکانیکی بتن از جمله مقاومت فشاری، کششی و خمشی در سنین مختلف می‌شود و با افزایش درصد جایگزینی بهبود بیشتری حاصل می‌گردد. نتایج تحقیق عارفی و همکاران [۹] تایید کننده نتایج بدست آمده در این تحقیق می‌باشد.

۳- اثر ترکیبی ژئولیت و آب میکرو\_نانو حباب مقاومت فشاری، کششی و خمشی بتن را به میزان ۱۵، ۱۴ و ۶ درصد افزایش می‌دهد.

- Cement & Concrete Composites, Vol. 32, No. 2, pp. 134-141, 2010.
- [22]. Nagrockiene, D.; Girskas, G.; "Research into the properties of concrete modified with natural zeolite Addition" Construction and Building Materials, Vol.113, pp. 964-969, 2016.
- [23]. Feng, N.Q.; Li, G.Z.; Zang, X.W.; "High-strength and flowing concrete zeolitic mineral admixtures", Cem. Concr. Aggreg, pp. 61-69, 1990.
- [24]. Feng N.; Hao T.; "Mechanism of natural zeolite powder in preventing alkali-silica reaction in concrete", Adv Cem Res, Vol. 10, pp. 101-108, 1998.
- [25]. American Concrete Institute. ACI Committee 318. (2002). Building Code Requirements for Reinforced Concrete and Commentary. ACI, Detroit, ACI 318-02/318R.
- concretes", Construction and Building Materials, Vol. 101, No. 1, pp. , 347-358, 2015.
- [8]. Mozaffari Naeeni, R.; "Investigation on the hydrodynamics standard pattern using micro-nano air bubbles", M.Sc. Thesis, Shahrood University of Technology, 2014. In persion.
- [9]. Arefi, A.; Saghravani, S. F. A. and Mozaffari Naeeni, R.; "Mechanical behavior of concrete made with Micro-Nano Air Bubbles", Civil engineering Infrastructures Journal, Vol. 49. No. 1, pp 141-149, 2016.
- [10]. ASTM C150, "Standard Specification for Portland Cement. American Society for Testing and Materials", Philadelphia, 2012.
- [11]. ASTM C618-99, "Standard Specification for Fly Ash and Raw or Calcined Natural Pozzolan for Use as A Mineral Admixture in Portland Cement concrete", 1999.
- [12]. BS EN 1008:2002, "Mixing water for concrete. Specification for sampling, testing and assessing the suitability of water, including water recovered from processes in the concrete industry, as mixing water for concrete, british standards", 2002.
- [13]. ASTM C33, "Standard Specification for Concrete Aggregates", American Society for Testing and Materials, Philadelphia, 2002.
- [14]. ASTM C192, "Standard Practice for Making and Curing Concrete Specimens in the Laboratory", 2002.
- [15]. ASTM C39, "Standard Test Method for Compressive Strength of Cylindrical Concrete Specimens. American Society for Testing and Materials", Philadelphia, 2004.
- [16]. ASTM C496, (Standard Test Method for Splitting Tensile Strength of Cylindrical Concrete Specimens. American Society for Testing and Materials, Philadelphia, 2004.
- [17]. ASTM C78, "Standard Test Method for Flexural Strength of Concrete (Using Simple Beam with Third-Point Loading)", American Society for Testing and Materials, Philadelphia, 2002.
- [18]. BS 1881 Part 122, "Testing concrete. Method for determination of water absorption", 1983.
- [19]. FM 5-578, "Florida Department of Transportation Florida Method of Test for Concrete Resistivity as an Electrical Indicator of its Permeability", Designation Florida, 2004.
- [20]. Valipour, M.; Pargar, F.; Shekarchi, M.; and Khani, S.; "Comparing a natural pozzolan, zeolite, to metakaolin and silica fume in terms", Construction and Building Materials, Vol. 41, pp. 879-888, 2013.
- [21]. Ahmadi, B. and shekarchi, M.; "Use of natural zeolite as a supplementary cementitious material"

## **Study of mechanical properties and durability of concrete containing zeolite as a supplementary cementitious material and micro-nano bubble**

**Ali Akbar Shirzadi Javid \***

Assistant Professor, School of Civil Engineering, Iran University of Science and Technology  
Moein Khoshroo

M.Sc. Student, Construction and Engineering Management, Tehran University of kharazmi  
Ali Katebi

Assistant Professor, Faculty of Civil Engineering, Tehran University of kharazmi

### **Abstract**

In this paper, the effect of using natural zeolite as a supplementary cementitious material and micro-nano bubble as a substitute for concrete mixture water has been evaluated on the mechanical properties and durability of concrete. The evaluated parameters for properties of modified concrete include: compressive strength, tensile strength, Bending strength, electrical resistivity and water absorption. The results indicate that the use of zeolite and micro-nano bubble in concrete increases the mechanical properties and the durability of concrete. The greatest improvement is related to the two-phase samples from the combination of 10% zeolite and 100% micro-nano bubble, which compressive strength, tensile strength, bending strength and electrical resistivity increase by 15, 14.88, 5.65 and 194.12% respectively, and water absorption decrease by 25.22%. In general, according to the results, it can be concluded that zeolite and micro-nano bubble, improve the mechanical properties and durability of concrete and their combination has the most positive effect on modified concrete.

**Keywords:** Zeolite, Micro-nano bubble, Mechanical properties, durability properties, concrete.

---

\* Corresponding Author: shirzad@iust.ac.ir