

بررسی برهمکنش پساب صنعتی، ژئولیت و عیار سیمان بر بتن غیر مسلح در سنین مختلف

کامی کابوسی *

گروه مهندسی آب، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران.

خشایار امامی

گروه عمران- سازه، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران.

مهران فدوی

گروه عمران- سازه، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران.

چکیده

بحران‌های جهانی کمبود آب و آلودگی هوا به گازهای گلخانه‌ای لزوم استفاده از به ترتیب آب‌های نامتعارف و مصالح دوستدار محیط زیست در صنعت بتن را تشدید کرده است. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی برهمکنش کیفیت آب (شامل سه سطح آب شهری، ترکیب آب شهری و پساب صنعتی با نسبت برابر و پساب صنعتی)، ژئولیت (شامل چهار سطح ۰، ۱۰، ۲۰ و ۳۰ درصد جایگزینی سیمان با ژئولیت در طرح اختلاط)، عیار سیمان (شامل ۲۵۰ و ۳۵۰ کیلوگرم بر مترمکعب) و سن عمل‌آوری (شامل سنین ۳، ۷، ۲۱، ۵۶ و ۹۰ روز) بر مقاومت فشاری بتن صورت گرفت. با عنایت به تعداد زیاد تیمارهای آزمایش (۱۲۰ تیمار) در این پژوهش و عدم تجزیه و تحلیل‌های آماری در پژوهش‌های قبلی، داده‌های مقاومت فشاری آزمون‌های بتنی با استفاده از آزمون‌های تجزیه واریانس و مقایسه میانگین به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار مورد بررسی آماری قرار گرفت. نتایج آزمون تجزیه واریانس نشان داد که اثر ساده عوامل مورد بررسی و برهمکنش‌های دوگانه آنها، بجز نوع آب در سن آزمون و ژئولیت در سن آزمون، و همچنین برهمکنش سه‌گانه عیار سیمان در نوع آب در ژئولیت بر مقاومت فشاری آزمون‌های بتنی معنی‌دار بود. با عنایت به عدم مشاهده تاثیر منفی معنی‌دار پساب صنعتی و ترکیب آب شهری و پساب صنعتی بر مقاومت فشاری بتن، استفاده از آنها در ساخت بتن غیرمسلح توصیه می‌گردد. با این حال، وجود برهمکنش سه‌گانه معنی‌دار بین نوع آب با ژئولیت و عیار سیمان نشان داد که اثر آب‌های مورد بررسی بر مقاومت فشاری آزمون‌های بتنی در سطوح مختلف ژئولیت به عیار سیمان بستگی دارد. بر این اساس، انتخاب بهترین سطح کاربرد ژئولیت و نوع آب با توجه به عیار سیمان مورد نظر باید بر اساس آزمون طرح اختلاط در کارگاه به دست آید.

واژه‌های کلیدی: آب نامتعارف، تجزیه واریانس، طرح اختلاط، مصالح بتن، مقاومت فشاری.

* نویسنده مسئول: kkaboosi@yahoo.com

۱- مقدمه

[۱۴] (نسخه جایگزین آن BS EN1008 می باشد) کاهش مقاومت فشاری بتن در صورت استفاده از آب غیر آشامیدنی تا ۲۰ درصد نیز مجاز دانسته شده است مشروط بر آن که این کاهش مقاومت از طریق اصلاح طرح اختلاط جبران گردد [۱۰]. ناخالصی های موجود در آب اختلاط آثار متفاوتی بر بتن دارند و ممکن است همه ناخالصی ها اثر منفی بر روی بتن ایجاد نکنند به گونه ای که برخی می توانند بی زیان باشند و حتی باعث بهتر شدن خصوصیات بتن شوند. در بیشتر مواقع محدودیت های مجازی برای مقدار ناخالصی های موجود در آب اختلاط بتن وجود دارد در حالی که در آن محدوده ناخالصی ها می توانند بی زیان باشند [۱۲]. استفاده از آب های نامتعارف مانند آب شور [۲]، فاضلاب و پساب های شهری [۲، ۳، ۹، ۱۲ و ۱۵]، آب روغنی [۲]، کارواش [۱۱]، شستشوی تراک میکسر، کارگاه تولید بتن صنعتی و کارگاه شن و ماسه [۱ و ۱۶]، کارخانه سیمان [۱۷] و تصفیه خانه های اسمز معکوس آب شرب [۱۰] برای ساخت بتن مورد بررسی قرار گرفته است. ترکیبات آلی موجود در پساب می تواند فرآیند آنگیری سیمان را به تاخیر اندازد، زمان گیرش اولیه و نهایی را افزایش دهد یا هوای بیشتری را در بتن حبس کند [۳ و ۹]. وجود فضای خالی بیشتر بین سنگدانه ها و تراکم کمتر ذرات در بتن ساخته شده با پساب شهری در مقایسه با آب آشامیدنی گزارش شده است [۳]. ترکیبات آمونیومی موجب سیلان ملات (جریان آب به سمت بالا از بتن به دلیل فشار اسمزی) می گردد [۹]. غلظت بالای سولفات آب موجب حمله سولفات ها و ایجاد ترک در بتن می گردد [۱۱].

در پژوهشی مقاومت فشاری بتن ۷ و ۲۸ روزه با افزایش BOD^۱ و COD^۲ پساب شهری مورد استفاده در طرح اختلاط نسبت به آب آشامیدنی کاهش یافت، با این حال درصد کاهش مقاومت نسبت به آب شهری کمتر از ۱۰ درصد بود. همچنین افت مقاومت بتن ۷ روزه بیشتر از ۲۸ روزه گزارش شد [۱۲]. نتایج مشابهی برای بتن ۹۰ روزه نیز گزارش شد [۳]. افزایش نسبت پساب شهری به آب شهری (از ۰ تا ۱۰۰ درصد) موجب کاهش مقاومت فشاری ۷ و ۲۸ روزه بتن گردید که این امر به غلظت بالای TDS^۳، کلرید و سولفات پساب نسبت به حد مجاز نسبت داده شد. با این حال در نسبت ۲۰:۸۰ (پساب به آب شهری) این کاهش در محدوده مجاز ۱۰ درصد بود [۱۵].

کمبود منابع آب یکی از مهمترین مشکلات امروز جوامع بشری است و در این میان صنعت ساختمان به عنوان یکی از بزرگترین مصرف کنندگان آب در بین صنایع مختلف، یک ششم آب شیرین را مصرف می کند [۱ و ۲]. بتن یکی از مهمترین مواد صنعت ساختمان است که تولید آن وابسته به آب است به طوری که برای تولید هر مترمکعب بتن ۱۵۰ لیتر آب مصرف می شود [۱]. تخمین زده شده است که سالانه بیش از ۱۰ میلیارد تن بتن تولید می شود که بدون در نظر گرفتن آب مورد نیاز برای عمل آوری، به حدود ۳/۸ میلیارد مترمکعب آب احتیاج است [۲]. در این شرایط تصفیه فاضلاب و استفاده مجدد از آن یکی از مهمترین راه حل های مقابله با مسئله کمبود آب می باشد [۳] و صنعت ساختمان (جهت ساخت سیمان و بتن) به عنوان یکی از مصرف کنندگان بالقوه این آب ها معرفی شده است [۲]. آمارها نشان می دهد از ۱۰۷۹ میلیون مترمکعب آب مصرفی بخش صنعت و معدن کشور در سال ۱۳۸۰ حدود ۵۷۹ میلیون مترمکعب فاضلاب تولید می شود و پیش بینی می گردد این مقادیر در سال ۱۴۰۰ به ترتیب به ۲۱۱۰ و ۱۰۸۸ میلیون مترمکعب خواهد رسید [۴]. فاضلاب صنعتی نسبت به فاضلاب شهری و کشاورزی از دامنه تغییرات کیفی وسیع تری برخوردار است و به همین دلیل استفاده مجدد از آن باید با ملاحظات کیفی و زیست محیطی بیشتری صورت گیرد [۴] و نیازمند مدیریت بیشتری است [۲].

کیفیت آب اختلاط نقش مهمی در ویژگی های بتن بازی می کند [۳]. استاندارد کیفیت آب بتن در ASTM C1602 [۵]، BS EN1008 [۶]، ISO 12439 [۷] و استاندارد ملی شماره ۱۴۷۴۸ [۸] ارائه شده است. دانش متداول در متون علمی فناوری بتن استفاده از آب آشامیدنی در ساخت و عمل آوری بتن می باشد. دلیل این امر آن است که آب آشامیدنی به ندرت دارای بیش از ۱۰۰۰ میلی گرم بر لیتر مواد محلول است [۹]. در صورتی که کاهش مقاومت بتن تهیه شده از پساب یا سایر آب های نامتعارف کمتر از ۱۰ درصد مقاومت بتن تهیه شده از آب آشامیدنی باشد، استفاده از این آب ها در طرح اختلاط بتن قابل قبول است [۸، ۱۰، ۱۱، ۱۲ و ۱۳]. با این حال بر اساس استاندارد BS 3148 انگلستان

³ Total Dissolved Solids

¹ Biochemical Oxygen Demand

² Chemical Oxygen Demand

می‌باشد [۲۴]. علی‌رغم ساختار بلوری، ویژگی‌های پوزولانی زئولیت‌های طبیعی اثبات شده است که به دلیل وجود مقدار قابل توجه SiO_2 و Al_2O_3 واکنش‌پذیر آن که با $\text{Ca}(\text{OH})_2$ برای تولید بیشتر سیلیکات کلسیم و آلومینوسیلیکات کلسیم واکنش می‌دهد، می‌باشد [۲۴]. کاربرد زئولیت در بتن به دلیل توان تبادل یونی، چگالی پایین و روزه‌های فراوان [۲۸] موجب ریزتر شدن منافذ، کاهش خلل و فرج، افزایش منافذ بسته و انفصال ارتباط موئینه حفرات جذب آب [۲۵، ۲۹ و ۳۰]، کاهش اسلامپ [۲۴ و ۳۱]، جلوگیری از آب انداختگی و جداسازی بتن تازه [۲۳، ۲۴ و ۲۸]، سهولت پمپاژ [۲۸]، افزایش مقاومت و پایداری بتن به ویژه در برابر واکنش قلیایی سنگ‌دانه‌ها [۲۳، ۲۴ و ۲۸]، کاهش درصد جذب آب و نفوذپذیری اولیه و نهایی بتن [۲۳، ۲۵، ۲۸، ۲۹، ۳۰ و ۳۱]، کاهش عمق نفوذ آب [۲۹]، کاهش ضریب جذب آب موئینه [۲۱ و ۳۰]، کاهش ضریب مهاجرت و نفوذ یون کلر [۲۱، ۲۹ و ۳۰]، دوام در مقابل حملات شیمیایی به دلیل کاهش جذب آب و افزایش مقاومت ویژه الکتریکی و کاهش احتمال خوردگی آرماتور [۲۱، ۲۹ و ۳۲] و نهایتاً افزایش مقاومت فشاری بتن [۲۸] می‌گردد. البته گزارش شده است که عموماً تاثیر زئولیت بر مقاومت بتن به نسبت آب به سیمان بستگی دارد به طوری که کاربرد زئولیت در نسبت آب به سیمان $0/4$ و $0/5$ به ترتیب موجب افزایش و کاهش مقاومت فشاری بتن گردید [۲۰ و ۳۱]. در مقابل جایگزینی سیمان با زئولیت موجب می‌شود به دلیل سطح ویژه بالای آن اسلامپ بتن کاهش یابد [۲۴] و پوزولان‌ها برای انجام واکنش‌های تکمیلی منتظر تولید هیدروکسید کلسیم بمانند. به همین دلیل گیرش اولیه و نهایی سیمان-های آمیخته پوزولانی طولانی‌تر شده و نهایتاً مقاومت‌های اولیه به میزان ۱۵-۵ درصد (بسته به درصد پوزولان مصرفی) کاهش یابد [۲۱] و بر این اساس زمان عمل‌آوری طولانی‌تری نیاز است. در همین راستا اگرچه کاربرد ۱۰ و ۲۰ درصد [۳۲] و ۱۰ و ۱۵ درصد [۳۱] زئولیت موجب کاهش مقاومت فشاری به ترتیب ۷ و ۳ روزه بتن نسبت به عدم کاربرد زئولیت گردید، لیکن مقاومت به ترتیب ۲۸ و ۹۰ روزه بتن نسبت به تیمار شاهد افزایش نشان داد که این موضوع با نتایج [۲۷] نیز همخوانی دارد. همچنین این افزایش در سطح ۱۰ درصد بیشتر از ۲۰ درصد بود [۳۲]. در پژوهشی جایگزینی تمام

صنعت سیمان به تنهایی مسئول تولید ۶-۷ درصد دی‌اکسید کربن جهان است [۱۸، ۱۹ و ۲۰]. تولید هر تن سیمان موجب انتشار ۹۰۰ کیلوگرم دی‌اکسید کربن به اتمسفر می‌گردد [۲۱]. گزارش شده است که کاربرد ۱۰ تا ۳۰ درصد زئولیت به جای سیمان موجب کاهش پتانسیل گرمایش جهانی ناشی از گازهای گلخانه‌ای به میزان ۶۰-۷۰ درصد نسبت به شرایط عدم مصرف زئولیت در طول دوره عمر ۱۵ ساله سازه‌های بتنی می‌گردد [۱۸]. بنابراین کاهش مصرف سیمان همزمان با افزایش یا حفظ مقاومت و دوام بتن، برای توسعه پایدار ضروری است. استفاده از پوزولان‌های طبیعی و مصنوعی به عنوان بخشی از سیمان مصرفی به عنوان یکی از راه‌های دستیابی به این موضوع می‌باشد [۱۸ و ۲۰]. با توجه به مصرف سالانه بیش از ۳۰ میلیون تن زئولیت در صنعت سیمان چین [۲۰ و ۲۲] و به دلیل اهمیت موضوع، این کشور دو استاندارد ملی در زمینه ویژگی‌های فنی و کاربرد زئولیت طبیعی در بتن ارائه کرده است [۲۲].

در پژوهش‌های مختلف امکان‌سنجی استفاده از زئولیت برای جایگزینی سیمان تا میزان ۵۰ درصد صورت گرفته است [۲۰]. یکی از افزودنی‌های معدنی پوزولانی که در ایران به وفور یافت می‌شود زئولیت است که قیمت آن بسیار کمتر از خاکستر بادی و دوده سیلیس بوده ولی فعالیت پوزولانی آن بین این دو می‌باشد [۲۰، ۲۳ و ۲۴]. تاکنون بیش از ۵۰ نوع زئولیت طبیعی و بیش از ۱۵۰ نوع زئولیت مصنوعی شناخته یا ساخته شده است [۲۵ و ۲۶]. زئولیت‌های طبیعی شامل گروه وسیعی از آلومینوسیلیکات‌های هیدراته کریپتوکریستالی^۱ با ساختار لانه زنبوری سه وجهی ساخته شده با تراهدروس‌های^۲ Si-O و Al-O (دارای یک شبکه تراهدرال^۳ اتم‌های اکسیژن در اطراف سیلیسیم و آلومینیوم) با فرمول کلی $\text{AlO}_2\text{SiO}_2, \text{H}_2\text{O}$ می‌باشند که در آنها حفره‌ها و کانال‌هایی با ابعاد ۱۰-۳ آنگستروم وجود دارد [۲۴، ۲۶ و ۲۷]. بالا بودن سطح ویژه زئولیت (۴۵-۳۵ مترمربع بر گرم) به همراه عدم توازن الکتریکی (بار منفی) آنها ناشی از حضور تراهدروس‌های Al-O موجب قابلیت تبادل کاتیونی بالای (حدود ۳۰۰-۲۰۰ میلی‌اکی‌والان در صد گرم) آنها شده است [۲۴ و ۲۶]. این ساختار همچنین باعث توانایی بالای زئولیت طبیعی در جذب و پس دادن آب تا ۳۰ درصد وزنی

^۳ Tetrahedral^۱ Cryptocrystalline aluminosilicate^۲ Tetrahedroids

مورد تاکید قرار گرفته است [۱۱]. از سوی دیگر، اگرچه در بسیاری از پژوهش‌ها کاربرد ژئولیت طبیعی موجب افزایش دوام بتن گردید، با این حال به دلیل تنوع ژئولیت‌های طبیعی و تفاوت ساختار، ترکیبات شیمیایی، واکنش‌پذیری و درجه خلوص آنها نتایج مطالعات آزمایشگاهی مشابه نبوده و حتی بعضاً متناقض نیز می‌باشد [۲۰ و ۳۳]. همچنین با توجه به عدم بررسی امکان‌سنجی استفاده از پساب‌های صنعتی به عنوان آب اختلاط بتن و نیز عدم بررسی آماری برهمکنش کیفیت آب، ژئولیت و عیار سیمان بر مقاومت فشاری بتن، پژوهش حاضر به مطالعه اثر سه نوع آب، چهار سطح ژئولیت و دو عیار سیمان بر مقاومت فشاری بتن مختلف بتن خواهد پرداخت.

۲- مواد و روش‌ها

۲-۱- تیمارها و طرح آماری

پژوهش حاضر با هدف امکان‌سنجی استفاده از پساب (فاضلاب تصفیه شده) صنعتی و ژئولیت در عیارهای مختلف سیمان برای تهیه و عمل-آوری بتن غیر مسلح صورت گرفت. آزمایش به صورت فاکتوریل چهار عاملی در قالب طرح کاملاً تصادفی با ساخت ۳۶۰ مکعب بتنی در قالب ۱۲۰ تیمار دربرگیرنده سه سطح کیفیت آب (شامل W1: آب شهری، W2: ترکیب آب شهری و پساب صنعتی با نسبت برابر و W3: پساب صنعتی)، چهار سطح ژئولیت (شامل کاربرد Z1: ۰٪، Z2: ۱۰٪، Z3: ۲۰٪ و Z4: ۳۰٪ ژئولیت به جای سیمان در طرح اختلاط)، دو عیار سیمان بتن (شامل C1: ۲۵۰ و C2: ۳۵۰ کیلوگرم بر مترمکعب) و پنج سطح سن آزمون مقاومت فشاری بتن (شامل شکستن نمونه‌ها در d1: ۳، d2: ۷، d3: ۲۱، d4: ۵۶ و d5: ۹۰ روز پس از ساخت آزمون‌های بتنی) در سه تکرار صورت گرفت.

۲-۲- آب اختلاط

پساب (فاضلاب تصفیه شده) مورد استفاده از خروجی تصفیه‌خانه فاضلاب شهرک صنعتی آق‌قلا واقع در حدود ۱۵ کیلومتری شهر گرگان (مرکز استان گلستان) تهیه گردید. این تصفیه‌خانه در موقعیت جغرافیایی ۳۶ درجه و ۵۸ دقیقه و ۴۸ ثانیه عرض شمالی و ۵۴ درجه، ۲۷ دقیقه و ۱۸ ثانیه طول شرقی در فاصله حدود ۴ کیلومتری جنوب شهر آق‌قلا واقع شده است. شهرک صنعتی آق-قلا با ۲۰۲ واحد صنعتی در مساحتی بالغ بر ۱۶۸ هکتار دارای نرخ

سطوح از ۱۰ تا ۳۰ درصد ژئولیت به جای سیمان موجب افزایش مقاومت فشاری ۷، ۲۸ و ۹۰ روزه بتن خودتراکم نسبت به عدم کاربرد ژئولیت شد با این حال مقدار جایگزینی بهینه برای مقاومت ۷ و ۲۸ روزه برابر ۱۵ درصد و برای مقاومت ۹۰ روزه برابر ۲۰ درصد به دست آمد [۲۸]. افزایش مقاومت بتن در اثر کاربرد ژئولیت به واکنش مقدار زیاد اکسید سیلیسیم (SiO_2) و اکسید آلومینیوم (Al_2O_3) ژئولیت با هیدروکسید کلسیم (Ca(OH)_2) سیمان نسبت داده شده است به طوری که با مصرف هیدروکسید کلسیم در واکنش، مقدار آن در بتن کاهش یافته و در مقابل از طریق تولید بیشتر ژل سیلیکات کلسیم هیدراته (C-S-H) با مواد سیلیسی موجود در مواد شبه‌سیمانی موجب کاهش فضای خالی و پر شدن حفرات بیشتر بتن شده و در نهایت با بهبود ریزساختار بتن نفوذ آب را کاهش و مقاومت فشاری آن را افزایش می‌دهد. علت دیگر این امر درصد بالای مواد سیلیسی و ضریب نرمی بالای ژئولیت می‌باشد [۱۸، ۲۳، ۲۶، ۲۸، ۲۹، ۳۰ و ۳۳]. همچنین حل شدن هیدروکسید کلسیم و مواد قابل حل و مهاجرت آنها به سطح بتن نقش زیادی در تشکیل فضاهای خالی در بتن دارد که با تشکیل ژل سیلیکات کلسیم هیدراته از فرار ترکیبات قابل حل به سطح بتن جلوگیری می‌گردد و موجب افزایش وزن مخصوص و کاهش فضای خالی بتن می‌گردد [۲۸]. از سوی دیگر در برخی پژوهش‌ها کاهش مقاومت فشاری بتن در اثر کاربرد ژئولیت مشاهده شده است. گزارش گردید که جایگزینی ۲۰ درصد سیمان با ژئولیت طبیعی موجب ۱۷-۵ درصد کاهش مقاومت فشاری بتن ۳ تا ۹۰ روزه گردید. در عین حال این کاهش در سنین کمتر بیشتر بود [۱۹]. در پژوهش دیگری، اگرچه جایگزینی ۱۰ درصد سیمان با ژئولیت موجب افزایش مقاومت فشاری ۷ و ۲۸ روزه بتن گردید ولی این اثر در سطح کاربرد ۲۰ و ۳۰ درصد به ترتیب غیر محسوس و کاهشی بود [۱۸]. همچنین کاربرد ۱۰ و ۲۰ درصد ژئولیت مقاومت فشاری ۲۸ و ۹۰ روزه بتن را به طور غیر محسوس (کمتر از ۴ درصد) افزایش داد [۲۱] در حالی که مقاومت فشاری ۲۸ روزه بتن خودتراکم با عملکرد بالا را به ترتیب یک درصد افزایش و هشت درصد کاهش داد [۲۴].

به دلیل گوناگونی میزان و نوع آلودگی‌ها در آب‌های نامتعارف، ارائه یک جمع‌بندی کامل برای استفاده از این آب‌ها در ساخت بتن مشکل است [۱۱] و به همین دلیل لزوم ادامه پژوهش بر روی استانداردهای موجود کیفیت آب مورد استفاده در ساخت بتن

پوشش شبکه فاضلاب ۸۰ درصد است. تصفیه‌خانه این شهرک با ظرفیت ۴۵۰ مترمکعب بر شبانه‌روز از سال ۱۳۸۳ مورد بهره‌برداری بوده و در حال حاضر پساب خروجی از آن به آب‌های سطحی تخلیه می‌گردد. روش تصفیه فاضلاب در این تصفیه‌خانه لجن فعال است. به منظور مقایسه کیفیت آب‌های مورد

بررسی با محدوده مجاز ناخالصی‌های آب اختلاط بتن غیرمسلح بر اساس استانداردهای ملی و بین‌المللی (جدول ۱)، پارامترهای کیفی هر سه نوع آب (پساب صنعتی، آب شهری و آب ترکیبی) مطابق روش استاندارد APHA [۳۴] اندازه‌گیری شد (جدول ۲).

جدول ۱- میزان مجاز ناخالصی آب برای ساخت بتن غیرمسلح (کلیه واحدها بر حسب ppm است بجز pH)

منبع	محدوده مجاز	ویژگی	منبع	محدوده مجاز	ویژگی	منبع	محدوده مجاز	ویژگی
[۱۴]	۵۰۰	قلیائیت کل*	[۱۰]	۱۰۰۰	کربنات	[۱۴]	۷-۹	pH
[۱۳]	۶۰۰		[۳۵]	۱۰۰۰		[۱۳]	۵-۸/۵	
[۱۳]	۳۰۰۰	سولفات	[۱۰]	۴۰۰	بی کربنات	[۱۰]	۲۰۰۰	کل جامدات معلق (TSS)
[۸]	۲۰۰۰		[۳۵]	۴۰۰-۱۰۰۰		[۱۳]	۲۰۰۰	
[۸]	۱۰۰	فسفات	[۱۳]	۱۰۰۰۰	کلرید	[۱۴]	۲۰۰۰	کل جامدات محلول (TDS)
[۸]	۵۰۰		[۸]	۴۵۰۰		[۱۳]	۳۵۰۰۰	
[۱۰]	۲۰۰	مواد آلی	[۱۰]	۳۰۰۰	مواد غیر آلی	[۵]	۵۰۰۰۰	کل جامدات (TS)

* بر حسب میلی‌گرم بر لیتر معادل کربنات کلسیم

جدول ۲- غلظت ترکیبات شیمیایی موجود در آب‌های مورد بررسی (بر حسب ppm بجز برای pH و هدایت الکتریکی)

کل کاتیون‌ها	پتاسیم	سدیم	منیزیم	کلسیم	کل آنیون‌ها	سولفات	کلرید	بی کربنات	کربنات	غلظت یون‌ها
۱۸۰/۳	۴/۰	۵۹/۸	۵۸/۴	۵۸/۱	۶۴۶/۶	۱۱۵/۳	۱۳۴/۷	۳۹۶/۶	۰/۰	آب شهری
۳۳۹/۰	۴/۶	۱۷۹/۴	۵۵/۹	۹۹/۲	۹۵۱/۰	۲۰۱/۷	۲۳۷/۶	۴۶۳/۷	۴۸/۱	آب ترکیبی
۴۹۷/۸	۵/۲	۲۹۹/۰	۵۳/۵	۱۴۰/۳	۱۲۵۵/۴	۲۸۸/۲	۳۴۰/۴	۵۳۰/۸	۹۶/۲	پساب صنعتی
TSS	COD	BOD	نیترژن کل	فسفر کل	سختی کل	pH	هدایت الکتریکی (ds.m ⁻¹)		کل جامدات محلول	ویژگی
۰	۰	۰	۱/۲	۰/۵	۳۸۵	۷/۶	۱۲۶۰		۸۰۶	آب شهری
۱۵	۱۷۵	۴۹/۵	۶/۴	۱۴/۳	۴۷۷/۵	۸/۱	۱۹۱۰		۱۲۲۲	آب ترکیبی
۳۰	۳۵۰	۹۹	۱۱/۶	۲۸/۱	۵۷۰	۸/۵	۲۵۶۰		۱۶۳۸	پساب صنعتی

۳-۲- زئولیت مورد استفاده

جدول (۳) آمده است. حداقل فعالیت پوزولانی، که برابر مجموع اکسید سیلیسیم، اکسید آلومینیوم و اکسید آهن است، بر اساس ASTM برای پوزولان‌های طبیعی گروه N باید ۷۰٪ باشد [۲۰ و ۳۲] که برای زئولیت مورد استفاده برابر با ۸۰/۲۰

زئولیت پودری مورد استفاده از نوع کلینوپتیلولیت با جرم مخصوص ۱/۶۲ گرم بر سانتی‌متر مکعب بود که از شرکت نگین پودر سمنان تهیه شد. ویژگی‌های شیمیایی این زئولیت طبیعی در

درصد است. همچنین بر اساس این استاندارد بیشینه مقدار تری اکسید گوگرد و درصد کسر وزنی باید به ترتیب ۴ و ۱۰ درصد باشد [۲۰ و ۲۲] که اولی مطابق استاندارد و دومی کمی بیشتر است. دلیل این امر دمای بالای فرآوری زئولیت (تا ۱۲۰۰ درجه سیلسیوس) به جای دمای استاندارد ASTM (تا ۷۵۰ درجه سیلسیوس) است.

جدول ۳- مشخصات شیمیایی سیمان و زئولیت مصرفی (واحدها بر حسب درصد)

ترکیب	سیمان	زئولیت	ترکیب	سیمان	زئولیت	ترکیب	سیمان	زئولیت
اکسید سیلیسیوم (SiO ₂)	۲۱/۱۱	۶۹/۲۸	اکسید کلسیم (CaO)	۶۳/۳۶	۳/۵۶	اکسید منیزیم (MgO)	۱/۵۱	۰/۵۰
اکسید آلومینیوم (Al ₂ O ₃)	۴/۴۲	۱۰/۴۳	اکسید سدیم (Na ₂ O)	۰/۳۸	۰/۷۳	تری اکسید گوگرد (SO ₃)	۲/۶۱	۰/۰۰۵
اکسید آهن (Fe ₂ O ₃)	۳/۹۶	۰/۴۹	اکسید پتاسیم (K ₂ O)	۰/۵۱	۱/۲۷	درصد کسر وزنی (LOI)	۲/۹۸	۱۲/۹۷

۲-۴- طرح اختلاط و روش ساخت و عمل آوری

نمی‌باشد و نتایج صرفاً جهت مقایسه نسبی با یکدیگر مورد استفاده قرار می‌گیرند، به منظور افزایش دقت آزمایش، ابتدا ۵۴ مکعب بتنی مشتمل بر ۱۸ طرح اختلاط مختلف متشکل از سه نسبت سنگدانه شن و ماسه، دو نسبت آب به سیمان و سه میزان وزن مخصوص بتن در سه تکرار ساخته شد و در نهایت بر مبنای بیشترین مقاومت سه روزه، طرح اختلاط مناسب بر اساس وزن مخصوص بتن ۲۴۰۰ کیلوگرم بر مکعب، نسبت وزنی برابر مصالح شن و ماسه و نسبت آب به مواد سیمانی ۴۵ درصد (با لحاظ کردن میزان رطوبت مصالح بر اساس درصد رطوبت وزنی) انتخاب گردید. جزئیات طرح اختلاط تیمارهای مختلف در جدول (۴) ارائه شده است. با توجه به این که کاربرد زئولیت موجب کاهش روانی و اسلامپ بتن می‌گردد، از یک فوق-روان کننده تجاری بر پایه کربوکسیلاتی استفاده شد. مقدار مصرف آن بر اساس آزمون و خطا در طرح‌های اختلاط مقدماتی به دست آمد. همچنین برای اطمینان از کارایی بتن و کنترل آن در طول آزمایشات، آزمایش اسلامپ بتن برای هر طرح اختلاط (تیمار) حداقل یک بار تکرار شد.

در این پژوهش از دو نوع سنگدانه ماسه و شن شکسته دوبار شستشو با وزن مخصوص به ترتیب ۲۵۵۰ و ۲۶۲۰ کیلوگرم بر متر مکعب استفاده شد. آزمون دانه‌بندی سنگدانه‌ها بر اساس استاندارد ملی شماره ۴۹۷۷ [۳۶] صورت گرفت. منحنی دانه‌بندی مصالح ریزدانه و درشت‌دانه و اطلاعات حاصل از آن نشان داد که الزامات استاندارد ملی شماره ۳۰۲ [۳۷] رعایت گردیده است به طوری که بیشینه اندازه مصالح ریزدانه و درشت‌دانه به ترتیب ۹/۵ و ۱۹ میلی-متر و ضریب نرمی مصالح ریزدانه ۲/۹ بود. سیمان مورد استفاده از نوع پرتلند تیپ ۲ با خاصیت ضدسولفات بود که از کارخانه سیمان شاهرود تهیه گردید. ویژگی‌های شیمیایی سیمان در جدول (۳) ارائه شده است.

مکعب‌های بتنی (۱۵۰*۱۵۰*۱۵۰ میلی‌متر) با رعایت ضوابط استاندارد ملی شماره ۵۸۱ [۳۸] در میکسر ۱۰۰ لیتری ساخته شد و در قالب به روش دستی متراکم شد. نمونه‌برداری از بتن تازه مطابق استاندارد ملی شماره ۱-۳۲۰۱ [۳۹] صورت گرفت. علی‌رغم آن که در این پژوهش مقاومت خاصی از بتن مدنظر

جدول ۴- جزئیات طرح اختلاط (مقادیر بر حسب کیلوگرم در هر متر مکعب بتن است)

تیمار	آب	سیمان	زئولیت	شن	ماسه	تیمار	آب	سیمان	زئولیت	شن	ماسه
C1Z1	۱۱۲	۲۵۰	۰	۸۹۶	۸۹۶	C2Z1	۱۵۸	۳۵۰	۰	۸۹۶	۸۹۶
C1Z2	۱۱۲	۲۲۵	۲۵	۸۹۶	۸۹۶	C2Z2	۱۵۸	۳۱۵	۳۵	۸۹۶	۸۹۶
C1Z3	۱۱۲	۲۰۰	۵۰	۸۹۶	۸۹۶	C2Z3	۱۵۸	۲۷۵	۷۵	۸۹۶	۸۹۶
C1Z4	۱۱۲	۱۷۵	۷۵	۸۹۶	۸۹۶	C2Z4	۱۵۸	۲۴۵	۱۰۵	۸۹۶	۸۹۶

آزمایش ضمن پوشش سطح حوضچه‌ها با ورقه فایبرگلاس، افت سطح آب در هر حوضچه به دلیل نشت از دیواره با اضافه کردن همان نوع آب جبران گردید به گونه‌ای که سطح آب درون حوضچه همواره ۱۰ سانتی‌متر بالاتر از سطح بالایی مکعب‌ها باشد. به منظور اطمینان از یکنواختی شرایط آزمایش تمام آب مورد نیاز برای ساخت و عمل‌آوری بتن در یک زمان تهیه شد و آب مازاد نیز در دمای چهار درجه سیلسیوس نگهداری شد [۹]. مقاومت فشاری آزمون‌های بتنی توسط دستگاه جک هیدرولیکی دیجیتال و با رعایت الزامات و شرایط استاندارد ملی شماره ۳۲۰۶ [۴۰] اندازه‌گیری شد. شکل (۱) نمایی از مصالح و مراحل اجرایی پژوهش را نشان می‌دهد.

در پژوهش حاضر با در نظر گرفتن ۵۴ عدد آزمون بتنی برای انتخاب طرح اختلاط مناسب و ۳۶۰ عدد آزمون برای آزمایش نهایی، مجموعاً ۴۱۴ مکعب بتنی ساخته شد. نمونه‌های آزمایشگاهی پس از ساخته شدن به مدت ۲۴ ساعت درون قالب در محیط آزمایشگاه (دمای 20 ± 4 درجه سیلسیوس) نگهداری شدند. سپس قالب‌ها باز شده و عملیات عمل‌آوری آغاز گردید [۱۱ و ۳۰]. به منظور شبیه‌سازی کامل تاثیر تیمارهای کیفیت آب بر مقاومت فشاری، عمل‌آوری مکعب‌های ساخته شده با آب اختلاط صورت گرفت. برای این منظور سه حوضچه بتنی جداگانه با ابعاد $1 \times 1 \times 1$ متر ساخته شد و هر یک از حوضچه با یکی از انواع آب اختلاط بتن پر شد. در طول مدت



شکل ۱- مخازن عمل‌آوری، تجهیزات و مصالح مورد استفاده و آزمون‌های بتنی ساخته شده

گرفت. توضیح این که در آزمایش فاکتوریل دو یا چند دسته از عوامل (فاکتور)، که هر یک دارای تیمارها یا سطوح مختلف هستند، همزمان مورد بررسی قرار می‌گیرد. یکی از ویژگی‌های آزمایش فاکتوریل آن است که تمام ترکیبات ممکن حاصل از سطوح مختلف عوامل مورد بررسی را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد. به اثری که هر یک از عوامل به تنهایی ایجاد می‌کنند، اثر ساده و به اثری که چند عامل همزمان در ایجاد آن نقش دارند، برهمکنش گفته می‌شود. در شرایطی که نتیجه آزمون تجزیه واریانس نشان دهنده معنی‌داری اثرات ساده و برهمکنش بین عوامل مورد بررسی باشد، از آزمون مقایسه میانگین برای بررسی برابری یا عدم برابری میانگین‌ها با یکدیگر استفاده می‌شود.

۲-۵- تجزیه و تحلیل آماری

در پژوهش حاضر چهار عامل نوع آب، درصد زئولیت، عیار سیمان و سن آزمون‌ها و برهمکنش بین آنها (۱۰ حالت برهمکنش) می‌تواند موجب تغییر میزان مقاومت فشاری آزمون‌های بتنی گردد. با توجه به این که در پژوهش‌های پیشین میزان تغییرات مقاومت فشاری بتن فقط به صورت درصد بیان شده بود و تجزیه و تحلیل - های آماری داده‌ها جهت بررسی معنی‌داری یا عدم معنی‌داری تغییرات صورت نگرفته بود، در پژوهش حاضر آزمون‌های تجزیه واریانس^۱ و مقایسه میانگین (بر مبنای آزمون حداقل تفاوت معنی - دار^۲ در سطح احتمال ۵ درصد) با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه ۲۱ (IBM, 2010) بر روی داده‌های مقاومت فشاری انجام

² Least Significant Difference (LSD)

¹ Analysis of variance (ANOVA)

۳- نتایج و بحث

۳-۱- بررسی کیفیت آب اختلاط

بررسی استانداردهای مختلف ناخالصی‌های مجاز آب اختلاط بتن غیر مسلح (جدول ۱) نشان داد که محدوده مجاز ویژگی‌های شیمیایی آب اختلاط در استانداردهای مختلف عموماً به یکدیگر نزدیک و بعضاً مشابه است. با این حال، بین حد مجاز غلظت کلرید آیین‌نامه بتن ایران (۱۰۰۰۰ ppm) و استاندارد ملی ۱۴۷۴۸ (۴۵۰۰ ppm) و همچنین بین حد مجاز میزان کل جامدات محلول استاندارد انگلستان (۲۰۰۰ ppm) و آیین‌نامه بتن ایران (۳۵۰۰۰ ppm) اختلاف قابل ملاحظه‌ای وجود دارد. همچنین با بررسی ویژگی‌های کیفی آب‌های مورد استفاده (جدول ۲) می‌توان دریافت که همه ویژگی‌های کیفی آب شهری و آب ترکیبی در دامنه مجاز استانداردهای ملی و بین‌المللی (جدول ۱) است. با این حال، این موضوع در خصوص پساب صنعتی برای پارامترهای pH که حد بالای محدوده مجاز را دارا است، و میزان مواد آلی، که بر اساس ویژگی COD تقریباً ۷۵ درصد بیشتر از استاندارد مجاز (۳۵۰ در مقایسه با ۲۰۰ قسمت در میلیون) است، صادق نمی‌باشد.

۳-۲- تجزیه آماری

بتنی در سطح احتمال یک درصد ($P \text{ value} \leq 0.01$) معنی‌دار است. همچنین برهمکنش‌های سه‌گانه عیار سیمان در نوع آب در سن آزمون و نوع آب در زئولیت در سن آزمون و برهمکنش چهارگانه عیار سیمان در نوع آب در زئولیت در سن آزمون بر میزان مقاومت فشاری آزمون‌های بتنی معنی‌دار نبود. عدم معنی‌داری برهمکنش‌های دوگانه نوع آب در سن آزمون و زئولیت در سن آزمون نشان‌دهنده روند مشابه تاثیرگذاری به ترتیب نوع آب و کاربرد زئولیت بر مقاومت فشاری آزمون‌ها در سنین مختلف است. همچنین عدم معنی‌داری برهمکنش‌های سه‌گانه عیار سیمان در نوع آب در سن آزمون و نوع آب در زئولیت در سن آزمون بیانگر تاثیرپذیری مشابه مقاومت فشاری آزمون‌های بتنی از نوع آب در سنین مختلف آزمون‌ها به ترتیب در عیارهای مختلف سیمان و سطوح مختلف زئولیت است. به طریق مشابه غیر معنی‌داری برهمکنش چهارگانه عیار سیمان در نوع آب در زئولیت در سن آزمون نشان می‌دهد که عیارهای مختلف سیمان در انواع مختلف آب و در شرایط مورد بررسی کاربرد زئولیت تاثیرگذاری مشابهی بر مقاومت فشاری آزمون‌های بتنی در سنین مختلف دارند. بنابراین در بخش بعد صرفاً نتایج مقایسه میانگین منابع تغییری که موجب اثر معنی‌داری بر مقاومت فشاری آزمون‌های بتنی شدند، ارائه می‌گردد. لازم به ذکر است که در مقایسه میانگین هر عامل، تیمارهایی که حداقل یک حرف مشترک با یکدیگر دارند، به احتمال ۹۵ درصد (سطح آماری ۵ درصد) اختلاف آماری معنی‌داری با یکدیگر ندارند.


جدول ۵- نتایج آزمون تجزیه واریانس بر روی مقاومت فشاری آزمون‌های بتنی

منابع تغییر	درجه آزادی	میانگین مربعات	سطح معنی‌داری
عیار سیمان (C)	۱	۲۷۵۶۰/۶	۰/۰۰۰
نوع آب (W)	۲	۲۷/۶	۰/۰۳۷
کاربرد زئولیت (Z)	۳	۶۲۶/۰	۰/۰۰۰
سن آزمون (d)	۴	۱۳۳۷/۳	۰/۰۰۰
برهمکنش دوگانه C*W	۲	۱۲۳/۳	۰/۰۰۰
برهمکنش دوگانه C*Z	۳	۱۱۹/۸	۰/۰۰۰
برهمکنش دوگانه C*d	۴	۲۷۱/۲	۰/۰۰۰
برهمکنش دوگانه W*Z	۶	۵۸/۳	۰/۰۰۰
برهمکنش دوگانه W*d	۸	۱/۲	۰/۹۹۷
برهمکنش دوگانه Z*d	۱۲	۱۰/۲	۰/۲۵۸
برهمکنش سه‌گانه C*W*Z	۶	۶۰/۵	۰/۰۰۰
برهمکنش سه‌گانه C*W*d	۸	۳/۷	۰/۸۹۰
برهمکنش سه‌گانه W*Z*d	۲۴	۸/۸	۰/۳۸۹
برهمکنش چهارگانه C*W*Z*d	۳۶	۹/۳	۰/۲۹۷
خطای کل	۲۴۰	۸/۳	-

۳-۳- مقایسه میانگین اثرات ساده

این عوامل به تنهایی کافی نیست و ضروری است به نتایج بخش‌های بعد توجه بیشتری گردد. مطابق انتظار، افزایش مقاومت فشاری آزمون‌ها با افزایش سن در تمام سطوح معنی‌دار بود و افزایش عیار سیمان از ۲۵۰ به ۳۵۰ کیلوگرم بر مترمکعب نیز موجب افزایش معنی‌داری (۱۵۴ درصد) مقاومت فشاری بتن گردید (شکل ۲).

نتایج مقایسه میانگین اثرات ساده چهار عامل مورد بررسی بر مقاومت فشاری آزمون‌های بتنی در شکل (۲) نشان داده شده است. لازم به توضیح است که با توجه به وجود برهمکنش‌های دوگانه و سه‌گانه عوامل مورد بررسی (جدول ۵)، بررسی مقایسه میانگین اثرات ساده



شکل ۲- اثر ساده عیار سیمان، نوع آب، درصد کاربرد زئولیت و سن آزمون بر مقاومت فشاری آزمون‌های بتنی

ترتیب میزان بین ۱۵-۳ و ۳۸-۷ درصد گردید همخوانی دارد. همچنین گزارش شده است که کاربرد ۱۰، ۲۰ و ۴۰ درصد زئولیت به جای سیمان به ترتیب منجر به کاهش مقاومت سنین مختلف ۷، ۲۸ و ۳۶۰ روزه بتن با عملکرد بالا به میزان ۱۸-۴، ۳۵-۲۵ و ۶۳-۴۵ درصد شد [۴۱] که با نتایج این پژوهش مطابقت دارد. با این حال، با توجه به معنی‌داری برهمکنش دوگانه نوع آب در زئولیت و برهمکنش سه‌گانه عیار سیمان در نوع آب در زئولیت (جدول ۵)، به ترتیب اثر آب‌های مورد بررسی در سطوح مختلف زئولیت و همچنین تاثیرگذاری این دو در عیارهای مختلف سیمان بر مقاومت فشاری آزمون‌های بتنی متفاوت است و لذا برای بررسی جمع‌بندی بهتر اثر عوامل مورد بررسی بر بتن غیر مسلح باید به نتایج بخش‌های بعدی توجه بیشتری داشت.

۳-۴- مقایسه میانگین برهمکنش‌های دوگانه

مقایسه میانگین‌های برهمکنش‌های دوگانه عیار سیمان در نوع آب، عیار سیمان در زئولیت، عیار سیمان در سن آزمون و نوع آب در زئولیت در جدول (۶) ارائه شده است.

استفاده از پساب صنعتی اگرچه موجب کاهش مقاومت فشاری آزمون بتنی نسبت به آب شهری گردید، این کاهش از نظر آماری معنی‌دار نبود (شکل ۲). میزان کاهش مقاومت فشاری در این شرایط حدود ۳ درصد بود که مطابق استاندارد ملی شماره ۱۴۷۴۸ [۸] و آبا [۱۳] و استانداردهای بین‌المللی در محدوده مجاز کمتر از ۱۰ درصد است. بنابراین به نظر می‌رسد کاربرد پساب صنعتی اثر منفی معنی‌داری بر مقاومت فشاری بتن غیر مسلح به دنبال ندارد. همچنین آب ترکیبی (نسبت وزنی برابر از آب شهری و پساب صنعتی) موجب افزایش جزئی غیر معنی‌دار (۱/۶ درصد) مقاومت آزمون نسبت به آب شهری گردید ولی افزایش آن نسبت به پساب صنعتی (حدود ۵ درصد) از نظر آماری معنی‌دار بود (شکل ۲). استفاده از زئولیت موجب کاهش معنی‌دار مقاومت فشاری آزمون‌های بتنی در تمام سطوح گردید. این کاهش برای ۱۰، ۲۰ و ۳۰ درصد جایگزینی سیمان با زئولیت نسبت به شرایط بدون کاربرد زئولیت به ترتیب ۴، ۱۴ و ۲۶ درصد بود (شکل ۲). این نتایج با یافته‌های [۲۰] که نشان داد جایگزینی ۱۵ و ۳۰ درصد سیمان با زئولیت موجب کاهش مقاومت فشاری بتن در تمام سنین (۷، ۱۴، ۲۸، ۹۰ و ۳۵۶ روز) به

جدول ۶- مقایسه میانگین اثر برهمکنش‌های دو گانه بر مقاومت فشاری آزمونه‌ها (مگاپاسکال)

ب- برهمکنش عیار سیمان در ژئولیت			الف- برهمکنش عیار سیمان در نوع آب		
مقاومت	درصد ژئولیت	عیار سیمان	مقاومت	نوع آب	عیار سیمان
۱۵/۱ ^d	۰	۲۵۰ کیلوگرم بر مترمکعب	۱۰/۳ ^d	شهری	۲۵۰ کیلوگرم بر مترمکعب
۱۲/۰ ^e	۱۰		۱۲/۳ ^c	ترکیبی	
۹/۶ ^f	۲۰		۱۱/۴ ^c	پساب صنعتی	
۸/۷ ^f	۳۰		۳۰/۱ ^a	شهری	۳۵۰ کیلوگرم بر مترمکعب
۳۰/۱ ^{ab}	۰	۲۸/۷ ^b	ترکیبی		
۳۱/۳ ^a	۱۰	۲۷/۷ ^b	پساب صنعتی		
۲۹/۳ ^b	۲۰	ج- برهمکنش نوع آب در ژئولیت			
۲۴/۷ ^c	۳۰		مقاومت	درصد ژئولیت	نوع آب
د- برهمکنش عیار سیمان در سن آزمونه			۲۱/۹ ^{bc}	۰	آب شهری
مقاومت	سن آزمونه	عیار سیمان	۲۰/۵ ^{cd}	۱۰	
۸/۰ ⁱ	۳	۲۵۰ کیلوگرم بر مترمکعب	۲۱/۱ ^c	۲۰	
۹/۹ ^h	۷		۱۷/۳ ^{ef}	۳۰	
۱۲/۰ ^g	۲۸		۲۴/۲ ^a	۰	آب ترکیبی
۱۳/۰ ^{fg}	۵۶		۲۱/۵ ^c	۱۰	
۱۳/۹ ^f	۹۰	۱۹/۴ ^d	۲۰		
۲۰/۰ ^e	۳	۳۵۰ کیلوگرم بر مترمکعب	۱۶/۹ ^{ef}	۳۰	پساب صنعتی
۲۵/۱ ^d	۷		۲۱/۶ ^{bc}	۰	
۳۰/۴ ^c	۲۸		۲۳/۰ ^{ab}	۱۰	
۳۳/۷ ^b	۵۶		۱۷/۸ ^e	۲۰	
۳۵/۰ ^a	۹۰		۱۵/۸ ^f	۳۰	

مقایسه میانگین‌های برهمکنش‌های دو گانه عیار سیمان در ژئولیت (جدول ۶-ب) نشان می‌دهد در حالی که در تیمار عیار سیمان ۲۵۰ کیلوگرم بر مترمکعب، تمام تیمارهای کاربرد ژئولیت موجب کاهش معنی‌دار مقاومت فشاری آزمونه‌های بتنی گردید ولی در تیمار عیار سیمان ۳۵۰ کیلوگرم بر مترمکعب، بین تیمار ۰ و ۱۰ درصد کاربرد ژئولیت اختلاف معنی‌داری مشاهده نگردید، حتی افزایش جزئی غیرمعنی‌دار (۳/۸ درصد) نیز وجود داشت، ولی سایر سطوح کاربرد ژئولیت کاهش معنی‌دار مقاومت فشاری آزمونه‌های بتنی را به دنبال داشت. همچنین نرخ کاهش مقاومت فشاری از عیار سیمان ۲۵۰ کیلوگرم بر مترمکعب بود به طوری که

نتایج جدول ۶-الف نشان می‌دهد که اگر چه در هر دو عیار سیمان ۲۵۰ و ۳۵۰ کیلوگرم بر مترمکعب، مقاومت فشاری آزمونه ساخته شده با آب ترکیبی به ترتیب ۸/۲ و ۳/۴ درصد بیشتر از آزمونه‌های ساخته شده با پساب صنعتی بود ولی این اختلاف از نظر آماری معنی‌داری نبود. همچنین در عیار سیمان ۲۵۰ کیلوگرم بر مترمکعب، مقاومت فشاری آزمونه‌ها در تیمارهای آب ترکیبی و پساب شهری نسبت به تیمار آب شهری به طور معنی‌داری بیشتر بود (به طور متوسط ۱۶ درصد) ولی این امر در عیار سیمان ۳۵۰ کیلوگرم بر مترمکعب برعکس بود به طوری که مقاومت فشاری آزمونه‌ها در تیمارهای آب ترکیبی و پساب شهری نسبت به تیمار آب شهری به طور معنی‌داری کمتر بود (به طور متوسط ۷ درصد).


عیار سیمان ۲۵۰ کیلوگرم بر مترمکعب، مقاومت فشاری ۷، ۲۸، ۵۶ و ۹۰ روزه به ترتیب ۲۳، ۴۹، ۶۱ و ۷۳ درصد نسبت به مقاومت فشاری ۳ روزه افزایش یافت در حالی که در تیمار عیار سیمان ۳۵۰ کیلوگرم بر مترمکعب این رشد به ترتیب ۲۶، ۵۲، ۶۸ و ۷۵ درصد بود. بنابراین این نرخ در عیار سیمان ۳۵۰ بیشتر از ۲۵۰ کیلوگرم بر مترمکعب است.

۳-۵- مقایسه میانگین برهمکنش سه گانه

مقایسه میانگین‌های برهمکنش‌های دوگانه نوع آب در زئولیت در جدول ۶-ج) نشان می‌دهد بیشترین مقاومت فشاری در آزمون‌های ساخته شده با آب ترکیبی بدون کاربرد زئولیت و پساب صنعتی با کاربرد ۱۰ درصد زئولیت و کمترین مقاومت فشاری در آزمون‌های ساخته شده با هر سه نوع آب در شرایط کاربرد ۳۰ درصد زئولیت به دست آمد. استفاده از پساب صنعتی یا آب ترکیبی (نسبت برابر آب شهری و پساب صنعتی) در طرح اختلاط بتن در شرایط عدم کاربرد زئولیت یا ۱۰ درصد جایگزینی سیمان با زئولیت موجب کاهش معنی-دار مقاومت فشاری آزمون‌های بتنی در مقایسه با تیمار شاهد (آب شهری بدون کاربرد زئولیت) نگردید و حتی در برخی موارد موجب افزایش معنی‌دار آن نیز شد در حالی که استفاده از این آب‌های نامتعارف به همراه ۲۰ یا ۳۰ درصد جایگزینی سیمان با زئولیت موجب کاهش معنی-دار مقاومت فشاری آزمون‌های بتنی در مقایسه با تیمار شاهد (آب شهری بدون کاربرد زئولیت) نگردید و حتی در برخی موارد موجب افزایش معنی‌دار آن نیز شد در حالی که استفاده از بتن را نسبت به تیمار شاهد (آب شهری بدون کاربرد زئولیت) به طور معنی‌داری کاهش داد. این در حالی است که در صورت استفاده از آب شهری کاربرد زئولیت تا سطح ۲۰ درصد موجب کاهش معنی‌دار مقاومت فشاری آزمون‌های بتنی نگردید. در همین راستا گزارش شده است که جایگزینی سیمان با زئولیت تا سطح ۲۰ درصد در شرایط کاربرد آب معمولی (شهری) موجب کاهش مقاومت فشاری آزمون-ها نگردید [۲۱ و ۲۸] که با نتایج این پژوهش در شرایط آب معمولی مطابقت نزدیکی دارد. در جمع‌بندی نتایج ارائه شده در خصوص جدول (۶-الف) تا (۶-ج) مجدداً تأکید می‌گردد که با توجه به وجود برهمکنش سه گانه عیار سیمان در نوع آب در زئولیت (جدول ۵)، اثر آب‌های مورد بررسی بر مقاومت فشاری آزمون‌های بتنی در سطوح مختلف زئولیت به عیار سیمان بستگی دارد و لذا ضروری است برای جمع‌بندی نهایی این وابستگی به نتایج بخش ۳-۵ توجه بیشتری داشت. مقایسه میانگین‌های برهمکنش‌های دوگانه عیار سیمان در سن آزمون (جدول ۶-د) نشان می‌دهد که نرخ افزایش مقاومت فشاری با گذشت زمان در دو عیار سیمان با یکدیگر متفاوت است به گونه‌ای که در تیمار

جایگزینی ۱۰، ۲۰ و ۳۰ درصد زئولیت در مقایسه با تیمار عدم کاربرد زئولیت در عیار سیمان ۲۵۰ کیلوگرم بر مترمکعب موجب کاهش مقاومت فشاری به ترتیب به میزان ۲۰، ۳۶ و ۴۳ درصد شد ولی در عیار سیمان ۳۵۰ کیلوگرم بر مترمکعب، مقاومت فشاری آزمون‌ها را به ترتیب ۳/۸ درصد افزایش و ۳ و ۱۸ درصد کاهش داد. بنابراین به نظر می‌رسد که استفاده از زئولیت در بتن‌های با عیار سیمان کم از محدودیت بیشتری برخوردار باشد.

مقایسه میانگین‌های برهمکنش‌های دوگانه نوع آب در زئولیت (جدول ۶-ج) نشان می‌دهد بیشترین مقاومت فشاری در آزمون‌های ساخته شده با آب ترکیبی بدون کاربرد زئولیت و پساب صنعتی با کاربرد ۱۰ درصد زئولیت و کمترین مقاومت فشاری در آزمون‌های ساخته شده با هر سه نوع آب در شرایط کاربرد ۳۰ درصد زئولیت به دست آمد. استفاده از پساب صنعتی یا آب ترکیبی (نسبت برابر آب شهری و پساب صنعتی) در طرح اختلاط بتن در شرایط عدم کاربرد زئولیت یا ۱۰ درصد جایگزینی سیمان با زئولیت موجب کاهش معنی-دار مقاومت فشاری آزمون‌های بتنی در مقایسه با تیمار شاهد (آب شهری بدون کاربرد زئولیت) نگردید و حتی در برخی موارد موجب افزایش معنی‌دار آن نیز شد در حالی که استفاده از این آب‌های نامتعارف به همراه ۲۰ یا ۳۰ درصد جایگزینی سیمان با زئولیت موجب کاهش معنی-دار مقاومت فشاری آزمون‌های بتنی در مقایسه با تیمار شاهد (آب شهری بدون کاربرد زئولیت) نگردید و حتی در برخی موارد موجب افزایش معنی‌دار آن نیز شد در حالی که استفاده از بتن را نسبت به تیمار شاهد (آب شهری بدون کاربرد زئولیت) به طور معنی‌داری کاهش داد. این در حالی است که در صورت استفاده از آب شهری کاربرد زئولیت تا سطح ۲۰ درصد موجب کاهش معنی‌دار مقاومت فشاری آزمون‌های بتنی نگردید. در همین راستا گزارش شده است که جایگزینی سیمان با زئولیت تا سطح ۲۰ درصد در شرایط کاربرد آب معمولی (شهری) موجب کاهش مقاومت فشاری آزمون-ها نگردید [۲۱ و ۲۸] که با نتایج این پژوهش در شرایط آب معمولی مطابقت نزدیکی دارد. در جمع‌بندی نتایج ارائه شده در خصوص جدول (۶-الف) تا (۶-ج) مجدداً تأکید می‌گردد که با توجه به وجود برهمکنش سه گانه عیار سیمان در نوع آب در زئولیت (جدول ۵)، اثر آب‌های مورد بررسی بر مقاومت فشاری آزمون‌های بتنی در سطوح مختلف زئولیت به عیار سیمان بستگی دارد و لذا ضروری است برای جمع‌بندی نهایی این وابستگی به نتایج بخش ۳-۵ توجه بیشتری داشت. مقایسه میانگین‌های برهمکنش‌های دوگانه عیار سیمان در سن آزمون (جدول ۶-د) نشان می‌دهد که نرخ افزایش مقاومت فشاری با گذشت زمان در دو عیار سیمان با یکدیگر متفاوت است به گونه‌ای که در تیمار



شکل ۳- مقایسه میانگین برهمکنش سه گانه عیار سیمان در نوع آب در درصد ژئولیت بر مقاومت فشاری آزمونه‌های بتنی

۴- نتیجه‌گیری

۵- استفاده همزمان از پساب صنعتی و ژئولیت در طرح اختلاط بتن بدون ایجاد اثر منفی معنی‌دار بر مقاومت فشاری بتن امکان‌پذیر است. با این حال، با توجه به وجود برهمکنش این عوامل با عیار سیمان، انتخاب بهترین سطح این اجزاء باید بر اساس آزمون طرح اختلاط در کارگاه به دست آید.

۱- نتایج نشان داد که همه ویژگی‌های کیفی آب شهری و آب ترکیبی در دامنه مجاز استانداردهای ملی و بین‌المللی است ولی این موضوع در پساب صنعتی برای پارامترهای pH و COD صادق نبود.

۲- استفاده از پساب صنعتی موجب کاهش غیر معنی‌دار (حدود ۳ درصد) مقاومت فشاری آزمونه بتنی نسبت به آب شهری گردید که این کاهش بر اساس استاندارد ملی شماره ۱۴۷۴۸ [۸] و آبا [۱۳] و استانداردهای بین‌المللی در محدوده مجاز کمتر از ۱۰ درصد است.

۳- جایگزینی ۱۰، ۲۰ و ۳۰ درصد سیمان با ژئولیت نسبت به شرایط بدون کاربرد ژئولیت به ترتیب موجب ۴، ۱۴ و ۲۶ درصد مقاومت فشاری آزمونه‌های بتنی گردید.

۴- مقایسه میانگین برهمکنش سه گانه عیار سیمان در نوع آب در درصد ژئولیت نشان داد که در عیار سیمان ۲۵۰ کیلوگرم بر مترمکعب، مقاومت فشاری آزمونه‌های بتنی در تیمار بدون ژئولیت با آب ترکیبی نسبت به تیمار شاهد (بدون ژئولیت با آب شهری) افزایش معنی‌داری (۱۷/۵ درصد افزایش) داشت در حالی که در عیار سیمان ۳۵۰ کیلوگرم بر مترمکعب افزایش مقاومت فشاری آزمونه‌های بتنی در تیمارهای بدون ژئولیت با آب ترکیبی به میزان ۹/۷ درصد، ۱۰ درصد ژئولیت با پساب صنعتی به میزان ۱۰/۹ درصد و ۲۰ درصد ژئولیت با آب شهری به میزان ۷ درصد اختلاف معنی‌دار نسبت به تیمار شاهد (بدون ژئولیت با آب شهری) داشت.

۵- مراجع

- [1]. Asadollahfardi, G, Asadi, M., Jafari, H., Moradi, A., Asadollahfardi, R. 2015. Experimental and statistical studies of using wash water from ready-mix concrete trucks and a batching plant in the production of fresh concrete. *Construction and Building Materials*, 98: 305-314.
- [2]. Al-Joulani, N.M.A. 2015. Effect of wastewater type on concrete properties. *International Journal of Applied Engineering Research*, 10(19): 39865-39870.
- [3]. Asadollahfardi, G. Delnavaz, M., Rashnoiee, V., Ghonabadi, N. 2016. Use of treated domestic wastewater before chlorination to produce and cure concrete. *Construction and Building Materials*, 105: 253-261.
- [۴]. وزارت نیرو. ۱۳۸۹. ضوابط زیست محیطی استفاده مجدد از آب‌های برگشتی و پساب‌ها. نشریه شماره ۵۳۵، ص ۱۳۵.
- [5]. ASTM C1602. 2012. Standard specification for mixing water used in the production of hydraulic cement concrete, ASTM International, West Conshohocken, PA, www.astm.org
- [6]. BS EN1008. 2002. Mixing water for concrete: Specification for sampling, testing and assessing the

- (BHRC), 14(4): 533-543.
- [20]. Najimi M, Sobhani J, Ahmadi B, Shekarchi M. 2012. An experimental study on durability properties of concrete containing zeolite as a highly reactive natural pozzolan. *Construction and Building Materials*, 35: 1023-1033.
- [21]. Khoshroo, M., Shirzadi Javid, A.A., Katebi, A. 2018. Effects of micro-nano bubble water and binary mineral admixtures on the mechanical and durability properties of concrete. *Construction and Building Materials*, 164: 371-385.
- [22]. Feng N.Q., Peng G.F. 2005. Applications of natural zeolite to construction and building materials in China. *Construction and Building Materials*, 19(8): 579-584.
- [23]. احمدی، ج.، بیگدلو، ا.، سلیمانی راد، م. ۱۳۹۶. تاثیر استفاده از زئولیت، میکروسیلیس و متاکائولین بر کارایی و مقاومت بتن خودتراکم. نشریه مهندسی عمران و محیط زیست، ۴۷(۳): ۷-۱.
- [24]. Sabet F.A., Libre N.A, Shekarchi M. 2013. Mechanical and durability properties of self consolidating high performance concrete incorporating natural zeolite, silica fume and fly ash. *Construction and Building Materials*, 44: 175-184.
- [25]. Nagrockiene, D. Girskas, G. 2016. Research into the properties of concrete modified with natural zeolite addition. *Construction and Building Materials*, 113: 964-969.
- [26]. Ahmadi, B., Shekarchi, M. 2010. Use of natural zeolite as a supplementary cementitious material. *Cement and Concrete Composites*, 32: 134-141.
- [27]. Valipour M, Pargar F, Shekarchi M, Khani S. 2013. Comparing a natural pozzolan, zeolite, to metakaolin and silica fume in terms of their effect on the durability characteristics of concrete: A laboratory study. *Construction and Building Materials*, 41: 879-888.
- [28]. اسماعیل نیا عمران، م.، فریدی، م. ۱۳۹۳. رابطه مقاومت فشاری با مقاومت کششی و ضریب کشسانی در بتن خودتراکم حاوی سنگدانه بازیافتی و زئولیت طبیعی. تحقیقات بتن، ۷(۱): ۲۲-۷.
- [29]. قویدل شهرکی، م.، میری، م.، رخشانی مهر، م. ۱۳۹۵. بررسی آزمایشگاهی اثر استفاده از ترکیب زئولیت و متاکائولین بر دوام و خوردگی میلگرد در بتن خودتراکم. نشریه مهندسی عمران و محیط زیست، ۴۶(۱): ۵۸-۴۹.
- [30]. احمدی، ج.، عزیزی، ح.، کوهی، م. ۱۳۹۴. بررسی تاثیر suitability of water, including water recovered from processes in the concrete industry, as mixing water for concrete. British Standard Institution, www.bsigroup.com
- [7]. ISO 12439, 2010. Mixing water for concrete. Last update: 2015.
- [۸]. استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۷۴۸. ۱۳۹۱. استاندارد آب اختلاط بتن.
- [9]. Al-Ghusain, I., Terro, M.J. 2003. Use of treated wastewater for concrete mixing in Kuwait. *Kuwait Journal of Science and Engineering*, 30(1): 213-228.
- [10]. Babu, G.R., Ramana, N.V. 2018. Feasibility of wastewater as mixing water in cement. *Materials Today: Proceedings*, 5: 1607-1614.
- [11]. Al-Jabri, K.S., Al-Saidy A.H., Taha R., Al-Kemyani A.J. 2011. Effect of using wastewater on the properties of high strength concrete. *Procedia Engineering*, 14: 370-376.
- [۱۲]. مهردادی، ن.، اکبریان، ا.، حق‌اللهی، ع. ۱۳۸۸. استفاده از پساب تصفیه شده فاضلاب شهری در تهیه و نگهداری بتن. محیط-شناسی، ۳۵(۵۰): ۱۳۶-۱۲۹.
- [۱۳]. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور. ۱۳۸۳. آیین‌نامه بتن ایران (آبا). نشریه شماره ۱۲۰، ۴۳۴ص.
- [14]. BS EN3148. 1980. Method of test for water for making concrete (including notes on the suitability of the water). British Standard Institution.
- [15]. El-Nawawy, O.A., Ahmad, S. 1991. Use of treated effluent in concrete mixing in an arid climate. *Cement and Concrete Composites*, 13: 137-141.
- [16]. Chatveera B., Lertwattanaruk, P. 2009. Use of ready-mixed concrete plant sludge water in concrete containing an additive or admixture. *Journal of Environmental Management*, 90: 1901-1908.
- [۱۷]. اسراری، ا.، شجاع‌پور، ف. ۱۳۹۵. بررسی کیفیت بتن سیمان سفید تهیه شده با پساب بهداشتی تصفیه‌خانه فاضلاب (مطالعه موردی: شرکت سیمان سفید نی‌ریز). تحقیقات بتن، ۹(۲): ۱۳۰-۱۲۳.
- [18]. Valipour M, Yekkalar M, Shekarchi M, Panahi S. 2014. Environmental assessment of green concrete containing natural zeolite on the global warming index in marine environments. *Journal of Cleaner Production*, 65: 418-423.
- [19]. Madandoust, R., Sobhani, J., Ashoori, P. 2013. Concrete made with zeolite and metakaolin: a comparison on the strength and durability properties. *Asian Journal of Civil Engineering*

ژنولیت در عیارهای مختلف سیمان بر روی مقاومت و نفوذپذیری بتن. تحقیقات بتن، ۸(۲): ۵-۱۸.

[۳۱]. رنجبر، م.م.، مدندوست، ر.، موسوی، س.ی. ۱۳۹۲. بررسی تاثیر استفاده ترکیبی از دوده ژنولیت بر خواص بتن تازه و سخت شده خودتراکم. تحقیقات بتن، ۶(۱): ۵۳-۷۱.

[۳۲]. سلطانی، ا.، طریقت، ا.، رستمی، ر.ا. ۱۳۹۶. تاثیر رس های کلسینه شده و میکروسیلیس بر مقاومت فشاری بتن. مهندسی سازه و ساخت، ۴(۱): ۳۳-۵۰.

[33]. Jana, D. 2007, A new look to an old pozzolan: Clinoptilolite, A promising pozzolan in concrete. Proceedings of the 29th conference on cement microscopy, quebec city, Canada, may 20-24.

[34]. APHA. 2012. Standard methods for examination of water and wastewater. American Public Health Association, 18th Edition, Washington DC.

[۳۵]. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور. ۱۳۸۳. تفسیر بخش اول آیین نامه بتن ایران (آبا). ضمیمه نشریه شماره ۱۲۰، ۲۲۷ص.

[۳۶]. استاندارد ملی ایران شماره ۴۹۷۷. ۱۳۹۳. سنگدانه ها- دانه بندی سنگدانه های ریز و درشت- روش آزمون.

[۳۷]. استاندارد ملی ایران شماره ۳۰۲. ۱۳۹۴. سنگدانه های بتن- ویژگی ها.

[۳۸]. استاندارد ملی ایران شماره ۵۸۱. ۱۳۹۳. ساخت و عمل آوری آزمون های بتن در آزمایشگاه- آیین کار.

[۳۹]. استاندارد ملی ایران شماره ۳۲۰۱-۱. ۱۳۸۸. بتن تازه- قسمت ۱: نمونه برداری.

[۴۰]. استاندارد ملی ایران شماره ۳۲۰۶. ۱۳۷۱. تعیین مقاومت فشاری آزمون های بتن.

[41]. Vejmelková, E., Ondráček, M., Černý, R. 2012. Mechanical and hydric properties of high performance concrete containing natural zeolites. International Journal of Materials and Metallurgical Engineering, 6(3): 186-189.

Interaction of treated industrial wastewater, zeolite and cement content on plain concrete at different curing ages

Kami Kaboosi *

Department of Water Engineering, Gorgan branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran.

Khashayar Emami

Department of Civil Engineering, Gorgan branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran.

Mehran Fadavi

Department of Civil Engineering, Gorgan branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran.

Abstract

Global water scarcity and air pollution by greenhouse gases have amplified the need to use of unconventional water and environmental friendly materials in the concrete industry. Accordingly, the present study was conducted to investigate interaction of water quality (three levels including including tap water, treated industrial wastewater and the mixture of equal ratio of tap water and treated industrial wastewater), zeolite (four levels including 0, 10, 20 and 30 percent of zeolite application instead of cement in the concrete mix design), cement content (two levels including 250 and 350 kg.m⁻³) and curing age (including 3, 7, 21, 56 and 90 days) on concrete compressive strength. Regarding to the considerable types of the experimental treatments (120 treatment) in this research and with respect to the lack of statistical analysis in previous studies, the concrete compressive strength data of this study were statistically analyzed by analysis of variance and means comparison tests based on a completely randomized design with factorial experiment with three replications. The results of analysis of variance test showed that the simple effect of the investigated factors, their two-way interactions, except water type*curing age and zeolite *curing age, as well as the three-way interaction of cement content*water type*zeolite on the compressive strength of the concrete specimens were statistically significant. Due to the lack of significant negative effect of treated industrial wastewater and the mixture of equal tap water and treated industrial wastewater on the compressive strength of concrete, it is recommended to use these waters in the construction of plain concrete. However, the three-way interaction of water type with zeolite and cement content showed that the effect of investigated waters on compressive strength of concrete specimens in different percentage of zeolite is depended on cement content. So, the choice of the best application level of zeolite and water type according to the cement content should be selected based on the in- situ mix design test.

Keywords: Analysis of variance, Compressive strength, Concrete materials, Mix design, Unconventional water.

* Corresponding Author: kkaboosi@yahoo.com