

## جمع‌شدگی خودزا و عمل‌آوری داخلی بتن خود متراکم پرمقاومت

هرمز فامیلی<sup>۱</sup>، مهدی خداداد سریزدی<sup>۲\*</sup> و طیبه پرهیزکار<sup>۳</sup>

<sup>۱</sup> استادیار دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران

<sup>۲</sup> مربی دانشکده عمران، دانشگاه یزد و دانشجوی دکتری دانشگاه علم و صنعت ایران

<sup>۳</sup> استادیار مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

### چکیده

در این تحقیق جمع‌شدگی و مقاومت فشاری بتن خود متراکم حاوی دوده سیلیس با نسبت آب به مواد سیمانی ۰/۳ (آب به سیمان ۰/۳۶) بررسی می‌شود. سپس بخشی از حجم سنگدانه معمولی با سبکدانه لیکای اشباع جایگزین گردید تا تأثیر رطوبت موجود در سبکدانه بر روی جمع‌شدگی بررسی گردد. چنانچه عمل آبرسانی از خارج به منافذ موئین خمیر سیمان میسر نباشد، رشد فزاینده جمع‌شدگی خودزای ناشی از خود خشک‌شدگی، دوام این نوع بتن را تهدید می‌کند. پایش جمع‌شدگی خودزا بلافاصله پس از اینکه بتن در یک قالب مخروطی شکل ریخته شد، با استفاده از اشعه لیزر انجام گردید و تا ۲۴ ساعت به طور اتوماتیک در هر ده دقیقه به ثبت رسید. ضمناً جمع‌شدگی خودزا و ناشی از خشک شدن بعد از ۲۴ ساعت، مطابق روش پیشنهاد شده در استاندارد ASTM C157 اندازه‌گیری شد. برای این منظور از هر مخلوط، چهار نمونه منشوری ساخته شد و پس از ۲۴ ساعت که قالب‌ها باز شدند از مخلوط‌ها، دو نمونه با نوار چسب آلومینیومی پوشانده شدند و دو نمونه دیگر بدون پوشش باقی ماندند. ثبت تغییر طول نمونه‌ها از زمان باز کردن قالب‌ها تا ۲۰ روز ادامه داشت. نتایج (نمونه مخروطی) نشان می‌دهند که در ۲۴ ساعت اول، جمع‌شدگی خودزا در بتن کنترل قابل ملاحظه است و استفاده از سبکدانه اشباع در حذف این جمع‌شدگی و حتی ایجاد تورم بسیار موثر می‌باشد. عملکرد دانه‌های ریز بهتر از دانه‌های درشت بوده و با افزایش مقدار سبکدانه، کاهش جمع‌شدگی بیشتر می‌شود. بعد از ۲۴ ساعت جمع‌شدگی خودزای (نمونه‌های منشوری) مخلوط کنترل تا یک هفته بعد از باز کردن قالب رشد کرد و سپس رشد آن متوقف شد بطوری که تا دو هفته بعد از آن تغییر محسوسی مشاهده نگردید. جمع‌شدگی ناشی از خشک شدن مخلوط کنترل چندین برابر جمع‌شدگی خودزای آن مخلوط بدست آمد و برخلاف جمع‌شدگی خودزا رشد آن متوقف نشد و سبکدانه اشباع نتوانست از آن جلوگیری کند. مقاومت فشاری مخلوط‌های حاوی سبکدانه کاهش یافت و با افزایش مقدار جایگزینی، کاهش مقاومت نیز بیشتر شد. **واژگان کلیدی:** بتن خود متراکم، جمع‌شدگی خودزا، عمل‌آوری داخلی، سبکدانه لیکای اشباع.

### ۱- مقدمه

تحقیقات گسترده در راستای حل این دو مسئله در دهه ۱۹۹۰ با مطرح شدن بتن خود متراکم [۵-۷] و ایده عمل‌آوری داخلی [۸-۱۱] به بار نشست. در اوایل قرن بیست و یکم، بتنی مطرح شده است که قادر است فقط با اتکا به اجزاء تشکیل دهنده آن به طور خود کار متراکم و عمل‌آوری شود. با طرح بتن خود متراکم عمل‌آوری شده داخلی و حذف عامل نیروی انسانی در فرآیند متراکم کردن و مرطوب نگه‌داشتن بتن گامی بلند در راستای ساخت و اجرای سازه‌های بتنی نفوذناپذیر، مقاوم و با دوام برداشته شده است.

در این تحقیق بتن خود متراکم حاوی دوده سیلیس با نسبت آب به سیمان ۰/۳۶ (آب به مواد سیمانی ۰/۳) طراحی و ساخته شد (به‌عنوان بتن کنترل). پس از انجام آزمایش‌های کارائی بتن تازه، شامل قطر جریان اسلامپ، قیف ۷ و جعبه L که حدود نیم ساعت طول کشید، اندازه‌گیری جمع‌شدگی خودزا

در اواخر قرن بیستم امکان ساخت مخلوط بتن توانمند با نسبت آب به مواد سیمانی کمتر از ۰/۴ و روانی مناسب فراهم شد. مزیت بتن توانمند که به طور مناسب متراکم و عمل‌آوری شده باشد، از هر نظر شامل مقاومت و دوام توسط محققین به اثبات رسیده و در برخی از کشورها بطور وسیع جهت ساخت سازه‌های بتنی مستحکم، مقاوم و با دوام مورد بهره‌برداری قرار گرفته است [۱]. اما بررسی برخی از این سازه‌ها نشان می‌دهد که ممکن است به دلیل فشردگی بودن میلگرد گذاری‌ها، محدودیت دسترسی به محل بتن‌ریزی شده و احیاناً بی‌توجهی کارگران، تراکم مناسب حاصل نشود [۲]. در ضمن با توجه به تغییرات ایجاد شده در طرح اختلاط (آب کمتر و مواد سیمانی بیشتر)، رشد جمع‌شدگی خودزا ناشی از خود خشک‌شدگی باعث ترک خوردن زود هنگام و کاهش دوام این بتن می‌شود [۳،۴].

## ۲- اهمیت موضوع

طرح بتن خود متراکم توانمند (با نسبت آب به سیمان کمتر از ۰/۴) انقلابی در کاربرد بتن در انواع سازه‌های بتنی پیش‌ساخته و درجا، با مقاطع نازک و تراکم میلگردهای طولی و عرضی، ایجاد کرده است. عمل‌آوری این نوع بتن حساس‌تر از انواع دیگر بتن‌ها می‌باشد و اگر فرآیند عمل‌آوری با آب از همان لحظات اولیه گیرش بتن آغاز نشود رشد ترک‌های موئین در ناحیه انتقالی و خمیر سیمان در سنین اولیه بتن که مقاومت کششی ناچیزی دارد حتمی خواهد بود و علیرغم تمام مزایای این نوع بتن، مقاومت و دوام آن به شدت خدشه‌دار خواهد شد. استفاده از سبکدانه اشباع به عنوان یک منبع رطوبت داخلی باعث می‌شود که کاهش رطوبت در منافذ موئین بر اثر فرآیند هیدراتاسیون بلافاصله جبران شده و رشد جمع‌شدگی خودزا و تبعات منفی آن (ترک خوردگی در سنین اولیه) متوقف گردد.

## ۳- مرور ادبیات فنی

در سال ۱۹۹۱ Philleo [۸] پیشنهاد جایگزینی بخشی از سنگدانه معمولی با سبکدانه ریز اشباع را مطرح کرد و نشان داد که سبکدانه اشباع می‌تواند به عنوان مخزن رطوبت در بتن با نسبت آب به سیمان (W/C) کم توزیع شده و کاهش رطوبت در منافذ موئین خمیر سیمان در فرآیند واکنش شیمیایی هیدراتاسیون را جبران نماید و از رشد کشش موئین در منافذ و جمع‌شدگی خودزا جلوگیری کند. با گذشت چندین سال و گسترش استفاده از بتن توانمند با نسبت (W/C) کمتر از ۰/۴، ترک‌های زودرس در این سازه‌ها مشکل‌آفرین شد. در برخی موارد از جمله دربانند فرودگاه دنور مرکز ایالت کلرادو- امریکا، حتی علیرغم عمل‌آوری خارجی با آب، پس از ۷ روز ترک مشاهده شد [۱۲]. بالاخره در نیمه دوم دهه ۱۹۹۰ ایده عمل‌آوری داخلی مورد توجه بسیاری از محققین قرار گرفت و نتایج تحقیقات گسترده‌ای که تاکنون انجام شده است همگی حاکی از مؤثر بودن این روش می‌باشند. مکانیزم عمل‌آوری داخلی توسط Weber و Reinhardt [۱۳] به شرح زیر ارائه شده است:

در طی فرآیند هیدراتاسیون سیمان، یک سیستم منافذ موئین (capillary pores) در خمیر سیمان تشکیل می‌شود. اندازه این منافذ از منافذ سبکدانه کوچک‌تر است و به محض اینکه رطوبت نسبی بر اثر هیدراتاسیون کاهش یابد یک گرادیان رطوبت به وجود می‌آید. سبکدانه اشباع به عنوان منبع رطوبت عمل کرده و منافذ موئین خمیر سیمان، آب موجود در آن را توسط مکش

با استفاده از تکنیک لیزر بلافاصله پس از ریختن بتن در یک قالب مخروطی شکل شروع شد و به مدت ۲۴ ساعت هر ده دقیقه به طور خودکار به ثبت رسید. جهت جلوگیری از تبخیر رطوبت از سطح قاعده نمونه مخروطی شکل، از مواد عمل‌آوری غشاء ساز استفاده شد. سپس بخشی از حجم سنگدانه معمولی با سبکدانه اشباع هم‌اندازه آن جایگزین شد تا تأثیر رطوبت موجود در سبکدانه بر جمع‌شدگی خودزا بررسی شود. با توجه به پارامترهای مورد مطالعه یعنی اندازه (ریز و درشت) و مقدار (۳۰ و ۴۰ درصد حجمی) سنگدانه جایگزین شده، چهار مخلوط ساخته شد و آزمایش فوق‌الذکر تکرار گردید. ضمناً جمع‌شدگی خودزا و خشک شدن بعد از ۲۴ ساعت، مطابق روش پیشنهاد شده در استاندارد ASTM C157 اندازه‌گیری شد. برای این منظور چهار نمونه منشور از هر یک از مخلوط‌های بدون سبکدانه (36LWA00)، ۳۰ درصد جایگزینی ماسه (36LWS30) و ۳۰ درصد جایگزینی شن (36LWG30) ساخته شد (۳۶ بیانگر نسبت آب به سیمان برحسب درصد می‌باشد) و پس از ۲۴ ساعت که قالب‌ها باز شدند دو نمونه جهت اندازه‌گیری جمع‌شدگی خودزا با نوار چسب آلومینیومی پوشانده شدند و دو نمونه دیگر برای اندازه‌گیری جمع‌شدگی ناشی از خشک‌شدن بدون پوشش باقی‌ماندند. ثبت تغییر طول نمونه‌ها پس از بازکردن قالب‌ها تا ۲۰ روز در اتاقی که رطوبت و دمای آن تحت کنترل بود (به ترتیب برابر  $48 \pm 3\%$  و  $23 \pm 1^\circ\text{C}$ ) ادامه داشت، در این روش از جمع‌شدگی خودزا در ۲۴ ساعت اول که بتن در قالب قرار دارد صرف نظر می‌شود. مقاومت فشاری ۷ و ۲۸ روزه نمونه‌های مکعبی به ضلع ۱۰۰ میلی‌متر جهت بررسی تأثیر این جایگزینی در مقاومت فشاری اندازه‌گیری شد. نتایج مطالعه در ۲۴ ساعت اول (نمونه مخروطی) حاکی از مؤثر بودن لیکای اشباع در حذف جمع‌شدگی خودزا می‌باشد و با افزایش مقدار جایگزینی تورم مشاهده گردید. بعد از ۲۴ ساعت جمع‌شدگی خودزای مخلوط کنترل (نمونه‌های منشوری) تا یک هفته بعد از باز کردن قالب رشد کرد و سپس رشد آن متوقف شد به طوری که تا دو هفته بعد از آن تغییر محسوسی نکرد. جمع‌شدگی ناشی از خشک شدن مخلوط کنترل چندین برابر جمع‌شدگی خودزای آن مخلوط به دست آمد و برخلاف جمع‌شدگی خودزا رشد آن متوقف نگردید و سبکدانه اشباع نتوانست از رشد آن جلوگیری کند. مقاومت فشاری ۲۸ روزه بتن کنترل ۱۰۲ مگا پاسکال و مقاومت فشاری نمونه‌های حاوی سبکدانه بین ۶۲ تا ۸۷ درصد مقاومت بتن کنترل به دست آمد.

برخی امور بهداشتی مثل پوشک بچه‌ها رایج می‌باشند. این مواد در بتن با کاربری عمل آوری داخلی مورد استفاده قرار گرفته و نتایج رضایت‌بخشی حاصل شده است [۱۱]. گزارش کاملی از مرزهای دانش روش‌های عمل‌آوری داخلی توسط کمیته فنی TC196-ICC RILEM منتشر شده است.

#### ۴- برنامه آزمایشگاهی

##### ۴-۱- مشخصات مواد و مصالح

از سیمان پرتلند نوع I-۴۲۵ با چگالی ۳/۱۵ و میکروسیلیس با چگالی ۱/۹ به عنوان مواد سیمانی و از پودر کوارتز میکرونیزه با چگالی ۲/۶۵ و اندازه ذرات ریزتر از سیمان به عنوان فیلر استفاده شد. مشخصات شیمیایی و فیزیکی سیمان در جدول (۱) و چگالی و ظرفیت جذب آب سنگدانه‌های ریز و درشت معمولی و سبک در جدول (۲) نشان داده شده است. سبکدانه اشباع با سطح خشک از طریق خیس کردن مقدار مورد نیاز آن در آب به مدت زمان ۲۴ ساعت و سپس قرار دادن آنها در مجاورت هوا و در محیط آزمایشگاه به مدت زمان ۲ ساعت تهیه شد. نمودار شکل (۱) منحنی توزیع اندازه سنگدانه‌ها را نشان می‌دهد. از فوق روان کننده با پایه پلی کربوکسیلیک با ۴۰ درصد مواد جامد و چگالی ۱/۰۷ استفاده گردید.

موئین (capillary suction) به خود جذب می‌کند. آب مورد نیاز برای هیدراته شدن ذرات سیمان هیدراته نشده فراهم شده و محصولات هیدراتاسیون، منافذ را پر می‌کنند. بدین ترتیب منافذ موئین ریزتر شده و مکش موئین که با مربع شعاع منافذ نسبت معکوس دارد با کاهش اندازه منافذ بیشتر می‌شود، لذا مکش آب از سبکدانه ادامه یافته و خمیر سیمان کمبود رطوبت خود را بدین‌وسیله جبران می‌نماید. هرچه اندازه سبکدانه کوچک‌تر باشد، برای یک حجم معین، توزیع آن در خمیر سیمان با فراوانی بیشتری همراه بوده و دسترسی منافذ موئین به آب مورد نیاز آسان‌تر می‌گردد. بنابراین سبکدانه ریز برای این منظور مناسب‌تر است. Hoff [۹] در سال ۲۰۰۲ گزارشی از نتایج طرح‌هایی که در کشورهای مختلف اروپائی، ژاپن، خاورمیانه و آمریکا پیرامون عمل‌آوری داخلی توسط سبکدانه اشباع انجام شده است را ارائه کرد. در سال ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲، Hansen و Jensen [۱۱،۱۰] و در سال ۲۰۰۶، Lura و همکاران [۱۴] روش‌های آزمایش و مواد مختلف قابل استفاده در عمل‌آوری داخلی را مورد بحث و بررسی قرار دادند. علاوه بر سبکدانه اشباع، مواد پلیمری با قابلیت جذب آب زیاد به نام SAP (Super Absorbent Polymer) توسط این محققین مورد آزمایش قرار گرفته است. کاربرد این نوع مواد که تا چندین برابر وزن خود آب جذب می‌کنند، در کشاورزی و


جدول ۱- خواص شیمیایی، فیزیکی و مکانیکی سیمان پرتلند نوع I-۴۲۵

اجزاء	C <sub>3</sub> A	C <sub>2</sub> S	C <sub>3</sub> S	SO <sub>3</sub>	CaO	MgO	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	SiO <sub>2</sub>
درصد	۴/۰۱	۱۶/۴۱	۵۴/۰۲	۲/۰۳	۶۰/۱۵	۴/۲۵	۴/۰۸	۴/۱۲	۱۹/۹۴

سطح مخصوص (cm <sup>2</sup> /g)	L.O.I. (%)	انبساط در اتوکلاو (%)	زمان گیرش اولیه (دقیقه)	زمان گیرش نهایی (ساعت)	مقاومت فشاری ۲۸ روزه (Kg/cm <sup>2</sup> )
۳۱۰۴	۴/۱۰	۰/۲۸	۸۵	۳:۳۹	۴۲۵

جدول ۲- ظرفیت جذب آب و چگالی سنگدانه‌های معمولی و سبک

نوع سنگدانه و اندازه آن	چگالی اشباع با سطح خشک	ظرفیت جذب آب (درصد)
ماسه معمولی، ۰-۴/۷۵ میلی‌متر، مدول نرمی ۳/۱۷	۲/۵۹	۳/۲۴
شن معمولی، ۱۲/۵-۴/۷۵ میلی‌متر	۲/۵۸	۱/۹۷
ماسه سبک (لیکای ۶۵۰)، ۴/۷۵-۲/۳۶ میلی‌متر	۱/۳	۱۴/۳
شن سبک (لیکای ۶۵۰)، ۴/۷۵-۹/۵ میلی‌متر	۱/۰۴	۱۱/۷



شکل ۱- نمودار توزیع اندازه ریزدانه و درشت دانه معمولی با محدوده استاندارد ۳۰۲ ایران

۲-۴- طرح اختلاط و نتایج آزمایش‌های بتن تازه

جدول (۳) نسبت‌های طرح اختلاط بتن خود متراکم کنترل (بدون سبکدانه) و بتن خود متراکم عمل‌آوری شده داخلی را نشان می‌دهد. آزمایش‌های کارائی شامل قطر جریان اسلامپ، قیف V و جعبه L انجام شد. پس از اطمینان از رضایت‌بخش

بودن شرایط خود تراکمی و عدم جداسازی دانه‌ها در بتن تازه، نمونه‌های آزمایشگاهی جهت تعیین جمع‌شدگی خودزا در ۲۴ ساعت اول و جمع‌شدگی خودزا و ناشی از خشک‌شدن پس از آن و مقاومت فشاری قالب‌گیری شد. نتایج آزمایش‌های کارائی بتن تازه در جدول (۴) ارائه شده است.

جدول ۳- طرح اختلاط بتن خود متراکم و خود متراکم عمل‌آوری شده داخلی با  $w/c = 0.36$

36LWS40 ۴۰٪ ماسه سبک	36LWS30 ۳۰٪ ماسه سبک	36LWG40 ۴۰٪ شن سبک	36LWG30 ۳۰٪ شن سبک	36LWA00 ۰٪ دانه سبک	شناسه طرح مصالح $Kg/cm^3$
۴۵۳/۱۲	۴۵۳/۱۲	۴۵۲/۴۱	۴۵۲/۴۱	۴۵۱/۷۱	سیمان
۶۴/۷۳	۶۴/۷۳	۶۴/۶۳	۶۴/۶۳	۶۴/۵۳	دوده سیلیس
۱۲۹/۴۶	۱۲۹/۴۶	۱۲۹/۰۶	۱۲۹/۰۶	۱۲۹/۰۶	پودر سنگ کوارتز
۱۵۵/۰۳	۱۵۵/۰۳	۱۵۳/۸۲	۱۵۳/۸۲	۱۵۲/۶۱	آب
۶/۴۷	۶/۴۷	۸/۰۸	۸/۰۸	۹/۶۸	فوق روان کننده
۵۰۳/۵	۵۸۷/۴۱	۸۳۹/۱۶	۸۳۹/۱۶	۸۳۹/۱۶	ماسه معمولی
۷۲۲/۴	۷۲۲/۴	۴۳۳/۴۴	۵۰۵/۶۸	۷۲۲/۴	شن معمولی
۱۶۸/۴۸	۱۲۶/۳۶	.	.	.	ماسه لیکای اشباع
.	.	۱۱۶/۴۸	۸۷/۳۶	.	شن لیکای اشباع

جدول ۴- خصوصیات کارائی بتن خود متراکم تازه

36LWS40	36LWS30	36LWG40	36LWG30	36LWA00	شناسه طرح آزمایش
۲۱۵۲	۲۲۰۷	۲۲۱۲	۲۲۳۸	۲۳۸۲	وزن مخصوص ( $Kg/m^3$ )
۶۳۰	۶۶۵	۶۵۰	۷۲۰	۷۷۵	قطر جریان اسلامپ (mm)
۲/۸	۳/۵	۲	۱/۵	۲/۵	زمان قطر جریان اسلامپ 50cm (Sec)
۴	۶	۶/۵	۵/۲	۵	زمان قیف V (Sec)
۵	۱۱	۸	۷	۱۰	زمان قیف V پس از ۵ دقیقه (Sec)
۰/۷	۰/۷	۰/۷۵	۰/۸۹	۰/۹۴	جعبه L (نسبت $H_2/H_1$ )

## ۳-۴- مقاومت فشاری

مقاومت فشاری ۷ و ۲۸ روزه مطابق استاندارد EN12390 با استفاده از نمونه‌ای مکعبی به ضلع ۱۰۰ میلی‌تر بدست آمد. بعد از باز کردن قالب‌ها در سن یک روزه، نمونه‌ها در آب ۲۳ درجه سانتیگراد تا زمان آزمایش عمل‌وری شدند. نتایج (میانگین ۳ نمونه) در جدول (۵) نشان داده شده‌اند.


## ۴-۴- جمع‌شدگی خودزا در ۲۴ ساعت اول

باتوجه به این که جمع‌شدگی خودزا در بتن توانمند خود متراکم همزمان با شروع فرآیند هیدراتاسیون آغاز می‌شود و بیشترین مقدار آن در ۲۴ ساعت اول عمر بتن رخ می‌دهد، اندازه‌گیری آن باید بلافاصله پس از قالب‌گیری یا حداکثر پس از زمان گیرش اولیه شروع شود. برای این منظور از تکنیک لیزر استفاده شد. قالب مورد استفاده به شکل مخروط با ارتفاع ۱۲۹ میلی‌متر و قطر قاعده ۱۴۹ میلی‌متر می‌باشد. یک صفحه مربع کوچک و سبک با پوشش فلز براق در مرکز قاعده مخروط روی بتن قرارگرفت و با کمی فشار در بتن جای داده شد. اشعه لیزر که در راستای قائم و از بالا به آن تابانده می‌شود توسط سطح براق صفحه منعکس شده و هرگونه تغییر ارتفاع در نمونه بتن به صورت تغییر طول لیزر در فواصل زمانی مشخص توسط دستگاه


به‌ثبت می‌رسد. شکل مخروطی نمونه آزمایشگاهی این خصوصیت منحصر به فرد را دارد که هرگونه تغییر در حجم نمونه، رابطه مستقیم با تغییر ارتفاع آن دارد به طوری که همواره رابطه  $v'/v = (h'/h)^3$  برقرار بوده و  $v$  و  $h$  به ترتیب حجم و ارتفاع نمونه قبل از جمع شدن و  $v'$  و  $h'$  مقادیر مربوطه بعد از جمع شدن می‌باشند در حالی که این رابطه برای نمونه‌های استوانه‌ای یا منشوری صادق نمی‌باشد. جهت کاهش اصطکاک ناشی از چسبندگی بتن و جداره قالب، یک لایه پلاستیک نازک به شکل مخروط که با بریدن گوشه مثلثی یک پاکت فریزر تهیه شده بود به راحتی در داخل قالب قرار داده شد و سپس قالب با بتن پرگردید. تصویر دستگاه و نمونه مخروطی در شکل (۲) نشان داده شده است. باتوجه به این که هیچگونه اتصال مکانیکی بین بتن و ابزار اندازه‌گیری تغییر طول نمونه وجود ندارد، می‌توان آزمایش را بلافاصله پس از ریختن بتن در قالب شروع کرد. آزمایش‌ها در اتاقی انجام شدند که دمای آن در حدود ۲۳ درجه سانتیگراد (با نوسان ۱ درجه) تحت کنترل بود و رطوبت نسبی آن حدود ۴۸ درصد (با نوسان ۳ درصد) ثبت شده است. نمودار دما و رطوبت نسبی اتاق هنگام آزمایش بتن خود متراکم کنترل به عنوان نمونه به ترتیب در شکل‌های (۳) و (۴) نشان داده شده‌اند.

جدول ۵- مقاومت فشاری ۷ و ۲۸ روزه نمونه‌های مکعبی به ضلع ۱۰۰ میلی‌متر (میانگین ۳ نمونه عمل‌آوری شده در آب)


شناسه	36LWA00	36LWG30	36LWG40	36LWS30	36LWS40
مقاومت	۶۳ (کنترل)	۶۱/۷ (۲٪ کاهش)	۵۲/۵ (۱۶٪ کاهش)	۵۴ (۱۴٪ کاهش)	۴۸/۲ (۲۳٪ کاهش)
۷ روزه (MPa)	۱۰۲ (کنترل)	۸۸/۳ (۱۳٪ کاهش)	۷۳/۳ (۲۸٪ کاهش)	۶۳/۴ (۳۸٪ کاهش)	۶۴/۲ (۳۷٪ کاهش)
۲۸ روزه (MPa)					



شکل ۲- تصویر دستگاه اندازه‌گیری جمع‌شدگی توسط لیزر و نمونه مخروطی شکل




شکل ۳- نمودار دمای اتاق در زمان آزمایش جمع‌شدگی بتن خود متراکم (کنترل)



شکل ۴- نمودار رطوبت نسبی اتاق در زمان آزمایش جمع‌شدگی بتن خود متراکم (کنترل)

نمودار شکل (۵) نشان داده شده است. برای حذف تأثیر آب انداختن و نشست پلاستیک در ساعات اولیه بر روی جمع‌شدگی بتن، مقادیر ثبت شده در ۴ ساعت اول، از منحنی مربوطه حذف گردیدند.

باتوجه به کوچک بودن اندازه قالب، افزایش دمای بتن بر اثر فرآیند هیدراتاسیون ناچیز بود لذا از تأثیر آن در اصلاح نمودار جمع‌شدگی صرف‌نظر شد. جهت جلوگیری از تبادل رطوبت بتن و محیط آزمایش از ترکیبات عمل‌آوری غشائی که روی سطح نمایان بتن پاشیده می‌شد استفاده گردید. نتایج آزمایش در



شکل ۵- نمودار جمع‌شدگی/تورم خودزا در ۲۴ ساعت اول عمر بتن خود متراکم و خودمتراکم عمل‌آوری شده داخلی


پوشش باقی ماندند. تصویر نمونه‌ها در شکل (۶) نشان داده شده است. سپس نمونه‌ها به اتاق آزمایش با دما و رطوبت نسبی تحت کنترل منتقل شده و تغییرات وزن و طول آنها به مدت ۲۰ روز ثبت گردید. هریک از مخلوط‌ها به فاصله یک هفته ساخته شد. متأسفانه سه هفته پس از ساخت مخلوط‌ها، کنترل دستگاه تنظیم کننده دمای اتاق آزمایش با مشکل مواجه شد و از آن به بعد تغییرات دما و رطوبت اتاق قابل ملاحظه بود در نتیجه یک نوسان در نمودارهای جمع‌شدگی نمونه‌های منشوری مشاهده می‌شود که قابل استناد نیستند. با توجه به اینکه مشخص شد آزمایش جمع‌شدگی نسبت به دما و رطوبت اتاق بسیار حساس است لذا فقط مقادیر اندازه‌گیری شده در دمای تحت کنترل نشان داده شده است. شکل (۷) تغییر رطوبت نمونه‌ها و شکل‌های (۸) و (۹) به ترتیب نمودار جمع‌شدگی خودزا و ناشی از خشک شدن از سن یک روز تا ۲۱ روزه را نشان می‌دهند.

#### ۴-۵- جمع‌شدگی خودزا و جمع‌شدگی ناشی از خشک شدن پس از ۲۴ ساعت اول


جهت بررسی جمع‌شدگی خودزا و جمع‌شدگی ناشی از خشک شدن پس از یک روز، از نمونه‌های منشوری به ابعاد  $7/5 \times 28/5 \times 7/5$  سانتیمتر (مطابق استاندارد ASTM C157) استفاده شد. فقط مخلوط کنترل، ۳۰ درصد جایگزینی سبکدانه ریز و ۳۰ درصد جایگزینی سبکدانه درشت مورد بررسی قرار گرفتند. پس از قالب‌گیری، نمونه‌ها (۴ نمونه برای هر مخلوط) به مدت ۲۴ ساعت در درون قالب‌ها و با پوشش گونی خیس و پلاستیک در محیط آزمایشگاه نگهداری شدند. پس از باز کردن قالب‌ها، دو نمونه از آنها جهت اندازه‌گیری جمع‌شدگی خودزا با نوار آلومینیوم چسب‌دار کاملاً پوشانده شدند به طوری که امکان تبادل رطوبت بتن با محیط اطراف وجود نداشته باشد و دو نمونه دیگر جهت اندازه‌گیری جمع‌شدگی ناشی از خشک شدن بدون




شکل ۶- تصویر نمونه‌های منشوری جمع‌شدگی با پوشش آلومینیوم و بدون پوشش



شکل ۷- نمودار کاهش وزن نمونه‌های منشوری جمع‌شدگی بر اثر تبخیر از زمان بازکردن قالب‌ها تا ۲۰ روز بعد



شکل ۸- نمودار جمع‌شدگی خودزای نمونه‌های منشوری با پوشش آلومینوسیلیوم از زمان باز کردن قالب‌ها تا ۲۰ روز بعد



شکل ۹- نمودار جمع‌شدگی ناشی از خشک‌شدن نمونه‌های منشوری بدون پوشش از زمان باز کردن قالب‌ها تا ۲۰ روز بعد

## ۵- تحلیل نتایج

### ۵-۱- خصوصیات بتن تازه

باتوجه به نتایج آزمایش بتن تازه، نشان داده شده در جدول (۴)، می‌توان گفت که شرایط خود تراکمی برای کلیه مخلوط‌ها برقرار بوده است. البته مقادیر قطر جریان اسلامپ و نسبت ارتفاع بتن در انتها و ابتدای بخش افقی جعبه L در بتن حاوی سبکدانه، کمتر از بتن کنترل می‌باشد. ممکن است این مقادیر به وزن مخصوص بتن وابسته باشند چون هرچه بتن سبک‌تر شود نیروی رانش کمتر و در نتیجه حرکت بتن تحت تأثیر نیروی وزن خود کمتر خواهد بود.

### ۵-۲- مقاومت فشاری

هرچند که از نظر تئوریک، وجود رطوبت در سبکدانه‌های جایگزین شده و انتشار آن به خمیر سیمان امکان افزایش درجه هیدراتاسیون را فراهم می‌کند و باید مقاومت فشاری با عمل‌آوری داخلی بهبود یابد ولیکن در بتن مقاومت بالا، استحکام

سبکدانه‌ها، کنترل‌کننده مقاومت است. هرچند در این تحقیق از سبکدانه لیکای سازه‌ای (Leca 650) استفاده شده ولی برای بتن رده ۱۰۰ مگاپاسکال، دانه‌های جاذب آب مقاوم‌تر لازم است. Suzuki و همکاران [۱۵] جهت عمل‌آوری داخلی بتن توانمند مقاومت بالا با نسبت آب به پودر ۰/۱۵ از دانه‌های سرامیکی دارای ظرفیت جذب آب ۳۱٪ استفاده کردند و موفق شدند با افزایش ۲۰ درصدی مقاومت فشاری بتن کنترل، به مقاومت ۲۸ روزه ۱۵۸ مگاپاسکال دست یابند. در این تحقیق مقاومت فشاری ۷ روزه بتن خود متراکم با ۳۰ درصد حجمی جایگزینی درشت دانه معمولی با لیکای اشباع هم‌اندازه آن فقط ۲٪ نسبت به بتن کنترل کاهش نشان می‌دهد (از ۶۳ به ۶۱/۷ مگاپاسکال). در حالی که مقدار کاهش مقاومت ۲۸ روزه همین بتن نسبت به بتن کنترل ۱۳/۴٪ می‌باشد (از ۱۰۲ به ۸۸/۳ مگاپاسکال). با افزایش میزان جایگزینی درشت‌دانه از ۳۰ به ۴۰ درصد حجمی، مقدار کاهش مقاومت فشاری ۷ و ۲۸ روزه نسبت به بتن کنترل به ترتیب ۱۶/۷ و ۲۸ درصد می‌باشد. لذا هرچه مقدار سبکدانه بیشتر باشد کاهش مقاومت بیشتر می‌شود ولیکن برای حذف



رطوبت مورد نیاز (مانند سبکدانه اشباع) جهت جبران خود خشک‌شدگی فراهم باشد، استفاده از مواد غشاساز در جلوگیری از رشد جمع‌شدگی بسیار مؤثر خواهد بود.

#### ۴-۵- کاهش وزن، جمع‌شدگی خودزا و جمع‌شدگی ناشی

##### از خشک شدن پس از ۲۴ ساعت اول

برای اندازه‌گیری جمع‌شدگی خودزا، باید از تبادل رطوبت نمونه‌ها با محیط اطراف جلوگیری شود. با توجه به این که نمونه‌های جمع‌شدگی خودزا دارای پوشش آلومینیوم بودند، تبخیر رطوبت آنها ناچیز بود. پس از ۲۰ روز نمونه حاوی شن لیکا ۴/۳ گرم، نمونه حاوی ماسه لیکا ۳/۵ گرم و نمونه بدون سبکدانه ۱/۸ گرم کاهش وزن داشتند، در حالی که این مقادیر در نمونه‌های بدون پوشش به ترتیب برابر ۱۲۹، ۱۴۲ و ۱۲۷/۴ گرم مشاهده شد. مقادیر فوق برحسب درصد وزن نمونه پس از باز کردن قالب‌ها به ترتیب برابر ۰/۱۱٪، ۰/۰۹٪ و ۰/۰۴٪ برای نمونه‌های پوشش‌دار و ۳/۴٪، ۳/۹٪ و ۳/۲٪ برای نمونه‌های بدون پوشش می‌باشند. همانطوری که در شکل (۷) نشان داده شده است بخش قابل ملاحظه کاهش وزن در همان روزهای اول خشک شدن اتفاق می‌افتد به طوری که ۸۵ درصد کاهش وزن در مدت ۲۰ روز مربوط به تبخیر در هفته اول است لذا عمل‌آوری مناسب و جلوگیری از تبخیر رطوبت بتن در سنین اولیه حائز اهمیت می‌باشد. نتایج نشان داده شده در نمودار شکل (۸) حاکی از آن است که جمع‌شدگی خودزا در نمونه کنترل (بدون سبکدانه و با پوشش آلومینیوم) از زمان باز کردن قالب تا روز هشتم به میزان ۱۴۵ میکرو کرنش رشد می‌کند و سپس تا روز بیستم تغییر محسوسی در آن مشاهده نمی‌شود. جایگزینی ۳۰ درصد حجمی ماسه معمولی با ماسه سبک اشباع باعث کاهش ۶۵ درصدی این مقدار شد. در حقیقت یک روز بعد از بازکردن قالب مقداری تورم مشاهده می‌شود و سپس تا ۸ روز، جمع‌شدگی آن به ۵۰ میکرو کرنش می‌رسد. اما جمع‌شدگی خودزا در نمونه حاوی ۳۰ درصد شن سبک اشباع، پس از بازکردن قالب رشد می‌کند و در روز هشتم جمع‌شدگی آن برابر ۳۵۰ میکروکرنش است که حدود ۲۰۰ میکرو کرنش بیشتر از جمع‌شدگی بتن کنترل است. البته با در نظر گرفتن جمع‌شدگی ۲۴ ساعت اول، مقدار جمع‌شدگی بتن کنترل بیشتر می‌شود. در این تحقیق چگالی ماسه سبک از چگالی شن سبک بیشتر است لذا وزن ریزدانه سبک جایگزین شده از وزن درشت دانه سبک هم حجم آن بیشتر می‌باشد. با توجه به اینکه ظرفیت

جمع‌شدگی خودزا باید به حد کافی مخزن آب درونی وجود داشته باشد. اکثر محققین مقدار مناسب جایگزینی را بین ۲۵ تا ۳۰ درصد پیشنهاد نموده‌اند [۱۰، ۱۸ و ۱۹]. کاهش مقاومت فشاری نمونه‌های حاوی ماسه لیکا چشمگیرتر بود.

##### ۳-۵- جمع‌شدگی خودزا در ۲۴ ساعت اول

نمودار شکل (۵) بیانگر آن است که جمع‌شدگی خودزا در بتن کنترل در ساعات اولیه پس از گیرش به سرعت رشد می‌کند و مقدار آن در ۲۴ ساعت اول که هنوز نمونه بتنی در قالب قرار دارد قابل ملاحظه می‌باشد. لذا در صورتی که اندازه‌گیری جمع‌شدگی خودزای بتن خود متراکم مقاومت بالا پس از بازکردن قالب در سن یک روزه شروع شود می‌توان گفت که مقدار قابل توجهی از آن در نظر گرفته نشده و نتایج به دست آمده گمراه کننده خواهند بود. این موضوع بیانگر اهمیت و لزوم انجام عمل‌آوری مناسب بتن خود متراکم پرمقاومت بلافاصله پس از بتن‌ریزی است، در غیر این صورت ممکن است ترک‌های جمع‌شدگی در بتن جوان ظاهر شوند. جلوگیری از تبخیر رطوبت که ممکن است در بتن معمولی روش مناسبی باشد، در بتن مقاومت بالا مناسب نیست مگر این که با عمل‌آوری داخلی همراه باشد. همان طوری که در شکل (۵) مشخص است، تعویض ۳۰ درصد حجمی سنگدانه معمولی با سبکدانه لیکای اشباع می‌تواند به طور قابل ملاحظه‌ای جمع‌شدگی خودزا را کاهش دهد و تقریباً به صفر برساند. با افزایش این جایگزینی به ۴۰ درصد نه تنها جمع‌شدگی وجود نخواهد داشت بلکه شاهد تورم نیز خواهیم بود. برخلاف نتایج مقاومت فشاری، نتایج آزمایش جمع‌شدگی نشان می‌دهد که ماسه سبک در مقایسه با شن سبک، بهتر عمل می‌کند. این اختلاف عملکرد در ۳۰ درصد جایگزینی، بیشتر از ۴۰ درصد جایگزینی نمایان است. در ۴۰ درصد جایگزینی، رفتار (تغییر حجم) نمونه‌های حاوی شن و ماسه سبک، مشابه است و در پایان ۲۴ ساعت اول تورم هر دو حدود ۱۰۰ میکروکرنش است. در حالی که برای ۳۰ درصد جایگزینی، نمونه حاوی شن سبک تا ۱۱ ساعت اول، تورم ۱۰۰ میکروکرنش را نشان می‌دهد و سپس جمع‌شدگی آن شروع شده و در پایان ۲۴ ساعت، مقدار جمع‌شدگی آن به ۵۰ میکروکرنش می‌رسد. اما نمونه حاوی ۳۰ درصد ماسه لیکا از ابتدا تا پایان ۲۴ ساعت اول کمی تورم (حدود ۲۰ تا ۵۰ میکروکرنش) نشان می‌دهد. در هر صورت نتایج بدست آمده حاکی از آن است که در بتن خود متراکم پرمقاومت، مواد عمل‌آوری غشاساز نباید به تنهایی مورد استفاده قرارگیرد اما چنانچه منابع داخلی تأمین

توصیه می‌شود اندازه و شکل قالب و روش و ابزار اندازه‌گیری جمع‌شدگی قبل و بعد از ۲۴ ساعت اول یکسان باشند. در یک حجم مساوی، دانه‌های ریز مورد استفاده در این تحقیق، آب بیشتری را نسبت به دانه‌های درشت‌تر به داخل بتن حمل کردند (به علت ظرفیت جذب آب بیشتر). در ضمن همجواری دانه‌های ریز با خمیر سیمان بیشتر است (در مقایسه با دانه‌های درشت)، لذا عملکرد ریزدانه‌ها در کاهش جمع‌شدگی خودزا بهتر از دانه‌های درشت بود. جمع‌شدگی ناشی از خشک شدن چندین برابر جمع‌شدگی خودزا بود و دانه‌های سبک اشباع‌قادر به جلوگیری از جمع‌شدگی ناشی از خشک شدن نبودند. مقاومت فشاری ۲۸ روزه بتن کنترل برابر ۱۰۲ مگا پاسکال به دست آمد و با جایگزینی بخشی از سنگدانه معمولی با سبکدانه اشباع، مقاومت فشاری ۲۸ روزه مقاومت بتن کنترل، بین ۱۳ تا ۳۸ درصد کاهش یافت. برای جلوگیری از تأثیر منفی سبکدانه در مقاومت فشاری، دانه‌های جاذب آب با مقاومت بالاتر مورد نیاز می‌باشد.

#### ۷- قدردانی

از پرسنل محترم بخش بتن مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن که در فراهم نمودن امکانات مورد نیاز برای انجام این تحقیق یاری نمودند، تشکر و قدردانی می‌شود.

#### ۸- مراجع

- [1] Aitcin, P.C., "High Performance Concrete", E&FN Spon, London, 1998, 683p.
- [2] Neville, A.M., "Concrete past and present", CONCRETE, April 2005.
- [3] Morin, Haddad, Aitcin, "Crack-free High Performance Concrete Structures", Concrete International, 2002, 43-48.
- [4] Shah, S.P., Weiss, W.J., Yang, W., "Shrinkage Cracking- Can it be prevented?", Concrete International, 1998, 20(4), 31-37.
- [5] Okamura, H., "Self Compacting High Performance Concrete", Concrete International, 1997, 19(7), 50-54.
- [6] Khayat, K.H., "Testing and Performance of Self-Compacting Concrete" ACI Material Journal, 1999, 96(3), 346-353.
- [7] Ouchi, M., Nakamura, S., Osterson, T., Hallberg, S., Lwin, M., "Applications of Self Compacting Concrete in Japan, Europe and the United States", ISHPC, 2003, 2-5.
- [8] Philleo, R., "Concrete Science and Reality", Materials Science of Concrete II, Eds: J.P.

جذب آب ریزدانه از درشت دانه سبک مورد استفاده بیشتر است و برحسب درصدی از وزن و نه حجم سبکدانه بیان می‌شود، مقدار آب عمل‌آوری موجود در نمونه‌های حاوی ریزدانه سبک بیشتر از نمونه‌های حاوی همان حجم درشت‌دانه سبک می‌باشد. همچنین در نمونه‌های حاوی ریزدانه سبک، خمیر سیمان با تعداد بیشتری از دانه‌های ریز اشباع همجوار است. بنابراین عملکرد سبک‌دانه ریز در کاهش جمع‌شدگی بهتر از سبک‌دانه درشت می‌باشد. با توجه به اینکه جمع‌شدگی خودزا در بتن کنترل قابل ملاحظه است، پوشش‌های عایق رطوبتی مثل مواد عمل‌آوری غشائی که در بتن معمولی مجاز می‌باشد برای عمل‌آوری این نوع بتن مناسب نیست مگر این که با عمل‌آوری داخلی همراه باشد. جمع‌شدگی در نمونه‌هایی که بدون پوشش در معرض خشک شدن قرار گرفتند با روندی مشابه و به طور قابل ملاحظه رشد کرد. پس از ۸ روز، جمع‌شدگی ناشی از خشک شدن بتن کنترل حدود ۵۰۰ میکرو کرنش شد (۳/۴ برابر جمع‌شدگی خودزا) در حالی که جمع‌شدگی نمونه حاوی ماسه سبک اشباع، ۵۰ میکرو کرنش کمتر و جمع‌شدگی نمونه حاوی شن سبک اشباع ۵۰ میکرو کرنش بیشتر از این مقدار گردید. برخلاف جمع‌شدگی خودزا که پس از ۸ روز، رشد قابل ملاحظه‌ای نداشت جمع‌شدگی ناشی از خشک شدن در روزهای بعد نیز رشد نمود و پس از ۲۰ روز مقدار آن در بتن کنترل به ۷۵۰ میکرو کرنش رسید.

#### ۶- جمع‌بندی

در این تحقیق تأثیر عمل‌آوری داخلی توسط سبکدانه لیکای اشباع بر مقاومت فشاری، جمع‌شدگی خودزا و جمع‌شدگی ناشی از خشک شدن بتن خود متراکم حاوی دوده سیلیس با نسبت آب به سیمان ۰/۳۶ (آب به مواد سیمانی ۰/۳) بررسی شد. با استفاده از تکنیک لیزر و یک قالب مخروطی شکل امکان اندازه‌گیری جمع‌شدگی با حداقل اصطکاک بین بتن و قالب بلافاصله بعد از این که بتن در قالب ریخته شد (نیم ساعت پس از تماس آب و سیمان) فراهم گردید. جمع‌شدگی خودزا در ۲۴ ساعت اول عمر این نوع بتن قابل ملاحظه بود. بنابراین استفاده از مواد عمل‌آوری غشاساز که ممکن است برای بتن معمولی مناسب باشد برای این نوع بتن مناسب نیست مگر اینکه با عمل‌آوری داخلی همراه باشد. با جایگزین کردن بخشی از سنگدانه معمولی با سبکدانه لیکای اشباع، این جمع‌شدگی حذف شد. با توجه به قابل ملاحظه بودن جمع‌شدگی خودزا در ۲۴ ساعت اول عمر این نوع بتن، نمی‌توان از آن صرف نظر کرد و جمع‌شدگی کل در هر زمان باید شامل این مقدار نیز بشود.

- (VTT) publication, 2001, P466, <http://www.vtt.fi/inf/pdf/>
- [13] Weber, S., Reinhardt, H.W., "A New Generation of High Performance Concrete: Concrete with Autogenous Curing", *Advanced Cement Based Materials*, 1997, 6(2), 59-68.
- [14] Lura, P., Jensen, O.M., Igarashi, S. "Experimental Observation of Internal Water Curing of Concrete", *RILEM, Materials and Structures*, Jan 2000, pp1-10.
- [15] Suzuki, M., Meddah, M.S., Sato, R., "Use of porous ceramic waste aggregates for internal curing of high-performance concrete", *Cement and Concrete Research*, 2009, 39, 373-381.
- [9] Hoff, G.C., "The use of Lightweight Fines for the Internal Curing of Concrete", A report prepared for Northeast Solite Corporation, Aug 20, 2002, pp1-42.
- [10] Jensen, O.M., Hansen, F., "Water-entrained Cement-based Materials part I: Principles and Theoretical Background", *Cement and Concrete Research*, 2001, 31, 647-654.
- [11] Jensen, O.M., Hansen, F., "Water-entrained Cement-based Materials part II: Experimental Observations", *Cement and Concrete Research*, 2002, 32, 973-978.
- [12] Holt, E.E., "Early age autogenous shrinkage of concrete", Technical Research Center of Finland

Archive of SID