



## مدل تحلیلی برای پیش بینی پاسخ دینامیکی ورق ساندویچی با رویه FML تحت ضربه با سرعت پایین

کرامات ملک زاده فرد<sup>۱\*</sup>، امیر حسین آذرنیا<sup>۲</sup>، ناصر ذوالقدر<sup>۳</sup>

۱- استاد، مهندسی مکانیک، مجتمع دانشگاهی هواشناسی دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران

۲- دانشجوی دکترا، مهندسی هواشناسی سازه‌های هوایی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران

۳- کارشناسی ارشد، مهندسی هواشناسی سازه‌های هوایی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران

\* تهران، صندوق پستی ۱۵۸۷۵-۱۷۷۴ - kmalekzadeh@mut.ac.ir

### چکیده

در این مقاله پاسخ ورق ساندویچی با رویه الیاف-فلز تحت ضربه سرعت پایین توسط ضربه زننده صلب استوانه ای، براساس قانون برخورد اصلاح شده بررسی شده است ورق ساندویچی از رویه های فلز-الیاف با یک هسته صلب-پلاستیک در نظر گرفته شده است. مقاومت له شدگی هسته در جهت عمودی ثابت فرض می شود. با استفاده از اصل انرژی پتانسیل مینیمم و مدل بالانس انرژی، یک حل تحلیلی جهت دستیابی به پارامترهای مجھول تماس در قانون برخورد غیر خطی هرتز ارائه گردیده است. در روش مذکور، ماتریس نیروی برخورد با کمک مدل چرم و فنر دو درجه آزادی در یک فرایند تکرار بدست می آید. با کمک این شیوه، محدوده معتبri، جهت استفاده از قانون هرتز برای ورقهای ساندویچی با رویه الیاف-فلز تحت ضربه سرعت پایین، ارائه می گردد. قانون برخورد اصلاح شده نشان می دهد که برای هر مسئله برخورد مقادیر ضرایب در قانون تماس، منحصر به فرد می باشد. نتایج بدست آمده از این روش، تطبیق خوبی با دیگر نتایج تجربی و تحلیلی دارد. نتایج نشان می دهد که برخی پارامترهای فیزیکی و هندسی از قبیل چیدمان لایه ها، جرم و سرعت ضربه زننده در سطح انرژی ثابت و بعد سازه هدف، فاکتورهای مهمی هستند که در پاسخ دینامیکی ورق ساندویچی با رویه فلز-الیاف انرگذار می باشند.

### اطلاعات مقاله

دریافت: ۹۶/۲/۷

پذیرش: ۹۶/۵/۱۰

### کلیدواژه‌گان:

ضریبه با سرعت پایین

ورق ساندویچی با رویه الیاف-فلز

قانون تماس اصلاح شده جدید

انرژی پتانسیل کل

## Analytical modeling to predict dynamic response of Fiber-Metal Laminated Panel subjected to low velocity impact

Keramat Malekzadeh-Fard\*, Amir hossein Azarnia, Naser Zolghadr

Department of Aerospace Engineering, Malek-e-Ashtar University of Technology, Tehran, Iran

\* P.O.B.15875-1774, kmalekzadeh@mut.ac.ir

### Keywords

Low-velocity impact  
Fiber Metal Laminate  
New analytical law  
Total potential energy

### Abstract

This paper presents a new analytical method for low velocity impact on sandwich plates with Fiber Metal Laminate (FML) face sheets subjected to static indentation of a blunt end cylindrical indenter. The sandwich plate was composed of laminated face sheets and a rigid-plastic core. The core-crushing strength in the vertical direction was assumed constant. In this method, using of principle of minimum potential energy and the use of energy-balance model between indenter and sandwich plate, contact unknown coefficients corresponding with Hertzian contact law are obtained. The elastic strain energy resulting from bending in the sandwich plate and external work due to indentation load are evaluated using an appropriate shape function for the sandwich plate deformation. The maximum contact force using two-degree-of-freedom (2DOF) spring-mass model was found through an iterative process. Limitation of using Hertzian contact law for sandwich plates is determined. The results are in good agreement with the experimental and numerical results. The results indicated that some of parameters such as the layer sequence, mass and velocity of impactor in a constant impact energy level and aspect ratio of sandwich plate are important factors affecting the dynamics response of the sandwich panel.

مزایای این مواد به علت مقاومت ضعیف در برابر ضربه تحت الشاعع قرار گیرد.

برای پیشگیری از این معضل استفاده از مواد مرکب الیاف-فلز در اینگونه از سازه ها رو به افزایش است. مواد مرکب الیاف-فلز در واقع یک سری از مواد لایه ای هستند که از ترکیب لایه های فلز مختلف با لایه های کامپوزیت ساخته شده اند تا نسبت به مواد صرفا کامپوزیتی یا مواد فلزی توانایی تحمل آسیب های خارجی همراه با مقاومت در برابر ضربه مناسبی از خود نشان

### ۱- مقدمه

امروزه، استفاده از ورق های ساندویچی در بسیاری از سازه های دریایی، فضایی، خودروها و حتی در سازه های متداول عمومی شایع است. با بکارگیری این سازه ها، می توان با افزایش ناچیز وزن سازه، ممان اینرسی مقاطع آن را بطور قابل توجهی افزایش داد. یکی از مهمترین معایب اینگونه ورق ها، عدم استحکام سازه در برابر پدیده ضربه می باشد که باعث گردیده

### Please cite this article using:

Malekzadeh-Fard, K. Azarnia, A. H. and Zolghadr, N., "Analytical modeling to predict dynamic response of Fiber-Metal Laminated Panel subjected to low velocity impact", In Persian, Journal of Science and Technology of Composites, Vol. 5, No. 3, pp. 331-342, 2018.

برای ارجاع به این مقاله از عبارت زیر استفاده نمایید:

چوی و همکارانش [8] رابطه هرتز را که جهت محاسبه نیروی تماس استفاده می شد به فرم خطی نوشتند و در رابطه جدید برای محاسبه سفتی تماس مجهول از قانون پایستاری انرژی استفاده نمودند. این رویکرد مبنی برفرض عدم اتلاف انرژی در مدت زمان پدیده ضربه ارائه شد. آن ها نشان دادند که استفاده از فرم خطی شده قانون تماس را می توان با تقریب بسیار خوبی در حل مسائل ضربه بکار برد.

کاپرینو [9] رفتار لمینت آلومینیم-فایبر گلاس را تحت ضربه سرعت پایین بصورت تجربی بررسی نمود. ایشان جهت مقایسه تست مشابه ای را برای ورق صرفاً آلومینیم با ضخامت مشابه انجام داد و جهت بهبود کیفیت ترکیب آلومینیم کرین را جهت جذب بهتر انرژی پیشنهاد داد. وی همچنین اثبات کرد که منحنی نیرو-جا به جایی کلی سازه با لایه فلز-الیاف به جرم و سرعت ضربه زننده به صورت جداگانه بستگی نداشت و تنها به انرژی ضربه بستگی دارد. چای و زو [10] به مرور کاملی بر روش های عددی، تحلیلی و تجربی در ضربه بر روی پانل های ساندویچی چندلایه مرکب پرداختند. مسئله ضربه با سرعت پایین را در سه دسته جرمی به طور مفصل بررسی نمودند. آنها همچنین اثرات فاکتورهای کلیدی در ضربه مانند ضخامت روبه، زاویه ضربه زننده، اثرات نرخ کرنش، سرعت، جرم و هندسه ضربه زننده و نیز شرایط مرزی را بررسی نمودند. کانتول و همکاران [11] پاسخ ضربه با سرعت بالا روی ورق های ساندویچی با روبه الیاف-فلز و هسته پلی اتیلن بصورت تجربی بررسی کردند. آنها در روبه ها از دو نوع آلیاژ آلومینیوم استفاده کردند که اثرات هریک را بطور مفصل در پاسخ ضربه بررسی نمودند.

گوان و همکاران [12] برخورد سرعت بالا بر روی صفحات الیاف-فلز را به دو روش تجربی و المان محدود مطالعه کردند. در این بررسی آسیب سازه نیز مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. پایگاه و همکاران [13] به بررسی ضربه سرعت پایین بر روی ورق های FML بصورت تحلیل پرداختند و از قانون اصلاح شده هرتز جهت بررسی ضربه استفاده نمودند. آنها در ورق از تئوری مرتبه اول بر بشی بهره گرفتند. نتایج این بررسی نشان می داد که ورق های فلزی نزدیک به لایه مورد ضربه باعث افزایش مقاومت سازه می گردد.

حسینی و همکارانش [14] پاسخ دینامیکی ورق ساندویچی-کامپوزیتی را تحت ضربه با سرعت پایین بررسی کردند. انها ضربه زننده را بصورت جسم استوانه ای سرتخت در نظر گرفتند و خیز روبه ها را نیز چندین برابر خیز سازه فرض کردند. در مقایسه با مرجع [7] ترمehای نیروهای صفحه ای نیز در معادله نیروی برخورد در نظر گرفته شد. شکریه و فخار [15] به بررسی ضربه سرعت پایین روی پانل های ساندویچی با شرایط تکیه گاهی متفاوت با روشهای تحلیلی، عددی و تجربی پرداختند. آنها از دستگاه تست ضربه برای انجام آزمایش تجربی و از نرم افزار LS-Dyna برای بررسی عددی و برای مبحث تحلیلی از مدل جرم-فner-دشپات دو درجه آزادی استفاده نمودند. نتایج شبیه سازی عددی به تست تجربی بسیار نزدیک بود اما روش تحلیلی در سرعت های بالاتر از دقت مناسبی برخوردار نبود.

موریترن [16] یک مدل تحلیلی شبیه استاتیکی برای مطالعه ضربه با سرعت پایین روی ورق های هبیریدی تحت ضربه زننده کروی ارائه داد. وی با اعمال اثرات نرخ کرنش در معادلات و اثر پلاستیته فلز سناپریوی آسیب بین لایه ای را بیان کرد. وو و همکارانش [17] به بررسی ضربه با سرعت پایین روی ورق های فلز-الیاف با الیاف کرین پرداختند و اثرات خواص آلیاژ آلومینیوم را در سازه بررسی کردند و مدل مورد نظر را با نتایج المان محدود مقایسه نمودند.

دهند. این نسل جدید از مواد مرکب در چند سال اخیر، در ساختارهای ساندویچی جایگاه ویژه ای داشته و مورد توجه بسیاری از محققین قرار گرفته است.

مهمنترین مطالعات اولیه تجربی و تحلیلی توسط آقای ولت [1] برای تعیین پاسخ ضربه روی ورق های الیاف-فلز انجام شد که در آن اثر بارگذاری استاتیکی و همچنین ضربه سرعت بالا و سرعت پایین بررسی گردید. در پژوهش انجام شده سه مدل خطی الاستیک و غیر خطی الاستیک و مدل غیر خطی الاستو-پلاستیک برای ضربه سرعت پایین در نظر گرفته شد.

بررسی جامع و مروری کامل بر دینامیک پدیده ضربه و پاسخ مواد و سازه های چندلایه مرکب به بار ضربه ای و نیز بررسی آسیب و نحوه رشد آسیب و کاهش استحکام باقیمانده و مودهای شکست در مقalamه ای توسط ابریت [2] بیان گردید. وی انواع مدل های ارائه شده روی آنالیز ضربه در صفحات چند لایه را طبقه بندی نمود و به روشی دامنه و محدوده کاربرد هر یک از مدل ها را بیان داشت. ویلیام سون و لاگاس [3] تست تجربی جهت بررسی رفتار موضعی و کلی پانل ساندویچی را در ضربه سرعت پایین بررسی کردند. همچنین آنها آسیب ناشی از ضربه را در رویه و هسته مورد مطالعه قرار دادند.

آمور و کروز [4] روش حل نیمه تحلیلی را برای پدیده برخورد و ضربه روی یک صفحه چندلایه مرکب ساندویچی به صورت دینامیکی ارائه دادند. آنها در روابط خود از رابطه برخورد و بروزه هر تر استفاده نمودند.

پیرسون و وزیری [5] به کمک تئوری برشی مرتبه اول، ترکیب اثرات تغییر شکل بر بشی عرضی، اینرسی های چرخشی و قانون برخورد غیرخطی هرتز مسئله ضربه با سرعت پایین را تحلیل کردند. آنها برای حل ازرسی های فوریه دو گانه استفاده نمودند و فرکانس های طبیعی مربوط به اینرسی های چرخشی را نیز در نظر گرفتند و بدین طریق حل خود را توسعه دادند.

از منظر نسبت جرمی السون [6] ضربه را به دو دسته کلی موج ضربه زننده و مز کنترل شده دسته بندی کرد. در دسته اول نسبت جرم ضربه زننده به جرم سازه آنقدر کوچک است که ضربه ماهیت دینامیکی پیدا می کند. بدین معنی که امواج بر بشی و خمشی فرستاد پیدا کرده تا از محل وقوع ضربه به طرف مز سازه انتشار یافته و پس از برخورد با مز، در بازگشت به محل وقوع ضربه برگردند و سبب تغییر در رفتار نیروی تماس شوند. در مورد ورق های کامپوزیتی، نسبت جرم ضربه زننده به جرم ورق باید کوچکتر از یک چهارم جرم بزرگترین ناحیه ماثر از امواج قبل از رسیدن به مزها باشد. در دسته دوم جرم ضربه زننده به جرم سازه بزرگ است لذا خیز در محل ضربه با نیروی دسته اول از انتشار اثر نتیجه ایست در نتیجه اثر انتشار امواج قبل صرف نظر است. هوفت و پارک [7] سازه مورد بررسی را به صورت یک ورق ساندویچی مستطیلی با روبه های چندلایه ای ارتوتروپیک متقاضن فرض کردند. بارگذاری تماсی در مرکز ورق در نظر گرفته شد و نفوذ کننده به صورت یک استوانه صلب سر تخت فرض گردید. سه حالت ممکن برای فروافتگی روبه بالایی بررسی شد: ورق روی یک بستر الاستیک، ورق روی یک بستر صلب-پلاستیک، غشا روی یک بستر صلب-پلاستیک.

در مدل های ورق روی یک بستر صلب-پلاستیک و غشا روی یک بستر صلب-پلاستیک، با بکارگیری یکتابع شکل مناسب برای خیز روبه، مقادیر انرژی کرنشی الاستیک روبه و کار پلاستیک تلف شده در اثر له شدن هسته هانی کوم و همچنین کار خارجی ناشی از نیروی نفوذ کننده محاسبه گردید. سپس با استفاده از اصل مینیمم انرژی پتانسیل، رابطه بین نیروی برخورد و خیز عرضی تعیین شد.

$$\alpha = \begin{cases} \delta & 0 \leq x^2 + y^2 \leq R^2 \\ \delta[(1 - (\frac{x-R}{\xi})^2)^2(1 - (\frac{y-R}{\xi})^2)^2] & R^2 \leq x^2 + y^2 \leq \xi^2 \end{cases} \quad (2)$$

که  $\delta$  مقدار خیز در ناحیه دایروی زیر نفوذ کننده و  $\xi$  شعاع ناحیه تغییر شکل یافته می باشد.تابع فوق فقط در یک چهارم مثبت صفحه مختصات تعريف می شود و فرض می شود که نسبت به هر دو محور مختصات متقاضی باشد.

تابع فرض شده شرایط مرزی خیز و شبیه صفر در مرز ناحیه تغییر شکل را برآورده می سازد. با قرار دادن معادله (2) در (1) خواهیم داشت:


$$U = \frac{F_1 \delta^2}{(R - \xi)^2} \quad (3)$$

که در آن

$$F_1 = \frac{16384}{11025} [7D_{11} + 7D_{22} + 4D_{12} + 8D_{66}] \quad (4)$$


برای تحلیل مسئله از اصل انرژی پتانسیل مینیمم استفاده می شود. انرژی پتانسیل کل در فرایند فرورفتگی را می توان به فرم زیر نوشت:

$$\Pi = U + D - W \quad (5)$$



**Fig.1** Basic model of the sandwich panel with FML layer subjected to static indentation of rigid cylinder

شکل ۱ مدل اولیه ورق ساندویچی با رویه فلز-الیاف تحت ضربه زننده صلب استوانه ای



**Fig.2** schematic profile of the deforming zone under a flat indenter

شکل ۲ شماتیک منطقه تغییر شکل یافته تحت ضربه زننده استوانه ای سرتخت

در اکثر مقالات پیش از این، بررسی مسئله تماس در سرعت های پایین در ورق های ساندویچی و کامپوزیتی با رویه فلز-الیاف، با کمک تئوری تماس غیرخطی هرتر انجام می شد که پارامترهای تماس از تئوری تماس هرتر یا از طریق تست فرورفتگی استاتیکی بدست می آمد.

در روش حاضر این موضوع مoshkafaneh به صورت کاملاً تحلیلی بررسی شده بطوريکه ضرائب قانون فوق در ضربه سرعت پایین بر روی ورق های ساندویچی تعیین شده است. با نتایج بدست آمده اثبات گردیده است که قانون غیرخطی هرتر برای ورق های ساندویچی به لحاظ فرورفتگی موضعی و کلی سازه، از دقیق مناسبی برخوردار نمی باشد.

در این مقاله یک قانون برخورد اصلاح شده جدید برای برخورد ضربه زننده با سرعت پایین بر روی ورق های ساندویچی با رویه فلز-الیاف ارائه می گردد. در این روش برای اولین بار با ارائه یک فرآیند حل تحلیلی جدید با استفاده از اصل انرژی پتانسیل مینیمم و استفاده از رابطه توانی غیرخطی تماس بین ضربه زننده و سازه هدف و تکرار تا همگرایی حل مسئله، رایاب مجھول قانون توانی تماس به صورت صریح بدست آمده از نتایج بدست آمده از این روش، تطابق بسیار خوبی با دیگر نتایج تجربی و تحلیلی دارد.

## 2- رونداستخراج معادلات قانون برخورد جدید توسعه یافته

پانل ساندویچی با رویه فلز-الیاف بطور شماتیک در شکل ۱ نشان داده شده است. رویه های بالا و پایین هر یک به ضخامت  $h_c$  و هسته با ضخامت  $h_c$  می باشند. پانل ساندویچی تحت ضربه سرعت پایین جسم نفوذ کننده به شکل یک استوانه صلب سرتخت به شعاع  $R$  و طول  $L$  قرار دارد. در این مرحله بمنظور استخراج قانون برخورد رابطه بین نیروی اعمالی از طرف نفوذ کننده و تغییر شکل موضعی (فرورفتگی) پانل ساندویچی فرض می شود رویه ها برروی یک بستر صلب قرار گرفته اند [7].

با این نوع شرط مرزی، از تغییر شکل کلی پانل ممانعت شده و فقط تغییر شکل موضعی امکان پذیر می گردد. همچنین فرض می شود مقاومت هسته در برابر له شدگی در راستای قائم مقداری ثابت باشد [14].

این ویژگی در اغلب هسته های لانه زنبوری و برخی هسته های فومی مشاهده می شود.

برطبق تئوری کلاسیک ورق، انرژی کرنشی سازه بواسطه خمس رویه ها برابر است با: [10]

$$U = \frac{1}{2} \int \int \left\{ D_{11} \left( \frac{\partial^2 w}{\partial^2 x} \right)^2 + D_{22} \left( \frac{\partial^2 w}{\partial^2 y} \right)^2 + 2D_{12} \left( \frac{\partial^2 w}{\partial^2 x} \right) \left( \frac{\partial^2 w}{\partial^2 y} \right) + 4D_{12} \left( \frac{\partial^2 w}{\partial^2 x} \right) \left( \frac{\partial^2 w}{\partial y \partial x} \right) + 4D_{26} \left( \frac{\partial^2 w}{\partial^2 y} \right) \left( \frac{\partial^2 w}{\partial x \partial y} \right) + 4D_{66} \left( \frac{\partial^2 w}{\partial x \partial y} \right) \right\} d_A \quad (1)$$

که در آن  $D_{ij}$  ( $i,j = 1,2,6$ ) درایه های ماتریس سفتی چندلایه اورتوتروپیک است.  $d_A = d_x d_y$  و  $A$  مساحت سطح تغییر شکل یافته ورق است. همانطور که در شکل ۲ نشان داده شده می توان تغییر شکل رویه بالایی در اثر جسم نفوذ کننده را با رابطه (2) تقریب زد [16]

$$F_{max} = \left( \frac{2D_1\delta}{(R-\xi)^2} \left( \frac{F_{max}}{K} \right)^{\frac{1}{n}} \right) (n+1) + (\pi q R^2 + \frac{256}{255} q \delta (R-\xi)^2) (n+1) \quad (16)$$

با بازنویسی معادله (16) براساس پارامتر  $K$  داریم:

$$K^{\frac{-1}{n}} = \left( \left( \frac{F_{max}^{\frac{n-1}{n}}}{\frac{2D_1}{(R-\xi)^2}(n+1)} \right)^{\frac{1}{n}} + \frac{\pi q R^2 + \frac{256}{255} q \delta (R-\xi)^2}{\frac{2D_1}{(R-\xi)^2}} F_{max}^{\frac{-1}{n}} \right) \quad (17)$$

## 2-1-مدل بالانس- انرژی

وقتی پانل ساندویچی با تکیه گاه ساده تحت ضربه سرعت پایین قرار دارد دو نوع تغییر شکل اتفاق می افتد: تغییر شکل موضعی رویه فوکانی در هسته،  $\delta$ ، و تغییر شکل کلی ورق ساندویچی،  $\Delta$ .

در حال حاضر با توسعه مدل بالانس انرژی به استخراج رابطه جدید بین ماکریم نیروی برخورد و سفتی تماس پرداخته می شود. براساس فرضیات رفتار شبه استاتیکی، انرژی جنبشی اولیه پرتایه با صرفنظر از اثرات غشایی و آسیب برابر است با مجموع انرژی های ناشی از فرورفتگی موضعی و انرژی ناشی از تغییر شکل کلی سازه [10]. تغییر شکل کلی سازه هم معمولاً شامل خشم، تغییر شکل برشی و برای خیزهای بزرگ اثرات غشایی نیز مدنظر قرار می گیرد. بر این اساس با صرفنظر از اثرات غشایی داریم [15]:

$$\frac{1}{2} m_i v_i^2 = E_c + E_{bs} \quad (18)$$

$E_{bs}$  انرژی کرنشی سازه است که شامل اثرات خمشی و برشی است.  $E_c$  و  $v_i$  به ترتیب جرم و سرعت اولیه ضربه زننده می باشد. همچنین  $m_i$  انرژی فرورفتگی در منطقه تماس است که برابر است با: [10]

$$E_c = \int_0^{\alpha_{max}} F d\alpha = \frac{k \alpha_{max}^{n+1}}{n+1} = \frac{k^{\frac{-1}{n}} F_{max}^{\frac{n+1}{n}}}{n+1} \quad (19)$$

به منظور یافتن تغییر شکل کلی برای سازه هدف با ابعاد  $a \times a$  از روش مینیمم سازه انرژی پتانسیل کلی استفاده می شود. توابع شکل مربوط به خیز قائم  $w$  و چرخشها نسبت به محور  $X$  و  $Y$  به ترتیب  $\bar{\alpha}$  و  $\bar{\beta}$  می باشند و به صورت ذیل تعریف می شوند [7]:

$$w = \Delta f(x)f(y) \quad -\frac{a}{2} \leq x \leq \frac{a}{2}, -\frac{a}{2} \leq y \leq \frac{a}{2}$$

$$\bar{\alpha}(x,y) = \alpha \circ g(x)h(y) \quad -\frac{a}{2} \leq x \leq \frac{a}{2}, -\frac{a}{2} \leq y \leq \frac{a}{2}$$

$$\bar{\beta}(x,y) = \beta \circ h(x)g(y) \quad -\frac{a}{2} \leq x \leq \frac{a}{2}, -\frac{a}{2} \leq y \leq \frac{a}{2} \quad (20)$$

که در آن  $\Delta$ ،  $\alpha$  و  $\beta$  دامنه های توابع شکل خیز قائم و چرخشها می باشند. توابع  $g(y)$ ،  $h(x)$ ،  $h(y)$ ،  $g(x)$ ،  $f(y)$ ،  $f(x)$ ،  $g(y)$  و  $g(x)$  به گونه ای انتخاب می شوند که شرایط مرزی مسئله را در لبه های سازه ارضاء کنند. برای سازه هدف مورد نظر انرژی کرنشی مربوط به تغییر شکل های خمشی و برشی با گسترش روابط مرجع [7] و درنظر گرفتن پارامترهای  $D_{16}$  و  $D_{26}$  به صورت رابطه (21) بیان می شود، که در آن  $i,j$  ماتریس سفتی خمشی و  $A_{ij}$  مینیمم سازی آن نسبت به پارامتر  $\delta$  خواهیم داشت:

که در آن  $D$  کار پلاستیک تلف شده در فرایند له شدن هسته و  $W$  کار انجام شده در اثر نیروی برخورد - کار خارجی انجام شده می باشد. کار مربوط به فرایند له شدن هسته، از مجموع کارهای مربوط به نواحی زیر نفوذ کننده و خارج نفوذ کننده بدست می آید [14]:

$$D = D_1 + D_2 \quad (6)$$

که در آن  $D_1$  و  $D_2$  به ترتیب کارهای مربوط به پدیده له شدن هسته در ناحیه زیر نفوذ کننده و ناحیه خارج نفوذ کننده می باشند و به صورت زیر محاسبه می شوند:

$$D_1 = \pi q R^2 \delta \quad (7)$$

$$D_2 = 4 \int_R^\xi \int_R^\xi q \delta d_x d_y \quad (8)$$

با جایگذاریتابع تغییر شکل رویه در معادله (8) داریم:

$$D_2 = \frac{4}{9} q \delta (\xi - R)^2 \quad (9)$$

کار انجام شده بوسیله نیروی برخورد  $P$  برابر است با:

$$w = P \delta \quad (10)$$

از بررسی های تئوری و تجربی می توان نشان داد که تماس بین ضربه زننده و سازه هدف در طی فرایند بارگذاری با رابطه غیر خطی زیر تقریب زده می شود:

$$F = k \alpha^n \quad (11)$$

که در آن  $\alpha$  فرورفتگی سازه در اثر ضربه زننده،  $k$  سفتی غیرخطی برخورد و  $n$  پارامتر توانی است. کار حاصل از برخورد در منطقه تماس را می توان بصورت ذیل بیان کرد: [10]

$$E_c = \int_0^{\alpha_{max}} k \alpha^n d\alpha = \frac{k \alpha_{max}^{n+1}}{n+1} = \frac{\left( \frac{F_{max}}{\alpha^n} \right) \alpha_{max}^{n+1}}{n+1} = \frac{F_{max} \alpha_{max}}{n+1} \quad (12)$$

که در آن  $F_{max}$  ماکریم نیروی فرورفتگی می باشد. با فرض اینکه بتوان یک نیروی متوسط در طول مسیر برخورد تعریف کرد که به صورت شبه استاتیکی بر سازه وارد شود آنگاه خواهیم داشت:

$$\bar{w} = F^* \alpha_{max} \quad (13)$$

که در رابطه فوق  $\bar{w}$  کار حاصل از نیروی متوسط در طول مسیر برخورد است. با توجه به برابری این کار با کار حاصل از برخورد خواهیم داشت:

$$F^* = \frac{F_{max}}{n+1} \quad (14)$$

با محاسبه انرژی پتانسیل کل ورق ساندویچی در فرایند فرورفتگی و با مینیمم سازی آن نسبت به پارامتر  $\delta$  خواهیم داشت:

$$\frac{2F_1\delta}{(R-\xi)^2} + \pi q R^2 + \frac{256}{255} q \delta (R-\xi)^2 = F^* = \frac{F_{max}}{n+1} \quad (15)$$

از معادله (15) خواهیم داشت:

$$E_{bs} = A_{14} p^2 \quad (29)$$

که در رابطه فوق می‌توان نوشت:

$$A_{14} = \left\{ \begin{array}{l} A_1 A_{12}^2 + A_2 A_{12} A_{13} + A_3 A_{13}^2 + A_5 F_{11}^2 \\ + A_4 A_{12} A_{11} + A_6 A_{11} A_{13} \end{array} \right\} \quad (30)$$

ملحوظه می‌شود که  $E_{bs}$  تابع خواص و هندسه ورق و نیز تابع  $n$  و  $F_{max}$  است. حال معادله بالا انس-انرژی مجددًا با کمک معادلات (14)، (18)، (19) به صورت ذیل بازنویسی می‌شود:

$$\frac{1}{2} m_i v_i^2 = \frac{k^{-\frac{1}{n}}}{n+1} F_{max}^{\frac{n+1}{n}} + A_{14} \frac{F_{max}^2}{(n+1)^2} \quad (31)$$

می‌توان از معادله فوق پارامتر سفتی غیرخطی برخورد  $k$  را برحسب دو مجهول دیگر محاسبه کرد:

$$K^{(-\frac{1}{n})} = \left[ \frac{1}{2} (n+1) m_i v_i^2 F_{max}^{-\frac{n+1}{n}} - \left( \frac{A_{14}}{n+1} \right) F_{max}^{\frac{n-1}{n}} \right] \quad (32)$$

حال با تساوی قرار دادن دو رابطه مستقل (17) و (32) رابطه بر اساس  $n$  برای  $F_{max}$  بدست می‌آید:

$$F_{max} = \frac{\frac{N}{M}(n+1) \pm \sqrt{\left(\frac{N}{M}(n+1)\right)^2 + 4T(n+1)^2 A_{15}}}{2A_{15}} \quad (33)$$

$$N = \pi q R^2 + , \quad A_{15} = \left[ \frac{1}{M} + A_{14} \right] , \quad T = 0.5 m_i v^2 \quad \text{که در آن} \quad k = \frac{2F_1}{(R-\xi)^2} \quad \text{و} \quad \frac{256}{255} q(R-\xi)^2 \quad \text{تعريف می‌شود.}$$

## 2- محاسبه ماکریم نیروی برخورد

در این مطالعه سیستم جرم و فنر دو درجه آزادی برای پیش بینی ماکریم نیروی تماس پیشنهاد شده است. با توجه به شکل 3 در مدل جرم و فنر، ضربه زننده و جسم هدف به ترتیب با جرم‌های  $m_i$  و  $m_s$ ، میزان فرورفتگی ضربه زننده در جسم هدف توسط یک فنر به سفتی خطی شده  $k^*$  و سفتی معادل سازه با فنر  $k_g$  مشخص گردیده است. معادلات سیستم دو درجه آزادی به شکل ذیل است:

$$\begin{cases} m_i X_1'' + k^*(X_1 - X_2) = 0 \\ m_s X_2'' - k^*(X_1) + (k_g + k^*) X_2 = 0 \end{cases} \quad (34)$$

در رابطه فوق  $X_1(t)$  و  $X_2(t)$  بترتیب جایه جایی ضربه زننده و سازه هدف را مشخص می‌کنند. همچنین در روابط سفتی تماس خطی شده به صورت ذیل تعریف می‌گردد [8]:

$$k^* = k^{\frac{1}{n}} F_{max}^{\frac{n-1}{n}} \quad (35)$$

با توجه به معادله (26) سفتی معادل سازه بدست می‌آید [7]:

$$K_g = \frac{F^*}{\Delta} \quad (36)$$

شرط مزدی مسئله نیز به صورت ذیل است:

$$t = 0 \rightarrow x_1 = x_2 = 0 , \quad x_1' = v_i , \quad x_2' = 0 \quad (37)$$

با در نظر گرفتن معادله (34) جایه جایی ضربه زننده و سازه هدف به شکل زیر تعریف می‌شود:

$$x_1 = C_1 \sin \omega t , \quad x_2 = C_2 \sin \omega t \quad (38)$$

$$\begin{aligned} E_{bs} &= 4 \int_0^{a/2} \int_0^{a/2} \left\{ \frac{D_{11}}{2} \left( \frac{\partial \bar{\alpha}}{\partial x} \right)^2 + D_{12} \left( \frac{\partial \bar{\alpha}}{\partial x} \right) \left( \frac{\partial \bar{\beta}}{\partial y} \right) + \right. \\ &\quad \left. \frac{D_{22}}{2} \left( \frac{\partial \bar{\beta}}{\partial x} \right)^2 + A_{55} \left[ \frac{\bar{\alpha}}{2} + \frac{\bar{\alpha} \partial w}{\partial x} + \frac{1}{2} \left( \frac{\partial w}{\partial x} \right)^2 \right] + A_{44} \left[ \frac{\bar{\beta}}{2} + \frac{\bar{\beta} \partial w}{\partial y} + \right. \right. \\ &\quad \left. \left. \frac{1}{2} \left( \frac{\partial w}{\partial y} \right)^2 \right] + D_{66} \left[ \frac{1}{2} \left( \frac{\partial \bar{\alpha}}{\partial y} \right)^2 + \left( \frac{\partial \bar{\alpha}}{\partial y} \right) \left( \frac{\partial \bar{\beta}}{\partial x} \right) + \frac{1}{2} \left( \frac{\partial \bar{\beta}}{\partial x} \right)^2 \right] + \right. \\ &\quad \left. D_{16} \left[ \left( \frac{\partial \bar{\alpha}}{\partial x} \right) \left( \frac{\partial \bar{\alpha}}{\partial y} \right) + \left( \frac{\partial \bar{\alpha}}{\partial x} \right) \left( \frac{\partial \bar{\beta}}{\partial x} \right) \right] + D_{26} \left[ \left( \frac{\partial \bar{\alpha}}{\partial y} \right) \left( \frac{\partial \bar{\beta}}{\partial y} \right) + \right. \right. \\ &\quad \left. \left. \left( \frac{\partial \bar{\beta}}{\partial x} \right) \left( \frac{\partial \bar{\beta}}{\partial y} \right) \right] \right\} dx dy \end{aligned} \quad (21)$$

$$E_{bs} = A_1 \Delta^2 + A_2 \Delta \beta^\circ + A_3 \beta^\circ + A_4 \Delta \alpha^\circ + A_5 \alpha^\circ + A_6 \alpha^\circ \beta^\circ \quad (22)$$

که در آن :

$$\begin{aligned} A_1 &= \frac{2240}{1575} [A_{44} + A_{55}] \\ A_2 &= \frac{1344}{1575} [A_{44} a] \\ A_3 &= \frac{1}{1575} [204a^2 A_{44} + 2016D_{22} + 2040D_{66}] - D_{26} \\ A_4 &= \frac{1344}{1575} [A_{55} a] \\ A_5 &= \frac{1}{1575} [204a^2 A_{55} + 2016D_{11} + 2040D_{66}] - D_{16} \\ A_6 &= \frac{4032}{1575} [D_{12} + D_{66} + D_{16}] - D_{26} \end{aligned} \quad (23)$$

با تعریف نیروی برخورد متوسط تا لحظه خیز ماکریم،  $p$ ، و با فرض اینکه از اثرات توزیع فشار ضربه زننده صرفنظر گردد و نیروی تماس به عنوان نیروی متمرکز در نظر گرفته شود، در این صورت کار خارجی برابر است با:

$$V = p \Delta \quad (24)$$

درنتیجه انرژی پتانسیل کل برابر است با:

$$\Pi = E_{bs} - V \quad (25)$$

شرط تعادل سیستم ضربه زننده و سازه، مینیمم شدن  $\Pi$  نسبت به متغیرهای مستقل آن یعنی  $\Delta$ ،  $\alpha^\circ$  و  $\beta^\circ$  است که با کمینه‌سازی می‌توان به یک دستگاه معادلات رسید.

به منظور حفظ شرط تعادل بایستی  $\Pi$  نسبت به متغیرهای مستقل خود مینیمم باشد. با مینیمم سازی نسبت به متغیرهای  $\alpha^\circ$ ،  $\Delta$  و  $\beta^\circ$  به دستگاه معادلات زیر دست می‌یابیم:

$$\begin{aligned} A_4 \Delta + 2A_5 \alpha^\circ + A_6 \beta^\circ &= 0 \\ A_2 \Delta + A_6 \alpha^\circ + 2A_3 \beta^\circ &= 0 \\ 2A_1 \Delta + A_4 \alpha^\circ + A_2 \beta^\circ - p &= 0 \end{aligned} \quad (26)$$

با توجه به وجود سه معادله و سه مجهول و تعریف پارامترهای ذیل، عبارتی برای  $\Delta$ ،  $\alpha^\circ$  و  $\beta^\circ$  بدست می‌آید:

$$\begin{aligned} A_7 &= A_2 - \frac{2A_3 A_4}{A_6} , \quad A_8 = A_6 - \frac{2A_5 A_2}{A_6} \\ A_9 &= 2A_1 - \frac{A_2 A_4}{A_6} , \quad A_{10} = A_4 - \frac{2A_2 A_5}{A_6} \\ A_{11} &= \frac{1}{A_{10} - \frac{A_9 A_8}{A_7}} , \quad A_{12} = -\frac{A_{11} A_8}{A_7} \\ A_{13} &= -\left[ \frac{A_4 A_{12}}{A_6} + \frac{2A_5 A_{11}}{a_6} \right] \end{aligned} \quad (27)$$

آنگاه:

$$\alpha^\circ = A_{11} p , \quad \beta^\circ = A_{13} p , \quad \Delta = A_{12} p \quad (28)$$

با جایگذاری (28) در معادله (22) داریم:

متلب برنامه نویسی شده و نتایج آن استخراج شده است. در رابطه (34) برای محاسبه جرم مؤثر سازه، فرض می شود که پروفیل سرعت سازه مشابه با پروفیل خیز کلی سازه باشد. انرژی جنبشی برابر است با: [7]

$$KE = 2 \int_0^{\frac{a}{2}} \int_0^{\frac{a}{2}} \rho_s (h_t + h_b + h_c) \Delta^2 \left[ 1 - \left( \frac{2x}{a} \right)^2 \right] * \left[ 1 - \left( \frac{2y}{b} \right)^2 \right] dx dy \quad (46)$$

که در رابطه فوق  $\rho_s$  دانسیته جرمی ورق ساندویچی می باشد. پس از انتگرال گیری خواهیم داشت:

$$KE = \frac{32}{225} \rho_s (h_t + h_b + h_c) a^2 \Delta^2 \quad (47)$$

مقدار انرژی جنبشی با استفاده از جرم مؤثر ورق ساندویچی نیز می تواند به صورت ذیل تعیین شود: [14]

$$KE = \frac{1}{2} m_s \Delta^2 \quad (48)$$

در این صورت جرم مؤثر ورق ساندویچی مربعی برابر می شود با:

$$m_s = \frac{64}{225} \rho_s (h_t + h_b + h_c) a^2 \quad (49)$$

### 3- بررسی و تحلیل نتایج

#### 1-3- صحه گذاری

صفحه تخت ساندویچی با رویه کربن/پوکسی AS4/3501-6 [85] با لایه چینی [0,90] و هسته لانه زنیوری نومیکس با شرایط تکیه گاهی ساده را مطابق شکل 1 در نظر بگیرید. ضربه زننده به شکل استوانه ای با سر نیمه کروی از جنس استیل می باشد. مشخصات هندسی و مکانیکی سازه هدف و ضربه زننده در جداول 1 تا 3 نشان داده شده است. مطابق با مرجع [14]، سفتی دینامیکی رویه برابر با مقدار استاتیکی است اما مقاومت له شدگی هسته حدود 10٪ بیشتر از مقدار استاتیکی می باشد. براساس روابط حاکم بر مسئله، منحنی نیرو برخورد بر حسب زمان در شکل 4 ترسیم و با سایر نتایج تحلیلی و تجربی مقایسه شده است. همانطور که مشاهده می گردد نتایج حاصل از روش حاضر به نتایج تست تجربی نزدیکتر است. ماکریم بار بدست آمده از روش حاضر حدود 0.8 درصد کمتر از نتایج تجربی مرجع [3] می باشد. در حالیکه این اختلاف حدود 5 درصد برای مرجع [14] و حدود 8 درصد برای مرجع [7] می باشد. نتایج بدست آمده برای سه نوع سرعت مختلف مطالعه و در جدول 4 نشان داده شده است. همانطور که ملاحظه می شود نتایج حاصل از روش حاضر تطابق خوبی به نسبت سایر مراجع با مرجع تجربی [3] دارد. اما بنظر می رسد با توجه به شیوه حل مسائل تحلیلی در سرعتهای بالاتر اختلاف بین نتایج تجربی و تحلیلی اندکی افزایش می یابد.


جدول 1 مشخصات مکانیکی لایه آلیاژ آلومینیوم [13]

Table 1 Mechanical properties of Al layer(2024-T3) [13]  
Mechanical properties

$E = 72.4 \text{ GPa}$ (Elastic modulus)
$G = 27.6 \text{ GPa}$ (shear modulus)
$\vartheta = 33$ (Poisson's ratio)
$\rho = 2780 \text{ kg/m}^3$ (density)

با جایگذاری معادله (38) در معادله (34) فرکانس های طبیعی سیستم به شکل زیر بدست می آید:

$$\omega_{1,2}^2 = \frac{[m_i(k^*+K_g)-k^*m_s] \pm [(m_i(k^*+K_g)-k^*m_s)-4m_i m_s k^* K_g]^{0.5}}{2m_i m_s} \quad (39)$$



شکل 3 مدل دو درجه آزادی

شکل مود نیز بصورت زیر می باشد:

$$\begin{aligned} \left( \frac{A_1}{A_2} \right)_1 &= \frac{k^*}{k^* - m_i \omega_1^2} = \Phi_0^1 = (\Phi_0^1)_1, \left( \frac{A_1}{A_2} \right)_2 \\ &= \frac{k^*}{k^* - m_i \omega_2^2} = \Phi_0^2 = (\Phi_0^2)_1 \end{aligned} \quad (40)$$

مود  $\Phi_0^1$  و  $\Phi_0^2$  بترتیب شکل مود اول و دوم سیستم می باشند. در اینصورت معادله حرکت سیستم جرم و فتر دو درجه آزادی به شرح ذیل می باشد:

$$\begin{aligned} \left( \begin{array}{l} x_1 \\ x_2 \end{array} \right) &= C_1 \left( \begin{array}{l} \Phi_0^1 \\ 1 \end{array} \right) \sin(\omega_1 t + \psi_1) + C_2 \left( \begin{array}{l} \Phi_0^2 \\ 1 \end{array} \right) \sin(\omega_2 t \\ &\quad + \psi_2) \end{aligned} \quad (41)$$

با توجه به عدم وجود میرا کننده در سیستم خواهیم داشت:

$$\psi_1 = \psi_2 = 0 \quad (42)$$

با اعمال شرایط مرزی ضرائب مجھول  $C_i, i = 1, 2$  بدست می آید. در نتیجه تاریخچه نیروی برخورد به صورت زیر بیان می شود:

$$F(t) = k^*(x_2 - x_1) = k^*(C_1 \Phi_0^1 \sin(\omega_1 t) + C_2 \Phi_0^2 \sin(\omega_2 t)) \quad (43)$$

برای دستیابی به ماکریم نیروی تماسی ابتدا از معادله (43) نسبت به زمان مشتق گیری می شود:

$$\frac{dF(t)}{dt} = \omega_1 C_1 (\Phi_0^1 - 1) \cos(\omega_1 t^*) + C_2 \omega_2 (\Phi_0^2 - 1) \cos(\omega_2 t^*) = 0 \quad (44)$$

سپس با جایگذاری زمان تماس بدست آمده در معادله (43)، ماکریم نیروی تماس بدست می آید. در پیوست  $K_{CS}$  همان  $k^*$  است. در اینصورت با دستیابی به ماکریم نیروی برخورد پارامتر توانی  $n$  از قانون برخورد اصلاح شده از معادله (33) به صورت ذیل محاسبه می شود:

$$n = \frac{-[\frac{N}{M} F_{max} + 2T] + F_{max} (\frac{N^2}{M^2} + 4T(\frac{1}{M} + A_{14}))^{0.5}}{2T} \quad (45)$$


از رابطه (35) نیز سفتی تماس خطی شده بدست می آید. فرایند حل مسئله در پیوست نشان داده شده است. بر اساس همین فلوچارت، در نرم افزار

### 3-2-1 اثر چیدمان لایه فلز الیاف در سازه هدف

در این مقاله تنها 2 لایه آلیاژ T3-Al 2024 با دو لایه کربن/اپوکسی بصورت مقاین جایگزین گردیده تا تأثیرات مربوط به چیدمان در پاسخ ضربه سرعت پایین بررسی گردد. بدین معنی که لایه آلومنیوم مطابق با مشخصات جدول 1 با همان ضخامت بصورت مجزا، بجای لایه های [1,32], [2,31] و [16,17] با همان ضخامت بصورت مجزا، بجای لایه های [1,32], [2,31] و [16,17] با همان ضخامت بصورت مجزا، بجای لایه های [1,32] قرار گیرد. بدین ترتیب که لایه فلز ابتدا در موقعیت بالا و پایین پانل یعنی در لایه [1,32] قرار گرفته و در مرحله بعد [2,31] و سپس در نزدیکی هسته یعنی در لایه [16,17] قرار می گیرد. در شکل 5، لایه کربن/اپوکسی با لایه های آلومنیوم مطابق موارد ذکر شده جایگزین شده اند. ماکریم نیروی تماس از 5846 نیوتون در مورد لایه های بدون آلیاژ آلومنیوم تا 6085.3 نیوتون با آلیاژ آلومنیوم تعییر می کند. بجز منحنی شماره 2 افزایش در سایر موارد حدود 0.1 درصد می باشد. در شکل مشاهده می شود که زمان حرکت کرده در حالیکه مدت زمان تماس از 2.76 میلی ثانیه تا 2.88 میلی ثانیه افزایش می یابد. بدین ترتیب اگر لایه آلومنیومی در لایه های بیرونی سازه قرار گیرد، ضربه به لایه سفت تری برخورد می کند و در نتیجه ماکریم نیروی تماس افزایش می یابد. همانطور که در شکل مشاهده می گردد مشابه آنچه که در مرجع [13] در خصوص ورق های فلز-الیاف گزارش شده در این وضعیت سازه نیروی ضربه بیشتری را در مقایسه با سایر موقعیت های لایه آلومنیوم تجربه می کند.

### 3-3-1 اثر جرم و سرعت ضربه زننده در یک سطح انرژی ثابت

در اینجا اثر جرم و سرعت های مختلف ضربه زننده در یک سطح انرژی ثابت بررسی می شود. بدین صورت که جرم و سرعت ضربه زننده بصورت  $m = 6.96 \text{ kg}$ ,  $v = 1.0 \text{ m/s}$ ,  $m = 3.48 \text{ kg}$ ,  $v = 1.42 \text{ m/s}$  و  $m = 10.44 \text{ kg}$ ,  $v = 0.82 \text{ m/s}$  در نظر گرفته می شود. کلیه موارد ذکر شده در سطح انرژی تا  $3.51 \text{ J}$  می باشند.



**Fig. 5** Effect of the layer sequence of the Al layer on contact force history

شکل 5 اثر چیدمان لایه آلیاژ آلومنیوم بر تاریخچه نیرو تماس

دیگر خواص مطابق جدول های 2 و 3 می باشند. شکل 6 نشان می دهد در یک سطح انرژی ثابت، اگر لایه های آلومنیوم در سازه قرار گیرند (منحنی 1 تا 3) نسبت به شرایطی که در مسئله ورق آلومنیوم وجود ندارد (منحنی 4 تا 6)، ماکریم نیروی تماس حدود 2 درصد افزایش می یابد در حالیکه مدت زمان تماس کاهش می یابد و بدین معنی که وجود لایه فلز باعث شده

### جدول 2 مشخصات ورق کامپوزیتی و ضربه زننده [7]


**Table 2** Material and geometrical properties of composite sandwich plates and the impactor [7]

Face sheet	Core
$a \times a = 178 \times 178 \text{ mm}^2$	$\rho_c = 64 \text{ kg/m}^3$ (density)
$h_k = 0.0635 \text{ mm}$ (ply thickness)	$d = 3.2 \text{ mm}$ (cell diameter)
$\rho_f = 1632 \text{ kg/m}^3$ (mass density)	$h_c = 12.7 \text{ mm}$ (core thickness)
Ply stiffness	$q = 3.83 \text{ MPa}$ (crushing resistance)
$E_{11} = 144.8 \text{ GPa}$ (longitudinal stiffness)	$D = 25.4 \text{ mm}$ (diameter)
$E_{22} = 9.7 \text{ GPa}$ (transverse stiffness)	$L = 660 \text{ mm}$ (length)
$G_{12}$	$M_0 = 3.48 \text{ kg}$ (mass)
$G_{12} = 7.1 \text{ GPa}$ (in-plane shear modulus)	
$\vartheta_{11} = 0.3$ (Poisson's ratio)	$V_0 = 1.42 \text{ m/s}$ (initial velocity)

### جدول 3 مشخصات هسته های کوم [7]

**Table 3** Mechanical properties of HRH/8-4.0 Nomex honeycomb [7]

Mechanical properties
$E_{11} = E_{22} = 80.4 \text{ MPa}$ (in-plane stiffness)
$E_{33} = 1.005 \text{ MPa}$ (transverse stiffness)
$G_{12} = 32.2 \text{ MPa}$ (in-plane shear modulus)
$G_{23} = 75.8 \text{ MPa}$ (out-of-plane shear modulus)
$G_{13} = 120.6 \text{ MPa}$ (out-of-plane shear modulus)
$\vartheta_{12} = 0.25$ (Poisson's ratio)
$\vartheta_{13} = 0.2$ (Poisson's ratio)
$\vartheta_{23} = 0.2$ (Poisson's ratio)



**Fig.4** Contact force vs. time for simply supported Composite – sandwich impacted by 25.4mm diameter cylinder.

شکل 4 منحنی نیروی تماس براساس زمان برای سازه ساندویچی - کامپوزیتی با تکیه گاه ساده تحت ضربه ضربه زننده استوانه ای با قطر 25.4mm

ورق از  $\frac{h_c}{h} = 0.3, 0.7, 0.8$  مقادیر ماکریم نیروی برخورد در شرایط قرارگیری لایه آلومینیوم در لایه اول سازه حدود 4 درصد و در لایه دوم و سوم به ترتیب حدود 3 و 1.2 درصد افزایش یافته می یابد، ولی مدت زمان تماس در کلیه موارد کاهش می یابد. با افزایش نسبت ضخامت هسته به ضخامت کل ورق ساندویچی، انعطاف پذیری سازه افزایش می یابد لذا سازه در برابر با ضربه بواسطه افزایش در ضخامت هسته زودتر میرا می شود. این مورد تایید کننده نتایج مرجع [19] می باشد که براساس روش حل کامل معادلات ورق و با استفاده از قانون اصلاح شده هرتز انجام شده است. همچنین نسبت ضخامت هسته به ضخامت کل سازه، در معادله توانی هرتز، در افزایش پارامترهای  $k$  و  $n$  موثر می باشد و به لحاظ اینکه اثر مذکور جزء پارامترهای هندسی سازه است تاثیرش در پارامتر  $k$  به نسبت بیشتر است.

**3-6-1 اثر وجود لایه فلز-الیاف در جایه جایی ضربه زننده و سازه هدف**  
برای بررسی اثر لایه آلیاژ آلومینیوم در رویه پانل ساندویچی بر جایه جایی ضربه زننده و سازه هدف مطابق شکل 3، فرض می کنیم پارامترهای فیزیکی و مکانیکی ضربه زننده و ورق ساندویچی مطابق جداول 2 و 3 باشند. با توجه به شکل 9 مشاهده می گردد با قرارگیری لایه فلز در بالا و پایین ورق ساندویچی، میزان حداکثر جایه جایی ضربه زننده حدود 3.06 درصد افزایش یافته در حالیکه جایه جایی سازه هدف حدود 2.6 درصد کاهش می یابد.

حرکت سازه سریعتر میرا شود. مشابه آنچه که در مراجع [13]، [18] و [17] در سطح انرژی متغیر ضربه مطرح گردیده در وضعیت سطح انرژی ثابت و در مقایسه با جرم ضربه زننده نیز، سرعت ضربه زننده پارامتر موثرتری در ماکریم نیروی تماس می باشد.

**3-4-3 اثر ابعاد ورق ساندویچی در پاسخ ضربه**  
اثرات افزایش پارامتر ابعادی ورق کامپوزیتی-ساندویچی با وجود لایه فلز و الیاف و بدون وجود لایه فلز در شکل 7 بررسی شده است. کلیه خواص مطابق جداول 2 و 3 می باشد. به عنوان نتیجه، با افزایش ابعاد ورق در هر دو حالت مذکور، ماکریم نیروی برخورد کاهش می یابد در حالیکه مدت زمان تماس افزایش می یابد. بدین علت که با افزایش ابعاد ورق، فاصله تکیه گاهها از ایجادگر افزایش یافته و اثرات کمتری در پاسخ سازه به ضربه خواهند داشت. همچنین مشاهده می گردد که اثرات وجود لایه فلز آلومینیوم باعث شده پارامتر توانی  $n$  از 0.9 درصد برای ورق مربعی به ابعاد  $200 \text{ mm}^2$  به ۴۰ درصد برای ورق مربعی با ابعاد  $400 \text{ mm}^2$  کاهش یابد. در نتیجه با افزایش ابعاد ورق، اثرات مثبت ورق آلومینیوم کاهش می یابد.

**3-5-1 اثر ضخامت هسته به ضخامت کل سازه بر روی پاسخ ضربه**  
با توجه به ثابت فرض کردن ابعاد ورق، اثر ضخامت هسته به ضخامت کل ورق برای حالت ورق ساندویچی با رویه فلز-الیاف در شکل 8 ترسیم شده است. بنظر می رسد با افزایش مقادیر نسبت های ضخامت هسته به ضخامت

جدول 4 حداکثر نیروی ضربه برای ورق کامپوزیتی در سرعت های مختلف

Impact velocity(m/s)	Maximum impact force (kN)			% discrepancy with the results in Ref. [3]			
	[3]	Present model	[14]	[7]	Present model	[14]	[7]
1.42	5.9	5.85	5.6	5.4	-0.8	-5	-8
1.5	6.4	6.17	5.9	5.7	-3.5	-8	-11
1.59	6.9	6.54	6.3	6.1	-5.2	-9	-12






Fig. 6 Effect of various mass and velocity of impactor in constant energy level on contact force history

شکل 6 اثر جرم و سرعت مختلف ضربه زننده در یک سطح انرژی ثابت بر روی تاریخچه نیرو ضربه

**Fig. 7** The effect of sandwich plate dimensions on impact force history

شکل 7 اثرات ابعاد ورق ساندویچی با در تاریخچه نیرو ضربه

**Fig. 8** Effect of the core thickness to panel thickness ratio on contact force history

شکل 8 اثر نسبت ضخامت هسته به ضخامت کل پالل بر روی تاریخچه نیروی تماس

**7-3- اثر ضخامت روبه در قانون تماس اصلاح شده**


در اینجا به بررسی اثرات چهار نوع چیدمان مختلف برای روبه، بدون در نظر گرفتن تک لایه آلیاژ آلومینیوم، در قانون اصلاح شده تماس مطرح شده در این مقاله پرداخته می شود. چهار چیدمان به صورت  $[0_3, 90_3, 0_3]$ ,  $A: [0_3, 90_3, 0_3]$ ,  $D: [0_6, 90_6, 0_6]$ ,  $C: [0_5, 90_5, 0_5]$ ,  $B: [0_4, 90_4, 0_4]$ ,  $n = 4.695 \times 10^6 \times \alpha^{0.8346}$ ,  $n = 4.917 \times 10^6 \times \alpha^{0.8263}$ ,  $n = 5.073 \times 10^6 \times \alpha^{0.8157}$ ,  $n = 5.1859 \times 10^6 \times \alpha^{0.8204}$  با توجه به نوع لایه چینی ضرائب توان و سفتی برخورد برای 4 لایه مذکور به صورت ذیل تحت قانون برخورد اصلاح شده بیان می شود:

$$A: [F = 4.695 \times 10^6 \times \alpha^{0.8346}]$$

$$B: [F = 4.917 \times 10^6 \times \alpha^{0.8263}]$$

$$C: [F = 5.073 \times 10^6 \times \alpha^{0.8157}]$$

$$D: [F = 5.1859 \times 10^6 \times \alpha^{0.8204}]$$

**Fig. 9** Effect of the Al layer on displacement of impactor and sandwich panel

شکل 9 اثر وجود لایه فلز آلومینیوم بر جایه جایی ضربه زننده و سازه هدف

های ساندویچی با تکرار تا همگرایی وجود داشته و مطابق نتایج تجربی مقادیر مرتبط با پارامترهای تماس ( $k$  و  $n$ ) با دقت مناسب تعیین می‌شوند. نتایج حاصله از این روش جدید با سایر نتایج تجربی و تحلیلی مقایسه شده است که از تطبیق خوبی برخوردار است.

در این مقاله با توجه به اهمیت وجود لایه فلز-الیاف در پاسخ دینامیکی ورق ساندویچی به بررسی برخی از اثرات مهم این فاکتور پرداخته شده که به شرح ذیل می‌باشد: استفاده از ورقهای فلز-الیاف در داخل ورقهای ساندویچی-کامپوزیتی رفتار کلی سازه را بهبود می‌بخشد. اثر وجود چنین لایه‌هایی برخورد ناشی از ضربه سرعت پایین کاهش یافته و سازه هدف ضربه عصیف تری را دریافت می‌کند. قرارگیری لایه فلز در سازه هدف بطور کلی در ماقریم نیروی برخورد، زمان تماس و زمان مرتبط با حداکثر نیروی برخورد تاثیر دارد. بدین ترتیب که اثر شوک ناشی از ضربه را تغییر می‌دهد. این تغییر در تمامی موارد اتفاق می‌افتد. موقعیت قرارگیری لایه فلز در سازه ساندویچی فاکتور مهمی برای تغییرات رفتار موضعی و کلی سازه است. اگر ورقهای آلمینیوم نزدیک لایه تحت ضربه قرار گیرند به مقاومت در برابر ضربه بهبود می‌بخشنند. در این وضعیت نیروی تماس حدود 3 درصد افزایش می‌یابد و مدت زمان تماس نیز حدود 4 درصد افزایش خواهد یافت. یعنی ضربه به لایه سفت تری برخورد می‌کند. حال اگر ورقهای فلز دورتر از منطقه تحت ضربه قرار گیرند، این اثرات کاهش محسوسی یافته و حتی اثر مربوط به وجود چنین لایه‌ای به صفر می‌رسد. از نتایج بدست آمده می‌توان استنتاج کرد که در اثری ثابت، افزایش مقاومت به ضربه در سازه مستقل از سرعت و جرم ضربه زننده می‌باشد. همچنین با کاهش ضخامت رویه‌ها در سازه‌های ساندویچی منحنی تغییرات ماقریم نیروی برخورد-فرورفتگی به حالت خطی نزدیکتر می‌شود و در نتیجه پارامتر توانی  $n$  در این وضعیت کاهش محسوسی دارد.

### 5-پیوست




Fig. 11 The process to obtain new analytical method

شکل 11 فلوچارت محاسبه حداکثر نیروی تماس به روش تحلیلی

در شکل 10 منحنی مرتبط با قانون برخورد اصلاح شده ترسیم شده است. همانطور که مشاهده می‌گردد در شرایطی که ضخامت رویه افزایش می‌یابد مقادیر  $k$  حدود 9 درصد افزایش یافته در حالیکه مقادیر  $n$  حدود 2.2 درصد کاهش می‌یابد.

همچنین مشابه با آنچه که در مرجع [20]، در خصوص روابط قانون تماس در ورقهای کامپوزیتی مطرح گردیده، در مورد ورقهای ساندویچی نیز با کاهش ضخامت رویه در سازه هدف تغییرات نیرو-فرورفتگی به حالت خطی نزدیکتر می‌شوند. همچنین طبق جدول 5 و براساس داده‌های بدست آمده از قانون برخورد اصلاح شده برای هر چهار نوع لایه با افزایش ضخامت رویه‌ها، میزان ماقریم فرورفتگی کاهش می‌یابد بدین صورت که ورقهای ضخیم تر دارای کمترین فرورفتگی هستند.

جدول 5 اثر ضخامت رویه بر قانون اصلاح شده

Table 5 Effect of laminate thickness on the modified contact laws

Lamination	$k$	$n$	$F_{max}(N)$	$\alpha_{max}(m)$
A: [0 <sub>3</sub> , 90 <sub>3</sub> , 0 <sub>3</sub> ]	$4.695 \times 10^6$	0.8346	4977.9	$2.7277 \times 10^{-4}$
B: [0 <sub>4</sub> , 90 <sub>4</sub> , 0 <sub>4</sub> ]	$4.917 \times 10^6$	0.8263	5218.8	$2.5165 \times 10^{-4}$
C: [0 <sub>5</sub> , 90 <sub>5</sub> , 0 <sub>5</sub> ]	$5.073 \times 10^6$	0.8204	5385.4	$2.3711 \times 10^{-4}$
D: [0 <sub>6</sub> , 90 <sub>6</sub> , 0 <sub>6</sub> ]	$5.1859 \times 10^6$	0.8157	5510.3	$2.2623 \times 10^{-4}$




Fig. 10 Contact force and indentation relation of (0<sub>i</sub>, 90<sub>i</sub>, 0<sub>i</sub>) for i = 3:6 Fiber-Metal Laminated Panel subjected to low velocity impact

شکل 10 رابطه نیرو-فرورفتگی برای چیدمان (0<sub>i</sub>, 90<sub>i</sub>, 0<sub>i</sub>) for i = 3:6 در سازه ساندویچی با لایه الیاف-فلز تحت ضربه سرعت پایین

### 4-نتیجه گیری

در این مقاله اثر برخورد ضربه با سرعت پایین در ورقهای ساندویچی با رویه فلز-الیاف با استفاده از روش جدید تحلیلی و به کارگیری از فرض غیرخطی بودن تماس بین ضربه زننده و سازه هدف بررسی شده است، با استفاده از اصل انرژی پتانسیل مینیمم و نهایتاً استفاده از مدل جرم و فنر دو درجه آزادی روابط مناسبی برای تعیین ضرایب نیروی تماس غیر خطی بدست می‌آید. با کمک این روش، امکان حل تحلیلی مسئله ضربه با سرعت پایین بر روی ورق

## 6-مراجع

- [1] Volt, A., "Impact Lading on Fiber Metal Laminates" *Journal Impact Engineering*, Vol. 18, No. 3, pp. 291-307, 1996.
- [2] Abrate, S., "Impact on Laminated Composite Materials" *Applied Mechanics*, Vol. 44, pp. 155-190, 1991.
- [3] Williamson, JE. Lagace, PA., "Response Mechanism in the Impact of Graphite/Epoxy Honeycomb Sandwich Panels" In:Proceeding of the Eighth ASC Technical Conference, Claveland, OH, pp. 287-297, 1993.
- [4] Ambour, D. R. and Cruz, J. R., "Low-Speed Impact Response Characteristics of Composite Sandwich Panels," AIAA-95-1460-CP, pp. 2681-2695, 1995.
- [5] Pierson M. O. and Vaziri, R., "Analytical Solution for Low-Velocity Impact Response of Composite Plates" AIAA, Vol. 8, pp. 1633-1640, 1996.
- [6] Olsson, R., "Mass Criterion Wave Controlled Impact Spone of Composite Plates" *Composite*, Part A, Vol. 31, pp. 879-887, 2000.
- [7] Hoo Fatt M. S and Park, K. S., "Dynamic Models for Low-Velocity Impact Damage of Composite Sandwich Panels-Part A: Deformation" *Composite Structure*, Vol. 52, pp. 335-351, 2001.
- [8] Choi I. H. and Lim, C. H., "Low Velocity Impact Analysis of Composite Laminates using Linearized Contact Law" *Composite structures*, Vol. 66, pp. 125-132, 2004.
- [9] Caprino, G. A. Spataro, G., "Low-Velocity Impact Behaviour of Fibreglass-Aluminium Laminates" *Composites: Part A*, Vol. 35, pp. 605-616, 2004.
- [10] Chai, G. B. and Zhu, S., "A Review of Low-Velocity Impact on Sandwich Structures, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineer" *Materials Design and Applications Part L*, pp. 207-225, 2011.
- [11] Abdulla, M. R. Cantwell, W. J., "The Impact Resistance of Polypropylene-Based Fibre-Metal Laminates" *Composites Science and Technology*, Vol. 66, pp. 1682-1693, 2006.
- [12] Numerical Modeling of the Impact Response of Fiber-Metal Laminates, Department of Engineering, University of Liverpool, Brownlow Street, Liverpool L69 3GQ, UK, Polymer Composite, 2008.
- [13] Payeganeh, G. H. Ghasemi, F. A. Malekzadeh K., " Dynamic Response of Fiber Metal Laminates (FMLs) Subjected to Low-Velocity Impact" *Thin-Walled Structures*, Vol. 48, pp. 62-70, 2010.
- [14] Hossini, M. Khalili, M. R. and Malekzadeh, K., "Indentation Analysis of In-Plane Prestress Composite Sandwich Plates: An Improved Contact Law" *Key Engineering Materials*, Vols. 471-472, pp. 1159-1164, 2011.
- [15] Shokrieh, M. M. Fakhar, M. N., "Experimental, Analytical and Numerical Studies of Composite-Sandwich Panels Under Low Velocity Impact Loading" *Mech compos Mater*, Vol. 47, No. 6, pp. 643-658, 2012.
- [16] Morinière, F.D. Alderliesten, R. C. Sadighi, M. Benedictus, R., " An Integrated Study on the Low-Velocity Impact Response of the GLARE Fibre-Metal Laminate" *Composite Structures*, Vol. 100, pp. 89-103, 2013.
- [17] Guo-Cai, Yu Lin-Zhi, Wu. Li, Ma. Jian, Xiong., "Low Velocity Impact of Carbon Fiber Aluminum Laminates" *Composite structure*, Vol. 119, pp. 757-766, 2015.
- [18] Sun, C. T. Chen, J. K., "On the Impact of Initially Stressed Composite Laminates" *journal of composite materials*, Vol. 19, pp. 490-503, 1985.
- [19] Malekzadeh, K. Khalili, M. R. Olsson, R. and Jafari, A., "Higher-Order Dynamic Response of Composite Sandwich Panels with Flexible Core under Simultaneous Low-Velocity Impacts of Multiple Small Masses" *International Journal of Solids and Structures*, Vol. 43, pp. 6667-6687, 2006.
- [20] Liou, W. W., "Contact Laws of Carbon/Epoxy Laminated Composite plates" *Journal of Reinforced plastics and composites*, Vol. 16, pp. 155-66, 1997.

Archive of SID