

اندازه‌گیری وانادیوم با استفاده از حسگر شیمیایی و گالوسيانین ثبیت شده بر روی فیلم پلیمری

اصغر کاظم زاده^{*}، سیدعلی طبیبی فرد^۱

^۱پژوهشگاه مواد و انرژی، پژوهشکده نیمه هادی ها، کرج، ایران.

تاریخ ثبت اولیه: ۱۳۹۴/۶/۳، تاریخ دریافت نسخه اصلاح شده: ۱۳۹۵/۳/۲۴، تاریخ پذیرش قطعی: ۱۳۹۵/۸/۱۲

چکیده یک سنسور شیمیایی نوری از ایجاد اتصال بین یک معرف و فیلم استاتات سلولزی با پوروزیته بالا و ترانسپرسنسی خوب به دست می‌آید. این سنسور از اتصال گالوسيانین در سطح فیلم سلولزی که قبل از مدت ۲۴ ساعت در محیط بازی هیدرولیز شده و پوروزیته موجود در سطح آن افزایش یافته است، قابل دستیابی می‌باشد. فیلم سلولزی هیدرولیز شده با مخلوطی از ۱ درصد وزنی - حجمی تیوره و ۰/۷ درصد از پلی وینیل الکل برای مدت ۴۸ ساعت در ۲۵ درجه سانتی گراد به دست می‌آید. معمولاً فیلم سلولزی حاصل به صورت جداگانه با محلول ۰/۰۳ درصد وزنی - حجمی از گالوسيانین در ۲۵ درجه سانتی گراد به مدت ۲۰ ساعت در حال همزدن توسط همزن مغناطیسی قابل حصول است. بعد از شستشوی فیلم حاصل آن را در ۴۵ درجه سانتی گراد به مدت ۱۵ دقیقه در داخل آون خشک می‌نماییم. این فیلم دارای قدرت استحکام بالا حدود ۶ ماه و زمان پاسخ سریع کمتر از ۱۰ ثانیه می‌باشد و حد تشخیص آن ۰/۰۰۳ میکروگرم بر میلی لیتر است. این روش بسیار ساده بوده و معرفه‌های قابل استفاده در فیلم اغلب ارزان - غیر سمی و قابلیت کاربرد وسیع دارند. از این سنسور می‌توان در محدوده ۰/۰۰۵-۰/۰۰۵ میکروگرم بر میلی لیتر جهت اندازه‌گیری مکرر و تکرار پذیر محلول‌های مختلف وانادیوم استفاده نمود.

کلمات کلیدی: حسگر شیمیایی، وانادیوم، گالوسيانین و فیلم پلیمری.

Determination of Vanadium by Optical Sensing Film

Asghar Kazemzadeh^{*1}, Ali Taiebi fard¹

¹Materials and Energy Research Center, Division of Semiconductors, Karaj, Iran.

Abstract A new low cost vanadium sensor developed by immobilizing a direct indicator dye to porous and transparent acetylcellulose film. This sensor was fabricated by binding galocyanine to a cellulose acetate film that had previously been subjected to an exhaustive base hydrolysis for 24h and increase the porosity of the membrane. The cellulose membrane were immediately treated with mixture of 1.00 % (W/V) thiorea and 0.70% (W/V) poly (vinyl alcohol) solution for 48 h at 25°C. The cellulose membrane were separately treated with 0.1% (W/V) solution of galocyanine at 25 °C with magnetic stirring of the solution for 14h. After washing, the films were dried at 45 °C for 20 min. Then the membrane have good durability (> 6 months), a short response time (<10 sec) and detection limit 0.003 microgram / ml. The method is easy to perform and uses acetylcellulose as a carrier. The reagents for activity the cellulose support are inexpensive, non-toxic and widely available.

Keywords: Chemical Sensor, Vanadium, Galocyanine, Polymer Film.

*عهده دار مکاتبات

نشانی: کرج، پژوهشگاه مواد و انرژی. تلفن: ۰۲۶۳-۶۲۰۴۱۳۱، دورنگار ۰۲۶۳-۶۲۰۱۸۸۸، پیام نگار: ASG642001@yahoo.com

۱- مقدمه

وانادیوم برای کترل کیفیت بسیار اساسی است. تعدادی متدهای تجزیه‌ای از قبیل اسپکتروفوتومتری، اسپکتروسکوپی نشری و اسپکتروسکوپی جذب اتمی برای تعیین میزان وانادیوم به کار برده می‌شود. به هر حال برای تعیین مقادیر جزئی وانادیوم در حد نانوگرم و پایین‌تر، نیاز به جداسازی اولیه و پیش تغییض می‌باشد. متدهای سنتیکی براساس اثر کاتالیتیکی برای اندازه‌گیری وانادیوم، هم حساس و هم انتخابی می‌باشند و نیاز به فرآیند پیش تغییض ندارند. متدهای کاتالیتیک به اکسیداسیون مواد آلی با واکنش دهنده‌های معدنی از قبیل برومات، پرکسی دی‌سولفاید یا کلرات نیاز دارد.

برای مثال وانادیوم به عنوان کاتالیزور در اکسیداسیون گالیک اسید با پراکسی دی‌سولفاید اسیدی به کار رفته و این روش، روش استاندارد برای اندازه‌گیری وانادیوم در آب‌ها به کار می‌رود. از معایب این روش، تکرار پذیری پایین حد تشخیص $0.2\text{ }\mu\text{g/g}$ بر میلی‌لیتر و همچنین مدت زمان زیاد برای تعیین عناصر مزاحم از قبیل یون‌ها را می‌توان بیان نمود. روشی که در ادامه برای تعیین میزان وانادیوم به کار برده شده، از حساسیت بالا و روشی انتخابی برای تعیین وانادیوم براساس اثر کاتالیتیکی وانادیوم در اکسیداسیون گالوسبیانین (GC) به وسیله برومات استوار بوده و عناصر مزاحم به آسانی با پرسه‌های مناسب قابل حذف هستند علاوه بر این از نظر علمی جدید و تاکنون هیچ حسگری از گالوسبیانین در واکنش‌های کاتالیتیکی وانادیوم به کار برده نشده است [۱۹، ۲۳]. [۱۲]

۲- روش تحقیق

ابتدا روش ساخت و اهمیت حسگر و ساختار آن در روی فیلم پلیمری بررسی و سپس چگونگی تغییر شیمیایی برروی بستر فوق و کاربرد آنها و همچنین سیستم طراحی-شده برای اندازه‌گیری با آشکارساز اسپکتروفوتومتری و اثر متغیرهای متفاوت غلظت و دستگاهی شرح داده می‌شوند.

۱-۲ محلول‌های شیمیایی و دستگاه‌های مورد استفاده

مواد مورد نیاز و قابل استفاده در این پژوهه همگی محصول کارخانجات معتبر و با درجه خلوص آنالیتیکی بالا بوده و در ساخت تمامی محلول‌ها از آب دو بار تقطیر استفاده

روش‌های حسگری شیمیایی امروزه به عنوان یکی از تکنیک‌های مدرن و پیشرفته شیمی تجزیه به حساب می‌آیند. این روش‌ها قسمتی از فرآیند اکتساب اطلاعات هستند که در آنها اطلاعاتی درمورد ماهیت شیمیایی محیط اطراف به صورت آنی تهیه می‌شود.


در این فرآیند یک سیگنال الکتریکی تقویت شده در نتیجه وجود و برهمنکنش یک ذره شیمیایی با یک لایه حس-کننده تولید می‌شود. بنابراین، حسگر شیمیایی شامل دو مرحله اصلی و کلیدی «تشخیص» و «تقویت» است. وسیله‌ای که انجام فرآیند فوق‌الذکر را بر عهده دارد، حسگر شیمیایی نامیده می‌شود.

حسگر شیمیایی وسیله‌ای است که اطلاعات مستقیمی در مورد ترکیب شیمیایی محیط خود تهیه و آن را به صورت یک سیگنال الکتریکی، نوری و ... به ما عرضه می‌نماید. این وسیله شامل یک گزینش‌گر شیمیایی و یک مبدل فیریکی می‌باشد. شاید عینی ترین مثال از یک حسگر شیمیایی بینی انسان است که در آن فرآیند تشخیص بو و به دنبال آن تولید و تقویت سیگنال الکتریکی (عصبي) انجام می‌شود [۱ و ۲].

زمینه‌های کاربردی ویژه و مختلفی برای استفاده از حسگرهای شیمیایی وجود دارد: در شیمی کلینیکی عمومی [۳ و ۴]، حسگرها در موارد متعددی برای کترل دیابت به کار برده شده‌اند [۵]. انواع مختلفی از حسگرهای شیمیایی برای آشکارسازی و اندازه‌گیری گازهای مانند اکسیژن [۶]، دی‌اکسید کربن [۷] و گروهی از گازهای دیگر [۸ و ۹] به کار برده شده‌اند. در اندازه‌گیری‌های زیست‌محیطی برای تعیین آلینده‌های مختلف فلزی و غیرفلزی [۱۰] حسگرهای شیمیایی به میزان زیادی استفاده می‌شوند. از موارد دیگر این کاربردها، می‌توان کترول فرآیند را در صنایع غذایی و تخمیر نام برد [۱۱]. وانادیوم یکی از عناصر مهم در شیمی محیط‌زیست می‌باشد، زیرا دارای طبیعتی سمو است.

بنابراین تعیین میزان وانادیوم در محیط زیست و نمونه‌های بیولوژیکی در تحقیقات سمشناسی از درجه اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد. مقدار خیلی جزیی از وانادیوم به عنوان ناخالصی و یا به عنوان عامل دوپکننده در شیشه‌ها و مواد سرامیکی و غیره یافت می‌شود. به این ترتیب تعیین میزان

استفاده می‌گردد. در تهیه حسگر فوق اثر عوامل مختلفی نظری چگونگی تثبیت رنگ روی فیلم‌ها، اثر زمان تثبیت روی پاسخ و همچنین چگونگی ساختار فیلم‌ها بررسی و در نهایت برای بهینه‌سازی پارامترها از روش تک‌عاملی استفاده شده است که در آن تمام پارامترهای ثابت درنظر گرفته شده و فقط پارامترهای مورد نظر تغییر داده می‌شود.



شکل ۱. دیاگرام شماتیکی سل اسپکتروفوتومتری برای اندازه‌گیری وانادیوم با حسگر.

مراحل آماده‌سازی غشاء برای حسگر مورد نظر در روی فیلم استاتات سلولزی سه مرحله به شرح زیر:

۱. سنتز و حذف لایه ژلاتینی (در سطح فیلم)
۲. انجام هیدرولیز بازی به منظور فعال‌سازی سطح فیلم
۳. انجام فرآیند تثبیت

۴-۲ تغییر طول موج ماکریم جذب برای استفاده در بهینه-سازی روش

برای تعیین طول موجی که در آن حداقل جذب نور برای گالوسیانین روی فیلم پلیمری وجود داشته باشد، بعد از تهیه غشاء و تثبیت رنگ بر روی آن، طول موج ماکریم به دست می‌آید. این مقدار برای گالوسیانین در روی فیلم پلیمری ۴۹۵ نانومتر به دست آمده است.

۵-۲ اثر pH در فرآیند تثبیت

برای بررسی اثر pH در فرآیند تثبیت گالوسیانین بر روی فیلم پلیمری پارامتر مذکور در ناحیه $1\text{--}4$ pH مورد مطالعه قرار گرفت. برای تنظیم pH از محلول‌های بافر براتی-سیتراتی یا فسفاتی استفاده کردیم و در طول موج، ماکریم جذب هر کدام را ثبت نمودیم و در تمامی مراحل تهیه غشاء pH=۲/۵۰ به عنوان pH بهینه مورد استفاده قرار گرفت شکل .(۲)

شده است. محلول بافر مورد نیاز [pH=۱/۰۰-۷/۰۰] بیشتر از تیترازول، ولی برای pH=۴ از تیتراسیون محلول استاتات سدیم توسط اسید سولفوریک و با استفاده از یک دستگاه pH متر کالیبره در آزمایشگاه استفاده شده است.

محلول گالوسیانین ($M_{8/91\times 10^{-3}}$) از حل کردن ۰/۰۳۰ گرم گالوسیانین (آلدریچ) در بالن حجمی ۱۰۰ میلی‌لیتر تهیه می‌شود و در موقع حل کردن یک دانه سود به بالن ژوژه اضافه شده است.

محلول وانادیوم (V) ۱۰۰۰ ppm از حل کردن نمک NH₄VO₂ در بالن حجمی ۱۰۰ میلی‌لیتر تهیه می‌شود و با استفاده همیشه از محلول تازه تهیه شده استفاده نمود. محلول برومات سدیم (M) با حل کردن ۱۵/۰۹۰ گرم از برومات سدیم (مرک) در یک بالن حجمی ۱۰۰ میلی‌لیتر تهیه گردید.

برای اندازه‌گیری اپتیکی از اسپکتروفوتومتر ur.VIS در داخل حمام آبی با دمای کنترل شده $1\pm 0/1$ درجه سانتی‌گراد استفاده گردید.

تجربیات و اندازه‌گیری‌ها با قراردادن حسگر تهیه شده بر روی فیلم در داخل یک سل اسپکتروفوتومتری برای اندازه‌گیری جذب در طول موج ثابت و منع نوری تنگستن استفاده شده است. pH محلول‌های بافر با استفاده از یک pH متر (Schott, Model CC=۸۲۵) کالیبر شده با محلول‌های بافر استاندارد با pH های ۴/۰ و ۷/۰ و ۹/۰ در ۲۵ درجه سانتی‌گراد اندازه‌گیری شده است.


Dستگاه AFM Atomic Force Microscopy

۲-۲ نحوه ساخت حسگر جدید برپایه تغییر شیمیایی گالوسیانین

با توجه به اهمیت اندازه‌گیری وانادیوم در محیط‌های اسیدی، یک سل به عنوان نگهدارنده فیلم حساس تهیه و جهت قرار دادن غشاء پلیمری در داخل آن طراحی گردید تا در طول آزمایش از آن استفاده گردد شکل (۱).


۳-۲ بررسی و بهینه‌سازی پارامترهای مؤثر در روی فیلم پلیمری

از معرف گالوسیانین که به صورت شیمیایی بر روی فیلم شفاف پلیمری نشانده می‌شود، به عنوان حسگر نوری وانادیوم



شکل ۴. بررسی اثر زمان تثبیت واکنشگر.


اثر دما در سرعت واکنش بررسی گردید (۵-۵۰ درجه سانتی گراد شکل (۵)) و سرعت واکنش کاتالیزی برای نیم دقیقه اول از واکنش (بدون درنظر گرفتن تغییرات جذب) اندازه‌گیری شد و مقدار زیادی از گالوسیانین وارد واکنش و دمای ۲۵ درجه سانتی گراد به عنوان دمای بهینه واکنش انتخاب گردید.



شکل ۵. بررسی اثر دما در واکنش.

۸-۲ ساخت غشاء پلیمری


برای این منظور، ابتدا یک فیلم اسلاید تری استیل سلولز تجاری به ابعاد $33 \times 10 \times 0.2$ میلی متر به مدت یک ساعت در محلول سولفوریک اسید ۳ مولار در ۸۵ درجه سانتی گراد قرار گرفت تا لایه ژلاتینی روی سطح آن کاملاً حذف گردد. سپس فیلم مذکور با استفاده از آب دو بار تقطیر کاملاً شسته و متعاقباً به منظور هیدرولیز کامل گروههای سطحی و فعالسازی آن به مدت ۱۶ ساعت در محلول 0.1 مولار پتاسیم هیدروکسید قرار گرفت. پس از گذشت زمان مذکور، فیلم حاصل با استفاده از آب دوبار تقطیر کاملاً شسته و سریعاً در یک محلول یک درصد (وزنی - حجمی) تیواوره و 0.7 درصد (وزنی - حجمی) از پلی وینیل الکل برای مدت ۴۸ ساعت در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد قرار داده شد. سپس غشاء آماده شده در یک



شکل ۶. بررسی اثر pH در واکنش.

۶-۲ بررسی اثر گالوسیانین بر روی فیلم پلیمری

اثر میزان واکنشگر بر روی فیلم پلیمری با استفاده از محلول‌هایی از معروف در غلظت از $0.10 / 0.10$ تا $0.30 / 0.30$ درصد وزنی - حجمی صورت گرفت و هر بار که غشاء پلیمری تهیه می‌شد جذب آنها در طول موج ماکریم اندازه‌گیری و میزان واکنشگر قابل استفاده $0.10 / 0.10$ درصد وزنی - حجمی انتخاب گردید شکل (۳).



شکل ۷. بررسی اثر گالوسیانین در واکنش.

۷-۲ اثر زمان و دما در تثبیت واکنشگر گالوسیانین بر روی فیلم پلیمری

این زمان مدتی است که محلول و غشاء پلیمری به همراه واکنشگر در تماس است و در طول آن واکنش تثبیت بر روی سطح غشاء پلیمری صورت می‌گیرد و در نتیجه جذب نور توسط غشاء تهیه شده در طول موج ماکریم افزایش می‌یابد. برای به دست آوردن این زمان در شرایط بهینه، مدت زمان‌های ۴ تا 20 ساعت با توالی چهار ساعت را درنظر گرفته و زمان 20 ساعت برای غشاء بعد از شستشوی کامل آن به عنوان زمان بهینه تثبیت واکنشگر به دست آمده است شکل (۴).

دفعات جداگانه را تکثیرپذیری می‌گویند. برای این منظور در شرایط بهینه برای گالوسیانین سه روز متفاوت و در هر سه روز سه عدد حسگر ساخته و به ترتیب در طول موج ماکریم برای غشاء پلیمری جذب را ثبت کردیم جدول (۱).

جدول ۱. تکرارپذیری و تکثیرپذیری حسگر.

	پلیمری	پلیمری	پلیمری
نمونه شماره ۱	۰/۴۹۲	۰/۴۲۸	۰/۴۷۲
نمونه شماره ۲	۰/۵۱۲	۰/۴۹۳	۰/۴۹۵
نمونه شماره ۳	۰/۴۸۰	۰/۵۱۷	۰/۵۱۴
تکرارپذیری در تهیه حسگرها در هر روز	۹۷/۰۰	۹۴/۷۶	۹۶/۶۳
تکثیرپذیری	۹۶/۸۳		

۲-۱۲ پایداری حسگر و زمان پاسخ آن

تکرار اندازه‌گیری توسط حسگرهای ساخته شده و تغییرات در جذب آنها در طول موج ماکریم در محلول‌های آبی نشان داد که پایداری برای یک ماه کمتر از ۰.۵٪ می‌باشد. یعنی تنها در طی یک ماه اندازه‌گیری به اندازه ۰.۵٪ سیگنال خروجی با حالت شبه‌پایدار اختلاف داشته است. البته این پایداری در مرور غشاء پلیمری به دلیل تشکیل پیوند کوالانسی گروه‌های اصلی و معرف بیشتر بوده است. زمان پاسخ حسگر برای فیلم پلیمری کمتر از ۱۰ ثانیه می‌باشد و سیگنال خروجی به حدود ۹۸٪ می‌رسد. وقتی که زمان پاسخ به حدود ۱۰ ثانیه رسیده باشد، زمان پایداری حسگر ساخته شده کمتر از ۶ ماه به دست می‌آید.

۳- نتایج و بحث

گالوسیانین یک رنگ است (C.I. ۵۱۰۳۰) و به عنوان اندیکاتور اکسید و احیایی به کار می‌رود. فرم اکسیدی آن به وسیله بعضی از اکسیدانها از قبیل برومات تولید یک فرم رنگی در حضور مقادیر کم وانادیوم می‌نماید و واکنش در حضور وانادیوم به کندی پیش می‌رود شکل (۷).


سرعت واکنش جذبی گالوسیانین-برومات و وانادیوم در زمان‌های مختلف در معادله (۱) نشان داده شده است. جذب در ۴۹۵ نانومتر با زمان کاهش می‌یابد و سرعت واکنش کاتالیتیکی عبارت است از:

$$\text{K} [\text{V}][\text{GC}]^m[\text{BrO}_3]^n = \frac{d(\text{GC})}{dt} \quad \text{معادله (۱)}$$

محلول ۰/۰۳۰ به مدت ۲۰ ساعت گالوسیانین در حال هم زدن توسط همزن مکانیکی قرار گرفت در شرایط بهینه اقدام به ساخت غشاء پلیمری می‌کنیم و بعد از تثبیت واکنشگر گالوسیانین غشاء توسط آب‌م قطر آبکشی و محلول حاصل از شستشو در طول موج مربوط به رنگ غیرقابل جذب می‌باشد و بالاخره غشاء پلیمری در داخل آون خلاء به مدت ۲۰ ساعت خشک و دمای آون اغلب ۵۰ درجه سانتی‌گراد انتخاب می‌گردد و تثبیت شیمیایی صورت می‌گیرد. البته لازم به ذکر است که در بعضی مواقع این دما به تدریج تا ۱۱۰ درجه بالا می‌رود تا یک غشاء هموژن آمورف در خلاء داشته باشیم و بعد از تثبیت رنگ، برای مراحل بعدی استفاده نماییم.

۹-۲ کاربرد فیلم‌های پلیمری اصلاح شده با گالوسیانین

گالوسیانین معرف حساس به وانادیوم می‌باشد و برای اندازه‌گیری وانادیوم. محیط‌های خیلی اسیدی ($\text{pH} = ۲/۵۰$) را انتخاب می‌نماییم. تجربه نشان می‌دهد بعد از انجام آزمایشات با غشاء پلیمری توانستیم تشخیص دهیم که غشاء‌های پلیمری به دلیل تثبیت یکنواخت گالوسیانین در آنها از کارآیی بسیار بالایی برخوردار می‌باشند شکل (۶).



شکل ۶. مکانیسم پیشنهادی در تثبیت گالوسیانین به همراه تیوره و پلی‌وینیل الکل بر روی غشاء پلیمری.

۱۰-۲ بررسی دستگاهی با غشاء پلیمری

در غشاء‌های پلیمری پیوند کوولان به عنوان پل اتصال دادن ملکول‌های رنگ بر رروی فیلم پلیمری می‌باشد. از طرف دیگر بر همکنش بین امواج الکترو مغناطیسی با اتم‌ها، مولکول‌ها و یون‌ها منجر به شمارش تعداد آنها می‌شود. به این ترتیب توسط غشاء‌های ساخته شده می‌توانیم غلظت وانادیوم را در محیط اندازه‌گیری نماییم.

۱۱-۲ تکرارپذیری و تکثیرپذیری

شباهت ساختاری چندین حسگر ساخته شده در یک زمان را تکرارپذیری و شباهت بین حسگرهای ساخته شده در

درجه سانتی گراد) و سرعت واکنش کاتالیزی برای نیم دقیقه اول از واکنش (بدون درنظر گرفتن تغییرات جذب اندازه‌گیری شده) مقدار زیادی از گالوسيانین وارد واکنش شده است و دمای ۲۵ درجه سانتی گراد به عنوان دمای واکنش انتخاب گردید. سرعت واکنش به طور آهسته با افزایش قدرت یونی مخلوط واکنش کاهش نشان می‌دهد (در این مورد از سدیم نیترات ۳ مولار استفاده شده است).

منحنی کالیبراسیون:

منحنی کالیبراسیون با استفاده از روش زمان ثابت به دست آمده است. این منحنی براساس تغییر جذب در طول زمان ۴/۵ - ۰/۵ دقیقه مطالعه شد. برای این‌که بهترین ۲ و حساسیت را داشته باشیم، سرعت اکسیداسیون گالوسيانین تابعی خطی از غلظت وانادیوم است. این خطی بودن منحنی تحت شرایط بهینه شده از غلظت گالوسيانین و برومات و دمای ۲۵ درجه سانتی گراد و غلظت وانادیوم ۱۵ - ۰/۰۰۵ نانوگرم بر میلی لیتر به دست می‌آید.

در این منحنی کالیبراسیون بهترین ضریب تصحیح در ۴/۵ دقیقه اول بوده است. غلظت‌های خیلی پایین از وانادیوم نانوگرم بر میلی لیتر >۵۰۰ با به کار گیری غلظت‌های پایین از سدیم برومات توسط این متد قابل اندازه‌گیری است. حد تشخیص تجربی روش ۰/۰۰۳ میکروگرم بر میلی لیتر از وانادیوم می‌باشد و انحراف استاندارد نسیی برای ده مرتبه اندازه‌گیری (نانوگرم بر میلی لیتر ۵۰۰ و ۲۰ و ۱) از وانادیوم به ترتیب ۱/۳٪، ۱/۸۰٪ و ۱/۱۰٪ حاصل گردید.

اثر یون‌های مزاحم:

اثر یون‌های مزاحم در اندازه‌گیری وانادیوم ۰/۰۴ میکروگرم بر میلی لیتر در شرایط بهینه بررسی شد. روش کاتالیتیک، یک روش انتخابی و حساس بوده است. نتایج نشان می‌دهد که فقط Al(III)، Ce(III) و Cr(III) در تعیین وانادیوم موثر هستند و مقادیر زیادی از یون‌ها در اندازه‌گیری با اضافه نمودن ۰/۰۱٪ EDTA یا محلول NaF قابل حذف می‌باشند.


آنالیز نمونه‌های حقیقی:

روش کاتالیتیک مستقیماً برای اندازه‌گیری وانادیوم در

K ثابت سرعت می‌باشد زیرا $[BrO_3]_m[BrO_3]_n$ و $m=1$ است. معادله (۲) بعد از انتگرال گیری از معادله (۱) و به کار بردن قانون بیر، نتیجه نهایی به صورت زیر می‌باشد:

$$\Delta A = K [V]t \quad (2)$$

معادله (۲) زمان واکنش می‌باشد.



شکل ۷. مکانیسم تغییر رنگ گالوسيانین در حضور برومات.

تعدادی روش از قبیل روش زمان ثابت، سرعت اولیه و سرعت ثابت، روش زمان متغیر برای اندازه‌گیری گونه‌های کاتالیتیکی وجود دارد. از بین این روش‌ها زمان ثابت، مناسب و ساده است. در حین اندازه‌گیری ΔA در طول موج ۴۹۵ نانومتر، رابطه مابین ΔA و زمان واکنش را برای غلظت‌های مختلف وانادیوم نشان می‌دهد. ΔA به طور خطی با زمان در رنج ۰-۵ دقیقه افزایش می‌یابد و به این ترتیب مرتبه واکنش $m=1$ تعیین می‌شود.

بهینه‌سازی پارامترهای مختلف:

اثر pH در واکنش غیر کاتالیزی و کاتالیزی را نشان می‌دهد. در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد توسط محلولی که در آن وانادیوم اضافه نمی‌شود و نیز با ۰/۰۲ میکروگرم بر میلی لیتر از وانادیوم بررسی شده و به این ترتیب در حضور اسید سولفوریک یا محلول بافر، سرعت واکنش‌های کاتالیزی با افزایش pH=۱ به pH=۴ افزایش و سرعت واکنش‌های غیرکاتالیزی کاهش نشان می‌دهد و pH=۲/۵۰ برای مطالعه انتخاب گردید.

اثر گالوسيانین در سرعت واکنش‌های کاتالیزی و غیرکاتالیزی بررسی شد. سرعت واکنش کاتالیزی با افزایش غلظت گالوسيانین افزایش و در واکنش غیرکاتالیزی ثابت است و به این ترتیب غلظت ۰/۰۳۰ مول گالوسيانین انتخاب شد.

اثر برومات سدیم در واکنش‌ها بررسی گردید. سرعت واکنش با افزایش سدیم، برومات با غلظت ۰/۲۵ مول افزایش نشان می‌دهد. به این ترتیب غلظت ۰/۰۳ مولار از سدیم برومات انتخاب گردید. اثر دما در سرعت واکنش بررسی شد (۵-۵۰

جدول ۲. تعیین وانادیوم در نمونه‌های حقیقی.

درصد انحراف استاندارد نسبی	درصد بازیابی	وانادیوم بازیابی ($\mu\text{g}/\text{ml}$)	وانادیوم اضافه شده ($\mu\text{g}/\text{ml}$)	نمونه
%۱/۷	-	۰/۰۰۱۳	-	سرم خون انسانی
%۱/۵	%۹۹	۰/۰۲۳	۰/۰۲۵	سرم خون انسانی
-	-	-	-	برنج
%۱/۲	%۱۰۲	۰/۰۳۰	۰/۰۳۰	برنج
%۱/۳	-	۱/۳۰۰	-	مواد نفتی
%۱/۲	%۱۰۳	۶/۳۱۰	۵/۰۰	مواد نفتی

۴- نتیجه‌گیری

حسگر نوری ساخته شده در این پروژه برپایه استفاده از یک واکنشگر حساس به وانادیوم یعنی گالوویانین می‌باشد. واکنشگر مذبور بروی یک فیلم پلیمری و به صورت کووالانسی ثبت می‌گردد. حسگر فوق از نوع حسگرهای سطحی بوده و از مکانیسم حسگرهای مستقیم در تولید پاسخ تبعیت می‌کند. دستگاه نوری استفاده شده در این حسگر از نوع حسگرهای نوری صفحه‌ای و سیگنال تجزیه‌ای بدست آمده متناسب با میزان جذب و غلظت واکنشگر در محیط است. پاسخ تولیدشده با استفاده از این حسگر، برگشت‌پذیر است.

۱- مواد سلولزی با خواص اپتیکی و مکانیکی خوب به عنوان ماتریکس برای ثبت معرفه‌ها استفاده می‌شود.

۲- ثبت معرف در روی غشاء باعث کاهش نفوذ در سطح و ایجاد یک حسگر با زمان پاسخ کوتاه را ممکن می‌سازد.

۳- از نظر اقتصادی این روش‌ها بسیار ارزان و ساده و دارای قابلیت بالا و پایداری بیشتر برای اندازه‌گیری‌های متعدد می‌باشد.

سپاسگزاری

نویسنده مقاله از پژوهشگاه مواد و انرژی به خاطر حمایت از این پروژه تشکر و قدردانی می‌کند.

نفت، مواد غذایی و محیط‌زیست (با استفاده از روش افزایش استاندارد) به کار برده می‌شود.

اندازه‌گیری وانادیوم در نفت و مواد غذایی و محیط‌زیست:

نمونه برنج در دمای ۱۱۰ درجه سانتی‌گراد خشک می‌شود تا به وزن ثابتی برسد و سپس به صورت پودر زیری درمی‌آید و مقدار ۴-۵ گرم از نمونه پودر توسط ۲۵ میلی‌لیتر از اسید نیتریک ۵ مولار در حمام آبی حرارت داده می‌شود و ممکن است مقدار بیشتری از اسید نیز مورد نیاز باشد.

۱۰ میلی‌لیتر از HClO_4 ۷۰ درصد اضافه و محلول تبخیر می‌شود تا این‌که محتوای ظرف به حالت خشک درآید. عملیات باقیستی در زیر هود مناسب انجام گیرد و باقی‌مانده در داخل محلول اسید کلریدریک ۰/۱ مولار حل می‌گردد و تا مرحله جوش حرارت داده می‌شود. محلول به دست آمده از کاغذ صافی عبور داده شده و محتويات وانادیوم آن توسط روش گفته شده تعیین می‌شود.

برای نمونه‌های نفتی کل نمونه با اسید سولفوریک غلیظ حرارت داده می‌شوند تا دود سفید رنگی از آنها خارج گردد و بر اثر سوزاندن، خاکستری در دمای 526 ± 30 درجه سانتی‌گراد در داخل ظرف باقی می‌ماند و مواد معنی باقی‌مانده به مدت ۱۰-۱۵ دقیقه با اسید کلریدریک (۱:۱) حرارت داده می‌شود. بعد از عمل تغليظ، چند قطره اسید نیتریک یا سولفوریک به محلول اضافه و حرارت می‌دهیم تا دود سفیدرنگی خارج شود. به این ترتیب ترکیبات کربنی که باقی‌مانده بودند کاملاً از بین می‌روند و بقیه در داخل بالن ژوژه ۵۰ میلی‌لیتری به حجم می‌رسد و وانادیوم آن توسط روش گفته شده تعیین می‌گردد.

[۲۰-۲۲] طیف جذبی برای گالوویانین در روی فیلم پلیمری یک محیط خطی در $\text{pH}=2/50$ را نشان می‌دهد و ساخت حسگر به این ترتیب دارای مزایای زیادی از جمله خواص اپتیکی و مکانیکی خوب در محیط پلیمری بوده است.

در غشاء پلیمری این خواص برتری بیشتری دارند و تثبیت معرف و بررسی غشاء باعث می‌شود که زمان پاسخ و پایداری خوبی داشته باشیم.

مراجع

- 1548-1563.
22. Heflich (Ed.), K., Official Method of Analysis of the Association of Official Analytical Chemists, 15th Ed; Association of Official Analytical Chemists, Arlington, 1990.
 23. Ensanfi, A.A., Kazemzadeh, A., Determination of Vanadium by Its Catalytic Effect on the Oxidation of Gallocyanine with Spectrophotometric Flow Injection Analysis, *Microchemical Journal*, 1996, 53, 139-146.

1. Pringsheim, E., Terpetschnig, E., Wolfbeis , O.S., Optical Sensing of pH using thin films of substituted polyanilines, *Analytica Chimica Acta*, 1997, 357, 247-252.
2. Chau, L.K., Porter, M.D., Optical Sensor for calcium: performance, structure and reactivity of calcichrome immobilized at an anionic polymer film, *Analatical Chemistry*, 1990, 62, 1964-1971.
3. Andrzejewski, A., Podbielska, H., Ulatowska, A., Sol gel protective layer for fiber optic chemical microsensors, *Optica Applicata*, 2000, 536, 4, 503-508.
4. Kirkbir, F., Chaudhuri, S.R., Optical fibers from sol-gel derived Germania-silica glasses, *SPIE Proceedings*, 1992, 1758, 160-172.
5. Agbor, N.E., Cresswell, J.P., Petty, M.C., Monkman, A.P., An optical gas sensor based on polyaniline Langmuir-blodgett film, *Sensors and Actuators B: Chemical*, 1997, 41, 137-141.
6. Amrani, M.E.H., Payne, P.A., Dowdeswell. R.M., Hoffman, A.D., Frequency counting interrogation techniques applied to gas sensor arrays, *Sensors and Actuators B: Chemical*, 1999, 57, 75-82.
7. Krysteva, M.A., Shopova, B.I., Yotova L.K., Karasavova M.I., Biotechnol. Appli. Biochem, 1991, 13, 106.
8. Kazemzadeh, A., Moztarzadeh, F., Development of Low Cost pH Sensor, *Asian Journal of Chemistry*, 2006, 1, 18, 325-330.
9. Park, S.S., Mackenzie, J.D., Thickness and microstructure effects on alcohol sensing of tin oxide thin films, *Thin Solid Films*, 1996, 274, 154-159.
10. Krihak, M.K., Shahriari, M.R., Highly sensitive, all solid state fiber optic oxygen sensor based on the sol-gel coating technique, *Electronics Letters*, 1996, 32, 240-242.
11. Wolfbeis, O.S., Knierzinger. A., Shipfer, R., pH-dependent fluorescence spectroscopy XVII: first excited singlet state dissociation constants photoautomerism and dual fluorescence of flavonol, *Journal of Photochemistry*, 1983, 21, 67-79.
12. Brinker, C.J., Scherer, G., Sol gel science, *The physics and chemistry of sol-gel processing*, San Diego 1990, 818.
13. Xu, C., Yamazoe, J.N., Grain Size effects on gas sensitivity of porous SnO₂-based elements, *sensors and actuators*, 1991, B3, 147-155.
14. Tripathy, S.K., Kumar, J., Chen, J.I., Marturunkakul, S., Jeng, R.J., Li L., Jiang, X.L., Nonlinear optical polymers derived from organic/inorganic composites, *Materials Research Society*, 1994, 346, 531-540.
15. Butler, T.M., MacCraith. B.D., McDonagh, C., Leaching in sol-gel-derived silica films for optical pH sensing, *Journal of Non-Crystalline Solids*, 1998, 224, 249-258.
16. Ben- David, O., Shafir, E., Gilat, I., Prior, Y., Avnir, D., long term renewable sol-gel fluorescent optical fiber pH sensor, *Sol-Gel Optics IV. Proc. of SPIE*, 1997, 3136, 104-113.
17. Rottman, C., Turniansky. A., Avnir, D., Sol-gel physical and covalent entrapment of three methyl red indicators: a comparative study, *Journal of Sol-Gel Sci. Technolgy*, 1998, 13, 17-25.
18. Klein (Ed), L.C., Sol-gel Optic: Processing and Application, Boston, MA, 1994.
19. Brinker, C.J., Sherer, G.W., Sol-Gel Science, academic press, San Diego, 1990.
20. Marczenko, Z., in Chalmers. R.A., Masson. M., (Eds.) Separation and Spectrophotometric Determination of Elements, Ellis Horwood, Chichester, 2nd edn. 1986, 623-625.
21. ASTM Method for Petroleum, *American Society for Testing and Materials*, Philadelphia, PA, Method D, 1975,