

# بررسی امکان استفاده از لجن تصفیه‌خانه آب در ساخت آجر

نادر مختارانی<sup>۱</sup>

حسین گنجی‌دوست<sup>۲</sup>

باک حکیمی<sup>۱</sup>

(دریافت ۹۱/۱۱/۳۰ پذیرش ۹۲/۸/۵)

## چکیده

آبگیری و دفع لجن از جمله مهم‌ترین مراحل مدیریت تصفیه‌خانه‌های آب به شمار می‌رود. امروزه به دلیل بالا رفتن هزینه مواد اولیه و محدودیت در منابع، انتخاب روش‌های استفاده از زائدات، بیش از پیش مورد توجه دست‌اندر کاران قرار گرفته است. هدف اصلی از انجام این پژوهش نیز بررسی امکان استفاده از لجن تصفیه‌خانه آب در ساخت آجر فشاری بود. به این منظور با استفاده از درصدهای مختلف وزنی لجن نسبت به رس، نمونه‌های مختلف آجر تپه شد و مشخصه‌های هر یک مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمایش‌ها نشان داد که با افزایش نسبت لجن به رس، میزان خلل و فرج و میزان درصد جذب آب توسط آجر افزایش و پارامترهای مقاومت فشاری، دانسیته و وزن آجر کاهش می‌یابد. در این خصوص بیشترین نسبت لجن به رس به‌منظور حفظ حداقل مقاومت فشاری ( $80 \text{ Kg/m}^2$ ) مطابق استاندارد به میزان ۴۲ درصد برآورد شد. این نسبت با لحاظ حداقل میزان مجاز جذب آب ( $20\%$  درصد) توسط آجر به  $24\%$  درصد محدود می‌شود. از آنجا که میزان جذب آب توسط آجر فقط در خصوص آجرهای نما دارای اهمیت است، لذا می‌توان از این پارامتر در برابر شاخص بسیار مهم مقاومت فشاری از لحاظ کاربرد آجر در دیوارهای باربر، چشم‌پوشی نمود. از نتایج دیگر این پژوهش می‌توان به کاهش وزن آجر و در نتیجه کاهش وزن سازه‌هایی که از این نوع آجر استفاده خواهند نمود، اشاره داشت. همچنین افزودن لجن به آجر باعث به وجود آمدن رنگهای متنوع در آجرهای تولیدی می‌شود و قابلیت استفاده از آن به عنوان آجرنما را ممکن می‌سازد.

**واژه‌های کلیدی:** آجر، لجن تصفیه‌خانه آب، مقاومت فشاری، درصد جذب آب آجر

## Investigating the Possibility of Using Water Treatment Plant Sludge in Brick Making

B. Hakimi<sup>1</sup>

H. Ganjidoust<sup>2</sup>

N. Mokhtaranī<sup>3</sup>

(Received Feb. 18, 2013 Accepted Oct. 27, 2013)

### Abstract

Sludge dewatering and disposal form important steps of water treatment processes. The rising costs of raw material and limitations in resources have led to increasing interest in waste reuse solutions. The main objective of this study was to investigate the feasibility of using water treatment plant sludge in brick making. For this purpose, samples of bricks with different sludge to clay ratios were prepared for analysis. Results show that higher sludge/clay ratios led to increasing number of bricks pores and enhanced water absorption capacity while the compressive strength, density, and brick weight reduced. The recommended minimum brick compressive strength of  $80 \text{ Kg/m}^2$  was achieved with a sludge/clay ratio of 42%, which also led to a brick water absorption of 24% while its acceptable maximum limit is 20%. This rather small excess water absorption can be ignored in the case of load-bearing walls for the favorable compressive strength achieved although water absorption is an important parameter for face bricks. In another part of this study, different sludge/clay ratios were tested to obtain a variety of brick colors suitable for use as face bricks. A final advantage of the bricks made is the reduced brick weight and, thereby, building weight which.

**Keywords:** Brick, Water Treatment Plant Sludge, Compressive Strength, Brick Water Absorption.

1. Grad. MSc. Student, Dept. of Civil and Environmental Eng., Tarbiat Modares University

۱- دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس

2. Prof., Dept. of Civil and Environmental Eng., Tarbiat Modares University  
(Corresponding Author) (+98 21) 82883332 h-ganji@modares.ac.ir

۲- استاد، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشکده تربیت مدرس (نویسنده مسئول) h-ganji@modares.ac.ir

3. Assist. Prof., Dept of Civil and Environmental Eng., Tarbiat Modares University

۳- استادیار، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس

## ۱- مقدمه

توجه، می‌تواند در کاهش مصرف سوخت کوره‌های آجرپزی مؤثر باشد [۶]. در پژوهشی دیگر، محققان کشورمان موفق به تولید آجر فوق سبک سلولزی از الیاف کاغذهای بازیافتی شدند. در این تحقیق از کاغذهای روزنامه و کارتون موجود در زباله خشک طی فرایندی نسبتاً ساده، نوعی آجر برای استفاده در دیوارهای غیر باربر، تیغه‌ها و بخش‌های درونی ساختمان تهیه شده است. این آجرها، ترکیبات فوق سبک با چگالی حدود ۶۰۰ کیلوگرم در متر مکعب اند که در احداث سازه‌های سبک، کاربرد خواهد داشت. از دیگر خصوصیات این آجرها می‌توان به مقاومت در برابر حرارت تا دمای ۵۰۰ درجه سلسیوس اشاره نمود [۷].

در بحث‌های محیط‌زیستی همچنین موضوع استفاده از لجن تصفیه‌خانه‌ها، به‌ویژه تصفیه‌خانه‌های آب در تولید مواد صنعتی دارای اهمیت است. این راهکار علاوه بر داشتن بهره اقتصادی در امر تولید، باعث جلوگیری از دفع مواد زاید و لجن‌های تولیدی در محیط شده و در هزینه مربوط به دفع بهداشتی و مطابق استاندارد این نوع زائدات صرفه جویی می‌شود [۸]. در تحقیقاتی که در نقاط مختلف دنیا نیز انجام پذیرفته، به امکان‌سنجی استفاده از لجن تصفیه‌خانه‌های آب در تهیه مصالح ساختمانی از جمله آجر پرداخته شده است.

در تحقیقی لجن حاصل از تصفیه آب توسط آلوم به عنوان ماده افزودنی در تولید آجر مورد بررسی قرار گرفته است. در این مطالعه، خواص آجر تولیدی از قبیل میزان جذب آب و مقاومت فشاری بررسی شده است و نتیجه نشان داده است که با افزودن لجن تا ۲۰ درصد وزنی و پخت در ۸۵۰ درجه سلسیوس، امکان تولید آجر ساختمانی برای استفاده در دیوارهای باربر وجود دارد [۹].

در تحقیقی دیگر، لجن تصفیه‌خانه آب، خاکستر پوسته برنج و سیلیکات<sup>۱</sup> حاوی ۹۷ درصد  $\text{SiO}_2$  و ۱/۵ درصد آلومینیا با نسبت‌های مختلف در تهیه آجر مورد استفاده قرار گرفته است. در این تحقیق، نمونه آجر حاوی ۵۰ درصد لجن، ۲۵ درصد خاکستر و ۲۵ درصد سیلیکات دارای خصوصیات مورد نیاز آجرهای ساختمانی بوده است [۱۰].

تهیه آجر از مخلوط رس و رسوبات کف یک سد آب شرب نشان داد که دمای پخت آجر و میزان رس اضافه شده به رسوبات بر کیفیت آجر تولیدی اثر گذار است. در این مطالعه حداقل دانسته آجر به میزان ۲/۵ گرم بر سانتی‌متر مکعب با استفاده از رسوبات تنها (بدون اضافه کردن رس) و در دمای پخت بالای ۱۰۵۰ درجه سلسیوس حاصل شده است. با این وجود آجرهای حاوی ۰ تا ۲۰ درصد رس با دمای پخت بالای ۱۰۵۰ درجه سلسیوس دارای

دسترسی به آب شرب سالم و بهداشتی یکی از نیازهای جوامع امروزی است که معمولاً با احداث تصفیه‌خانه‌های مختلف آب تأمین می‌شود. اما از طرفی با افزایش تولید آب شرب و بهداشتی، مشکلاتی نیز به وجود می‌آید که از آن جمله می‌توان به مشکل دفع لجن تصفیه‌خانه‌ها اشاره نمود [۱ و ۲]. مسئله دفع لجن یکی از اساسی‌ترین مشکلات در مدیریت تصفیه‌خانه‌های آب اعم از شهری و صنعتی است. حجم زیاد لجن تولیدی، درصد مواد جامد نسبتاً کم و خصوصیات نامطلوب آبگیری لجن، از علل اصلی بروز مشکل در این زمینه است. انتخاب روش بهینه دفع لجن و استفاده مجدد از آن نیز باید براساس دو دیدگاه رعایت مسائل محیط‌زیستی و شرایط فنی و اقتصادی صورت پذیرد. از طرفی نیز امروزه با توجه به روند رو به رشد صنعتی شدن کشورها و افزایش تولیدات کارخانه‌ها و کارگاه‌ها، کمبود منابع و مواد اولیه بیش از پیش احساس می‌شود. بنابراین یکی از راهکارهایی که در این مورد پیشنهاد می‌شود، استفاده از مواد قابل جایگزین به عنوان مواد اولیه صنعتی به‌ویژه در مصالح ساختمانی است [۳ و ۴].

آجر یکی از پرکاربردترین و شاید قدیمی‌ترین مصالح ساختمانی است که از دیر باز در کشور مورد استفاده قرار گرفته است. علاوه بر ایران، در سایر کشورها از جمله کشورهای غربی نیز از آجر به میزان وسیعی در صنعت ساخت‌وساز استفاده می‌شود. تاکنون تحقیقات زیادی در خصوص تولید آجر سبک در دنیا انجام پذیرفته که از آن جمله می‌توان به تولید نوعی آجر سبک و عایق در برابر سرما و گرما با استفاده از فوم پلی استایرن اشاره نمود. در این تحقیق مقدار مواد افزودنی برای آنکه مقاومت فشاری و همچنین میزان جذب آب توسط آجر سبک در حد قابل قبول برای آجرنما باقی بماند، حدود یک درصد گزارش شده است [۵]. در تحقیقی دیگر در استان آذربایجان غربی از زغال سنگ‌های کم عیار در ساخت آجر استفاده شده است و در اجرای آن دو نمونه از زغال سنگ‌های کم عیار استان با درصد خاکستر متفاوت انتخاب و آجرهایی با صفر، ۱۰، ۲۰ و ۳۰ درصد وزنی زغال سنگ تهیه و در مقیاس آزمایشگاهی و صنعتی مورد بحث قرار گرفته است. آزمایش‌هایی برای اندازه‌گیری تخلخل، وزن مخصوص، مقاومت فشاری تک محوری، تست برزیلی و مقاومت خمشی بر روی نمونه‌ها انجام شده و نشان داده است که با افزایش درصد زغال سنگ مصرفی در آجرها، تخلخل با روند ثابتی افزایش و مقایسه آنها و وزن مخصوص کاهش می‌یابد. بررسی نتایج حاصل و مقایسه آنها با استانداردهای مربوطه نیز نشان داده است که می‌توان آجرهای تولیدی را در بخش‌های مختلف ساختمان به کار برد؛ ضمن اینکه زغال موجود در ترکیب آجر نیز به دلیل داشتن ارزش حرارتی قابل

<sup>۱</sup> Silica Fume

### جدول ۱- نتایج آنالیز آزمایشگاهی لجن تصفیه خانه آب

پارامتر	واحد	مقدار
BOD <sub>5</sub>	mg/L	۸
COD	mg/L	۱۴۷۰
TSS	mg/L	۵۶۸۰
pH	-	۷/۳۸
دما	درجه سلسیوس	۲۰
آلدگی میکروبی	-	ثبت

به صورت کلوخه بود، پس از خنک شدن، خرد شده و به ذرات ریز تبدیل شد. در ادامه به منظور حذف ناخالصی‌ها و ذرات درشت دانه، رس و لجن تهیه شده به صورت جداگانه از الک نمره ۱۶ عبور داده شدند [۱۶]. نمونه‌ای از لجن خشک شده قبل و بعد از عبور از الک در شکل ۱ نشان داده شده است. سپس لجن و رس با نسبت‌های مختلف با یکدیگر مخلوط و با افزودن اندک آب به مخلوط حاصل، گل قهوه‌ای رنگی تهیه شد. میزان آب اضافه شده به مخلوط باید به اندازه‌ای باشد که گل به دست آمده خاصیت انعطاف‌پذیری داشته و بتواند شکل قالب به‌خود بگیرد. در این تحقیق رطوبت گل مورد استفاده، در حدود ۱۱ درصد برآورد شد. برای شکل دهی به گل، از قالب‌های مخصوص آجر استاندارد از جنس فایبرگلاس به بعد  $210 \times 100 \times 55$  میلی‌متر استفاده شد. نمونه‌ای از قالب مورد استفاده در شکل ۲ آورده شده است. در این خصوص خشت خام به دست آمده به مدت یک روز در مقابل نور آفتاب قرار گرفت تا خشک شود. رطوبت اندازه‌گیری شده برای خشت خشک شده در حدود ۷ درصد برآورد شد. در ادامه، آجرها به مدت ۲۴ ساعت در داخل کوره‌ای با حداقل دمای ۱۰۵۰ درجه سلسیوس قرار گرفتند [۱۷].



شکل ۱- لجن خشک شده قبل و بعد از عبور از الک نمره ۱۶

ویژگی‌های آجرهای ساختمانی مطابق استاندارد معروفی شده است. همچنین انجام آزمایش TCLP برای فلزات سرب، کادمیم، کروم، مس و روی، استفاده از رسوبات پشت سد به منظور تولید آجر ساختمانی را تأیید کرده است [۱۱]. در تولید آجر ساختمانی از لجن تصفیه خانه آب و رسوبات پشت سد تأمین آب شرب در کشور چین نیز دمای ۱۰۵۰ تا ۱۱۰۰ درجه سلسیوس و افزودن رس به میزان ۲۰ درصد به رسوبات به عنوان شرایط مورد نیاز برای تولید آجر مطابق استاندارد گزارش شده است [۱۲].

در تحقیقی دیگر از لجن مازاد تصفیه خانه فاضلاب کارخانه آلومینیوم سازی در ساخت آجر استفاده و نتایج قابل قبولی گزارش شده است [۱۳]. در سال ۲۰۰۳ در یک پروژه تحقیقاتی از لجن یک واحد تصفیه فاضلاب صنعتی برای ساخت آجر استفاده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده با افزایش لجن در ترکیبات اولیه آجر، مقاومت فشاری کاهش و درصد جذب آب افزایش یافته است [۱۴]. در پژوهشی دیگر در سال ۲۰۰۹ لجن حاوی آرسنیک در ساخت آجرهای ماشینی مورد استفاده قرار گرفته است. در این تحقیق همچنین اثر دمای کوره (۹۵۰ و ۱۰۵۰ درجه سلسیوس) بر روی پخت و کیفیت آجر بررسی شده است و بر اساس نتایج به دست آمده از این تحقیق، با افزایش میزان لجن، مقاومت فشاری به تدریج کاهش و درصد جذب آب توسط آجر افزایش یافته است [۱۵].

با عنایت به موارد بالا و با توجه به نیاز به احداث تعداد قابل توجهی تصفیه خانه آب در سطح کشور و همچنین در نظر گرفتن مشکل دفع لجن تولیدی در تصفیه خانه‌های مذکور، هدف اصلی از انجام این تحقیق بررسی امکان استفاده از لجن تصفیه خانه‌های آب در ساخت آجر ساختمانی است. لازم به ذکر است که در مورد استفاده از لجن تصفیه خانه‌های آب در تولید آجر، تاکنون تحقیقات بسیار اندکی در سطح دنیا انجام پذیرفته است.

## ۲- مواد و روشها

### ۲-۱- مشخصات لجن مورد استفاده

در این تحقیق لجن مورد نیاز از یکی از تصفیه خانه‌های آب تهران که شامل لجن حاصل از حوض‌های زلال ساز (پولساتور) و پساب حاصل از شستشوی معکوس صافی‌ها بود، تأمین شد. لازم به توضیح است که در این تصفیه خانه از کلروفیریک به عنوان منعقد کننده استفاده شد. نتایج حاصل از آنالیز آزمایشگاهی لجن مورد استفاده در جدول ۱ آورده شده است.

۲-۲- نحوه تهیه آجر با استفاده از لجن تصفیه خانه به منظور تهیه آجر ابتدا لجن به مدت ۲۴ ساعت در داخل آون و در دمای ۱۰۵ درجه سلسیوس قرار داده شد. لجن خشک شده که

اتمام کار دستگاه، نمونه‌ها از دستگاه خارج و تمیز شد تا هیچ گونه گرد و غباری بر روی آن‌ها نباشد. در خاتمه نیز نمونه‌ها وزن شدند و سپس با استفاده از رابطه ۱، درصد سایش هر یک از آجرها محاسبه شد [۱۶ و ۱۸].

$$(1) \quad 100 \times \text{وزن اولیه} / (\text{وزن پس از سایش} - \text{وزن اولیه آجر}) = \text{درصد سایش}$$

درصد جذب آب توسط آجر مطابق استاندارد ASTM C67- (1998) 60 اندازه‌گیری شد. در این مورد ابتدا آجر مورد نظر به مدت ۲۴ ساعت درون آون و در حرارت ۱۱۰ درجه سلسیوس کاملاً خشک شد و سپس وزن آن به دقت اندازه‌گیری شد (Wd). در ادامه آجر خشک شده بدون اینکه هیچ گونه صدمه‌ای به آن وارد شود، درون یک ظرف آب قرار گرفت. پس از گذشت ۲۴ ساعت، آجر از آب بیرون آورده شد و آبهای اضافی ( قطرات آب روی آجر) توسط یک پارچه خشک، از آن گرفته شد. در پایان نیز آجر به دقت وزن شده (Ww) و با استفاده از رابطه ۲، درصد جذب آب اندازه‌گیری شد [۱۹].

$$(2) \quad ((Ww-Wd) / Wd) \times 100 = \text{درصد جذب آب}$$

دانسیته نیز یکی از پارامترهای شاخص و قابل اندازه‌گیری در آجر است. این پارامتر بر اساس استاندارد، برای آجر باید بین ۱/۸ تا ۲ گرم بر سانتی‌متر مکعب باشد. در این تحقیق برای تعیین دانسیته، ابتدا ابعاد آجر با استفاده از کولیس مطابق استاندارد ملی شماره ۷ اندازه‌گیری و حجم آن برآورد شد [۱۹]. سپس آجر توسط ترازوی دقیق وزن شده و در نهایت با محاسبه نسبت وزن به حجم، میزان دانسیته آجر محاسبه شد.

برای محاسبه رطوبت بهینه<sup>۱</sup> که جزء پارامترهای مهم در بررسی ویژگی‌های کیفی تولید آجر است، از آزمایش تست تراکم مطابق استاندارد AASHTO-T99 استفاده شد [۲۰].

### ۳- نتایج و بحث

غلظت برخی از فلزات سنگین لجن خشک مورد استفاده در جدول ۲ آورده شده است. همانطور که مشاهده می‌شود، میزان فلزاتی مانند منگنز و کادمیم در نمونه لجن خشک شده بیش از حد انتظار است. لازم به ذکر است که کیفیت لجن تولیدی در تصفیه‌خانه‌های آب، تابعی از کیفیت آب خام و مواد شیمیایی مصرفی است. همچنین بر اساس مستندات موجود در شرکت آب و فاضلاب استان تهران، میزان فلزات سنگین شامل کروم، کبالت، کادمیم، مس، سرب،



شکل ۲- قالب‌های مخصوص آجر از جنس فایبرگلاس

لازم به ذکر است که برای اطمینان بیشتر در مراحل مختلف آزمایش، از هر نسبت اختلاط، حداقل دو نمونه آجر تهیه شد. در خاتمه نیز آجرهای آماده شده برای انجام آزمایش‌های مختلف به آزمایشگاه منتقل شدند.

### ۲-۳- نحوه انجام آزمایش‌ها


میزان مقاومت فشاری آجرهای تهیه شده مطابق استاندارد ASTM C1314 - 11a و با استفاده از دستگاه پلی استایرن مدل SCLP171 اندازه‌گیری شد. این دستگاه دارای نیرو سنج الکترونیکی با دقت ۱۰ نیوتون و قابلیت نصب ضخامت سنج SCL عملکرد دستگاه، بر اساس استاندارد ملی ۱۱۰۸ بود. بر این اساس پس از اطمینان از صاف بودن سطح آجر، ابعاد آجر مورد نظر توسط کولیس اندازه‌گیری شد و سپس آجر در زیر جک فشاری قرار داده شد و تا زمانی که صدای ترک خوردن آن به گوش برسد، بر آن نیرو وارد شد. در ادامه، میزان فشار ثبت شده توسط دستگاه قرائت و با تقسیم آن بر سطح، مقاومت فشاری آجر محاسبه شد [۱۸].

در این تحقیق، آزمایش سایش آجرها مطابق استاندارد ASTM C704 / C704M - 09e1 و با استفاده از دستگاه لس آنجلس مدل ۱۷۰ AG انجام شد. به این منظور ابتدا آجرها به مدت ۲۴ ساعت درون دستگاه آون با حرارت ۱۰۵ درجه سلسیوس قرار داده شد تا کاملاً خشک شوند. در مرحله بعد آجرها از دستگاه بیرون آورده شدند و با استفاده از ترازو (با دقت ۱/۰۰ گرم) وزن آنها به عنوان وزن اولیه اندازه‌گیری شد. در ادامه، دستگاه تمیز شده و نمونه‌های توزین شده به همراه ۱۱ عدد گوی فولادی (به قطر حدود ۴۶/۸ میلی‌متر و وزن ۳۹۰ تا ۴۴۵ گرم) در داخل دستگاه لس آنجلس قرار گرفت. پس از محکم کردن درب دستگاه به منظور جلوگیری از انتقال گرد و غبار به بیرون، دستگاه به مدت ۶ دقیقه و با سرعت ۳۳ دور در دقیقه (جمعاً ۲۰۰ دور) مورد استفاده قرار گرفت. پس از

<sup>۱</sup> Optimum Moisture Content (OMC)

اکسیدهای آهن در لجن که پس از قرار گرفتن در درجه حرارت بالا تغییر رنگ می‌دهند، ارتباط دارد.

نتایج حاصل از آزمایش درصد جذب آب توسط آجر نیز در شکل ۴ اورده شده است. با توجه به شکل مشاهده می‌شود که درصد جذب آب با افزایش نسبت لجن از صفر به ۱۰۰ درصد، از  $15/5$  به  $33/5$  درصد افزایش می‌یابد، که علت آن نیز افزایش خلل و فرج آجر در اثر افزایش نسبت لجن به رس است. هوانگ و همکاران در سال ۲۰۰۱ در تحقیقی مشابه رابطه مستقیم افزایش مقدار لجن با میزان جذب آب توسط آجر را گزارش نموده‌اند [۱۲]. از آنجاکه مطابق استاندارد ملی شماره ۷ ایران، بیشترین میزان قابل قبول جذب آب توسط آجر فشاری ۲۰ درصد بود، بنابراین حداقل نسبت لجن به رس به‌منظور رعایت استاندارد مذکور به ۲۸ درصد محدود می‌شود. اما از آنجایی که با افزودن نسبت لجن به ۴۲ درصد، میزان جذب آب به ۲۳ درصد می‌رسد که تنها ۳ درصد بیشتر از حد مجاز است، لذا با درصدی اغ�性 و صرف نظر از استفاده از آجر به عنوان آجر نما، می‌توان ۴۲ درصد لجن را به عنوان میزان قابل قبول در این مورد در نظر گرفت.



شکل ۴- درصد جذب آب بر حسب درصد لجن

با در نظر گرفتن موارد بالا، در ادامه مجدداً چند نمونه خشت خام با اختلاط ۴۲ درصد لجن نسبت به رس تهیه شد و پس از طی مراحل خشک شدن و پخت، برای انجام آزمایش تعیین درصد سایش به آزمایشگاه منتقل شد. نتایج مربوط به آزمایش تعیین درصد سایش آجر در جدول ۳ آورده شده است.

جدول ۳- نتایج حاصل از انجام آزمایش تعیین درصد سایش

متغیر	مقدار واحد
مجموع وزن اولیه آجرها	۴۰.۹۳ گرم
مجموع وزن آجرها پس از سایش	۳۰.۰۴ گرم
اختلاف وزن	۱۰.۸۹ گرم
میزان سایش	۲۶/۶ درصد


همانطور که ملاحظه می‌شود، آجرهای تهیه شده در این شرایط، دارای  $26/6$  درصد ساییدگی هستند که کمتر از حداقل میزان

نیکل، روی، آهن و منگنز در آب خام ورودی در حد ناچیز بوده است. بنابراین مواد مصرفی در تصفیه‌خانه عامل افزایش آلاینده‌هایی نظیر فلزات سنگین در لجن تولیدی است. به عبارت دیگر، کلروفریک مصرفی در تصفیه‌خانه دارای استاندارد و مرغوبیت لازم نبوده و باعث شده تا غلظت برخی از عناصر در لجن افزایش یابد.

جدول ۲- برخی پارامترهای لجن خشک شده

پارامتر (mg/kg)	مقدار در لجن خشک
آهن (Fe)	۱۰/۹۷
منگنز (Mn)	۱۰/۹۱
کادمیم (Cd)	۰/۱۵
فسفات (PO <sub>3</sub> )	۰/۲۰

نتایج حاصل از انجام آزمایش‌های مقاومت فشاری بر روی نمونه‌های مختلف آجر در شکل ۳ آمده است. با بررسی این نمودار مشاهده می‌شود که با افزایش نسبت لجن از صفر به ۱۰۰ درصد، میزان مقاومت فشاری آجر از  $44/9$  به  $142/6$  کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع کاهش می‌یابد. علت این امر را می‌توان به افزایش خلل و فرج آجر در اثر افزایش درصد وزنی لجن نسبت به رس ارتباط داد. در تحقیقی مشابه در سال ۲۰۱۱، کاهش مقاومت فشاری آجر در اثر افزایش نسبت لجن نیز گزارش شده است [۹ و ۱۲]. از آنجاکه مطابق استاندارد ملی شماره ۷، حداقل مجاز مقاومت فشاری آجر دستی  $80$  کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع است، لذا حداقل نسبت وزنی لجن به رس به‌منظور تولید آجر به  $42$  درصد محدود می‌شود.



شکل ۳- نتایج آزمایش مقاومت فشاری

لازم به ذکر است که با افزایش نسبت لجن به رس، میزان قرمزی آجرها بیشتر می‌شود که دلیل آن را می‌توان به وجود

لازم به ذکر است که کاهش دانسیته آجر، به شرط دارا بودن حداقل مورد نیاز سایر پارامترها مطابق استاندارد، به عنوان یک مزیت تلقی شده و باعث پایین آمدن وزن سازه و به تبع آن کاهش هزینه‌ها و همچنین کاهش خسارات و صدمات در هنگام قوعه زلزله می‌شود.

بنابراین به منظور تولید آجر فشاری و صرف نظر از استفاده از آجر به عنوان آجرنما، می‌توان تا حدکثر ۴۲ درصد نسبت لجن به رس را افزایش داد. مطابق نتایج آزمایش‌ها، هر چه درصد لجن اضافه شده کمتر باشد، مقاومت فشاری و دانسیته آجر بیشتر و درصد جذب آب و OMC کمتر خواهد شد. لازم به ذکر است که میزان لجن تولیدی در تصفیه خانه‌های آب، در مقایسه با میزان آجر تولیدی در کشور، ناچیز است و به نظر می‌رسد با برنامه ریزی و اعمال مدیریت صحیح، به راحتی بتوان لجن مازاد تولیدی را با مقادیری کمتر از حدکثر میزان ذکر شده، در کارخانجات تولید آجر به مصرف رساند.


استفاده از لجن تصفیه خانه‌های آب، در تولید آجر نه تنها هیچ‌گونه هزینه اضافی به واحدهای مربوطه تحمیل نمی‌کند، بلکه از نظر محیط‌زیستی نیز اقدامی ارزشمند و کاملاً دوستدار محیط‌زیست ارزیابی می‌شود. لازم به ذکر است که در این راستا باید لجن آبگیری شده به جای حمل به مراکز دفع، به واحدهای تولید آجر منتقل شود تا مجدداً مورد استفاده قرار گیرد. اختلاف هزینه مربوط به حمل به کارخانجات تولید آجر در مقایسه با حمل به مراکز دفع، بستگی به فاصله واحدهای مذکور با تصفیه خانه داشته و در این خصوص نمی‌توان اظهار نظر قطعی نمود. اما آنچه مسلم است اینکه، استفاده مجدد از لجن تصفیه خانه آب در تولید آجر ساختمانی می‌تواند تا حد زیادی از انتشار آلاینده‌های مربوط به محیط زیست بکاهد.

#### ۴- نتیجه‌گیری

در این پژوهش امکان استفاده از مخلوط لجن حاصل از حوض‌های زلال‌ساز و پساب حاصل از شستشوی معکوس صافی‌های یکی از تصفیه خانه‌های آب کشور در ساخت آجر فشاری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این کار تحقیقاتی نشان داد که استفاده از لجن در تهیه آجر یک راهکار عملی، مفید و اقتصادی برای دفع لجن تصفیه خانه‌های آب است. کم شدن وزن آجرهای ساخته شده از لجن، باعث پایین آمدن وزن سازه مربوطه شده که مزیت بزرگی در برابر حوادث ناشی از زلزله و همچنین کاهش هزینه‌های احداث سازه‌های آجری محسوب می‌شود. لازم به ذکر است که با افزایش درصد لجن حاوی فلز آهن نسبت به رس، میزان قرمزی رنگ آجرها نیز افزایش می‌یابد که این تنوع رنگ در آجرهای ساخته شده


تعیین شده توسط استاندارد به میزان ۵۰ درصد است. بنابراین آجرهای تهیه شده با اختلاط ۴۲ درصد لجن با رس، دارای مقاومت لازم در برابر سایش بوده و از این لحاظ نیز در مورد استفاده از لجن تصفیه خانه آب در تولید آجر مانع وجود ندارد.

روطوبت بهینه نیز یکی دیگر از پارامترهای مهم در بررسی ویژگی‌های کیفی تولید آجر است. نوسانات این متغیر برای درصدهای مختلف اختلاط لجن نسبت به خاک رس، در شکل ۵ آورده شده است. همانطور که مشاهده می‌شود، رطوبت بهینه با افزایش نسبت لجن رابطه مستقیم دارد، که دلیل آن را می‌توان به بالا بودن میزان خلل و فرج و همچنین اصطکاک بین ذرات پودر لجن مورد استفاده در مقایسه با خاک رس نسبت داد.



شکل ۵- نمودار رطوبت بهینه بر حسب درصد لجن

میزان تغییرات دانسیته نمونه‌های آجر نسبت به افزایش درصد لجن نیز در شکل ۶ آورده شده است. همانطور که مشاهده می‌شود، با افزایش درصد لجن، دانسیته نمونه‌های آجر کاهش می‌یابد که دلیل آن نیز، افزایش فضاهای خالی ایجاد شده در آجر، با افزایش نسبت لجن افروزده شده است. به عبارت دیگر، با افزایش تخلخل آجر در اثر افزودن لجن، میزان وزن و به تبع آن دانسیته آجر به علت ایجاد حفره‌های خالی کاهش می‌یابد. چنانگ و همکاران در سال ۲۰۰۸ نیز در تحقیقات خود به رابطه معکوس افزایش درصد لجن و میزان دانسیته اشاره نموده‌اند [۱۱].



شکل ۶- تغییرات دانسیته بر حسب درصد لجن

میزان جذب آب توسط آجر فقط در خصوص آجرهای نما دارای اهمیت است، لذا می‌توان از این پارامتر در برابر شاخص بسیار مهم مقاومت فشاری در مورد کاربرد آجر در دیوارهای باربر اغراض نمود. نتایج این تحقیق همچنین نشان داد که با افزایش نسبت لجن به رس، دانسیته آجر کاهش و میزان رطوبت بهینه آن افزایش می‌یابد.

از لجن برای استفاده در نمای ساختمان، یکی دیگر از مزیتهای این طرح به شمار می‌رود. همچنین ارزش حرارتی لجن موجود در آجر به عمل پخته شدن آجر در داخل کوره کمک می‌کند. بر اساس نتایج این تحقیق، بیشترین میزان لجن مورد استفاده در تهیه آجر با رعایت حداقل مقاومت فشاری مطابق استاندارد، به میزان ۴۲ درصد بود. همچنین بیشترین نسبت لجن به رس به منظور اجتناب از جذب بیش از حد آب توسط آجر ۲۸ درصد تعیین شد. از آنجاکه

## ۵- مراجع

1. Hoseinian, S. M. (2009). *Drinking water treatment plant design*, 1<sup>st</sup> Ed., Shahrab, Tehran. (In Persian)
2. Tarverdizadeh, E. (2009). "Optimization of sludge drying beds performance in wastewater treatment plant." MSc. Thesis, Tehran University, Iran. (In Persian)
3. Mirhosseini, G., Alavimoghaddam, M.R., and Maknon, R. (2007) "Investigation of application of Tehran municipal WWTPs' dried sludge in agriculture." *Environmental Sciences*, 4(4), 47-56.
4. Vaezi, F. (1980). "Recovery and reuse of iron salts as a coagulant in water treatment." MSc. Thesis, Tehran University of Medical Science, Iran. (In Persian)
5. Building and Housing Research Center Report. (2010). "Modification of consumption patterns." *Bazare Sakhteman and Tasisat*, 1(9), 4. (In Persian)
6. Shahdad, L. (2005). "Production of lightweight bricks using low grade coal." *1<sup>st</sup> Iranian Mining Engineering Conference*, Tarbiat Modares University, Iran.
7. Jamejam Online. (2010). "Production of lightweight bricks from waste paper." News No. 100867869101, <<http://jamejamonline.ir/printable.aspx?newsnum=100867869101>> (May 2012).
8. Soltani Sarvestani, M.R. (2008). "Accelerate the dewatering of water treatment sludge in the context of conventional solar beds and reuse of sludge (case study: 3, 4 Tehranpars water treatment plant)." MSc. Thesis, Abbaspour University of Technology, Iran. (In Persian)
9. Elangovan, C., and Subramanian, K. (2011). "Reuse of alum sludge in clay brick manufacturing." *Water Science and Technology*, 11(3), 333-341.
10. Hegazy, B.E.E., Fouad H.A., and Hassanain, A. M. (2012). "Incorporation of water sludge, silica fume, and rice husk ash in brick making." *Advances in Environmental Research*, 1(1), 83-96
11. Chiang, K.Y., Chien, K.L., and Hwang, S.J. (2008). "Study on the characteristics of building bricks produced from reservoir sediment." *J. of Hazardous Materials*, 159, 499-504
12. Huang, C., Pan, J.R., Sun, K.D., and Liaw, C.T. (2001). "Reuse of water treatment plant sludge and dam sediment in brick-making." *Water Science and Technology*, 44 (10), 273-277.
13. Khezri, S. M., Khalilzadeh Poshtegar, M., Khoramipour, S., and Ghafori, P. (2010). "Use of aluminum anodizing sludge cake in manufacture of bricks." *J. of Food, Agriculture and Environment (JFAE)*, 8 (3-4), 1158-1161.
14. Weng, C.H., Lin, D.F., and Chiang, P.C. (2003). "Utilization of sludge as brick materials." *Advances in Environmental Research*, 7 (3), 679-685.
15. Mahzuz, H.M.A., Alam, R., Alam, M.N., Basak, R., and Islam M.S. (2009). "Use of arsenic contaminated sludge in making ornamental bricks." *International Journal of Environmental Science and Technology*, 6(2), 291-298.
16. Braja, M., Das, G., and Ramana, V. (2010). *Principles of soil dynamics*, 2<sup>nd</sup> Ed., Cengage Learning Inc.
17. Tay, J.H., and Show, K.Y. (1999). "Constructive sludge disposal option converting sludge into innovative civil engineering materials." *7<sup>th</sup> International Association on Water Quality (IAWQ) Asia-Pacific Regional Conf.*, Taipei, Taiwan, 1023-1028.
18. Institute of Standards and Industrial Research of Iran. (2009). *Clay brick- specification and test methods*, ISIRI No 7, 4th Revision. ( In Persian)
19. ASTM. (1998). *ASTM C67 Standard test method for sampling and test brick and structural clay tile*, Annual book of ASTM standards, Sec.4, Construction, 04.08, 04.09, Soil and rock (I) and (II); West Conshohocken, PA.
20. AASHTO. (1982). *AASHTO T-99 Standard test methods for moisture relations of soils and soil-aggregate mixtures using 5.5 lb rammer and 12 in. drop*, Standard Specifications for Highway Materials and Methods of Sampling and Testing, Part II; Washington, D.C.