

# تأثیر آمونیاک قبل از رنگریزی بر رنگ پذیری و تغییر رنگ پشم رنگریزی شده با رنگرهای طبیعی ایرانی

دکتر مجید منتظر<sup>\*</sup>، سعید آهنکوب<sup>\*\*</sup>



فصلنامه  
علمی پژوهشی  
انجمن علمی  
فرش ایران  
شماره صدر  
۱۳۸۴



## چکیده

آمونیاک، یک قلیای ضعیف است که از آن برای متورم کردن نخ پشم پیش از مرحله رنگرزی استفاده می‌کنند. در این مطالعه، فرآیند آمونیاکی کردن پشم به وسیله درصدهای مختلف آمونیاک (۵، ۱۰ و ۲۰) توضیح داده شده و تأثیر آن بر رنگ پذیری نخ پشم با رنگرهای طبیعی شامل روناس، پوست گردو، پوست انار، برگ مو، پوست پیاز سفید و پوست پیاز قرمز بررسی شده است. همچنین تأثیر شرایط متفاوت دما، زمان و غلظت آمونیاک در رنگ پذیری نخ پشمی مورد توجه قرار گرفته است. آزمایش‌های رنگ‌سنجدی و اندازه‌گیری ثبات‌های نوری و شستشویی بر روی نمونه‌ها انجام شده و نتایج تغییرات رنگی با استفاده از انجام عملیات آمونیاکی در شرایط مختلف گزارش شده است.

## فهرست عالیم

\*تهرنگ، C<sup>\*</sup> خلوص، a<sup>\*</sup> قرمزی و سبزی، b<sup>\*</sup> زردی و آبی، L<sup>\*</sup> روشنایی

## کلید واژه‌ها

آمونیاک، نخ پشم، رنگزای طبیعی، مولفه رنگی، ثبات شستشویی، ثبات نوری.

گرفت که چگونگی و نوع رنگ‌های به کار رفته در رنگرزی نخ خامه، در کیفیت و ارزش نهایی فرش دستیاف بسیار مؤثر بوده و در ارزش افزوده این کالا با توجه به ویژگی‌های با ارزش فرش دستیاف ایران و از سویی با عنایت به اهمیت ویژه رنگ فرش می‌توان نتیجه

## ۱. مقدمه

در خصوص اثر آمونیاک پیش از رنگرزی با رنگزاهای طبیعی، گزارشی علمی دیده نشده، از این رو در این تحقیق به بررسی تأثیر آمونیاک بر روی میزان جذب رنگ کالا پیش از رنگرزی پرداخته شده است.

## ۲. مواد مصرفی

در این تحقیق از آمونیاک ۲۵ درصد آزمایشگاهی (محصول شرکت آرمان سینا)، دندانه زاج سفید صنعتی، اسید تارتاریک صنعتی، نخ پشم ایرانی دولاب با تاب راست پیچ و نمره ۲/۶ متریک و همچنین روناس، پوست گردو، پوست انار، برگ مو عسگری، پوست پیاز سفید و قرمز برای رنگزایی طبیعی استفاده شده است.

## ۳. شرایط آزمایش

عملیات دندانه دادن با استفاده از زاج سفید ۲ درصد نسبت به وزن کالا، در دمای ۱۰۰ درجه سانتیگراد و در زمان ۶۰ دقیقه انجام شده است. مقدار « $G:L=5:40$ » با اسید تارتاریک تنظیم شده است.

عملیات رنگرزی به وسیله رنگزاهای متفاوت با ۵۰ درصد رنگزا نسبت به وزن کالا در دمای ۷۰ درجه سانتیگراد و در زمان ۶ دقیقه انجام شده است. مقدار « $L:G=5:40$ » و « $PH=5$ » انتخاب شده است.

## ۴. روش‌های آماده‌سازی و رنگزی

در این تحقیق هشت روش متفاوت به کار گرفته شده که توضیح هریک از آنها به ترتیب گزارش می‌شود.

**روش اول:** در این روش پس از عملیات دندانه و خشک کردن نمونه، کالا با سه درصد مختلف آمونیاک عمل شده و سپس با استفاده از ۵۰ درصد ماده رنگزا نسبت به وزن کالا، رنگرزی شده است. هدف از این روش تعیین میزان غلظت بهینه آمونیاک پس از دندانه دادن بوده است.

**روش دوم:** این روش، مشابه روش اول انجام شده؛ با این تفاوت که تمامی فرایندها به صورت پیوسته، یعنی بدون خشک شدن کالا پس از هر مرحله، انجام شده است.

نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. در این راستا، استفاده از رنگزاهای طبیعی برای رنگرزی خامه به دلایلی (مانند و خواص ویژه این رنگزاهای) از اهمیت خاصی برخوردار است. از خصوصیات این رنگزاهای می‌توان به دوستدار محیط‌زیست بودن آنها (در صورت استفاده از دندانه مناسب) حساسیت کمتر آنها برای پوست، حساسیت بودن

آنها به شرایط قلیایی و ... اشاره کرد<sup>۱</sup> و تحقیقاتی بر روی رنگزاهای طبیعی صورت گرفته که از جمله می‌توان به مطالعه بر روی تأثیر اسید و دندانه بر جلا و شید رنگی ابریشم رنگرزی شده با روناس اشاره کرد.<sup>۲</sup>

کاربرد آمونیاک پیش از رنگرزی پشم موجب تورم اور تنوکورتکس الیاف، افزایش جذب رنگ و نیز کاهش مصرف ماده رنگزا می‌شود. این مسئله از جهت صرفه اقتصادی و مسائل محیط‌زیستی نیز حائز اهمیت است؛ ضمن اینکه وجود دندانه و آمونیاک سبب ایجاد اتصال پایدارتری بین کالا و ماده رنگی می‌شود.<sup>۳</sup>

کفتنی است در این خصوص منتظر و پروین زاده تأثیر آمونیاک را بر روی خامه قالی رنگرزی شده با رنگزاهای طبیعی، پس از رنگرزی بررسی کرده‌اند.<sup>۴</sup> در این تحقیق کالای پشمی رنگرزی شده با رنگزاهای طبیعی به وسیله ۳،۰۵٪ آمونیاک عمل شده که در تمامی موارد میزان  $L^*$  کاهش یافته است. در خصوص روناس و پوست گردو میزان  $C^*$ ،  $b^*$ ؛  $a^*$  نیز کاهش داشته، اما در مورد اسپرک و پوست پیاز سفید مقدار  $C^*$  افزایش یافته است. با این حال تأثیر آمونیاک بر روی پوست پیاز قرمز و قرمز دانه سبب کاهش مقدار  $C^*$  شده که بیان گر تیره‌تر شدن رنگ آنهاست. دلیل این تغییرات تحت تأثیر قرار گرفتن سیستم مزدوج مولکول رنگرا به وسیله محلول آمونیاک می‌باشد که سبب تغییر رنگ شده است. امکان ایجاد تعدادی از شکل‌های روناس پس از عمل با آمونیاک وجود دارد که یکی از آنها پایداری بیشتری خواهد داشت. همچنین این محققان اشاره کرده‌اند که پس از اسیدی کردن نمونه‌ها شید اول بازیافت نشده است.<sup>۵</sup>

هدف از این روش بررسی تأثیر خیس بودن کالا در عملیات بعدی بوده است.

## ۵. نتایج

نتایج حاصل از آزمایش ثبات نوری، ثبات شستشو و مولفه‌های رنگی که در جداول های ۳ تا ۷ برای هر رنگرا نشان داده شده، با یکدیگر مقایسه شده که برخی از این نتایج را ذکر می کنیم:

مقایسه درصدهای مختلف  $\% ۱۵$  و  $\% ۲۰$  آمونیاک: تعییرات عمدۀ عبارت است از روند افزایش  $h^*$  در مورد روناس و پوست پیاز قرمز که به معنای تعییر در ته رنگ آن است. روند افزایش  $C^*$  و  $b^*$  تنها در مورد روناس بیانگر افزایش خلوص و زردی در رنگ نمونه است. همچنین کاهش  $a^*$  در روناس و پوست پیاز قرمز نشان دهنده کاهش قرمزی و روند متفاوت افزایش  $L^*$  در پوست گردو، و کاهش آن نیز در پوست پیاز سفید و قرمز بیانگر افزایش روشنایی در پوست گردو و کاهش آن در پوست پیاز سفید و قرمز است.

مقایسه روش‌های اول و دوم: در اینجا  $h^*$  در روش اول برای روناس، پوست انار و پوست پیاز سفید بیشتر شده که نشان دهنده تعییر در ته رنگ نمونه است. مقدار  $C^*$  در روش اول بیشتر از روش دوم، و میزان  $b^*$  در روش اول نیز بیشتر از روش دوم است. همچنین میزان  $a^*$  در روش اول بیشتر از روش دوم به جز پوست انار است. میزان  $L^*$  یا روشنایی در روش اول برای روناس، پوست انار و پوست پیاز قرمز بیشتر از روش دوم است.

مقایسه روش‌های دوم و هفتم: میزان  $C^*$  در روش دوم برای روناس، پوست گردو و پوست انار کمتر از روش هفتم، و میزان  $b^*$  در روش دوم برای روناس، پوست گردو و پوست انار کمتر از روش هفتم است. میزان  $a^*$  در روش دوم کمتر از روش هفتم است که این امر نشان دهنده قرمزی بیشتر نمونه به دست آمده در روش دوم است.

مقایسه روش‌های سوم و پنجم: میزان  $h^*$  در روش سوم به جز روناس و پوست انار، برای بقیه نمونه‌ها افزایش یافته است. میزان  $C^*$  در روش سوم برای روناس، پوست

روش سوم: از آمونیاک به طور هم زمان در حمام رنگرزی استفاده شده که هدف از آن، مقایسه این روش با روش استفاده از آمونیاک پیش از رنگرزی بوده است.

روش چهارم: کالا بدون انجام عملیات آماده‌سازی رنگرزی شده و مرحله آمونیاکی کردن و دندانه دادن نیز حذف شده است. هدف از این روش بررسی تأثیر حضور دندانه و آمونیاک بر جذب رنگ بوده است.

روش پنجم: مرحله دندانه دادن حذف شده و کالا پس از عملیات آمونیاکی، رنگرزی شده است تا میزان تأثیر دندانه بر جذب رنگ دانسته شود.

روش ششم: مرحله آمونیاکی کردن حذف شده و کالا ابتدا دندانه و سپس رنگرزی شده است تا بدین رو میزان تأثیر آمونیاک بر جذب رنگ آشکار گردد.

روش هفتم: این روش، مشابه روش دوم است؛ با این تفاوت که مرحله دندانه دادن در دمای  $70$  درجه سانتیگراد انجام شده است. هدف از این روش، مشاهده تفاوت تأثیر دمای مرحله دندانه دادن بر میزان جذب رنگ بوده است.

روش هشتم: کالای حاصل از روش سوم تحت تأثیر درصد اسید تار تاریک قرار گرفته است تا میزان نفوذ رنگ را به داخل الیاف و نیز میزان برقراری پیوند بین رنگرا و کالا دانسته شود.

گفتنی است روش کدگزاری نمونه‌ها در جدول ۱ ارائه شده است.

## روش‌های اندازه‌گیری

ثبت نوری نمونه‌ها به روش استاندارد «B02:105:ISO» و ثبات شستشویی آنها نیز به روش استاندارد ISO 105:A02» تعیین شده‌اند. همچنین مقادیر مولفه‌های رنگی نمونه‌ها پس از آماده‌سازی، با دستگاه کالریمتر «ACS spectro-sensor II» تعیین و نتایج نیز در جدول ۲ تا ۷ گزارش شده است.

فصلنامه  
علمی پژوهشی  
انجمن علمی  
فرش ایران  
شماره چهار  
زمستان ۱۳۸۴

تیره شدن تغییر رنگ داده‌اند. از نظر ثبات نوری نیز می‌توان نتیجه گرفت که روناس بیشترین، پوست پیاز سفید نیز کمترین ثبات نوری را داشته‌اند. در ضمن پوست انار در برابر نور با تغییری خاص تیره‌تر می‌شود.

### نتیجه‌گیری

نتایج اندازه‌گیری مولفه‌های رنگی و ثبات‌های نوری و شستشویی برای نمونه‌های مختلف، تغییرات متفاوتی را نشان می‌دهد که در برخی نمونه‌ها این تغییرات زیاد و در برخی دیگر نیز کم است. پاره‌ای از تغییرات زیاد مربوط به روش‌های سوم، چهارم، پنجم و ششم است؛ به گونه‌ای که در روش سوم با استفاده از آمونیاک به طور هم‌زمان با رنگزا، نمونه‌های رنگرزی شده با روناس و پوست انار با کاهش زیاد  $h^*$  همراه‌اند؛ آنسان که در مورد روناس از  $8/39$  به  $5/24$  و در مورد پوست انار نیز از  $2/87$  به  $7/71$  رسیده است. همچنین مقدار  $C^*$  در نمونه‌های رنگرزی شده با روناس، پوست انار و پوست گردو کاهش یافته است. تغییرات در مورد روناس از  $8/55$  به  $5/30$ ، در مورد پوست انار از  $6/39$  به  $4/21$  و در مورد پوست گردو از  $9/24$  به  $2/15$  بوده است. افزون بر این میزان  $a^*$  نیز در این روش با رنگزهای روناس و پوست گردو کاهش یافته است. تغییرات  $a^*$  در روناس از  $9/42$  به  $7/27$  و در پوست گردو از  $8/11$  به  $4/6$  است. به طورکلی در اثر وجود آمونیاک همراه با رنگزا تغییر رزونانس در ساختار ملکول رنگرا تغییر کرده و تغییرات رنگی به وجود آمده است.<sup>5</sup> به علاوه اثر آمونیاک سبب شده که ثبات نوری و شستشویی کاهش کمی داشته باشد. این تغییر می‌تواند به جهت افزایش اسیدیته (به واسطه وجود آمونیاک) و کاهش پیوندهای بین رنگرا - دندانه-لیف باشد.

در روش پنجم که از دندانه استفاده نشده، میزان  $h^*$  در پوست پیاز سفید از  $7/54$  به  $6/71$  و در پوست پیاز قرمز نیز از  $8/82$  به  $9/46$  کاهش یافته است. همچنین میزان  $a^*$  برای پوست انار و پوست پیاز سفید و قرمز به ترتیب از

گردو و پوست انار کمتر از روش پنجم است. همچنین میزان  $b^*$  در روش سوم برای روناس، پوست گردو و پوست انار کمتر از روش پنجم می‌باشد. همچنین مقدار  $a^*$  به جز پوست انار، در روش سوم کمتر از روش پنجم می‌باشد این در حالی است که مقدار  $L^*$  در روش سوم بیشتر از روش پنجم گزارش شده است.

**مقایسه روش‌های چهارم و پنجم:** مقدار  $h^*$  در روش چهارم برای روناس، پوست گردو و پوست پیاز سفید و قرمز بیشتر شده است. همچنین مقدار  $a^*$  در روش سوم تنها در مورد پوست پیاز سفید و قرمز از روش پنجم کمتر شده است.

**مقایسه روش‌های چهارم و ششم:** مقدار  $h^*$  در روش چهارم برای روناس، و پوست گردو بیشتر شده است. همچنین میزان  $C^*$  در روش چهارم برای روناس، پوست انار، برگ مو و پوست پیازها کمتر از روش ششم می‌باشد. این در حالی است که میزان  $b^*$  در روش چهارم برای پوست انار، برگ مو و پوست پیاز سفید و قرمز کمتر از روش ششم است. از سوی دیگر، مقدار  $a^*$  در روش چهارم برای روناس، پوست گردو و برگ مو کمتر از روش ششم است. همچنین مقدار  $L^*$  در روش چهارم در تمام موارد کمتر از روش ششم است که این بیانگر افزایش تیرگی در رنگ نمونه‌ها در این روش است.

**مقایسه روش‌های ششم و شاهد:** مقدار  $h^*$  در روش ششم در تمام موارد کاهش یافته است. میزان  $C^*$  نیز در روش ششم در تمام موارد با کاهش مواجه شده است. همچنین میزان  $b^*$  برای تمامی نمونه‌های مورد آزمایش در روش ششم کاهش داشته و این در حالی است که مقادیر  $a^*$  در روش ششم برای روناس و پوست گردو کمتر از نمونه شاهد می‌باشد. همچنین مقادیر  $L^*$  در روش ششم برای روناس، پوست انار، برگ مو و پوست پیاز سفید و قرمز کمتر از روش شاهد است.

در ضمن تمامی نمونه‌های رنگرزی شده با رنگزهای مورد مطالعه از ثبات شستشویی خوبی برخوردار بوده‌اند؛ آن‌گونه که اغلب آنها پس از شستشو به سمت

۳. منتظر، م و دیگران «تأثیر اسید و دندانه بر جلا و شید رنگی ابریشم رنگرزی شده با روناس» پژوهش و سازندگی، ش ۲ تابستان ۱۳۸۲.
۴. M. Lewin, S. Sello, Handbook of fiber science and technology, Chemical Processing of Fibers and Fabrics, Part A; Marcel Dekker: New York, 1983; pp 168-169
۵. M. montazer, M. Parvinzadeh, Colorimetric Properties of Wool Dyed with Natural Dyes after Treatment with ammonia, Coloration Technology, 120, 2004.
۶. M. montazer, M. Parvinzadeh, Effect of Ammonia on Madder-Dyed Natural Protein Fibre, Journal of Applied Polymer Science, Vol. 93, 2704-2710, 2004.
۷. منتظر، م. پروین زاده، م. «تأثیر آمونیاک بر خصوصیات نخ پشمی رنگرزی شده با پوست انار»، امیرکبیر، سال چهاردهم، ش ۵۳ زمستان ۱۳۸۱.

به علاوه میزان روشنایی یا <sup>a</sup>L برای پوست گردو از ۷/۶ به ۹/۱۸ و ۰/۴ به ۹/۱۹ افزایش یافته است. به ۴/۲۸ برای برگ مو از ۸/۶۹ به ۶/۶۳ و برای پوست پیاز به ۲/۲۹ به ۶/۴۲ تغییر یافته است. در این نمونه ها میزان قرمزی افزایش یافته و میزان روشنایی نیز کاهش یافته است. این تغییر نشان دهنده تأثیر دندانه در افزایش جذب رنگ توسط کالا در رنگرزی با پوست پیاز سفید و قرمز است. همچنین دندانه در تغییر رنگی نیز مؤثر است. در روش چهارم که کالا مستقیماً پس از شستشو در دمای جوش رنگرزی شده است و عملیات با دندانه و آمونیاک نیز انجام نشده، بدین نتایج رسیدیم: کاهش <sup>b</sup>C در پوست پیاز قرمز و سفید به ترتیب از ۰/۳۳ به ۷/۲۷ و از ۳/۶ به ۸/۳۳ و نیز کاهش <sup>b</sup>a برای پوست پیاز قرمز از ۷/۲۷ به ۵/۲۰ و برای پوست پیاز سفید از ۲/۵۷ به ۸/۳۲ در خصوص این نمونه ها میزان زردی و خلوص نیز کاهش یافته است.

در روش ششم که کالا دندانه شده، اما عملیات آمونیاکی بر روی آن انجام نگرفته و همچنین رنگرزی در جوش انجام شده، میزان <sup>a</sup>a در برگ مو افزایش یافته، به گونه ای که از ۶/۳ به ۶/۳ رسیده است. همچنین در رنگرزی با روناس میزان <sup>a</sup>L از ۸/۳۴ به ۲/۲۷ کاهش یافته و در نتیجه، فرایند دندانه سبب کاهش روشنایی در روناس شده است. نتایج این تحقیق با تحقیق انجام شده بر روی اثر آمونیاک پس از رنگرزی <sup>a</sup><sup>b</sup> همخوانی نداشت و از روند ثابتی پیروی نمی کند. برخلاف نتایج اثر آمونیاک بعد از رنگرزی که سبب تیرگی رنگ شده، در اینجا آثار متفاوتی مشاهده شده است. به هر حال عملیات آمونیاک با هر غلظتی پیش از رنگرزی تأثیر چندانی بر روی رنگ کالا نداشته است.

## منابع

۱. ورزی، م. هنر و صنعت قالی در ایران (مشتمل بر سیری در تاریخ رنگرزی و طرح و بافت قالی) چ ۱ رز ۱۳۵۰.
۲. منتظر، م. «تحولات رنگرزی خامه قالی»، قالی ایران، سال سوم، ش ۳۱/۳۲، دی و بهمن ۱۳۷۹.



فصلنامه  
علی پژوهشی  
انجمن علمی  
فرش ایران  
شماره پنجم  
زمستان ۱۳۸۴

جدول ۱: روش کدگذاری نمونه‌ها

نکته	مشخصات کالا	نکته	مشخصات کالا
نمونه شاهد (بدون آموختایک)	V <sub>1</sub>	نمونه شاهد (بدون آموختایک)	M <sub>1</sub>
برگ مو عمل با ۵٪ آموختایک	V <sub>2</sub>	روناس عمل با ۵٪ آموختایک	M <sub>2</sub>
برگ مو عمل با ۱۰٪ آموختایک	V <sub>3</sub>	روناس عمل با ۱۰٪ آموختایک	M <sub>3</sub>
برگ مو عمل با ۱۵٪ آموختایک (روش اول)	V <sub>4</sub>	روناس عمل با ۱۵٪ آموختایک (روش اول)	M <sub>4</sub>
برگ مو رنگرزی توسط روش دوم	V <sub>5</sub>	روناس رنگرزی توسط روش دوم	M <sub>5</sub>
برگ مو رنگرزی توسط روش سوم	V <sub>6</sub>	روناس رنگرزی توسط روش سوم	M <sub>6</sub>
برگ مو رنگرزی توسط روش چهارم	V <sub>7</sub>	روناس رنگرزی توسط روش چهارم	M <sub>7</sub>
برگ مو رنگرزی توسط روش پنجم	V <sub>8</sub>	روناس رنگرزی توسط روش پنجم	M <sub>8</sub>
برگ مو رنگرزی توسط روش ششم	V <sub>9</sub>	روناس رنگرزی توسط روش ششم	M <sub>9</sub>
برگ مو رنگرزی توسط روش هفتم	V <sub>10</sub>	روناس رنگرزی توسط روش هفتم	M <sub>10</sub>
نمونه شاهد (بدون آموختایک)	OW <sub>1</sub>	نمونه شاهد (بدون آموختایک)	W <sub>1</sub>
پوست پیاز سفید عمل با ۵٪ آموختایک	OW <sub>2</sub>	پوست گردو عمل با ۵٪ آموختایک	W <sub>2</sub>
پوست پیاز سفید عمل با ۱۰٪ آموختایک	OW <sub>3</sub>	پوست گردو عمل با ۱۰٪ آموختایک	W <sub>3</sub>
پوست پیاز سفید عمل با ۱۵٪ آموختایک (روش اول)	OW <sub>4</sub>	پوست گردو عمل با ۱۵٪ آموختایک (روش اول)	W <sub>4</sub>
پوست پیاز سفید رنگرزی توسط روش دوم	OW <sub>5</sub>	پوست گردو رنگرزی توسط روش دوم	W <sub>5</sub>
پوست پیاز سفید رنگرزی توسط روش سوم	OW <sub>6</sub>	پوست گردو رنگرزی توسط روش سوم	W <sub>6</sub>
پوست پیاز سفید رنگرزی توسط روش چهارم	OW <sub>7</sub>	پوست گردو رنگرزی توسط روش چهارم	W <sub>7</sub>
پوست پیاز سفید رنگرزی توسط روش پنجم	OW <sub>8</sub>	پوست گردو رنگرزی توسط روش پنجم	W <sub>8</sub>
پوست پیاز سفید رنگرزی توسط روش ششم	OW <sub>9</sub>	پوست گردو رنگرزی توسط روش ششم	W <sub>9</sub>
پوست پیاز سفید رنگرزی توسط روش هفتم	OW <sub>10</sub>	پوست گردو رنگرزی توسط روش هفتم	W <sub>10</sub>
نمونه شاهد (بدون آموختایک)	OR <sub>1</sub>	نمونه شاهد (بدون آموختایک)	P <sub>1</sub>
پوست انار عمل با ۵٪ آموختایک	OR <sub>2</sub>	پوست انار عمل با ۵٪ آموختایک	P <sub>2</sub>
پوست بیان قرمز عمل با ۱۰٪ آموختایک	OR <sub>3</sub>	پوست بیان قرمز عمل با ۱۰٪ آموختایک	P <sub>3</sub>
پوست بیان قرمز عمل با ۱۵٪ آموختایک (روش اول)	OR <sub>4</sub>	پوست انار عمل با ۱۵٪ آموختایک (روش اول)	P <sub>4</sub>
پوست بیان قرمز رنگرزی توسط روش دوم	OR <sub>5</sub>	پوست انار رنگرزی توسط روش دوم	P <sub>5</sub>
پوست بیان قرمز رنگرزی توسط روش سوم	OR <sub>6</sub>	پوست انار رنگرزی توسط روش سوم	P <sub>6</sub>
پوست بیان قرمز رنگرزی توسط روش چهارم	OR <sub>7</sub>	پوست انار رنگرزی توسط روش چهارم	P <sub>7</sub>
پوست بیان قرمز رنگرزی توسط روش پنجم	OR <sub>8</sub>	پوست انار رنگرزی توسط روش پنجم	P <sub>8</sub>
پوست بیان قرمز رنگرزی توسط روش ششم	OR <sub>9</sub>	پوست انار رنگرزی توسط روش ششم	P <sub>9</sub>
پوست بیان قرمز رنگرزی توسط روش هفتم	OR <sub>10</sub>	پوست انار رنگرزی توسط روش هفتم	P <sub>10</sub>

Archive of SID جدول ۲: مولفه‌های رنگی، ثبات نوری و ثبات شستشویی نمونه‌های رنگرزی شده با روناس

ثبات نوری	ثبات شستشویی	L*	a*	b*	C*	h	نمونه
۵	۵	۳۴.۸	۴۲.۹	۳۵.۷	۳۵.۸	۳۹.۸	M <sub>1</sub>
۵	۵	۳۲.۲	۴۹.۹	۳۳.۵	۳۱.۱	۴۹.۹	M <sub>2</sub>
۵	۵	۳۶.۴	۴۴.۴	۳۵.۶	۳۵.۴	۴۰.۰	M <sub>3</sub>
۵	۵	۳۶.۸	۴۲.۷	۳۶.۳	۳۶.۱	۴۰.۹	M <sub>4</sub>
۵	۵	۳۹.۰	۴۸.۵	۴۷.۱	۴۷.۱	۴۵.۱	M <sub>5</sub>
۴	۴	۳۰.۲	۴۷.۷	۱۲.۶	۳۰.۰	۴۴.۵	M <sub>6</sub>
۵	۵	۳۷.۹	۴۸.۹	۴۵.۷	۳۸.۹	۴۱.۶	M <sub>7</sub>
۵	۵	۳۸.۱	۴۸.۶	۴۶.۲	۳۷.۵	۴۰.۴	M <sub>8</sub>
۵	۵	۳۷.۵	۴۹.۵	۴۵.۳	۴۲.۸	۴۶.۲	M <sub>9</sub>
۵	۵	۳۷.۱	۴۸.۷	۴۷.۹	۴۳.۹	۴۴.۷	M <sub>10</sub>

جدول ۳: مولفه‌های رنگی، ثبات نوری و ثبات شستشویی نمونه‌های رنگرزی شده با پوست گردو

ثبات نوری	ثبات شستشویی	L*	a*	b*	C*	h	نمونه
۲	۵	۳۵.۸	۱۱.۸	۲۱.۹	۴۶.۹	۶۱.۵	W <sub>1</sub>
۲	۵	۳۴.۷	۱۱.۵	۲۱.۴	۴۶.۷	۶۱.۷	W <sub>2</sub>
۲	۵	۳۶.۵	۱۲.۱	۲۲.۱	۴۵.۷	۶۱.۲	W <sub>3</sub>
۲	۵	۳۶.۹	۱۲.۱	۲۲.۰	۴۵.۷	۶۱.۱	W <sub>4</sub>
۲	۵	۳۶.۸	۱۱.۶	۲۱.۷	۴۳.۶	۶۱.۳	W <sub>5</sub>
۲	۴	۴۳.۳	۶.۴	۱۳.۸	۱۵.۳	۶۶.۹	W <sub>6</sub>
۲	۵	۳۰.۸	۹.۸	۱۲.۸	۴۰.۳	۶۱.۰	W <sub>7</sub>
۲	۵	۳۸.۴	۹.۹	۱۷.۵	۳۰.۱	۶۰.۴	W <sub>8</sub>
۲	۵	۳۷.۱	۱۰.۱	۱۷.۰	۱۹.۸	۵۹.۲	W <sub>9</sub>
۲	۵	۳۳.۲	۱۱.۵	۲۱.۷	۴۴.۵	۶۱.۹	W <sub>10</sub>

فصلنامه  
علی پژوهشی  
انجمن علمی  
فرش ایران  
شهره صدر  
زمستان ۱۳۸۴

۱۴

جدول ۴: مولفه‌های رنگی، ثبات نوری و ثبات شستشویی نمونه‌های رنگرزی شده با پوست انار

ثبات نوری	ثبات شستشویی	L*	a*	b*	C*	h	نمونه
۶	۵	۶۸.۲	۱.۸	۳۹.۶	۳۹.۶	۸۷.۲	P <sub>1</sub>
۶	۵	۶۹.۵	۱.۲	۴۲.۴	۳۲.۴	۸۶.۸	P <sub>2</sub>
۶	۵	۶۸.۷	۱.۱	۴۲.۰	۳۲.۰	۸۶.۱	P <sub>3</sub>
۶	۵	۷۰.۶	۱.۲	۴۲.۴	۳۲.۴	۸۶.۴	P <sub>4</sub>
۶	۵	۶۸.۵	۱.۴	۴۱.۹	۳۲.۰	۸۵.۵	P <sub>5</sub>
۶	۴	۵۹.۳	۶.۷	۲۰.۳	۲۱.۴	۷۱.۷	P <sub>6</sub>
۶	۵	۵۵.۷	۶.۷	۲۰.۱	۲۰.۶	۷۹.۱	P <sub>7</sub>
۶	۵	۵۷.۳	۶.۸	۲۱.۱	۲۱.۷	۷۹.۳	P <sub>8</sub>
۶	۵	۶۲.۷	۱.۵	۴۶.۱	۴۶.۳	۸۴.۴	P <sub>9</sub>
۶	۵	۶۶.۵	۱.۱	۴۳.۶	۴۳.۸	۸۴.۶	P <sub>10</sub>

لازم به ذکر است که نمونه رنگرزی شده با پوست انار پس از قرار گرفتن در معرض نور تیره‌تر شده است. این نتیجه با نتایج قبلی منطق است (۶).

جدول ۵: مولفه‌های رنگی، ثبات نوری و ثبات شستشویی نمونه‌های رنگرزی شده با برگ مو

ثبات نوری	ثبات شستشویی	L*	a*	b*	C*	h	نمونه
۴	۵	۵۹.۸	۱.۶	۵۵.۳	۵۵.۷	۸۸.۷	V <sub>۱</sub>
۳	۵	۵۹.۵	۱.۷	۴۴.۶	۴۴.۷	۸۷.۷	V <sub>۲</sub>
۳	۵	۷۰.۳	۱.۷	۵۲.۵	۵۲.۵	۸۸.۴	V <sub>۳</sub>
۳	۵	۵۹.۵	۱.۸	۵۱.۴	۵۱.۴	۸۷.۹	V <sub>۴</sub>
۴	۵	۷۱.۵	۱.۱	۴۰.۴	۴۰.۴	۸۸.۷	V <sub>۵</sub>
۴	۴	۶۴.۳	۲.۱	۴۸.۵	۴۸.۷	۸۷.۷	V <sub>۶</sub>
۴	۵	۵۳.۸	۲.۴	۴۷.۴	۴۷.۴	۸۷.۷	V <sub>۷</sub>
۴	۵	۶۲.۶	۲.۴	۴۷.۴	۴۷.۴	۸۷.۸	V <sub>۸</sub>
۴	۵	۶۶.۲	۲.۶	۴۱.۴	۴۱.۴	۸۷.۷	V <sub>۹</sub>
۴	۵	۷۰.۹	۲.۴	۴۰.۴	۴۰.۴	۸۷.۷	V <sub>۱۰</sub>

جدول ۶: مولفه‌های رنگی، ثبات نوری و ثبات شستشویی نمونه‌های رنگرزی شده با پوست پیاز سفید

ثبات نوری	ثبات شستشویی	L*	a*	b*	C*	h	نمونه
۴	۵	۵۱.۵	۱۸.۹	۵۷.۴	۵۰.۷	۷۱.۶	OW <sub>۱</sub>
۴	۵	۵۸.۱	۱۲.۶	۵۸.۹	۵۰.۹	۷۵.۱	OW <sub>۲</sub>
۴	۵	۵۵.۶	۱۷.۴	۵۹.۴	۵۱.۴	۷۳.۶	OW <sub>۳</sub>
۴	۵	۵۵.۱	۱۶.۳	۵۹.۱	۵۱.۷	۷۴.۴	OW <sub>۴</sub>
۳	۵	۵۵.۶	۱۶.۴	۴۱.۴	۴۰.۰	۷۸.۴	OW <sub>۵</sub>
۳	۴	۵۵.۶	۱۹.۰	۴۷.۴	۴۵.۷	۷۳.۰	OW <sub>۶</sub>
۳	۵	۴۸.۹	۱۹.۴	۴۷.۷	۴۷.۷	۵۹.۶	OW <sub>۷</sub>
۳	۵	۴۱.۹	۲۱.۸	۴۰.۴	۴۷.۸	۵۴.۷	OW <sub>۸</sub>
۴	۵	۴۹.۹	۱۸.۴	۴۰.۲	۴۸.۸	۷۷.۷	OW <sub>۹</sub>
۴	۵	۴۹.۰	۱۸.۴	۴۷.۰	۴۷.۸	۷۳.۴	OW <sub>۱۰</sub>

جدول ۷: مولفه‌های رنگی، ثبات نوری و ثبات شستشویی نمونه‌های رنگرزی شده با پوست پیاز قرمز

ثبات نوری	ثبات شستشویی	L*	a*	b*	C*	h	نمونه
۵	۵	۴۲.۶	۴.۰	۲۲.۸	۴۴.۰	۸۷.۸	OR <sub>۱</sub>
۴	۵	۴۴.۰	۹.۸	۲۲.۴	۴۴.۳	۷۳.۱	OR <sub>۲</sub>
۴	۵	۴۱.۹	۶.۱	۲۴.۴	۴۴.۳	۷۹.۸	OR <sub>۳</sub>
۴	۵	۴۱.۱	۶.۷	۲۲.۶	۴۴.۴	۸۱.۸	OR <sub>۴</sub>
۵	۵	۴۶.۴	۸.۸	۴۵.۴	۴۶.۶	۷۵.۹	OR <sub>۵</sub>
۵	۴	۴۸.۳	۱۰.۲	۴۴.۴	۴۶.۹	۷۱.۰	OR <sub>۶</sub>
۵	۵	۴۱.۴	۱۰.۶	۴۰.۴	۴۷.۷	۷۷.۷	OR <sub>۷</sub>
۵	۵	۴۹.۴	۱۰.۶	۴۱.۰	۴۸.۸	۷۶.۹	OR <sub>۸</sub>
۵	۵	۴۵.۴	۱۰.۸	۴۰.۴	۴۴.۷	۶۷.۴	OR <sub>۹</sub>
۵	۵	۴۰.۰	۱۰.۰	۴۰.۱	۴۱.۷	۶۴.۳	OR <sub>۱۰</sub>