

بررسی بیرون دهانی اثرات مایعات اسیدی وابسته به غذا، بر روی ویژگی های سطحی (سختی و زبری) دو گونه کامپوزیت و یک نوع کامپوزیت تغییر یافته ی پلی اسید (کامپومر)

دکتر مهران معتمدی* - دکتر زهره لردان**

چکیده

مقدمه: با توجه به این که، محیط دهان، یکی از محیط های شیمیایی است، که می تواند باعث سایش رزین های کامپوزیت شود، در نتیجه، در این پژوهش از دو محیط اسیدی ضعیف (اسید لاکتیک و اسید سیتریک) و یک محیط شاهد (آب مقطرا) استفاده شد تا اثرات این محیط ها، بر روی سختی و زبری سطح کامپوزیت های هلیومولار، Z250 و کامپومر کامپو گلاس بررسی گردد.

مواد و روش: دیسک هایی از هر سه گونه ماده فراهم و سطح آنها پالیش شدند. دیسک ها برای آزمون سختی و زبری جدا شدند و در محیط آب مقطرا، اسید لاکتیک^۱ ۰/۰۲ n و اسید سیتریک ۰/۰۲n قرار گرفتند. همه ای محیط ها در دمای ۳۷ درجه ای سانتی گراد گذاشته شدند. پس از یک هفته، دیسک ها به وسیله ای دستگاه سختی سنج و زبری سنج بررسی شدند.

یافته ها: از لحاظ زبری سطح مواد، تفاوتی چشمگیر در میان مواد در محیط های گوناگون دیده نشد، اما از لحاظ سختی سطح مواد در محیط اسید لاکتیک، سختی کامپوگلاس Z250 از کامپوزیت بیشتر بود، اما سختی سطح مواد در محیط آب مقطرا و اسید سیتریک، تقریباً یکسان بود.

نتیجه گیری: تأثیر مواد غذایی مختلف بر زبری سطح مواد ترمیمی همنگ تقریباً یکسان می باشد ولی این اثر بر سختی مواد همنگ می تواند متفاوت باشد که بستگی به نوع ماده غذایی و جنس ماده ای همنگ دارد.

واژگان کلیدی: مایعات اسیدی وابسته به غذا، ویژگی های سطحی، کامپوزیت و کامپومر

* استادیار گروه ترمیمی و زیبایی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز
** دندانپزشک

^۱n= نرمالیت، واحد غلظت محلول های شیمیایی

مقدمه

انتخاب ماده ای برای ترمیم ضایعات پوسیدگی و دیگر نارسایی های دندان ها، در جایی که زیبایی عاملی با اهمیت به شمار می آید، هنوز هم زمینه ای بحث برانگیز است. ترمیم با مواد همنگ دندان ممکن است با دست کم، از دست رفتن بافت دندان در زمان کوتاه و هزینه ای متوسط، در مقایسه با هزینه ای سنگین روکش تمام تاجی تمام شود^(۱).

یکی از عواملی که، سبب سایش و تجمع پلاک بر روی مواد همنگ دندان می گردد، برنامه ای ویژه ای بیماران، مانند غذاهای ترش و شیرین گوناگون است. این مواد، با تولید اسید سیتریک و اسید لاکتیک، بر روی خواص ماده ای ترمیمی اثر گذاشته و طول عمر آن را کاهش می دهد. بیشتر افراد خواهان آن هستند که دندان هایشان طبیعی به نظر برسد، حتی در نواحی از ساختار دندانی، که به طور معمول نشان داده نمی شود. طول عمر یک ترمیم زیبایی، به عواملی متعدد بستگی دارد، برای نمونه، چگونگی مشکل اولیه، روش درمان، ماده ای ترمیمی مصرفی، ورزیدگی دندانپزشک و نیز، عوامل مربوط به بیمار، چون بهداشت دهان، اکلوزن، برنامه ای غذایی و عادات نامناسب^(۲).

مواد و روش

شمار ۲۰ دیسک از هر سه گونه ماده ای کامپوزیت هلیومولار، کامپوزیت Z250، کامپومر کامپوگلاس فراهم شد. (دیسک ها به وسیله ای قالبی به قطر ۶/۵ میلی متر و ضخامت ۲/۵ میلی متر فراهم شدند). روی هم رفته، ۶۰ دیسک از کامپوزیت ها و کامپومر موجود، به دست آمد، که مشخصات آنها در جدول شماره ای ۱ نشان داده شده است.

سپس، آنها به وسیله ای فرzhهای کامپوزیت، پرداخت و با رابر (Rubber) مخصوص کامپوزیت پالیش و ۲۴ ساعت در آب مقطمر گذاشته شدند. شمار ۳۰ دیسک برای آزمون سختی و ۳۰ عدد دیگر، برای آزمون زبری جدا شدند (از هر ماده ۱۰ عدد برای سختی و ۱۰ عدد برای زبری).

هر دسته ای ۳۰ تایی به دو گروه مورد مطالعه نه تایی و یک گروه کنترل ۱۲ تایی مطابق زیر بخش شدند:

۱- در این گروه (شاهد) از هر ماده چهار عدد انتخاب و در آب مقطر و دمای ۳۷ درجه ای سانتیگراد قرار گرفتند.

سختی سطح مواد گوناگون، در محیط مایعات اسیدی واسته به غذا با یکدیگر فرق دارند، که می تواند به دلیل ترکیب شیمیایی مواد گوناگون باشد، چون این مایعات، اثری گوناگون بر روی یکی از ترکیب های شیمیایی دارد. برای نمونه، مایعات آلی، چون هپتان و محلول آب و اتانول، به تخریب ماتریکس رزینی تمایل دارند، در حالی که، آب و اسیدهای ضعیف درون دهان، می توانند فیلرهای کانی را تخریب کنند^(۳).

اتanol و ارگانیک اسیدهای پلاک (مانند، اسید سیتریک، اسید لاکتیک و اسید پرپیونیک) در گسترهای مشخص، توان کاهش سختی سطح پلیمرهایی با Bis GMA base را دارند^(۴). در پژوهشی همانند، که در سال ۲۰۰۰، به وسیله ای آدریان یو.جی.یاپ (Adrian UJ Yap) مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

اندازه گیری می شود. اندازه ی زبر بودن سطح، به صورت منحنی بر روی صفحه نشان داده می شود. سپس، داده های به دست آمده با آنالیز آنوا دو سویه (Two-way ANOVA) و آزمون تام هان (Tamhan) و Tukey HSD بررسی شدند.

یافته ها

یافته های مربوط به اندازه گیری زبری سطح (RA) و درجه ی سختی (KHN) سطح مواد، در جدول شماره ۲ آمده است. در بخش مربوط به آزمون زبری ($p < 0.05$) است، که نشان دهنده ی نبود اثر دو سویه در میان محیط و ماده است و تفاوتی میان مواد از نظر زبری دیده نمی شود و اگر هم تفاوتی وجود داشته باشد، از نظر آماری دارای اهمیت نیست. در هر سه محیط موجود، مواد از لحاظ زبری سطح، تقریباً یکسان بودند و تفاوتی چشمگیر دیده نمی شد. اما در مورد آزمون سختی، چون واریانس ها با هم برابر نبودند، از درجه ی اطمینان آزمون ها کاسته شد و در اینجا، چون $p < 0.05$ است، در نتیجه، نشان می دهد اثر دو سویه در میان مواد و محیط وجود دارد.

سختی سطح مواد در محیط آب مقطر و اسید سیتریک، تقریباً همانند هم بودند و تفاوتی چشمگیر دیده نمی شد، اما در محیط اسید لاکتیک، سختی سطح کامپوزیت Z250 از کامپومر کامپوگلاس بیشتر بود.

-۲- در این گروه از هر ماده سه عدد انتخاب و در اسید سیتریک ۰/۰۲n و دمای ۳۷ درجه ی سانتیگراد قرار گرفتند.

-۳- در این گروه از هر ماده سه عدد انتخاب و در اسید لاکتیک ۰/۰۲n و دمای ۳۷ درجه ی سانتیگراد قرار گرفتند.

پس از ۲۴ ساعت، دیسک ها از درون آب م قطر بیرون آورده و به مدت یک هفته، در محلول های یاد شده نگهداری شدند. بیشترین جذب آب و حلالیت در کامپوزیت ها در طی هفت روز اول اتفاق می افتد^(۵) و چون این محلول بسیار رقیق است، مدت یک هفته مشکلی را ایجاد نمی کند و با واقعیت دهان تناسب دارد. پس از یک هفته، دیسک ها را در آورده و با آب شسته و خشک کرده و برای آزمون سختی و زبری آماده گردیدند. سختی سطح مواد، به وسیله ی دستگاه سختی سنج دقیق (Microhardness tester) اندازه گیری شدند. واحد دستگاه در این جا (Knoop) است، که بر روی هر دیسک باری برابر ۱۰۰ گرم در ۱۵ ثانیه اعمال می شود. میزان سختی با اندازه گیری قطر اثر نوک فرورونده به دست می آید.

زبری سطح مواد، به وسیله ی دستگاه زبری سنج (Roughness tester) اندازه گیری شدند. عملیات اندازه گیری از حرکت سوزن دستگاه بر روی سطح مواد، به دست می آید، که از این راه میانگین زبری سطح بر پایه ی دو نظام متریک و اینج

جدول شماره ۱: ویژگی های مواد به کار برده شده

نام ماده	گونه ی ماده	تولید کننده	محل
Z250 هلیموکار کامپوگلاس	کامپوزیت کامپوزیت کامپومر	SM ویوادنت ویوادنت	امریکا آلمان آلمان

جدول شماره ۲: یافته های اندازه گیری زبری سطح * (RA) و سختی سطحی ** (KHN)

کامپوگلاس		کامپوگلاس		هليومولار		هليومولار		Z250		Z250	
KHN		RA		KHN		RA		KHN		RA	
پس از آزمون	پیش از آزمون	پس از آزمون	پیش از آزمون								
۷۲	۷۲	۰/۳	۰/۳	۴۴	۴۸	۰/۲	۰/۲	۷۰	۷۴	۱/۱	۱/۰ - ۱
۸۴	۸۵	۰/۴	۰/۳	۴۸	۴۸	۰/۵	۰/۴	۷۷	۷۷	۰/۵	۰/۵ - ۲
۶۵	۶۵	۰/۷	۰/۵	۹۶	۱۰۰	۰/۷	۰/۵	۸۲	۸۵	*** سطح خراب است	
۸۸	۹۰	۰/۴	۰/۲	۴۸	۵۵	۰/۷	۰/۷	۷۳	۷۵	۰/۴	۰/۳ - ۴
۷۵	۷۵	۰/۷	۰/۵	۶۲	۶۸	۰/۶	۰/۵	۸۶	۸۷	۰/۳	۰/۲ - ۱
۱۱۰	۱۱۵	۰/۵	۱/۳	۶۲	۶۵	۰/۴	۰/۴	۹۸	۹۹	۰/۳	۰/۳ - ۲
۷۷	۷۸	۱/۱	۱/۰	۶۲	۶۲	۰/۸	۰/۷	۸۶	۸۶	۰/۷	۰/۵ - ۳
۶۸	۶۸	۰/۵	۰/۵	۵۰	۵۹	۰/۶	۰/۶	۱۱۶	۱۱۷	۰/۷	۰/۵ - ۱
۵۵	۶۰	۰/۶	۰/۵	۱۱۸	۱۲۰	۰/۸	۰/۸	۱۰۸	۱۰۸	۰/۶	۰/۵ - ۲
۶۲	۶۵	۰/۵	۰/۳	۹۷	۱۰۲	۰/۴	۰/۲	۱۴۸	۱۴۹	۰/۷	۰/۴ - ۳
نظام متريک											

* واحد اندازه گيری زبری سطح بر حسب ميكرون است (متريک).

** اندازه گيری سختی بر حسب Knoop و بار ۱۰۰ گرم انجام گردیده است و برابر KHN ثبت گردیده است و پيش تر سطح قطعات پاليش شده است.

*** قوس ايجاد شده بر روی سطح، عملیات اندازه گيری را با دشواری روبه رو ساخت.

بحث
محلول های شيميايی اثر می گيرد ^(۲). در اين بررسی هم، سطح مواد پاليش شدند تا با آنچه که، در دهان رخ می دهد، نزديک باشد. در محيط اسيد سيتريک و آب مقطر، همه ماده تقریباً سختی سطح يكسانی داشتند، اما در محيط اسيد لاكتيك، سختی سطح کامپوزيت Z250 از کامپوگلاس بيشتر بود. به دليل اين که، بيشترین تغيير در سختی سطح مواد، در هفته ای نخست رخ می دهد، در اين برس هم، مدت هفت روز در نظر گرفته شد. به طور کلی، ماتريكس رزني و فيلر کامپورها، تحت تأثير واکنشي acid-base، بعد از فعال شدن به وسیله نور و هيدراته شدن، از واکنش اسيد- باز اثر می پذيرند. جذب آب به وسیله ماتريكس رزني پلimerize شده برای واکنش اسيد- باز ضرورت دارد، که باعث کاهش سختی سطح مواد می شود ^(۳).

يکی از مهم ترين ويژگی هایی که مواد ترمیمی به وسیله ای آن سنجیده می شوند، ويژگی سختی است، که به گونه ای گستردگی به صورت مقاومت در برابر تضاريس های هميشه‌گی در سطح یا نفوذ چيزی در سطح ماده تعريف می شود ^(۴). به وسیله ای ويژگی های سختی، می توان مقاومت سايش ماده را تعیین کرد ^(۵).

اثر چرخه ای دما، اثر bleaching در مطب و اثرات زمان عمل Finishing/ polishing بر روی سختی سطح مواد، به گنه ماده بستگی دارد ^{(۶) و (۷)}. سطح همه ماده کامپوزيت ها، در محلول آب و اتانول ۲۵ تا ۷۵ درصد، نرم می شود و رابطه ای ضعيف ميان ضخامت لایه ای سايش (degradation) با کاهش سختی سطح کامپوزيت ها وجود دارد ^(۹). سطح پاليش شده ماده، سبب به وجود آمدن يک سطح سرشار از فيلر شده؛ که سختی کنوب

مواد به اندازه فیلر و میزان تشکیل زنجیره های پلیمریزه شده کامل دارد که بتواند در برابر جذب آب مقاومت نشان داده و حلالیت کمتری داشته باشد. از آنجا که، در این بررسی، در سطح کامپومر (کامپوگلاس) تغییر، در محیط آب مقطر رخ نداده، ممکن است جذب آب در دوره‌ی یک هفته رخ نداده باشد.

نتیجه گیری

- ۱- اندازه‌ی زبری مواد در محیط‌های گوناگون، تقریباً یکسان به نظر می‌رسند و تفاوتی چشمگیر میان مواد، دیده نمی‌شود.
- ۲- از لحاظ سختی سطح مواد در محیط آب مقطر و اسید سیتریک، همه‌ی مواد تقریباً سختی یکسان دارند.
- ۳- در محیط اسید لاکتیک، سختی کامپوزیت Z250 از کامپوگلاس بیشتر بوده، اما هلیومولار، از نظر سختی سطح، تقریباً با کامپوگلاس یکسان است. (البته، از نظر آماری، چون در مورد KHN واریانس‌ها برابر نیستند، در نتیجه، از اعتبار آزمون‌ها کاسته می‌شود).

چون انبساط ناشی از جذب آب از مایعات داخل دهانی حدود ۱۵ دقیقه بعد از پلی مریزاسیون (Hygroscopic expansion) اتفاق می‌افتد، بیشترین رزین‌ها یک هفته زمان نیاز دارد تا این انبساط به حد تعادل رسیده و حدود چهار روز به حداقل انبساط خواهد رسید. کامپوزیت‌های با فیلرهای fine جذب آب کمتری نسبت به Microfine داشته و بنابراین انبساط کمتری در برابر مایعات داخل دهانی خواهد داشت^(۱۰). حلالیت در آب رزین‌ها متغیر است و بستگی به پلیمریزاسیون کامل آن دارد، اگر نور کافی جهت Curing کامل به کامپوزیت نرسد، لایه‌های عمقی پلی مریزاسیون کامل پیدا نخواهد کرد و جذب آب و حلالیت بیشتری دارد که ممکن است در کلینیک به صورت بی ثباتی سریع و زودرس رنگ، نمایان شود^(۱۱).

در تحقیقات مشابه اثر زبری یا زبری سطح مواد همنگ بستگی به نوع مایعات و استه به غذا نداشته و این پدیده با گذشت زمان اتفاق خواهد افتاد. در تحقیق ما هم این نتیجه به اثبات رسید و میزان زبری هر سه ماده در محیط‌های مختلف یکسان بود و تفاوت معنی داری وجود نداشت. ولی تغییر سختی

References

1. Sturdevant CM, Theodore M, et al: The art and science of operative dentistry. 4th edition, 2002;594-598, 290-292.
2. Yap AUJ, Low JS, Long LFK: Effect of foot simulating liquids on surface characteristics of composites and poly acid modified composite restoratives. Oper Dent 2000;25:170-76.
3. Asmussen E. Softening of BISGMA-based polymers by ethanol and by organic acid of plaque. Scan J Dent Res 1984;92:257-261.
4. Yap AUJ, Ley KW, Sau CW. Surface characteristics of tooth colored restoratives polished utilizing different polishing systems. Oper Dent 1996;260-65.
5. Craig Robert G, John MP. Restorative dental material. 11th edition, Mosby. 2002;248-249, 618-618, 102-107.
6. Yap AUJ, Sau CW, Ley KW. Effect of finishing/ polishing time on surface characteris-tics of tooth- colored restoratives. J of Oral Rehab 1998;25:456-61.
7. Yap AUJ, Wee KE, Teoh SH. Effect of cyclic temperature changes on hardness of composite restoratives. Oper Dent 2002;27(1):25-9.
8. Yap AUJ, Wattanapaynugkul P. Effect of in office tooth whiteners on hardness of tooth-colored restoratives. Oper Dent 2002;27(2): 137-41.
9. Yap AUJ, Tan SH, et al. Chemical degradation of composite restoratives. Oral Rehab 2001; 28(11): 1015-21.
10. Meneck J, Habert H: Effect of various storage media on surface hardness and structure of 4 polyacid- modified composites. Oper Dent 2001; 5(4): 254- 259.
11. Richard Van W: Introduction to dental material. Mosby 2002; Second edition: 72-73, 120-122.

Abstract

An Invitro Evaluation of the Impact of Acid Food- Simulating Liquids on Surface Characteristics (Roughness- Hardness) of Two Composites and One Polyacid-Modified Composite (Compomer)

M.Motamedi, DMD, MScD

Assistant Professor of Operative Dentistry Department, School of Dentistry, Shiraz University of Medical Sciences

Z. Lordan, DMD

Dentist

Background: The clinical use of composite and polyacid modified composite restorative materials has greatly increased over the last few years. The chemical environment is one aspect of the oral environment which could have influenced the degradation of composite resins. The aim of this study is to evaluate the effect of acid food-simulating liquids on surface characteristics (Roughness and Hardness) of two composites and one polyacid modified composite.

Materials and Methods: Twenty disks of each material (Composites Z250 and Heliomolar) and Compomer (Compoglass) were prepared (a total of 60 experimental specimens). Half of them were used for microhardness testing and the remaining half for studying surface roughness by using Roughness tester. Each group of 30 disks was divided into two subgroups of 9 and one subgroup of 12 disks, the samples were then conditioned for one week as follows: sub groups 1 (control), 12 disk: distilled water at 37°C, sub groups 2, 9 disks: citric acid 0.02n at 37°C, sub groups 3, 9 disks: lactic acid 0.02n at 37°C. The data were analyzed using two- way ANOVA, Tukey- HSD and Tamhan test.

Results: No Significant changes in the surface hardness were noted with conditioning at Z250, Heliomolar and Compoglass in distilled- water and citric acid, but in lactic acid, the surface hardness of Z250 was more than that of Compoglass while the surface hardness of Heliomolar was similar to Compoglass.

Conclusion: Roughness Average (RA) and surface-hardness of all the evaluated restoratives was not significantly affected by acid food- simulating liquids.

Key words: Food, Simulating acid liquids, Surface characteristics, Composite, Compomer