

بررسی رابطه‌ی چسبندگی دو سیلر AH26 و Dorifill به عاج و گوتاپر کا
و میزان ریزنشت آپیکالی آنها

صدیقه خدمت * - مائدہ صداقتی *

* دانشیار گروه آموزشی اندودنیتیکس دانشکدهٔ دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

دندانپزشک **

چکیده

بیان مساله: بررسی توانایی مهر و موم کنندگی سیلرهای گوناگون به کمک آزمایش‌های ریزنشت و یا استحکام باند (چسبندگی)، آنها به عاج و گوتاپرکا انجام می‌گیرد. از آنجا که، در بررسی‌های ریزنشت امکان تعیین این که، ریزنشت از کدام ناحیه (مرز میان گوتاپرکا و سیلرو یا سیلر و عاج) رخداده، وجود ندارد. بنابراین، از بررسی‌های استحکام چسبندگی میان سیلرهای با عاج و گوتاپرکا به این منظور استفاده می‌شود.

هدف: این مطالعه به منظور اندازه‌گیری استحکام باند دو سیلر AH26 و Dorifill به عاج و گوتاپرکا و ارتباط آن با میزان ریزنیت آپیکالی آنها در بررسی به روش الکترو-شیمیایی انجام شد.

مواد و روش: در این پژوهش تجربی، برای بررسی استحکام کششی چسبندگی سیلرها به عاج و گوتاپرکا از سطوح عاجی آماده شده در بخش تاجی ۲۴ دندان مولر نخست و دوم کشیده شده‌ی فک بالا و پایین و ۲۴ قطعه‌ی گوتاپرکا (به ابعاد $۳\times ۳\times ۱۰$ میلی‌متر) استفاده شد. دو گروه سیلر در درون سیلندرهای الومینیومی دست ساز (۴۸ سیلندر) قرار گرفتند و سیلندرها بر روی قطعات عاج و گوتاپرکا ثابت شدند. استحکام چسبندگی هر یک از سیلرها جداگانه با عاج و گوتاپرکا در چهار گروه (۱۲ نمونه در هر گروه) به کمک دستگاه آزمایش یونیورسال (Zwick) (Universal testing machine) اندازه‌گیری شد و نتایج با آزمون t-test بررسی گردید. برای ارزیابی ریزنشت آپیکالی از ۳۶ دندان کائین فک بالا و پایین و روش الکتروشیمیایی استفاده شد. دندانهای انتخاب شده به طور تصادفی به دو گروه ۱۶ تایی بخش شدند. پس از آمده‌سازی کانال‌ها، نمونه‌های هر دو گروه با گوتاپرکا و یکی از دو گونه سیلر مورد آزمایش به روش تراکم جانبی پر شدند و چهار دندان، به عنوان شاهد در نظر گرفته شد. سنجش ریزنشت، با به کارگیری منبع الکتریکی با توان ۱۰۰ ولت و اندازه‌گیری میزان جریان در مدار دستگاه مورد آزمایش با ثبت اختلاف پتانسیل دوسر یک مقاومت ۱۰۰ اهمی به وسیله‌ی یک مولتی متر دیجیتال در فاصله‌های ۷۲ ساعت و به مدت ۳۰ دقیقه انجام شد. در این بخش، از آزمون مان و بتی، برای واکاوی داده‌ها بهره گرفته شد.

یافته‌ها: استحکام چسبندگی سیلر AH26 به عاج و گوتاپرکا به گونه‌ای چشمگیر بیشتر از Dorifill بود. همچنین، میانگین پرینشت آبکالی، آن پایین‌تر از Dorifill بود.

نتیجه‌گیری: برپایه‌ی یافته‌های این بررسی، میان استحکام چسبندگی دو سیلر AH26 و Dorifill به عاج و گوتاپرکا و مقاومت آنها در برابر ریزنشت آپیکالی رابطه‌ی مستقیم وجود داشت.

وازگان کلیدی: استحکام حسیندگه، رینشت، روشن، الکتروشیمیایی

تا، بخ. بذبـش . مقاله: ۸۵/۱۲/۱۴ تا، بخ. د. بافت مقاله: ۸۵/۱۰/۲۳

۵۲ تا ۴۴ صفحه هی، شماره ۳ و ۴، ۱۳۸۵ سال هفتم؛ دانشگاه علوم پزشکی، شیخ از.

* نویسنده مسؤول مکاتبات: صدیقه خدمت. تهران- بلوار کشاورز- خیابان قدس- دانشکده‌ی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران- طبقه دوم- گروه آموزش، اندودنوتیکس- تلفن: ۰۶۴۰۲۶۴۰- ۰۱۱- ۰۲۲۹- بست‌الکترونیک: khdmt@yahoo.com

۱. استحکام برشی چسبندگی (Shear bond strength)

عبارت است از، میزان مقاومت دو ماده در برابر جدا شدن، هنگامی که یکی از دو ماده هم سمت با صفحه‌ی پیوند این دو ماده، حرکت کند.

۲. استحکام فشاری چسبندگی (Compressive bond strength)

عبارت است از، استحکام مجموعه‌ی متشكل از دو ماده، زمانی که این دو ماده در سمت عمود بر صفحه‌ی مشترک آنها، به یکدیگر فشار داده شوند.

۳. استحکام کششی چسبندگی (Tensile bond strength)

عبارت است از، میزان مقاومت دو ماده در برابر جداشدن، هنگامی که دو ماده در سمت عمود بر صفحه‌ی مشترک آنها از یکدیگر دور شوند.

در عمل، برای ارزیابی خواص فیزیکی سیلرها از استحکام کششی چسبندگی استفاده می‌شود^(۶). گرچه بررسی میزان ریزنشت پیشینه‌ای طولانی تر دارد و در آنها از روش‌های گوناگون، مانند نفوذ ماده‌ی رنگی، نفوذ ایزوتوپ، فیلتراسیون مایع، روش الکتروشیمیایی و ... استفاده شده است^{(۷) (۸) (۹) (۱۰)}. ولی در آنها امکان تعیین این که، ریزنشت از کدام ناحیه (مرز میان گوتاپرکا و سیلر یا سیلر و عاج) انجام گرفته است، وجود ندارد. به همین دلیل، از بررسی‌های چسبندگی سیلرها به عاج و گوتاپرکا به این منظور استفاده می‌شود^{(۱۱) (۱۰)}.

آیا پیوندی میان چسبندگی سیلرها به عاج و گوتاپرکا و میزان ریزنشت آنها وجود دارد؟ به سخنی دیگر، آیا یک چسبندگی نیرومند یا استحکام کششی بالای چسبندگی یک سیلر با گوتاپرکا و عاج تضمینی بر نیود منافذ ریزنشت در میان آنهاست؟

این پژوهش برای بررسی پیوند میان چسبندگی سیلر AH26 (با بنیان اپوکسی‌رزن) و سیلر Dorifill (با بنیان اکسید روی ازنول) به عاج و گوتاپرکا و میزان ریزنشت آنها به روش الکتروشیمیایی طراحی شده است.

مقدمه

مهر و موم کامل سه بعدی و متراکم مجموعه‌ی کanal ریشه پس از آماده‌سازی آن یکی از مراحل اصلی درمان اندودنتیک است. گرچه امروزه از روش‌های گوناگون برای پر کردن کanal استفاده می‌شود، ولی ماده‌ی پرکننده در همه‌ی آنها شامل گوتاپرکا و یکی از انواع سیلر اندودانتیک است. باید توجه داشت، که مهر و موم مناسب بی استفاده از سیلر، شدنی نیست. زیرا، گوتاپرکا دارای توانایی چسبندگی به عاج نیست. به سخنی دیگر، برای رسیدن به مهر و موم مناسب، به سیلری با توان چسبندگی به عاج و نیز، گوتاپرکا نیاز است^(۱). بیان شده است، که میان ماده‌ی پرکننده و سیلر، سیلر اهمیتی بیشتر دارد و ماده‌ی پرکننده، به عنوان یک وسیله‌ی حمل‌کننده‌ی سیلر است^{(۲) (۳)}. در کتب مرجع اندودانتیک از چسبندگی به عنوان یکی از مطلوب ترین خواص یک سیلر مناسب یاد شده است. همچنانی، یک سیلر خوب باید مهر و موم نفوذ ناپذیری در برابر مایعات (Fluid-Tight seal) ایجاد کند^(۴). بررسی‌های گوناگون انجام شده بر توانایی مهر و موم کننده‌ی سیلرها را می‌توان به دو گروه بخش کرد: ۱- بررسی میزان ریزنشت سیلرها^(۵)- ۲- بررسی میزان ریزنشت سیلرها^(۶). چسبندگی سیلرها به عاج و گوتاپرکا. با توجه به گوناگونی مواد تشکیل‌دهنده‌ی سیلرهای مختلف، طبیعتاً می‌توان انتظار وجود تفاوت در چسبندگی آنها به عاج و گوتاپرکا را داشت.

تاجر (Tagger) بر این باور است، که بهتر است از اصطلاح «باند» به جای چسبندگی استفاده شود. زیرا، واژه‌ی «باند» تنها نشان دهنده‌ی پیوند مکانیکی دو ماده است و برخلاف واژه‌ی «چسبندگی»، بیانگر پیوند مولکولی نیست^(۵).

استحکام چسبندگی (Bond strength) نشان دهنده‌ی توان چسبندگی دو ماده به یکدیگر است. استحکام چسبندگی میان دو ماده برپایه‌ی سمت نیروی اعمال شده، به سه گونه بخش می‌شود:

مواد و روش

در این بررسی تجربی از سیلرهای AH26 (Dorident Co,Austria) و Dorifill (Densply,Germany) استفاده شد.

برای بررسی استحکام کششی چسبندگی این دو سیلر به عاج و گوتاپرکا از صفحات عاجی و قطعات گوتاپرکا استفاده شد. صفحات عاجی از عاج موجود در تاج دندان در ناحیه‌ی بالای شاخک‌های پالپ دندان‌های مولر نخست و دوم فک بالا و پایین، که بی‌پوسیدگی بودند، فراهم گردید.

برپایه‌ی بررسی مقدماتی (Pilot) برای بررسی استحکام کششی چسبندگی سیلرهای یاد شده با عاج دندان، از ۲۴ صفحه‌ی عاجی به طور تصادفی برای دو گروه سیلر (هر گروه ۱۲ صفحه‌ی عاجی) استفاده گردید. برای قرار دادن سیلر بر روی عاج دندان به سیلندرهایی با حجم و نیز مساحت قاعده‌ی کاملاً برابر نیاز بود. به این منظور، استوانه‌هایی با محیط قاعده‌ی ۱/۶ سانتی‌متر از جنس آلمینیوم ساخته شد. قلاب‌هایی از سیم ارتودنزی نیم‌میلی‌متری برای پیوند به عاج دندان و سیلرهای مورد آزمایش فراهم گردید. سیلندرهای فراهم شده بر روی صفحات عاجی و به کمک دو قطره‌ی موم قرار داده شدند. دو سیلر مورد آزمایش، برپایه‌ی دستور کارخانه‌ی سازنده، آماده و در دو گروه ۱۲ تایی در درون سیلندرهای متصل به عاج ریخته شدند. پیش از سخت‌شدن سیلرهای قلاب‌های فراهم شده در درون سیلندر دارای سیلر قرار داده شدند. مجموعه‌های به دست آمده به مدت ۴۸ ساعت برای سخت‌شدن سیلرها نگهداری شد. سپس، موم‌های متصل کننده‌ی سیلندر به عاج برداشته شد تا اثری بر نتایج آزمایش نگذارد. استحکام چسبندگی نمونه‌های فراهم شده به وسیله‌ی دستگاه آزمایش یونیورسال اندازه‌گیری شدند. همه‌ی مراحل بالا در مورد نمونه‌های گوتاپرکا با ابعاد $10 \times 20 \times 3$ میلی‌متر آماده شده به وسیله‌ی کارخانه‌ی آپادانا تک نیز، تکرار گردید و باز، در هر گروه سیلر، از ۱۲ قطعه‌ی گوتاپرکا و

۱۲ سیلندر آلمینیومی استفاده شد.


استحکام کششی چسبندگی عاج و سیلر یا گوتاپرکا و سیلر عبارت است از، حداقل فشاری که عاج یا گوتاپرکا و سیلندر دارای سیلر را از یکدیگر جدا می‌کند. این فشار به صورت کششی اعمال می‌شود و عاج و سیلر را از یکدیگر دور می‌سازد. بنابراین، استحکام کششی چسبندگی معمولاً برپایه‌ی واحد «فشار»، یعنی پاسکال اندازه‌گیری می‌شود.

برای بررسی ریزنشت، از ۳۶ دندان تک کانالی فک بالا و پایین استفاده شد. تاج دندان‌های انتخاب شده از ناحیه‌ی CEJ قطع گردید. پس از تعیین طول کارکرد، همه‌ی دندان‌ها تا فایل شماره‌ی ۳۵ گشاد شدند. سپس، مخروطی (Manik file,Japan) کردن کانال‌ها تا فایل شماره‌ی ۷۰ (Stepback,Japan) ۹ به روش استپ بک (Manik Kfile,Japan) انجام گردید. پس از آماده‌سازی، نمونه‌ها به دو گروه ۱۶ تایی و به طور تصادفی بخش شدن و چهار دندان، به عنوان شاهد (دو شاهد مثبت و دو شاهد منفی) در نظر گرفته شد. پس از خشک کردن کانال‌ها، دندان‌ها به روش تراکم جانبی با گوتاپرکا و سیلرهای مورد بررسی، که برپایه‌ی دستور کارخانه‌ی سازنده آماده شده بودند، پر شدند.

در یک گروه، از سیلر AH26 و در گروه دیگر، از Dorifill استفاده شد. برای تایید کیفیت پرکرده‌گی‌ها، از پرتونگاری مزیودیستال (MD) و پاکولینگوال (BL) استفاده شد. در این مرحله، نمونه‌ها به مدت ۴۸ ساعت برای مشابه سازی روند سخت‌شدن سیلرهای با درون دهان در انکوباتور قرار گرفتند. سپس، دو سوم تاجی همه‌ی نمونه‌ها با استفاده از فرز GG شماره‌ی دو (Manik, stainless steel, Japan) به گونه‌ای خالی شد، که تنها پنج میلی‌متر از پرکرده‌گی انتهای کانال باقی بماند. سپس، همه‌ی سطوح ریشه‌ها، بجز دو میلی‌متر پایانی آنها، با دو لایه‌ی لاک ناخن پوشانده شد. کانال‌های ریشه‌های شاهد مثبت بی‌استفاده از سیلر، پر شدند و کانال‌های شاهد منفی پر نشدند، ولی همه‌ی

سانتی‌متر از طول آپیکال ریشه هر نمونه بیرون از صفحه قرار گیرد. این کار به برابر فشار هیدروستاتیک برای همه‌ی نمونه‌ها به هنگام آزمایش کمک می‌کند. سپس، صفحه‌ی سوراخدار در جای خود در درون مخزن قرار گرفت، به گونه‌ای، که سطح زیرین آن به طور کامل با محلول الکتروولیت (کلرید سدیم ۹/۰ درصد) در تماس باشد. اندازه‌گیری ریزنشت در روزهای ۳، ۴، ۹، ۱۵، ۱۲، ۱۸، ۲۱، ۲۴، ۲۷ و ۳۰، با قراردادن یک مقاومت ۱۰۰ اهمی در مسیر مدار و اختلاف پتانسیل ۱۰ ولتی برپایه‌ی میلی‌ولت انجام گرفت (با استفاده از مولتی‌متر دیجیتال Kyoritsu model 1008, Japan). سپس، اندازه‌های به دست آمده با استفاده از فرمول $E=R \cdot I$ که در آن E اختلاف پتانسیل الکتریکی، R مقاومت و I جریان القایی می‌باشد برپایه‌ی میکرومپر محاسبه و مبنای واکاوی آماری قرار گرفت. واکاوی داده‌ها در بررسی استحکام چسبندگی دو سیلر مورد آزمایش با گوتاپرکا و عاج دندان به دلیل طبیعی بودن داده‌ها با استفاده از آزمون Independent sample t. مقادیر ریزنشت دو سیلر، به دلیل طبیعی نبودن واکاوی داده‌ها با آزمون من ویتنی انجام گرفت.

سطح ریشه‌ی آنها با دو لایه‌ی لک ناخن پوشانده شد. دستگاه نشت سنج الکتروشیمیایی (نگاره‌ی شماتیک ۱) مورد استفاده، شامل سه بخش زیر بود: ۱- بدنی مخزن، ۲- درپوش مخزن و ۳- صفحه‌ی طلقی سوراخدار، بر روی صفحه‌ی طلقی ۴۰ سوراخ به گونه‌ای ایجاد گردید، که ۳۶ سوراخ به شکل بیضی با ابعاد $8/5 \times 5$ میلی‌متر در دو ردیف برای نمونه‌ها و چهار سوراخ به شکل دایره به قطر پنج میلی‌متر برای ورود الکترودها در چهار گوشی مخزن ایجاد گردد. در آماده‌سازی نمونه‌ها برای ارزیابی ریزنشت، از ۳۶ قطعه‌ی سیم روکش‌دار افشار استفاده شد. یک سانتی‌متر از روکش سیم‌ها در هر سمت به کمک انبر دست بیرون آورده شد. یک سر همه‌ی سیم‌های اینبرک‌های سوسмарی وصل و سر دیگر آنها در درون بخش تاجی نمونه‌ها، به گونه‌ای قرار گرفت تا با پرکردگی انتهای کanal تماس داشته باشد سپس در محل خود با مو مرز ثابت گردید. پس از تایید تماس الکترود سیمی و گوتاپرکای انتهای کanal با پرتونگاری، همه‌ی نمونه‌ها در درون سوراخ‌های صفحه‌ی طلقی با مو مرز ثابت شدند، به گونه‌ای که، یک



نگاره‌ی ۱: نمای شماتیک دستگاه سنجش الکتروشیمیایی ریزنشت

یافته ها

آزمایش از خود نشان دادند، که با گذشت زمان، افزایش می‌یافتد. دو نمونه‌ی شاهد منفی در هیچیک از روزهای ثبت، ریزنشت جریانی را از خود عبور ندادند، که نشان دهنده‌ی قابل اعتماد بودن دو لایه‌ی لک ناخن، به عنوان سدی در برابر گذشته جریان الکتریسته است، ولی دو نمونه‌ی شاهد مثبت، میزان ریزنشت بالایی را از آغاز نشان دادند، که به تدریج افزایش می‌یافتد. مقایسه‌ی میانگین ریزنشت دو گروه سیلر در روزهای گوناگون نشان داد، که مقاومت سیلر Dorifill در برابر نفوذ محلول الکترولیت، به گونه‌ای چشمگیر کمتر از سیلر AH26 است (جدول ۲).

1. ارزیابی چسبندگی: میانگین استحکام چسبندگی سیلر AH26 با عاج دندان، ۰/۸۵ مگاپاسکال بود، که در مقایسه با میانگین استحکام چسبندگی سیلر Dorifill با عاج دندان (۰/۱۳۵ مگاپاسکال) به گونه‌ای چشمگیر بیشتر بود ($p < 0.001$). همچنین، میانگین استحکام چسبندگی سیلر AH26 با گوتاپرکا، ۰/۸۵ مگاپاسکال بود، که باز اختلاف آن با Dorifill (۰/۰۴۶ مگاپاسکال) از نظر آماری معنادار بود (جدول ۱).
2. بررسی میزان ریزنشت: همه‌ی نمونه‌های مورد آزمایش در دو گروه مقداری ناچیز ریزنشت را در آغاز

جدول ۱: مقایسه‌ی میانگین استحکام چسبندگی، انحراف معیار و P value دو سیلر با عاج و گوتاپرکا

P value	عاج			گونه‌ی سیلر
	میانگین	انحراف معیار	میانگین	
<0.001	۰/۸۵۰	۰/۶۰۰	۱/۸۵	۰/۳۸۳ AH26
<0.001	۰/۰۱۴	۰/۰۶۰	۰/۱۳۵	۰/۰۴۱ Dorifill

جدول ۲: مقایسه‌ی میانگین ریزنشت، انحراف معیار و P value دو سیلر در روزهای گوناگون

روز	نوع سیلر	میانگین ریزنشت	انحراف معیار	P value (درصد)
۳	AH26	۱/۵۰	۱/۴۱	۰.۴۳
	Dorifill	۱/۷۸	۰/۷۲۹	
۶	AH26	۱/۸۱	۲/۱۱	۰.۲۶
	Dorifill	۲/۰۰	۰/۷۸۰	
۹	AH26	۲/۱۹	۲/۲۹	۰.۶۷
	Dorifill	۲/۲۸	۱/۲۲	
۱۲	AH26	۲/۲۵	۲/۱۵	۰.۱۷
	Dorifill	۲/۶۳	۱/۶۴	
۱۵	AH26	۲/۴۴	۲/۳۷	۰.۲۱
	Dorifill	۳/۰۹	۲/۵۹	
۱۸	AH26	۴/۱۹	۴/۱۹	۰.۶۷
	Dorifill	۴/۹۱	۶/۳۴	
۲۱	AH26	۲/۶۹	۴/۰۹	۰.۷۳
	Dorifill	۳/۸۸	۳/۹۶	
۲۴	AH26	۴/۱۳	۴/۸۹	۰.۳۵
	Dorifill	۴/۴۱	۴/۸۹	
۲۷	AH26	۴/۳۴	۵/۲۹	۰.۱۱
	Dorifill	۴/۹۱	۴/۶۶	
۳۰	AH26	۴/۶۹	۵/۵۹	۰.۱۵
	Dorifill	۵/۲۲	۴/۷۶	

بحث

(QRstavik) و همکاران و دیگری به وسیله‌ی پومل (Pommel) و همکاران، مقایسه‌ی استحکام چسبندگی سیلر AH26 و دو سیلر پروکوزول (Procosol) و پالپ کانال سیلر (Pulp canal sealer)، که هر دو جزو سیلرهای با بنیان اکسید روی اژنل هستند به عاج و گوتاپرکا و ریزنشت آپیکالی آنها انجام شد. نتایج بررسی کورستاویک و همکاران نشان داد، که گرچه AH26 در مقایسه با پروکوزول چسبندگی بسیار قوی تری با هر دو عاج و گوتاپرکا ایجاد می‌کند، ولی در برابر نفوذ دای ریزنشت بیشتر دارد.^(۱۲). همچنین، در بررسی پومل و همکاران برای بررسی ریزنشت دو سیلر AH26 و پالپ کانال سیلر به روش فیلتراسیون مایع نشان داد، که اختلافی معنادار میان این دو سیلر وجود ندارد.^(۱۳) آنها نتایج بررسی خود را با نتایج بررسی دیگری مقایسه کردند، که استحکام چسبندگی بالاتر سیلر AH26 به عاج و گوتاپرکا را در مقایسه با پالپ کانال سیلر نشان می‌داد.^(۱۴) این دو پژوهشگر نتیجه گرفتند، که چسبندگی قوی میان گوتاپرکا و عاج با سیلر AH26 تضمین کننده‌ی تماس یکنواخت و هموژن این سیلر با گوتاپرکا و عاج نیست و ممکن است یا ناقاطی از تماس دارای Void باشد، که اجازه‌ی نفوذ رنگ یا مایعات را دهد و یا همچنان که برای مواد چسبنده‌به عاج (Dentin Bonding Agents) مطرح شده است، که استحکام چسبندگی این مواد با عاج با مقاومت آنها در برابر ریزنشت حاشیه‌ای، رابطه‌ای مستقیم ندارد و این نبود ارتباط ممکن است به دلیل وجود فضاهایی در اندازه‌ی $10^{\circ} \times 10^{\circ}$ متر میان این مواد و عاج باشد، که اجازه ریزنشت میکرونانو را می‌دهد.^(۱۵) بنابراین، بودن چنین فضاهایی میان سیلر و عاج یا گوتاپرکا نیز، با وجود چسبندگی قوی در میان آنها، نامحتمل نیست. گفتنی است، که در شرایط بالینی و یا در بررسی ریزنشت با استفاده از دندان‌های کشیده شده، معمولاً یک لایه‌ی نازک سیلر بر روی دیوارهای عاجی کانال و یا در میان کن‌های گوتاپرکا قرار می‌گیرد و با فشار پخش کنند، در نواحی گوناگون پخش

برپایه‌ی نتایج بررسی کنونی سیلر AH26 (با بنیان اپوکسی رزین) از نظر استحکام چسبندگی با عاج و گوتاپرکا و مقاومت در برابر ریزنشت به گونه‌ای چشمگیر بهتر از سیلر Dorifill (با بنیان اکسید روی اژنل) است. این موضوع در بررسی‌های گوناگون تایید شده است. برای نمونه، در بررسی تاگر (Tagger) و همکاران برای مقایسه‌ی استحکام کششی چسبندگی دو سیلر AH26 و 811 (با بنیان Zoe) با عاج به وسیله‌ی دستگاه اینسترون (Instron) مشخص گردید، که استحکام چسبندگی AH26 با عاج از نظر آماری به گونه‌ای معنادار بیشتر از 811 است.^(۱۶) همچنین، بررسی ونبرگ (Wennberg) و کورستاویک (QRstavik) نشان داد، که سیلر AH26 دارای بالاترین استحکام چسبندگی به هر دو عاج و گوتاپرکا در مقایسه با سیلرهای دیگر، چون پروکوزول (Procosol) و توبلیسیل (Tubliseal) (هر دو با بنیان اکسید روی اژنل) است.^(۱۷) لیمکانگ والمونگول (Limkangwalmongkol) و همکاران به بررسی نفوذ رنگ (متیلن بلو) از ناحیه‌ی آپیکال دندان‌هایی پرداختند، که با چهار سیلر گوناگون و گوتاپرکا به روش تراکم جانبی پر شده بودند، و نتیجه گرفتند، که AH26 به گونه‌ای چشمگیر مقاومتی بیشتر نسبت به توبلیسیل (با بنیان Zoe) در برابر نفوذ دای از خود نشان می‌دهد.^(۱۸) همین نتیجه در بررسی اکونومدیس (Economides) و همکاران تایید شد، که به بررسی توانایی مهر و موم کنندگی سیلرهای مختلف به روش الکتروشیمیایی در یک دوره طولانی (۱۶ هفته) پرداختند و مشخص گردید، که AH26 در مقایسه با Roth 811، در همه‌ی دوره‌های بررسی (هر هفته یکبار) در طول آزمایش ریزنشت کمتر داشت و در نمونه‌هایی، که لایه‌ی اسمیر برداشته شده بود، اختلاف دو سیلر معنادار بود، یعنی AH26 به گونه‌ای چشمگیر مقاومتی بیشتر در برابر ریزنشت آپیکال از خود نشان داد.^(۱۹)

در دو بررسی گوناگون، یکی به وسیله‌ی کورستاویک

نتیجه‌گیری

نتایج بررسی کنونی نشان داد، که میان استحکام چسبندگی سیلرها با گوتاپر کا و عاج حجم گسترده از سیلر به طور یکنواخت (برای نمونه، درون سیلندرهای آلومینیومی در بررسی کنونی) بر روی قطعات عاجی یا گوتاپر کا قرار می‌گیرد، که با شرایط بالینی قابل مقایسه نیست. بنابراین، توجیه آنها منطقی به نظر می‌رسد.

میان استحکام چسبندگی سیلر AH26 و Dorifill با عاج و گوتاپر کا و ریزنشت آپیکالی آنها در روش الکتروشیمیایی رابطه‌ای مستقیم هست و چسبندگی سیلر AH26 با عاج و گوتاپر کا در مقایسه با Dorifill بسیار قوی‌تر و توانایی آن در جلوگیری از ریزنشت آپیکالی بسیار بیشتر است.

سپاسگزاری

به این وسیله، از همکاری معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران در فراهم کردن هزینه‌های مالی اجرای این پژوهش صمیمانه سپاسگزاری می‌گردد.

می‌شود. در حالی که، در بررسی استحکام چسبندگی سیلرها با گوتاپر کا و عاج حجم گسترده از سیلر به طور یکنواخت (برای نمونه، درون سیلندرهای آلومینیومی در بررسی کنونی) بر روی قطعات عاجی یا گوتاپر کا قرار می‌گیرد، که با شرایط بالینی قابل مقایسه نیست.

بنابراین، توجیه آنها منطقی به نظر می‌رسد.

به هر حال، نتایج بررسی کنونی نشان می‌دهد، که میان استحکام چسبندگی سیلر AH26 و Dorifill با عاج و گوتاپر کا و ریزنشت آپیکالی آنها در روش الکتروشیمیایی AH26 رابطه‌ای وارونه وجود دارد و با توجه به این که، در مقایسه با Dorifill چسبندگی بسیار قوی‌تری با عاج و گوتاپر کا داشت و نیز، مقاومت آن در برابر ریزنشت به‌گونه‌ای چشمگیر بیشتر از Dorifill بود، بنابراین، برتری استفاده از این سیلر به جای Dorifill پیشنهاد می‌شود.

References

1. Lee KW, Williams MC, Camps JJ, Pashely DH. Adhesion of endodontic sealer to dentin and gutta-percha. *J Endod* 2002; 28: 684- 688.
2. Walton RE, Torabinejad M. Principles and practice of endodontics. 3th ed. London: W.B Saunders Co; 2002. p. 248.
3. Grossman L: Endodontic practice. 11th ed. Philadelphia: Lea febiger; 1988. p. 255.
4. Ingle JI, Bakland LK. Endodontics. 5th ed. London: BC Decker Inc. Hamilton; 2002. p.511-579.
5. Tagger M, Tagger E, Tjan A, Bakland LK. Measurement of adhesion of endodontic sealers to dentin. *J Endod* 2002; 28: 351-354.
6. Craig RG, Powers JM, Waltaha JC. Dental material; properties and manipulation. 8th ed. U.S.A.: Mosby Co; 2004. p. 23-25.
7. Limkang Walmongkol S, Abbott PV, Sandler AB. Apical dye penetration with four root canal sealers and gutta-percha using longitudinal sectioning. *J Endod* 1992; 18: 535-539.
8. Canalda. Sahli C, Brau- Aguade E, Sentis- Vialta J, Aguade- Bruix S. The apical seal of root canal sealing cement using a radionuclide detection technique. *Int Endod J* 1992; 25: 250-256.
9. Al- Ghamdi A and Wennberg A. Testing of sealing ability of endodontic filling materials. *Endod Dent Traumatol* 1994; 10: 249-255.
10. Economides N, Liolios E, Kolokuris I, Beltes P. Long-term evaluation of the influence of smear layer removal on the sealing ability of different sealers. *J Endod* 1999; 25: 123-125.
11. Wennberg A, Qrstavik D. Adhesion of root canal sealers to bovine dentine and gutta-percha. *Int Endod J* 1990; 23: 13-19.
12. QRstavik D, Eriksen HM, Beyer Olsen EM. Adhesive properties and leakage of root canal sealers invitro. *Int Endod J* 1983; 16: 59-63.
13. Pommel L, About I, Pashley D and Camps J. Apical leakage of four endodontic sealers. *J Endod* 2003; 29: 208-210.
14. Lee KW, Williams MC, Camps JJ, Pashley DH. Adhesion of endodontic sealers to dentin and gutta- percha. *J Endod* 2002; 28: 684-688.
15. Fortin D, Swift EJ, Denehy GE, Reinhardt JW. Bond strength and microleakage of current dentin adhesives. *Dent mater* 1994; 10: 253-258.

Abstract

Evaluation of the Relation between Bond Strength of AH26 and Dorifill to Dentin and Gutta Percha and Their Apical Micoleakages**Khedmat S.*- Sedaghati M.****

*Associate professor, Department of Endodontics, School of Dentistry, Tehran University of Medical Sciences

**Dentist

Statement of problem: The sealing ability of different endodontic sealers has been evaluated using micro-leakage tests and/or measuring their bond strength (adhesion) to dentin and gutta percha. However, the micro-leakage studies do not determine the location of the micro-leakage. Therefore, to determine whether the micro-leakage occurs in the dentin-sealer or the gutta percha- sealer interfaces, the bond strength studies are required.

Purpose: The purpose of the present study was to measure the bond strength of AH26 and Dorifill to dentin and gutta percha and to compare their relationship with their apical micro-leakage values using electrochemical test.

Materials and method: In this laboratory study, to evaluate the tensile strength of AH26 and Dorfill, the dentinal coronal surface of the twenty four extracted maxillary and mandibular first and second molars were used. Twenty four disk shape specimens of the gutta-percha were prepared. Two groups of sealers (AH26, Dorifill) were placed within the aluminum customized cylinders ($n=48$) and stabilized on the dentin and gutta-percha. The tensile strength of each sealer with dentin; and gutta- percha were measured separately by a universal testing machine (zwick) in four groups (12 samples in each groups). The data were analyzed using independent samples t-test. To evaluate the sealers' apical leakages using electrochemical method, 36 maxillary and mandibular canines were used. The selected teeth randomly divided into 2 groups (16 sample in each group) and 4 teeth as control. After canal preparation, each group was filled with one of the sealers and gutta-percha using lateral condensation method. Measurment of current flow through the test system were recorded as a voltage drop across the 100-ohm resistance by a digital multimeter every 72 hour. The data were analyzed using Mann- Whitney test.

Results: the bond strength of AH26 to both dentin and gutta-percha was significantly stronger than Dorifill. AH26 had a significantly lower magnitude of apical micoleakage than Dorifill

Conclusion: the results of this study showed a direct relation between sealers' bond strength to dentin and gutta-percha with their resistance to apical micro-leakages

Key words: Bond strength, Micro-leakage, Electrochemical method