

نشرت اپیکالی کانال های مهر و موم شده با دو گونه سیلر پس از فراهم کردن فوری و تاخیری فضای پست

مریم جاویدی* - **مهدی صدیق شمس**** - **عباس مسگرانی*****

* استادیار گروه آموزشی اندودنتیکس و عضو مرکز تحقیقات، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد

** دستیار تخصصی گروه آموزشی اندودنتیکس، دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد

*** دستیار تخصصی گروه آموزشی اندودنتیکس، دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد

چکیده

بیان مساله: موفقیت درمان ریشه به همخوانی مناسب پرکردگی با دیواره های کانال بستگی دارد. خالی کردن گوتاپر کا برای فراهم کردن فضای پست و این که، در چه زمانی نسبت به زمان سفت شدن سیلر این کار انجام شود، می تواند مهروموم ناحیه اپیکال را دگرگون سازد.

هدف: هدف از این بررسی مقایسه ای اثر فراهم کردن فوری و تاخیری فضای پست بر مهروموم ناحیه اپیکال کانال با کاربرد دو گونه سیلر AH26 و Apexit بود.

مواد و روش: در این بررسی تجربی آزمایشگاهی شمار ۷۶ دندان جلویی کشیده شده به کارگرفته شدند. دندان ها به روش تصادفی، به چهار گروه بخش شدند. همه ای دندان ها به روش استپ بک (step back) آماده سازی شده و با شیوه ای کناری (لتراالی) با استفاده از گوتاپر کا و سیلر AH26 (گروه ۱ و ۲) و سیلر Apexit (گروه ۳ و ۴) پر شدند. در گروه یک و سه، فضای پست بی درنگ فراهم گردید، ولی در گروه دو و چهار، فضای پست یک هفته پس از آن فراهم گردید. دندان ها در جوهر چین قرار گرفتند و سرانجام شفاف شدند. بررسی نفوذ رنگ با استفاده از استریومیکروسکوپ انجام گردید و داده ها با استفاده از آزمون های آماری آنوا (ANOVA) و توکی (Tukey) و تی (T) بررسی گردیدند.

یافته ها: یافته ها نشان داد، که گروه یک کمترین و گروه چهار بیشترین میزان نفوذ رنگ و نشت اپیکال را داراست. فراهم کردن فوری پست در گروه AH26 اختلافی معنادار در کاهش اندازه ای نشت اپیکالی نسبت به فراهم کردن فضای پست تاخیری Apexit نشان داد.

نتیجه گیری: با توجه به یافته های این بررسی پیشنهاد می گردد که بهتر است فضای پست با هیت کریز به صورت فوری و پیش از سفت شدن سیلر انجام شود.

واژگان کلیدی: نشت اپیکالی، فراهم کردن فضای پست، سیلر

تاریخ دریافت مقاله: ۸۵/۹/۱۵

تاریخ پذیرش مقاله: ۸۶/۴/۲۷

محله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ۱۳۸۶؛ دوره ی هشتم، شماره ی ۱۵؛ صفحه ی ۴۸-۵۵

* نویسنده ای مسؤول مکاتبات: مریم جاویدی؛ مشهد- پارک ملت- بلوار وکیل آباد، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد- گروه آموزشی اندودنتیکس، تلفن ۰۱۵-۸۸۲۹۰۱-۰۵۱۱- پست الکترونیک: m_javidi_endo@yahoo.com

نیافتنند^(۶). در حالی که، ویرجینیا (Virginia) در مقایسه‌ی فراهم آوردن فوری و تاخیری فضای پست ایجاد شده در کانال‌های پرشده با گوتا و سیلر AH26 با نشان دادند، که تهیه‌ی تاخیری فضای پست در گروه Roth بیشترین میزان نشت کانال را داشت^(۷).

وجود سیلرهای گوناگون که هر یک خواص فیزیکی و کاربردی متفاوت دارند و از سویی، نقش سیلر در کنار گوتا به عنوان تضمین کننده‌ی مهره‌موم کانال، زمینه ساز بررسی‌های بسیار شده است^(۸).

سیلرهای با بیس رزینی و سیلرهای دارای کلسیم هیدروکساید دو گروه عمده از سیلرهای را تشکیل می‌دهند، که به دلیل خواص خود همواره مورد توجه بوده‌اند^(۹). سیلرهای رزینی، همانند AH26، به دلیل تطابق مناسب با دیواره‌ی کانال و خواص فیزیکی مثبت دیگر از مهره‌مومی مناسب برخوردارند^(۱۰): در برابر، سیلرهای دارای کلسیم هیدروکساید، همانند Apexit، عنوان شده که می‌توانند در ترمیم‌های بافتی موثر باشند و نیز، در مقایسه با سیلرهای رزینی، از سمیتی کمتر برخوردارند. با این وجود، به دلیل احتمال حل شدن کلسیم هیدروکساید در گذر زمان می‌توانند در افزایش نشت اپیکالی کانال دخیل باشند^(۱۱).

بررسی‌هایی چندان در پیوند با مقایسه‌ی این دو گونه سیلر اختلافی معنادار در میزان ریزنشت میان AH26 و Apexit و نشان نداده‌اند^(۱۲) در حالی که در برابر، بررسی‌های دیگر، سیلکنندگی AH26 را به گونه‌ای معنادار بیشتر از Apexit نشان داده‌اند^(۱۳).

از این‌رو، در این بررسی تضمیم‌برآن شد، که میزان مهره‌موم اپیکالی کانال‌های پرشده به وسیله‌ی گوتا و دو سیلر AH26 و Apexit، به دنبال فراهم آوردن فضای پست به صورت فوری و تاخیری مقایسه و ارزیابی گردد.

مواد و روش

در این بررسی تجربی آزمایشگاهی شماره ۷۶ دندان تک کانال انسان انتخاب و به چهار گروه بخش شدند و هر گروه شامل ۱۵ دندان آزمایشی، دو دندان شاهد

درآمد

از آنجا که، دندان‌هایی که درمان ریشه شده، به دلایل ترمیم‌های پیشین و پوسیدگی، بافت‌های زیاد را از دست داده و آماده‌ی شکستن هستند، کاربرد پست کور کراون، طرح درمانی مناسب برای بسیاری از دندان‌های درمان ریشه شده، است^(۱۴) و به همین‌رو، یافتن روشی کارآمد و زمانی مناسب برای فراهم کردن فضای پست، به گونه‌ای، که تغییری کمتر در اندازه‌ی مهره‌موم اپیکالی ایجاد کند، سال‌هاست، که موضوع گفت و گو و بررسی‌های گوناگون است. درباره‌ی زمان فراهم ساختن فضای پست برخی بر این باور هستند، که فراهم آوردن فوری فضای پست پس از درمان ریشه کاهش چندانی در استحکام سیلر ایجاد نمی‌کند، زیرا سیلر هنوز به استحکام پایانی خود نرسیده است. در حالی که، فراهم آوردن تاخیری فضای پست سبب کاهش چشمگیر استحکام سیلر و در نتیجه، کاهش خاصیت مهره‌موم کنندگی آن خواهد شد

فان (Fan) و همکاران، به دنبال فراهم کردن فضای پست به صورت تاخیری، میزان نشت بیشتری را در مقایسه با گونه‌ی فوری فضای پست یافته‌اند^(۱۵). حال آن که، برخی بررسی‌های دیگر تفاوتی معنادار را میان روش فوری و تاخیری فراهم آوردن فضای پست گزارش نکرده‌اند^(۱۶). در بررسی نیگلی (Neagly) تفاوتی معنادار در میزان نشت اپیکال پس از فراهم ساختن فوری فضای پست و یا با فاصله‌ی هفت روز از پرکردن کانال ریشه مشاهده نشد^(۱۷).

اشنل (Schnell) نیز، در بررسی خود نشان داد، که فراهم ساختن فضای پست بی‌درنگ پس از پرکردن کانال، به افزایش نشت کانال منجر نشد^(۱۸). فراهم آوردن فضای پست به صورت فوری یا تاخیری در پیوند با گونه‌ی سیلر به کار رفته نیز، می‌تواند بر نتیجه‌ی مهره‌موم کانال اثرگذار باشد.

بورجیزولمون (Bourgeis & Lemon) در مقایسه‌ی فراهم ساختن فوری و تاخیری فضای پست و دو سیلر گوناگون Roth و AH26، اختلاف در میزان نشت

گروه ۴) در این گروه، فضای پست یک هفته پس از پرکردن کanal‌ها با گوتاپرکاو کanal سیلر Apexit و اطمینان از پرکردگی مطلوب فراهم شد، در این مدت، دندان‌ها در سرم فیزیولوژی و انکوباتور، نگهداری شدند. گفتئی است که، بخش تاجی همه‌ی نمونه‌ها با گلاس آینومر مهره‌موم شد.


دندان‌های شاهد مثبت در همه‌ی گروه‌ها برپایه‌ی روش گفته شده آماده سازی شده، ولی پر نگردیده و در سرم فیزیولوژی تا زمان بررسی نشت نگهداری شدند. سپس، درباره‌ی هر چهار گروه بالا، دندان‌ها پس از بیرون آوردن از انکوباتور خشک شدند و همه‌ی سطوح بجز دو میلی متر اپیکالی به وسیله‌ی لак ناخن پوشانده شدند. پس از خشک شدن در هوای اتاق، یک لایه‌ی، دیگر لاك ناخن زده شد. پس از این که، لاك خشک شد، دندان‌ها از تاج تا دو میلی متر اپیکالی در درون موم چسب مذاب (Sitcky-wax,kerr USA) فرو برده شده و بی درنگ در درون آب سرد قرار گرفت و برای نفوذ رنگ (dye) در حالت سانتریفوژ به مدت ۱۵ دقیقه و سه هزار دور در دقیقه قرار گرفت. سپس، دندان‌های بده مدت ۷۲ ساعت به شکل غیر فعال در لوله‌های دارای جوهر چین گذاشته شدند. مرحله‌ی دیگر، شستن دندان‌ها و پاک کردن موم چسب و لاك ناخن با تیغ بیستوری بود^(۱۱). سپس، دندان‌ها به مدت سه روز در اسید نیتریک پنج درصد قرار گرفتند و در پایان روز سوم، دندان‌ها با آب جاری شسته شده و با پرتونگاری از دمینرالیزه شدن آنها اطمینان به دست آمد و سپس، دندان‌هادر غلظت‌های سعودی الكل ۷۰ تا ۸۰ و ۹۰ تا ۹۶ درصد، هر یک به مدت یک ساعت والکل ۱۰۰ درصد به مدت ۰۱ ساعت آبگیری شدو پس از آن، برای شفاف شدن، نمونه‌هابه محلول متیل سالیسیلات به مدت هشت ساعت منتقل شدند. پس از آن، به کمک استریومیکروسکوپ (Nikon-Japan) موجود در واحد پژوهش دانشکده دندانپزشکی مشهد و به وسیله‌ی دو نفر بررسی جداگانه شده و میزان نفوذ رنگ اندازه‌گیری گردید^(۱۲). دندان‌های شاهد منفی در همه‌ی گروه‌ها همانند

منفی و دو دندان شاهد مثبت بود.


تاج همه‌ی دندان‌ها به وسیله‌ی یک دیسک الماسه از ناحیه‌ی پیوند مینا با سمان (CEJ) قطع گردید، به گونه‌ای که، دست کم ۱۲ میلی متر از ریشه بر جا بماند، آنگاه از همه‌ی دندان‌ها در چهار گروه عکسبرداری آغازین پری اپیکال فراهم شد. سپس، با طول کارکرد ۰۵ میلی متر کوتاه تر از آپکس، همه‌ی دندان‌ها به گونه‌ای یکسان به روش استپ بک (step back) (Mailifer) K-file فایل اصلی ۴۵ به وسیله‌ی (patency) کنترل سازی شدند، ضمن این که، پاتنسی (patency) کنترل می‌شد. شکل دهی کanal به وسیله‌ی گیتسن گلیدن شماره‌ی ۲ و ۳ تکمیل شد. سپس، کن گوتای اصلی (آریادنت) شماره‌ی ۴۵ به سیلر مناسب آغشته و در کanal گذاشته شد و به روش تراکم کاری، کanal ریشه پر شد. به هنگام مراحل آماده سازی کanal، شست و شو به وسیله‌ی نرمال سالین انجام شد.

مراحل اختصاصی هربیک از چهار گروه آزمایشی:
گروه ۱) در این گروه، پس از اطمینان از پرکردگی مطلوب با گوتاپرکاو سیلر AH26، که با پرتونگاری تایید شد، فضای پست بی درنگ پس از پرکردن کanal‌ها، فراهم شد و برای فراهم ساختن فضای پست در هر چهار گروه، وسیله‌ی انتخابی، پلاگر داغ بود، که با استفاده از آن، گوتای درونی کanal برای فضای پست خالی شد تا پنج میلی متر گوتا در درون کanal بر جا بماند. سپس، به مدت یک هفته در سرم فیزیولوژی و انکوباتور (THELCO) با دمای ۳۷ درجه‌ی سانتی گراد نگهداری شدند.


گروه ۲) در این گروه نیز، پس از اطمینان از پرکردگی مطلوب با گوتاپرکاو سیلر AH26، که با پرتونگاری تایید می‌شد، فضای پست همانند گروه نخست، ولی با یک هفته تاخیر از زمان پرکردن کanal هافراهم شد. در این یک هفته، دندان‌های در سرم فیزیولوژی و انکوباتور، نگهداری شدند. گروه ۳) در این گروه، فضای پست پس از پر کردن کanal‌ها با گوتاپرکاو کanal سیلر Apexit و اطمینان از پرکردگی مطلوب فراهم گردید و دندان‌ها یک هفته در سرم فیزیولوژی و انکوباتور، نگهداری شدند.



نمودار ۱: مقایسه میانگین نفوذ رنگ در چهار گروه آزمایش



نمودار ۲: مقایسه میانگین نفوذ رنگ میان گروه های پرشده با استفاده از سیلر AH26 و سیلر Apexit



نمودار ۳: مقایسه میانگین نفوذ رنگ میان گروه های تهیه های فوری و تاخیری فضای پست

شرایط کار در هر گروه تامرحله‌ی پایانی، آماده‌سازی شدند ولی برای بررسی آزمون نشت، همه‌ی سطوح ریشه‌ی این دندان‌ها به وسیله‌ی دولایه‌ی لاک ناخن و موم چسب پوشانده شد. اندازه‌ی نفوذرنگ به دست آمده بربایه‌ی آزمون آنوا شد. اندازه‌ی نفوذرنگ به دست آمده با تیکوی (Tukey) و توکی (ANOVA) و تی (T) و اکاوا آماری شدند.

یافته ها

میانگین نفوذرنگ از حداقل به حداقل در چهار گروه و به ترتیب، عبارت بودند از AH26 فوری، AH26 تاخیری، Apexit فوری و Apexit تاخیری (نمودار ۱). در مقایسه دو سیلر براساس نمودار ۲، سیلر AH26 نشی کمتر را نسبت به گروه‌های Apexit نشان داد و این اختلاف معنادار نبود ($P=0.086 > 0.05$). همچنین، نمودار ۳ نشان داد که، گروه های تاخیری میزان نشت بیشتری را از دو گروه فوری داشت ($P=0.0337 < 0.05$). در مقایسه میانگین نفوذرنگ در میان چهار گروه بررسی، آزمون آنواختلاف معنادار نشان داد، که این اختلاف، به و بدنبال آن، آزمون توکی نشان داد، که این اختلاف، به تفاوت نفوذ رنگ در گروه Apexit تاخیری (گروه چهارم) با گروه AH26 فوری (گروه نخست) مربوط بود (جدول ۱).

جدول ۱: مقایسه میانگین نفوذ رنگ در چهار گروه

متغیر	مقایسه گروه ها با یکدیگر		
	ارزش P	میانگین ها (I-J)	
AH26 تاخیری (J)	-0.703	-0.3847	AH26
فوري (J)	-0.601	-0.4440	فوري
Apexit تاخیری (J)	-0.008*	-1.1913	Apexit
AH26 فوري (J)	-0.703	-0.3847	AH26
فوري (J)	-0.998	-0.0593	فوري
Apexit تاخیری (J)	-0.119	-0.8067	Apexit
فوري (J)	-0.601	-0.4440	Apexit
فوري (J)	-0.998	-0.0593	فوري
Apexit تاخیری (J)	-0.167	-0.7473	Apexit
فوري (J)	-0.008*	-1.1913	Apexit
AH26 تاخیری (J)	-0.119	-0.8067	فوري
Apexit فوري (J)	-0.167	-0.7473	Apexit

بحث

با توجه به اهمیت مهروموم پرکردگی کanal در موفقیت درمان ریشه، انتخاب سیلر در کنار گوتا مورد توجه بوده است و از سویی، ضرورت جایگزینی پست در دندان‌های درمان ریشه شده‌ای، که به درمان‌های پروتزی نیاز دارند، ایجاب می‌کند که در کنار انتخاب سیلر مناسب، بهترین زمان برای فراهم ساختن فضای پست در نظر گرفته شود به گونه‌ای که، مهروموم کanal به خطر نیفتد. در این بررسی، که به منظور مقایسه‌ی اثر فراهم ساختن فوری یا تاخیری فضای پست در میزان نشت کanal‌های پرشده به وسیله‌ی گوتا و دو گونه سیلر AH26 و Apexit می‌داند، نشان داده شده که Apexit تاخیری، AH26 تاخیری و AH26 فوری، به ترتیب بیشترین میزان نشت کanal را داشته‌اند.

در طراحی بررسی یاد شده، زمان فراهم آوردن تاخیری فضای پست یک هفته در نظر گرفته شد، که در این زمان سخت شدن در هر دو گونه سیلر (۷۲ ساعت) کامل شده است و در طی این مدت، دندان‌ها پس از مهروموم ناحیه‌ی تاجی، در رطوبت ۱۰۰ درصد نگهداری شدند.^(۳)

برای ارزیابی نشت از رووش متداول، که همان نشت رنگ است استفاده شد، که در این روشن، با استفاده از غوطه‌وری فعال دندان در رنگ (سانتریفیوژ)، رنگ نفوذ کرده به هنگام مراحل شفاف سازی، دستخوش تغییر نمی‌شود^(۱۱ و ۱۲).

برای بیرون آوردن گوتا به منظور فراهم ساختن فضای پست، از پلاگر داغ استفاده شد، که بنا بر بررسی‌های این روشن امن ترین روشن برای بیرون آوردن گوتا بوده و خطرات استفاده از وسایل چرخشی را ندارد و از سویی، با پک کردن گوتای گرم شده، مهروموم کanal نیز، به خطر نمی‌افتد.^(۱۳)

روی هم رفته، این نتیجه گویای نشت کتمر سیلر AH26 نسبت به Apexit است، که در فراهم آوردن فوری فضای پست این اختلاف نشت معنادار

نبوده است، اما با گذشت زمان و در گروه‌های فراهم آوردن تاخیری فضای پست، اختلاف نشت این دو گونه سیلر افزایش می‌یابد، که با توجه به ماهیت این دو گونه سیلر، توجیه شدنی است. زیرا، Apexit بخلاف AH26، که باند شیمیایی با دیواره‌های کanal دارد، ماده‌ای با استحکام باند ضعیف است و به علت زمینه‌ی کلسیم هیدروکساید آن در مایعات بافتی حل می‌شود و قابلیت مهروموم کنندگی آن با گذر زمان به هم می‌ریزد^(۴)، به گونه‌ای که، در ارزیابی ریزنشت، که به صورت تاخیری انجام شد، سیلر AH26 نسبت به Apexit ریزنشتی کمتر نشان داد. در بررسی ابراهیم (Ibrahim) و همکاران، عنوان شده است، که فراهم کردن فضای پست تا تکمیل زمان سخت شدن مهروموم به تعویق بیفتند، که این مخالف نتیجه‌ی بررسی کنونی است، که در گروه‌های تاخیری نشتی بیشتر دیده شد، که این مساله شاید با اختلاف گونه‌ی سیلر این دو بررسی توجیه شدنی باشد.^(۱۴) می‌توان بیان کرد که، اگر بیس سیلر با گذشت زمان به تغییر دچار نگردد و میزان گوتای برجامانده‌ی کanal مناسب باشد (برابر یا بیشتر از ۵ میلیمتر)، اختلافی در فراهم ساختن فضای پست، به صورت فوری و تاخیری نبایستی وجود داشته باشد، همچنان که، لمون و بورجیوز در بررسی خود هیچ اختلافی را در فراهم ساختن فضای پست در مقایسه با فراهم ساختن فوری فضای پست، زمانی که گوتای برجا مانده هفت میلی‌متر باشد، میان سیلرهای با بیس ZOE و AH26 گزارش نکرند.^(۵) همچنان که، در بررسی کنونی نیز، اختلافی معنادار در میزان ریزنشت AH26 در فراهم آوردن فوری و تاخیری فضای پست دیده نشد، که با نتیجه‌ی بررسی لوسی (Lussi) نیز، همخوان است، که تفاوتی معنادار در فراهم آوردن فوری و تاخیری فضای پست در استفاده از سیلر AH26 دیده نشد.^(۶)

در بررسی کنونی، همه‌ی نمونه‌های تاخیری، که افزایش ریزنشت را به گونه‌ای معنادار نشان دادند،

میان دو سیلر نیافتند^(۱۰)، که مطابق با نتایج بررسی کنونی است، که AH26 و Apexit، در زمانی که فضای پست به صورت فوری فراهم شد، اختلافی معنادار با یکدیگر نشان ندادند.

نتیجه گیری

با توجه به یافته های بررسی کنونی، می توان بیان کرد، که سیلرهایی که توان اتصال شیمیایی به دیواره ای کانال را دارند و امکان حل شدن سیلر در مایعات بافتی حداقل است، مهرومومی بهتر در کنار گوتا فراهم می آورند و ترجیحاً، برای حفظ این مهروموم، بهتر است فراهم آوردن فضای پست به شکل فوری و پیش از پلیمریزاسیون سیلر رخ دهد.

نمونه های سیلر Apexit بودند، که تاکیدی بر ماهیت سیلر یادشده است، که با گذر زمان به افزایش ریزنشت و به هم خوردن مهروموم دچار می گردد، که این یافته، مخالف بررسی چیلت وانیکول (Chailertvanikul) است، که در میزان نشت Apexit در مدت ۹۰ روز بررسی، اختلافی معنادار دیده نشد^(۱۶)، که شاید اختلاف بررسی کنونی با بررسی ایشان، دخالت متغیری با عنوان فراهم آوردن فضای پست است. روی هم رفته، در مقایسه ای بررسی هایی، که میزان مهروموم اپیکالی کانال های پرشده به وسیله ای گوتا و Apexit AH26 را بررسی کرده اند، هرچند شماری نشت Apexit را بیشتر از AH26 نشان داده اند^(۱۲).

در برابر، بررسی های دیگر نیز، اختلافی معنادار

References

1. Shillingburg HT. Fundamentals of fixed prosthodontics. 3rd ed. Chicago: Quintessence Publishing Co; 1997. p. 194, 202.
2. Fan B, Wu MK, Wesselink PR. Coronal leakage along apical root filling after immediate and delayed post space preparation. *Endod Dent Traumatol* 1991; 15: 124-126.
3. Neagly R. The effect of dowel preparation on the apical seal of endodontically treated teeth. *Oral Surg* 1969; 28: 739-745.
4. Karapanou V, Vera J, Cabrera P, White RR, Goldman M. Effect of immediate and delayed post preparation on apical dye leakage using two different sealers. *J Endod* 1996; 22: 583-585.
5. Schnell FJ. Effect of immediate dowel space preparation on the apical seal of endodontically treated teeth. *Oral Surg* 1978; 45: 570-574.
6. Bourgeis R, Lemon R. Dowel space preparation and apical leakage. *J Endod* 1981; 7: 66-69.
7. Timpawat S, Amornchat C, Trisuwan WR. Bacterial coronal leakage after obturation with three root canal sealers. *J Endod* 2001; 27: 36-39.
8. Miletic I, Anic I, Karlovic Z. Cytotoxic effect of four root filling materials. *Endod Dent Traumatol* 2000; 16: 287-290.
9. Miletic I, Ribaric SP, Karlovic Z. Apical leakage of five root canal sealers after one year of storage. *J Endod* 2002; 28: 431-432.
10. Chailertvanitkul P, Saunders WP, Mackenzie D. An assessment of microbial coronal leakage in teeth root filled with gutta-percha and three different sealers. *Int Endod J* 1996; 29: 387-392.
11. Limkangwalmongkol S, Abbott PV, Sandler AB. Apical dye penetration with four root canal sealers and gutta percha using longitudinal sectioning. *J Endod* 1992; 18: 535-539.
12. Roggendorf MJ, Ebert J, Petschelt A, Frankenberger R. Influence of moisture on the apical seal of root canal filling with five different type of sealers. *J Endod* 2007; 33: 31-33.
13. Saunders EM, Saunders WP. The heat generated on the external root surface during post space preparation. *Int Endod J* 1989; 22: 169-173.
14. Ibrahim RM, Seef RF, Senior SH. The effect of immediate and delayed post space preparation and post length on the apical seal. *Egypt Dent J* 1995; 41: 1457-1462.
15. Lussi A, Imwinkelried S, Stich H. Obturation of root canals with different sealers using non instrumentation technology. *Int Endod J* 1999; 32: 14-33.
16. Chailertvanitkul P, Saunders WP, Mackenzie D. Coronal leakage of obturated root canals after long-term storage using a polymicrobial marker. *J Endod* 1997; 23: 610-613.

Abstract**Apical Leakage in Obturated Canals Using two Different Sealers after Immediate and Delayed Post Space Preparation**

Javidi M. *- Sedigh Shams M. **- Mesgarani A. **

* Assistant Professor, Department of Endodontics, Member of Dental Research Center, Faculty of Dentistry, Mashhad University of Medical Sciences

** Postgraduate Student, Department of Endodontics, Faculty of Dentistry, Mashhad University of Medical Sciences

Statement of Problem: Successful endodontic therapy depends on a well-adapted filling in conjunction with root canal. The proper restoration requires the placement of a post and core. Therefore, the time of post space preparation, and its possible effect on the quality of the apical seal is important.

Purpose: The purpose of this study was to compare the effect of immediate and delayed post space preparations on apical seal using two currently used sealers; AH₂₆ and Apexit sealers.

Materials and method: Seventy six extracted anterior teeth were used in this experimental study. Teeth were randomly divided into four groups and all canals were prepared by step back method, and then filled with gutta percha by lateral condensation technique. AH26 was the sealer used in groups 1 and 2, while in groups 3 and 4 Apexit sealer was used. In groups 1 and 3, post spaces were immediately prepared. But in groups 2 and 4 they were prepared after one week. After preparation, the teeth were immersed in India ink for 3 days and finally, were cleaned. The extent of dye penetration was determined by stereomicroscope. The data were obtained and analyzed statistically with ANOVA, Tukey and T.tests.

Results: The results showed that the lowest and highest rates of dye penetration were detected in groups 1 and 4 respectively. There was significant difference in apical leakage between the AH26 immediate, and Apexit delayed post space preparation.

Conclusion: According to the results of this study, the immediate preparation of post space after obturation and before setting of the sealer is recommended.

Key words: Apical leakage, Post space preparation, sealer

Shiraz Univ Dent J 2007; 15(2): 48-55