

مقایسه ی تغییرات ابعادی خطی دو گونه آکريل گرما سخت

رامین مشرف*، مهندس علی فرزانه**، الهام حاتم زاده***

* دانشیار گروه آموزشی پروتزیهای دندان، دانشکده ی دندانپزشکی و مرکز تحقیقات علوم دندانپزشکی پروفیسور ترابی نژاد، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان
 ** عضو هیات علمی گروه آموزشی اپیدمیولوژی و آمار، دانشکده ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی اصفهان
 *** دندانپزشک

چکیده

بیان مساله: رزین های آکريلي با آن که ویژگی های خوبی برای ساخت بسیاری از پروتزیهای دندان دارند و پیشرفت های زیادی هم در بهبود کیفی آنها رخ داده، هنوز هم مشکل عمده ی آنها تغییرات ابعادی اجتناب ناپذیر آنهاست.

هدف: هدف از این پژوهش، مقایسه ی تغییرات ابعادی خطی یک گونه آکريل گرماسخت ایرانی (آکروپارس)، با یک گونه آکريل استاندارد خارجی (مليودنت) بود.


مواد و روش: در این بررسی تجربی - آزمایشگاهی، شمار 20 نمونه در دو گروه ده تایی از دو گونه آکريل گرماسخت آکروپارس و مليودنت با رعایت دستورهای سازندگان، در یک قالب فلزی پخته و تغییرات ابعادی خطی آنها در روز اول و 30 و 60 روز پس از پلی مریزاسیون به وسیله ی کولیس دیجیتال با دقت 0/01 میلی متر اندازه گیری گردید. نتایج به دست آمده به کمک آزمون های تی استودنت (T student)، زوج تی (t-paired) و آنوا (Repeated measure ANOVA) واکاوی شد.

یافته ها: اختلاف میانگین تغییرات ابعادی در دو گونه ی آکريل مورد بررسی در روز اول $0/42 \pm 0/28$ ، در پایان ماه اول $0/09 \pm 0/24$ - و در پایان ماه دوم $0/07 \pm 0/22$ میلی متر محاسبه گردید، اما این اختلاف برپایه ی گونه ی آکريل تفاوت آماری معنادار نداشت ($p = 0/21$). میانگین تغییرات ابعادی بر پایه ی زمان در هر دو آکريل تفاوت معنادار داشت ($p = 0/001$).

نتیجه گیری: در این بررسی، آکريل آکروپارس در روز اول ثبات ابعادی کمتری نسبت به گونه ی همانند خارجی از خود نشان داد، اما در پایان ماه دوم این اختلاف میان دو گونه آکريل تفاوت آماری معناداری نداشت. در هر سه فاصله ی زمانی، میانگین تغییرات ابعادی در هر دو آکريل تفاوت معنادار داشت و بیشترین اختلاف این دو گونه آکريل نسبت به هم و نسبت به مولد در پایان ماه اول پس از سخت شدن بود.
واژگان کلیدی: رزین های آکريلي، متیل متاکریلات، مواد دندان.

درآمد

35×45×10 میلی‌متر انتخاب و در چهارگوشه‌ی آن، 4 فرورفتگی گرد به قطر و عمق دو میلی‌متر در رئوس یک مستطیل 30×40 میلی‌متری ایجاد گردید (نگاره‌ی 1) (12، 22، 25).



نگاره‌ی 1: ابعاد و شکل ورقه‌ی برنجی که برای ساخت نمونه‌های آکريلي استفاده شد.

سطحی از این مولد، که دارای 4 سوراخ بود، به وسیله‌ی دو لایه‌ی موم ورق (Cavex-Haarlem-Holland) پوشیده شد. سپس مجموعه‌ی مولد فلزی و موم‌های روی آن را در درون مفل قرار داده و مفل گذاری به صورت استاندارد انجام شد. پس از میان بردن موم در آب جوش، مفل‌ها باز گردیدند و فضای مربوط به موم که اکنون خالی بود، به وسیله‌ی دو لایه بیوفیلیم (پارس دندان - تهران - ایران) آغشته شد. سپس، ده نمونه از هر دو آکريل آکروپارس (آکروپارس، مارلیک، تهران، ایران) و ملیودنت (Meliodent Multicryl, Heraeus-kulzer GmbH, Wehrheim, Germany) و در مجموع 20 نمونه فراهم گردید. همه‌ی نمونه‌ها با رعایت نسبت پودر به مایع پیشنهاد شده به وسیله‌ی هر دو کارخانه، مخلوط و در مرحله‌ی خمیری در مولد قرار داده شدند و در فشار پرس هیدرولیک (KAVO EWL, Germany) مراحل فشردن آزمایشی و پایانی انجام گردید. نمونه‌ها در دستگاه‌های اتوماتیک (Automatic curing device, KAVO EWL type 5518, Germany) و با سیکل پخت درازمدت (6/5 ساعت در دمای 72 درجه و یک ساعت در دمای 100 درجه) پخته شدند (20). سپس، نمونه‌ها بیرون آورده شده و برپایه‌ی بررسی‌های همانند در آب 37 درجه سانتی‌گراد نگهداری گردید (17، 20، 22، 25). ابعاد نمونه‌ها در طی زمان‌های 1، 30 و 60 روز پس از خروج از مفل با کولیس دیجیتال با دقت 0/010 میلی‌متر (Electronic digital caliper, Minova Co, Japan)

با وجود پیشرفت‌های سریع در فن‌آوری و کاربرد پلیمرها، هنوز هم پلی متیل متاکریلات (PMM) ماده‌ی اصلی در ساخت گونه‌های پروتزهای دندان‌ی است (1-6). قابلیت پالیش شدن، کاربرد آسان، زیبایی، آسانی تعمیر و ثبات رنگی آن باعث گردید، تا از PMM، برای ساخت بیس پروتز، فاشک قالب‌گیری، دندان‌های مصنوعی، پروتزهای موقتی و ... استفاده شود (4-9). با همه‌ی مزایایی که برای این مواد گفته می‌شود، اشکال عمده‌ی آن‌ها، ثبات ابعادی و تغییراتی است، که به دلایل گوناگون در دقت ابعادی آن‌ها روی می‌دهد (10، 11) و در پایان به کاهش همخوانی بیس دست دندان با بافت‌های زیرین منجر می‌شود (12، 13). از مهم‌ترین علل پیدایش تغییرات ابعادی در دست دندان‌ها، می‌توان به تغییرات ابعادی در اثر انقباض ناشی از پخت آکريل (10، 11، 14)، تغییرات دمایی پس از پخت تا رسیدن به دمای محیط (15، 16)، تغییرات فشار وارد بر آکريل در مراحل گوناگون آکريل گذاری و پخت (13، 14)، نشست مونومر آکريلي پس از کاربرد دست دندان و جذب آب توسط آن (7، 10، 17، 18) اشاره کرد. با آن که تغییرات ابعادی در کل حجم آکريل روی می‌دهد (17، 19) اما برای بررسی آن به صورت خطی، دقت بالاتری لازم است (10-12، 20-23). آشکار است، که موفقیت در درمان‌های پروتز به همخوانی و دقت بیس پروتز بستگی مستقیم دارد و ثبات ابعادی این آکريل‌ها در فرایند سخت شدن و پس از آن (پیش از تحویل به بیمار و یا در محیط دهان) از اهمیت به سزایی برخوردار است. افزون بر این، با آن که ساخت مواد دندانپزشکی در کشور ما در حال توسعه و پیشرفت است و در مورد تغییرات ابعادی آکريل‌های فاشک ایرانی بررسی‌هایی انجام گرفته (24، 25)، ولی در بررسی منابع داخلی اطلاعاتی در مورد تغییرات ابعادی آکريل‌های گرماسخت ایرانی به دست نیامد؛ بنابراین در این بررسی، به مقایسه‌ی تغییرات ابعادی خطی آکريل‌های گرماسخت (آکروپارس و ملیودنت) اقدام شده است.

مواد و روش

این بررسی که یک بررسی تجربی از گونه‌ی آزمایشگاهی بود، در دانشکده‌ی دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان (اصفهان) انجام گردید. در این بررسی، همچون بررسی‌های همانند؛ در آغاز یک ورقه‌ی برنجی مستطیل شکل به ابعاد

قضاوت آماری اصلاح گردید (مقدار $\alpha=0/05$ بر شمار مقایسه‌ها (3 عدد) بخش شد و قضاوت برپایه ی $\alpha=0/017$ انجام گردید). این بررسی نشان داد، که میان میانگین اندازه‌های روز اول و 60 تفاوت آماری معنادار به چشم می‌خورد. البته همین آزمون نشان داد، که میان میانگین اندازه‌های روز اول و 60 و نیز روز 30 با 60 تفاوت آماری معناداری وجود ندارد (جدول 3).

با انجام همین آزمون (واریانس در تکرار مشاهدات یک سوپه) برای نمونه‌های ایرانی نیز همسانی کوواریانس میان اندازه-ها برقرار نبود ($p=0/001$). با انجام آزمون آماری Greenhouse-Geisser مشخص شد، که میان میانگین اندازه‌ها در نمونه‌های ایرانی هم، اختلاف معناداری در هر سه زمان وجود دارد ($p=0/001$). در این جا هم برای مقایسه‌ی دو به دوی متغیرها از آزمون تی زوج استفاده شد، اما برپایه‌ی روش Bonferroni، مقدار α برای قضاوت آماری اصلاح گردید (مقدار $\alpha=0/05$ بر شمار مقایسه‌ها (3 عدد) تقسیم شد و قضاوت برپایه ی $\alpha=0/017$ انجام گردید). این آزمون نشان داد، که میان میانگین اندازه‌های روز 30 با 60 تفاوت آماری معنادار وجود دارد و دیگر مقایسه‌ها تفاوت آماری معناداری نداشتند (جدول 3).

جدول 1: مقایسه‌ی توزیع میانگین و انحراف معیار نرم اندازه‌گیری شده به تفکیک گونه‌ی آکریل و زمان اندازه‌گیری (نرم مولد فلزی 96/35 محاسبه شده است).

گونه‌ی آکریل	زمان		
	روز اول	روز 30	روز 60
اکروپارس	96/69±0/34	96/58±0/29	96/81±0/21
ملیودنت	96/27±0/20	96/68±0/16	96/73±0/20
اختلاف دو آکریل	0/42±0/28	0-0/09±0/24	0/07±0/22
p.value	0/004 *	0/384	0/410

علامت منفی نشان دهنده‌ی آن است، که ابعاد ملیودنت بیشتر از اکروپارس بوده است. * تفاوت معنادار

جدول 2: مقایسه‌ی میانگین اندازه‌های نرم (میلی‌متر) در روزهای گوناگون و اختلاف آن با مولد به تفکیک گونه‌ی آکریل

گونه‌ی آکریل	زمان	t	df	اختلاف با مولد	P value
اکروپارس	روز اول	3/118	9	0/335	*0/012
	روز 30	2/544	9	0/234	*0/032
	روز 60	6/885	9	0/455	*0/000
ملیودنت	روز اول	-1/259	9	-0/801	0/240
	روز 30	-6/403	9	0/328	*0/000
	روز 60	-6/009	9	0/378	*0/000

اندازه‌گیری شدند و برپایه‌ی فرمول زیر، برای هر نمونه سه نرم در زمان‌های گوناگون محاسبه گردید:

$$\text{Norm} = \sqrt{AB^2 + BC^2 + CD^2 + AD^2 + AC^2 + BD^2}$$

نتایج به دست آمده، به کمک آزمون‌های آماری تی دانشجویی (T-Student) برای مقایسه‌ی میانگین نرم در سه زمان مختلف برای هر دو گونه‌ی آکریل، واریانس در تکرار مشاهدات برای بررسی اختلاف میانگین اندازه‌ها در دو گونه آکریل با در نظر گرفتن سطح معناداری 0/05 و همچنین، آزمون T-paired برای یافتن موارد اختلاف در میان زمان‌های گوناگون با در نظر گرفتن سطح معناداری $\alpha/3=0/017$ توسط یک نرم افزار آماری (SPSS, Ver. 16, SPSS Inc., Illinois, USA) واکاوی شدند.

یافته‌ها

نتایج به دست آمده از این بررسی در جدول 1 تا 3 ارایه شده است. برای تفسیر نتایج این بررسی از آزمون واریانس در تکرار مشاهدات دو سوپه استفاده شد و مشخص گردید، که فرضیه‌ی همسانی کوواریانس‌ها میان زمان‌های گوناگون برقرار است ($p=0/088$). بر پایه‌ی نتایج این آزمون اولاً پس از مهار اثر اختلاف زمان‌های گوناگون، میان دو گونه آکریل تفاوت معنادار آماری وجود ندارد ($p=0/343$) و ثانیاً روند تغییرات ابعادی در هر کدام از دو گونه‌ی آکریل در زمان‌های گوناگون با یکدیگر تفاوت دارد ($p<0/001$) (جدول و نمودار 1). همچنین با انجام One sample t-test مشخص گردید، که در روز اول میانگین نرم در آکریل خارجی با مولد، تفاوت آماری معناداری داشته است ($p=0/012$) اما در همین روز میانگین نرم در آکریل ایرانی با مولد تفاوت آماری معناداری نداشته است ($p=0/747$). البته در روزهای 30 و 60 میانگین نرم در هر دو آکریل با مولد تفاوت آماری معناداری پیدا کرده است ($p<0/05$) (جدول 2).

برای نشان دادن موارد اختلاف در هر آکریل از آزمون واریانس در تکرار مشاهدات یک سوپه و سپس، آزمون تی زوج استفاده شد. از آن جا که در آکریل ملیودنت فرضیه‌ی برابری کوواریانس‌ها برقرار نیست ($p=0/020$) با انجام آزمون آماری Greenhouse-Geisser مشخص شد، که اختلاف معناداری میان میانگین اندازه‌ها در نمونه‌های خارجی در هر سه زمان وجود دارد ($p=0/002$). برای مقایسه‌ی دو به دوی متغیرها از آزمون تی زوج استفاده شد، اما برپایه‌ی روش bonferroni، مقدار α برای

جدول 3: مقایسه‌ی میانگین اندازه‌های نرم (میلی‌متر) در نمونه‌های مورد بررسی در سه روز پی‌اپی


گونه‌ی آکریل	آزمون	روز اول باروز 30	روز اول با روز 60	روز 30 با روز 60
آکروپارس	$\bar{X} \pm SD$ p-value	0/10±0/20 0/140	-0/12±0/20 0/081	-0/22±0/14 0/001 *
ملیودنت	$\bar{X} \pm SD$ p-value	-0/41±0/06 0/000 *	-0/46±0/05 0/000 *	-0/05±0/08 0/111

* تفاوت معنادار

آکریلی پس از تکمیل پلی‌مریزاسیون تا پیش از استفاده در دهان، در محیط آب 37 درجه سانتی‌گراد نگهداری شوند، تا به این شکل افزون بر افزایش ثبات ابعادی آنها (به دلیل مجموع اثر تغییرات ابعادی و جذب آب)، به واسطه‌ی کم شدن از میزان مونومر آزاد در رزین، سمیت آنها هم کاهش یابد (17، 20 و 22). در این بررسی نیز، پس از فراهم کردن نمونه‌ها و در فاصله‌های اندازه‌گیری، نمونه‌ها در محیط آب 37 درجه‌ی سانتی‌گراد نگهداری گردیدند، تا افزون بر سفارش مقاله‌های معتبر، شرایط آزمایش به محیط دهان شبیه تر شده باشد. از سوی دیگر با توجه به این که گراجور (Grajower) و همکاران، تاکید‌ی زیاد بر رعایت درست نسبت پودر به مایع در اختلاط آکریل داشته‌اند (26)، در این بررسی نیز، تلاش شد تا با رعایت نسبت پیشنهاد شده به وسیله‌ی سازندگان، دقت بررسی بیشتر شود.

با توجه به جدول 1 مشخص می‌شود، که تغییرات ابعادی خطی در آکریل ایرانی در روز اول در راستای افزایش نرم بوده است، در صورتی که، در آکریل خارجی در همین زمان، کاهش نرم مشاهده می‌شود. از سوی دیگر، با توجه به این که این اختلاف، میان دو آکریل معنادار است، می‌توان به این نتیجه رسید، که با وجود نبود این تفاوت، رفتار آکریل‌های ایرانی و خارجی در روز اول پس از خروج از مفل قابل مقایسه نیست (نمودار 1). افزون بر این، از آن جا که در همین فاصله‌ی زمانی تفاوت معنادار با مولد تنها در آکریل آکروپارس دیده می‌شود، می‌توان گفت، که در روز اول پس از خروج نمونه‌ها از مفل، آکریل ملیودنت دقت ابعادی بیشتری داشته است. در فاصله‌های زمانی بعدی، آکریل ملیودنت در روزهای 30 و 60 نسبت به روز اول تغییرات ابعادی معنادار پیدا کرد در صورتی که، در مورد آکریل آکروپارس تنها میان روزهای 30 و 60 اختلاف معنادار دیده شد (جدول 2).

در این بررسی با گذشت زمان، نرم هر دو آکریل افزایش یافت و سبب شد، که با وجود نبود تفاوت معنادار میان دو آکریل، هر دو با مولد اختلاف معنادار داشته باشند. جالب آن است، که افزایش مقدار عددی نرم در ماه اول در نمونه‌های ملیودنت و در ماه دوم در نمونه‌های آکروپارس بیشتر بود (جدول 1). افزایش مقدار عددی نرم ممکن است، که به دلیل جذب آب به وسیله‌ی هر دو آکریل باشد (7، 10، 17 و 18)، اما به گفته‌ی گلپیدی و همکاران، این اختلاف در میزان افزایش مقدار عددی نرم در ماه اول، ممکن است مربوط به نوعی انقباض تاخیری باشد، که در فاصله‌ی کمی



نمودار 1: مقایسه تغییرات ابعادی دو آکریل با هم و با مولد

بحث

رزین‌های آکریلی یکی از پرمصرف‌ترین مواد دندانپزشکی است، که با وجود داشتن خصوصیات عالی، ثبات ابعادی مطلوبی ندارند (10-13). مهم‌ترین اثری که تغییرات ابعادی آکریل‌ها در کاربردهای بالینی می‌گذارند، تغییر در ارتفاع عمودی پروتز است (18-20)، اما ممکن است سبب کاهش همخوانی بیس پروتز با بافت‌های زیرین هم بشوند (12 و 13). به همین دلیل، تغییرات ابعادی آکریل‌های گرماسخت در پژوهش‌های زیادی بررسی شده است (10-18).

از سوی دیگر، در کشور ما نیز، برخی از تولیدکنندگان داخلی به تهیه و پخش رزین‌های آکریلی اقدام نموده‌اند، که در این بررسی تلاش شده است، که تغییرات ابعادی خطی آکریل‌های گرماسخت ایرانی (آکروپارس) اندازه‌گیری و با یک نمونه‌ی خارجی استاندارد (ملیودنت) مقایسه گردد.

در بررسی کوچی (Cucci)، پو (Pow) و دویموس (Duymus) پیشنهاد گردید، که وسایل ساخته شده با رزین‌های

ابعادی کمتر از یک درصد قابل قبول به شمار می‌رود (15، 19 و 27).

نتیجه گیری

در این بررسی، آکریل آکروپارس در روز اول ثبات ابعادی کمتری نسبت به گونه‌ی همانند خارجی از خود نشان داد، اما در پایان ماه دوم این اختلاف میان دو گونه آکریل تفاوت آماری معنادار نداشت. در هر سه فاصله‌ی زمانی میانگین تغییرات ابعادی در هر دو آکریل تفاوت معنادار داشت و بیشترین اختلاف این دو گونه آکریل نسبت به هم و نسبت به مولد در پایان ماه اول پس از سخت شدن بود.

پس از قرارگرفتن نمونه‌ها در آب، به دلیل نشت مونومر برجامانده به خاطر کامل نبودن پلی‌مریزاسیون، در آکریل آکروپارس روی دهد (7). از سوی دیگر، باوجود اینکه در بررسی گلبیدی و همکاران (1385)، میزان جذب آب به وسیله‌ی این دو گونه آکریل در حد استاندارد شماره‌ی 1567 سازمان جهانی استاندارد (ISO)، استاندارد شماره‌ی 2571 سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و استاندارد شماره‌ی ADA12 محاسبه شده (7)، اما در بررسی کنونی، نتیجه‌ی جذب آب به وسیله‌ی هر دو ی این آکریل‌ها، ایجاد اختلاف معنادار با مولد بوده است. البته این اختلاف ممکن است، که از نظر عددی در کاربردهای بالینی اهمیت چندانی نداشته باشد، چراکه در کاربردهای بالینی بنا به گفته‌ی بسیاری از پژوهشگران تغییرات

References

- Jagger DC, Harrison A, Jandt KD. The reinforcement of dentures. *J Oral Rehabil* 1999; 26: 185-194.
- Johnston EP, Nicholls JL, Smith DE. Flexure fatigue of 10 commonly used denture base resins. *J Prosthet Dent* 1981; 46: 478-483.
- Schneider RL, Stokes JL, LaDuke D. Design and fabrication technique for metal palates in maxillary complete dentures. *J Dent Technol* 2000; 17: 8-11.
- Vojdani M., Ghavamoddini SM. Flexural strength of polymethyl methacrylate reinforced with glass fiber or with metal wire. *J Dent Mashhad Univ Med Scien* 2006; 30: 327-334.
- Mosharraf R, Noor-Allah M, Rajaei A. Evaluation of the effect of palatal shape and acrylic resin thickness on the flexural strength of maxillary denture base. *J Mashhad Dent Sch* 2007; 31: 111-116
- Ebadian B, Parkan MA. Evaluation of thermal conductivity of heat cured acrylic resin mixed with Al₂O₃. *J Dent Tehran Univ Med Scien* 2002; 15: 21-28.
- Golbidi F, Jalali O. An evaluation of the Flexural Properties of Meliodent and Acropars Heat Polymerized Acrylic Resins. *J Dent Tehran Univ Med Scien* 2007; 4: 55-63.
- Neshandar Asli H. Comparison of the Transversel Strength of Polymethylmethacrylate Resin reinforced with wire and metal meshwork. *J Guilan Univ Med Scien* 2006; 45: 43-49.
- Neshandar Asli H, Jahandideh Y. Evaluation of the Transversel Strength of Acropars Heat Cure Acrylic Resin as Compared with Bayer and Meadway Heat Cure Acrylic Resins. *J Guilan Univ Med Scien* 2006; 15: 84-88.
- Wong DM, Cheng LY, Chow TW, Clark RK. Effect of processing method on the dimensional accuracy and water sorption of acrylic resin dentures. *J Prosthet Dent* 1999; 81: 300-304.
- Keenan PL, Radford DR, Clark RK. Dimensional change in complete dentures fabricated by injection molding and microwave processing. *J Prosthet Dent* 2003; 89: 37-44.
- Cucci AL, Giampaolo ET, Leonardi P, Vergani CE. Unrestricted linear dimensional changes of two hard chairside reline resins and one heat-curing acrylic resin. *J Prosthet Dent* 1996; 76: 414-417.
- Consani RL, Domitti SS, Consani S. Effect of a new tension system, used in acrylic resin flasking, on the dimensional

- stability of denture bases. *J Prosthet Dent* 2002; 88: 28528-9.
14. Kimoto S, Kobayashi N, Kobayashi K, Kawara M. Effect of bench cooling on the dimensional accuracy of heat-cured acrylic denture base material. *J Dent* 2005; 33: 57-63.
 15. Yeung KC, Chow TW, Clark RK. Temperature and dimensional changes in the two-stage processing technique for complete dentures. *J Dent* 1995; 23: 245-253.
 16. Moturi B, Juszczak AS, Radford DR, Clark RK. Dimensional change of heat-cured acrylic resin dentures with three different cooling regimes following a standard curing cycle. *Eur J Prosthodont Restor Dent* 2005; 13: 159-163.
 17. Cucci AL, Vergani CE, Giampaolo ET, Afonso MC. Water sorption, solubility, and bond strength of two autopolymerizing acrylic resins and one heat-polymerizing acrylic resin. *J Prosthet Dent* 1998; 80: 434-438.
 18. Keenan PL, Radford DR, Clark RK. Dimensional change in complete dentures fabricated by injection molding and microwave processing. *J Prosthet Dent* 2003; 89: 37-44.
 19. Polychronakis N, Yannikakis S, Zissis A. A clinical 5-year longitudinal study on the dimensional changes of complete maxillary dentures. *Int J Prosthodont* 2003; 16: 78-81.
 20. Pow EH, Chow TW, Clark RK. Linear dimensional change of heat-cured acrylic resin complete dentures after relining and rebase. *J Prosthet Dent* 1998; 80: 238-245.
 21. Pagniano RP, Scheid RC, Clowson RL, Dagefoerde RO, Zardiackas LD. Linear dimensional change of acrylic resins used in the fabrication of custom trays. *J Prosthet Dent* 1982; 47: 279-283.
 22. Duymuş ZY, Yanikoğlu ND. Influence of a thickness and processing method on the linear dimensional change and water sorption of denture base resin. *Dent Mater J* 2004; 23: 8-13.
 23. Baydas S, Bayindir F, Akyil MS. Effect of processing variables (different compression packing processes and investment material types) and time on the dimensional accuracy of polymethyl methacrylate denture bases. *Dent Mater J* 2003; 22: 206-213.
 24. Ebadian B, Bazargan Zadeh MA. Comparison of dimensional changes of two types of cold-cured acrylic resins: Acropars and Meliodent. *J Dent Tehran Univ Med Scien* 2003; 16: 11-18.
 25. Mosharraf R, Farzan A, Farahnakian F. Comparison of linear dimensional changes of two cold – cure acrylic resins. *J Islamic Dent Assoc Iran* 2005; 17: 69-75.
 26. Grajower R, Goultshin J. The transverse strength of acrylic resin strips and of repaired acrylic samples. *J Oral Rehabil* 1984; 11: 237-247.
 27. Polyzois GL, Karkazis HC, Zissis AJ, Demetriou PP. Dimensional stability of dentures processed in boilable acrylic resins: a comparative study. *J Prosthet Dent* 1987; 58: 654-654.