

پایش ترک خوردن ناشی از خوردگی و تنش (SCC) در نمونه‌های آلیاژی فولاد زنگ نزن ۳۰۴ و برنج به روش نوسان‌های الکتروشیمیابی

حسن صاری (دانشجو)

اکوم نوری‌دلاور (کارشناس ارشد)

دانشکده‌ی فنی - گروه هندسی متابولوژی و مواد، دانشگاه تهران

در این پژوهش، نوسان‌های الکتروشیمیابی^۱ جریان و پتانسیل نمونه‌های آلیاژی فولاد زنگ نزن ۳۰۴ حساس شده در محلول اسیدی ۲۵٪ کلراید منیزیم و همچنین برنج ۷۰-۳۰ در محلول ماتسون، طی پذیده‌ی ترک‌خوردگی ناشی از خوردگی و تنش^۲ (SCC) مورد بررسی قرار گرفته است. در مورد هر دو آلیاژ، پذیده‌ی شروع و رشد ترک بر اثر تغییرات آبی و همزمان در جریان و پتانسیل قابل مشاهده است. اما این تغییرات در نوسان‌های جریان مشخص‌تر است. مشخصه‌ی ایجاد ترک اولیه در نمونه‌ی فولاد زنگ نزن ۳۰۴ با تغییرات آبی در پتانسیل و جریان همراه است که به آرامی بازیابی می‌شود و رشد نهایی ترک بر اثر تغییرات شدید در جریان و پتانسیل مشاهده می‌شود، در نمونه‌ی برنجی نیز رشد ترک با تغییرات آبی جریان و پتانسیل همراه است که به طور کامل بازیابی نمی‌شود. داده‌های به دست آمده از جریان و پتانسیل در محدوده‌ی زمانی^۳ به‌وسیله‌ی تابع تبدیل فوریه‌ی سریع به محدوده‌ی فرکانسی تبدیل شده و مورد بررسی قرار گرفته‌اند. در نهایت، مشخص شد که تغییرات جریان و پتانسیل، با شروع رشد ترک و در نهایت شکست قطعه ارتباط دارد، و این ارتباط می‌تواند مبنای پایش پذیده‌ی SCC در این آلیاژها باشد.

برخوردار است که شاید بتوان از آن در زمینه‌ی پایش SCC استفاده کرد.

لوتو^۴ و کوتیس^۵ نوسان الکتروشیمیابی ایجاد شده در طول SCC برنج آلفا را در محلول ماتسون از طریق تجزیه و تحلیل با روش آنتروپی بیشینه بررسی کرده است.^[۱] آنها به این نتیجه رسیدند که انحراف معیار نتایج واضح‌تری را ارائه می‌دهند و ترک خوردن نمونه‌ها در اکثر موارد بیشترین دامنه‌های نوسانات و بزرگ‌ترین انحراف معیار را می‌دهد. لوتو و کوتیس مطالعات مشابهی را در خصوص یک آلیاژ آلمینیوم در محلول کلراید سدیم ۳/۵٪^[۶] و فولاد کربنی با استحکام بالا در محلول کلراید سدیم ۳/۵٪، به‌همراه سولفید سدیم ۵۵۰ ppm^[۷] انجام داده و به نتایجی مشابه نتایج به دست آمده در مورد برنج آلفا دست پیدا کرdenد. آنها داده‌های مربوط به فولاد کربنی را با استفاده از روش‌های آنتروپی بیشینه و تبدیل فوریه آنالیز کردند، و در نهایت به این نتیجه رسیدند که جوانه‌زنی ترک و شکست نمونه بالاترین چگالی‌های طیف توانی را ارائه می‌دهند.

در این پژوهش، نوسانات الکتروشیمیابی تولید شده در طول پذیده‌ی SCC نمونه‌های برنجی در محلول ماتسون و همچنین نمونه‌های فولاد زنگ نزن ۳۰۴ با درجه‌ی حساسیت متوسط اندازگیری شده و در محدوده‌ی زمانی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. همچنین داده‌های به دست آمده در محدوده‌ی زمانی، با استفاده از روش تبدیل فوریه‌ی

۱. مقدمه

ترک‌خوردن ناشی از خوردگی و تنش یکی از مشکلات بزرگ اکثر صنایع به‌شمار می‌رود به‌طوری که انهدام‌های زودرس زیادی در سیستم‌هایی که تحت تنش‌های کم تراز حد تسلیم‌شان هستند، رخ می‌دهد. علی‌رغم وجود روش‌های مختلف به‌منظور شناسایی و بررسی پذیده‌ی خوردگی، هنوز روش مناسبی برای پایش ترک خوردن ناشی از خوردگی و تنش (SCC) وجود ندارد. بنابراین استفاده از روشی که بتواند به پیش‌بینی شکست تجهیزات بر اثر پذیده‌ی SCC کمک کند، می‌تواند برای صنایع مختلف مفید واقع شود.

اصطلاح «نوسان الکتروشیمیابی» به نوسان‌های جریان و پتانسیل ایجاد شده بر روی سطح الکترود، طی یک فرایند الکتروشیمیابی اطلاق می‌شود. مطالعات متعدد انجام شده بر روی نوسان‌های الکتروشیمیابی ایجاد شده در سیستم‌های خوردگی نشان داده است که انواع مختلف خوردگی از قبیل حفره‌دار شدن^[۸-۱۰] خوردگی خستگی^[۱۱]، خوردگی میکروی^[۱۲] SCC^[۱۳] از مشخصه‌های نوسان‌های مربوط به خود برخوردارند، و بنابراین می‌توان از نوسان‌های الکتروشیمیابی به عنوان روشی برای پایش خوردگی استفاده کرد. مطالعات انجام شده بر روی نوسان‌های الکتروشیمیابی ناشی از پذیده‌ی SCC در فازات و آلیاژهای مختلف، نشان داده است که ایجاد ترک و مراحل مختلف رشد آن در اکثر فلزات و آلیاژها از نوسان‌هایی با مشخصه‌های معینی

جدول ۱. ترکیب شیمیابی آلیاژهای مورد آزمایش.


Mn	Si	C	Pb	Ni	Cr	Zn	Cu	Fe	مواد
-	-	-	۰,۰۷	-	-	۲۹,۸۸-۳۲,۸۸	۶۷-۷۰	۰,۰۵	برنج
۲	۱	۰,۰۸		۸-۱۰,۵	۱۸-۲۰	-	-	۷۲,۹	فولاد زنگ نزن ۳۰۴

و الکترود مرجع از جنس پلاتین اندازه‌گیری شده است. داده‌های به دست آمده، هر نیم ثانیه یک بار توسط رایانه ذخیره شده‌اند.

سریع در محدوده‌ی فرکانسی نیز بررسی شده‌اند؛ شاید بتوان روش قابل استفاده‌بی به منظور پیش‌بینی شکست ناشی از SCC ارائه کرد.

۳. نتایج و بحث

۱.۳. فولاد زنگ نزن ۳۰۴ حساس شده به مدت شش ساعت در محلول اسیدی و داغ کلراید منیزیم٪ ۲۵ فولاد زنگ نزن نوسان‌های جریان و پتانسیل ناشی از پدیده‌ی SCC در شکل ۲ نشان داده شده است. چنان‌که در این شکل دیده می‌شود، در ابتدا انجام آزمایش نوسان‌های شدیدی در جریان مشاهده می‌شود که ممکن است مربوط به خوردگی فولاد و شکسته شدن لایه‌ی غیرفعال آن باشد. متناسب با این نوسان‌ها، پتانسیل ابتدا با نوسان‌های زیاد به‌سمت پتانسیل‌های مثبت متغیر می‌شود و سپس با یک شیب نسبتاً تند به سمت پتانسیل‌های منفی تر می‌رود که این تغییرات جریان و پتانسیل را می‌توان به فعالیت‌های سطح نمونه و مرحله‌ی حفره‌زنی نسبت داد. بعد از گذشت حدود ۳۰/۰۰ ثانیه پتانسیل و جریان هر دو، مقدار تقریباً ثابتی پیدا می‌کنند. در محدوده‌ی زمانی بین ۳۰/۰۰۰ تا ۵۶/۰۰۰ ثانیه نوسان‌های خاصی در جریان و پتانسیل مشاهده نمی‌شود، مگر دو پرش مشخص در پتانسیل و جریان که در شکل ۳ با بزرگنمایی بالاتر دیده می‌شوند؛ که این تغییرات پتانسیل و جریان کاملاً همزمان‌اند و نشان‌دهنده‌ی واکنش‌های سطحی است که توضیح داده می‌شود. این دو پرش خاص در پتانسیل، که به صورت افزایش آنی بروز کرده و به‌آرامی بازیابی می‌شوند براساس مطالعات انجام شده توسط سایر




شکل ۲. نوسان‌های جریان و پتانسیل ناشی از پدیده‌ی SCC فولاد زنگ نزن ۳۰۴ در محلول اسیدی و داغ کلراید منیزیم٪ ۲۵.

۲. آزمایشات

مواد مورد استفاده در این آزمایش عبارت‌اند از: آلیاژ برنج و فولاد زنگ نزن ۳۰۴، که ترکیب شیمیابی اسامی این آلیاژها در جدول ۱ آورده شده است. ابعاد نمونه‌های مورد آزمایش نیز در شکل ۱ نشان داده شده است. نمونه‌های فولادی ابتدا در دمای ۱۰۵°C در محیط گاز آرگون و به مدت ۳۰ دقیقه تحت عملیات حرارتی قرار گرفته و در آب سرد شده‌اند و سپس به مدت ۶ ساعت در دمای ۶۵°C حساس شده‌اند. قبل از شروع آزمایش‌ها، نمونه‌ها به‌وسیله‌ی کاغذهای کاربید سیلیکون با درجه‌ی ۶۰۰ پولیش شده، با آب مقطر شسته شو داده شده و سپس با استون چربی زدایی شده‌اند.

محلول مورد استفاده در آزمایش SCC فولاد زنگ نزن عبارت است از محلول اسیدی شده ۲۵٪/کلراید منیزیم، که براساس استاندارد ASTM G۳۶-۳۷ تهیه شده است. نمونه‌های برنجی نیز در محلول ماتسون که براساس استاندارد ASTM G۳۷-۴۹ ساخته شده است، مورد آزمایش قرار گرفته‌اند. همچنین نمونه‌ها تحت بار ثابت (نمونه‌ی فولاد زنگ نزن تحت بار ۳۰۰ مگاپاسکال و نمونه‌ی برنجی تحت بار ۲۰۰ مگاپاسکال) مورد آزمایش قرار گرفته‌اند. به‌منظور تسریع در پدیده‌ی SCC، آزمایش‌ها در دمای نزدیک به دمای جوش محلول‌ها انجام شده است.

نوسان الکتروشیمیابی جریان با استفاده از یک جریان‌سنج با مقاومت بسیار کم^۵، بین یک الکترود کاری تحت تنش و یک الکترود کمکی بدون تنش و از جنس نمونه‌ی کاری اندازه‌گیری شده است. همچنین نوسان الکتروشیمیابی پتانسیل نیز به طور همزمان با نوسان جریان و توسط یک ولت‌متر با مقاومت داخلی بالا، بین الکترود کاری




شکل ۱. ابعاد نمونه‌های مورد آزمایش.


می‌شوند به سه دسته تقسیم می‌کنیم که نمودارهای چگالی طیف توانی^۶ (نمودار PSD) مربوط به جریان در این بازه‌های زمانی در شکل ۴ نشان داده است.

نمودار PSD مربوط به بازه‌ی زمانی اول بالاتر از نمودار بازه‌ی زمانی دوم قرار گرفته است که با مشاهدات مربوط به شکل ۲ مطابقت دارد؛ زیرا همان طور که در این شکل نشان داده شده نوسان‌های بازه‌ی زمانی دوم نسبت به بازه‌ی زمانی اول کمتر بوده و دامنه‌ی کمتری نیز دارند. نمودار مربوط به بازه‌ی زمانی سوم که مربوط به نوسان‌های زمانی از رشد نهایی ترک و انهدام نمونه است، کاملاً بالاتر از دو نمودار دیگر قرار گرفته، در حالی که نمودارهای مربوط به دو بازه‌ی زمانی اول و دوم در فرکانس‌های بالاتر هم پوشانی دارند.


در شکل ۵ نمودارهای PSD مربوط به نوسان‌های پتانسیل در سه بازه‌ی زمانی بالا ترسیم شده است که در اینجا نیز تشخیص مرحله‌ی رشد ترک از سایر مراحل امکان‌پذیر است. ترتیب قرار گرفتن نمودارها همانند شکل ۴ است و نمودارهای هر سه بازه در فرکانس‌های بالا همپوشانی دارند. دلیل آن است که همان طور که در شکل ۲ دیده می‌شود، نوسان‌های پتانسیل در بازه‌های زمانی مختلف حساسیت کمتری نسبت به جریان دارند و بنابراین دامنه‌ی تغییرات پتانسیل نیز نسبت به جریان کمتر است. در این شکل نیز نمودار مربوط به رشد نهایی ترک و انهدام نمونه در بالاترین سطح قرار گرفته است.



شکل ۴. نمودارهای PSD مربوط به جریان برای نمونه‌ی فولاد زنگ نزن ۳۰۴



شکل ۵. نمودارهای PSD مربوط به پتانسیل برای نمونه‌ی فولاد زنگ نزن ۳۰۴




شکل ۳. نمودار مشخصه‌ی جریان و پتانسیل ناشی از ایجاد ترک در نمونه‌ی فولاد زنگ نزن ۳۰۴ در محلول اسیدی و داغ کلراید منیزیم ۲۵٪


محققین^[۹]، مشخصه‌ی ایجاد ترک در نمونه هستند. همزمان با این تغییرات پتانسیل، نوسان‌های مشابهی نیز در جریان مشاهده می‌شود که به صورت کاهش و افزایش آهسته‌ی جریان می‌تواند ناشی از ایجاد ترک باشد.

از ثانیه‌ی ۱۵۶۰۰۰ به بعد نوسان‌های شدید در جریان و پتانسیل ثبت شده است. همان‌طور که در شکل ۲ مشاهده می‌شود این نوسان‌ها به صورت موج‌های چهارگوشی هستند که تا انهدام نهایی نمونه ادامه پیدا می‌کنند و از آنجاکه پس از مشاهده‌ی این نوسان‌ها نمونه دچار شکست شد، ممکن است این نوسان‌ها با رشد مرحله‌ی ترک در نمونه مرتبط باشند، به این ترتیب که ابتدا ترک اصلی رشد می‌کند و سطح آزادی از فلز در مععرض محلول خورنده قرار می‌گیرد. بنابراین جریان خوردگی به شدت به سمت مقادیر منفی تمايل پیدا کرده و با گذشت مدت زمانی این سطح آزاد فلز که در مععرض محلول خورنده قرار گرفته، غیرفعال می‌شود و دوباره جریان به سمت مقادیر نزدیک به صفر میل پیدا می‌کند. این روند به طور فزینده‌ی پیش می‌رود تا آن جاکه سطح مقطع نمونه به اندازه‌ی کوچک می‌شود که میزان تنش اعمالی بیشتر از حد استحکام نهایی نمونه می‌شود و در نهایت نمونه می‌شکند. نوسان‌های پتانسیل مربوط به رشد نهایی ترک با نوسان‌های جریان متناسب نیست و الگوی مشخصی ندارد، و فقط نوسان‌های شدید پتانسیل قبل از شکست نهایی مشاهده می‌شود. در هنگام شکست پیک ناشی از شکست ظاهر می‌شود که نسبت به پیک‌های دیگر بزرگتر بوده و در شکل ۲ معکس شده است. بنابراین تغییرات جریان و پتانسیل قبل از شکست نهایی، یا به عبارت دیگر مرحله‌ی رشد ترک، کاملاً با مراحل دیگر متفاوت است و می‌تواند به عنوان معیار پیش‌بینی شکست به کار رود.

داده‌های به دست آمده در محدوده‌ی زمانی به موسیله‌ی تابع تبدیل فوریه‌ی سریع در محدوده‌ی فرکانسی نیز مورد بررسی قرار گرفته‌اند. بدین منظور بازه‌ی زمانی را با توجه به شکل نوسان‌هایی که مشاهده



شکل ۶. تصاویر میکروسکوپی الکترونی روبشی از سطح شکست نمونه فولاد زنگ نزن ۳۵۴ در محلول اسیدی و داغ کلراید منزیرم ۲۵٪.



شکل ۷. نوسان‌های جریان و پتانسیل برنج (۷۵-۳۵) ناشی از پدیده SCC تحت بار ثابت ۱۸۰ Mpa در محلول.


یافته و به مقدار کم بازیابی می‌شود؛ و در نهایت پیک مربوط به شکست نمونه مشاهده می‌شود. پتانسیل نیز به مرور زمان مثبت‌تر می‌شود تا این که در ثانیه‌ی $۱۹/۰۰$ ام به مقدار ثابتی می‌رسد و بعد ثانیه‌ی $۱۳/۰۰$ ام همانند جریان به صورت پله‌ی کاهش می‌یابد و به سمت مقادیر منفی تر می‌کند.

شکل ۸ نوسان‌های مربوط به جریان و پتانسیل را از ثانیه‌ی


تصویر میکروسکوپ الکترونی مربوط به سطح شکست این نمونه فولادی در شکل ۶ آورده شده است. سطح شکست نیز نشان‌دهنده‌ی شکست دو مرحله‌ی نمونه است (شکل ۶الف). در مرحله‌ی اول (شکل ۶ب) رشد اولیه‌ی ترک در اثر خوردگی مرزدانه‌ی بوده که باعث جدایش دانه‌ها شده و در مرحله‌ی دوم که تنش اعمالی بر روی سطح مقطع نمونه به بیش از حد استحکام آن می‌رسد، شکست نمونه به صورت ترد و ناگهانی اتفاق افتاده است که شکل دیمپلی آن به موضوع مشاهده می‌شود (شکل ۶ج). چنان که مشاهده می‌شود نتایج شکست‌نگاری با نوسان‌های پتانسیل و جریان متناسب است. این تصاویر حاکی از سازوکار دو مرحله‌ی یا چند مرحله‌ی شکست فولادهای آستینتی است.

۲.۳. بررسی نوسان نمونه‌ی برنج (۷۵-۳۵) در محلول ماتسون نوسان‌های جریان و پتانسیل برنج (۷۵-۳۵) ناشی از پدیده SCC تحت بار ثابت (۱۸۰ Mpa) در محلول ماتسون در شکل ۷ نشان داده شده است.


تا $۱۳/۰۰$ ثانیه‌ی اولیه نوسان‌های خاصی در جریان مشاهده نمی‌شود. پس از آن دیده می‌شود که جریان به صورت پله‌ی کاهش




شکل ۹. نمودارهای PSD مربوط به جریان برقی برعج ۷۰-۳۵.



شکل ۱۰. نمودارهای PSD مربوط به پتانسیل برعج ۷۰-۳۵.



الف) تصویر خوردگی مرزدانه‌یی با بزرگنمایی ۱۰۰۰ در اول رشد ترک.




ب) تصویر شکست ترک با بزرگنمایی ۱۰۰۰ از سطح مقطع نمونه در رشد نهایی شکست.

شکل ۱۱. تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی مربوط به نمونه‌ی برعج ۷۰-۳۵ ناشی از پیدیده SCC تحت بار ثابت ۱۸۰ Mpa.

دوم شکست ترک بدلیل افزیش تنش موضعی برآثر کاهش سطح مقطع رخ داده است.

این تصاویر نشان‌دهنده‌ی این حقیقت است که نقش خوردگی در ایجاد ترک‌های اولیه و تولید مواضع تنش^۲ و توسعه SCC بسیار



شکل ۸. نوسان‌های جریان و پتانسیل برعج ۷۰-۳۵ ناشی از پیدیده SCC تحت بار ثابت ۱۸۰ Mpa در محلول ماتسون.

۱۳,۰۰۰ Am به بعد نشان می‌دهد، در این شکل تغییرات پله‌یی جریان و پتانسیل با بزرگنمایی بالاتر مشاهده می‌شود که به طور قابل توجهی همزمان با یکدیگر اتفاق می‌افتد. با توجه به نوسان‌های جریان در نمونه‌ی برعجی مشاهده می‌شود که در این نمونه جریان همانند فولاد زنگ نزن ۳۰٪ قادر به بازیابی کامل نیست و این احتمالاً نشان‌دهنده‌ی آن است که رشد ترک در نمونه‌ی برعجی سریعتر از نمونه‌ی فولادی است، چرا که قبل از آن که سطح جدیدی از برعج که در اثر رشد ترک در معرض محلول خورنده قرار گرفته است به میله‌یی محصول خوردگی اکسید مسی سیاهرنگ کاملاً غیرفعال شود، مرحله‌ی دیگر از رشد ترک آغاز می‌شود. در این نمونه نیز تغییر وضعیت^۷ در جریان و پتانسیل و تغییرات ناگهانی آنها کاملاً با ایجاد و رشد ترک متناسب است.

همانند نمونه‌ی فولادی، نوسان‌های جریان و پتانسیل در نمونه‌ی برعجی را از بازه‌ی زمانی، توسط تابع تبدیل فوریه‌ی سریع، تبدیل به بازه‌ی فرکانسی کرده و آن را مورد بررسی قرار داده‌یم. در شکل ۹ نمودارهای PSD مربوط به جریان و پتانسیل انتخاب براساس شکل نوسان‌های مشاهده شده در جریان و پتانسیل انتخاب شده‌اند، نشان داده شده است. چنان‌که در این شکل مشاهده می‌شود نمودار مربوط به رشد ترک و انهدام نهایی نمونه‌ی برعجی کاملاً بالاتر از دو نمودار دیگر قرار گرفته و نمودارهای مربوط به بازه‌های اول و دوم در فرکانس‌های بالاتر با هم هم‌بواشانی دارند. نمودار مربوط به بازه‌ی زمانی دوم نیز در فرکانس‌های پایین بالاتر از نمودار اول قرار گرفته است. نمودارهای PSD مربوط به پتانسیل نیز در شکل ۱۰ نشان داده شده است. نمودار مربوط به رشد ترک و انهدام نمونه در فرکانس‌های پایین، نسبت به بازه‌ی زمانی دوم در سطح پایین‌تر قرار گرفته است.

شکل ۱۱ تصاویر میکروسکوپ الکترونی مربوط به سطح مقطع شکست نمونه‌ی برعجی را نشان می‌دهد. این نمونه نیز همانند نمونه‌ی فولادی، با خوردگی مرزدانه‌یی منهدم شده است، و شکست در آن دارای دو مرحله است که در مرحله‌ی اول جداش دانه‌ها و در مرحله‌ی

از جدایش دانه‌ها در اثر خوردگی مرزدانه‌یی باشد و بازیابی آرام حاکی از غیرفعال شدن دوباره‌ی ناحیه‌ی نوک ترک و توقف موقت رشد آن باشد. رشد ترک با نوسان‌های شدیدتر و ناگهانی جریان و پتانسیل همراه است که بازیابی نمی‌شود و نشان‌دهنده‌ی فقدان غیرفعال شدن در این مرحله است.

- در نمونه‌های برنجی نوسان‌های حاصل از ایجاد و رشد ترک مشابه‌اند و به صورت کاهش پله‌یی همزمان در جریان و پتانسیل مشاهده می‌شود که این ممکن است ناشی از سازوکار متفاوت خوردگی و شکست در این دو نمونه باشد.
- سازوکار ذکر شده‌ی فوق در نمودارهای PSD رسم شده در بازه‌های زمانی مختلف نیز قابل مشاهده است که نمودار مربوط به رشد ترک و مرحله‌ی شکست نهایی به دلیل دارا بودن دامنه‌ی بالای نوسانی در بالاترین مقدار قرار می‌گیرد و این نمودار کمک مؤثری به بررسی داده‌های نوسان‌های الکتروشیمیایی می‌کند.

حساس است. چنانچه خوردگی مرزدانه‌یی اتفاق نمی‌افتد، تنش اعمالی قادر به شکست نموده نبود؛ به عبارت دیگر سازوکار پیشنهادی برخی از محققین که صرفاً مبتنی بر مکانیک شکست است، برای SCC قابل قبول نیست. به عکس سازوکار پیشنهادی حلالیت نوک ترک و به دنبال آن جدایش قابل قبول تر خواهد بود.

۴. نتیجه‌گیری

- با بررسی نتایج حاصله از تغییرات و نوسان‌های جریان و پتانسیل در آزمایش SCC فولادزنگ نزن ۳۰۴ و برنج ۷۰-۳۰ می‌توان اذعان کرد که نوسانات الکتروشیمیایی می‌تواند به عنوان ابزاری برای تعیین شروع ترک خوردن و رشد ترک در نمونه‌های فلزی مورد استفاده قرار گیرد.
- ایجاد ترک در نمونه‌ی فولاد زنگنزن با تغییرات ناگهانی جریان و پتانسیل و بازیابی آرام این تغییرات همراه است که ممکن است ناشی

پانوشت

1. electrochemical noise
2. stress corrosion cracking
3. loto
4. cottis
5. zero resistant ammeter
6. power spectral density
7. transient

منابع

1. Haruna, Takumi; Morikawa, Yasuyuki; Fujimoto, Shinji; Shibata, Toshio. Electrochemical Noise Analysis for Estimation of Corrosion Rate of Carbon Steel in Bicarbonate Solution. *Corrosion Science*, **45** pp. 2093-2104 (2003).
2. Smulko, J.; Darowicki, K. Nonlinearity of Electrochemical Noise Caused by Pitting Corrosion, *Journal of Electroanalytical Chemistry*, **545**, pp. 59-63 (2003).
3. Cottis, R.A. Al-Awadhi, M.A.A. Al-Mazeedi, H. Turgoose. S. Measures for the Detection of Localized Corrosion With Electrochemical Noise. *Electrochimica Acta*, **46**, pp. 3665-3674 (2001).
4. Cheng, Y.F.; Wilmott, M. Luo. J.L. The Role of Chloride Ions in Pitting of Carbon Steel Studied by the Statistical Analysis of Electrochemical Noise. *Applied Surface Science*, **152**, pp. 161-168 (1999).
5. Roberge, P.R. Wang, S. and Roberge, R. Stainless Steel Pitting in Thiosulfate Solutions with Electrochemical Noise. *Corrosion*, **52**(10) (1996).
6. Leinenbach, Christian; Fleck, Clandia. Ei.er, Dietmar, The Cyclic Deformation Behavior and Fatigue Induced Damage of the Implant Alloy TiAl6Nb7 in Simulated Physiological Media. *International Journal of Fatigue*, **26**, pp. 857-864 (2004).
7. Nagiub, A. Mansfeld, F. Evaluation of Microbiology Influenced Corrosion Inhibition Using Electrochemical Noise Analysis. *Corrosion Science*, **43**, pp. 2001-2009 (2001).
8. Leban, M. Bajt, A. Legat. Detection and Differentiation Between Cracking Processes Based on Electrochemical and Mechanical Measurements. *Electrochimica Acta*, **49**, pp. 2795-2801 (2004).
9. Aballe, A. Newman, R.C. and Cottis, R.A. Corrosion Electrochemical Noise Study of Stress Corrosion Cracking of Sensitized 304 H in Thiosulfate. Protection Center, UMIST.P.O.Box88, Sackville Street, Manchester M60 1QD (2003).
10. Loto, C.A. Cottis, R.A. Electrochemical Noise Generation During Stress Corrosion Cracking of Alpha-Brass, *Corrosion*, **43**, p. 499 (1987).
11. Loto, C.A. Cottis, R.A. Electrochemical Noise Generation During Stress Corrosion Cracking of High-Strength Aluminium AA7075-T6 Alloy, *Corrosion*, **45**, P. 136 (1989).
12. Loto, C.A. Cottis, R.A. Electrochemical Noise Generation During Stress Corrosion Cracking of High-Strength Carbon Steel, *Corrosion*, **46**, P. 12 (1990).