

کنترل خواص فیزیکی و حسگری گاز نانو ساختار دی اکسید تیتانیم به کمک فاز ثانویه اکسید اربیم

محمد رضا محمدی، محمد قربانی و پرویز نسودی

دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

لایه های نازک و پودرهای نانو کریستالی و مزومتخانقل دوتائی $\text{TiO}_2\text{-Er}_2\text{O}_3$ با استفاده از فرایند سل-ژل تهیه شدند. آنالیزهای XRD و FTIR نشان داد که فاز ثانویه اکسید اربیم در گستره ۵۰-۱۰۰ درصد مولی از Er_2O_3 تشکیل شد، در حالیکه فاز دی تیتانات اربیم در رنج ۲۵-۱۰۰ درصد مولی از Er_2O_3 بوجود آمد. فازهای اکسید تیتانیم حاوی جای خالی اکسیژن Ti_7O_{13} و Ti_2O_3 نیز برای سیستم حاوی $\text{TiO}_2\text{-Er}_2\text{O}_3$ با نسبت مولی (TE۱۳) ۷۵:۲۵ در دمای 800°C مشاهده شد. همچنین دریافت شد که اکسید اربیم سبب کند شدن استحاله فازی آناتاز به رو تیل شد. آنالیز TEM مشخص نمود که فرایند کریستالیزاسیون و رشد کریستالها در اثر افزودن اکسید اربیم به دی اکسید تیتانیم کاهش یافت. آنالیز AFM تأیید کرد که سیستم حاوی $\text{TiO}_2\text{-Er}_2\text{O}_3$ با نسبت مولی (TE۳۱) ۲۵:۷۵ در دمای 600°C دارای کوچکترین اندازه دانه، ۱۷ نانومتر، و بیشترین زبری بود. همچنین سیستم حاوی $\text{TiO}_2\text{-Er}_2\text{O}_3$ با نسبت مولی یکسان پس از عملیات حرارتی در دمای 800°C کوچکترین اندازه دانه، ۳۲ نانومتر، و بیشترین زبری را داشت. خواص حسگری گاز لایه دی اکسید تیتانیم به گازهای CO و NO_2 با افزودن اکسید اربیم بهبود قابل ملاحظه ای یافت، بطوریکه پاسخی پایدار، قابل اعتماد و قابل تولید مجدد با بزرگی بالا همراه با زمانهای پاسخ و بازیابی کم بدست آمد. علاوه بر اینکه دمای کاری حسگر نیز به میزان قابل توجهی تا 200°C کاهش یافت که کاربرد اقتصادی آن را مقرر به صرفه می کند.

کلمات کلیدی: حسگر گاز، دی اکسید تیتانیم، اکسید اربیم، نانو کریستالی

Controlling physical and sensing properties of nanostructured titanium dioxide by erbium oxide

M. R. Mohammadi, M. Ghorbani and P. Nasoodi

Department of Materials Science and Engineering, Sharif University of Technology

Abstract

Nanocrystalline and mesoporous $\text{TiO}_2\text{-Er}_2\text{O}_3$ films and powders with various $\text{TiO}_2\text{:Er}_2\text{O}_3$ molar ratios have been prepared by a sol-gel route. X-ray diffraction and Fourier transform infrared spectroscopy revealed that erbium oxide formed in the range 50-100 mol.-% Er_2O_3 , whereas erbium dititanate formed in the range 25-100 mol.-% Er_2O_3 . Oxygen deficient titania phases (TiO_{2-x}), such as Ti_7O_{13} and Ti_2O_3 , were observed for $\text{TiO}_2\text{:Er}_2\text{O}_3=25:75$ (molar ratio) system annealed at 800°C . It was observed that Er_2O_3 retarded anatase to rutile transformation. Furthermore, TEM analysis also showed that Er_2O_3 hindered the crystallisation and crystal growth of powders. Atomic force microscope (AFM) analysis confirmed that $\text{TiO}_2\text{:Er}_2\text{O}_3=75:25$ (molar ratio) system annealed at 600°C produced the smallest grain size (17 nm) and the highest roughness. Moreover, $\text{TiO}_2\text{:Er}_2\text{O}_3=50:50$ (molar ratio) system annealed at 800°C showed the smallest grain size (32 nm) and the highest roughness. The sensing properties of TiO_2 films were improved by introducing Er_2O_3 phase into the sensing film. The fabricated sensors showed stable, reliable and reproducible response with small response and recovery times towards CO and NO_2 gases. The working temperature of the sensors was reduced down to 200°C , and therefore they can be used for industrial application.

Keywords: Gas sensor, Titanium dioxide, Erbium oxide, Nanocrystalline

E-mail of corresponding author: mohammadi@sharif.edu

مرحله تعليق سازی و آب یونیزه شده بعنوان محیط متفرق
کننده استفاده شدند.

سيستم‌های $TiO_2-Er_2O_3$ با روش سل-ژل تهيه شدند. اولین مرحله ساخت سل دیاکسید تیتانیم بود که جزئیات آن را می‌توان در مرجع [۱۴] يافت. در مرحله دوم، در بشرهای مختلف مقادیر مختلف از کلرید اربیم در آب یونیزه شده در دمای اتاق حل شد و به مدت ۳۰ دقیقه بهم زده شد. سپس این محلول با سل TiO_2 مخلوط شد و به مدت ۲ ساعت در دمای اتاق بهم زده شد. یک سل TiO_2 نیز بعنوان سل مرجع به منظور مقایسه خواص محصولات حاصله از سلهای $TiO_2-Er_2O_3$ با محصولات این سل تهيه شد. جدول ۱ ترکیب شیمیائی و شرایط تهیه محلولهای $TiO_2-Er_2O_3$ را نشان می‌دهد.

جدول ۱. ترکیب شیمیائی سلهای $TiO_2-Er_2O_3$ تهیه شده

$TiO_2:Er_2O_3$	سل	نسبت مولی
۰:۰	T	
۷۵:۲۵	TE۳۱	
۵۰:۵۰	TE۱۱	
۲۵:۷۵	TE۱۳	

۲- تهیه لایه‌های $TiO_2-Er_2O_3$

لایه‌ها بر روی زیرلایه‌های کوارتز با ابعاد $10 \times 5 \times 1$ mm رسوب داده شدند. پس از تمیز کردن زیرلایه‌ها، لایه‌های حساس با روش غوطه‌وری رسوب داده شدند. بدین ترتیب که زیرلایه‌ها در هر یک از سلهای تهیه شده غوطه‌ور شدند و پس از گذشت چند دقیقه، با سرعت $1/1\text{mm/sec}$ از محلول خارج شدند. تعداد سیکل پوشش‌دهی زیر لایه‌ها برابر یک سیکل می‌باشد. سپس عملیات آنیل کردن با سرعت 5°C/min تا 500°C و 800 به مدت ۱ ساعت انجام شد. لایه‌ها در ریزساختار با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی (FE-SEM)، مدل JEOL 6340، و در توپوگرافی با استفاده از میکروسکوپ توان اتمی

مقدمه

در سالهای اخیر، دیاکسید تیتانیم یکی از نیمه هادیهای است که بطور گسترده مورد مطالعه قرار گرفته است. علت این امر دارا بودن خواص فیزیکی، نوری و الکتریکی ویژه آن در کاربردهای نظیر فیلترهای ماوراء بنفس [۱]، فتوکاتالیستها [۲]، پوشش‌های خود تمیز شونده [۳]، سلولهای خورشیدی [۴]، مواد زیستی [۵] و حسگرهای گاز [۶] است. در کاربرد حسگر گاز، بهبود خواص حسگری به کمک کترل ریز ساخته شده‌اند [۷]. همچنین، اخیراً علاقه برای ساخت ترکیبات اکسید فلزی دوتائی برای حسگری گاز افزایش یافته است [۸-۱۲]. Anno و همکارانش [۱۳] نشان دادند که اکسید دوتائی Er_2O_3-ZnO برای تشخیص کاپرونالدھید در دمای 0°C با درجه حساسیت بالا قابل استفاده است.


ترکیبات اکسید فلزی دوتائی را می‌توان با روش‌های مختلف رسوب‌دهی ایجاد کرد. در بین این روشها روش سل-ژل، نسبت به سایر روشها مزایایی همچون ارزان قیمت بودن، امكان کترل ترکیب شیمیائی، همگن بودن در حد مولکولی و دمای کریستالیزاسیون پائین را دارا می‌باشد. در تحقیق حاضر اثر افرودن اکسید اربیم به دیاکسید تیتانیم به منظور تهیه اکسید دوتائی $TiO_2-Er_2O_3$ با استفاده از روشی جدید از فرایند سل-ژل برکترل خواص ماده تولید شده مطالعه می‌شود. همچنین اثر نسبت مولی $Er_2O_3:TiO_2$ بر خواص فیزیکی و شیمیائی اکسید دوتائی تولیدی نظیر ساختار فازی، اندازه کریستالیت، ترکیب فازی، استحاله فازی، ریز ساختار، توپوگرافی و پیوند شیمیائی ارزیابی می‌شوند. یکی از مزایای روش ارائه شده استفاده از ماده غیرآلکوکسید (کلرید اربیم) بعنوان منع اربیم است.

آزمایشها

۱- تهیه سلهای $TiO_2-Er_2O_3$

تترا ایزوپروپوکسید تیتانیم (TTIP) و کلرید اربیم بعنوان آغازگرها، اسید کلریدریک (HCl) بعنوان کاتالیست برای


$TiO_2-Er_2O_3$ مشاهده شد که تأییدی به پایداری سل‌ها حتی پس از افزودن محلول کلرید اربیم بررسی شد که در زیر به آن اشاره شده است.



شکل ۱. اندازه متوسط ذرات سل‌های TiO_2 و $TiO_2-Er_2O_3$

۲- پتانسیل زتا

در تمام موارد، سل‌های پایدار بدست آمد. اندازه متوسط پتانسیل زتا سل‌ها در شکل ۲ ارائه شده است. پایداری این سل‌ها با مکانیزم پایداری الکترواستریک (مجموع مکانیزم‌های پایداری الکترواستاتیک و استریک) بدست آمد. مکانیزم الکترواستاتیک درون سل بر اندرکنش ذرات بدلیل توزیع گونه‌های باردار نظیر H^+ , Cl^- , Ga^{3+} , NO_3^- تأثیر دارد. مکانیزم دفع استریک ناشی از افروden مواد افرودنی به سیستم و جذب آنها بر روی سطح ذرات است که مانع نزدیک شدن آنها به یکدیگر می‌شود. پتانسیل زتا سل‌ها به مدت بیش از ۷ ماه ثابت باقی ماند.



شکل ۲. اندازه متوسط پتانسیل زتا سل‌های TiO_2 و $pH=0.7$ در $TiO_2-Er_2O_3$

Nanoscope III, Digital AFM)، مدل Instrument Inc ارزیابی شدند.

۳- تهیه پودرهای $TiO_2-Er_2O_3$

پودرهای اکسیدهای دوتائی $TiO_2-Er_2O_3$ با خشک کردن هر یک از سل‌ها در دمای $100^\circ C$ تهیه شدند. پودرها نیز با همان عملیات بعدی که بر روی لایه‌ها انجام شد، عملیات حرارتی شدند. این پودرها در ترکیب فازی و اندازه کریستالیت با استفاده از آنالیزهای تفرق اشعه ایکس Philips E'pert, Cu-K α , مدل PW3020، و میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM)، مدل JEOL 200CX، ارزیابی شدند. اندازه کریستالیت‌ها مدل مکمک معادله دبای - شرمناسبه شد [۱۵] به کمک:

$$d = \frac{k\lambda}{Bc \theta} \quad (1)$$

در جاییکه d اندازه کریستالیت‌ها بر حسب k nm، عدد ثابت 0.9 ، λ طول موج اشعه X مس ($1/5406 A^\circ$)، B عرض کامل در نصف ماکریم (FWHM) پیک مورد نظر است. پودرها همچنین در رفتار حرارتی با استفاده از آنالیز حرارتی تفاوتی همزمان^۱ (SDT)، مدل TA-SDTQ600، تا دمای $1000^\circ C$ با سرعت حرارت دهی $5^\circ C/min$ ارزیابی شدند.

نتایج و بحث

۱- اندازه ذرات سل

شکل ۱ اندازه متوسط ذرات سل‌های تهیه شده را نشان می‌دهد. اندازه متوسط ذرات نه تنها تابع قدرت یونی محیط است، بلکه بستگی به ساختار سطحی دارد. اندازه متوسط ذرات سل TiO_2 برابر 14nm است. افزایش ناچیزی در اندازه متوسط ذرات سل‌های

^۱ Simultaneous Differential Thermal





پیک‌های آن در $2\theta = 20/2^\circ$ نوع (۲۱۱)، $2\theta = 34/0^\circ$ نوع (۴۰۰)، $2\theta = 48/8^\circ$ نوع (۴۴۰)، $2\theta = 58/5^\circ$ نوع (۶۲۲) و $2\theta = 59/3^\circ$ نوع (۱۳۶) [۱۸] تعیین شد. دی تیتانات اریم (ETO) (Er₂Ti₂O₇) توسط پیک‌های آن در $2\theta = 15/2^\circ$ نوع (۱۱۱)، $2\theta = 29/3^\circ$ نوع (۲۲۲)، $2\theta = 30/6^\circ$ نوع (۲۲۲)، $2\theta = 35/5^\circ$ نوع (۴۰۰)، $2\theta = 51/1^\circ$ نوع (۵۱۱)، $2\theta = 46/7^\circ$ نوع (۴۴۰) و $2\theta = 53/7^\circ$ نوع (۵۳۱) [۱۹] نشان داده شد.

با توجه به دیاگرام فاز TiO₂-Er₂O₃ [۲۰] در رنج دماهی ۱۵۰۰-۱۶۰۰°C (شکل ۴)، TiO₂ در رنج ۰-۳۳°C درصد مولی Er₂Ti₂O₇ محلول جامد نوع پیروکلر در رنج ۳۳/۳-۵۰ درصد مولی Er₂O₃ وجود دارد که به Er₂O₃ نوع فلوریت که تا ۵۷ درصد مولی Er₂Ti₂O₇ پایدار است تبدیل شده و در نهایت اکسید اریم در رنج ۵۷-۱۰۰ درصد مولی Er₂O₃ تشکیل می‌شود. این دیاگرام فاز به مخلوط کردن Er₂O₃ و TiO₂ خالص و سپس

۳- آنالیز XRD

شکل ۳ الگوی تفرق اشعه ایکس پودرهای T، TE^{۳۱}، TE^{۱۱} و TE^{۱۳} آنیل شده در دماهای ۵۰۰°C و ۸۰۰°C نشان می‌دهد. حضور فازهای آناتاز و روتیل برای پودر BCC T تأیید شد و همچنین وجود Er₂O₃ با شبکه TiO₂-Er₂O₃ تأیید XRD در کرد. توزیع فازهای تعیین شده توسط آنالیز XRD در جدول ۲ خلاصه شده است. پودر دی اکسید تیتانیم خالص آنیل شده در دمای ۵۰۰°C مخلوطی از فازهای آناتاز و روتیل را نشان داد، در حالیکه پس از آنیل در دمای ۸۰۰°C دارای فاز روتیل خالص بود.

شدیدترین پیک برای آناتاز و روتیل به ترتیب در $2\theta = 25/3^\circ$ نوع (۱۰۱) [۱۶] و $2\theta = 27/4^\circ$ نوع (۱۱۰) [۱۷] مشاهده شد. پودرهای TiO₂-Er₂O₃ مخلوطی از فازهای مختلف بسته به دمای عملیات حرارتی و نسبت مولی Er₂O₃:TiO₂ نشان دادند. اکسید اریم (EO) توسط




شکل ۳. الگوی XRD پودرهای T، TE^{۳۱}، TE^{۱۱} و TE^{۱۳} آنیل شده در (الف) ۵۰۰°C و (ب) ۸۰۰°C به مدت ۱ ساعت

جدول ۲. توزیع فازهای تعیین شده توسط آنالیز XRD

۸۰۰°C	۵۰۰°C	پودر
R	A+R	T
A+R+ETO	A+ETO	TE ^{۳۱}
A+R+EO+ETO	A+ETO	TE ^{۱۱}
EO+ETO+TiO ₂	EO+ETO+TiO _{2-X}	TE ^{۱۳}

A: آناتاز، R: روتیل، EO: اکسید اریبیم و ETO: دی تیتانات اریبیم

[۲۳] Mignotte فاز ETO را برای لایه‌های TiO₂-15mol%Er مشاهده کرد. Strohhofer همکارانش [۲۴] تشکیل فاز ETO را برای لایه EiO₂- \geq 5mol% SiO₂-P₂O₅-Er₂O₃ حاوی Er₂O₃ به روشن سل-ژل گزارش کردند.




شکل ۴. دیاگرام فاز $\text{TiO}_2\text{-}\text{Er}_2\text{O}_3$ نوع پپروکلر ($\text{Er}_2\text{Ti}_2\text{O}_7\text{-P}$) و $\text{Er}_2\text{Ti}_2\text{O}_7\text{-F}$ نوع فلوریت ($\text{Er}_2\text{Ti}_2\text{O}_7$)

همانطور که قبلاً اشاره شد فاز آناتاز در رنج دماهی ۳۰۰-۶۰۰°C به فاز روتیل تبدیل می‌شود که با افزودن موادی نظیر TiO₂, Zr, La, W, Ta, Nb به استحاله فازی آناتاز به روتیل و رشد دانه به تأخیر می‌افتد [۲۵]. در شکل ۳ ب می‌توان مشاهده کرد که افزودن Er₂O₃ نیز استحاله فازی آناتاز به روتیل را کند می‌کند. علت این امر را می‌توان بدلیل حضور فاز ثانویه اکسید اریبیم در کنار فاز آناتاز اکسید تیتانیم و افزایش انرژی اکتیواسیون استحاله فازی توضیح داد. با توجه به اینکه در کاربرد حسگری گازی فاز آناتاز بدلیل واکنش پذیری سطحی بیشتر به گاز نسبت به فاز روتیل مورد توجه است، افزودن Er₂O₃ به TiO₂ می‌تواند در بهبود خواص حسگری گازی آن نقش

حرارت دادن بر روی صفحات پلاتینی در دمای ۱۵۰۰-۱۶۰۰°C به مدت ۵-۱۰ ساعت بدست آمده است. ترکیبات فازی پودر TE^{۳۱} آنیل شده در دمای ۸۰۰°C در توافق خوبی با این دیاگرام فازی است، زیرا که شامل فازهای آناتاز، روتیل و EO است. برخلاف دیاگرام فاز، پودر TE^{۱۱} آنیل شده در دمای ۸۰۰°C که حاوی ۵۰ درصد مولی Er₂O₃ است، مخلوطی از فازهای آناتاز، روتیل، EO و ETO را نشان داد. بعلاوه پودر TE^{۱۳} آنیل شده در دمای ۸۰۰°C مخلوطی از فازهای EO و Ti₂O₃, ETO و Ti₇O₁₃ را ارائه داد. Ti₇O₁₃ توسط پیکهای آن در $2\theta=40/20^\circ$, $2\theta=23/8^\circ$ و $2\theta=48/7^\circ$ مشخص شد و فاز Ti₇O₁₃ نیز توسط پیکهای آن در $2\theta=18/8^\circ$, $2\theta=20/4^\circ$ و $2\theta=34/8^\circ$ تعیین شد. بنابراین در تحقیق حاضر، اکسید اریبیم (EO) در رنج ۵۰-۱۰۰ درصد مولی Er₂O₃ تشکیل شد و افزایش نسبت مولی Er₂O₃:TiO₂ تا ۷۵:۲۵ موجب تشکیل فازهای تیتانی دارای نواقص اکسیژنی (TiO_{2-x}) شد. لذا نتیجه گرفته شد که ترکیب فازی اکسید دوتائی Er₂O₃:TiO₂ بستگی مهمی به روش تهیه و نسبت مولی Er₂O₃:TiO₂ دارد. فاز ETO قبلاً نیز برای لایه‌های TiO₂ دوپ شده با Er تهیه شده به روشن سل-ژل گزارش شدند.

Longlet و همکارانش [۲۱] لایه‌های ETO را با روش سل-ژل با استفاده از ترا ایزو پروپیل ارتوتیتانات و نیترات اریبیم با نسبت مساوی از Er و Ti ساختند. Coutier و همکارانش [۲۲] ETO را برای تشكيل فاز $\text{TiO}_2\text{-}5\text{at\%Er}$ گزارش کردند.

پودر TE11 کوچکترین اندازه کریستالیت ($4/3\text{nm}$) را در میان پودرهایی که در دمای 800°C آنیل شدند، دارا بود. همانطور که انتظار می‌رفت، اندازه متوسط کریستالیت تمام پودرها با افزایش دمای آنیل، افزایش یافت.




شکل ۶. اثر نسبت مولی $\text{Er}_2\text{O}_3:\text{TiO}_2$ بر اندازه متوسط کریستالیت پودرهای آنیل شده در دماهای 600°C و 800°C به مدت ۱ ساعت

۴- آنالیز TEM

شکل ۷ الگوی تفرق منطقه انتخاب شده (SADP) پودر T آنیل شده در دمای 600°C و پودر TE^{۳۱} آنیل شده در دماهای 600°C و 800°C را نشان می‌دهد. همانطور که مشاهده می‌شود، تمام پودرها یکنواختی خوبی در اندازه ذرات نشان دادند. پس از آنیل کردن در دمای 600°C پودر T کریستالینیتی بالا نشان داد، در حالیکه پودر TE^{۳۱} کریستالینیتی ضعیفتر از پودر T داشت. این نتیجه در توافق خوبی با نتایج آنالیز XRD است. الگوی تفرق الکترون نسبی (تصاویر درونی) جهت گیری تصادفی را برای پودرهای پلی کریستالی را نشان می‌دهد. اندازه متوسط کریستالیت پودر T حدود 4nm است، در حالیکه اندازه $1/5\text{nm}$ و 4nm برای پودرهای TE^{۳۱} آنیل شده به ترتیب در دماهای 600°C و 800°C بدست آمد. فواصل میان صفحه‌ای اندازه گیری شده در الگوی تفرق الکترون (تصویر درونی اشکال ۷-الف و ۷-ب) موافق با مقادیر انتظار رفته برای فاز روتیل برای پودر T و فاز آناتاز برای پودر TE^{۳۱} است.

خوبی داشته باشد. جالب است که کریستالینیتی پودرها با افزودن Er_2O_3 کاهش یافت و همچین با افزایش نسبت مولی $\text{TiO}_2:\text{Er}_2\text{O}_3$ نیز کاهش بیشتری یافت. این حالت را می‌توان در شکل ۳-ب با تشکیل پیک‌های پهن برای هر فاز مشاهده کرد. بنابراین حضور Er_2O_3 نه تنها استحاله فازی آناتاز به روتیل را به تأخیر انداخت، بلکه کریستالیزاسیون را نیز کند کرد. اثر نسبت مولی $\text{Er}_2\text{O}_3:\text{TiO}_2$ بر اندازه کریستالیت پودرهای آنیل شده در دمای 800°C در شکل ۵ ارائه شده است. مشهود است که اندازه کریستالیت هر فاز با افزایش نسبت مولی $\text{Er}_2\text{O}_3:\text{TiO}_2$ کاهش یافت.

اندازه کریستالیت فازهای ETO و آناتاز آنیل شده در دمای 1000°C گزارش شده توسط Langlet و همکارانش [۲۱] به ترتیب 30nm و 75nm بود. بنابراین، پودرهای $\text{TiO}_2-\text{Er}_2\text{O}_3$ با اندازه کریستالیت به مراتب کوچکتر با روشنی نوین و ساده در این تحقیق تولید شدند.



شکل ۵. اثر نسبت مولی $\text{Er}_2\text{O}_3:\text{TiO}_2$ بر اندازه کریستالیت پودرهای آنیل شده در 800°C به مدت ۱ ساعت

اندازه متوسط کریستالیت پودرهای TiO_2 خالص و $\text{TiO}_2-\text{Er}_2\text{O}_3$ آنیل شده در دماهای 600°C و 800°C در شکل ۶ ارائه شده است. مشهود است که افزودن Er_2O_3 رشد کریستال را کند، بطوریکه پودرهای $\text{TiO}_2-\text{Er}_2\text{O}_3$ اندازه کریستالیت کوچکتر از پودر TiO_2 در تمام دماهای آنیل کردن نشان دادند. از میان تمام پودرهای آنیل شده در دمای 600°C ، پودر TE^{۳۱} کوچکترین اندازه کریستالیت ($1/2\text{nm}$) داشت، در حالیکه


$\text{TiO}_2\text{-}5\text{at\% Er}$ با اندازه کریستالیت در رنج $20\text{-}30\text{ nm}$ پس از آنیل در دمای 1100°C ساختند.

۵- آنالیز SDT


نتایج آنالیز حرارتی پودرهای سنتز شده T و TE11 در شکل ۸ ارائه شده است. پیک گرمایی تشکیل فاز آناتاز را نمی‌توان برای پودر T تشخیص داد، زیرا که پیک گرمایی قوی در 30°C که ناشی از تجزیه مواد آلی است بر آن غلبه کرده است. کاهش وزن پودر T در مرحله، کمتر از 200°C و رنج دمائی $200\text{-}500^\circ\text{C}$ ، رخ می‌دهد. در مرحله اول (کمتر از 200°C) کاهش وزن ناشی از تبخیر آب است. در رنج دمائی $200\text{-}50^\circ\text{C}$ ، کاهش وزن به تجزیه مواد آلی به کریستالیزاسیون فاز روتیل نسبت داده می‌شود.

پودر سنتز شده TE11 (شکل ۸-ب) تحت دو پیک گرمایی در دمای کمتر از 150°C قرار می‌گیرد. پیک گرمایی در دمای 206°C به تجزیه کلرید اربیم نسبت داده می‌شود. تجزیه مواد آلی با واکنشی گرمایی در دمای 301°C نشان داده شده است. پیکی وسیع و گرمایی در دمای 795°C به کریستالیزاسیون فازهای EO و ETO نسبت داده می‌شود. پیکهایی که مربوط به کریستالیزاسیون فازهای آناتاز و روتیل است را نمی‌توان تشخیص داد که بعلت تشکیل تدریجی این دو فاز در ضمن عملیات حرارتی است. کاهش وزن پودر TE11 در چهار مرحله رخ می‌دهد، کمتر از دمای 150°C ، رنج $150\text{-}206^\circ\text{C}$ ، رنج دمائی $206\text{-}301^\circ\text{C}$ و رنج دمائی $301\text{-}795^\circ\text{C}$. کاهش وزن در مراحل اول و دوم بعنوان نتیجه‌ای از تبخیر آب و تجزیه کلرید اربیم است. کاهش وزن در مرحله سوم ($301\text{-}306^\circ\text{C}$) به تجزیه بیشتر کلرید اربیم، تجزیه مواد آلی و کریستالیزاسیون فاز آناتاز TiO_2 نسبت داده می‌شود. کاهش وزن در مرحله آخر ($301\text{-}795^\circ\text{C}$) به تجزیه بیشتر مواد آلی و کریستالیزاسیون اکسید اربیم، دی‌تیتانات اربیم و فاز روتیل مربوط می‌شود.


کوچکترین اندازه کریستالیت لایه TiO_2 دوب شده با آنیل شده در دمای 650°C ، تهیه شده توسط [۲۲] Coutier و همکارانش [۲۳] برابر 60 nm بود.



الف




ب




ج

شکل ۷ آنالیز TEM: (الف) تصویر فضایی روشن پودر T آنیل شده در دمای 600°C درونی حلقه‌های کاملاً آشکار برخاسته از ساختارهای کریستالی عالی رانشان می‌دهد. (ب) تصویر فضایی تیره پودر TE^{۳۱} آنیل شده در دمای 600°C درونی حلقه‌های نیمه آشکار برخاسته از ساختار کریستالی ضعف رانشان می‌دهد. (ج) تصویر فضایی روشن پودر TE^{۳۱} آنیل شده در دمای 800°C درونی حلقه‌های کاملاً آشکار برخاسته از ساختارهای کریستالی عالی رانشان می‌دهد.



شکل ۹. تصاویر FE-SEM لایه‌های آنیل شده در دمای 600°C به سرعت ۱ ساعت: (الف) TE^{۱۱}, (ب) TE^{۱۲}, (ج) TE^{۱۳} و (د) TE^{۱۴}.



شکل ۸. منحنی‌های SDT پودرهای (الف) TE^{۱۱} و (ب) TE^{۱۲}.

۶- آنالیز FE-SEM

تصاویر ریزساختار سطح لایه‌های آنیل شده TiO_2 خالص و $\text{TiO}_2\text{-Er}_2\text{O}_3$ در دمای 600°C در شکل ۹ نشان داده است. می‌توان مشاهده کرد که تمام لایه‌ها حاوی دانه‌های نانومتری هستند که سطح زیرلایه را پوشانده‌اند. بعلاوه، ساختارهای مزو متخلخل هم حاصل شد. تصویر سطح لایه $\text{TiO}_2\text{-5at\% Er}$ آنیل شده در دمای 1100°C ، تهیه شده توسط Coutier و همکارانش [۲۲]، سطحی زبر حاوی میکرو ترک بود که هیچ نشانی از دانه‌های کروی نبود. آنها نتیجه گرفتند که لایه حاصله یا آمورف است یا شامل کریستالیت‌های بسیار کوچک است. اندازه متوسط دانه‌های تهیه شده در این تحقیق با افزودن Er_2O_3 پس از آنیل در دمای 600°C کاهش یافت که برابر با 17nm

دهی با سرعت خروج $1/1\text{mm}/\text{Sec}$ تحت زاویه خروج ۹۰ درجه ساخته شدند.

- آنالیز AFM

شکل ۱۱ توپوگرافی دو بعدی (2D) و سه بعدی (3D) لایه های T و TE11 آنیل شده در دمای 600°C را نشان می دهد. تمام لایه ها ساختار نانومتلخخل، زبر، همگن با اندازه دانه های نانومتری را نشان دادند. تصویر لایه T آنیل شده در دمای 600°C نشان داد که لایه مورفولوژی ستونی مانند داشت که از دانه های کوچک ساخته شده است، در حالیکه لایه های $\text{TiO}_2 - \text{Er}_2\text{O}_3$ مورفولوژی تپه دره مانند (شکل ۱۱-ب) داشتند. می توان مشاهده کرد که افزودن Er_2O_3 به لایه TiO_2 موجب تشکیل دانه های کوچکتر شد. بنابراین، اندازه متوسط دانه ها پس از آنیل در دمای 600°C کاهش یافت.

نتایج اندازه متوسط دانه و مجدد متوسط زبری (rms) لایه های آنیل شده در دماهای 600°C و 800°C در شکل ۱۲ نشان داده شده است. لایه TE31 کوچکترین اندازه دانه (17nm) و بیشترین زبری (49nm) را در میان لایه های آنیل شده در دمای 600°C داشت. پس از آنیل در دمای 800°C ، اندازه متوسط دانه لایه ها با لایه T قابل مقایسه بود (32nm)، در حالیکه بالاترین زبری (34nm) برای لایه TE11 در این دما بدست آمد. دارا بودن اندازه دانه کوچکتر و زبری سطح بالاتر سیستم های دوتائی $\text{TiO}_2 - \text{Er}_2\text{O}_3$ نوید خواص حسگری گازی بهتر را در مقایسه با سیستم ساده TiO_2 می دهد.


- حسگری گاز

آنالیزهای خصوصیات میکرو لایه های نازک T، TE31، TE11 و TE13 نشان داد که آنها دارای جنبه حسگری گازی نویدبخشی هستند. از اینرو شکل ۱۳ پاسخ دینامیکی حسگرهای T، TE31، TE11 و TE13 آنیل شده در دمای 600°C به مدت ۱ ساعت را به گازهای CO و NO_2 در دمای کاری 200°C و رطوبت نسبی ۳۰ درصد


برای TE31، TE11 و TE13 nm ۲۰ برای TE13 nm ۲۳ برای T که دارای اندازه متوسط دانه 26nm بود. بنابراین، لایه TE31 آنیل شده در دمای 600°C کوچکترین اندازه دانه را در میان تمام لایه ها داشت.

- ضخامت لایه ها

تصاویر FE-SEM سطح مقطع لایه های T و TE31 آنیل شده در دمای 600°C در شکل ۱۰ ارائه شده است. همگن بودن و نانوساختاری بودن لایه های تهیه شده در این تصاویر مشهود است. همچنین کاهش اندازه متوسط دانه در اثر افزودن Er_2O_3 به لایه TiO_2 را می توان در این تصاویر مشاهده کرد. همانطور که در این اشکال مشاهده می شود، ضخامت لایه TE31 (۱۲۰-۱۷۰ nm) کمتر از ضخامت لایه T (۲۰۰-۲۸۰ nm) است. علت این امر T کمتر بودن ویسکوزیته سل TE31 در مقایسه با سل می باشد. از سوی دیگر هر دو لایه در یک سیکل پوشش




الف



ب

شکل ۱۰. تصاویر FE-SEM سطح مقطع لایه های آنیل شده در دمای 600°C به مدت ۱ ساعت: (الف) و (ب) T و TE31




شکل ۱۱. تصاویر AFM لایه‌های آنیل شده در دمای 600°C به مدت ۱ ساعت: (الف) تصویر سطح $\text{TE}^{31} \text{La} \times 2 \mu\text{m} \times 2 \mu\text{m}$ ، (ب) تصویر سطح $\text{T} \text{La} \times 2 \mu\text{m} \times 2 \mu\text{m}$

عامل نیز بدلیل واکنش پذیری بیشتر فاز آناتاز نسبت به روتیل موجب بهبود خواص حسگری گازی لایه‌های نازک $\text{TiO}_2-\text{Er}_2\text{O}_3$ در مقایسه با لایه نازک اکسید ساده TiO_2 شد.


حسگر NO_2 در تمام رنج غلظتی گازهای CO و NO_2 بالاترین بزرگی پاسخ (بعنوان مثال مقدار $4/4 \text{ ppm}$ به 100 ppm گاز CO و مقدار $3/7 \text{ ppm}$ به 5 ppm گاز NO_2) را در میان بقیه حسگرها در این دما نشان داد. علت را می‌توان با این حقیقت که لایه نازک TE^{31} دارای کوچکترین اندازه متوسط کریستالیت و دانه، بالاترین درصد فازی آناتاز و بیشترین زیری می‌باشد، مربوط دانست.

افزایش بزرگی پاسخ تمام حسگرها در اثر افزایش غلظت گازهای CO و NO_2 به دلیل افزایش سرعت واکنش میان

نشان می‌دهد. تمام حسگرها در این دما پاسخ پایدار، قابل اعتماد و قابل تولید مجددی به گازهای مورد نظر دادند. $\text{TiO}_2-\text{Er}_2\text{O}_3$ که مشاهده می‌شود حسگرها بزرگی پاسخ بالاتری نسبت به حسگر TiO_2 به هر دو گاز مورد آزمایش نشان دادند. علت این اختلاف را می‌توان به تغییر ریزساختار، مورفولوژی و توپوگرافی لایه نازک Er_2O_3 در اثر افزودن TiO_2 نسبت داد. با افزودن Er_2O_3 به لایه نازک TiO_2 اندازه متوسط کریستالیت‌ها و دانه‌ها کاهش و زیری سطح افزایش یافته. لذا کسر محلهای انجام واکنش میان گاز- لایه افزایش یافت که نتیجتاً سرعت واکنش و پاسخگری بهبود یافت. همچنین استحاله فازی آناتاز به روتیل در اثر افزودن Er_2O_3 به تأخیر افتاد و این




شکل ۱۲. (الف) اندازه متوسط دانه و (ب) مجذور متوسط زبری (rms) لایه‌های حاصله از سطح $\mu\text{m} \times 2 \mu\text{m}$ به کمک آنالیز AFM




شکل ۱۳. پاسخ الکتریکی لایه‌های نازک $\text{TiO}_2\text{-Er}_2\text{O}_3$ آنیل شده در دمای 600°C به مدت ۱ ساعت در دمای کاری 200°C و رطوبت NO_2 ۰/۵-۱۰ ppm گاز CO و (ب) گاز NO_2 درصد ۳۰ نسبی

آمد. علاوه بر اینکه دمای کاری حسگر نیز به میزان قابل توجهی کاهش یافت که کاربرد اقتصادی آن را مقرن به صرفه می‌کند.



الف



ب

شکل ۱۴. زمانهای بهینه (الف) پاسخ و (ب) بازیابی در ضمن در معرض قرار دادن حسگرها به غلظت‌های مختلف گاز CO در دمای کاری ۲۰۰°C و رطوبت نسبی ۳۰ درصد

شکل ۱۶ اثر دمای کاری، در رنج ۵۰۰–۲۰۰°C، را برای پاسخ حسگری در ضمن در معرض قرار دادن حسگر CO آنیل شده در دمای ۶۰۰°C به ۱۰۰ ppm گاز NO₂ و ۵ ppm گاز CO تحت رطوبت نسبی ۳۰ درصد نشان می‌دهد. بزرگی پاسخ این حسگر به هر دو گاز با افزایش دمای کاری در ابتدا افزایش و سپس کاهش یافت. دمای ماکزیمم حساسیت این حسگر به گاز CO برابر ۴۰۰°C (با بزرگی ۶/۴) است، در حالیکه این مقدار برای گاز NO₂ برابر ۳۵۰°C (با بزرگی ۵/۲) است. در مقایسه با

لایه- گاز حاصل شد. همچنین زمان پاسخ ($\tau_{res.} = 90$) و زمان بازیابی ($\tau_{rec.} = 90$) حسگرهای TiO₂-Er₂O₃ نسبت به حسگر TiO₂ به گاز NO₂ بهبود قابل توجهی یافت، در حالیکه زمان‌های پاسخ و بازیابی این حسگرها مقایسه با حسگر TiO₂ است و تنها در غلظت‌های بیش از ۱۰۰ ppm گاز CO زمان‌های پاسخ و بازیابی کاهش یافت.


اشکال ۱۴ و ۱۵ زمان‌های پاسخ و بازیابی حسگرهای TiO₂ و TiO₂-Er₂O₃ را به ترتیب به غلظت‌های گازهای CO و NO₂ در دمای کاری ۲۰۰°C و رطوبت نسبی ۳۰ درصد نشان می‌دهد. زمان پاسخ به ۴۰۰ ppm گاز CO برای حسگر TiO₂ برابر ۶۰ ثانیه است، در حالیکه برای حسگرهای TiO₂-Er₂O₃ زمان بازیابی به همان غلظت گاز CO برای حسگر TiO₂ حدود ۳ دقیقه است، در حالیکه برای حسگر TiO₂-Er₂O₃ حدود ۲/۵ دقیقه است. بنابراین زمان‌های پاسخ و بازیابی به گاز CO به مقدار جزئی با افزودن Er₂O₃ بهبود یافت. در حالیکه این پارامترها برای حسگر NO₂ در مقایسه با حسگر TiO₂ نسبت به گاز NO₂ کاهش قابل توجهی یافت. بعنوان مثال پاسخ به ۵ ppm گاز NO₂ به ترتیب ۱/۸، ۱/۹ و ۲ دقیقه برای حسگرهای TE11، TE31 و TE13 است، در مقایسه با حسگر TiO₂ که برابر ۲/۵ دقیقه است. زمان بازیابی این حسگرها به همان غلظت گاز NO₂ به ترتیب برابر ۲/۸، ۲/۸ و ۲/۹ دقیقه برای حسگرهای TE11، TE31 و TE13 است، در مقایسه با زمان بازیابی حدود ۴ دقیقه برای حسگر TiO₂. با توجه به نتایج فوق می‌توان دریافت که کلیه خواص حسگری گازای NO₂ حسگرهای TiO₂-Er₂O₃ به مراتب بهتر از حسگر TiO₂ است. بنابراین پاسخی پایدار، قابل اعتماد و قابل تولید مجدد با بزرگی بالا همراه با زمان‌های پاسخ و بازیابی کم به گاز NO₂ حتی در غلظت‌های پائین (۰/۵ ppm) بطور موقتی آمیزی در اثر افزودن Er₂O₃ به لایه نازک TiO₂ بدست

پدیده را می‌توان به بالاتر بودن دمای کریستالیزاسیون لایه‌های نازک $\text{TiO}_2\text{-Er}_2\text{O}_3$ در مقایسه با لایه نازک TiO_2 نسبت داد.


نتیجه‌گیری

سل، پودر و لایه نازک اکسید دوتائی $\text{TiO}_2\text{-Er}_2\text{O}_3$ با نسبت‌های مولی مختلف این دو ترکیب تهیه شدند. اندازه ذرات سل‌های تهیه شده کمتر از 30 nm و پایداری آنها بیش از ۷ ماه بود. آنالیز XRD نشان داد که افزودن Er_2O_3 استحالت فازی آناتاز به روئیل را کند می‌کند. همچنین کریستالینیتی پودرها با افزودن Er_2O_3 کاهش یافت. آنالیز TEM تأیید نمود که اندازه کریستالیت هر فاز با افزایش نسبت مولی $\text{Er}_2\text{O}_3:\text{TiO}_2$ کاهش یافت. تصاویر FESEM ریزساختار لایه‌های آنیل شده را حاوی دانه‌های کروی نانومتری و مزو متخلخل نشان داد. همچنین ضخامت لایه‌ها در رنج $120\text{--}280 \text{ nm}$ بود. مشاهده شد حسگرهای $\text{TiO}_2\text{-Er}_2\text{O}_3$ بزرگی پاسخ بالاتری نسبت به حسگرهای TiO_2 به هر دو گاز CO و NO_2 نشان دادند. علت این اختلاف را می‌توان به تغییر ریزساختار، مورفولوژی و توپوگرافی لایه نازک TiO_2 در اثر افزودن TiO_2 نسبت داد. با افزودن Er_2O_3 به لایه نازک TiO_2 اندازه متوسط کریستالیت‌ها و دانه‌ها کاهش و زبری سطح افزایش یافته‌ند. همچنین زمان پاسخ و زمان بازیابی حسگرهای $\text{TiO}_2\text{-Er}_2\text{O}_3$ نسبت به حسگر TiO_2 به گاز NO_2 بهبود قابل توجهی یافت، بزرگی پاسخ این حسگرهای NO_2 به هر دو گاز با افزایش دمای کاری در ابتدا افزایش و سپس کاهش یافت. دمای ماکزیمم حساسیت حسگر به گاز CO برابر 400°C بود، در حالیکه این مقدار برای گاز NO_2 برابر 350°C اندازه‌گیری شد.

حسگر TiO_2 که دمای ماکزیمم حساسیت آن به گازهای NO_2 و CO به ترتیب 300°C و 350°C بود [۲۶]، این دما برای حسگر $\text{TiO}_2\text{-Er}_2\text{O}_3$ افزایش یافت. علت این



شکل ۱۵. زمانهای بهینه (الف) پاسخ و (ب) بازیابی حسگرها به غلظت‌های مختلف گاز NO_2 در دمای کاری 200°C



شکل ۱۶. اثر دمای کاری بر پاسخ حسگر TE۳۱ آنیل شده در دمای 600°C به 100 ppm CO و 5 ppm NO_2 در رطوبت نسبی 30% درصد

مراجع

1. N. Bonini, M.C. Carotta, A. Chiorini, V. Guidi, C. Malagu, G. Martinelli, L. Paglialonga and M. Sacerdoti, *Doping of a nanostructured titania thick film: structural and electrical investigations*, Sensors and Actuators B, 68(2000)274-280.
2. M. Keshmiri, M. Mohseni and T. Troczynski, *Development of novel TiO₂ sol-gel-derived composite and its photocatalytic activities for trichloroethylene oxidation*, Applied Catalysis B: Environmental, 53(2004)209-219.
3. R. Fretwell and P. Douglas, *An active, robust and transparent nanocrystalline anatase TiO₂ thin film: preparation, characterisation and the kinetics of photodegradation of model pollutants*, J. Photochem. Photobiol. A: chem, 143(2001) 229-240.
4. V.P.S. Perera, P.V.V. Jayaweera, P.K.D. D.P. Pitigala, P.K.M.B. Andaranayake, G. Hastings, A.G.U. Perera and K. Tennakone, *Construction of a Photovoltaic Device by Deposition of Thin Films of the Conducting Polymer Polythiocyanogen*, Synthetic Metals, 143(2004)283-287.
5. J.X. Liu, D.Z. Yang, F. Shi, Y.J. Cai, *Sol-gel deposited TiO₂ film on NiTi surgical alloy for biocompatibility improvement*, Thin Solid Films, 429(2003)225-230.
6. Zheng, L., Xu, M., Xu, T., *TiO_{2-x} Thin Films as Oxygen Sensor*, Sensors and Actuators B, 66(2000)28-30.
7. I. Hayakawa, Y. Iwamoto, K. Kikuta and S. Hirano, *Gas sensing properties of platinum dispersed-TiO₂ thin film derived from precursor*, Sensors and Actuators B, 62 (2000)55-60.
8. K. Galatsis, Y.X. Li, W. Wlodarski, E. Comini, G. Faglia and G. Sberveglieri, *Semiconductor MoO₃-TiO₂ thin film gas sensors*, Sensors and Actuators B, 77(2001) 472-477.
9. A. Trinchi, Y.X. Li, W. Wlodarski, S. Kaciulis, L. Pandolfi, S. Viticoli, E. Comini and G. Sberveglieri, *Investigation of sol-gel prepared CeO₂-TiO₂ thin films for oxygen gas sensing*, Sensors and Actuators B, 95 (2003)145-150.
10. H. Yang, D. Zhang and L.Wang, *Synthesis and characterization of tungsten oxidedoped Titania nanocrystallites*, Sensors and Actuators B, 57(2002)674-678.
11. Y. Li, W. Wlodarski, K. Galatsis, S. H. Moslih, J. Cole, S. Russo and N. Rockelmann, *Gas sensing properties of p-type semiconducting Cr-doped TiO₂ thin films*, Sensors and Actuators B, 83(2002) 160-163.
12. S. Zhuiykov, W. Wlodarski and Y. Li, *Nanocrystalline V₂O₅-TiO₂ thin films for oxygen sensing prepared by sol-gel process*, Sensors and Actuators B, 77(2001)484-490.
13. Y. Anno, T. Maekawa, J. Tamaki, Y. Asano, K. Hayashi, N. Miura and N. Yamazoe, *Zinc-oxide-based semiconductor sensors for detecting acetone and capronaldehyde in the vapour of consommé soup*, Sensors and Actuators B, 25(1995)623-627.
14. M.R. Mohammadi, M.C. Cordero-Cabrera, M. Ghorbani, D.J. Fray, *Synthesis of high surface area nanocrystalline anatase-TiO₂ powders derived from particulate sol-gel route by tailoring processing parameters*, Journal of Sol-gel Science and Technology, 40(2006)15-23.
15. B.D. Cullity, *Elements of X-ray diffraction*, Addison-Wesley Publishing Company, Inc, London, 1978.
16. JCPDS PDF-2 pattern, 71-1167.
17. JCPDS PDF-2 pattern, 65-0192.
18. JCPDS PDF-2 77-0777.
19. JCPDS PDF-2 73-1700.
20. E.M. Levin and H.F. McMurdie, *Phase diagrams for ceramists*, 126-127, 1969, U.S.A, The American Ceramic Society.
21. M. Langlet, C. Coutier, J. Fick, M. Audier, W. Meffre, B. Jacquier and R. Rimet, *Sol-gel thin film deposition and characterization of a new optically active compound: Er₂Ti₂O₇*, Optical Materials, 16(2001)463-473.
22. C. Coutier, W. Meffre, P. Jenouvrier, J. Fick, M. Audier, R. Rimet, B. Jacquier and M. Langlet, *The effects of phosphorus on the crystallisation and photoluminescence behaviour of aerosol-gel deposited SiO₂-TiO₂-Er₂O₃-P₂O₅ thin films*, Thin Solid Films, 392 (2001)40-49.

23. C. Mignotte, *Structural characterization for Er³⁺ doped oxide materials potentially useful as optical devices*, Applied Surface Science, 226(2004)355-370.
24. C. Strohofer, J. Fick, H.C. Vasconcelos and R.M. Almeida, *Active optical properties of Er-containing crystallites in sol-gel derived glass films*, Journal of Non-Crystalline Solids, 226(1998)182-191.
25. A.M. Ruiz, J. Arbiol, A. Cornet, K. Shimano, J.R. Morante and N. Yamazoe, *HRTEM / EELS Analysis, Structural characterization and sensor performances of hydrothermal Nano-TiO₂*, Materials Research Society, 828(2005)A4.10.1-A4.10.6.
26. M.R. Mohammadi, M.C. Cordero-Cabrera and D.J. Fray, *Sensor performance of nanostuctured TiO₂ thin films derived from particulate sol-gel route and polymeric fugitive agents*, sens. actuators B: Chem, 124 (2007)74-83.