

بررسی رفتار مخلوط خاک و خردپلاستیک با استفاده از آزمایش‌های سه‌محوری و CBR

ام‌بلا نجف‌زاده شوگی (کارشناس ارشد)

سید ناصر مقدس تفرشی* (استاد)

دانشکده‌ی هنдрی عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

در این نوشتار، پتانسیل خردپلاستیک حاصل از بطری‌های پلاستیکی ضایعاتی جهت تسلیح خاک و بهبود رفتار آن با انجام آزمایش‌های سه‌محوری و CBR بر روی ماسه‌ی تنها و ماسه‌ی مخلوط با خردپلاستیک انجام شده است. آزمایش‌های سه‌محوری بر روی خاک و خاک مخلوط با دو اندازه کوچک و بزرگ خردپلاستیک و آزمایش‌های CBR بر روی نمونه‌های خاک تنها و مخلوط خاک و خردپلاستیک با اندازه بزرگ صورت گرفته است. نتایج حاصل از آزمایش‌های سه‌محوری نشان می‌دهد که افزودن خردپلاستیک به خاک، موجب افزایش مقاومت نمونه شده است. به عنوان مثال، در فشار همه‌جانبه‌ی 50 kN/m^2 ، تارکرنش 46% ، تسلیح نمونه با $1/5$ خردپلاستیک موجب 25% افزایش در میزان مقاومت شده است. این افزایش در مقاومت، با افزایش اندازه و درصد خردپلاستیک و هم‌چنین میراث کرنش اعمال شده بر نمونه قابل ملاحظه‌تر است. نتایج آزمایش‌های CBR نیز مبین کاوش نفوذ سنبه به داخل نمونه و افزایش در مقادیر CBR با افزودن مقادیر مناسب خردپلاستیک به خاک شده است.

واژگان کلیدی: خاک، خردپلاستیک، آزمایش‌های سه‌محوری، آزمایش CBR، مقاومت، کرنش.

l.najafzadeh.shavaki@gmail.com
nas_moghaddas@kntu.ac.ir

۱. مقدمه

طی چند سال اخیر، مسائل زیست محیطی و اقتصادی سبب توجه به استفاده از ضایعات حاصل از لاستیک‌های فرسوده، بطری‌ها، شیشه و...، جهت اصلاح و بهبود خصوصیات خاک‌ها شده است. روش‌های پایدارسازی و تسلیح خاک، اغلب با استفاده از انواع ژئوستیک‌ها، عوامل سیمانی‌کننده (آهک، سیمان پرتالند، آسفالت و...)، الیاف مصنوعی و غیرمصنوعی و یا خردۀای لاستیک صورت می‌گیرد. خاک‌های پایدارشده با تسلیح شده، اغلب مواد کامپوزیتی هستند که از ترکیب و بهینه‌کردن خواص تک تک مواد تشکیل‌دهنده نتیجه می‌شوند. یکی از جدیدترین روش‌های مطرح در زمینه اصلاح خصوصیات خاک، به کارگیری مواد بازیافتی حاصل از بطری‌های پلاستیکی از جنس PET^۱ است.^[۱] این مصالح به طور فراوان و گسترده توسط بشر در طبیعت رها می‌شوند و یا غالباً در محل‌های ذخیره و دور ریخته می‌شوند.^[۲] به طور کلی ماده‌ی اولیه‌ی بیشتر ظرف‌های پلاستیکی از نوع پلی استر است. از آنجا که تهیه ماده‌ی خام جهت تولید ظروف و محصولات ساخته شده از پلی استر در مجموع از نوع بازیافتی آن ارزان‌تر تمام می‌شود، لذا در بسیاری از موارد به جای بازیافت صنعتی آن‌ها، استفاده از این نوع پلاستیک ضایعاتی در زمینه‌های دیگر نظریه‌مندی ژئوستیک، ضمن کاوش میزان آن در طبیعت، می‌تواند جهت بهبود رفتار خاک مؤثر باشد.^[۳] زباله‌های پلاستیکی وقتی

* نویسنده مسئول
تاریخ: دریافت ۱۳۹۲/۰۴/۳۰، اصلاحیه ۱۰/۳، پذیرش ۱۶/۱۰/۱۳۹۲.

[۱]

اگرچه در دهه‌های اخیر مطالعات و پژوهش‌های نسبتاً زیادی در رابطه با

تسلیح خاک با پلاستیک ضایعاتی به صورت الیاف^۲ توسط پژوهشگران مختلف


۲. مصالح مصرفی

۱. خاک


خاک مورد استفاده در کلیه‌ی آزمایش‌ها، ماسه‌ی ساحل شهرستان رودسر واقع در کرانه‌ی جنوبی دریای مازندران است. با توجه به آزمایش تراکم اصلاح شده روی نمونه ماسه‌ی موردنظر (شکل ۱) مقدار بیشینه‌ی وزن مخصوص خشک خاک برابر ۷/۱۶ کیلونیوتن بر مترمکعب و میزان رطوبت بهینه‌ی آن حدود ۱۱/۵٪ هستند. هم‌چنین کمینه‌ی وزن مخصوص خشک ۸/۱۴ کیلونیوتن بر مترمکعب و توده‌ی ویژه‌ی آن نیز برابر ۸/۲۶ = G_s اندازه‌گیری شده است.

توزیع اندازه‌ی ذرات ماسه توسط آزمایش دانه‌بندی مطابق شکل ۲ است. این منحنی نشان می‌دهد که ماسه‌ی موردنظر تقریباً یکنواخت و با اندازه‌ی ذرات بین ۰/۳ و ۰/۵ میلی‌متر است. مطابق سیستم طبقه‌بندی یکنواخت نمونه‌ها را نشان داده‌اند. هم‌چنین آنها افزایش بیشتر مقاومت در ماسه‌ی مخلوط با خرده‌پلاستیک نسبت به روس مخلوط با خرد پلاستیک را گزارش کرده‌اند.^[۲]

(SP) طبقه‌بندی می‌شود.



شکل ۱. تغییرات وزن مخصوص خشک خاک در مقابل درصد رطوبت آن.



شکل ۲. منحنی دانه‌بندی خاک مورد آزمایش.

انجام شده است.^[۱۸-۲۱] اما در خصوص استفاده‌ی مستقیم از خرده‌های حاصل از بطری‌های پلاستیکی ضایعاتی در مخلوط با خاک (تسليح خاک)، فقط تعداد بسیار محدودی مطالعه‌ی آزمایشگاهی صورت گرفته است.^[۲۲] استفاده از خرده‌های پلاستیک به جای الیاف، آن‌ها را می‌نیاز از فرآیند تبدیل ضایعات بطری‌های پلاستیکی به الیاف در کارخانه می‌کنند، به طوری که با خردکردن آن‌ها توسط خردکن در یک کارگاه می‌توان با صرف هزینه‌ی تولید کمتر در مقایسه با هزینه‌ی تولید الیاف، آن‌ها را جهت تسليح خاک استفاده کرد.

پژوهشگران در مطالعه‌ی خود آزمایش‌های سه‌محوری و تحکیم یک بعدی بر روی رس و ماسه‌ی مسلح شده با خرده‌های حاصل از بطری‌های پلاستیکی آب را انجام داده‌اند. نتایج آزمایش‌های سه‌محوری آنها بیان‌گر مقاومت فشاری بیشتر در نمونه‌های مسلح در مقایسه با نمونه‌ی غیرمسلح بوده است. نتایج آزمایش‌های تحکیم یک بعدی نیز کاهش مقادیر نشانه‌های تورم و فشردگی با افزایش میزان خرد پلاستیک نمونه‌ها را نشان داده‌اند. هم‌چنین آنها افزایش بیشتر مقاومت در ماسه‌ی مخلوط با خرده‌پلاستیک نسبت به رس مخلوط با خرد پلاستیک را گزارش کرده‌اند.^[۲]

پژوهشگران دیگری نیز یک سری آزمایش فشاری محدودشده، کششی و نیز آزمایش موئینگی بر روی خاک مخلوط با گچ بازیافتی و خرده‌های پلاستیک حاصل از ظروف پلاستیکی ضایعاتی انجام داده‌اند. تمامی این آزمایش‌ها روی نمونه‌های خاک از نوع SP، حاوی گچ بازیافتی به میزان ۱۰٪ وزنی از خاک، ۳٪ سیمان پرتالند و باریکه‌های پلاستیک با اندازه، مقدار و نسبت طول به عرض متفاوت و هم‌چنین در درصد‌های مختلف ۰/۵، ۰/۵ و ۱ درصد وزنی خرد پلاستیک به وزن خاک انجام شده‌اند. نتایج حاصله حاکی از افزایش مقاومت خاک در برابر گسیختگی کششی، با افزودن خرد پلاستیک بوده است.^[۲]

این تذکر لازم است که در پژوهه‌های واقعی به منظور جلوگیری از بخش مصالحی نظیر خرده‌پلاستیک و خرد پلاستیک مخلوط با خاک در طبیعت و جلوگیری از آتش‌سوزی احتمالی ناشی از تابش نور خورشید، از یک لایه خاک تنها روی مخلوط موردنظر (ایهی پوشش) استفاده می‌شود که این امر موجب افزایش باربری بستر نیز می‌شود.^[۱۹]

مرور کارهای پژوهشگران اخیر نشان می‌دهد که در زمینه‌ی استفاده‌ی مستقیم از خرده‌های حاصل از بطری‌های پلاستیکی ضایعاتی در مخلوط با خاک و تأثیر آن در بهبود رفتار مصالح، فقط تعداد محدودی مطالعه‌ی آزمایشگاهی صورت گرفته است.^[۲۳] از این رو به منظور توسعه‌ی مطالعات پژوهشگرانی نظیر بابو و چاکسی،^[۲] یک سری آزمایش سه‌محوری با اندازه‌ی بزرگ تر نمونه، درصد بیشتر خرد پلاستیک در مخلوط با خاک، دو اندازه از خرده‌های پلاستیک و هم‌چنین تعدادی آزمایش ضریب باربری کالیفرنیا (CBR) روی خاک تنها و مخلوط خاک - خرد پلاستیک انجام شده است. بدین لحاظ در این نوشتار برای توسعه و شناخت بیشتر رفتار مخلوط خاک - خرد پلاستیک، بررسی‌های آزمایشگاهی روی بهبود خواص ماسه‌ی ساحل شهرستان رودسر در ترکیب با خرده‌های پلاستیک حاصل از بطری‌های پلاستیکی ضایعاتی با استفاده از آزمایش سه‌محوری و آزمایش ضریب باربری کالیفرنیا (CBR) مدنتراست. در آزمایش‌های سه‌محوری بررسی اثر این عوامل:

- اندازه (طول و عرض) خرده‌های پلاستیک در بهبود رفتار نتش - کرنش خاک؛
 - درصد خرده‌های پلاستیک در بهبود رفتار نتش - کرنش خاک؛
 - نتش همه جانبه بر رفتار نمونه‌ی خاک تنها و نمونه‌ی مخلوط خاک - خرد پلاستیک.
- و هم‌چنین در آزمایش ضریب باربری کالیفرنیا (CBR) بررسی اثر میزان خرد پلاستیک در بهبود CBR نمونه‌ی مسلح در مقایسه با خاک غیرمسلح مدنتراست.



شکل ۴. مخلوط خاک و خردہ پلاستیک.



شکل ۵. تقسیم خاک و خردہ پلاستیک به ۶ قسمت مساوی.

است. به منظور ایجاد توزیع مناسب خردہ های پلاستیک در خاک، عمل اختلاط با دقت مناسب انجام شده است. شکل های ۴ و ۵ به ترتیب تصویری از مخلوط خاک - خردہ پلاستیک و نحوه تقسیم خاک و خردہ پلاستیک را به ۶ قسمت مساوی نشان می دهند. در پژوهه های عملی، با توجه به حجم زیاد مخلوط در صورت اختلاط کافی و مناسب خاک و خردہ پلاستیک، دستیابی به مخلوط یکنواخت با عملکرد مناسب دور از انتظار نخواهد بود.

۴. برنامه‌ی آزمایش‌ها

همان‌طور که قبلاً بیان شد، آزمایش‌های مورد نظر روی مخلوط خاک - خردہ پلاستیک و خاک تنها شامل آزمایش‌های سه محوری و CBR هستند. آزمایش‌های سه محوری بر روی نمونه‌هایی از ماسه‌ی تنها و ماسه‌ی مسلح با خردہ پلاستیک با دو اندازه کوچک و بزرگ در مقادیر $1/5$ ، $1/5$ درصد وزنی خردہ پلاستیک در مخلوط با خاک مطابق $D2850-03$ ASTM [۲۱] انجام شدند. نمونه‌های سه محوری به قطر 50 میلی‌متر و ارتفاع 100 میلی‌متر متراحت سه فشار همه‌جانبه‌ی 50 ، 100 و 150 کیلوپاسکال و بار محوری با نزد اعمال بار 2 میلی‌متر بر دقیقه قرار گرفتند. این تذکر لازم است که به دلیل ابعاد کوچک نمونه و مشکل بودن آماده‌سازی نمونه و رسیدن به تراکم موردنظر در درصد های خردہ پلاستیک بالای $1/5$ ٪، از انجام آزمایش روی نمونه با درصد خردہ پلاستیک بیش از $1/5$ ٪ صرف نظر شده است.



الف) بطری های مورد نظر؛




ب) خردہ پلاستیک مورد استفاده در آزمایش‌ها در دو اندازه بزرگ و کوچک.
شکل ۳. تصویری از بطری‌ها و خردہ پلاستیک‌های مورد استفاده.

۲.۲. خردہ پلاستیک (مسلح‌کننده)


خرده پلاستیک ضایعاتی مورد استفاده در این آزمایش‌ها از بطری‌های پلاستیکی (آب معدنی و...) توسط یکی از کارگاه‌های تولید خردہ های PET در دو اندازه بزرگ (عرض $10-12$ و طول $13-15$ میلی‌متر) و کوچک (عرض $2-3$ و طول $4-5$ میلی‌متر) تهیه شده‌اند. شکل ۳، تصویری از بطری‌های موردنظر و دو نوع خردہ پلاستیک موردنظر را نشان می‌دهد. خردہ پلاستیک‌ها، وزن مخصوص $46-60$ مگاپاسکال دارند. در این نوشтар جهت اختصار، خردہ های پلاستیک، مسلح‌کننده نامیده می‌شوند.

۳. نحوه‌ی آماده‌سازی نمونه‌ها

کلیه‌ی آزمایش‌ها روی نمونه‌های غیر مسلح و مسلح (مخلوط خاک با خردہ پلاستیک) با وزن مخصوص کل $17/4$ کیلوینیون بر مترمکعب و درصد رطوبت 10 ٪ انجام شده‌اند. در تمامی آزمایش‌ها اعم از آزمایش سه محوری یا CBR نمونه (مخلوط خاک و خردہ پلاستیک یا خاک تنها) در چگالی موردنظر و در 6 لایه آماده شده است. به این منظور پس از اختلاط خاک و آب، مخلوط حاصل به 6 قسمت با وزن مساوی تقسیم شده است. هم‌چنین در نمونه‌های مسلح، میزان خردہ پلاستیک لازم نیز به 6 قسمت هم وزن تقسیم و به هر بخش از مخلوط خاک و آب اضافه شده




الف) نمونه‌ی غیر مسلح تحت فشار همه جانبه‌ی ۵۰ kPa




ب) نمونه‌ی مسلح با ۱٪ خرد پلاستیک با اندازه‌ی بزرگ، تحت فشار همه جانبه‌ی ۱۰۰ kPa

شکل ۶. تکرارپذیری تغییرات نتش انحرافی - کرنش محوری.



الف) ۰/۵ درصد خرد پلاستیک؛



ب) ۱/۵ با ۱/۵ درصد خرد پلاستیک.

شکل ۷. تکرارپذیری منحنی بار - نفوذ در آزمایش CBR برای نمونه‌ی مسلح.

آزمایش‌های CBR بر روی نمونه‌هایی از ماسه‌ی تنها و ماسه‌ی مسلح با خرد پلاستیک با اندازه‌ی بزرگ در مقادیر ۵، ۱۰، ۱۵ و ۲۰ درصد وزنی خرد پلاستیک در مخلوط با خاک مطابق ASTM D ۱۸۸۳-۰۷ [۲۱] انجام شده‌اند. قطر داخلی قالب CBR برابر ۱۵/۲ سانتی‌متر، ارتفاع آن ۱۱/۶ سانتی‌متر و قطر سنبه‌ی نفوذ نیز برابر ۵ سانتی‌متر بوده است. دو عدد وزنی حلقوی ۲ کیلوگرمی جهت شبیه‌سازی وزن لایه‌ی سربار بر روی خاک (براساس استاندارد آزمایش CBR) روی نمونه قرار داده شده و نمونه‌ها پس از آماده‌سازی در داخل قالب‌ها با چکالی موردنظر در دستگاه CBR با نجح اعمال بار ۱/۲۷ میلی‌متر بر دقيقه تحت بارگذاري قرار گرفتند.

۵. نتایج

۱.۵. تکرارپذیری نتایج

از جمله مسائل مهم در مطالعات آزمایشگاهی، کنترل تکرارپذیری نتایج به منظور حصول اطمینان از عملکرد سیستم آزمایش، اندازه‌گیری مقادیر پارامترهای ورودی و خروجی و دقت در آماده‌سازی نمونه‌های آزمایش است. از این‌رو تعدادی آزمایش جهت کنترل صحبت آزمایش‌ها و تکرارپذیری آنها صورت گرفته است. شکل ۶، تغییرات نتش برای نمونه‌های مسلح با ۰/۵، ۱/۵ و ۱/۰ درصد خرد پلاستیک حاصل از آزمایش‌های CBR تکراری را ارائه می‌کنند. این شکل‌ها نشان می‌دهند که اختلاف نتایج حاصل از دو آزمایش در شرایط کاملاً یکسان، بیشینه‌ی ۲/۵٪ است؛ که این اختلاف در محدوده‌ی مطالعات ژوتکنیکی مورد قبول است. این امر بیان‌گر دقت مناسب در آماده‌سازی نمونه‌ها، یکواختی نمونه‌ها، پخش یکنواخت خردۀ‌های پلاستیک در مخلوط، اندازه‌ی مناسب خردۀ‌های پلاستیک (حذف اثر سایر آن‌ها)، انجام صحیح روند آزمایش‌ها و دقت در اندازه‌گیری‌هاست.

۲.۵. نتایج آزمایش‌های سه‌محوری

منحنی‌های تغییرات نتش تفاضلی در مقابل کرنش محوری برای نمونه‌های غیرمسلح و مسلح با ۰/۵، ۱/۵ و ۱ درصد خرد پلاستیک (درصد وزنی خرد پلاستیک نسبت به کل نمونه) با اندازه‌ی بزرگ در سه فشار همه‌جانبه‌ی ۵۰، ۱۰۰ و ۱۵۰ کیلوپاسکال در شکل ۸ ارائه شده است.

شکل مذکور نشان می‌دهد که افزودن خرد پلاستیک به خاک، صرف نظر از میزان فشار همه‌جانبه سبب افزایش مقاومت نمونه‌ی مسلح در مقایسه با نمونه‌ی غیرمسلح می‌شود. این افزایش در مقاومت، در یک میزان فشار همه‌جانبه‌ی مشخص، با افزایش درصد خرد پلاستیک در نمونه قابل ملاحظه‌تر است. علت افزایش مقاومت نمونه با افزایش درصد خرد پلاستیک در یک میزان فشار همه‌جانبه‌ی مشخص را می‌توان به ایجاد یک نوع محدود شوندگی داخلی به علت وجود المان‌های خرد پلاستیک نسبت داد. به عبارت دیگر، خرد پلاستیک ضمن محدودکردن تغییرشکل جانبی نمونه، موجب افزایش مقاومت برشی نمونه و در نتیجه افزایش باربری آن در مقایسه با نمونه‌ی غیرمسلح می‌شود. هم‌چنین مشاهده می‌شود صرف نظر از مقدار فشار همه‌جانبه، منحنی تغییرات نتش - کرنش در نمونه‌ی غیرمسلح و هم‌چنین نمونه‌های مسلح با ۰/۵ و ۱ درصد خرد پلاستیک، دارای نقطه‌ی بیشینه‌ی تقریباً مشخص است، اما تسلیح خاک با ۱/۵٪ خرد پلاستیک، موجب حذف نقطه‌ی بیشینه‌ی نتش می‌شود و رفتار نمونه را به سمت رفتاری شکل پذیرتر سوق می‌دهد.

نکته‌ی دیگر آن است که اگر چه در تراز کرنش‌های کوچک (حدود زیر ۱٪) افزایشی در مقاومت نمونه‌های مسلح با خرد پلاستیک در مقایسه با نمونه‌ی غیرمسلح مشاهده نمی‌شود، اما با افزایش تراز کرنش، مقاومت نمونه‌ی مسلح صرف نظر از میزان خرد پلاستیک، بیشتر از نمونه‌ی غیرمسلح می‌شود. این امر بدان معنی است که برای فعال شدن ذرات خرد پلاستیک مخلوط با خاک، یک کمینه‌ی میزان کرنش اولیه نیاز است؛ به طوری که با ایجاد کشش و تغییر طول در المان‌های خرد پلاستیک، درگیری و اندرکنش خرد پلاستیک با خاک فراهم و موجب افزایش مقاومت مخلوط خاک - خرد پلاستیک می‌شود.

به منظور بررسی روش‌تر تأثیر افزایش میزان خرد پلاستیک در مقاومت نمونه، تغییرات پارامتر I_f مورد بررسی قرار گرفته است. این پارامتر به صورت نسبت تنش انحرافی نمونه‌ی مسلح به تنش انحرافی نمونه‌ی غیرمسلح در یک میزان کرنش مشخص، مطابق رابطه‌ی ۱ تعریف می‌شود:


$$(1) \quad I_f = \frac{(\sigma_d)_{Re}}{(\sigma_d)_{Un}} = \varepsilon;$$

در این رابطه، مقادیر $(\sigma_d)_{Re}$ و $(\sigma_d)_{Un}$ به ترتیب تنش انحرافی نمونه‌های مسلح و غیرمسلح در تراز کرنش $\varepsilon = \varepsilon$ و پارامتر I_f ، فاکتور بهبود^۵ در تراز کرنش مذکور هستند. منحنی تغییرات I_f در مقابل درصد خرد پلاستیک در ترازهای کرنش $\sigma = 2, 6, 12$ درصد و برای سه فشار همه‌جانبه‌ی ۵۰، ۱۰۰ و ۱۵۰ کیلوپاسکال در شکل ۹ ارائه شده است.


شکل مذکور نشان می‌دهد که صرف نظر از فشار همه‌جانبه، مقدار I_f با افزایش درصد خرد پلاستیک افزایش می‌یابد. علت این امر را می‌توان به افزایش مقاومت برخی نمونه به علت توزیع و حضور بیشتر خرد پلاستیک در کل نمونه و افزایش عملکرد کششی آن‌ها در نمونه نسبت داد. همچنین ملاحظه می‌شود که با افزایش تراز کرنش وارد بر نمونه، میزان بهبود در برابری افزایش می‌یابد. این امر نیز می‌بین به کارگفتدن بهتر مقاومت کششی باریکه‌های خرد پلاستیک به دلیل تغییر طول و افزایش کرنش آن‌ها و در نهایت، بالارفتن مقاومت برخی در نمونه است.

همچنین ملاحظه می‌شود که با افزایش درصد خرد پلاستیک، نرخ بهبود در برابری (افزایش در I_f) مخلوط خرد پلاستیک و خاک کاهش می‌یابد. به عنوان مثال، در فشار همه‌جانبه‌ی ۵۰ کیلوپاسکال و تراز کرنش ۶٪، با افزایش درصد خرد پلاستیک از ۰/۵ به ۱ درصد، حدود ۱۰٪ بهبود برابری و با افزایش خرد پلاستیک از ۱ به ۱/۵ درصد، فقط حدود ۴٪ بهبود در برابری نرخ می‌دهد. اگرچه تهیه‌ی نمونه‌ی سه‌محوری با میزان بیشتر خرد پلاستیک مقدور نشده است، اما با روند اخیر (کاهش نرخ بهبود در برابری با افزایش درصد خرد پلاستیک) انتظار می‌رود که از یک طرف افزایش خرد پلاستیک به بیش از ۱۵٪ موجب افزایش قابل توجه در مقدار I_f نشود و از طرف دیگر افزایش بیش از حد خرد پلاستیک به نمونه، به علت شکل پذیرتر شدن آن، موجب کاهش نرخ بهبود در برابری شود. همچنین این تذکر لازم است که افزایش بیش از حد خرد پلاستیک می‌تواند رفتار نمونه را از حالت ایده‌آل مخلوط خرد پلاستیک - خاک به سمت رفتار غالب خرد پلاستیک (روفار نرم و بسیار شکل پذیر) سوق دهد و در نهایت، موجب کاهش برابری نمونه در مقایسه با نمونه‌ی غیرمسلح شود.


به منظور بررسی اثر فشار همه‌جانبه در مقاومت نمونه‌های سه‌محوری، تغییرات ضربی بهبود (I_f) در مقابل فشار همه‌جانبه برای نمونه‌های مسلح با ۱، ۰/۵ و ۱/۵ درصد خرد پلاستیک با اندازه‌ی بزرگ در ترازهای کرنش ۲، ۶ و ۱۲ درصد در شکل ۱۰ ارائه شده است. این شکل نشان می‌دهد که با افزایش فشار همه‌جانبه، ضربی بهبود مقاومت (I_f) کاهش می‌یابد. به عبارت دیگر، صرف نظر از تراز کرنش،



الف) ۵۰ kPa




ب) ۱۰۰ kPa




ج) ۱۵۰ kPa

۸. منحنی تغییرات تنش انحرافی - کرنش محوری برای نمونه‌های غیرمسلح و مسلح با درصدهای مختلف خرد پلاستیک تحت فشار همه‌جانبه.



شکل ۹. تغییرات I_f در مقابل درصد خرد پلاستیک در ترازهای کرنش ۶، ۱۲ و ۲۰ تحت فشار همه جانبه‌ی ۵۰ کیلوپاسکال - نمونه‌ی مسلح.

شکل ۱۰. منحنی تغییرات تنش انحرافی - کرنش نمونه‌های غیرمسلح و مسلح با دو اندازه‌ی کوچک و بزرگ خرد پلاستیک، تحت فشار همه جانبه‌ی ۵۰ کیلوپاسکال - نمونه‌ی مسلح.



شکل ۱۱. منحنی تغییرات تنفس انحرافی - کرنش نمونه‌های غیرمسلح و مسلح با اندازه‌ی کوچک و بزرگ خرد پلاستیک، تحت فشار همه‌جانبه‌ی ۵۰ کیلوپاسکال نمونه‌ی مسلح.


تسلیح با خرد پلاستیک در فشارهای همه‌جانبه‌ی پایین تر موجب بهبود بیشتری در مقاومت نمونه می‌شود. این امر را می‌توان به این موضوع نسبت داد که مقاومت نمونه‌ی غیرمسلح، فقط ناشی از وجود فشار همه‌جانبه‌ی وارد بر نمونه است؛ درحالی‌که در نمونه‌ی مسلح، عامل افزایش در مقاومت علاوه بر وجود فشار همه‌جانبه‌ی خارجی (۵۰)، محدودکنندگی داخلی ناشی از حضور باریکه‌های خرد پلاستیک و خاک از آنجا که با افزایش فشار همه‌جانبه، اندرکنش بین ذرات خرد پلاستیک و خاک کاهش می‌یابد، لذا اثر فشار همه‌جانبه (محدودکنندگی خارجی) موجب کاهش تأثیر خرد پلاستیک می‌شود. از این رو به نظر می‌رسد تسلیح لایه‌های فوقانی بستر، که تحت اثر فشار همه‌جانبه‌ی کمتری قرار دارند، اهمیت بالاتری نسبت به تسلیح لایه‌های تحتانی بسته داشته باشد.

جهت بررسی اثر اندازه‌ی خرد پلاستیک، شکل ۱۱ ارائه شده است. این شکل منحنی تنفس - کرنش نمونه‌ی مسلح با دو اندازه‌ی خرد پلاستیک کوچک (عرض ۲-۳ میلی‌متر و طول ۴-۵ میلی‌متر) و بزرگ (عرض ۱۰-۱۲ میلی‌متر و طول ۱۳-۱۵ میلی‌متر) را در سه فشار همه‌جانبه‌ی ۵۰، ۵۵، ۱۰۰ و ۱۵۰ کیلوپاسکال نشان می‌دهد. همان‌طور که ملاحظه می‌شود، روند کلی منحنی تنفس - کرنش برای خاک مسلح با هر دو اندازه‌ی خرد پلاستیک یکسان است، اما مقایسه کلی این منحنی‌ها نشان می‌دهد که در تمامی درصدهای خرد پلاستیک و فشارهای همه‌جانبه، تسلیح نمونه با خرد پلاستیک در اندازه‌ی بزرگ پاسخ مقاومتی بهتری نسبت به تسلیح نمونه با خرد های کوچک می‌دهد. به عبارت دیگر، افزایش مقاومت در ماسه‌ی مسلح با خرد های پلاستیک در اندازه‌ی بزرگ بیشتر است. این امر می‌بنماید که افزایش احتمالی مقاومت نمونه با افزایش اندازه‌ی ذرات خاک در خرد پلاستیک (با اندازه‌ی بزرگ تر خرد پلاستیک مورد استفاده در آزمایش‌ها) است، که متأسفانه این امر به علت کوچک بودن اندازه‌ی نمونه‌ی سه‌محوری و هم‌چنین اندازه‌ی ذرات خاک و اندرکنش مناسب تر مقدور نشده است. به هر حال دلیل افزایش مقاومت نمونه با افزایش اندازه‌ی تراشه‌ی خرد پلاستیک را می‌توان به افزایش گیرداری تراشه‌ها با خاک و اندرکنش مناسب تر خاک و خرد پلاستیک و افزایش امکان ایجاد نیروی کششی در خرد پلاستیک (عملکرد تسلیح) نسبت داد. در هر صورت این امر مؤید نیاز به پژوهش‌ها و مطالعات گسترش‌دهنده زمینه‌ی تسلیح خاک با خرد پلاستیک در اندازه‌های مختلف در مطالعات آتی است.

۳.۵. نتایج آزمایش‌های CBR

با توجه به اینکه نتایج آزمایش‌های سه‌محوری می‌بنمایند تأثیر بیشتر خرد پلاستیک با اندازه‌ی بزرگ در بهبود رفتار خاک است، لذا آزمایش‌های CBR فقط بر روی مخلوط خاک - خرد پلاستیک با اندازه‌ی بزرگ انجام شده است. شکل ۱۲، منحنی بار - نفوذ نمونه‌ی غیرمسلح و نمونه‌های مسلح با مقادیر ۵، ۱۰، ۱۵ و ۲۰ درصد خرد پلاستیک را در آزمایش CBR نشان می‌دهد. این شکل نشان می‌دهد که: اولاً، با افزایش میزان نفوذ سنبه به داخل نمونه، میزان مقاومت آن افزایش می‌یابد؛ ثانیاً، با افزایش درصد خرد پلاستیک در نمونه، میزان مقاومت نمونه در یک میزان نفوذ مشخص افزایش می‌یابد.

به منظور بررسی بهتر تأثیر خرد پلاستیک در مخلوط با خاک در نتایج آزمایش CBR، مقادیر CBR متناظر با نفوذ سنبه به میزان ۲/۵ و ۵ میلی‌متر برای نمونه‌های مسلح و غیرمسلح در جدول ۱ نشان داده شده است. این جدول نشان می‌دهد که عدد CBR با افزایش درصد خرد پلاستیک نمونه در مقایسه با نمونه‌ی غیرمسلح افزایش می‌یابد، به طوری که برای مخلوط با ۵٪ و ۲٪ خرد پلاستیک، مقادیر



شکل ۱۲. منحنی بار- نفوذ ماسه‌ی غیرمسلح و مسلح با خرده‌های پلاستیک.

جدول ۱. مقادیر CBR متناظر با نفوذ سنبه به میزان ۲،۵ و ۵ میلی‌متر برای نمونه‌های مسلح و غیرمسلح.

خرده‌پلاستیک	CBR _(5mm) (%)	CBR _(2,5mm) (%)
۰	۴۲۶	۵
۰.۵	۹.۱	۱۱.۸
۱	۹.۴	۱۳.۲
۱.۵	۱۱.۵	۱۵.۸
۲	۱۶.۵	۱۹.۳

مقایسه با نمونه‌ی غیرمسلح می‌شود. این افزایش در مقاومت، با افزایش درصد خرده‌پلاستیک و همچنین میزان کرنش اعمال شده بر نمونه، قابل ملاحظه است.

- منحنی تنش- کرنش نمونه‌ی غیرمسلح و همچنین نمونه‌های مسلح با ۰/۵ و ۱ درصد خرده‌پلاستیک، دارای نقطه‌ی بیشینه تقریباً مشخص است. تسليح خاک با ۱/۵٪ خرده‌پلاستیک، رفتار نمونه را به سمت رفتاری انعطاف‌پذیرتر سوق می‌دهد، به طوری‌که نقطه‌ی بیشینه‌ی تنش ملاحظه نمی‌شود.
- صرف‌نظر از فشار همه‌جانبه، با افزایش درصد خرده‌پلاستیک موجود در مخلوط، مقدار ضریب بهبود مقاومت (I_f) افزایش می‌یابد. همچنین با افزایش تراز کرنش واردۀ بر نمونه، میزان بهبود در برابر افزایش می‌یابد. این امر مبین به کارافتادن بهتر با ریکه‌های خرده‌پلاستیک به دلیل بروز کرنش و بالارفتن نیروی کششی در آن‌هاست.
- با افزایش درصد خرده‌پلاستیک، نرخ بهبود در برابری (افزایش در I_f) کاهش می‌یابد، لذا این انتظار وجود دارد که افزایش درصد خرده‌پلاستیک از یک میزان بیشتر، تأثیری در بهبود رفتار نمونه نداشته باشد یا حتی موجب کاهش مقاومت نمونه شود.
- علی‌رغم افزایش قابل ملاحظه‌ی مقاومت نمونه‌های غیرمسلح و مسلح با افزایش فشار همه‌جانبه، ضریب بهبود مقاومت (I_f) با افزایش فشار همه‌جانبه کاهش می‌یابد. این امر بیان می‌کند صرف‌نظر از تراز کرنش، تسليح با خرده‌پلاستیک در فشارهای همه‌جانبه‌ی پایین‌تر، موجب بهبود بیشتری در مقاومت نمونه می‌شود.
- تسليح ماسه با خرده‌پلاستیک در اندازه‌ی بزرگ پاسخ مقاومتی بهتری نسبت به تسليح این خاک با خردۀ‌های کوچک ارائه می‌دهد.

۲. آزمایش‌های CBR:

- افزودن خرده‌پلاستیک به خاک سبب افزایش مقاومت نمونه و عدد CBR با افزایش درصد خرده‌پلاستیک در نمونه، میزان مقاومت صرف‌نظر از میزان نفوذ در حال افزایش است.
- با افزایش میزان نفوذ سنبه به داخل نمونه، میزان مقاومت آن افزایش می‌یابد. این امر میین نیاز به ایجاد نشست در نمونه برای به کارافتادن مقاومت کششی خرده‌پلاستیک در مخلوط با خاک است.
- عدد CBR با افزایش درصد خرده‌پلاستیک در نمونه در مقایسه با نمونه‌ی غیرمسلح افزایش می‌یابد، به طوری که برای مخلوط با ۰/۵٪ و ۰/۲٪ خرده‌پلاستیک، مقادیر CBR به ترتیب حدود ۲ و ۴ برابر مقادیر متناظر آن برای نمونه‌ی خاک تنها شده است.
- مقدار CBR برای میزان نفوذ ۲/۵ میلی‌متر، بیشتر از مقدار متناظر آن در میزان نفوذ ۵ میلی‌متر نفوذ است.

اگرچه با توجه به مقاومت کششی مناسب خرده‌پلاستیک در مقایسه با خاک، بهبود رفتار خاک مورد انتظار است، اما به هرحال نتایج حاصل منجر به شناخت جنبه‌های بیشتری از رفتار مخلوط خاک خرده‌پلاستیک شده است. همچنین مانند هر مطالعه‌ی آزمایشگاهی دیگر، به علت ناهمگنی احتمالی مخلوط در یک پروژه‌ی واقعی، باید از نتایج آزمایش در عمل، به خصوص از نظر کمی، با دقت و احتیاط استفاده شود.

CBR به ترتیب حدود ۲ و ۴ برابر مقادیر متناظر آن برای نمونه‌ی خاک تنها شده است. این تذکر لازم است که اگرچه مقادیر CBR حتی برای ۱/۵٪ خرده‌پلاستیک در مخلوط با خاک کمتر از حدود ۱۵٪ است، اما برای ۰/۲٪ خرده‌پلاستیک مقدار CBR به حدود ۲۰٪ رسیده است. همچنین ملاحظه می‌شود که مقدار CBR برای میزان نفوذ ۲/۵ میلی‌متر، بیشتر از مقدار متناظر آن در میزان ۵ میلی‌متر نفوذ است. علت افزایش CBR با افزایش خرده‌پلاستیک را می‌توان به افزایش مقاومت برشی مخلوط نسبت داد. به عبارتی، وجود خرده‌پلاستیک در مخلوط با خاک ضمن محدودکردن حرکت جانبی (کرنش جانبی) توده‌ی مخلوط در زیر فشار سنبه‌ی آزمایش، موجب افزایش مقاومت در مقابل نفوذ سنبه می‌شود. این موضوع میین آن است که استفاده از درصد مناسب خرده‌پلاستیک مخلوط با خاک می‌تواند در احداث بی‌یا بستر راه مفید باشد. این تذکر لازم است که با توجه به مشکلات تهییه‌ی نمونه‌های CBR با میزان خرده‌پلاستیک بیشتر از ۲٪، امکان آزمایش با درصد‌های بالاتر خردۀ‌ها محدود نشده است.

۶. نتیجه‌گیری

درخصوص تأثیر خرده‌پلاستیک در رفتار خاک ماسه‌ی با توجه به آزمایش‌های انجام‌شده، این نتایج به دست آمده است:

۱. آزمایش‌های سه‌محوری:

- افزودن خرده‌پلاستیک به خاک، سبب افزایش مقاومت نمونه‌ی مسلح در

پانوشت‌ها

1. Polyethylene terephthalate
2. fiber
3. internal confinement
4. peak
5. improvement factor

منابع (References)

1. Consoli, N., Montardo, J., Prietto, P. and Pasa, G. "Engineering behavior of a sand reinforced with plastic waste", *Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, ASCE*, **128**(6), pp. 462-472 (2002).
2. Babu, G.L.S. and Chouksey, S.k. "Stress-strain response of plastic waste mixed soil", *Waste Management*, **31**(3), pp. 481-488 (2011).
3. Ahmed , A., Ugai, K. and Kamei, T. "Investigation of recycled gypsum in conjunction with waste plastic trays for ground improvement", *Construction and Building Materials*, **25**(1), pp. 208-217 (2011).
4. Jamejam Newspaper Quoted, Number 3672, p. 12, by Darwish, M. (22 April 2013). www.magiran.com/n2713928
5. Consoli, N.C., Heineck, K.S., Toe casagrande, M.D., "Large strain behavior of Polypropylene fiber- reinforced sandy soil", in: Soil and Rock America- 12th Panamerican Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (2003).
6. Yetimoglu, T. and Salbas, O. "A study on shear strength of sands reinforced with randomly distributed discrete fibers", *Geotextiles and Geomembranes*, **21**(2), pp. 103-110 (2003).
7. Park, T. and Tan, S.A. "Enhanced performance of reinforced soil walls by the inclusion of short fiber", *Geotextiles and Geomembranes*, **23**(4), pp. 348-361 (2005).
8. Kumar, A., Walia, B.S. and Mohan, J. "Compressive strength of fiber reinforced highly compressible clay", *Construction and Building Materials*, **20**(10), pp. 1063-1068 (2006).
9. Dutta, R.K. and Sarda, V.K. "CBR behaviour of waste plastic strip-reinforced stone dust/ fly ash overlying saturated clay", *Turkish J. Eng. Environ. Sci.*, **31**, pp. 171-182 (2007).
10. Tang et al. "Strength and mechanical behavior of short Polypropylene fiber reinforced and cement stabilized clayey soil", *Geotextiles and Geomembranes*, **25**(3), pp. 194-202 (2007).
11. Jadhao, D. and Nagarnaik, B. "Performance evaluation of fiber reinforced soil-fly ash mixtures", In: 12th International Conference of International Association for Computer Methods and Advances in Geomechanics (IACMAG), Goa, India (1-6 October 2008)
12. Consoli, N.C., Vendruscolo, M.A., Fonini, A. and Rosa, F.D. "Fiber reinforcement effects on sand considering a wide cementation range", *Geotextiles and Geomembranes*, **27**(3), pp. 196-203 (2009).
13. De Mello, D., Pezzin, S.H. and Amico, S.C. "The effect of post-consumer PET particles on the performance of flexible polyurethane foams", *Polym. Test.*, **28**(7), pp. 702-708 (2009).
14. Park, S.S. "Effect of fiber reinforcement and distribution on unconfined compressive strength of fiber-reinforced cemented sand", *Geotextiles and Geomembranes*, **27**(2), pp. 162-166 (2009).
15. Consoli, N.C., Bassanh, M.A.A. and Festugato, L. "Effect of fiber-reinforcement on the strength of cemented soils", *Geotextiles and Geomembranes*, **28**(4), pp. 344-351 (2010).
16. Liu, J., Wang, G., Kamai, T., Zhang, F., Yang, J. and Shi, B. "Static liquefaction behavior of saturated fiber-reinforced sand in undrained ring-shear tests", *Geotextiles and Geomembranes*, **29**, pp. 462-471 (2011).
17. Maheshwari, K.V., Desai, A.K. and Solanki, C.H. "Performance of fiber reinforced clayey soil", *EJGE*, **16**, pp. 1067-1087 (2011).
18. Park, S.S. "Unconfined compressive strength and ductility of fiber-reinforced cemented sand", *Construction and Building Materials*, **25**(2), pp. 1134-1138 (2011).
19. Bosscher, P.J., Edil, T.B. and Kuraoka, S. "Design of highway embankments using tire chips", *Journal of Geotechnical and Geoenvironment Engineering, ASCE*, **123**(4), pp. 295-304 (1997).
20. ASTM D 2487-11, *Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System)*, American Society for Testing and Materials.
21. ASTM D2850-03, *Standard Test Method for Unconsolidated-Undrained Triaxial Compression Test*, American Society for Testing and Materials.
22. ASTM D1883-07, *Standard Test Method for CBR (California Bearing Ratio) of Laboratory-Compacted Soils*, American Society for Testing and Materials.