

اثر نانوسیلیس و الیاف پلیپروپیلن در مقاومت

سایشی بتن

Research Note

آزمین مهندسی (استادیار)
گروه مهندسی عمران، دانشگاه پام نور

مهمشی عرض شرف، (پاییز ۱۳۹۵)،
دوری ۲ - ۳، شماره ۱ / ۳ ص.
۰۵۰۱۳، (پادشاهت فن)

در برخی از کاربردهای بتن نظیر روسازی‌ها و یا برخی سازه‌های هیدرولیکی، مقاومت سایشی بتن به عنوان یک ویژگی مهم مطرح است. در این خصوص کاربرد برخی از افزودنی‌ها می‌تواند به افزایش این مقاومت کمک کند. در این پژوهش ذرات نانوسیلیس و الیاف پلیپروپیلن به عنوان موادی که ممکن است تأثیری در مقاومت سایشی بتن داشته باشند، مورد استفاده قرار گرفته‌اند. اندازه‌گیری مقاومت سایشی براساس روش آزمایش ASTM C ۱۱۳۸ انجام شده، که در آن مقاومت سایشی بتن در برخورد گالوئه‌های فولادی معنی در آب مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج آزمایش‌ها نشان می‌دهد که مقاومت سایشی بتن در صورت داشتن نانوسیلیس و الیاف پلیپروپیلن به طور قابل توجهی بهبود می‌یابد. با این حال، مقاومت سایشی بتن حاوی نانوسیلیس بسیار بیشتر از بتن حاوی الیاف بوده است. نتیج افزایش مقاومت سایشی بتن با افزایش مقدار نانوسیلیس و یا الیاف پلیپروپیلن کاهش می‌یابد.

monirabbasi@pnu.ac.ir

واژگان کلیدی: مقاومت سایشی، نانوسیلیس، الیاف پلیپروپیلن.

۱. مقدمه

موجب افزایش مقاومت سایشی بتن شده است. لازم به ذکر است که در مطالعه‌ی مذکور، نتایج واقعی با نتایج آزمایشگاهی همخوانی بسیار خوبی از خود نشان داده‌اند. در پژوهش دیگری در سال ۱۹۹۸، کاربرد میکروسیلیس و نانوسیلیس در تغییر مشخصات بتن مورد ارزیابی قرار گرفته و از نتایج پژوهش مذکور مشخص شده است که کاربرد نانوسیلیس می‌تواند مقاومت سایشی بتن را حدود ۲۰٪ افزایش دهد.^[۱] در پژوهش دیگری در سال ۲۰۱۲،^[۲] مقاومت سایشی و فشاری بتن حاوی نانوسیلیس بررسی شده است. در پژوهش مذکور، ابتدا از نانوسیلیس به مقدار ۲٪ جایگزین وزن سیمان استفاده و مشخص شده است که کاربرد نانوسیلیس باعث افزایش مقاومت فشاری و سایشی بتن شده است. در ادامه، با افزایش مقدار نانوسیلیس مشخص شده است که اگرچه مقاومت فشاری رشد چشمگیری نداشته است، اما کمکان مقاومت سایشی بتن افزایش یافته است. همچنین در پژوهش دیگری در سال ۲۰۰۹^[۳] کاربرد الیاف و میکروسیلیس برای افزایش مقاومت سایشی بتن در سازه‌های هیدرولیکی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش مذکور نشان داده است که ترکیب الیاف و میکروسیلیس بهترین نوع بتن برای مقاومت در برابر سایش ناشی از آب حاوی ذرات ماسه است. در مطالعه‌ی دیگری در سال ۲۰۰۹^[۴] کاربرد میکروسیلیس و پلیمر SBR در افزایش مقاومت سایشی بتن مورد بررسی قرار گرفته و در آن برای ارزیابی مقاومت سایشی از دستگاه دیسک چرخان مطابق استاندارد ASTM C ۷۷۹ استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که کاربرد ۱۰٪ میکروسیلیس موجب افزایش مقاومت سایشی به مقدار ۱۵٪ شده است.

همان‌طور که عنوان شده است، مطالعات بسیاری در این زمینه انجام شده

بتن روسازی علاوه بر تحمل بارهای ثقلی و دینامیکی همواره در معرض نهاده‌های دوامی نظیر سایش، ضربه، نفوذ یون‌های ضرر و چرخه‌های بخزدگی و ذوب شدن است. در این میان مقاومت سایشی یکی از ویژگی‌های مهم و حیاتی در دوام بتن مذکور است. مطالعات متعددی در مورد مقاومت سایشی بتن انجام شده است. نتایج نشان داده است که مقاومت سایشی بتن به مقاومت فشاری بتن، خواص سنگ‌دانه‌ها، نحوه پرداخت سطح و شرایط انجام آزمایش،^[۵] وابسته است. مطالعات بسیاری نشان داده‌اند که علاوه بر روش‌های پرداخت سطح، کاربرد برخی مواد افزودنی می‌تواند تأثیر زیادی در مقاومت سایشی بتن داشته باشد.^[۶-۷] پژوهش‌ها نشان داده است که روش‌های مختلف پرداخت سطح، ساختارهای منفذ و سختی را در سطح بتن اصلاح می‌کنند و مقاومت سایشی بتن نیز تا حد زیادی وابسته به این ساختار سطحی است.^[۷]

عدادی از مطالعات نشان داده‌اند که اضافه کردن الیاف پلیپروپیلن می‌تواند مقاومت سایشی بتن را بهبود بخشد. بسیاری از نتایج قبلی نشان داده است که مقاومت سایشی بتن حاوی الیاف پلیپروپیلن می‌تواند با توجه به مقادیر مختلف الیاف پلیپروپیلن بین ۲۰ تا ۶۵ درصد افزایش یابد.^[۸] همچنین در مطالعه‌ی کاربردی در سال ۲۰۰۹^[۹] برای تهیه‌ی طرح اختلالات بتن سرریز در نیروگاه برق آبی Vrhovo کاربرد الیاف در بتن جهت افزایش مقاومت سایشی در سازه‌های هیدرولیکی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد که کاربرد الیاف

تاریخ: دریافت ۲۲ اکتبر ۱۳۹۳، اصلاحیه ۱۰، پذیرش ۱۱ اکتبر ۱۳۹۳.

جدول ۳. خواص نانو سیلیس.

نوع ماده‌ی افروزنی معدنی (نانومتر)	قطر (مترمربع بر کیلوگرم)	سطح ویره خلوص	درصد
۹۹	۱۰ ± ۵	SiO ₂	۶۰۰۰۰

جدول ۴. خواص الیاف پلی پروپیلن.

نوع الیاف (میکرون)	قطر (mm)	جرم جمی (Kg/m ³)	مقاومت کششی (مگاپاسکال)
پلی پروپیلن	۱۲	۵۰	۹۰۰

عمل آوری (ارطوبت نسبی بیش از ۹۵٪) صورت گرفته و پس از آن با بازگردان قالب‌ها، آزمونه‌ها تا سن ۲۸ روز درون حوضچه‌ی عمل آوری قرار داده شده‌اند.

۳.۲ روش‌های آزمایش

آزمایش مقاومت فشاری مطابق BS ۱۸۸۱ انجام شده است. در این روش قالب‌های مکعبی به ابعاد ۱۵ سانتی‌متر در سه لایه بتن‌ریزی می‌شوند و پس از ۲۸ روز عمل آوری، با سرعت بارگذاری ۲۰۰ نا ۴ مگاپاسکال در ثانیه تحت بارگذاری قرار می‌گیرند. در این پژوهش، ۷ مخلوط استفاده شده است، که برای انجام آزمایش مقاومت فشاری، از هر مخلوط یک نمونه (شامل ۳ آزمونه) گرفته شده است. آزمایش مقاومت سایشی نیز مطابق استاندارد ASTM C ۱۱۳۸ انجام شده است. در این روش نمونه‌ی استوانه‌ی بتن به قطر ۳۰ و ارتفاع ۱۰ سانتی‌متر در کف محفظه‌یی فولادی قرار داده و روی آن آب ریخته می‌شود. در آب ذکر شده، هم زده شده‌اند. سیمان، سنگ‌دانه و باقیمانده‌ی آب به مدت ۳ دقیقه در همزن بتن مخلوط شده و سپس مخلوط آب، فوق روان‌کننده، و نانو سیلیس به آرامی به آن اضافه و به مدت ۲ دقیقه دیگر برای دست‌یابی به مخلوطی یکنواخت، به هم زده شده‌اند. برای ساخت بتن ساده و بتن حاوی الیاف پلی پروپیلن، به ترتیب شن، مقداری از آب، ماسه، سیمان و باقیمانده‌ی آب که فوق روان‌کننده (با پایه‌ی پلی کربوکسیلات) در آن حل شده است، درون مخلوط‌کن بتن ریخته شده و پس از مخلوط‌شدن به مدت ۳ دقیقه، الیاف به تدریج به آن اضافه شده است. پس از انعام افزودن الیاف، به مدت ۲ دقیقه دیگر برای همگن‌شدن کامل اختلاط، بتن به هم زده شده است. در نهایت، بتن تازه در قالب‌های مکعبی به ابعاد ۱۵۰ میلی‌متر برای انجام آزمایش مقاومت فشاری و قالب استوانه‌یی به قطر و ارتفاع به ترتیب برابر ۳۵۰ و ۱۰۰ میلی‌متر برای انجام آزمایش سایش ریخته شده است. پس از بتن‌ریزی، تراکم با میز لرزان انجام و درنهایت، عمل آوری نمونه‌ها تا ۲۴ ساعت ابتدایی درون محفظه‌ی در مخلوط شده است.

۳. نتایج آزمایش‌ها

۱. مقاومت فشاری

جدول ۶، مقاومت فشاری ۲۸ روزه‌ی طرح‌های اختلاط مختلف را نشان می‌دهد. ملاحظه می‌شود که افزودن الیاف، اثرکمی در افزایش مقاومت فشاری داشته است، در حالی که مقاومت مخلوط‌های حاوی نانو سیلیس به مراتب بیشتر افزایش یافته‌اند. افت جزئی مقاومت در مخلوط ۵٪ IF در نتایج آزمایش از تأثیر این عوامل می‌باشد، اما چیزی که مشخص است کاربرد الیاف پلی پروپیلن اثری زیادی در مقاومت فشاری بتن ندارد، اگرچه براساس مشاهدات چشمی در زمان شکست نمونه، کرنش قابل تحمل بتن الیافی قبل از گسیختگی چندین برابر بتن معمولی است. مخلوط‌های حاوی نانو سیلیس اگرچه براساس مشاهدات چشمی تأثیری در افزایش کرنش قابل تحمل بتن قبل از گسیختگی نداشته‌اند، اما براساس مقادیر مختلف نانو سیلیس، بین ۱۰ تا ۳۵ درصد موجب افزایش مقاومت فشاری بتن شده‌اند.

۲. مقاومت سایشی

نتایج مقاومت سایشی ۲۸ روزه‌ی نمونه‌ها در جدول ۷ نشان داده شده است. همان‌طور که ملاحظه می‌شود، مقاومت سایشی تمامی مخلوط‌ها نسبت به بتن

است، اما در هیچ‌کدام مقایسه‌ی اثر نانو سیلیس و الیاف پلی پروپیلن از بابت اثر بخشی هم زمان در مقاومت سایشی و فشاری انجام نشده است. ضمن اینکه با توجه به تعدد کاربردهای بتن، روش‌های مختلف ارزیابی مقاومت سایشی در استانداردها وجود دارد، که در این پژوهش هدف ارزیابی مقاومت سایشی در سازه‌های هیدرولیکی مانند سربرز سدها و یا تونل‌های انتقال آب بوده است.

۲. روش آزمایش

۱.۲ مصالح و نسبت مخلوط

سیمان مورد استفاده، سیمان پرتلند نوع دو کارخانه‌ی سیمان تهران و ماسه‌ی مصرفی از نوع رودخانه‌ی بوده است. شن مصرفی نیاز از نوع رودخانه‌ی با درصد شکستگی حدود ۶۰٪ و اندازه‌ی بیشینه‌ی اسمی برابر ۱۹ میلی‌متر بوده است. مشخصات سیمان و سنگ‌دانه‌ی مصرفی به ترتیب در جدول‌های ۱ و ۲ و خواص نانو سیلیس و همچنین الیاف پلی پروپیلن مصرفی نیز در جدول‌های ۳ و ۴ ارائه شده است. نسبت آب به مواد سیمانی برای تمام مخلوط‌ها ۴/۰ دنظر گرفته شده و نسبت‌های اختلاط در جدول ۵ ارائه شده است، که در آن I بیان‌گر بتن معمولی، IF نشانه‌ی بتن الیافی و IS نماد بتن حاوی نانو سیلیس است.

۲.۲ ساخت نمونه

برای ساخت بتن حاوی نانو سیلیس، ابتدا فوق روان‌کننده با مقداری از آب در مخلوط کن ملات ریخته و سپس نانو سیلیس در سرعت بالا به مدت ۵ دقیقه اضافه و به هم زده شده‌اند. سیمان، سنگ‌دانه و باقیمانده‌ی آب به مدت ۳ دقیقه در همزن بتن مخلوط شده و سپس مخلوط آب، فوق روان‌کننده، و نانو سیلیس به آرامی به آن اضافه و به مدت ۲ دقیقه دیگر برای دست‌یابی به مخلوطی یکنواخت، به هم زده شده‌اند. برای ساخت بتن ساده و بتن حاوی الیاف پلی پروپیلن، به ترتیب شن، مقداری از آب، ماسه، سیمان و باقیمانده‌ی آب که فوق روان‌کننده (با پایه‌ی پلی کربوکسیلات) در آن حل شده است، درون مخلوط‌کن بتن ریخته شده و پس از مخلوط‌شدن به مدت ۳ دقیقه، الیاف به تدریج به آن اضافه شده است. پس از انعام افزودن الیاف، به مدت ۲ دقیقه دیگر برای همگن‌شدن کامل اختلاط، بتن به هم زده شده است. در نهایت، بتن تازه در قالب‌های مکعبی به ابعاد ۱۵۰ میلی‌متر برای انجام آزمایش مقاومت فشاری و قالب استوانه‌یی به قطر و ارتفاع به ترتیب برابر ۳۵۰ و ۱۰۰ میلی‌متر برای انجام آزمایش سایش ریخته شده است. پس از بتن‌ریزی، تراکم با میز لرزان انجام و درنهایت، عمل آوری نمونه‌ها تا ۲۴ ساعت ابتدایی درون محفظه‌ی در مخلوط شده است.

جدول ۱. خواص شیمیایی سیمان.

SO ₃	CaO	MgO	Fe ₂ O ₃	Al ₂ O ₃	SiO ₂
۱/۹۳	۶۳/۱۶	۳/۴۳	۳/۰۳	۴/۱۲	۲۱/۸۵

جدول ۲. خواص فیزیکی سنگ‌دانه.

سنگ‌دانه‌ی درشت	سنگ‌دانه‌ی ریز
جرم جمی اشباع درصد	جرم جمی اشباع درصد
با سطح خشک جذب	با سطح خشک جذب
نمود	نمود
نرمی آب	نرمی آب
۳/۳۰	۲/۸
۲۴۲۰	۲۴۷۰
۱/۱	۱/۱

جدول ۵. نسبت‌های اختلاط نمونه‌ها (کیلوگرم بر متر مکعب).


معرف مخلوط	آب	سیمان	شن	ماسه	پلی پروپیلن	نانوسیلیس	فوق روان‌کننده	اسلام پ
								(سانسی مترا)
I	۱۶۵	۳۵۰	۱۰۰۰	۹۰۰	-	-	۲,۳۵	۸
IF ۰,۵	۱۶۵	۳۵۰	۱۰۰۰	۹۰۰	۰,۴۵	-	۳,۰۰	۳
IF ۱	۱۶۵	۳۵۰	۱۰۰۰	۹۰۰	۰,۹۰	-	۳,۳۵	۲
IF ۱/۵	۱۶۵	۳۵۰	۱۰۰۰	۹۰۰	۱,۳۵	-	۳,۷۰	۱
IS ۱	۱۶۵	۲۴۶,۵	۱۰۰۰	۹۰۰	۳,۵	-	۴,۵۰	۳
IS ۲	۱۶۵	۲۴۳	۱۰۰۰	۹۰۰	۷	-	۵,۵۰	۱
IS ۳	۱۶۵	۲۳۹,۵	۱۰۰۰	۹۰۰	۱۰,۵	-	۷,۰۰	۱

جدول ۶. مقاومت فشاری ۲۸ روزه‌ی نمونه‌ها.

معرف مخلوط	I	IF ۰,۵	IF ۱	IF ۱/۵	IS ۱	IS ۲	IS ۳
مقاومت فشاری (مگاپاسکال)	۴۳,۰	۴۳,۲	۴۴,۵	۴۴,۸	۴۷,۶	۵۳,۴	۵۶,۸

جدول ۷. نتایج حاصل از مقاومت سایشی نمونه‌ها.

معرف مخلوط	I	IF ۰,۵	IF ۱	IF ۱/۵	IS ۱	IS ۲	IS ۳
متوجه ارتفاع سایشیده شده در انتهای آزمایش (میلی‌متر)	۵,۲	۲,۷	۳,۳	۳,۱	۲,۲	۲,۲	۱,۴
درصد سایش نسبت به مخلوط مرجع	۱۰۰	۷۱	۶۳	۶۰	۶۲	۴۲	۲۷



شکل ۱. رابطه‌ی مقاومت فشاری و درصد سایش نسبت به مخلوط مرجع.
بن‌های حاوی نانوسیلیس — بن‌های الیافی •

افزایش مقدار نانوسیلیس در بن موجب افزایش مقاومت فشاری و سایشی آن می‌شود.

معمولی افزایش یافته است. اما رشد مقاومت سایشی مخلوط‌های حاوی نانوسیلیس به مرتب بیشتر از مخلوط‌های حاوی الیاف است. به عبارت دیگر، الیاف پلی‌پروپیلن مصروفی با توجه به مقدار مصرف آن در بن در حدود ۲۹ تا ۴۰ درصد توانسته‌اند سایش بن را کاهش دهند، اما این مقدار کاهش در بن‌های حاوی نانوسیلیس وابسته به مقدار مصرف آن بین ۴۸ تا ۷۳ درصد بوده است. افزایش مقاومت سایشی بن حاوی نانوسیلیس به دلیل کاهش تعداد و ابعاد بلورهای $\text{Ca}(\text{OH})_2$ و جایگزینی آن با Zn C-S-H است. از نتایج جدول ۷ می‌توان دریافت که افزایش مقدار الیاف پلی‌پروپیلن و همچنین نانوسیلیس در مخلوط‌های بتنی باعث افزایش مقاومت سایشی بن می‌شود، اگرچه اثربخش کاربرد نانوسیلیس از کاربرد الیاف پلی‌پروپیلن به مرتب بیشتر است. علت احتمالی این خاصیت، پراکنده شدن بهتر ذرات نانوسیلیس در داخل بن و ایجاد یکنواختی بهتر در بن است، در حالی که در بن الیافی بهبود خواص به شکل نسبتاً غیریکنواخت است.

۴. نتیجه‌گیری

براساس موارد عنوان شده، این نتایج از پژوهش حاضر استخراج شده است:

— مقاومت سایشی بن را می‌توان با اضافه کردن نانوسیلیس و یا الیاف پلی‌پروپیلن به نحو مطلوبی افزایش داد. با این حال، اثر نانوسیلیس در افزایش مقاومت سایشی به مرتب از اثر الیاف پلی‌پروپیلن بیشتر است.

— افزایش مقدار مصرف نانوسیلیس در بن موجب افزایش هم‌زمان مقاومت فشاری و سایشی آن می‌شود. مقاومت سایشی بن حاوی نانوسیلیس، با افزایش مقاومت فشاری افزایش می‌یابد، که این رابطه نسبتاً خطی است.

۳.۳. رابطه‌ی بین مقاومت سایشی و مقاومت فشاری

نمودار مقاومت فشاری در برابر درصد سایش نسبت به مخلوط مرجع در شکل ۱ نشان داده شده است. همان‌طور که ملاحظه می‌شود، در مخلوط‌های حاوی نانوسیلیس و مخلوط مرجع بین مقاومت فشاری و درصد سایش نسبت به مخلوط مرجع، رابطه‌ی نسبتاً خطی برقرار است. به طوری که ضریب همبستگی در ۴ مذکور بیش از ۹۵٪ بوده است. در حالی که این رابطه بین مخلوط‌های الیافی صادق نیست. علت احتمالی این پدیده، اثر نانوسیلیس در افزایش هم‌زمان مقاومت فشاری و سایشی بن است، در حالی که الیاف پلی‌پروپیلن با وجود افزایش مقاومت سایشی، تأثیر چندانی در مقاومت فشاری بن ندارد. مطابق شکل ۱،

- کاربرد حدود ۵٪ حجمی الیاف پلیپروپیلن در بتون می‌تواند مقاومت سایشی را تا حدود ۳۰٪ افزایش دهد.
- نزد افزایش مقاومت سایشی با افزایش مقدار نانوسیلیس و یا الیاف پلیپروپیلن کاهش می‌یابد.

تقدیر و تشکر

این پژوهش با حمایت مالی دانشگاه پیام نور انجام شده است و لذا در اینجا از کمک‌های ایشان قدردانی و تشکر می‌شود.

-- با توجه به اثر جزئی الیاف پلیپروپیلن در افزایش مقاومت فشاری، افزایش مقدار الیاف پلیپروپیلن در بتون تغییر معناداری در مقاومت فشاری ایجاد نمی‌کند، در حالی که مقاومت سایشی بتون را به شدت افزایش می‌دهد. لذا در مواردی که هدف فقط بهبود خواص سطحی بتون است، کاربرد الیاف پلیپروپیلن نسبت به کاربرد نانوسیلیس به صرفه‌تر است. در غیر این صورت، یعنی در مواردی که هدف بهبود خواص توده‌ی بتون بوده و یا افزایش مقادیر زیادی در مقاومت سایشی مورد نظر باشد، کاربرد نانوسیلیس توصیه می‌شود.

-- کاربرد نانوسیلیس به مقدار حدود ۱٪ وزن سیمان می‌تواند مقاومت سایشی را تا حدود ۴۰٪ افزایش دهد.

منابع (References)

1. Atis, C.D. "High volume fly ash abrasion resistant concrete", *J. Mater. Civil Eng.*, **14**(3), pp. 274-277 (2002).
2. Naik, T.R., Singh, S.S. and Hossain, M.M. "Abrasion resistance of concrete as influenced by inclusion of fly ash", *Cement Concrete Res.*, **24**(2), pp. 303-312 (1994).
3. Naik, T.R., Singh, S.S. and Hossain, M.M. "Abrasion resistance of high-strength concrete made with class C fly ash", *ACI Mater. J.*, **92**(6), pp. 649-659 (1995).
4. Atis, C.D. "Abrasion-porosity-strength model for fly ash concrete", *J. Mater. Civil Eng.*, **15**(4), pp. 408-410 (2003).
5. Langan, B.W., Joshi, R.C. and Ward, M.A. "Strength and durability of concrete containing 50% Portland cement replacement by fly ash and other materials", *Can. J. Civil Eng.*, **17**, pp. 19-27 (1990).
6. Nanni, A. "Abrasion resistance of roller-compacted concrete", *ACI Mater. J.*, **86**(53), pp. 559-565 (1989).
7. Sadegzadeh, M., Page, C.L. and Kettle, R.J. "Surface microstructure and abrasion resistance of concrete", *Cement Concrete Res.*, **17**(4), pp. 581-590 (1987).
8. Shuan-fa, C., Deng-liang, Z., Jie, Z. and Feng, L. "The study of the road performance of the polypropylene fibre concrete", *Northeast Highway*, **24**(2), pp. 23-25 (2001).
9. Chen, L., Mindess, S., Morgan, D.R. and Shah, S.P., Johnston, C.D. and Pigeon, M. "Comparative toughness testing of fibre reinforced concrete", in: D.J. Stevens, et al. (Eds.), *Testing of Fibre Reinforced Concrete*, ACI (American Concrete Institute), pp. 47-75 (1995).
10. Kryzanowski, A., Mikos, M., Sustersic, J. and Planinc, I. "Abrasion resistance of concrete in hydraulic structures", *ACI Materials Journal*, **106**(4), pp. 349-356 (July 2009).
11. LiA, X. and Chung, D.D.L. "Improving silica fume for concrete by surface treatment", *Cement and Concrete Research*, **28**(4), pp. 493-498 (April 1998).
12. Nazari, A. and Riahi, S. "Compressive strength and abrasion resistance of concrete containing SiO₂ and Cr₂O₃ nanoparticles in different curing media", *Magazine of Concrete Research*, **64**(2), pp. 177-188 (December 2011).
13. Liu, Y.W., Lee, C.C. and Pann, K.S. "Effects of fiber and silica fume reinforcement on abrasion resistance of hydraulic repair concrete", *Concrete Repair, Rehabilitation and Retrofitting II-* Alexander et al (eds), Taylor & Francis Group, London, ISBN 978-0-415-46850-3, pp. 323-324 (2009).
14. Ramezanian Poor, A.A., Hagh Eahi, A. "Effect of silica fume and S.B.R on abrasion/ erosion strength of concrete", 1 st National Congress of Civil Engineering, (in Persian) (2004).