

بررسی آزمایشگاهی دیوار خشتمی با ملات مسلح شده با کاه تحت کشش قطری

اصغر وطنی اسکوپی * (دانشیار)

محمد افضلی (دانشجوی کارشناسی ارشد)

محمد رضا مددی پور (دانشجوی کارشناسی ارشد)

دانشکده‌ی مهندسی عمران، دانشگاه تریست دیر شهید رجایی

علی بخشی (دانشیار)

دانشکده‌ی مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف

در این نوشتار عملکرد آزمایشگاهی دیوار خشتشی با درصدهای مختلف الایاف کا، در ملات تحت بار استاتیکی قطری مورد بررسی قرار گرفته است. تعداد ۱۲ عدد دیوار با انواع مختلف ملات (ملات معمولی، ملات مسلح شده، با درصدهای وزنی: ۴٪، ۶٪، ۸٪، ۱۰٪ و ۱۲٪ الایاف کا)، با خشت غیرمسلح در ابعاد $22 \times 120 \times 120$ سانتی متر ساخته شده‌اند. دیوارها تحت بار فشاری قطری باگذاری شده‌اند تا نوع ترک‌ها، نیروی نهایی، تغییرشکل نهایی، و جذب انرژی آن‌ها بدست آید. در دیوارهای با ملات مسلح شده، با 8% کا، مقدار نیرو به اندازه 26% و 78% و جذب انرژی دیوارهای مذکور به اندازه 42% بیشتر از دیوارهای با ملات ساده و غیرمسلح بوده است. نتایج نشان داده‌اند که می‌توان از افزوندی کا به عنوان تسليح کننده در ملات دیوارهای خشتشی استفاده کرد، تا رقتار سازه بهبود بخشدید شود.

vatani@srttu.edu
afzali.m64@gmail.com
reza9058@yahoo.com
bakhshi@sharif.edu

وازگان کلیدی: خست، آزمایش کشش قطری، کاه، ملات، دیوار خشتشی.

۱. مقدمه

و سهولت و سرعت در تهیه، از جمله ویژگی‌های مثبت این نوع مصالح محاسب می‌شود، که به دلیل مسائل اقتصادی، هم اکنون نیز ساخت و ساز غالب بسیاری از نقاط کشور از نوع خشنی و گلی است. اما مسئله‌ی مهمی که در ارتباط با این ساختمان‌ها به چشم می‌خورد، عدم طراحی بسیاری از آن‌ها برای مقابله با بارهای لرزه‌بی است. زلزله‌های اخیر نشان داده است که به طور کلی سازه‌های بنایی غیر مسلح در برای بارهای لرزه‌بی آسیب پذیرند و نیاز به بهسازی دارند.^[1]

اصلی‌ترین دلایل برای استفاده از خشت رامی توان در این موارد خلاصه کرد:^[2]

(الف) ماده‌بی که در همه جا در دسترس است؛ (ب) برای تولید خشت و سازه‌های خشتی، مهارت و تکنولوژی بالایی موردنیاز نیست؛ (پ) تعمیر و نگهداری سازه‌های خشتی، نیاز به آزمایشگاه خاصی ندارد؛ و (ت) خواص ذاتی خاک، آن را عایق صدا و گرمای سازد.^[3] علاوه بر موارد فوق، عدم دسترسی به مصالح نوبن و اقتصاد خانواده در نقاط دوردست باعث شده است هنوز در نقاط زیادی، استفاده از این گونه مصالح رایج باشد.

مقاومت جانی یک سازه‌ی خشتی از رفتار پرشی درون - صفحه‌ی دیوارهای خشتی به دست می‌آید. علاوه بر این، رفتار سازه‌های خشتی به صورت برون - صفحه، از نوع خمشی است.^[4] در مناطق با لرزه‌خیزی زیاد، فقدان سختی درون - صفحه و برون - صفحه‌ی دیوارهای خشتی خطر بزرگی برای ساکنان است.^[5] از آنجایی که سازه‌های خشتی مقاومت و شکل‌پذیری کافی ندارند، پایداری یک سازه‌ی خشتی در زلزله‌هایی که در چند سال اخیر در ایران و سایر نقاط جهان رخ داده است، ساختمان‌های خشتی خسارت جانی و مالی زیادی داشته است. نبود این نامه و استانداردی برای طراحی ساختمان‌های خشتی از جمله موارد دیگری است که نیاز به مطابعه‌ی دیوارهای خشتی جهت بررسی رفتار این دیوارها را دو چندان می‌کند.

عمده‌ی ساختمان‌های واقع در مناطق روستایی ایران را ساختمان‌های خشتی و گلی تشکیل می‌دهند، که به دلایل: سقف‌سنگی و متعاقب آن افزایش شتاب زلزله، عدم یکپارچگی کافی سقف با دیوارها، و نامشخص بودن اتصال اجزاء سازه‌ی به یکدیگر، و مقاومت ناکافی ملات این‌گونه ساختمان‌ها را عموماً با خسارت‌های جدی مواجه کرده است. همچنین نامشخص بودن اجزاء سازه‌ی و نوع مصالح مصرف شده از یکسو و عدم تطابق ساختمان‌های موجود با مدل‌های کلاسیک سازه‌ی نظری قاب‌های گیردار و غیره از سوی دیگر تخمین مقاومت لرزه‌بی این ساختمان‌ها را بسیار دشوار می‌کند. براساس آمار، ۷۵٪ از واحدهای مسکونی موجود در کشور بی‌دoram و کم در دام هستند که در هنگام زلزله، ساکنان ساختمان حتی مهلتی برای فرار و خارج شدن از ساختمان را نیز به دست نمی‌آورند.^[6]

تاریخ: دریافت ۲۵/۶/۱۳۹۳، اصلاحیه ۱۸، ۱۳۹۳/۱۲/۲۵، پذیرش ۱۲/۲۵/۱۳۹۳.

است علاوه بر هنگام ساخت، در بهسازی و مقاومت‌سازی دیوارهای خشتمی نیز از ملات با کاه استفاده شود.

۲. روش آزمایش

۱.۲. مصالح

برای ساخت خشت از رس، ماسه، و شن استفاده شده است، تا مشابه مصالح موجود در دسترس برای ساخت خشت باشد.

در خشت، سنگ‌دانه (شن و ماسه) نقش پرکننده و جلوگیری از انقباض و ترک خوردن خشت را دارد و از آب برای روان‌کردن و مخلوط‌کردن مواد با یکدیگر استفاده می‌شود.

۱.۱.۲. خاک رس

برای تهیی خشت و ملات از یک نوع خاک رس استفاده شده است. مشخصات خاک رس با توجه به آزمایش‌های انجام شده در جدول ۱ ارائه شده است. آزمایش‌های انجام شده بر روی خاک رس بر طبق استاندارد ASTM کد D42۰ انجام شده است. بر طبق طبقه‌بندی سیستم متعدد برای خاک، خاک از نوع رسی با خاصیت خمیری پالین (CL) بوده است.

تحقیقات هوبن، حد روانی خاک تبیین شده را بین ۲۵ - ۵۰ درصد (۳۰ - ۳۵ درصد بهتر است) بیان کرده و حد خمیری را بین ۱۰ - ۲۵ درصد (۱۲ - ۲۲ درصد بهتر است) بیان کرده است. همچنین شخص حالت خمیری، که نشان‌گر ویژگی و فعالیت رس است، را کمتر از ۶٪ بیان کرده است، مطالعات اخیر مقدار بالاتر را نیز مجاز دانسته‌اند.^[۱۷]

۲.۱.۲. سنگ‌دانه

سنگ‌دانه‌ی استفاده شده در خشت، ماسه و شن است. مشخصات ماسه و شن در جدول ۲ ارائه شده است. رطوبت ماسه و شن به ترتیب در هنگام استفاده در خشت برابر با ۱۰/۵۳ و ۲/۴ درصد بوده است. از استاندارد ASTM با عنوان ثابت C566 برای انجام آزمایش‌های سنگ‌دانه استفاده شده است.^[۱۸]

۳.۱.۲. کاه

مشخصات کاه مورد استفاده در ملات در جدول ۳ ارائه شده است. وجود کاه باعث اتصال دانه‌های خاک به یکدیگر شده است، در واقع همانند آرماتور در بن، دانه‌های رس و ماسه را به هم نگه داشته است و مانع از ترک خوردن آنها می‌شود.^[۲۰] برای انجام آزمایش کشش کاه، مستقیماً الیاف در زیر دستگاه کششی قرار داده شده‌اند.

جدول ۱. مشخصات خاک رس مورد استفاده در خشت و ملات.

نام	واحد	پارامتر	مقادیر
۲/۷	KN/m ^۳	وزن مخصوص خاک	
۳/۷	%	مقادیر رطوبت	
۲۹	%	حد روانی (LL)	
۱۶/۹۴	%	حد خمیری (PL)	
۱۲/۵۹	%	حد انقباض (SL)	
۱۲/۰۶	%	نشانه‌ی خمیری (PI)	
-۱/۱۰	%	نشانه‌ی روانی (LI)	
۲/۱۰	%	نشانه‌ی غلظت (CI)	

معمولی و بدون تقویت بعد از یک زلزله شدید ممکن نیست.^[۲۱] بنابراین آزمایش مقاومت مناسب، یکپارچگی، و اتفاق انزوی در دیوارهای خشتمی مطالعاتی بر رهوی رفتار و بحرانی تحت بارهای شدید لرزه‌ی شده است.

برای آزمایش مقاومت و بهبود رفتار دیوارهای خشتمی مطالعاتی بر رهوی رفتار و خواص خشت شده است. که روش‌های مختلفی را برای آزمایش مقاومت فشاری خشت مورد استفاده قرار داده‌اند.^[۱۱-۱۲]

آین نامه‌ی نیوزلند (NZ ۴۲۹۷)، مدلول یانگ E = ۲۰۰ MPa، نسبت پواسون $\nu = ۰/۰۷ \times \sigma_0$ (۱)

$\tau = ۷۰ + ۵ \times H \text{ (kPa)}$ (۲)

که در آن‌ها، H نشان‌دهنده‌ی ارتفاع دیوار بر حسب متر و σ_0 مقاومت فشاری است. استفاده از میله‌گردانه‌ی افقی و قائم در ساختار دیوارهای خشتمی در پژوهشی در سال ۲۰۰۳ مورد مطالعه قرار گرفته است. که موجب بهبود رفتار درون - صفحه و برون - صفحه شده است.^[۲۲] در پژوهش دیگری (۲۰۰۳) نیز برای بهسازی دیوار از تور در بین ملات گوشه‌های دیوار استفاده شده است.^[۱۲]

بسیاری از مواد طبیعی در دسترس (مانند: الیاف کنف، الیاف کاه و جو، بامبو، چوب، برگ خرما، الیاف نارگیل، پنبه، و چمن) که به عنوان تقویتکننده‌ی خاک اضافه شده‌اند، خواص مهندسی خاک را بهبود بخشیده‌اند.^[۱۳-۱۴] قدمی‌ترین مثال از کامپوزیت‌ها مربوط به افزودن کاه به گل جهت تقویت گل و ساخت آجری مقاوم جهت استفاده در بنایها بوده است. قدمت این کار به ۴۰۰۰ سال قبل از میلاد مسیح باز می‌گردد. در این مورد کاه نقش تقویتکننده و گل نقش زمینه‌ی ما تاریخی را دارد. ارگ بهم، که شاهکار معماری ایرانیان بوده است، نمونه‌ی بارزی از استفاده از تکنولوژی کامپوزیت‌ها در قرون گذشته بوده است.^[۱۵]

به نظر بیهود خواص مکانیکی و مقاومت در برابر هوازدگی، باید سطح تماس ذرات خاک آفرایش باید، که بدین منظور باید حفره‌های خاک را به میزان کمینه رساند. خاک بدون حفره از لحاظ توری خاکی با ذرات کره‌بندی شکل است، که درصد آن‌ها تابع فرمول فولر (رابطه‌ی ۳) باشد:^[۱۶]


$$P = 10^0 (d/D)^n \quad (3)$$

که در آن P نسبت دانه به قطر، d قطر دانه برای یک مقدار معین از D بزرگترین قطر دانه، و n ضریب درجه‌بندی است و قوتی که دانه‌ها کامل‌کردن مقدار پرایر ۵٪ است.

مکانیزم‌های مختلفی برای شکست دیوارهای خشتمی وجود دارد. یکی از ضعف‌های دیوارهای مصالح بنایی و دیوارهای خشتمی در برایر بارهای جاتی، ملات آن است. در این نوشته معنی شده است که مقایسه‌ی بین رفتار ملات گل و کاه‌گل که به صورت متداول در ایران و کشورهای دیگر استفاده می‌شود، بررسی شود. بدین منظور رفتار دیوارهای خشتمی با دو نوع ملات تحت فشار قطعی مورد بررسی قرار گرفته است. در یکی از ملات‌ها از خاک رس و ماسه و در ملات دیگر علاوه بر مصالح نام بوده‌شده، از درصدهای مختلفی از کاه (که ماده‌ی طبیعی، ارزان، سازگار با محیط زیست و در دسترس) نیز به عنوان تقویتکننده‌ی ملات استفاده شده است. با توجه به اینکه در ساختمان‌های خشتمی، آسیب عمده در ملات رخ داده، لازم

جدول ۴. درصد مصالح استفاده شده در خشت.

خاک رس (%)	آب (%)	مانه (%)	شن (%)	عمر (%)
۳۳	۴۸	۶	۱۳	۷



شکل ۲. نمودار دانه‌بندی مصالح مورد استفاده در خشت.

۲.۱. مشخصات خشت

برای رعایت اصول دیوار چینی از خشت ($22 \times 22 \times 7 \text{ cm}$) و نیم خشت ($22 \times 11 \times 7 \text{ cm}$) استفاده شده است. در صدهای مصالح استفاده شده برای ساخت خشت در جدول ۴ آراهه شده است.

ردیف	نام مصالح	دقت	استفاده شده
۱	کلک	$22 \times 22 \times 7 \text{ cm}$	نمودار دانه بندی
۲	کلک	$22 \times 11 \times 7 \text{ cm}$	نمودار داده شده

مقاومت فشاری هریک از خشت‌ها تحت آزمایش فشاری با استفاده از نیرو سنج و تغییر مکان سنج اندازه‌گیری شده است. برای بارگذاری از استاندارد شماره ۷ ایران استفاده شده است.^[۲۳] در استاندارد مذکور سرعت بارگذاری مشخص نشده و سرعت بارگذاری با استفاده از سرعت پیشنهادی توسط ASTM مشخص شده است.^[۲۴] عدد از هر کدام از ابعاد خشت و نیم خشت مورد آزمایش قرار گرفته‌اند. مقاومت فشاری متوسط نمونه‌های با ابعاد $7 \times 22 \times 22$ cm (خشت)، برابر با $4,37$ مگاباسکال و مقاومت فشاری متوسط نمونه‌های با ابعاد $11 \times 7 \times 22$ cm (نیمه خشت)، برابر با $3,29$ مگاباسکال تعیین شده است. نتایج مقاومت فشاری نمونه‌های آزمایش شده برای مقاومت فشاری نیم خشت و خشت به ترتیب با ابعاد $11 \times 7 \times 22$ سانتی‌متر و $7 \times 22 \times 22$ سانتی‌متر در جدول‌های ۱α و ۵β نمایش داده شده است. مقاومت فشاری خشت‌های با ابعاد $7 \times 11 \times 22$ سانتی‌متر، کتر از مقاومت فشاری خشت‌های با ابعاد $7 \times 22 \times 22$ سانتی‌متر است، که یکی از دلایل آن سطح توزیع تنش کتر و متفاوت بودن شکل مستطیلی نمونه‌های نیم خشت و شکل مربعی نمونه‌های خشتی است.

انحراف معیار و خطای در آزمایش فشاری برای نمونه‌های نیم خشت به ترتیب $۰,۲۵\%$ و $۰,۲۷\%$ برای نمونه‌های خشتی به ترتیب $۰,۵۸\%$ و $۰,۵۷\%$ به دست آمده است.

٣٧. مشخصات ملات


برای ساختن ملات گل، آخره می‌بندد و در آن آب می‌اندازند و صبر می‌کنند تا پولکهای خاک رس آب را بمکند، پس از آن ملات را خوب ورز می‌دهند و به مصرف می‌رسانند. چون ملات گل پس از خشک شدن جمع می‌شود و ترک می‌خورد، به آن کاه می‌زنند، که آن را مسلم می‌کند و از ترک خوردن آن جلوگیری می‌کند. ۶ نوع

جدول ۲. مشخصات سنگدانه.

پارامتر	واحد	نوع سنگ دانه	شن	ماسه
W _d	(gr)	۴۹۳,۶۶	۴۹۴,۴۴	۵-۰
W _{SSD}	(gr)	۵۱۱,۷۲۸	۵-۰,۴۲	۰-۰
V _S	(C.C)	۲۷-	۲۰-	۲,۴۷
G _S	%	۱,۸۳	۳,۶۶	۲,۴۲
WSSD	%			

جدول ۳. مشخصات کاه.

مقدار	واحد	پارامتر
٤٠ - ١٠	(mm)	طول
٤ - ٦	(mm)	قطر
٥٠ / ١٢	(KN/m ^٣)	وزن مخصوص
٥٠ - ٣٨	(MPa)	مقاومة کششی
٤٠ / ٥		دایسنه



شکل ۱. دستگاه اندازه‌گیری استحکام کششی

از دستگاه کششی که مقاومت کششی الیاف را در صنایع چوب اندازه‌گیری می‌کند، استفاده شده و برای آماده‌سازی نمونه و قراردادن نمونه در زیر دستگاه در دو طرف کاه، که در زیر فک دستگاه قرار می‌گیرد، دو عدد چوب به اندازه‌ی فک دستگاه برویده شده است، که کاه بین دو عدد چوب با چسب چوب قرار گیرد و از زیر گیره‌های دستگاه سر نخورد، اندازه‌گیری استحکام کششی در یک ماشین آزمون مواد در محدودی کرنشی نسبتاً پایینی صورت گرفته است، روش‌های بهکاررفته در این پژوهش مشابه روش‌هایی است که در مطالعات پیشین استفاده شده است.^[۲۳۵۱]

به دلیل طبیعت شکننده ساقه‌های علوفه، اندازه‌گیری استحکام کششی آنها کار مشکلی است، زیرا این امر باعث گیختگی دو انتهای نمونه در داخل گیره‌ها هنگام اعمال نیرو می‌شود.^[۲۴]

یک دستگاه مکانیکی شامل دو گیره، طراحی و ساخته شده است. گیره‌ها توانایی ثابت نگه داشتن ساقه را دارند و شامل فک لاستیکی و کاغذ سپرمهاده هستند، که کاغذ سپرمهاده بین ساقه و فک لاستیکی قرار می‌گیرد (شکل ۱). نمونه بعد از قرار داده شدن بین گیره‌ها با استفاده از یک دستگاه آزمون فشار- کشش اختصاصی تحت کشش قرار می‌گیرد.^[۲۴]

جدول ۷. نتایج مقاومت فشاری میانگین انواع ملات.

خطا	انحراف معیار	مقاومت فشاری میانگین (MPa)	نوع ملات
۰/۰۳	۰/۲۲	۳/۰۸	معمولی
۰/۰۵	۰/۲۷	۲/۶۲	۴٪ کاه
۰/۰۲	۰/۱۵	۲/۲۶	۶٪ کاه
۰/۰۱	۰/۱۳	۱/۹۱	۸٪ کاه شده با
۰/۰۱	۰/۱۴	۱/۵۵	۱٪ کاه
۰/۰۰۷	۰/۱	۱/۲۱	۱/۲٪ کاه

جدول ۸. نتایج مقاومت خمشی میانگین ملات

خطا	انحراف معیار	مقاومت فشاری میانگین (MPa)	نوع ملات
۰/۰۱	۰/۱۳	۱/۷۳	معمولی
۰/۰۲	۰/۱۸	۱/۱۱	۴٪ کاه
۰/۰۰۸	۰/۱۱	۰/۹۷	۶٪ کاه
۰/۰۰۲	۰/۰۶	۰/۸۲	۸٪ کاه شده با
۰/۰۰۷	۰/۱	۰/۶۹	۱٪ کاه
۰/۰۰۲	۰/۰۵	۰/۵۵	۱/۲٪ کاه

همان طور که در نتایج مشاهده می شود، در ابعاد مورد آزمایش، کاه عملکرد خوبی از خود نشان نداده و با افزودن کاه مقاومت خمشی کاهش یافته است. هر چه ابعاد نمونه افزایش پیدا کند، کاه در مقاومت فشاری و کششی تأثیر بیشتری از خود نشان می دهد و باعث افزایش مقاومت فشاری و کششی می شود. این نتایج در پژوهشی در سال ۲۰۱۱ [۲۷] نیز مشاهده شده است.

۳. نحوه انجام آزمایش

۱۲ نمونه با ابعاد $۲۲ \times ۱۲۰ \times ۱۲۰$ سانتی متر ساخته شده و ملات ۲ تا از دیوارها ساده و ملات دیگر دیوارها کاگل (با درصدهای متفاوت) بوده است. خشت های استفاده شده در هر دو نوع دیوار یکسان بوده است. نمونه دیوارهای خشتی ساخته شده بعد از ۲۸ روز مورد آزمایش قرار گرفته است. برای جلوگیری از آسیب دیدن نمونه ها قبل از آزمایش، نمونه ها در تزدیکی محل آزمایش ساخته شده و اطراف دیوارها چوب قرار داده شده، سپس درون قاب فلزی بیج و مهره بیج جایگذاری شده و جای به جایی توسط جرثقیل، همراه با قاب صورت گرفته است؛ و پس از قرار گرفتن در زیر جک، به آرامی قاب فلزی و قطعات چوبی برداشته شده اند (شکل ۳). نحوه انجام این آزمایش براساس ASTM E51۹ است.^[۲۸] برای توزیع بهتر نیروی فشاری و خردنشدن گوشه ها تحت بار متوجه در قسمت بالا و پایین دیوار، قطعات چوبی قرار داده شده است.^[۲۹] سپس در بالای دیوار و در زیر جک هیدرولیکی، نیروسنجه قرار داده شده است. برای اندازه گیری تغییر مکان دیوار در دو راستای قطر، تغییر مکان سنج نصب شده است. شکل های ۳ و ۴ مشخصات دیوار را قبل از شروع آزمایش نشان می دهند. تمامی دیوارها در شرایط یکسانی بارگذاری شده اند. سرعت بارگذاری در تمامی آزمایش های یکسان بوده است.

جدول ۵(الف) مقاومت فشاری نیم خشت.

P = F/A (MPa)	F (KN)	A (mm ²)	ردیف
۲/۸۷	۷۰/۰۴	۲۴۴۲۰	۱
۳/۹۵	۹۴/۳	۲۳۸۷۱	۲
۲/۶۱	۶۱/۷۵	۲۳۶۵۲	۳
۳/۳۰	۸۰/۵	۲۴۴۲۰	۴
۳/۷۴	۹۰/۸	۲۴۳۱۰	۵
$۳/۲۹ \pm ۰/۵۷$			

جدول ۵(ب) مقاومت فشاری خشت.


P = F/A (MPa)	F (KN)	سطح باربر			ردیف
		A (mm ²)	b (mm)	I (mm)	
۳/۹۱	۱۸۸/۲	۴۸۱۸۰	۲۱۹	۲۲۰	۱
۵/۳۸	۲۵۵/۸	۴۷۵۲۴	۲۱۸	۲۱۸	۲
۴/۰۷	۱۹۶/۱	۴۸۱۸۰	۲۲۰	۲۱۹	۳
۴/۱۶	۲۰۰/۲	۴۸۱۸۰	۲۱۹	۲۲۰	۴
۴/۳۳	۲۱۰/۵	۴۸۱۸۰	۲۲۰	۲۲۱	۵
$۴/۳۷ \pm ۰/۵۸$					

جدول ۶. درصد وزنی مصالح استفاده شده در ملات.


نوع ملات	رس (%)	ماسه (%)	آب (%)	کاه (%)
معمولی	۶۴/۵	۱۶/۱	۱۹/۴	—
	۶۴/۲۲	۱۶/۰۴	۱۹/۳۲	۰/۴
	۶۴/۱۱	۱۶/۰۰	۱۹/۲۸	۰/۶
مسلح شده	۶۳/۹۸	۱۵/۹۷	۱۹/۲۵	۰/۸
	۶۳/۸۶	۱۵/۹۴	۱۹/۲۱	۱
	۶۳/۷۳	۱۵/۹۱	۱۹/۱۷	۱/۲

ملات، که مشخصات آن ها در جدول ۶ ارائه شده است، مورد آزمایش قرار گرفته اند و درصدهای مصالح مورد استفاده در ملات، در جدول مذکور ارائه شده است. الیاف کاه اشباع سطح خشک به ترتیب اضافه شده اند. و از استاندارد ASTM C۹۵۲ برای انجام این آزمایش استفاده شده است.^[۲۶] ملات های ساخته شده در قالب های $۵ \times ۵ \times ۵$ سانتی متری ریخته شده اند و پس از تراکم به مدت ۲۴ ساعت در شرایط آزمایشگاهی در قالب باقی مانده اند و سپس از قالب خارج شده اند. پس از ۲۸ روز، که در شرایط محیطی موردنظر عمل آمده اند، زیر دستگاه پرس قرار داده شده و مقاومت فشاری آن ها تعیین شده است. برای هر نوع ملات، ۳ نمونه برای تعیین مقاومت فشاری ساخته شده است. تایج میانگین مقاومت فشاری در جدول ۷ ارائه شده است.

برای آزمایش خمشی، ملات های ساخته شده در قالب های در شرایط آزمایشگاهی در قالب باقی مانده، و ریخته شده، به مدت ۲۴ ساعت در شرایط آزمایشگاهی در قالب باقی مانده، و سپس از قالب خارج شده اند. پس از ۲۸ روز، که در شرایط محیطی موردنظر عمل آمده اند، با دستگاه پرس قرار داده شده و مقاومت خمشی، شکسته و مقاومت آن ها تعیین شده است. نتایج مقاومت خمشی میانگین ملات در جدول ۸ ارائه شده است.




شکل ۳. جزئیات انجام آزمایش.



شکل ۵. میانگین نمودار بار - تغییرمکان دیوارهای خشتشی.



شکل ۴. آماده‌سازی دیوار قبل از آزمون.



شکل ۶. نمودار دیوار تعویت شده با ۰/۸٪ کاه.

نمودار جذب ارزی - تغییرمکان دیوارهای خشتشی، که جذب ارزی به عنوان تابعی از تغییرمکان است، در شکل ۷ نمایش داده شده است. در شکل ۸، نمودار مقایسه‌یی بین جذب ارزی نهایی دیوار خشتشی با ملات ساده و با ملات کاهگل نشان داده شده است. جذب ارزی نهایی دیوار خشتشی با ملات ساده $268/16$ kN.mm و دیوار خشتشی با ملات کاهگل برابر $520/82$ kN.mm بوده است. همان‌طور که از نمودارها مشخص است، جذب ارزی دیوارهای مسلح شده با ملات کاهگل بیشتر از دیوارهای

۴. مقایسه‌ی نتایج


منحنی بار - تغییرمکان به صورت میانگین برای دیوارهای خشتشی در شکل ۵ نشان داده شده است. برای بدست آوردن نمودار دیوارها، از درون یابی خطی داده‌های دیوارها توسط نرم افزار متلب استفاده شده است. از داده‌های هر دو دیوار آزمایش شده، برای رسم نمودار دیوار موردنظر استفاده شده است. در شکل ۶، نمودار بدست آمده از درون یابی خطی برای دیوار با ملات تعویت شده با $0/8\%$ کاه نمایش داده شده است.

مقدار بار بیشینه‌ی دیوار خشتشی با ملات ساده و ملات کاهگل با $0/8\%$ به ترتیب برابر با $16/6$ kN و $21/05$ kN بوده است. با توجه به نیروی بیشینه‌ی دیوار خشتشی ساده و ملات کاهگل مشاهده می‌شود که دیوار با ملات کاهگل به اندازه‌ی $26/78\%$ نیروی بیشتری نسبت به دیوار ساده تحمل کرده است.


در نمونه‌های تعویت شده با الیاف، آفت پس از نقطه‌ی اوج کمتر است و رفتار شکنندگی شن و ماسه تا حدودی انعطاف‌پذیر شده است، در پژوهشی در سال ۲۰۰۲ [۲۹] نیز این نکته مورد توجه قرار گرفته است. عملکرد خوب الیاف در زمانی است که ترکها بزرگ می‌شوند و الیاف از نمونه بیرون می‌زنند و مانند پلی دو قطعه‌ی نمونه را به یکدیگر متصل نگه می‌دارد. [۳۰]

جدول ۹. میانگین نتایج آزمایش دیوار خشندی با انواع ملات.

نمونه	نیروی بیشینه (KN)	تغییر مکان نیروی بیشینه (mm)
دیوار با ملات معمولی	۱۶/۶	۷/۶۵
دیوار با ملات مسلح شده با ۴٪ کاه	۱۸/۶۳	۸/۴۷
دیوار با ملات مسلح شده با ۶٪ کاه	۲۰/۳	۸/۹۲
دیوار با ملات مسلح شده با ۸٪ کاه	۲۱/۰۵	۱۰/۷
دیوار با ملات مسلح شده با ۱۰٪ کاه	۲۰/۷	۱۰/۳۲
دیوار با ملات مسلح شده با ۱۲٪ کاه	۱۸/۵	۱۰/۵




شکل ۹. نمودار مقایسه‌یی نیروی بیشینه‌ی دیوارهای خشندی.




شکل ۱۰. نمودار مقایسه‌یی تغییرمکان در نیروی بیشینه‌ی دیوارها.

جدول ۱۰. میانگین نتایج آزمایش دیوار خشندی با ملات ساده و کاه‌گل.

نمونه	سختی ضریب	تنش کششی (MPa)	شکل پذیری بیشینه (N/mm)
دیوار با ملات معمولی	۰/۰۴۳	۳/۰۲	۲۱۶۹/۶۵
دیوار با ملات مسلح شده با ۴٪ کاه	۰/۰۵	۳/۷۶	۲۱۹۸/۲
دیوار با ملات مسلح شده با ۶٪ کاه	۰/۰۵۷	۳/۶۱	۲۲۷۶/۲۳
دیوار با ملات مسلح شده با ۸٪ کاه	۰/۰۵۹	۳/۲۵	۱۹۶۶/۰۹
دیوار با ملات مسلح شده با ۱۰٪ کاه	۰/۰۵۸	۲/۹۲	۲۰۰۵/۸۱
دیوار با ملات مسلح شده با ۱۲٪ کاه	۰/۰۵	۲/۷۹	۱۷۶۱/۹



شکل ۷. نمودار جذب انرژی - تغییرمکان دیوارهای خشندی.



شکل ۸. نمودار جذب انرژی تجمعی دیوارهای خشندی.

عمولی است. دیوار خشندی با ملات کاه‌گل به اندازه‌ی ۹۴/۲۲٪ جذب انرژی بیشتری نسبت به دیوار با ملات ساده از خود نشان داده است.

حضور الیاف تغیر قابل ملاحظه‌ی در پاسخ کشسان و مقاومت اولیه تا رسیدن به ترک ایجاد نکرده است، ولی در مقابل تا حد زیادی، مقاومت پس از ترک اولیه، شکل پذیری و انرژی جذب شده نمونه‌های با الیاف بهبود یافته است. که این نتایج با تحقیقات قبلی [۳] نیز همخوانی دارد.

در جدول ۹، میانگین نتایج دیوار خشندی با گل و کامگل نمایش داده شده است. در شکل ۹، نیروی بیشینه‌یی که دیوارهای خشندی تحمل کرده‌اند، با هم مقایسه شده است. مطابق شکل مذکور، دیوارهای با ملات مسلح شده با کاه نیروی بیشتری نسبت به دیوار معمولی تحمل کرده‌اند. دیوارهای مسلح بین ۱۱/۴۵ تا ۲۶/۷۸ درصد نسبت به دیوار با ملات معمولی نیروی بیشتری را تحمل کرده‌اند. در شکل ۱۰، تغییرمکان در نیروی بیشینه‌یی دیوارهای آزمایش شده با هم مقایسه شده است. مطابق شکل مذکور، تغییرمکان دیواری که در ملات آن از ۰/۸٪ کاه برای تقویت استفاده شده است، در نیروی بیشینه، بیشترین تغییرمکان را داشته است.

نتایج نهایی دیوارهای خشندی به صورت میانگین در جدول ۱۰ آرائه شده است.

همان طورکه در نمودارها مشاهده می شود، رفتار هر دو دیوار در قسمت کشسان یکسان است، بنابر قانون موهر - کلمب رفتار برشی وابسته به دو پارامتر چسبندگی و اصطکاک است، در ملات گل، ماسه باعث اصطکاک و رس باعث چسبندگی ملات شده است، با افزودن کاه به ملات همان طورکه در نتایج مشخص شده است افزودنی کاه در نمودارها تا قسمتی باعث افزایش نیروی بیشینه، تغییر مکان بیشینه، تغییر مکان نهایی و جذب از روی شده است، ولی با افزودن بیشتر باعث کاهش آنها شده است، که این می تواند به این دلیل باشد که افزودن کاه تا مقدار مشخص، باعث یکپارچه ترشدن ملات و مسلح شدن آن شده است، ولی با افزودن بیشتر باعث تداخل در اصطکاک ماسه و چسبندگی رس، باعث کاهش خواص مکانیکی شده است.

همان طورکه در شکل های ۱۳ الی ۱۵ مشاهده می شود، با افزودن کاه به ملات، یک ترک عمیق به چند ترک تبدیل شده و از طرفی ترتیب ایجاد ترک ها ابتدا در ناحیه قطر فشاری است و پس از ضعیف شدن قطر فشاری به دلیل عملکرد خوب ملات نه فقط دیوار فرو نریخته است، بلکه در اطراف قطر فشاری، قطرهایی مجازی

در شکل ۱۱، تنش کششی دیوارهای آزمایش شده نمایش داده شده است، با مقایسه دیوارها مشاهده می شود که دیوار با ۸٪ کاه بیشترین مقدار تنش کششی را در بین دیوارهای آزمایش شده تحمل کرده است.

پس از شکست دیوارها، ملات دیوارها بایکدیگر مقایسه شده است، همان طور که در شکل ۱۲ مشاهده می شود، ملات معمولی ترد است و پس از شکست، از روی بلوک جدا و به ذراتی ریزتر از ۲ تا ۸ سانتی متر تبدیل شده است؛ اما در ملات های کاه گل، ملات یکپارچه است و به راحتی از بلوک جدا شده است، که این می تواند اولاً بد دلیل نقش کاه در اتصال اجزاء ملات به یکدیگر و ثانیاً به دلیل خشک شدن متعادل تر و انقباض کمتر در خشک شدن ملات در دیوارهای با ملات مسلح باشد.

در آزمایش کشش قطری در همه نمونه ها، شکست دیوار از ملات رخ داده است، که نشان دهنده این است که ملات ضعیفترین قسمت دیوارهای خشکی است، در دیوار با ملات ساده، ترک در راستای ضعیفترین ملات ایجاد شده است (شکل ۱۳)، ترک های ایجاد شده در دیوار با ملات کاه گل در شکل ۱۴ ارائه شده است، نمونه های با ملات مسلح شده با کاه عملکرد بهتری داشته اند و ترک های بیشتر و با عمق کمتر در دیوار ایجاد شده است.


با توجه به آزمایش های انجام شده در نمونه های با ملات مسلح شده با ایاف کاه، این دو فرایند انجام شده است:

۱. هنگام خشک شدن، کاه از انقباض ملات جلوگیری کرده و ترک های ریزتر و بیشتر ایجاد شده است.


۲. در هنگام بارگذاری با اتصال نواحی مختلف، ملات از بازشدن ترک ها جلوگیری کرده است.




شکل ۱۳. ترک های ایجاد شده در دیوار خشکی با ملات ساده پس از آزمایش کشش قطری.



شکل ۱۴. ترک های ایجاد شده در دیوار خشکی با ملات مسلح شده با ۸٪ کاه پس از آزمایش کشش قطری.




شکل ۱۱. تنش کشش دیوارهای خشکی.



ملات کاه گل
ملات معمولی
شکل ۱۲. مقایسه عملکرد ملات به کار رفته.

- پس از خشک شدن ملات، ترک هایی به علت تبخیر آب و انقباض خاک بر روی ملات ایجاد شده است.
- در اثر بارگذاری دیوار، خرابی و شکست دیوار در مرزین آجرهای خشته و ملات مشاهده شده است، که نشان دهنده این است که یکی از ضعف های دیوارهای خشته در محل اتصال بلوک های خشته با ملات است.
- میانگین تنش کششی دیوار معمولی 43 MPa و 40 MPa به دست آمده است در دیوارهای با ملات مسلح شده با کاه، این موارد رخ داده است.
- پس از خشک شدن، ترک های بسیار کمتری از دیوار معمولی مشاهده شده و در صورت وجود نیز بسیار ریزتر بوده است.
- در هنگام بارگذاری به جای یک ترک عمیق چند ترک به وجود آمده است.
- تغییر مکان بیشینه نیروی بیشینه و تغییر مکان نهایی برای همه نمونه های با ملات مسلح شده با کاه بیشتر از دیوار معمولی بوده است.
- در دیوارهایی که ملات آن با کاه مسلح شده بود، بعد از شکست دیوار ملات داخل دیوار ترک های کمتری داشته است که یکی از دلایل آن وجود کاه در ملات است، که با جذب آب و پس دادن آن به صورت تدریجی مانند یک عایق عمل کرده و مانع از انقباض ملات شده است، با یکپارچه شدن ملات مسلح به علت کاهش ترک ها باعث عملکرد بهتری در ملات شده است.
- افزودن کاه تا 8% در ملات باعث بهبود خواص مکانیکی ملات و در نتیجه دیوار شده است، ولی با افزودن بیشتر کاه افزایشی مشاهده نشده است، بلکه در برخی موارد کاهش نیز اتفاق افتاده است.
- دیوارهای مسلح بین $11/45$ تا $26/78$ درصد نسبت به دیوار با ملات معمولی نیروی بیشتری را تحمل کرده اند.
- تنش کششی دیوار با ملات مسلح شده با 8% کاه، $21/05$ کیلو نیون به دست آمده است، که 27% بیشتر از دیوار با ملات معمولی نیرو وارد شده است.
- در نتیجه می توان با استفاده از کاه در ملات دیوار خشته باعث بهبود خواص مکانیکی آن شد و حتی در صورت داشتن امکانات آزمایشگاهی با توجه به خاک منطقه، بهترین درصد کاه را نیز برای آن خاک تعیین کرد.



شکل ۱۵. ترک های ایجاد شده در دیوار خشته با ملات مسلح شده با 8% کاه پس از آزمایش کشش قطعی به ترتیب ایجاد ترک.

نیز تا حدی تحمل بارگذاری می کند. ترک های ایجاد شده در دیوارهای مسلح تا حدودی متقابله بوده اند، که در شکل ۱۵ برای دیوار با ملات مسلح شده با 8% کاه پس از آزمایش کشش قطعی به ترتیب ایجاد ترک.

ترک های ایجاد شده در دیوارهای معمولی متقابله نیستند و در سمتی رخ داده اند که هنگام ساخت دیوار رخ های بالایی دیوارها بوده اند، که این نشان دهنده این است که کاه در ملات به دلیل فاصله انداختن در بین ملات، رخ های مساوی تو و یکنواخت تری را باعث شده است.

۵. نتیجه گیری

در این پژوهش، بعد از انجام ۱۲ آزمایش بر روی رفتار دو نوع دیوار خشته با استفاده از ملات ساده و ملات کاهگل تحت بار فشاری قطعی بررسی شده است. ابعاد دیوار $120 \times 120 \times 22 \text{ cm}$ است، که نسبت طول به عرض دیوار نیز برابر ۱ است. در دیوارهای با ملات معمولی این موارد رخ داده است:

منابع (References)

- Mirzgar Langroodi, M.M., Mirzgar Langroodi, S.S. and Rajabi Kanaf Gurabi, A. "Resistant of adobe building against earthquake", *The National Conference on Retrofitting of Iran*, Yazd, Yazd University (2008).
- Turanli, L. and Erdogan, T.Y. "Improving the mechanical properties of adobe blocks used in low-cost rural housing", 14th IAHS World Housing Congress, Ankara, Turkey (1996).
- Revuelta-Acosta, J.D., Garcia-Diaz, A., Soto-Zarazua, G.M. and Rico-Garcia, E. "Adobe as a sustainable material: A thermal performance", *J. Appl. Sci.*, **10**(19), pp. 2211-2216 (2010).

4. Binici, H., Aksogan, O., Bakbak, D., Kaplan, H. and Isik, B. "Sound insulation of fiber reinforced mud brick walls", *Construct Build Materials*, **23**(2), pp. 1035-1041 (2009).
5. Tolles, E.L. and Krawinkler, H., *Seismic Studies on Small-Scale Models on Adobe Houses*, Stanford, The John A. Blume Earthquake Engineering Center (1990).
6. Blondet, M., Garcia, G.V. and Brzev, S., *Earthquake-Resistant Construction of Adobe Buildings: A Tutorial*, EERI (Earthquake Engineering Research Institute), IAEE World Housing Encyclopedia, (2003). www.worldhousing.net,
7. Turanli, L. and Saritas, A. "Strengthening the structural behavior of adobe walls through the use of plaster rein-

- forcement mesh", *Construction and Building Materials*, **25**(4), pp. 1747-1752 (2011).
8. Vatani Oskouei, A., Afzali, M. and Madadipour, M.R. "Effect of lime and rice husk ash stabilization and compaction on mud brick reinforced with synthetic fibers", *Structural Analysis of Historical Constructions - Jerzy Jasieńko (ed)* DWE, Poland, ISSN 0860-2395, ISBN 978-83-7125-216-7 (2012).
 9. Vatani Oskouei, A., Afzali, M. and Madadipour, M.R. "Effect of some natural additives on the mechanical properties of mud brick", *Structural Analysis of Historical Constructions - Jerzy Jasieńko (ed)* DWE, Poland, ISBN 978-83-7125-216-7 (2012).
 10. Vatani Oskouei, A., Madadipour, M.R. and Afzali, M. "Effect of some synthetic fibers on the mechanical properties of mud brick", *Structural Analysis of Historical Constructions - Jerzy Jasieńko (ed)* DWE, Poland, ISBN 978-83-7125-216-7 (2012).
 11. Yetgin, S., Cavdar, O. and Cavdar, A. "The effects of the fiber contents on the mechanic properties of the adobes", *Construct Build Materials*, **22**(3), pp. 222-227 (2008).
 12. Gomes, I.M., Lopes, M. and de Brito, J. "Seismic resistance of earth construction in Portugal", *Engineering Structures*, **33**(3), pp. 932-941 (2010).
 13. Dowling, D. "Improved adobe mudbrick in application - child- care center construction in El Salvador", *13th World Conference on Earthquake Engineering*, Vancouver, B.C., Canada (March 2003).
 14. Shedid, M.T., Drysdale, R.G. and El-Dakhakhni, W.W. "Behavior of fully grouted reinforced concrete masonry shear walls failing in flexure: Experimental results", *Journal of Structural Engineering*, **134**(11), pp. 1754-1767 (2008).
 15. Dehghan Banadaki, A., Ghannad, M.A., Bakhshi, A. and Lotfalipour, M. "A numerical study on seismic behavior of a typical rural house of Iran", *The 14th World Conference on Earthquake Engineering*, Beijing, China (12-17 October 2008).
 16. Zomarshidy, H., *Iranian Architecture Building with Traditional Materials*, Zomar Publications, Tehran, 80 p. (2006).
 17. Maniatidis, V. and Walker P. *A Review of Rammed Earth Construction, for DTi Partners in Innovation Project, Developing Rammed Earth for UK Housing*, Natural Building Technology Group Department of Architecture & Civil Engineering University of Bath (2003).
 18. ASTM, *Standard Test Method for Field Determination of Apparent Specific Gravity of Rock and Manmade Materials for Erosion Control*, ASTM D420-D5779, Vole. **04.08**, March Soil and Rock, PA, USA (2003).
 19. ASTM, *Standard Test Method for Total Evaporable Moisture Content of Aggregate by Drying*, ASTM C566-97, West Conshohocken, PA, USA (1997).
 20. Tayefi Nasrabadi, A.A. and Rashidi Mehrabad, M.H. "Methods of retrofitting brick masonry structures against earthquakes", *Journal of Civil Engineering*, Islamic Azad University, **1**(2), pp.58-70, Iran (2008).
 21. O'Dogherty, M.J. "A review of research on forage chopping", *J. Agric. Eng. Res.*, **27**(4), pp. 267-289 (1981).
 22. O'Dogherty, M.J., Hubert, J.A., Dyson, J. and Marshall, C.J. "A study of the physical and mechanical properties of wheat straw", *J. Agric. Eng. Res.*, **62**(2), pp. 133-142 (1995).
 23. Nazari, M., Jafari, A., Tabatabaifar, A., Sharifi Malvajerd, A. and Tavakoli, H. "The effect of moisture content, fast loading and high areas on the tensile strength of alfalfa", *5th National Conference on Agricultural Machinery Engineering*, Mechanisation Ferdowsi University of Mashhad (2008).
 24. Institute of Standards and Industrial Research of Iran, *Clay Brick - Specification and Test Methods*, ISIRI7, 4th Revision, Tehran, Iran (2009).
 25. ASTM, *American Standard Testing Material*, ASTM Standards on Masonry, Third Edition (1997).
 26. ASTM, *Standard Test Method for Bond Strength of Mortar to Masonry Units*, ASTM C952-02, Vole. **04.01** (2003).
 27. Quintilio, P., Quagliarini, E. and Lenci, S. "Experimental analysis and modelling of the mechanical behaviour of earthen bricks", *Construction and Building Materials*, **25**(4), pp. 2067-2075 (2011).
 28. Standard American Society for Testing and Materials, *Standard test Method for Diagonal Tension (Shear) in Masonry Assemblages*, ASTM E519, USA (1999).
 29. Yetimoglu, T. and Salbas, O. "A study on shear strength of sands reinforced with randomly distributed discrete fibers", *Geotextiles and Geomembranes*, **21**(2), pp. 103-110 (2002).
 30. Aymerich, F., Fenu, L. and Meloni, P. "Effect of reinforcing wool fibres on fracture and energy absorption properties of an earthen material", *Construction and Building Materials*, **27**(1), pp. 66-72 (2011).