

ساخت نانوبلور لیتیوم ترا بورات آلاییده با منیزیم به روش احترافی و بررسی رفتار لومینسانس آن

محسن محرابی^۱، مصطفی زاهدی فر^{۲*}، سهیلا حسنلو^۱ و احسان صادقی^۱

^۱پژوهشکده علوم و فناوری نانو، دانشگاه کاشان، کاشان، اصفهان، ایران.

^۲دانشکده فیزیک، دانشگاه کاشان، کاشان، اصفهان، ایران.

* اصفهان، کاشان، بلوار قطب راوندی، دانشگاه کاشان، پژوهشکده علوم و فناوری نانو، کد پستی: ۸۷۳۱۷-۵۱۱۶

پست الکترونیکی: zhdfr@kashanu.ac.ir

چکیده

در این پژوهش، نانوذرات لیتیوم ترابورات به روش احترافی ساخته شده‌اند. ساختار، شکل و اندازه نانوذرات به وسیله الکوئی پراش پرتو ایکس (XRD) و میکروسکوپ الکترونی رویشی (SEM) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده تشکیل نانوبلورهای لیتیوم ترا بورات را تأیید می‌کند. همچنین منحنی تابش ترمولومینسانس نانوذرات در برابر پرتو گاما رسم شده است. بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که منحنی تابش این نانوذرات، از پنج قله در دماهای ۴۱۵، ۴۵۱، ۵۲۳، ۵۷۲ و ۶۳۵ درجه کلوین تشکیل شده است که همپوشانی زیادی دارند. نانوذرات حاصل در بازه ۵ تا ۱۰۰۰ گری نسبت به پرتوهای گاما یک پاسخ خطی از خود نشان می‌دهند و محوشدگی آن‌ها در مدت یک ماه ۳۱ درصد بوده است. علاوه بر این، از روی منحنی جذب نانوذرات گاف انرژی نمونه‌ها محاسبه شده است که مقدار تقریبی ۵.۵۶ eV به دست آمده است.

کلیدواژگان: ترمولومینسانس، نانوذره، لیتیوم ترابورات، دزیمتری، فوتولومینسانس.

۱. مقدمه

عملکرد TLD توسط محاسبه خواصی مثل خطی بودن، بازه دز، انرژی پاسخ، تولید مجدد، پایداری اطلاعات ذخیره شده و ایزوتوپ ارزیابی می‌شود [۱].

لیتیوم ترابورات به این دلیل که عدد اتمی مؤثر آن (≈ 7.3) نزدیک به بافت بدن انسان است (۷.۴) ماده مناسبی برای دزیمتری فردی است. لیتیوم ترابورات پایه دزیمتری به روش ترمولومینسانس است که توجه زیادی را در دزیمتری تابش به خود جلب کرده است و در تحقیقات و کاربردهای چندین دهه اخیر مورد استفاده قرار گرفته است [۲، ۳].

نخستین بار Schulman¹ و همکاران، لیتیوم ترابورات آلاییده شده با منگنز را آماده کردند (۰.۱ wt % Mn) سپس

ترمولومینسانس (TL) یک روش مفید برای ارزیابی میزان دز دریافتی توسط اشخاص و اجسام است. نقص‌های نقطه‌ای که در ساختار بلورهای نیمه‌رسانا وجود دارد، حالت‌های الکترونی را در گاف ممنوع ایجاد می‌کند. درک پدیده ترمولومینسانس به بررسی مشخصات ساختار این نقص‌ها بستگی دارد. مواد با خاصیت ترمولومینسانس، وقتی که بارهای حامل به تله افتاده آزاد می‌شوند، یک منحنی تابش با یک یا چند قله را ارائه می‌دهند که نشان‌دهنده منحنی ترمولومینسانس آن ماده است [۴، ۵]. برای دست‌یافتن به اندازه‌گیری دقیق دز جذب شده در ترمولومینسانس دزیمتری (TLD)، مواد دزیمتری باید یک پاسخ مشابه همانند مقدار متوسط تابش دهنده داشته باشند.

سفیدرنگی حاصل می‌شود که نانوذرات لیتیم تترا بورات را تشکیل می‌دهند.

۳. نتایج آزمایشگاهی


۱.۳. تحلیل ساختار نانوذرات لیتیوم تترا بورات

ساختار نانوذرات ساخته شده با الگوی پراش پرتو ایکس با دستگاه Rigaku D-III C max. پراش اشعه ایکس با فیلتر نیکل و تابش $K\alpha$ مس، مورد بررسی قرار گرفته است. همان‌طور که شکل (۱) نشان می‌دهد، الگوی به دست آمده ساختار لیتیوم تترا بورات را تأیید می‌کند که مطابق با کد مرجع به شماره (۴۰-۰۵۰۵) است. نمودار پراش پرتو ایکس نانوذرات ساخته شده در شکل (۱) دیده می‌شود.

میانگین اندازه ذرات را می‌توان از روی پهنه‌ای نصف بیشینه قله XRD و فرمول شرط تخمین زد:

$$\beta_{khl} = \frac{0.9\lambda}{d \cos\theta}$$

که در آن، d میانگین اندازه ذرات، λ طول موج تابشی، β پهنه‌ای نصف بیشینه قله بر حسب رادیان و θ زاویه برآگ است.



شکل ۱: الگوی پراش پرتو ایکس نانوذرات لیتیوم تترا بورات

میانگین اندازه ذرات در این تحقیق، ۳۴ نانومتر تخمین زده می‌شود. در شکل (۲) تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی دیده می‌شود. از عکس‌های گرفته شده از بلورهای ساخته شده مشخص می‌شود که ذرات تشکیل شده ساختار نانو دارند.

Brunskill آماده‌سازی این ماده را برای تولید یک آشکارساز هم‌ارز بافت مفید گسترش داد [۴-۸]. ترمولومینسانس لیتیوم تترا بورات، ابزار مفیدی برای تشخیص میزان ذرایافتی از پرتوهای مضر است که توسط اشخاص در معرض تابش جذب شده است.

علاوه بر آن در دهه‌های اخیر، نانوتکنولوژی در زمینه‌های مختلف علوم وارد شده است و مواد نانوساختار خواص و ویژگی‌های متفاوتی را نسبت به مواد توده‌ای از خود نشان داده‌اند. نانوفسفرها خواص لومینسانس عالی وابسته به اندازه ذرات و سطح مؤثر نشست گرفته از گسترش گاف انرژی را نشان می‌دهد [۹، ۱۰] در این پژوهش، نانوبلورهای لیتیوم تترا بورات به روش احتراقی ساخته شده‌اند و خواص لومینسانس آن‌ها نسبت به پرتوهای گاما بررسی و مطالعه شده است.

۲. روش آزمایشگاهی


برای ساخت نانوذرات لیتیوم تترا بورات روش احتراقی به کار برده شده است. مواد به کار رفته در این روش عبارت‌اند از: لیتیوم نیترات، بوریک اسید، منیزیم نیترات، اوره، آمونیوم نیترات که همگی موادی با درجه خلوص بالا هستند.

برای انجام واکنش مواد لیتیوم نیترات، بوریک اسید، اوره، آمونیوم نیترات را به ترتیب با نسبت وزنی ۱۰.۲:۱۰.۲:۲.۳.۲ مقدار ۰.۶۹۶۱ گرم لیتیوم نیترات و ۰.۹۲۵۰ گرم اسید بوریک و ۰.۴۰۸۲۰ گرم آمونیوم نیترات و ۳.۰۶۲۰ گرم اوره و یک منیزیم نیترات معادل ۰.۰۲۵۴ گرم وزن کرده و همه آن‌ها را در آسیاب ریخته، به مدت ۵ دقیقه ساییده می‌شوند تا کاملاً یکنواخت با یگدیگر مخلوط شوند. سپس ماده به دست آمده را در یک بوته چینی ریخته و در دمای ۵۸۰ درجه سانتی‌گراد به مدت یک ساعت قرار می‌دهیم. طی این مدت، مواد با یگدیگر واکنش داده و مواد اضافی موجود تبخیر می‌شوند. سپس ماده به دست آمده دوباره در آسیاب ساییده شده و به مدت ۱۰ دقیقه در دمای ۴۵۰°C پودر

جدول ۱: پارامترهای گیراندازی منحنی تابش ترمولومینیسانس نانوذرات لیتیوم تترا بورات آلاییده با منیزیم ($FOM=0.318$)


E	T_m	I_m	b	قله
۰.۸۸۵	۴۱۵	۱۲۱	۱.۳۹	a
۰.۷۵۲	۴۵۱	۱۷۰	۲	b
۱.۰۴۹	۵۲۳	۱۰۳	۱	c
۱.۰۱۰	۵۷۲	۱۴۶	۱.۵۸	d
۰.۷۳۵	۶۳۵	۵۹	۱	e

برای بررسی تأثیر میزان ناخالصی منیزیم روی خاصیت ترمولومینیسانس نانوذرات لیتیوم تترا بورات، ناخالصی منیزیم نیترات با مقادیر ۰.۱، ۰.۵، ۱، ۲، ۵، ۶، ۱۰.۸ و ۱۵ مول درصد مورد بررسی قرار گرفت و بهترین جواب برای مقدار ۸ مول درصد بود. در شکل (۴)، نمودار تأثیر ناخالصی روی شدت ترمولومینیسانس ترسیم شده است.



شکل ۴: نمودار تأثیر میزان ناخالصی منیزیم در حساسیت نانوذرات لیتیوم ترابورات آلاییده با منیزیم


همچنین شکل (۵) منحنی پاسخ حساسیت نانوذرات را نسبت به پرتو گاما نشان می‌دهد. همان‌گونه که شکل نشان می‌دهد، نمودار پاسخ این نانوذرات نسبت به پرتو گاما در یک بازه ۵ تا ۱۰۰۰ گری خطي بوده که می‌توان از آن به عنوان یک دزیمتر در دزیمتری دزهای بالا استفاده کرد.



شکل ۲: تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی نانوذرات لیتیوم تترا بورات


۲.۰. منحنی تابش ترمولومینیسانس نانوذرات لیتیوم ترابورات آلاییده با منیزیم

نانوذرات ساخته شده لیتیوم تترا بورات آلاییده با منیزیم به وسیله پرتوهای گاما از چشمۀ Cs^{137} پرتودهی شده‌اند. شکل (۳) منحنی تابش ترمولومینیسانس این نانوذرات را نشان می‌دهد. برای توصیف قله‌های ترمولومینیسانس، می‌توان از یکی از مدل‌های توصیف‌کننده این پدیده استفاده کرد. در واقع، میزان انطباق قله‌های تجربی و نظری را می‌توان با استفاده از یک برنامۀ کامپیوترا به دست آورد. این کار برای قله‌های مربوط به نانوذرات ساخته شده انجام گرفته است. برنامۀ به کار گرفته شده براساس مدل سیتیک مرتبۀ عام نوشته شده است. در شکل (۳)، منحنی تجربی و برازش شده ترمولومینیسانس که با استفاده از این برنامۀ کامپیوترا برازش شده، مشاهده می‌شود. همچنین پارامترهای گیراندازی مربوط به آن، در جدول (۱) آورده شده است که در آن، b مرتبۀ سیتیک، E انرژی فعال‌سازی، I_m و T_m به ترتیب دما و شدت بیشینه قله است.



شکل ۳: منحنی تابش ترمولومینیسانس برازش شده نانوذرات لیتیوم ترا بورات آلاییده با منیزیم


خط از نمودار، می‌توان گاف انرژی نانوذرات را محاسبه کرد.
گاف انرژی برآورده شده برای نانوذرات لیتیوم ترا بورات با
ناخالصی منیزیم ۵.۵۶ است.



شکل ۷: نمودار جذب نانوذرات لیتیوم ترا بورات آلاییده با منیزیم و
محاسبه گاف انرژی از روی نمودار


۴. بحث و نتیجه‌گیری

در این تحقیق، نانوذرات لیتیوم ترا بورات با ناخالصی منیزیم به روش احتراقی ساخته شده‌اند. نتایج به دست آمده از الگوی پراش پرتو ایکس و تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی تشکیل نانوساختارهای بلوری لیتیوم ترا بورات را تأیید می‌کند. همچنین نتایج به دست آمده از رفتار این نانوذرات در برابر پرتو گاما نشان می‌دهد که این نانوذرات در ذرهای بین ۵ تا ۱۰۰۰ گری حساسیت خوبی دارند و خطی بودن پاسخ آن‌ها نسبت به پرتو گاما و محوشدگی کم می‌تواند آن را به عنوان یک دزیمتر مناسب جهت آشکارسازی پرتو گاما مورد استفاده سازد.



شکل ۵: نمودار پاسخ ترمولومینسانس نانوذرات لیتیوم ترا بورات آلاییده با منیزیم نسبت به پرتو گاما

شکل (۶) نمودار محوشدگی نانوذرات لیتیوم ترا بورات آلاییده با منیزیم را در طول مدت یک ماه نشان می‌دهد. با توجه به مقایر به دست آمده در این زمان، میزان محوشدگی ۳۱ درصد است.



شکل ۶: نمودار محوشدگی نانوذرات لیتیوم ترا بورات آلاییده با منیزیم

۳.۳. گاف انرژی نانوذرات لیتیوم ترا بورات

شکل (۷) نمودار جذب نانوذرات ترا بورات لیتیوم آلاییده با منیزیم را نشان می‌دهد. با استفاده از این نمودار و عبور بهترین

۵. مراجع

- [1] McKeever, S.W.S, Thermoluminescence of Solids , 1985. Cambridge University Press, New York.
- [2] Azorin, J., Determination of thermoluminescence parameters from glow curves , I. A Review. Int. J. Radiat. Appl. Instrum. Part D Nucl. Tracks 11,1986 (3), 159–166
- [3] A. (Türkler) Ege, E. Ekdal, T. Karali, N. Can Determination of thermoluminescence kinetic parameters of Li₂B₄O₇: Cu, Ag, P. Radiation Measurements 42 (2007) 1280 – 128.
- [4] Xiong Z Y, Zhang C X & Tang Q , Chinese Science Bulletin, Investigation of thermoluminescence in Li₂B₄O₇ phosphors doped with Cu, Ag and Mg ,52 (2007) 1776.
- [5] S Nabawip Sing. B Arunkumar Shamar & A Nabachandra Sing , India n Journal of Pure & Applied Physics Vol.50 . June 2012, pp.358-362.
- [6] D. I. SHAHARE, B. T. DESHMUKH, S. V. MOHARIL , S. M. DHOPTEP. L. MUTHAL, and V. K. KONDAWAR, phys. stat. sol, 141, 329 (1994).
- [7] J. H. SCHULMARN., D. KIRK,a nd E. J . WEST,P roc. 1st Internat. Conf. Luminescence Dosimetry
- [8] W. A. LANGMEAD. B. F. WALL , A TLD system based on lithium borate for the measurement of doses to patients undergoing medical irradiation P hys. Med. Biol. 21, 39 (1976).
- [9] Lakhwant Singh, VibhaChopra, S.P.Lochab, Synthesis and characterization of thermoluminescent Li₂ B₄O₇ nanophosphor , Journal of Luminescence 131 (2011) 1177–1183.
- [10] W. Ge, H. Zhang, Y. Lin, X. Hao, X. Xu, J. Wang, H. Li, H. Xu, M. Jiang, Preparation of Li₂B₄O₇ thin films by chemical solution decomposition method, Mater. Lett. 61 (2007) 736.