



Toxicity of Peptide-Functionalized Gold Nanorods in Hela Cell Line

ARTICLE INFO

Article Type

Original Research

Authors

Zaghian S.¹ PhD,
Tohidi Moghadam T.¹ PhD,
Behmanesh M.*¹ PhD

How to cite this article

Zaghian S, Tohidi Moghadam T, Behmanesh M. Toxicity of Peptide-Functionalized Gold Nanorods in Hela Cell Line. Modares Journal of Biotechnology. 2019;10(3):465-471.

¹Nanobiotechnology Department, Biological Sciences Faculty, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

*Correspondence

Address: Tarbiat Modares University, Nasr Bridge, Jalal-Al-Ahmad Highway, Tehran, Iran. Postal Code: 1411713116
Phone: +98 (21) 82884451
Fax: +98 (21) 82884717
behmanesh@modares.ac.ir

Article History

Received: September 24, 2018
Accepted: November 11, 2018
ePublished: June 20, 2019

ABSTRACT

The unique physicochemical properties of nanoscale plasmonic materials have attracted considerable attention in the fabrication of hybrid nano-bio structures because of their promising applications in biosensing, imaging, and controlled-release drug delivery. The purpose of this study was the synthesis of functionalized gold nanorods (GNRs) to both reduce the toxicity and increase the biocompatibility for further applications such as the design of a therapeutic nanocarrier for nucleic acid delivery to cancerous cells. In this study, GNRs were prepared by seed-mediated method and their surface was modified by polystyrene sulfonate (PSS) polymer. Then, peptide-functionalized GNRs was fabricated via ligand exchange method through the Au-S bond. The CTAB-GNRs and functionalized nanostructures were characterized using ultraviolet-visible spectrophotometry, transmission electron microscopy (TEM), and zeta potential measurement. Finally, the cytotoxicity effects of functionalized GNRs on Hela cells were studied by MTT assay. The optimal concentration of PSS and peptide, which did not cause any aggregation and morphological perturbations of the nanostructure were obtained 50 μ M and 1mM respectively. The survival percentage of treated Hela cells significantly increased by surface modification of GNRs with PSS and functionalization with peptide compared to CTAB-GNRs. While LC50 of functionalized GNRs was calculated 50nM, treated cells with the same concentrations of CTABGNRs survived less than 20%. Functionalization of GNRs increases its biocompatibility and improves applications of this nanostructure as a therapeutic carrier in cancerous cells.

Keywords Gold Nanorod; Polystyrene Sulfonate; Biocompatibility; Hela Cell Line

CITATION LINKS

[1] Gold nanorods: their potential for photothermal therapeutics and drug delivery, tempered by the complexity of their biological interactions [2] Nanomaterials at work in biomedical research [3] Gold nanoclusters-assisted delivery of NGF siRNA for effective treatment of pancreatic cancer [4] Functionalized gold nanorods for tumor imaging and targeted therapy [5] Branched co-polymers of histidine and lysine are efficient carriers of plasmids [6] Stable conjugates of peptides with gold nanorods for biomedical applications with reduced effects on cell viability [7] Capping of gold nanoparticles by the amino acid lysine renders them water-dispersible [8] Replacement of CTAB with peptidic ligands at the surface of gold nanorods and their self-assembling properties [9] Cation exchange on the surface of gold nanorods with a polymerizable surfactant: polymerization, stability, and toxicity evaluation [10] Gold nanoparticles are taken up by human cells but do not cause acute cytotoxicity [11] Co-polymer of histidine and lysine markedly enhances transfection efficiency of liposomes [12] Heat induced aggregation of gold nanorods for rapid visual detection of lysozyme [13] CTAB promoted synthesis of Au nanorods – Temperature effects and stability considerations [14] Aspect ratio controlled synthesis of gold nanorods [15] Shape and size dependence of the surface plasmon resonance of gold nanoparticles studied by Photoacoustic technique [16] Tailoring longitudinal surface plasmon wavelengths, scattering and absorption cross sections of gold nanorods [17] Gold nanoparticles in biology: beyond toxicity to cellular imaging [18] Detoxification of gold nanorods by conjugation with thiolated poly(ethylene glycol) and their assessment as SERS-active carriers of Raman tags [19] In vitro toxicity studies of polymer-coated gold nanorods [20] Detoxification of Gold Nanorods by Treatment with Polystyrenesulfonate [21] Surface chemistry but not aspect ratio mediates the biological toxicity of gold nanorods in vitro and in vivo [22] Re-examination and further development of a precise and rapid dye method for measuring cell growth/cell kill

بررسی کاهش سمیت نانومیله طلای عامل‌دار شده با پپتید بر رده سلول سرطانی هلا

سعیده زاغیان PhD

گروه نانوبیوتکنولوژی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

طاهره توحیدی مقدم PhD

گروه نانوبیوتکنولوژی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

مهرداد بهمنش PhD

گروه نانوبیوتکنولوژی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

چکیده

خواص فیزیکی- شیمیایی منحصربه‌فرد مواد پلاسمونیک در مقیاس نانو توجه زیادی را در تولید ساختارهای هیبرید زیستی- نانویی به خود جلب کرده که در حسگری زیستی، تصویربرداری، تحویل و رهایش کنترل شده دارو کاربرد دارد. هدف این پژوهش ساخت نانومیله طلای عامل‌دار شده به منظور کاهش سمیت و افزایش میزان زیست‌سازگاری برای استفاده‌های بعدی به عنوان نانوسامانه حامل نوکلئیک‌اسید به سلول سرطانی بود. در این پژوهش، نانومیله طلا به روش رشد روی ذرات دانه ساخته و سطح آن به وسیله پلیمر پلی‌استایرن سولفونات (PSS) اصلاح شد. سپس به روش جابه‌جایی لیگاند از طریق اتصال Au-S با پپتید، عامل‌دار شد. صحت ساخت نانوسامانه توسط طیف‌سنجی فرابنفش- مرئی (UV-Vis)، میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) و اندازه‌گیری پتانسیل زتا مورد بررسی قرار گرفت. در پایان، مطالعه سمیت نانومیله عامل‌دار شده روی رده سلولی هلا به کمک روش MTT انجام شد. غلظت مناسب PSS و پپتید برای عامل‌دار کردن و افزایش زیست‌سازگاری نانومیله‌ها به ترتیب ۵۰ میکرومولار و یک میلی‌مولار محاسبه شد که بالاترین غلظتی بود که موجب تجمع نانومیله‌ها و اختلال در مورفولوژی میله‌ای آنها نمی‌شد. اصلاح سطح نانومیله طلا با PSS و عامل‌دار کردن با پپتید به میزان قابل توجهی سبب افزایش زیست‌سازگاری آن شد. درصد زنده‌مانی سلول‌های هلا تیمار شده با نانوسامانه عامل‌دار در مقایسه با نانومیله‌های عامل‌دار نشده افزایش یافت؛ به طوری که غلظت ۵۰ نانومولار نانساختار عامل‌دار به عنوان LC50 محاسبه شد در حالی که تنها کمتر از ۲۰٪ سلول‌های تیمار شده با غلظت مشابه از نانومیله عامل‌دار نشده، زنده ماندند. عامل‌دار کردن سطح نانومیله طلا با پپتید سبب افزایش زیست‌سازگاری آن شده و استفاده از این نانوسامانه به عنوان حامل در سلول‌های سرطانی را بهبود می‌بخشد. **کلیدواژه‌ها:** نانومیله طلا، پلی‌استایرن سولفونات، زیست‌سازگاری، رده سلولی هلا

تاریخ دریافت: ۱۳۹۷/۷/۲

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۷/۸/۲۰

نویسنده مسئول: behmanesh@modares.ac.ir

مقدمه

در سال‌های اخیر به دلیل ساخت نانوذرات گوناگون، پیشرفت‌های زیادی در زمینه نانوپزشکی به وجود آمده است. در این بین، نانوذرات فلزی به دلیل خواص نوری و الکترونیکی منحصربه‌فرد بسیار مورد توجه قرار گرفته‌اند [1, 2].

در حال حاضر، نانوذرات طلا با مورفولوژی میله‌ای به دلیل خواص نوری منحصربه‌فرد، کاربردهای بسیاری در ساخت زیست‌حسگرها، تصویربرداری بیولوژیک، تشخیص داخل سلولی و نور- گرمادمانی سلول‌های سرطانی دارند. با توجه به زیست‌سازگاری مناسب و تجزیه زیستی، ساخت ساده، اندازه قابل تنظیم و اصلاح سطح و عامل‌دار کردن آسان، نانومیله‌های طلا (GNRs) به عنوان یک

کاندیدای مناسب برای ساخت نانوحامل‌های انتقال دارو و ژن نیز مورد توجه قرار گرفته‌اند [3]. علاوه بر این، نانومیله طلا می‌تواند با آنتی‌بادی‌های مختلف، پپتیدها و لیگاندهای مولکولی کوچک برای رسانش اختصاصی و تحویل کارآمد ژن یا دارو به سلول و بافت هدف به کار گرفته شوند [4]. یکی از موثرترین راه‌ها در جهت افزایش ویژگی و اثربخشی سامانه‌های رهایش دارویی مبتنی بر نانومیله، عامل‌دار کردن نانوذرات با آمینواسیدها و پپتیدها است. نانوذرات طلای متصل به آمینواسیدهایی نظیر هیستیدین، لیزین، پلی‌لیزین و آرژنین به نوکلئیک‌اسید متصل شده و بدون ایجاد سمیت به شکل موثری در رهایش ژن مورد استفاده قرار می‌گیرند؛ زیرا گروه‌های آمین نوع اول آمینواسیدها با ظرفیت اتصالی بالا به گروه‌های آنیونی نوکلئیک‌اسید متصل می‌شوند [5-7].

با این وجود، آنچه کاربرد زیستی GNRS را محدود می‌نماید، غلظت بالای سورفکتانت کاتیونی ستیل‌تری‌متیل‌آمونیم‌برومید (CTAB) است که برای رشد ناهمسانگرد نانومیله‌ها ضروری است و هنگام سنتز، دولایه‌ای در اطراف نانومیله‌ها تشکیل می‌دهد که به افزایش پایداری آنها کمک می‌کند. این سورفکتانت، زیست‌سازگاری بسیار کمی دارد و در غلظت‌های کم میکرومولار هم برای سلول‌های زنده کشنده است. علاوه بر این، نانوذرات پوشش‌داده شده با CTAB به صورت غیراختصاصی جذب سلول‌ها می‌شوند [8, 9]. مطالعات نشان می‌دهد که GNRS و سایر نانوذرات حاوی CTAB قبل از کاربردهای زیستی نیاز به یک روش تخلیص دقیق دارند. دو روش معمول برای عامل‌دار کردن نانومیله‌ها، جایگزینی سورفکتانت کاتیونی به روش جابه‌جایی لیگاند و نشان دادن الکترواستاتیک دولایه کولپلیمر باردار (منفی و مثبت) روی لایه CTAB است. حفظ پایداری و خواص نوری نانومیله‌ها پس از عامل‌دار کردن بسیار حائز اهمیت است [10]. در این پژوهش، با هدف طراحی یک نانوسامانه هدفمند حامل نوکلئیک‌اسید به درون سلول سرطانی، سطح نانومیله‌ها ابتدا با پلیمر آنیونی پلی‌استایرن سولفونات پوشش‌دهی و سپس با توالی پپتیدی عامل‌دار شدند. پپتید به صورتی طراحی شده بود که علاوه بر داشتن بار مثبت و توانایی اتصال الکترواستاتیک به توالی‌های نوکلئیک‌اسید، قادر به شناسایی اختصاصی سلول‌های سرطانی باشد. همچنین وجود توالی تکرار شونده هیستیدین- لیزین با ایجاد خاصیت بافری، پدیده فرار اندوزومی نانساختار را تسهیل نموده و به رهایش آن درون سیتوپلاسم سلول هدف کمک می‌کند [5-11]. در ادامه اثر اصلاح سطح و عامل‌دار نمودن نانومیله‌ها بر سمیت سلولی و افزایش زیست‌سازگاری مورد بررسی قرار گرفته است.

مواد و روش‌ها

پودر تتراکلروآورات (HAuCl₄.3H₂O) ۹۹/۹٪، سدیم‌بوروهیدرید (NaBH₄) ۹۹٪، ستیل‌تری‌متیل‌آمونیم‌برومید (CTAB)، اسیدآسکوربیک ۹۹٪ و نیترات نقره (AgNO₃) ۹۹٪ و پلی‌استایرن سولفونات (وزن مولکولی ۷۰۰۰۰؛ سیگما؛ ایالات متحده آمریکا) خریداری شد. در تمام آزمایش‌ها آب دیونیزه به کار رفت.

۹۰۰ نانومتر توسط دستگاه اسپکتروفوتومتر مدل لامپدا ۲۵ (Perkin Elmer؛ ایالات متحده آمریکا) ثبت شد.

تصویربرداری میکروسکوپ الکترونی عبوری نانومیمه طلا: برای تعیین مورفولوژی و اندازه دقیق نانومیمه‌های طلا، از میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) زاپس مدل EM10C-80 KV (زایس؛ آلمان) استفاده شد. نمونه آماده‌سازی‌شده روی شبکه مسی پوشیده از کربن نشانده و برای تصویربرداری آماده شد.

اندازه‌گیری پتانسیل زتا: برای تعیین بار سطحی نانومیمه‌ها قبل و بعد از عامل‌دارشدن، با استفاده از دستگاه زتاسایز DLS مدل Nano ZS90 (مالورن؛ انگلستان) بار سطحی آنها تعیین شد.

بررسی میزان سمیت سلولی با روش MTT: به‌منظور بررسی عامل‌دارکردن نانومیمه‌های طلا بر افزایش زیست‌سازگاری آنها از روش MTT استفاده شد. در این روش، تعداد ۱۰ سلول هلا در هر چاهک پلیت ۹۶ حاوی ۱۰۰ میکرولیتر محیط DMEM حاوی ۱۰% FBS و ۱۰% پنی‌سیلین-استرپتومایسین کشت داده شد. پس از ۲۴ ساعت گرمخانه‌گذاری در دمای ۳۷°C و در حضور غلظت ۵% دی‌اکسیدکربن، غلظت‌های صفر، ۵، ۱۰، ۲۵، ۵۰ و ۱۰۰ نانومولار نانومیمه طلای عامل‌دارنشده، پوشش‌دهی‌شده با PSS و عامل‌دارشده با پپتید به سلول‌ها اضافه و به‌مدت ۴۸ و ۲۴ ساعت تحت شرایط قبلی گرمخانه‌گذاری شد. پس از طی زمان‌های مذکور محلول MTT با غلظت ۵ میلی‌گرم بر میلی‌لیتر به هر چاهک افزوده و به‌مدت ۴ ساعت در دمای ۳۷°C انکوبه شد. پس از طی زمان لازم، محیط ۱۰۰ میکرولیتر DMSO به‌منظور حل‌کردن فورمازان ارغوانی رنگ اضافه شد. پس از ۱۵ دقیقه انکوباسیون در دمای اتاق، جذب نوری هر چاهک با استفاده از دستگاه الیزا مدل ELx 800 (BioTek؛ ایالات متحده آمریکا) در طول موج ۵۷۰ نانومتر قرائت شد. نتایج حاصل به‌صورت میزان بقای سلولی و LC50 (غلظتی که سبب مرگ سلولی تا میزان ۵۰% می‌شود) با در نظر گرفتن چاهک شاهد (بدون تیمار) که ۱۰۰% سلول‌ها، زنده در نظر گرفته شدند، گزارش شد. هر آزمون حداقل در سه تکرار انجام و مقادیر \pm انحراف استاندارد محاسبه شد. آنالیز نتایج سمیت سلولی با استفاده از تست آماری آنالیز واریانس دوطرفه و نرم‌افزار GraphPad Prism 6 صورت پذیرفت.

یافته‌ها و بحث

مشخصه‌یابی نانومیمه طلای ساخته‌شده: اولین و ساده‌ترین روش برای تایید ساخت نانومیمه‌های طلا، پایش نوسانات پلاسمون سطحی این نانو ساختارها توسط طیف‌سنجی مرئی-فرابنفش در ناحیه مرئی تا مادون‌قرمز نزدیک است. با برخورد پرتو الکترومغناطیس به نمونه نانومیمه طلا، بسته به شدت قطبش‌پذیری پرتو، نوسانات الکترونی در دو جهت اتفاق می‌افتد. برانگیختگی الکترون‌ها در قسمت عرضی نانومیمه و نوسان پلاسمون سطحی در این ناحیه، یک طیف جذبی در محدوده مرئی نشان می‌دهد که به زونانس پلاسمون سطحی عرضی (TSPR) معروف است. از سوی

سنتر نانومیمه طلا: در این مطالعه، نانومیمه طلا براساس روش رشد روی ذرات دانه ساخته شد^[12]. ابتدا نانوذرات کروی شکل دانه با اضافه‌نمودن ۲۵۰ میکرولیتر محلول طلای تتراکلروآورات (۱/۰ مولار) به ۷/۵ میلی‌لیتر محلول سورفکتانت کاتیونی CTAB (۱/۰ مولار) و ۶۰۰ میکرولیتر از محلول سرد سدیم‌بورهدیدرید (۱/۰ مولار) با تکان شدید در دمای اتاق ساخته شد. محلول حاصل به‌منظور رشد دانه‌ها به مدت ۲ ساعت در دمای اتاق نگهداری شد.

در مرحله رشد، ۹/۵ میلی‌لیتر CTAB (۱/۰ مولار)، ۴۰۰ میکرولیتر محلول طلای تتراکلروآورات (۱/۰ مولار)، ۹۰ میکرولیتر نیترات نقره (۱/۰ مولار) و ۶۴ میکرولیتر آسکوربیک اسید (۱/۰ مولار) و ۴۰ میکرولیتر از محلول دانه به محیط واکنش افزوده و پس از چند دقیقه تکان آرام، نانوذرات حاصل به مدت ۲ ساعت در دمای اتاق نگهداری شدند. در این مرحله تغییر رنگ محلول به ارغوانی موید ساخت و رشد نانومیمه‌های طلا بود. پیش از مطالعات آتی، برای تخلیص نانو ساختارها و جداسازی سورفکتانت کاتیونی و یون‌های اضافی که در واکنش شرکت نکرده‌اند، محلول نانومیمه طلا دوبار به مدت ۱۵ دقیقه با سرعت ۱۲۰۰ دور بر دقیقه سانتریفیوژ شد. رسوب ته‌نشین‌شده با احتیاط خارج و در آب دیونیزه حل شد. به‌منظور همگن‌سازی، محلول حاوی نانو ساختار به مدت ۲ دقیقه در معرض امواج فراصوت قرار گرفت. برای ادامه مطالعه، غلظت محلول نانومیمه طلا روی OD برابر با یک تنظیم شد.

اصلاح سطح نانومیمه با پلیمر پلی‌استایرن سولفونات (PSS): برای پوشش‌دهی PSS روی سطح نانومیمه طلا، ۱۰ میلی‌لیتر از محلول‌های آبی ۱۰ تا ۱۰۰ میکرومولار PSS (حاوی ۶ میلی‌مولار سدیم کلرید) به ۱۰ میلی‌لیتر نمونه تخلیص‌شده CTAB-GNRs با OD برابر با یک اضافه شد. محلول در دمای اتاق به مدت ۴ ساعت روی هم‌زن مغناطیسی (۱۰۰ دور در دقیقه) ترکیب شد. PSS اضافی توسط دوبار سانتریفیوژ با سرعت ۱۲۰۰ دور بر دقیقه جدا شد و حجم کل نانومیمه پوشش‌داده‌شده با PSS به ۱۰ میلی‌لیتر رسید.

عامل‌دارکردن سطح نانومیمه طلا حاوی PSS با پپتید: قطعه پپتیدی دارای یک اسید آمینه سیستئین در انتهای آمینی و توالی تکراری اسیدهای آمینه بار مثبت هیستیدین، لایزین و آرژنین (GL Biochem؛ چین) خریداری شد. محلول پپتید در غلظت‌های مختلف ۰/۵، ۱ و ۲ میلی‌مولار تهیه شد. سپس ۵۰ میکرولیتر از هر غلظت محلول پپتید به یک میلی‌لیتر از محلول PSS-GNRs اضافه و پس از ۳۰ دقیقه حمام فراصوت، به مدت ۴۸ ساعت در دمای اتاق روی هم‌زن مغناطیسی به‌منظور تشکیل پیوند Au-S مخلوط شد. در نهایت، دوبار به مدت ۱۵ دقیقه با سرعت ۸۵۰۰ دور بر دقیقه سانتریفیوژ و رسوب حاصل که حاوی نانومیمه‌های عامل‌دارشده با پپتید بود، در آب دیونیزه حل شد.

پایش نوسانات پلاسمون سطحی نانومیمه‌های طلا: سریع‌ترین و ساده‌ترین روش برای تایید ساخت نانومیمه‌های طلا استفاده از طیف‌سنجی فرابنفش-مرئی است. پس از تخلیص، نوسانات پلاسمون سطحی نانو ساختارها در گستره طول موج ۴۰۰ تا


که سبب افزایش پایداری آن می‌شود ولی می‌تواند سبب اختلال در غشای سلولی و مرگ سلول شود. مطالعات نشان داده که این مولکول‌ها سبب کاهش ۶۵ تا ۷۵٪ بقای سلول‌ها می‌شوند؛ به همین دلیل استفاده از نانومیله‌های پوشیده از CTAB در کاربردهای زیستی محدود می‌شود. از آنجایی که نانومیله‌های سنتز شده با CTAB حتی پس از سانتریفیوژ، درصدی از سمیت را در سامانه‌های زیستی نشان می‌دهند، بنابراین ضروری است که به منظور کاهش سمیت نانومیله‌ها، بخشی از CTAB موجود را با مولکول‌های سازگاری زیستی بیشتر جایگزین کرد، زیرا حذف کامل CTAB سبب تجمع غیرقابل کنترل نانومیله‌ها و ناپایداری آن می‌شود. تاکنون مولکول‌های مختلفی به منظور سازگار نمودن نانومیله‌های طلا با سیستم زیستی استفاده شده‌اند [8, 17-19]. در این مطالعه به منظور افزایش سازگاری زیستی نانوساختارهای طلا، سطح نانومیله‌ها با غلظت‌های مختلف پلیمر پلی‌استایرن سولفونات (PSS) پوشش‌دهی شد. نانوساختار GNRs/PSS از طریق میان‌کنش الکترواستاتیک بین PSS بار منفی و CTAB با بار مثبت ایجاد شد و به صورت یک‌لایه اطراف مولکول‌های CTAB را احاطه کرد.

برای اطمینان از حفظ مورفولوژی میله‌ای نانوذرات، طیف SPR در حضور غلظت‌های مختلف PSS بررسی شد. نمودار ۱- الف نشان‌دهنده طیف SPR نانومیله‌ها در حضور غلظت‌های صفر، ۲۵، ۵۰، ۷۵ و ۱۰۰ میکرومولار PSS است. در حضور محلول پلیمری، در طیف رزونانس پلاسما سطحی طولی نانوساختارها جابه‌جایی قرمز و کاهش شدت SPR طولی دیده شد. چنین تغییری در طیف SPR می‌تواند نشانه تغییر سطح نانومیله‌های طلا با PSS باشد. غلظت‌های بالای ۵۰ میکرومولار PSS موجب افزایش ناپایداری نانومیله‌های طلا و تجمع آنها شد. توده‌های ماکروسکوپی مشاهده شده در نمونه می‌تواند نشان‌دهنده اختلال در مورفولوژی نانوساختار و از دست دادن شکل میله‌ای آن باشد [20]. در ادامه مطالعه از غلظت ۵۰ میکرومولار پلیمر به‌عنوان غلظت بهینه استفاده شد.


عامل‌دار کردن نانومیله‌های طلا با پپتید: در ادامه کار سطح نانومیله طلا با یک توالی پپتیدی بار مثبت عامل‌دار شد. اسیدهای آمینه موجود در این پپتید، مولکول‌های قطبی بار مثبت شامل توالی تکرارشونده هیستیدین- لایزین و آرژنین بودند که سبب افزایش بار مثبت سطح نانومیله‌ها و همچنین افزایش تمایل آنها به اتصال الکتروستاتیک با توالی‌های نوکلئیک‌اسید می‌شود که کاربردهای بعدی این نانوساختار به‌عنوان حامل نوکلئیک‌اسید را امکان‌پذیر می‌کند. در انتهای آمینی پپتید یک اسید آمینه سیستئین در نظر گرفته شد که با توجه به تمایل بالای پیوندی طلا و گروه تیول و نیز ترجیح این پیوند کووالانسی بر پیوند الکتروستاتیک بین CTAB و نانوذره، از طریق روش جابه‌جایی لیگاند سبب اتصال پپتید به نانوذره و نیز حذف CTAB از سطح نانومیله می‌شود. فرآیند عامل‌دار نمودن با افزودن غلظت‌های متفاوت پپتید به غلظت ثابتی از نانومیله‌ها و ۳۰ دقیقه قراردادن در حمام فراصوت و ۴۸ ساعت همزنی مغناطیسی در دمای محیط انجام شد. برای حصول اطمینان از عامل‌دار شدن

دیگر، الکترون‌ها در طول نانومیله‌های طلا رفتار نوسانی متفاوتی نشان می‌دهند که به پدیدار شدن یک طیف پلاسمونیک جذبی قوی در محدوده نزدیک مادون قرمز می‌انجامد و طیف رزونانس پلاسما سطحی طولی (LSPR) نامیده می‌شود [13]. محدوده این نوع جذب پلاسمونیک به طول نانوساختار، شکل و شرایط ساخت آن وابسته است [14, 15]. شکل ۱- الف نوسانات پلاسما سطحی نانوساختارهای میله‌ای مورد استفاده در این پژوهش را نشان می‌دهد که به ترتیب در گستره طول موج ۵۲۰ و ۷۳۰ نانومتر پدیدار شده است.

تصویر میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) نمونه‌های خالص شده نیز ساخت نانوساختارهای ناهمسانگرد با مورفولوژی میله‌ای را تایید کرد (شکل ۱- ب). با توجه به تصویر و براساس نوار مقیاس، میانگین طول نانوساختارها حدود ۱۸ نانومتر به دست آمد.



الف



ب

شکل ۱) الف) طیف جذب نانومیله طلا در بازه طول موج ۴۰۰ تا ۹۰۰ نانومتر؛ دو باند جذبی در ناحیه ۵۲۰ و ۷۳۰ نانومتر به ترتیب مربوط به رزونانس پلاسما سطحی در عرض و طول نانومیله و تاییدکننده اولیه ساخت نانومیله طلا است، (ب) تصویر TEM نانومیله طلا؛ تشکیل نانوذره با مورفولوژی میله‌ای را نشان می‌دهد.

اصلاح سطح نانومیله‌های طلا با پلیمر پلی‌استایرن سولفونات: سطح نانومیله طلا ماتریکس مناسبی برای میان‌کنش یا اتصال به مولکول‌های مورد نظر برای کاربردهای مختلف شیمیایی، فیزیکی و زیستی فراهم می‌کند. در حالی که TSPR معمولاً تغییرات خاصی را در برابر تغییرات ضریب شکست نشان نمی‌دهد، LSPR حساسیت قابل توجهی نسبت به تغییرات محیطی دارد، بنابراین تاثیر دست‌ورزی شرایط ساخت نانوساختار و نشانند عوامل سطحی مختلف با ماهیت شیمیایی و زیست‌مولکولی در شدت جذب LSPR و محل پدیدار شدن آن نمایان و قابل‌رديابی می‌شود [16]. CTAB سورفکتانتی است که برای کنترل شکل نانومیله‌های طلا استفاده می‌شود و دولایه کاتیونی روی سطح نانومیله طلا تشکیل می‌دهد


جدول ۱) بررسی تغییرات پتانسیل زتا نانوميله طلا قبل و بعد از عامل دار شدن؛ CTAB-GNRs به دلیل وجود یون های کاتیونی CTA⁺ دارای بار مثبت است. PSS-GNRs به دلیل وجود یون های آنیونی SO₃⁻ گروه سولفونات، بار سطحی نانوميله ها را منفی می کند و بار خالص پپتید به دلیل وجود باقی مانده های بازی مانند هیستیدین- لایزین و آرژنین مثبت است، تغییر پتانسیل زتا موید تغییر سطح در هر مرحله است.

زتا پتانسیل (میلی ولت)	
+۴۳/۷ (±۰/۶)	CTAB-GNRs
-۳۹/۴۳ (±۰/۹۷)	PSS-GNRs
+۲۳/۵ (±۰/۷)	Peptide-GNRs

بررسی میزان سمیت سلولی به روش MTT: شیمی سطح نانوميله های طلا به شدت بر میزان سمیت و جذب سلولی آنها تاثیر دارد [21]. از آنجایی که موضوع کاهش سمیت نانوذرات در سامانه های زیستی بسیار حائز اهمیت است، بنابراین، اثر عامل دار کردن نانوميله های طلا در کاهش سمیت سلولی و افزایش بقای سلول ها با استفاده از سنجش MTT، مورد بررسی قرار گرفت. این روش یک سنجش متابولیک رقابتی میتوکندریایی است و بر اساس احیای معرف تترازولیوم به محصول فورمازان نامحلول، توسط آنزیم سوکسینات دهیدروژناز میتوکندریایی سلول های زنده استوار است [22].

برای بررسی سمیت نانسامانه عامل دار شده، سلول های سرطانی دهانه رحم هلا به مدت ۲۴ و ۴۸ ساعت در معرض غلظت های صفر، ۵، ۱۰، ۲۵، ۵۰ و ۱۰۰ نانومولار نانوميله های عامل دار نشده حاوی CTAB و عامل دار شده با ۵۰ میکرومولار PSS و یک میلی مولار پپتید قرار گرفتند.


همان طور که در نمودار ۲ نشان داده شده است، نتایج گویای کاهش قابل ملاحظه در میزان مرگ سلول های تیمار شده با نانوميله عامل دار در مقایسه با سلول های تیمار شده با CTAB-GNRs بود. در واقع سلول ها تا غلظت ۵۰ نانومولار نانوميله عامل دار را تحمل کردند، در حالی که غلظت ۱۰ نانومولار از CTAB-GNRs موجب مرگ بیش از ۵۰٪ سلول ها شد که تاییدی بر سمیت مولکول CTAB بود [21].



نمودار ۲) الگوی اثر سمیت نانوميله طلاي عامل دار نشده (CTAB-GNRs) و نانوميله پوشش دهی شده با PSS (PSS-GNRs) و عامل دار شده با پپتید بر رده سلولی هلا. تغییر سطح نانوميله طلا باعث افزایش زیست سازگاری در غلظت های مشابه نسبت به CTAB-GNRs می شود. آنالیز آماری با استفاده از آزمون آماری آنالیز واریانس دوطرفه انجام شد (p < 0.05 = *; p < 0.01 = **; p < 0.001 = ***; p < 0.0001 = ****).

نانوميله ها، پایش نوسانات پلاسمونی انجام شد. طیف SPR نانساختارهای عامل دار شده در دو غلظت ۵٪ و یک میلی مولار نشان داد که پیک جذب اول در ناحیه ۵۲۰ نانومتر پس از عامل دار شدن بدون تغییر بود. این در حالی است که در پیک جذب دوم اندکی جابه جایی آبی و کاهش شدت جذب مشاهده شد که نشان دهنده جذب پپتید روی سطح نانوميله است (نمودار ۱- ب). همان طور که در نمودار مشاهده می شود، غلظت ۲ میلی مولار پپتید سبب کاهش شدید جذب پیک دوم و ازدست رفتن پایداری نانوميله ها شد؛ بنابراین غلظت بهینه پپتید در ادامه، یک میلی مولار در نظر گرفته شد که بالاترین غلظتی است که در حضور آن نانوميله ها برای مدت بیش از یک ماه در دمای ۴°C پایداری خود را حفظ نمودند.

در آخرین مرحله از تعیین مشخصات نانساختار، پتانسیل زتای نانوميله قبل و بعد از عامل دار شدن مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که این مقدار برای نانوميله دارای CTAB و عامل دار شده با پپتید مثبت و برای نانوميله پوشش داده شده با PSS منفی بود (جدول ۱). بار خالص پپتید به دلیل وجود باقی مانده های بازی هیستیدین- لایزین و آرژنین مثبت است. همان طور که قبلاً اشاره شد، پلیمر PSS به دلیل وجود یون های SO₃⁻ گروه سولفونات دارای بار منفی و CTAB نیز یک سورفکتانت کاتیونی است. تغییر میزان پتانسیل زتا تاییدکننده صحت اتصال در هر مرحله است.



نمودار ۱) مقایسه طیف جذب (الف) نانوميله های پوشش داده شده با غلظت های مختلف PSS و نانوميله های پوشیده با CTAB (CTAB-GNRs). در حضور غلظت های مختلف PSS در طیف LSPR نانساختارها جابه جایی قرمز و کاهش شدت پیک مشاهده شد که نشان دهنده تغییر سطح نانوميله ها با PSS بود، (ب) نانوميله های عامل دار شده با غلظت های مختلف پپتید و نانوميله های پوشش داده شده با غلظت ۵۰ میکرومولار PSS، در حضور غلظت های مختلف پپتید در طیف LSPR نانساختارها جابه جایی آبی دیده شد. غلظت بالاتر پپتید سبب تجمع نانوميله ها و کاهش شدید پیک LSPR شد.

کمکی/تحلیلگر آماری (۳۰٪)؛ مهرداد بهمنش (نویسنده سوم)، نگارنده مقدمه/روش‌شناس/پژوهشگر اصلی/تحلیلگر آماری/نگارنده بحث (۳۰٪)
منابع مالی: پژوهش حاضر با پشتیبانی مالی معاونت پژوهشی دانشگاه تربیت‌مدرس انجام شده است.

منابع

- 1- Alkilany AM, Thompson LB, Boulos SP, Sisco PN, Murphy CJ. Gold nanorods: their potential for photothermal therapeutics and drug delivery, tempered by the complexity of their biological interactions. *Adv Drug Deliv Rev.* 2012;64(2):190-9.
- 2- Xia Y. Nanomaterials at work in biomedical research. *Nat Mater.* 2008;7:758-60.
- 3- Lei Y, Tang L, Xie Y, Xianyu Y, Zhang L, Wang P, et al. Gold nanoclusters-assisted delivery of NGF siRNA for effective treatment of pancreatic cancer. *Nat Commun.* 2017;8:15130.
- 4- Gui C, Cui DX. Functionalized gold nanorods for tumor imaging and targeted therapy. *Cancer Biol Med.* 2012;9(4):221-33.
- 5- Chen QR, Zhang L, Stass SA, Mixson AJ. Branched copolymers of histidine and lysine are efficient carriers of plasmids. *Nucleic Acids Res.* 2001;29(6):1334-40.
- 6- Adura C, Guerrero S, Salas E, Medel L, Riveros A, Mena J, et al. Stable conjugates of peptides with gold nanorods for biomedical applications with reduced effects on cell viability. *ACS Appl Mater Interfaces.* 2013;5(10):4076-85.
- 7- Selvakannan PR, Mandal S, Phadtare S, Paricha R, Sastry M. Capping of gold nanoparticles by the amino acid lysine renders them water-dispersible. *Langmuir.* 2003;19(8):3545-9.
- 8- Hamon C, Bizien T, Artzner F, Even-Hernandez P, Marchi V. Replacement of CTAB with peptidic ligands at the surface of gold nanorods and their self-assembling properties. *J Colloid Interface Sci.* 2014;424:90-7.
- 9- Alkilany AM, Nagaria PK, Wyatt MD, Murphy CJ. Cation exchange on the surface of gold nanorods with a polymerizable surfactant: polymerization, stability, and toxicity evaluation. *Langmuir.* 2010;26(12):9328-33.
- 10- Connor EE, Mwamuka J, Gole A, Murphy CJ, Wyatt MD. Gold nanoparticles are taken up by human cells but do not cause acute cytotoxicity. *Small.* 2005;1(3):325-7.
- 11- Chen QR, Zhang L, Stass SA, Mixson AJ. Co-polymer of histidine and lysine markedly enhances transfection efficiency of liposomes. *Gene Ther.* 2000;7(19):1698-705.
- 12- Tohidi Moghadam T, Ranjbar B. Heat induced aggregation of gold nanorods for rapid visual detection of lysozyme. *Talanta.* 2015;144:778-87.
- 13- Becker R, Liedberg B, Käll PO. CTAB promoted synthesis of Au nanorods - Temperature effects and stability considerations. *J Colloid Interface Sci.* 2010;343(1):25-30.
- 14- Kang SK, Chah S, Yun CY, Yi J. Aspect ratio controlled synthesis of gold nanorods. *Korean J Chem Eng.* 2003;20(6):1145-8.
- 15- El-Brollosy TA, Abdallah T, Mohamed MB, Abdallah S, Easawi K, Negm S, Talaat H. Shape and size dependence of the surface plasmon resonance of gold nanoparticles studied by Photoacoustic technique. *Eur Phys J Spec Top.* 2008;153(1):361-4.
- 16- Ni W, Kou X, Yang Z, Wang J. Tailoring longitudinal surface plasmon wavelengths, scattering and absorption

نتایج نشان داد که میزان LC50 به مقدار قابل ملاحظه‌ای به‌وسیله عامل‌دارکردن نانومیله‌ها افزایش پیدا کرد. همچنین جایگزینی CTAB با قطعه پپتید با ایجاد پیوند کووالانسی بین پپتید و سطح GNRs، سازگاری زیستی نانوساختار را در مقایسه با نانومیله‌هایی که فقط با PSS پوشش‌دهی شده بودند، بهبود بیشتری بخشید، به‌طوری که LC50 نانومیله پوشیده با PSS، ۲۵ نانومولار و نانومیله عامل‌دار با پپتید ۵۰ نانومولار محاسبه شد^[9]. همچنین ۴۰٪ سلول‌های تیمار شده با نانومیله عامل‌دار با پپتید، در غلظت ۱۰۰ نانومولار زنده ماندند، در حالی که به‌ترتیب حدود ۲۰ و ۱۰٪ سلول‌ها در حضور همین غلظت از PSS-GNRs و CTAB-GNRs زنده بودند. همان‌طور که پیش‌تر گزارش شده بود سلول‌های تیمار شده با غلظت‌های پایین PSS-GNRs درصد زنده‌مانی بالایی از خود نشان دادند ولی با افزایش غلظت، میزان سمیت افزایش یافت. این سمیت می‌تواند به دلیل اختلال در کمپلکس CTAB-PSS در سطح نانومیله‌های طلا و رهاشدن مولکول CTAB از سطح آن باشد^[9, 20]. در مطالعه دیگری از پپتید CLPFFD برای اتصال کوالان به سطح نانومیله طلا استفاده شد و نتایج نشان داد که زنده‌مانی سلول‌های تیمار شده با GNRs-CLPFFD، نسبت به سلول‌هایی که با CTAB-GNRs تیمار شده بودند کمتر تحت تاثیر قرار گرفته است^[6].

در ادامه پیشنهاد می‌شود تاثیر نانوسامانه طراحی شده به‌عنوان حامل، در انتقال و رهایش هدفمند اسیدنوکلئیک و دارو به درون سلول‌های سرطانی مورد مطالعه قرار گیرد.

نتیجه‌گیری

در این مطالعه ساخت نانومیله طلا به روش رشد روی ذرات دانه صورت گرفت. به‌منظور کاهش سمیت و افزایش زیست‌سازگاری به‌منظور کاربرد زیستی، سطح نانومیله‌های طلا با پلیمر پلی‌استایرن سولفونات و پپتید حاوی اسیدهای آمینه بار مثبت، تغییر یافت. نتایج بررسی سمیت سلولی نشان داد نانومیله‌های عامل‌دار شده نسبت به نانومیله‌های عامل‌دار نشده زیست‌سازگاری بیشتری نشان داده و سبب افزایش بقای سلول‌ها شده‌اند. به این ترتیب امکان استفاده از این نانوسامانه در مطالعات بعدی به‌عنوان حامل ژن و دارو به‌صورت هدفمند به درون سلول‌های سرطانی وجود خواهد داشت.

تشکر و قدردانی: نویسندگان مقاله از حمایت مالی معاونت پژوهشی دانشگاه تربیت‌مدرس قدردانی می‌نمایند.

تاییدیه اخلاقی: موردی از سوی نویسندگان گزارش نشده است.

تعارض منافع: نویسندگان اعلام می‌دارند که هیچ‌گونه تعارض منافی وجود ندارد.

سهم نویسندگان: سعیده زاغیان (نویسنده اول)، نگارنده مقدمه/پژوهشگر اصلی/تحلیلگر آماری/نگارنده بحث (۴۰٪)؛ طاهره توحیدی‌مقدم (نویسنده دوم)، روش‌شناس/پژوهشگر

2010;21(14):145101.

20- Leonov AP, Zheng J, Clogston JD, Stern ST, Patri AK, Wei A. Detoxification of Gold Nanorods by Treatment with Polystyrenesulfonate. ACS Nano. 2008;2(12):2481-8.

21- Wan J, Wang JH, Liu T, Xie Z, Yu XF, Li W. Surface chemistry but not aspect ratio mediates the biological toxicity of gold nanorods in vitro and in vivo. Sci Rep. 2015;5:11398.

22- Hansen MB, Nielsen SE, Berg K. Re-examination and further development of a precise and rapid dye method for measuring cell growth/cell kill. J Immunol Methods. 1989;119(2):203-10.

cross sections of gold nanorods. ACS Nano. 2008;2(4):677-86.

17- Murphy CJ, Gole AM, Stone JW, Sisco PN, Alkilany AM, Goldsmith EC, et al. Gold nanoparticles in biology: beyond toxicity to cellular imaging. Acc Chem Res. 2008;41(12):1721-30.

18- Boca SC, Astilean S. Detoxification of gold nanorods by conjugation with thiolated poly(ethylene glycol) and their assessment as SERS-active carriers of Raman tags. Nanotechnology. 2010;21(23):235601.

19- Rayavarapu RG, Petersen W, Hartsuiker L, Chin P, Janssen H, van Leeuwen FW, et al. In vitro toxicity studies of polymer-coated gold nanorods. Nanotechnology.