

آشامیدنی‌ها: خوردگی و رسوب‌گذاری - ابع آب آشامیدنی - شاخص‌های خوردگی و رسوب‌گذاری

عبدالایمان عمونی^۱ (Ph.D)، سیده حوریه فلاح^۱ (M.Sc)، حسینعلی اصغر نیا^۱ (Ph.D)، راضیه بور^۲ (B.Sc)، سید محمود مهدی‌نیا^{۳*} (Ph.D)

۱- مرکز تحقیقات سلامت محیط، گروه بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران

۲- گروه بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران

۳- گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران

چکیده

هدف: خوردگی و رسوب‌گذاری آب آشامیدنی، شاخص‌های اقتصادی و بهداشتی لحاظ داشته، نقش بسیار مهمی در جامعه بر سر دارد. هدف از انجام این تحقیق، ارزیابی میزان آانسیدل خوردگی آب آشامیدنی در شهر بابل و ارائه راه‌کارهای کاهش مشکلات احتمالی آن می‌باشد. روش: در این مطالعه توصیفی-قطعی، کلیه نمونه‌های آب آشامیدنی (۱۹ نقطه عمیق) نمونه‌برداری گردید. میانگین سختی کلسیمی، pH قلیائیت، TDS، اساس روش‌های استاندارد، اندازه‌گیری شد. استفاده از شاخص‌های لانتزلیه، رای‌نر، کوریوس-تامجمی، کیفیت آب از شاخص خوردگی آب آشامیدنی - رسوب‌گذاری - قرار گرفت.

افته‌ها: میانگین ما، pH سختی کلسیمی - قلیائیت ۱۰ نمونه‌های آب به ترتیب ۲۱ - ۲۰ سانتی‌گراد، ۴۵۶/۳۰۷/۲۵ میلی‌گرم در لیتر، ۱۰۸ و ۳۲۶ میلی‌گرم در لیتر - کربنات کلسیم به ترتیب ۱۰ - ۱۰ اگر چه که میانگین میانگین آب آشامیدنی در استان و پاییز ۱۰ تفاوت بود، اما این تفاوت‌ها لحاظ آماری معنی‌دار نمی‌باشد. میانگین میانگین لانتزلیه، رای‌نر، کوریوس-تامجمی - نمونه‌های آب آشامیدنی به ترتیب ۰/۲۸ - ۰/۸۲ - ۶/۹۷/۸۲ - ۱۱/۷۳ - ۰/۲۵ - ۶/۷۷/۷۵ - ۱۱/۷۸ به ترتیب آمد.

نتیجه‌گیری: آب آشامیدنی در شهر بابل دارای آانسیدل خوردگی است و لذا باید حتی تنظیم آب آشامیدنی pH قلیائیت، سختی - اکسیدان - منابع و شبکه توزیع آب آشامیدنی - به قرار گیرد.

اژه‌ها: کلیدی: آانسیدل خوردگی - رسوب‌گذاری، شاخص‌های لانتزلیه رای‌نر، کوریوس-تامجمی

مقدمه

درون آب آشامیدنی و بروز مشکلات بهداشتی می‌گردد [۴]. پدیده خوردگی و رسوب‌گذاری در آب ممکن است، ورود برخی از فلزات سنگین نظیر سرب، کادمیوم، کروم، نیکل و مس را به داخل تاسیسات آب باعث گردیده و سلامتی مصرف‌کنندگان را به مخاطره بی‌اندازد [۵، ۶]. این پدیده،

پدیده خوردگی و رسوب‌گذاری آب، یکی از شاخص‌های مهم در ارزیابی کیفی یک منبع آب محسوب می‌شود [۳، ۲۰]. خوردگی آب، باعث تخریب لوله‌ها و تاسیسات آبی و ورود محصولات جانبی و ترکیبات سمی به

ایجاد رسوب کربنات کلسیم و یا تجزیه و حل شدن آن می‌باشد [۱۹، ۱۸]. این شاخص‌ها، شامل اندیس اشباع لانتزلیه (Langelier Saturation Index, LSI)، اندیس پایداری رایزنر (Riznar Stability Index, RSI)، اندیس پوکوریوس (Puckorius Index, PI) و اندیس خوردگی تهاجمی (Aggressive Index, AI) می‌باشد [۲۰، ۱۹]. مقادیر اندیس لانتزلیه، رایزنر، پوکوریوس و تهاجمی در شرایط مختلف آب به ترتیب در جداول ۱، ۲، ۳ و ۴ نشان داده شده است.

در پژوهش ناصحی‌نیا و همکاران، پتانسیل خوردگی آب آشامیدنی شبکه توزیع شهر دامغان با استفاده از اندیس‌های لانتزلیه و رایزنر انجام گردید. نتایج این مطالعه مبین آن است که آب شهر دامغان تمایل به خوردگی دارد [۲۱]. در تحقیقی دیگر توسط شمس و همکاران، میزان پتانسیل خوردگی و رسوب‌گذاری آب شرب مناطق روستایی شهرستان طبس بر اساس شاخص‌های خوردگی و رسوب‌گذاری مورد ارزیابی قرار گرفت. در این مطالعه، ۳/۲۹٪، ۳۲/۹۰٪، ۷۸/۹۶٪، ۷۷/۹۶٪ و ۱۲/۱٪ از نمونه‌های آب به ترتیب بر حسب شاخص‌های لانتزلیه، رایزنر، پوکوریوس، لارسون و تهاجمی، تمایل به خوردگی داشته‌اند [۲۲]. در مطالعه ززولی و همکاران در بررسی کیفیت آب آشامیدنی شهر یاسوج بر اساس شاخص‌های متداول خوردگی و رسوب‌گذاری آب، وضعیت آب این شهر نیز به سمت خوردگی متمایل بوده است [۲۳].

با توجه به موارد اشاره شده و لزوم بررسی میزان خوردگی و رسوب‌گذاری آب آشامیدنی در مناطق مختلف و نیز عدم انجام هیچ‌گونه تحقیقی در این خصوص در شهرستان نور، این مطالعه به منظور بررسی میزان پتانسیل خوردگی و رسوب‌گذاری آب در منابع آب آشامیدنی شهرستان نور انجام شده است.

مواد و روش‌ها

این پژوهش، یک مطالعه توصیفی-مقطعی بوده و با هدف تعیین پتانسیل خوردگی و رسوب‌گذاری منابع آب آشامیدنی

تقویت رشد مجدد باکتری‌ها، افزایش غلظت فلزات آهن، منگنز، روی، مس و مشکلاتی نظیر بو، مزه، رنگ و کدورت، کاهش بازدهی در گندزدایی و تنزل کیفیت آب را باعث می‌گردد [۷-۱۰]. پارامترهایی نظیر قلیائیت، سختی، گازهای محلول (اکسیژن و دی‌اکسید کربن)، درجه حرارت و pH آب از عوامل مؤثر در خوردگی آب محسوب می‌شوند [۱۰-۱۲]. همچنین، عوامل دیگری نظیر نوع فلز به کار رفته در ساختار لوله، میزان سطح تماس لوله با آب، یون‌های کلراید و سولفات، وجود باقی‌مانده گندزداها و میکروارگانسیم‌ها، میزان گسترش خوردگی را در یک سیستم تأمین آب تقویت می‌نمایند [۱۳، ۱۴]. بررسی‌ها نشان می‌دهد که عمده‌ترین رسوبات تشکیل شده در سیستم‌های توزیع آب شامل کربنات کلسیم، کربنات منیزیم، سولفات کلسیم و کلرید منیزیم می‌باشند، به طوری که در بعضی از مواقع این رسوبات به صورت کنترل نشده، انسداد لوله‌ها و افزایش هزینه‌های بهره‌برداری از تأسیسات آب‌رسانی را سبب می‌گردند [۱۵]. در حال حاضر، هزینه‌های مصرفی مرتبط با خوردگی و رسوب‌گذاری در لوله‌های آب، درصد قابل توجهی از درآمد سرانه کشورهای مختلف را به خود اختصاص می‌دهد. در آمریکا هزینه‌های تحمیل شده در اثر خوردگی و رسوب‌گذاری، سالانه بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار برآورد شده که بیش از ۴ تا ۵٪ درآمد ناخالص ملی آن کشور را شامل می‌گردد [۱۳]. از سوی دیگر، بررسی تلفات آب تصفیه شده شهری نشان می‌دهد که هر ساله تخریب ناشی از خوردگی آب، بیش از ۳۰٪ آب‌های تصفیه شده در خطوط انتقال و شبکه توزیع آب به هدر می‌رود [۱۶، ۱۷].

یکی از روش‌های غیر مستقیم اندازه‌گیری و تشخیص ساده خوردگی و بررسی تمایل آب به رسوب‌گذاری، کاربرد شاخص‌های خوردگی و رسوب‌گذاری است. این شاخص‌ها بیانگر خصوصیات کیفی آب هستند. ارزیابی دقت هر یک از شاخص‌ها بر اساس توانایی‌های آن‌ها در مشخص کردن حالات زیر اشباع، اشباع یا فوق اشباع آب بر حسب کربنات کلسیم و نیز بر پایه پیش‌بینی ظرفیت آب‌ها در ذخیره کردن و

جدول ۲. مقادیر اندیس رایزنر در شرایط مختلف آب

مقدار اندیس	شرایط
<۴	آب رسوبدهی زیاد دارد
۵-۶	آب نسبتاً رسوبگذار می باشد
۶-۶/۵	آب نه خاصیت خوردگی و نه رسوبگذاری دارد
۶/۵-۷	آب خاصیت خوردگی دارد
>۸	آب خاصیت خوردگی شدید دارد

ج- نه محاسبه شاخص پوکوریوس. پس جهت محاسبه اندیس پوکوریوس از رابطه $(pI=2pHs-pHeq)$ ، استفاده شد [۱۹].

$pH = pHs$ در حالت اشباع از کربنات کلسیم
 $pH = pHeq$ در حالت تعادل که از رابطه
 $(pHeq=1.465\log(T-Alk)+4.54)$ ، به دست می آید:
 در این رابطه $T-AIK =$ کل قلیائیت بر حسب میلی گرم در لیتر است.

جدول ۳. مقادیر اندیس پوکوریوس در شرایط مختلف آب

مقدار اندیس	شرایط
>۶	آب خورنده است
<۶	آب رسوبگذار است

د- نه محاسبه شاخص خوردگی تهاجمی جهت محاسبه شاخص خوردگی تهاجمی (AI) از رابطه
 $(AI=pH+\log[(A)(H)])$ ، استفاده شده است [۱۹].

$AI =$ شاخص خوردگی تهاجمی
 $A =$ (mg/l $CaCO_3$) قلیائیت کل
 $H =$ (mg/l $CaCO_3$) سختی کلسیم

جدول ۴. مقادیر اندیس تهاجمی در شرایط مختلف آب

مقدار اندیس	شرایط
$AI < 10$	به شدت خورنده
$10 < AI < 12$	خورنده (ملایم)
$AI > 12$	غیر خورنده

شهرستان نور در سال ۱۳۹۴ و با استفاده از شاخص‌های خوردگی لانتزلیه (LSI)، رایزنر (RSI)، پوکوریوس (PI) و خوردگی تهاجمی (AI) انجام گرفت. به منظور اندازه‌گیری پارامترهای کل جامدات محلول (TDS)، سختی کلسیمی، قلیائیت کل، درجه حرارت و pH آب، از کلیه منابع آب آشامیدنی شهرستان نور (۱۹ حلقه چاه عمیق) در شهرهای نور، رویان و ایزد شهر نمونه‌برداری انجام گردید. برنامه نمونه‌برداری به گونه‌ای تنظیم شد که جهت تعیین اثرات مکان و زمان بر کیفیت آب، از هر منبع تامین آب، دو نمونه در فصول تابستان و پاییز برداشت گردید. بنابراین، تعداد نمونه‌های آب برداشت شده در این مطالعه ۳۸ عدد به‌دست آمد. میزان دما و pH آب در محل نمونه‌برداری، توسط دستگاه WTW ساخت کشور آلمان اندازه‌گیری شد. مقدار TDS، سختی کلسیمی و قلیائیت کل، مطابق با دستورالعمل روش‌های استاندارد آب و فاضلاب انجمن بهداشت عمومی آمریکا [۲۴] در آزمایشگاه تعیین گردید. پس از آنالیز نمونه‌ها و تعیین مقادیر کمی پارامترها، مقادیر شاخص‌های لانتزلیه، رایزنر، پوکوریوس و خوردگی تهاجمی محاسبه گردید [۲۰، ۱۹]. کلیه آزمایشات در دمای 25 ± 2 درجه سانتی‌گراد در آزمایشگاه شیمی آب و فاضلاب دانشکده پیرایشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل انجام گرفت.

ا- نه محاسبه شاخص لانتزلیه میزان شاخص لانتزلیه با رابطه $LSI = pH - pHs$ محاسبه گردید. در این رابطه، pHs در واقع pH اشباع آب ناشی از کربنات کلسیم می‌باشد [۱۹].

جدول ۱. مقادیر اندیس لانتزلیه در شرایط مختلف آب

مقدار اندیس	شرایط
$LSI < 0$	تمایل به انحلال $CaCO_3$ و خورنده
$LSI = 0$	عدم خوردگی و رسوبگذاری
$LSI > 0$	و رسوبگذار $CaCO_3$ تمایل به ترسیب

ب- نه محاسبه شاخص رایزنر میزان شاخص رایزنر (RSI)، توسط معادله $(RSI = 2(pHs) - pH)$ به دست می‌آید [۲۰].

پس از اندازه گیری پارامترهای فیزیکی و شیمیایی موثر بر خوردگی و رسوب گذاری آب و محاسبه شاخص های خوردگی، میانگین نتایج به دست آمده با استفاده از آزمون تی (t-test) در نرم افزار آماری SPSS نسخه ۲۰، تجزیه و تحلیل و وضعیت آب از نظر خوردگی و رسوب گذاری مشخص گردید. در این مطالعه، سطح معنی داری ۹۵٪ و میزان خطای قابل قبول، کم تر از ۵٪ تعیین گردیده است ($p < 0.05$).

نتایج

بر اساس نتایج این پژوهش، تغییرات دمای آب در تابستان و پاییز به ترتیب ۱۹ تا ۲۵ و ۱۸ تا ۲۳ درجه سانتی گراد؛ تغییرات pH آب در تابستان و پاییز به ترتیب

۷/۰۸ تا ۷/۶۱ و ۷/۱۳ تا ۷/۳۹؛ تغییرات TDS آب در تابستان و پاییز به ترتیب ۳۹۷ تا ۶۵۷ و ۴۱۲ تا ۶۱۹ میلی گرم بر لیتر؛ تغییرات میزان سختی کلسیمی آب در تابستان و پاییز به ترتیب ۴۷ تا ۱۴۸ و ۵۰ تا ۱۳۴ میلی گرم بر لیتر بر حسب کربنات کلسیم؛ و تغییرات میزان قلیائیت کل آب در تابستان و پاییز به ترتیب ۲۵۰ تا ۴۱۰ و ۲۰۰ تا ۳۹۰ میلی گرم بر لیتر محاسبه گردید.

اگر چه در این پژوهش، میانگین میزان هر یک از پارامترهای دما، pH، TDS، سختی کلسیمی و قلیائیت کل آب در فصول تابستان و پاییز با هم متفاوت بوده، اما این تفاوت از لحاظ آماری معنی دار نمی باشد ($p < 0.05$).

جدول ۵. ارزیابی شاخص های خوردگی در منابع آب آشامیدنی مورد مطالعه در فصل تابستان

شماره منبع	شاخص				ارزیابی بر اساس شاخص			
	لائزله	رایزنر	پوکوریوس	خوردگی	لائزله	رایزنر	پوکوریوس	خوردگی
۱	۰/۲	۷/۰۳	۶/۱۰	۱۲/۲۲	LP	C	C	NC
۲	-۰/۳۵	۷/۸۳	۶/۷۷	۱۱/۶۵	C	C	C	MC
۳	-۰/۲۵	۷/۶۷	۶/۶۳	۱۱/۷۳	C	C	C	MC
۴	-۰/۰۷	۷/۵۱	۶/۶۶	۱۱/۹۲	C	C	C	MC
۵	-۰/۲۵	۷/۶۸	۶/۶۲	۱۱/۷۴	C	C	C	MC
۶	-۰/۱۸	۷/۶۶	۶/۷۵	۱۱/۸۲	C	C	C	MC
۷	-۰/۲۷	۷/۹۰	۷/۲۱	۱۱/۷۲	C	C	C	MC
۸	-۰/۲۷	۷/۷۵	۶/۷۰	۱۱/۷۵	C	C	C	MC
۹	-۰/۲۵	۷/۸۱	۷/۰۲	۱۱/۷۷	C	C	C	MC
۱۰	-۰/۲۹	۷/۸۱	۶/۸۵	۱۱/۰۴	C	C	C	MC
۱۱	-۰/۳۷	۷/۹۳	۶/۹۲	۱۱/۶۹	C	C	C	MC
۱۲	-۰/۵۳	۸/۱۴	۷/۱۳	۱۱/۵۳	C	HC	C	MC
۱۳	-۰/۳۲	۷/۸۶	۶/۸۹	۱۱/۷۴	C	C	C	MC
۱۴	-۰/۶۵	۸/۴۴	۷/۲۷	۱۱/۳۷	C	HC	C	MC
۱۵	-۰/۷۰	۸/۵۵	۷/۴۶	۱۱/۳۴	C	HC	C	MC
۱۶	-۰/۳۹	۷/۸۹	۶/۷۴	۱۱/۶۱	C	C	C	MC
۱۷	-۰/۰۵	۷/۴۰	۶/۷۶	۱۲/۰۲	LP	C	C	NC
۱۸	-۰/۶۵	۸/۴۲	۷/۲۴	۱۱/۳۸	C	HC	C	MC
۱۹	-۰/۱۶	۷/۲۷	۶/۷۱	۱۲/۱۳	LP	C	C	NC

C: خورنده، N: طبیعی، MC: خوردگی متوسط، NC: فاقد خوردگی، HC: خوردگی شدید، LP: رسوبگذاری اندک

جدول ۶. ارزیابی شاخص های خورندگی در منابع آب آشامیدنی مورد مطالعه در فصل پاییز

شماره منبع	شاخص				ارزیابی بر اساس شاخص			
	لائزیه	رایزنر	پوکوریوس	خورندگی	لائزیه	رایزنر	پوکوریوس	خورندگی
۱	-۰/۰۵	۷/۴۶	۶/۵۳	۱۲/۰۲	C	۱	C	NC
۲	-۰/۲۷	۷/۷۷	۶/۷۴	۱۱/۸۰	C	۲	C	MC
۳	-۰/۱۹	۷/۶۵	۶/۶۶	۱۱/۸۷	C	۳	C	MC
۴	-۰/۱۵	۷/۶۳	۶/۷۱	۱۱/۸۳	C	۴	C	MC
۵	-۰/۲۷	۷/۶۹	۶/۵۷	۱۱/۷۱	C	۵	C	MC
۶	-۰/۲۶	۷/۷۸	۶/۷۸	۱۱/۷۲	C	۶	C	MC
۷	-۰/۲۰	۷/۷۲	۶/۸۷	۱۱/۸۴	C	۷	C	MC
۸	-۰/۲۹	۷/۷۱	۶/۶۱	۱۱/۶۹	C	۸	C	MC
۹	-۰/۳۸	۷/۹۴	۶/۹۴	۱۱/۶۰	C	۹	C	MC
۱۰	-۰/۳۲	۷/۸۵	۶/۸۳	۱۱/۲۷	C	۱۰	C	MC
۱۱	-۰/۲۵	۷/۷۲	۶/۷۰	۱۱/۸۲	C	۱۱	C	MC
۱۲	-۰/۲۹	۷/۷۶	۶/۷۰	۱۱/۷۵	C	۱۲	C	MC
۱۳	-۰/۱۹	۷/۶۲	۶/۵۸	۱۱/۸۵	C	۱۳	C	MC
۱۴	-۰/۳۸	۷/۹۶	۶/۹۵	۱۱/۶۶	C	۱۴	C	MC
۱۵	-۰/۸۲	۸/۸۷	۸/۱۸	۱۱/۲۲	C	۱۵	C	MC
۱۶	-۰/۲۹	۷/۷۱	۶/۶۱	۱۱/۷۵	C	۱۶	C	MC
۱۷	-۰/۱۱	۷/۵۵	۶/۶۲	۱۱/۹۳	C	۱۷	C	MC
۱۸	-۰/۰۴	۷/۲۹	۶/۳۵	۱۲/۱۰	LP	۱۸	C	NC
۱۹	-۰/۱۷	۷/۶۳	۶/۶۴	۱۱/۸۹	C	۱۹	C	MC

(۷۸/۹٪) خورنده و تعداد ۴ منبع (۲۱/۱٪) خورنده شدید؛ در فصل پاییز تعداد ۱۸ منبع (۹۴/۷٪) خورنده و تعداد ۱ منبع (۵/۳٪) خورنده شدید بودند. بر اساس شاخص پوکوریوس، تمامی منابع هم در فصل پاییز و هم در فصل تابستان خورنده بودند. میانگین شاخص پوکوریوس در فصل تابستان ۶/۸۶ و در فصل پاییز ۶/۷ به دست آمد. بر اساس شاخص خورندگی تهاجمی در فصل تابستان، تعداد ۳ منبع (۱۵/۸٪) فاقد خورندگی و ۱۶ منبع (۸۴/۲٪) خورندگی متوسط؛ در فصل پاییز تعداد ۲ منبع (۱۰/۵٪) فاقد خورندگی و ۱۷ منبع (۸۹/۵٪) خورندگی متوسط داشتند.

شاخص های خورندگی و رسوب گذاری نمونه های آب در فصول تابستان و پاییز به ترتیب در جداول ۵ و ۶، ارائه شده است. بر اساس این جداول، میانگین میزان شاخص لائزیه در تابستان و پاییز به ترتیب برابر ۰/۲۸- و ۰/۲۵-؛ میانگین شاخص رایزنر در فصل تابستان و پاییز به ترتیب برابر ۷/۸۲ و ۷/۷۵؛ میانگین شاخص پوکوریوس در تابستان و پاییز به ترتیب ۶/۸۶ و ۶/۷ و شاخص تهاجمی به ترتیب برابر ۱۱/۷۳ و ۱۱/۷۸ به دست آمد. بر اساس شاخص لائزیه، در فصل تابستان در ۱۹ منبع مورد بررسی، تعداد ۳ منبع (۱۵/۸٪) رسوب گذار و تعداد ۱۶ منبع (۸۴/۲٪) خورنده بودند. مطابق همین شاخص در فصل پاییز تعداد ۱ منبع (۵/۳٪) رسوب گذار و تعداد ۱۸ منبع (۹۴/۷٪) خورنده بودند. بر اساس شاخص رایزنر در فصل تابستان تعداد ۱۵ منبع

بحث و نتیجه گیری

و در پاییز؛ ۹۴/۷٪ از نمونه‌ها خورنده و بقیه خورنده شدید و به طور کلی، ۸۶/۸٪ از نمونه‌ها خورنده و ۱۳/۲٪ از آن‌ها خورنده شدید بودند. بر حسب شاخص پوکوریوس، کلیه نمونه‌های آب در فصول تابستان و پاییز خورنده می‌باشند. با توجه به اندیس خوردگی تهاجمی، میانگین این شاخص در فصل تابستان ۱۱/۷۳ و در فصل پاییز ۱۱/۷۸ بوده است. در این تحقیق، بر اساس اندیس خوردگی تهاجمی، در فصل تابستان؛ ۱۵/۸٪ از نمونه‌های آب فاقد خوردگی، و ۸۴/۲٪ آن‌ها دارای خوردگی متوسط، در فصل پاییز؛ ۱۰/۵٪ از نمونه‌ها فاقد خوردگی و بقیه نمونه‌ها (۸۹/۵٪) دارای خوردگی متوسط و در کل، ۱۳/۱۵٪ از نمونه‌های آب فاقد خوردگی و ۸۶/۸۵٪ از آن‌ها خورنده می‌باشند.

در مطالعه‌ای که توسط علیپور و همکاران بر روی پتانسیل خوردگی و رسوب گذاری آب در شبکه آبرسانی شهر بندرعباس در زمستان ۸۹ انجام شد، مشخص گردید که در شبکه آبرسانی این شهر بر اساس شاخص رایزنر ۸۰٪ و بر اساس شاخص لانتزیه ۹۳/۴٪ تمایل به خوردگی دارند [۲۵]. در مطالعه آذری و همکاران، در خصوص بررسی پتانسیل خوردگی و رسوب گذاری منابع آب شرب شهر شاهرود با استفاده از شاخص‌های پایداری نشان داده شد که آب این شهر دارای خاصیت خوردگی می‌باشد [۲۶]. در تحقیق تقی‌پور و همکاران در زمینه تعیین پتانسیل خوردگی آب شرب شبکه توزیع شهر تبریز بر اساس شاخص‌های خوردگی، نتایج نشان می‌دهد که آب این شهر خورنده بوده و اقدامات حفاظتی از قبیل تنظیم pH و کلیاتیت آب ضرورت دارد [۲۷]. در مطالعه حسین‌زاده و همکاران، کیفیت آب خروجی از تصفیه خانه آب شهر تکاب بر پایه شاخص‌های خوردگی مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش، مشخص شد که آب آشنامیدنی این شهر بر طبق شاخص لانتزیه خورنده و اندکی رسوب‌گذار، بر اساس شاخص رایزنر به شدت خورنده و بر حسب شاخص تهاجمی غیر خورنده می‌باشند [۲۸]. در مطالعه‌ای که توسط جعفری و همکاران بر روی کیفیت آب شرب شهر انزلی از نظر

خوردگی و رسوب گذاری از موضوعات بسیار مهم در پایش سیستم‌های توزیع آب می‌باشند. زیرا عدم توجه به کیفیت آب بر حسب پایداری شیمیایی و پیدایش خوردگی یا رسوب گذاری، آسیب‌های بهداشتی و اقتصادی جدی را بر افراد جامعه وارد می‌نماید. [۱۷] در این پژوهش، میانگین و انحراف از معیار پارامترهای دما، pH، TDS، سختی کلسیمی و کلیاتیت کل نمونه‌های آب در فصل تابستان به ترتیب 21.5 ± 1.7 ، 7.3 ± 0.2 ، 452.2 ± 61.8 ، 100 ± 25.8 و 319.3 ± 38.7 میلی‌گرم در لیتر و در فصل پاییز به ترتیب 20.5 ± 1.6 ، 7.2 ± 0.1 ، 456 ± 48.8 ، 109 ± 37.7 و 329 ± 37.6 میلی‌گرم در لیتر به دست آمد. اگرچه، میانگین میزان پارامترهای مورد مطالعه در منابع آب شرب مختلف از لحاظ آماری به طور کلی معنی‌دار بوده است ($p < 0.05$)، اما این اختلاف در مقایسه با یک‌دیگر معنی‌دار نمی‌باشد. همچنین، اختلاف میانگین میزان پارامترهای مورد نظر در نمونه‌های آب در فصول تابستان و پاییز از لحاظ آماری معنی‌دار نبوده است. بر خورداری استان مازندران و شهرستان نور از آب و هوای معتدل و مرطوب و تغییرات و نوسانات ناچیز دمای هوا در این مناطق از دلایل عمده فقدان تغییرات فیزیکی و شیمیایی نمونه‌های آب شرب در شهرستان نور می‌باشد. بر اساس یافته‌های این مطالعه و نتایج مربوط به اندیس‌های خوردگی و رسوب گذاری، در آب آشنامیدنی شهرستان نور، میانگین اندیس لانتزیه در فصل تابستان و پاییز به ترتیب ۲۸/۰- و ۲۵/۰- بوده است. در این تحقیق، بر اساس شاخص لانتزیه، در فصل تابستان، ۱۵/۸٪ از نمونه‌های آب رسوب‌گذار و ۸۴/۲٪ آن‌ها خورنده؛ در فصل پاییز ۵/۳٪ از نمونه‌ها رسوب‌گذار و ۹۴/۷٪ از آن‌ها خورنده و در کل ۱۰/۵۵ و ۸۹/۴۵٪ از نمونه‌های آب به ترتیب رسوب‌گذار و خورنده گزارش شده است. مقادیر اندیس رایزنر و پوکوریوس در فصول تابستان و پاییز به ترتیب ۷/۸۲، ۷/۷۵ و ۶/۸۶ و ۶/۷ به دست آمد. به طوری که، بر اساس شاخص رایزنر در تابستان؛ ۸۷/۹٪ از نمونه‌ها خورنده و ۲۱/۱٪ خورنده شدید

۶/۶۷٪ خوردگی شدید و ۶/۶۷٪ از آن‌ها خوردگی غیر قابل تحمل داشته‌اند [۳۲].

بر اساس یافته‌های این تحقیق و نتایج مربوط به اندیس‌های خوردگی و رسوب‌گذاری مورد مطالعه، مشخص می‌شود که منابع آب آشامیدنی شهرستان نور هم در فصل تابستان و هم در فصل پاییز در بیش‌تر موارد دارای پتانسیل خوردگی می‌باشند. این وضعیت می‌تواند زمینه‌ای برای کاهش عمر مفید لوله‌ها و تاسیسات آب و تخریب آن‌ها و به دنبال آن ورود عوامل عفونی و آلاینده‌های شیمیایی را به شبکه‌های توزیع آب شرب فراهم سازد. جهت پیشگیری از ایجاد خوردگی و معضلات و پیامدهای نامطلوب ناشی از آن، باید این گونه تاسیسات به طور مستمر مورد نظارت و بازرسی قرار گرفته و در صورت وجود پتانسیل خوردگی زیاد، اقدامات کنترلی در خصوص کیفیت آب و حفاظت از تاسیسات و شبکه‌های توزیع آب به عمل آید.

تشکر و قدردانی

از زحمات و حمایت‌های مسئولین و کارشناسان محترم شرکت آب و فاضلاب شهری و روستایی شهرستان نور و نیز از مساعدت‌های کارشناسان محترم آزمایشگاه شیمی آب و فاضلاب دانشگاه علوم پزشکی بابل تقدیر به عمل می‌آید.

منابع

- [1] AWWA. Water quality and treatment: A handbook of community water supplies. Technical edited by Pontius F.W. 4th ed. Washington D.C. McGraw-Hill, Inc, 1990; 613- 781.
- [2] Lowental RE, Morison I, Wentzel MC. Control of corrosion and aggression in drinking water systems. Water Sci Technol 2004; 49: 9-18.
- [3] Kirmeyer, Gregory, Logsdon, Gray S. Principles of internal corrosion and corrosion monitoring. J AWWA 1983; 75: 78-83.
- [4] Viessman WJr, Hammer MJ. Water supply and pollution control, 8th ed. New York: Prentice Hall Press; 2008.
- [5] Kawamura S. Integrated designs and operation of water treatment facilities, 2nd ed. New York: John Wily and Sons Inc; 2000.
- [6] Salvato JA, Nemerow NL, Agardy FJ. Environmental engineering. Fifth edition. New Jersey: John Wiley and Sons Inc. 2009; P: 1047.

پتانسیل خوردگی و رسوب‌گذاری با استفاده از اندیس‌های خوردگی صورت گرفت، مبین این موضوع است که منابع آب شرب این شهر پتانسیل خوردگی داشته و خورنده می‌باشند [۲۹]. در پژوهش امینی و همکاران، در خصوص بررسی میزان پتانسیل خوردگی و رسوب‌گذاری منابع آب شرب روستاهای شهرستان مریوان نشان داده شد که بر اساس شاخص رایزنر، ۹۷٪ از آب چشمه‌ها خورنده و ۹۰٪ از آب چاه‌ها، تمایل به رسوب‌گذاری دارند. در حالی که بر حسب شاخص لانتزلیه، ۵۷٪ از آب چشمه‌ها و ۷۸٪ از آب چاه‌ها از لحاظ خوردگی، وضعیت مناسبی را دارا بوده‌اند [۳۰]. نتایج ارائه شده از پژوهش‌های حاضر و مقایسه آن‌ها با این مطالعه، مبین این موضوع است که کیفیت منابع آب شرب اغلب شهرهای ایران تمایل به خوردگی داشته و با گذشت زمان و افزایش مداخلات غیر منطقی بشر در منابع آب و افزایش تدریجی املاح و ترکیبات معدنی در آن‌ها، روند میزان خوردگی در منابع آب افزایش خواهد یافت. در مطالعه Al-Rawajfeh و Al-Shamaileh در خصوص کیفیت آب آشامیدنی استان Tafila در جنوب کشور اردن، میزان پتانسیل تشکیل خوردگی و رسوب‌گذاری آب بر اساس شاخص‌های لانتزلیه، رایزنر و میزان رسوب کربنات کلسیم مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش، میزان شاخص‌های لانتزلیه و رسوب کربنات کلسیم منفی و به ترتیب ۰/۳۹- تا ۱/۵- و ۱/۷- تا ۱۶/۷۶- و بر حسب رایزنر ۸/۷ تا ۹/۸ به دست آمد [۳۱]. در تحقیق Shankar، کیفیت آب‌های زیر زمینی منطقه Puram بنگلور هند بر اساس اندیس‌های لانتزلیه و رایزنر مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه بر اساس شاخص لانتزلیه، ۲۷/۶۷٪ از نمونه‌ها رسوب‌گذار، ۱۳/۳۳٪ از آن‌ها کمی رسوب‌گذار، ۶/۶۷٪ کمی خورنده، ۱۳/۳۳٪ خوردگی شدید و ۴۰٪ از نمونه‌ها خوردگی غیر قابل تحمل داشتند، در حالی که بر پایه اندیس رایزنر، ۱۳/۳۳٪ از نمونه‌ها خورنده یا اندکی رسوب‌گذار، ۱۳/۳۳٪ خوردگی قابل توجه،

- [21] Nassehnia HR, Naghizadeh A, Ravankhah M. Determining of corrosion or sedimentation of drinking water in Dameghan city with corrosion indexes. The 4th conference & exhibition on environmental engineering; Tehran Univ 2010. (Persian).
- [22] Shams M, Mohammady A, Sajadi SA. Evaluation of corrosion and scaling potential of water in rural water supply distribution networks of Tabas, Iran. *World Appl Sci J* 2012; 17: 1484-1489.
- [23] Zazouli MA, Barafrashtehpour M, Sedaghat F, Mahdavi Y. Assessment of scale formation and corrosion of drinking water supplies in Yasudj (Iran) in 2012. *J Mazand Univ Med Sci*. 2013; 23: 29-35. (Persian).
- [24] APHA, AWWA, WEF. Standard methods for examination of water and wastewater. 22th ed, 2010.
- [25] Alipour V, Dindarloo K, Mahvi AH, Rezaei L. Evaluation of corrosion and scaling tendency indices in a drinking water distribution system: a case study of Bandar Abbas city, Iran. *J Water Health* 2015; 13: 203-209.
- [26] Azari A, Nazemi S, Kakavandi B, Rastgar A. Survey of scaling and corrosion potential in drinking water resources of Shahrood city by using stability indexes in 2013. *J Sabzevar Univ Med Sci* 2016; 22: 944-954. (Persian).
- [27] Taghipour H, Shaker Khatibi M, Pourakbar M, Belvasi M. Corrosion and scaling potential in drinking water distribution systems of Tabriz, North western Iran. *Health Promot Perspect* 2012; 2: 103-111.
- [28] Houseinzadeh E, Yusefzadeh A, Rahimi N, Khorsandi H. Evaluation of corrosion and scaling potential of a water treatment plant. *Arch Hygiene Sci* 2013; 2: 41-47.
- [29] Jafari MA, Fallah F, Hasani AH. Investigating the hygiene of Anzali drinking water resources for corrosion and precipitation potentials using corrosion indexes. *Guilan Univ Med Sci* 2011; 20: 90-96. (Persian).
- [30] Amini S, Rezaee R, Jafari A, Maleki A. Evaluation of corrosion and scaling potential of drinking water supply sources of Marivan villages, Iran. *J Adv Environ Health Res* 2015; 3: 172-178.
- [31] Al-Rawajfeh AE, Al-Shamaileh EM. Assessment of tap water resources quality and its potential of scale formation and corrosivity in Tafila province, South Jordan. *Desalination* 2007; 206: 322-332.
- [32] Shankar BS. Determination of scaling and corrosion tendencies of water through the use of Langelier and Ryznar indices. *Schol J Engine Technol (SJET)* 2014; 2: 123-127.
- [7] Lauer W. Introduction to water treatment: Principles and Practices of Water Supply Operations. 2nd ed. Denver: AWWA Press; 2003.
- [8] Vasoula SM, K.S. First desalination plant in cyprus product water aggressivity and corrosion control. *Desalination* 2001; 138: 251-259.
- [9] Nawrocki J, Stanislawiak, Swietlik UR, Olejmik A, Sroka MJ. Corrosion in a distribution system: Steady water and its composition. *Water Res* 2010; 44: 1863-1872.
- [10] Lianga J, Deng A, Xie R, Gomez M, Huj Zhang J, Ong CN, Adin A. Impact of flow rate on corrosion of cast iron and quality of re-mineralized seawater reverse osmosis (SWRO) membrane product water. *Desalination* 2013; 322: 76-83.
- [11] Antony A, Gray S, Childress AE, Le-Clech P, Leslie G. Scale formation and control in high pressure membrane water treatment systems: a review. *J Membr Sci* 2011; 383: 1-16.
- [12] Peng CY, Korshin GV, Valentine R, Hill RL, Friedman AS. Characterization of elemental and structural composition of corrosion scales and deposits formed in drinking water distribution systems. *Water Res* 2010; 44: 4570-4580.
- [13] Whithers A. Options for recarbonation, remineralisation and disinfection for desalination plants. *Desalination* 2005; 179: 11-24.
- [14] Atasoy AD, Yesilnacar MI. Effect of high sulfate concentration on the corrosivity: a case study from groundwater in harran plain, Turkey. *Environ Monit Assess* 2010; 166: 595-607.
- [15] Edwards M. Controlling corrosion in drinking water distribution systems: a grand challenge for the 21 st century. *Water Sci Technol* 2004; 49: 1-8.
- [16] Mahvi AH, Dindarlou K, Ali Jamali H, Valipour V. Corrosion and scaling in Bandar Abbas Pipe water network. *Hormozgan Univ Med Sci* 2010; 14: 335-340. (Persian).
- [17] World Health Organization; Drinking water quality guidelines, vol.1, Geneva, 2008.
- [18] Demodis KD. Focus on operation and maintenance: Scale formation and removal. *Power* 2004; 148: 17-24.
- [19] Melidis P, Sanosidou M, Mandusa A, Ouzounis K. Corrosion control by using indirect methods. *Desalination* 2007; 213: 152-158.
- [20] ASTM, "Standard test methods for corrosivity of water in the absence of heat transfer", Designation :D2688-92, 1994.

Evaluation of corrosion and scaling potential of drinking water resources in Noor city (Iran) by using stability indices

Abdoliman Amouei (Ph.D)¹, Hourieh Fallah (MSc)¹, Hosseinali Asgharnia (Ph.D)¹, Raziieh Bour²(MSc), Mahmoud Mehdinia(Ph.D)^{*3}

1- Environmental Health Research Center (EHRC), Department of Environmental Health, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran

2 - Dept. of Environmental Health, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran

3 - Dept. of Environmental Health, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran

(Received: 14 Sep 2016; Accepted: 15 Nov 2016)

Introduction: One of the important factor in the control of water quality is, the corrosion potential and sedimentation, because for health and economic aspects. The purpose of this study was to evaluate the corrosion and scaling of drinking water resources of Noor, a city in Iran.

Materials and Methods: This cross-sectional study was conducted in water resources of Noor city (Mazandarnae Province of Iran) and sampling was done twice in the summer and autumn seasons from 19 drinking water wells. Calcium hardness, PH, total alkalinity, TDS and temperature were measured based on the standard methods. The Langelier, Rayzner, Puckhorius and Aggressive indexes were calculated.

Results: The mean of temperature, pH, total dissolved solids, calcium hardness and total alkalinity in the water samples were 21^o, 7.25, 434.3 mg/l, 105 and 324 mg/l as CaCO₃, respectively. The average of LSI, RSI, Puchorious and aggressive indices in summer were 0.28, 7.82, 6.86 and 11.73; in autumn were 0.25, 7.75, 6.7 and 11.78, respectively.

Conclusion: Comparison of four indices and obtained results showed that drinking water resources in Noor city was coorosive. Therefore, it is suggested that laboratorial examinations such as pH, total alkalinity, dissolved oxygen and chloride and sulfate ions should be assessed.

Keywords: Corrosion and Scalling Potential, Stability Indices, Drinking Water

* Corresponding author. Tel: +98 23 35220140

smmehdinia@yahoo.com