

نانولوله‌های کربنی: مروری بر سنتز، خواص و کاربردها

جواد سلطان محمدی

دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک گرایش ذرات بنیادی و نظریه میدان ها دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.
Javadsoltan966@gmail.com

بابک وکیلی

عضو هیات علمی گروه فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.
b.vakili@iauctb.ac.ir

شهرام سلیمانی

عضو هیات علمی گروه فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران.
Shahram22s2000@yahoo.com

1

چکیده

نانولوله های کربنی (CNTs) به دلیل مساحت سطح بالا، نسبت ابعاد بالا و خواص چشمگیر مواد مانند استحکام مکانیکی و هدایت حرارتی و الکتریکی، به عنوان یکی از مواد ایده آل برای ساخت مواد کامپوزیتی نسل بعدی در نظر گرفته می شوند. علیرغم ویژگی های جذاب ذکر شده، آنها به دلیل ساختار شیمیایی ذاتی خود تمایل به تجمع دارند که کاربرد آنها را محدود می کند. اصلاح سطح برای غلبه بر تجمع و افزایش پراکندگی آنها که منجر به برهمکنش های افزایش یافته CNT های عامل دار با مواد ماتریس/ماتریس های پلیمری می شود، مورد نیاز است. پیشرفت های اخیر در مورد روش های قابل اعتماد برای عامل سازی نانولوله های کربنی، انگیزه بیشتری را برای گسترش حوزه های کاربرد آنها ارائه می کند. مقاله مروری حاضر به معرفی جزئیات، طبقه بندی، تکنیک های ساخت و کاربرد نانولوله های کربنی می پردازد. در حال حاضر تکنیک های مختلفی برای ساخت MWNT یا SWNT استفاده می شود. خواص CNT ها ارتباط نزدیکی با ساختار آنها دارد و جذب CNT ها ماهیت وابسته به شدت اشباع پذیر است.

واژگان کلیدی: نانو لوله های کربنی، CVD، CNTs، MWNT، SWNT

مقدمه

از زمان کشف نانولوله های کربنی توسط Iijima در سال ۱۹۹۱، نانولوله های کربنی (CNTs) توجه قابل توجهی را در تحقیقات کاربردی به خود جلب کرده اند. (Iijima and Ichihashi, 1993) به طور عمده دو نوع نانولوله کربنی وجود دارد: (۱) نانولوله های تک جداره (SWCNT) و (۲) نانولوله های چند جداره (MWCNT). هر دو نوع دارای صفحات گرافن رول شده هستند که استوانه های نانولوله ای را تشکیل می دهند. دیواره نانولوله ها از شش ضلعی های کربنی تشکیل شده است و انتهای لوله ای منحنی دارای مقداری پنج ضلعی کربنی است. ویژگی های برجسته هر دو نوع نانولوله کربنی در جدول ۱ آورده شده است.

جدول ۱ ویژگی‌های برجسته MWCNT و SWCNT

	SWCNTs	MWCNTs
۱	تک لایه گرافن با قطر ۰,۴ تا ۳,۰ نانومتر	چند لایه (۲ تا ۵۰) گرافن با قطر ۱,۴ تا ۱۰۰ نانومتر (۱۵ تا ۵۵ نانومتر ترجیح داده می‌شود)
۲	کاتالیزور برای سنتز مورد نیاز است	بدون کاتالیزور قابل تولید است
۳	سنتز توده‌ای به دلیل نیاز به کنترل مناسب بر رشد و شرایط جوی دشوار است	سنتز فله آسان است
۴	طهارت ضعیف است	خلوص بالاست
۵	عملکردی سازی گاهی منجر به ایجاد نقص می‌شود	احتمال ایجاد نقص در طول عملکرد نسبتاً کمتر است
۶	شخصیت پردازی و ارزیابی آسان است	این یک ساختار بسیار پیچیده است
۷	به راحتی قابل چرخش و انعطاف پذیری است	به راحتی نمی‌توان پیچ خورد

سنتز نانولوله‌های کربنی

چندین روش برای سنتز نانولوله‌های کربنی گزارش شده است، (Dubey et al, 2021) (Singh et al, 2017) (Anazawa et al, 2002) (et al, 2002) (Shi et al, 2000) (Journet et al, 1997) (Sun et al, 2007) اما رایج‌ترین روش‌ها عبارتند از تخلیه قوس الکتریکی، ابلیشن لیزری و رسوب شیمیایی بخار (CVD) شرح مقایسه‌ای این سه روش در جدول ۲ آورده شده است. (Arepalli, 2004) (Nayak and Hasnain, 2019) علاوه بر این، چند روش کمتر مورد استفاده برای سنتز نانولوله‌ها عبارتند از: فرآیند کاتالیزوری فاز گاز (HiPCO)، سنتز شعله، روش میکروکره پلیمری پوسته‌هسته، روش پیش ساز آئروسول، فرآیند آب قوس، مسیر دمای پایین، روش پلاسما، روش بستر سیال و فرآیند اسپری نبولیزه. (Lee et al, 2000) (Verma et al, 2020) (Li et al, 2001) (Zhang et al, 2000) (Su et al, 2000) (Noury et al, 2001) (Rajaura et al, 2019) (Nikolaev et al, 1999) (Vander et al, 2002) (Huličová et al, 2002) (Edgar et al, 2004) (Lofrano et al, 2005) (Shao et al, 2004) (Kinloch et al, 2004) (Li et al, 2004) (et al, 2004)

جدول ۲ مقایسه روش‌های سنتز اصلی نانولوله‌های کربنی

روش / الزامات	CVD	ابلیشن با لیزر	تخلیه قوس
مواد اولیه و در دسترس بودن	هیدروکربن‌های فسیلی و گیاهی، به وفور در دسترس است	گرافیت، سخت به دست می‌آید	گرافیت خالص، به سختی به دست می‌آید
ماهیت فرآیند و شرح	به طور مداوم، بستر را در یک کوره قرار داده و تا دمای بالا گرم می‌شود و به دنبال آن گاز حاوی کربن مانند متان به آرامی اضافه می‌شود. گاز تجزیه می‌شود و اتم‌های کربن آزاد می‌شود که ترکیب شده و نانولوله‌ها را تشکیل می‌دهند	پالس لیزری شدید دسته‌ای برای انفجار گرافیت برای تولید گاز کربن برای تشکیل CNT استفاده می‌شود و شرایط مختلفی برای بهینه‌سازی استفاده می‌شود که مقدار کافی SWCNT تولید می‌کند.	دسته دو میله گرافیتی که در فاصله چند میلی متری از هم قرار گرفته و به منبع تغذیه متصل می‌شوند. در ۱۰۰ آمپر کربن تبخیر شده و پلاسمای داغ تشکیل می‌دهد
شرایط فرآیند	دماهای بالا بین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ درجه سانتیگراد در فشار اتمسفر	گاز آرگون یا نیتروژن در ۵۰۰ تور	گاز بی اثر کم فشار (هلیوم)
هزینه تولید	کم	بالا	بالا
بعد از درمان	لازم نیست	ضروری	ضروری

بازده	بالا ۲۰-۱۰۰٪	متوسط ۷۰٪ حداکثر	خوب ۳۰-۹۰٪ حداکثر
SWCNT	لوله های بلند با قطرهای ۰.۶ تا ۴ نانومتر	بسته های بلند لوله ها با طول ۵ تا ۲۰ میکرون و قطر جداگانه از ۱ تا ۲ نانومتر	لوله های کوتاه با قطر در محدوده ۰.۶-۱.۴ نانومتر
MWCNT	لوله های بلند با قطر در محدوده ۱۰ تا ۲۴۰ نانومتر	سنتز MWNT امکان پذیر است اما بسیار گران است	لوله های کوتاه با قطر داخلی ۱-۳ نانومتر و قطر بیرونی تقریباً ۱۰ نانومتر
خلوص	بالا	بالا	بالا
نرخ تولید	بالا	کم	کم
نیاز انرژی	در حد متوسط	بالا	بالا
طراحی راکتور	آسان	دشوار	دشوار
مزایای	مقیاس پذیری آسان، فرآیند ساده، SWCNT های طولانی با قطر قابل کنترل و خلوص خوب	SWNT های با کیفیت خوب با عملکرد بالا و توزیع باریک در مقایسه با تخلیه قوس	ارزان تر با سنتز هوای آزاد. می تواند به راحتی SWNT و MWNT تولید کند. SWNT با چند نقص ساختاری و MWNT حتی بدون کاتالیزور
معایب	CNT های سنتز شده معمولاً دارای نقص هستند	روشی پرهزینه، زیرا به لیزرهای گران قیمت و توان بالا، محدود به مقیاس آزمایشگاهی نیاز دارد	خالص سازی گسترده مورد نیاز است زیرا نانولوله ها کوتاه هستند و دارای اندازه ها و جهت های تصادفی هستند
منابع	Lee et al, (Verma et al, 2020) (Li et al, 2001) (al, 2000) Su et al, (Zhang et al, 2000) (Noury et al, 2001) (2000) (Rajaura et al, 2019)	Nayak and (Arepalli, 2004) (Hasnain, 2019)	Singh et al (Dubey et al, 2021) Anazawa et al, (al, 2017) (Shi et al, 2000) (2002) Sun et al (Journet et al, 1997) (al, 2007)

خواص چشمگیر نانولوله های کربنی

CNT ها دارای خواص باشکوه بسیاری هستند که محققان بسیاری از رشته ها را برای انجام مطالعات فشرده ترغیب کرده است. خواص چشمگیر در جنبه های مختلف مکانیکی، الکتریکی، حرارتی، شیمیایی و بیولوژیکی به طور خلاصه در این بخش ارائه شده است. علاوه بر آنها، اندازه کوچک نانولوله ها که منجر به مزایای منحصر به فرد بسیاری می شود نیز مورد بحث قرار خواهد گرفت.

خواص مکانیکی

CNT ها دارای سفتی و استحکام محوری بالایی هستند که در نتیجه پیوند کربن-کربن sp^2 است. آن ها سفت ترین فیبر شناخته شده هستند، با مدول یانگ ۱.۴ TPa اندازه گیری شده است. ازدیاد طول آنها تا شکست ۲۰ تا ۳۰ درصد است که همراه با سختی، استحکام کششی بالاتر از ۱۰۰ گیگا پاسکال را ایجاد می کند که بالاترین میزان شناخته شده تاکنون است. برای مثال مدول یانگ فولاد با استحکام بالا حدود ۲۰۰ گیگا پاسکال و استحکام کششی آن ۱ تا ۲ گیگا پاسکال است. (Vivekchand et al, 2004) (Robertson et al, 1992) (Yu et al, 2000) (Yakobson et al, 1996)

خواص الکتریکی

خواص الکتریکی منحصر به فرد CNT ها از ویژگی های ۱ بعدی آن‌ها و ساختار الکترونیکی عجیب گرافیت ناشی می شود. مقاومت الکتریکی بسیار پایینی دارند. علاوه بر این، آنها بالاترین چگالی جریان را در بین مواد شناخته شده اندازه گیری شده نشان می دهند، به اندازه 10^9 A cm^{-2} نشان داده اند که حتی در دماهای پایین نیز ابررسانا هستند. این خواص الکتریکی منحصر به فرد برای ساخت نمایشگرهای انتشار میدانی (FED) و همچنین ساخت مدارهای کامپیوتری الکترونیکی کاملاً از نانولوله های کربنی استفاده می شود. (Wei et al, 2001) (Tans et al, 1998)

خواص حرارتی، شیمیایی و بیولوژیکی

قبل از CNT ها، الماس به عنوان بهترین رسانای حرارتی شناخته می شد. اکنون نشان داده شده است که CNT ها حداقل دو برابر الماس رسانایی گرمایی دارند. آنها از نظر شیمیایی بی اثر هستند، به خصوص زمانی که هیچ نقصی وجود ندارد. این باعث می شود که آنها از نظر شیمیایی پایدار و از نظر بیولوژیکی سازگار باشند. آن‌ها علاوه بر پایداری شیمیایی، نسبت سطح به حجم زیادی دارند و از این رو به ماده جالبی برای ذخیره هیدروژن تبدیل می شوند. از نظر کاربردهای بیولوژیکی، SWCNT ها به عنوان وسیله نقلیه دارورسانی برای وارد کردن مواد شیمیایی به سلول ها استفاده شده اند. (Chen et al, 2008) (Hone et al, 2002)

اندازه کوچک

بزرگترین مزیت CNT ها قطر کوچک آن‌ها است که به دلیل آن به نوک های معمولی AFM متصل شده اند تا قابلیت تفکیک آن‌ها بهبود یابد. اندازه کوچک SWCNT ها مطالعه اتصالات شیمیایی بین تنها یک جفت گیرنده/هدف را آسان تر می کند. یکی دیگر از کاربردهایی که از اندازه کوچک SWCNT ها استفاده می کند، به عنوان ساطع کننده الکترون است. از این نوع آمیتر می توان برای استخراج الکترون برای تولید نور، اعم از مرئی (تلویزیون) یا اشعه ایکس (ماشین اشعه ایکس قابل حمل و با وضوح بالا) استفاده کرد. (Ito et al, 2001)

کاربردهای CNTs

در میان انبوهی از کاربردها برای CNT ها، کامپوزیت های پلیمری، ترانزیستورهای اثر میدانی، نمایشگرهای انتشار میدانی و ذخیره سازی هیدروژن امیدوارکننده ترین زمینه ها به نظر می رسد. به عنوان مثال، CNT ها به عنوان اجزای جدیدی برای الکترونیک مولکولی و برای ادغام در مدارهای معمولی در نظر گرفته شده اند. انتظار می رود کامپوزیت های پلیمری CNT سخت تر و مقاوم تر از سایر مواد باشند. اخیراً CNT ها به عنوان منابع الکترون گسیل میدانی مورد استفاده قرار گرفته اند. این فناوری در ساخت نمایشگرهای صفحه تخت و اشعه ایکس به ژنراتورهای میکروویو کاربرد دارد. در نهایت، ذخیره هیدروژن بر روی CNT ها نشان دهنده یک پیشرفت بزرگ در زمینه سلول های سوختی و نقطه عطفی به سمت سیستم های انرژی پاک است. (Avouris, 2002) (Safadi et al, 2002) (Fan et al, 1999) (Wang et al, 1998) (Dillon et al, 1997) (Ali et al, 2011)

معایب CNT ها

علیرغم خواص عالی و کاربردهای گسترده، فقدان حلالیت در محیط های آبی و آلی یک مانع تکنولوژیکی بزرگ برای CNT ها بوده است. این به دلیل ساختار پایدار آنها دارای عنصر کربن خالص است. علاوه بر این، آنها دارای نیروهای جاذبه واندروالسی برد بسیار بالایی هستند که به همین دلیل تمایل به جمع شدن با هم دارند و پراکندگی آنها بسیار دشوار می شود. بنابراین پردازش پذیری ضعیف به دلیل ماهیت نامحلول و غیرقابل حل آنها مانع استفاده از آنها در بسیاری از کاربردها شده است. برای غلبه بر این مشکل پردازش پذیری ضعیف و به منظور استفاده کامل از خواص CNT ها، عاملی سازی و حل شدن CNT ها اخیراً مورد توجه قرار گرفته است. این کمک می کند تا زمینه های کاربردی آنها بسیار گسترش یابد. (Chen et al, 2004) (Moreira et al, 2010)

عملکرد CNT ها و مزایای ارائه شده

فانکشنالیزاسیون تولید گروه‌های عاملی بر روی سطوح CNT ها است. این گروه‌های عاملی به کاهش نیروهای جذبی واندروالسی برد طولانی کمک می‌کنند و برهمکنش CNT-ماتریس/حلال را افزایش می‌دهند و باعث پراکندگی همگن می‌شوند یا منجر به انحلال CNT ها می‌شوند. اثر عامل دار شدن CNT ها بر خواص در جدول ۳ آورده شده است. بنابراین عامل دار کردن واکنش پذیری را افزایش می‌دهد، حلالیت را بهبود می‌بخشد و راهی برای اصلاحات شیمیایی بیشتر CNT ها مانند جذب یون، رسوب فلز، واکنش‌های پیوند و غیره فراهم می‌کند. واکنش‌های شیمیایی با سایر گروه‌های عاملی با در نظر گرفتن مزایای ارائه شده توسط عامل دار کردن CNT ها، مطالعات مدل سازی زیادی برای پیش بینی خواص CNT های عامل دار و همچنین تاثیر آنها بر سایر مولکول‌های زیستی انجام شده است. (Yang et al, 2014) (Zhu et al, 2003) (Dyke and Tour, 2004) (Wolski et al, 2017) (Noordadi et al, 2018)


جدول ۳ اثر عاملی سازی CNT ها بر خواص

افزایش اموال	روش کارکردی سازی
حلالیت افزایش یافته در حلال‌های آلی	فلوئوراسیون
حلالیت تقویت شده در حلال‌های آبی و آلی	3,1-سیکلودافزودن دوقطبی
حلالیت افزایش یافته در حلال‌های آلی	کاهش نمک آریل دیازونیوم
عملکرد مشتق بیشتر	عملکرد گونه‌های واکنشی
عملکرد مشتق بیشتر	افزودنی الکتروفیلیک
حلالیت و پایداری افزایش یافته در حلال‌های آلی	تشکیل کمپلکس مولکولی حاوی فلز
مشتق‌سازی بیشتر، به‌عنوان پیوند دهنده مولکولی برای اتصال نانولوله‌ها استفاده شود	کربوکسیلاسیون
محلول در آب و قادر به به دام انداختن یون‌های فلزی محلول در آب	رسوب نانوذرات
پراکندگی تقویت شده	عملکرد سورفکتانت
به‌طور برگشت پذیر در پراکندگی پایدار در آب در حلال‌های آلی حل می‌شود	بسته بندی پلیمری
افزایش توانایی لنگر انداختن پروتئین‌ها و مولکول‌های زیستی کوچک، افزایش پراکندگی در حلال‌های آلی	جذب پلیمر
افزایش پراکندگی CNT ها در طیف گسترده‌ای از حلال‌های قطبی و غیر قطبی و ماتریس‌های پلیمری	کپسولاسیون پلیمری
ساختارهای نانوسیم فلزی با پشتیبانی از نانولوله فلزی	رسوب فلز

در این بررسی، ما بر روی رویکردهای مختلف عامل‌سازی برای سنتز CNT های عامل‌دار (f-CNTs)، که پیش‌نیاز اولیه برای کاربرد CNT ها در هر منطقه هستند، تمرکز کرده‌ایم. هر دو روش کووالانسی و غیر کووالانسی برای عامل‌سازی به تفصیل مورد بحث قرار گرفته‌اند. مزایا و کاربردهای f-CNT ها نیز با تأکید ویژه بر کاربرد آنها در زمینه علوم مواد و زیست پزشکی، تصفیه آب و سیستم‌های دارورسانی مورد بحث قرار گرفته است. اگرچه بررسی‌های متفاوتی در مورد عملکرد CNT ها و کاربرد آنها در زمینه علوم زیست پزشکی، تحویل دارو، تصفیه آب و غیره در ادبیات منتشر شده است، اما نیاز به یک حساب جامع شامل حوزه‌های کاربردی مختلف با هم وجود دارد. در این بررسی گنجانده شده است. هدف، ارائه توضیحاتی مختصر و ارزشمند به خواننده در مورد استراتژی‌های کلیدی عملکردی توسعه یافته در این زمینه همراه با کاربردهای بالقوه آنها در زمینه‌های مورد علاقه انسان است. (Merum et al, 2017) (Basheer et al, 2020) (Alshehri et al, 2016) (Beg et al, 2018) (Pennetta et al, 2020) (Farghali et al, 2017) (Ali et al, 2019) (Dubey et al, 2021) (Ma et al, 2017)

روش های کاربردی سازی

همانطور که در طرح ۱ نشان داده شده است، بسیاری از روش های به خوبی گزارش شده برای عملکرد وجود دارد. به طور کلی می توان آن ها را به عنوان اگزوهدرال یا درون و درال طبقه بندی کرد، بسته به اینکه اصلاح روی دیواره های بیرونی یا داخلی CNT ها انجام شود. عاملداری سازی اگزوهدرال بیشتر به دو دسته تقسیم می شود: (الف) عاملداری سازی کووالانسی و (ب) عاملداری سازی غیر کووالانسی. جدول ۴ مزایا و معایب روش های مختلف عملکردی را نشان می دهد که در زیر مورد بحث قرار می گیرند.



طرح ۱ رویکردهای کاربردی برای CNT ها.

جدول ۴ مزایا و معایب روش های مختلف عملکردی CNT

روش های برای عملکرد CNT	مزایای	معایب	منابع
اگزوهدرال	ساختار اصلی CNT ها را مختل نمی کند خواص هر دو CNT ها و گروه عملکردی به دست آمده است	ویژگی ها مختص ماهیت گروه های عملکردی متصل هستند	
کووالانسی	پیوندهای کووالانسی به عنوان مکان های جایگزین برای عامل دار شدن عمل می کنند واکنش های جایگزینی ثانویه ممکن است عامل دار شدن منجر به افزایش حلالیت در آب و حلال های آلی می شود گروه های هیدروفیل وارد شده بر روی سطح CNT آنها را زیست سازگارتر و زیست تخریب پذیرتر می کند.	تغییر هیبریداسیون از sp^2 به sp^3 از بین رفتن سیستم-p-conjugation در لایه گرافن این منجر به خاموش شدن انتشار لوله می شود گاهی اوقات CNT ها در این فرآیند به صورت اکسیداتیو مصرف می شوند	Yu et al, (Lordi et al, 2001) (Variava et al, 2013) Zhang et al,) (Basheer et al, 2020) (al, 1998 Shi et al) (Waje et al, 2005) (Li et al, 2007) (2010 Jiang et al,) (Muhammad et al, 2016) (al, 2006 (Hwang et al, 2003) (Ellis et al, 2003) (2003 (Sarlak et al, 2013)

<p>غیر کووالانسی</p>	<p>امکان جذب گروه های مختلف بر روی سطح CNT بدون ایجاد اختلال در سیستم π ورقه های گرافن.</p> <p>بخش آبریز مولکول های جذب شده با دیواره های جانبی نانولوله از طریق فعل و انفعالات و اندروالس، π-π، $\text{CH}-\pi$ و دیگر فعل و انفعالات متصل می شود، در حالی که حلالیت در آب توسط بخش آبدوست مولکول ها تامین می شود.</p> <p>از تجمع توسط نیروهای دافعه کولمبی بین CNT های اصلاح شده جلوگیری می شود</p> <p>نانولوله های کربنی کپسوله شده پلیمری می توانند به خوبی در ماتریس های پلیمری و حلال ها پراکنده شوند.</p> <p>NTها به عنوان یک الگوی رسوب الکترونی و متعاقباً به عنوان سیمی برای اتصال الکتریکی نانوذرات طلا، پلاتین و پالادیم رسوب شده عمل می کنند که منجر به ساختارهای نانوسیم فلزی با پشتیبانی از نانولوله های فلزی می شود.</p> <p>استراتژی غیر کووالانسی برای اتصال گروه های عاملی کربوکسیلیک از طریق برهمکنش های انباشتگی $p-p$، در نتیجه ایجاد پراکندگی های آبی پایدار و محدود کردن سمیت سلولی</p>	<p>پایداری پراکندگی ها به ماهیت و غلظت سورفکتانت ها نیز بستگی دارد</p> <p>بسته بندی پلیمری روی سطح CNT وابسته به حلال است</p>	<p>(Tan et al, 2007) (Fujigaya et al, 2015) (Steerman et al, 2002) (Zheng et al, 2003) Fernando) (Tang et al, 1999) (Star et al, 2003) Murakami et) (Chen et al, 2001) (et al, 2004) (Kang et al, 2003) (Xia et al, 2003) (al, 2003 Qu) (Arnold et al, 2005) (Zhou et al, 2008) Quinn et) (Choi et al, 2002) (and Dail, 2005 (Zhang et al, 2000) (al, 2005</p>
<p>اندوهدرال</p>	<p>Buckytubes سیستم های حامل هوشمندی را تشکیل می دهند که ممکن است با مواد مناسب برای رفع نیازهای خاص پر شوند.</p> <p>CNTها را می توان با داروهای ضد مالاریا ضد سرطان پر کرد</p> <p>ترکیبات بیولوژیکی حساس با نقطه ذوب پایین یا سرعت تجزیه بالا می توانند به راحتی حل شده و وارد CNT ها شوند که در غیر این صورت از طریق یک مسیر فیزیکی غیرممکن است.</p> <p>MWNTها اجازه آزادسازی طولانی مدت داروی کپسوله شده را می دهند و</p>	<p>این استراتژی مستلزم باز شدن CNTها است، معمولاً در شرایط تهاجمی، که ممکن است منجر به آسیب دیدن دیواره خارجی یا عملکرد سطح شود.</p> <p>بازده پر شدن نسبتاً کم است (به ندرت بالاتر از ۲۰٪) و با کاهش قطر CNT به طور چشمگیری کاهش می یابد، که این کار را در مورد SWNT و DWNT دشوار می کند.</p>	<p>(Okazaki et al, 2002) (Bandow et al, 2001) (Hirahara et al, 2000) (Allen et al, 2011) (Burteaux et al, 1999) (Tománek et al, 2005) (Fan et al, 2000) (Grigorian et al, 1998)</p>

در نتیجه اثر ضد سرطانی آن را افزایش می دهند.
--

ویژگی های مهم CNT های عامل دار

انواع ترکیبات الیگومری و پلیمری به دلیل حلالیت آنها در حلال های آلی رایج و آب در عامل دار کردن CNT ها استفاده شده است. این عامل سازی، بسته های نانولوله ای را می شکند، که برای حلالیت ضروری است. به عنوان مثال، گروه های کربوکسیلیک f-CNT ها می توانند به صورت یونی به یون های فلزی متصل شوند یا از طریق گروه های آلی مختلف به صورت کووالانسی پیوند بخورند. افزایش حلالیت ناشی از لایه برداری بسته های نانولوله مهم ترین، رایج ترین و مکرراً گزارش شده CNT های عامل دار شده است. ویژگی های امید و استر به طور چشمگیری حلالیت خود را در حلال های آلی بهبود می بخشد. خواص حلالیت مشابهی نیز برای SWCNT های عامل دار شده با زئیترون آمین به دست آمد. علاوه بر این، نانولوله های پلیمری پیچیده شده نیز از محلول ترین نمونه ها هستند. SWCNT ها و MWCNT های عامل دار شده با پلیمرهای بسیار محلول PVA-VA، PPEI-EI و PEO و همچنین با قطعات دندرون مشتق شده از PEO نه تنها در حلال های آلی بلکه در آب نیز محلول هستند. گلوکزامین و ترکیبات پروتئینی با CNT ها بسیار محلول در آب هستند. چسباندن کمپلکس های فلزات واسطه به نانولوله ها حلالیت آن ها را در دی متیل فرمامید، دی متیل سولفوکسید، تتراهیدروفوران، متانول، کلروفرم، تولوئن و غیره افزایش می دهد. درخشندگی قوی برای CNT های متصل شیمیایی به پلیمرهای مشتق شده PVA-VA، PPEI-EI و dendron و mo-PEO گزارش شده است. بازده کوانتومی لومینسانس قابل توجه بود، ۱۱٪ برای MWCNT-PPEI-EI در کلروفرم در تحریک ۴۰۰ نانومتر. (Díez-Pascua, 2021) (Naqvi et al, 2020)

کاربردهای CNT های عامل دار

نانولوله های کربنی عملکردی شده کاربرد گسترده ای در زمینه های مختلف علم مواد، علوم زیست پزشکی، تصفیه آب و سیستم های تحویل دارو پیدا می کنند که جزئیات در زیر مورد بحث قرار می گیرد:

علم مواد

در زمینه علم مواد، F-CNT ها به طور گسترده برای توسعه نانوکامپوزیت های با کیفیت بالا مورد استفاده قرار می گیرند. استفاده از f-CNT ها برای ساخت کامپوزیت های پلیمری پیشرفته مزایای قابل توجهی را نسبت به استفاده از CNT های غیر عامل دار، با افزایش پراکندگی نانولوله های کربنی در ماتریس های پلیمری ارائه می دهد. بخش عملکردی پیوند سطحی را افزایش می دهد، در نتیجه، خروج فیبر در هنگام تنش یا درهم تنیدگی مکانیکی را در مقایسه با CNT های غیرعملکردی که در آن پراکندگی و پیوند بین سطحی یا درهم تنیدگی حداقل است، کاهش می دهد. برای مثال SWCNT های عاملدار کووالانسی به عنوان پرکننده با غلظت بیش از ۱ درصد وزنی در میزبانهای پلیمری مانند PMMA، PS و غیره استفاده شده است. (Soleyman et al, 2015) (Dubey et al, 2021) (Shofner et al, 2006) (Kim et al, 2012) برای نانوکامپوزیت های پلی استایرن-f-CNT، افزایش قابل توجهی در ویسکوزیته و الاستیسیته سیستم در نرخ های برش کم حتی در بارگذاری ۱ درصد وزنی در مقایسه با بارگذاری ۳ درصد وزنی CNT خالص که مانند مایع باقی می ماند، مشاهده شد. (Mitchell et al, 2002) (Barraza et al, 2002) مشخص شد که نانولوله های کربنی کپسوله شده پلیمری می توانند به خوبی در یک ماتریس نایلون ۶ در مقایسه با نانولوله های کربنی اصلاح نشده پراکنده شوند، به دلیل چسبندگی سطح مشترک بین نانولوله های کربنی کپسوله شده پلیمری و نایلون ۶ مشخص شد که استحکام تسلیم ۳۰ درصد و مدول یانگ بهبود یافته است. ۳۵ درصد تنها با ۱ درصد وزنی نانولوله های کربنی کپسوله شده پلیمری. بنابراین انحلال نانولوله های کربنی از طریق عامل دارسازی شیمیایی یک رویکرد مؤثر برای دستیابی به پراکندگی همگن نانولوله های کربنی در ماتریس های پلیمری برای نانوکامپوزیت های با کیفیت بالا است. CNT های عامل دار

همچنین با عمل به عنوان مواد پشتیبانی، کاربرد گسترده‌ای در کاتالیز دارند VO Nyamori و همکاران تکنیک‌های مختلف عامل‌سازی سطحی را برای بهبود خواص CNT برای استفاده به‌عنوان پشتیبان کاتالیزور، و همچنین روش‌های موجود برای بارگذاری نانوذرات کاتالیزور بر روی f-CNTs بررسی کرد. B. Ye و همکاران نانولوله کربنی فعال اکسیژن را برای کاهش کاتالیزوری انتخابی NOx با NH₃ گزارش کردند. گروه‌های عاملی اکسیژن بر روی سطح نانولوله‌های کربنی با عملیات اسیدی تولید شدند که به‌عنوان مکان‌های لنگر برای نانوذرات فلزات مختلف عمل می‌کردند. مواد کاربردی سنتز شده راندمان حذف NOx بیش از ۹۰٪ در دمای ۳۵۰-۳۸۰ درجه سانتیگراد را نشان دادند. مطالعات بیشتری به منظور نشان دادن اینکه نانوذرات فلزی که بر روی نانولوله‌های کربنی پشتیبانی می‌شوند، فعالیت کاتالیزوری بسیار بهبود یافته‌ای را انجام داده‌اند. Q. Wang و همکاران گزارش کرده‌اند که نانوذرات پلاتین رسوب‌شده روی نانولوله‌های کربنی عامل دار Nafion® فعالیت کاتالیزوری بسیار بالاتری را برای واکنش کاهش اکسیژن نشان می‌دهند. ماده سنتز شده همچنین سرعت تجزیه آهسته‌تری را در آزمایش دوام با شتاب الکتروشیمیایی نشان داد و آن را به یک الکتروکاتالیست بالقوه برای کاربردهای پیل سوختی تبدیل کرد. (Wu et al, 2011) (Wang et al, 2019) (Labulo et al, 2017) (Ye et al, 2020) (Melchionna et al, 2015) (Tessonnier et al, 2005) (John et al, 2012)

علاوه بر نانولوله‌های کربنی با پوشش فلزی، نانولوله‌های کربنی پر شده با فلز نیز کاربردهای امیدوارکننده‌ای در کاتالیز ناهمگن نشان داده‌اند. گائو و همکاران یک استراتژی ساده برای بارگذاری f-CNT های چند آمینه با CdSe QD و نانوذرات مغناطیسی Fe₃O₄ از طریق جاذبه‌های الکترواستاتیکی گزارش کرد. مشاهده شد که هم خواص نوری QD ها و هم خواص مغناطیسی نانوذرات Fe₃O₄ حفظ شد و محصولات حاصل کاربردهای بالقوه‌ای در نانو حسگرها، اپتوالکترونیک، کاتالیز و سایر زمینه‌ها نشان دادند. علاوه بر کاتالیز، نانولوله‌های کربنی فلزی با پوشش فلزی و پر شده با فلز به دلیل خاصیت جذب الکترومغناطیسی کاربرد گسترده‌ای در فناوری پنهانکاری پیدا می‌کنند. (Gui et al, 2009) (Lin et al, 2007) (Li et al, 2006)

علوم زیست پزشکی

تثبیت مولکول‌های زیستی روی CNT ها برای جفت کردن خواص الکترونیکی NT ها با ویژگی‌های تشخیص خاص بیوسیستم‌های بی حرکت، محققان را برانگیخته است تا از CNT ها به عنوان نوع جدیدی از مواد بیوسنسور کوچک شده استفاده کنند. به عنوان مثال پروتئین‌های متالوتیونین در داخل به دام افتادند و بر روی سطوح بیرونی MWCNTs با انتهای باز قرار گرفتند. همچنین مشخص شد که استرپتاویدین در MWCNT ها احتمالاً از طریق برهمکنش‌های آبریز بین نانولوله‌ها و حوزه‌های آبریز پروتئین‌ها جذب می‌شود. مولکول‌های DNA جذب شده روی MWCNT ها از طریق برهمکنش‌های غیر اختصاصی نیز مشاهده شدند. علاوه بر MWCNT ها، SWCNT ها نیز به صورت غیر کووالانسی عامل دار شده‌اند، و مولکول‌های بیولوژیکی مختلف متعاقباً روی f-SWCNT ها با درجه بالایی از کنترل و ویژگی تثبیت شده‌اند. هادون و همکاران استفاده از CNT های اصلاح شده شیمیایی را به عنوان بستری برای رشد نوروں‌ها گزارش کردند. مشاهده شد که با دستکاری بار حمل شده توسط f-CNT ها، می‌توان الگوی رشد و انشعاب فرآیندهای عصبی را کنترل کرد. دکر و همکاران گزارش کردند که آنزیم ردوکس گلوکز اکسیداز هنگامی که به CNT ها متصل می‌شود فعالیت آنزیمی آنها را حفظ می‌کند. همچنین، لوله پوشش داده شده با آنزیم به عنوان یک سنسور pH با تغییرات بزرگ و برگشت پذیر در هدایت بر روی تغییرات pH عمل می‌کند. (Guo et al, 1998) (Hu et al, 2004) (Chen et al, 2001) (Dubey et al, 2021) (Tsang et al, 1997) (Balavoine et al, 1999) (Besteman et al, 2003)

انواع مختلف برهمکنش‌های بیومولکولی با دیواره‌های جانبی CNT ها به طور گسترده مورد بررسی قرار گرفته است. به عنوان مثال، نمونه‌های محلول در آب IPEG-SWCNT به عنوان ماده اولیه در واکنش تبادل با پروتئین آلبومین سرم گاوی (BSA) تحت شرایط محیطی برای تهیه ترکیبات SWCNTs-BSA استفاده شده است. I PEG

SWCNTs همچنین در حلال های آلی مانند کلروفرم محلول است، اما مزدوج SWCNTs-BSA فقط در آب محلول است. بنابراین تغییر حلالیت به عنوان یک شاخص برای تبدیل استر به آمید در واکنش تبدیل عمل می کند. نتایج TEM تأیید کرده است که نمونه مزدوج حاوی SWCNT های به خوبی پراکنده است. (Wu et al, 2005) (Pantarotto et al, 2003) (Wang et al, 2003) (Zorbias et al, 2004) (Shim et al, 2002) (Panczyk et al, 2020) (Wolski et al, 2018) (Zhang et al, 2019)

تصفیه آب

تحقیق در مورد مواد ایمن موثر و اقتصادی که بتواند آلودگی های فعلی و آتی آب را از بین ببرد، موضوعی علمی و فناوری است که برای جامعه علمی اهمیت اولیه دارد و دانشمندان سراسر جهان عمیقاً درگیر این تحقیق هستند. در میان بسیاری از موادی که برای این منظور تولید شده اند، نانولوله های کربنی به ویژه نانولوله های کربنی عامل دار شده به طور گسترده برای کاربرد مذکور مورد تحقیق قرار گرفته اند. KM Lee و همکاران پتانسیل جذب F-CNT ها را برای حذف آلاینده های آب بررسی کرد (Lee et al, 2018). M. Barrejón و همکاران حذف جذبی آلاینده های آب را با استفاده از SWCNT های متقاطع شیمیایی مورد مطالعه قرار داد. (Barrejón et al, 2019) (Jame et al, 2016) آنها گزارش کردند که جذب های CNT دارای پیوند متقابل قابلیت جذب انتخابی همراه با قابلیت بازیافت خوب برای حذف روغن ها و مواد آلی از آب آلوده را نشان می دهند. جام و همکاران استفاده از فیلترهای CNT های فعال الکتروشیمیایی را به عنوان یک فناوری کارآمد برای تصفیه آب و فاضلاب با هدف قرار دادن آلاینده های شیمیایی و بیولوژیکی بررسی کرد. مزیت استفاده از فیلترهای CNT های فعال الکتروشیمیایی این است که آنها الکترواکسیداسیون اضافی آلاینده های جذب شده را فراهم می کنند و بنابراین اثربخشی درمان را افزایش می دهند. اصول کار، عوامل تاثیرگذار و آخرین پیشرفت های فیلترهای CNT فعال الکتروشیمیایی همراه با چالش ها و دیدگاه های آینده مورد بحث قرار گرفته اند. سی یانگ و همکاران فیلترهای CNT های اصلاح شده با اکسید فلز را برای تصفیه آب الکتروکاتالیستی به ویژه برای حذف فنل مطالعه کردند. مشاهده شد که عملکرد عملکرد CNT اصلاح شده در مقایسه با فیلترهای CNT خالی تقریباً دو برابر بود (Yang et al, 2019). در طیف گسترده ای از آلاینده های آب، CNT های مغناطیسی (MCNT) توسط وانگ و همکاران استفاده شده است (Wang et al, 2013). برای حذف قطرات روغن از آب آلوده. نویسندگان نانوذرات اکسید آهن سوپرپارامغناطیس (SPIONS) نانوذرات اکسید آهن را برای جداسازی نفت و آب طراحی، ساخته و ارزیابی کرده اند. آنها نشان داده اند که ماده سنتز شده روغن را از طریق یک مکانیسم دو مرحله ای حذف می کند، جایی که در مرحله اول MCNT ها در سطح مشترک روغن-آب پراکنده می شوند و در مرحله دوم قطرات روغن را با خود به وسیله آهنربا از آب بیرون می کشند. آنها همچنین اشاره کرده اند که ۸۰ درصد از ظرفیت جداسازی را می توان با شستشوی ۱۰ دقیقه ای با استفاده از ۱ میلی لیتر اتانول برای هر ۶ میلی گرم MCNT بازیابی کرد. جی لیو و همکاران از نانولوله های کربنی چند جداره عامل دار برای جداسازی روغن امولسیون شده از فاضلاب روغنی استفاده کردند (Liu et al, 2016). بر اساس مقاله اخیر N. Al-Jammal نانولوله های کربنی عامل دار برای حذف هیدروکربن از آب استفاده شده است (Al-Jammal et al, 2020). طبق گزارش اخیر TA Abdullah و همکاران f-CNT ها با موفقیت برای پاکسازی نشت نفت از آب استفاده شده اند (Abdullah et al, 2021). CNT های عامل دار نیز برای نمک زدایی استفاده شده اند. هونگ و همکاران استفاده از نانولوله های کربنی عامل دار شده برای نمک زدایی آب را گزارش کرد. در یک فرم غشایی، غشاهای نانوکامپوزیت نانولوله کربنی/پلی آمیدی عامل دار شده با زوئتریون برای نمک زدایی آب استفاده شده است (Hong et al, 2019). ZZ Chowdhury و همکاران جنبه فیزیکی و شیمیایی را همراه با مکانیسم کار غشاهای CNT اصلاح شده الکتروشیمیایی برای نمک زدایی و تصفیه آب بررسی کرد (Chowdhury et al, 2018). داس و همکاران سنتز و ارزیابی غشاهای نانوفیلتراسیون کامپوزیت پلیمری مبتنی بر نانولوله کربن عامل دار شده برای نمک زدایی را گزارش کرد (Das et

al, 2014). فراهانی و همکاران همچنین مطالعه غشاهای نانو فیلتراسیون مبتنی بر نانولوله های کربنی چند جداره آمین عامل دار شده با آمین را برای نمک زدایی به دلیل ظرفیت جذب بالای آنها گزارش کرد (Farahani et al, 2018). IG Wenten و همکاران پیشرفت عامل سازی CNT اعمال شده در فیلتراسیون غشایی را با توجه به خواص غشا و عملکرد آنها بررسی کرد (Wenten et al, 2017). Dubey و همکاران عملکرد نانولوله های کربنی خالص (P-CNTs) و نانولوله های کربنی پلی اتیلن گلیکول (PEG-CNTs) را برای حذف کروم (Cr) و روی (Zn) از فاضلاب باتری توسط فرآیند جذب دسته ای به عنوان تابعی از زمان تماس مورد مطالعه قرار دادند (Dubey et al, 2021). دوز جاذب و دما نتایج نشان داد که زمان تماس و دوز جاذب بهینه برای حذف کروم و روی توسط P-CNT و PEG-CNTs به ترتیب ۹۰ و ۵۰ دقیقه و ۰٫۳ گرم بود. این مطالعه نشان داد که PEG-CNT ها در مقایسه با P-CNT عملکرد بهتری داشتند. EM Elsehly و همکاران استفاده از نانولوله های کربنی عامل دار را برای ساخت فیلترها برای حذف کروم از محلول های آبی گزارش کرد (Elsehly et al, 2017). حذف فلزات سنگین از آب با استفاده از نانولوله های کربنی چند مرحله ای عامل دار شده توسط D. Budimirović و همکاران گزارش شده است (Budimirović et al, 2017). در گزارش اخیر MM Aslam و همکاران تهیه و کاربرد f-CNT ها برای تصفیه آب و فاضلاب بررسی شده است (Aslam et al, 2021). مشاهده شد که نانولوله های کربنی عامل دار ثابت کرده اند که نانومواد امیدوارکننده ای برای آلودگی زدایی آب به ویژه به دلیل ظرفیت جذب بالایشان هستند. Barkhudarov و همکاران گزارش فعالیت ضد باکتریایی عالی MWCNT های نانوذرات نقره را علیه دو باکتری بیماری زا، سودوموناس آئروژینوزا و استافیلوکوکوس اورئوس گزارش کردند (Barkhudarov et al, 2020). اخیراً اس ام الحکامی و همکاران استفاده از نانولوله های کربنی عامل دار شده با تابش مایکروویو ۱ (C18) octadecanol-برای حذف اشیریشیا کلی (E. coli) از آب گزارش شده است (Al-Hakami et al, 2013). آنها مشاهده کردند که CNT های اصلاح نشده تحت تابش مایکروویو تنها تا ۹۸٪ از باکتری ها را از آب حذف می کنند، در حالی که CNTs-C18 می توانند تا ۱۰۰٪ از باکتری ها را در شرایط مشابه حذف کنند.

سیستم تحویل دارو

نانولوله های عامل دار به دلیل کارایی بالای بارگذاری دارو و سطح فوق العاده بالا به عنوان یک وسیله نقلیه جدید و همه کاره برای دارورسانی ظاهر شده اند (Karimi et al, 2015). S. Sharma و همکاران اثر عاملداری سازی بر پتانسیل تحویل دارو CNT ها را مورد مطالعه قرار داد که در آن نتایج زمان مقاومت طولانی تری را با مشخصات رهش پایدار برای MWCNT های مهندسی شده سطح بارگذاری شده با دارو نشان داد (Sharma et al, 2016). S. Prakash و همکاران استفاده از f-CNT ها را به عنوان وسایل انتقال دارو در رابطه با درمان سرطان مرور کرد (Prakash et al, 2011). CL Lay و همکاران همچنین استفاده از F-CNT ها را برای تحویل داروی ضد سرطان مورد مطالعه قرار داد (Lay et al, 2011). آنها گزارش دادند که به طور گسترده ای مورد استفاده برای عامل دار کردن، پلی (اتیلن گلیکول) است که زیست سازگاری و پراکندگی CNT ها را در محلول آبی افزایش می دهد. اثربخشی درمان f-CNT های بارگذاری شده با داروهای ضد سرطان، مانند دوکسوروبیسین، و پاکلیتاکسل هر دو با تکنیک های *in vivo* و *in vitro* مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که f-CNT ها برای توسعه سیستم های تحویل منحصر به فرد برای داروهای ضد سرطان امیدوار کننده هستند. JM Tan و همکاران زیست سازگاری f-CNT ها را در طراحی سیستم های دارورسانی مورد بررسی قرار داد، جایی که رهاسازی دارو از CNT ها با استفاده از محرک های مختلف مانند میدان مغناطیسی یا الکتریکی و تغییرات در pH حاصل شد (Tan et al, 2014). آنها پارامترهای مختلفی را که مسئول دستیابی به راندمان درمانی بالاتر تحویل داروی هدفمند هستند، مورد بحث قرار داده اند. اخیراً S. Paliwal و همکاران، F-CNT ها را به عنوان یک سیستم انتقال داروی نانو حامل بررسی کردند (Paliwal et al, 2020). مطالعات مدل سازی مولکولی نیز برای به دست آوردن درک مکانیکی از عملکرد سطحی نانولوله های کربنی به عنوان یک نانوحامل با داروی ضد سرطان کلادریبین انجام شده است (Lotfi et al,

2018). مطالعات با استفاده از تئوری تابعی چگالی و محاسبات شبیه‌سازی دینامیک مولکولی برای بررسی عملکرد دارورسانی SWCNT‌های عامل‌دار شده با یک گروه اسید کربوکسیلیک برای داروی ضد سرطان فلوتامید در فاز گاز و همچنین محلول آب انجام شده است (Kamel et al, 2018). AA Bhirde و همکاران توزیع و پاکسازی پلی اتیلن گلیکول (PEG)-SWCNTs را به عنوان وسایل انتقال دارو برای داروی ضد سرطان سیس پلاتین مورد مطالعه قرار دادند، جایی که مهار رشد تومور در موش مورد مطالعه قرار گرفت (Bhirde et al, 2010). مطالعات نشان داد که SWCNT‌های کنترل در مقایسه با PEG-SWCNT ها به صورت توده‌های بزرگ در بافت‌های ریه قرار می‌گیرند که تجمع کم یا بدون آن را نشان می‌دهند. جی چن و همکاران استفاده از f-SWCNT ها را به عنوان وسیله‌ای برای تحویل دارو با هدف تومور مورد مطالعه قرار دادند. نتایج نشان داد که مواد دارای قدرت بالایی نسبت به رده‌های سلولی سرطانی خاص هستند. در بررسی اخیر، J. Jampilek و همکاران جدیدترین نانوسیستم‌های طراحی‌شده مبتنی بر گرافن و نانولوله‌های کربنی عامل‌دار را به‌طور عمده برای درمان ضد سرطان خلاصه کرد. (Jampilek et al, 2021)

توصیه‌های آینده

کارکردی کردن CNT ها باعث شده است که معایب مرتبط با CNT های بکر برطرف شود و همچنین ویژگی‌های آنها برای کاربردهای خاص تنظیم شود. علاوه بر این، در دسترس بودن طیف گسترده‌ای از رویکردهای عملکردی مورد بحث در این مقاله، فرصتی برای انتخاب عاقلانه یک روش خاص که منجر به عملکرد و عملکرد مورد نیاز می‌شود، می‌دهد. نه تنها گروه‌های عاملی به سطح و نوک نانولوله‌های کربنی اضافه شده‌اند، بلکه این نانومواد منحصر به فرد به‌عنوان وسیله‌ای حمل‌کننده مملو از انواع مولکول‌های بیولوژیکی و داروها برای تحویل هدفمندشان به هر عضوی از بدن انسان مورد استفاده قرار گرفته‌اند. با افزایش کاربرد F-CNT ها در مناطق مختلف، خطرات ناشی از قرار گرفتن در معرض آنها هم برای انسان و هم با محیط زیست افزایش می‌یابد. اگرچه مطالعات زیادی هر از گاهی انجام شده است که توجه جامعه علمی را به سمت معایب و خطرات ناشناخته مرتبط با این مواد جلب می‌کند، هنوز درک عمیق‌تر از آسیب آنها به محیط زیست و بدن انسان ضروری است. (Bianco et al, 2011) (Das et al, 2015) (Ma et al, 2010) (Singhai et al, 2020) (Hwang et al, 2017) (Zhang et al, 2010) (Liopo et al, 2006) (Pastorin et al, 2009) (Ménard-Moyon et al, 2010) از این نظر، گروه‌های عملکردی جدیدی توسط محققان مختلف برای مقابله با مسئله زیست‌سازگاری گزارش شده‌اند. چنین گروه‌هایی ممکن است برای عملکرد نانولوله‌های کربنی به منظور افزایش زیست‌سازگاری آنها ترکیب شوند. مقدار زیادی کار روی خواص عملکردی F-CNT ها انجام شده است که بدون شک کاربرد این ماده را افزایش می‌دهد. با این حال، هنوز حجم بیشتری از کار برای ساختن این ماده زیست‌دوستانه و سازگار با محیط زیست انجام نشده است. برای کاهش نگرانی سمیت f-CNT ها، ابزارهای محاسباتی نیز می‌توانند مانند Autodock Gaussian، و غیره مورد استفاده قرار گیرند. (Koromilas et al, 2014) (Allegri et al, 2016) (Rodrigues et al, 2013) (Mohammadi et al, 2020) (Ursini et al, 2012) (Coccini et al, 2010) (Song et al, 2019)

نتیجه‌گیری

CNT ها به دلیل خواص منحصر به فرد و کاربرد گسترده خود در حوزه‌های مختلف علم و فناوری، توجه جامعه علمی را به خود جلب کرده‌اند. اما آنها همچنین دارای معایبی هستند که مانع از تبدیل شدن آنها به مواد ایده‌آل برای کاربردهای پیشنهادی می‌شود. اولین مورد هزینه است. به طور معمول آنها با روش‌های مختلف به ویژه با تخلیه قوس، تبخیر لیزری و CVD سنتز می‌شوند. اما در حال حاضر تغییرات مختلفی در این تکنیک و همچنین تکنیک‌های جدید پدید آمده است که هزینه را به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد. از سوی دیگر، نانولوله‌های کربنی خام حاوی ناخالصی‌هایی مانند نانوذرات فلزی و کربن آمورف هستند که با استفاده از اسیدهای قوی و عوامل اکسیدکننده حذف می‌شوند. CNT های خالص شده بی‌اثر هستند و به دلیل نیروهای قوی و اندروال

تمایل به تجمع دارند و از این رو پراکندگی و اثر تقویت کننده سرکوب می شود. برای غلبه بر تجمع و افزایش پراکندگی، عملیاتی سازی مورد نیاز است. تکنیک‌های مختلف کووالانسی و غیرکووالانسی اگزوهدرال و اندوهدرال عامل‌سازی برای بهبود ویژگی‌های عملکردی آن‌ها استفاده می‌شود. CNT های عامل دار امکان مشتق سازی شیمیایی بیشتر را فراهم می کنند و بنابراین تطبیق پذیری بیشتری برای کاربردهای CNT ها در زمینه های مختلف مانند علم مواد، علوم زیست پزشکی و تصفیه آب دارند. نانولوله های کربنی عامل دار به طور گسترده مورد مطالعه قرار گرفته و با موفقیت به عنوان جاذب برای حذف آلاینده های سمی مانند کروم، آرسنیک، روی و غیره همراه با آلاینده های مایع مانند روغن ها و حلال های آلی مورد استفاده قرار گرفته اند. آنها برای ساخت غشاهای فوق العاده و نانو فیلتراسیون برای کاربرد نمک زدایی استفاده شده اند. نانولوله های کربنی عامل دار نیز برای گندزدایی آب با حذف میکروارگانیسم های بیماری زا از آب استفاده شده است. CNT های عامل دار همچنین برای انتقال دارو در تومورهای جامد و سرطان و بسیاری از کاربردهای زیست پزشکی دیگر مفید هستند.

منابع

- Iijima, S., & Ichihashi, T. (1993). Single-shell carbon nanotubes of 1-nm diameter. *nature*, 363(6430), 603-605.
- Dubey, R., Dutta, D., Sarkar, A., & Chattopadhyay, P. (2021). Functionalized carbon nanotubes: Synthesis, properties and applications in water purification, drug delivery, and material and biomedical sciences. *Nanoscale Advances*, 3(20), 5722-5744.
- Singh, K. K., Chaudhary, S. K., Venugopal, R., & Gaurav, A. (2017). Bulk synthesis of multi-walled carbon nanotubes by AC arc discharge method. *Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part N: Journal of Nanomaterials, Nanoengineering and Nanosystems*, 231(3), 141-151.
- Anazawa, K., Shimotani, K., Manabe, C., Watanabe, H., & Shimizu, M. (2002). High-purity carbon nanotubes synthesis method by an arc discharging in magnetic field. *Applied Physics Letters*, 81(4), 739-741.
- Shi, Z., Lian, Y., Liao, F. H., Zhou, X., Gu, Z., Zhang, Y., ... & Zhang, S. L. (2000). Large scale synthesis of single-wall carbon nanotubes by arc-discharge method. *Journal of physics and chemistry of solids*, 61(7), 1031-1036.
- Journet, C., Maser, W. K., Bernier, P., Loiseau, A., de La Chapelle, M. L., Lefrant, D. S., ... & Fischer, J. E. (1997). Large-scale production of single-walled carbon nanotubes by the electric-arc technique. *nature*, 388(6644), 756-758.
- Sun, X., Bao, W., Lv, Y., Deng, J., & Wang, X. (2007). Synthesis of high quality single-walled carbon nanotubes by arc discharge method in large scale. *Materials Letters*, 61(18), 3956-3958.
- Arepalli, S. (2004). Laser ablation process for single-walled carbon nanotube production. *Journal of nanoscience and nanotechnology*, 4(4), 317-325.
- Nayak, A. K., & Hasnain, M. S. (2019). *Plant polysaccharides-based multiple-unit systems for oral drug delivery* (pp. 67-82). Singapore:: Springer.
- Verma, B., Sewani, H., & Balomajumder, C. (2020). Synthesis of carbon nanotubes via chemical vapor deposition: an advanced application in the Management of Electroplating Effluent. *Environmental Science and Pollution Research*, 27(12), 14007-14018.
- Lee, C. J., Park, J. H., & Park, J. (2000). Synthesis of bamboo-shaped multiwalled carbon nanotubes using thermal chemical vapor deposition. *Chemical Physics Letters*, 323(5-6), 560-565.
- Li, W. Z., Wang, D. Z., Yang, S. X., Wen, J. G., & Ren, Z. F. (2001). Controlled growth of carbon nanotubes on graphite foil by chemical vapor deposition. *Chemical Physics Letters*, 335(3-4), 141-149.
- Zhang, Y. F., Tang, Y. H., Zhang, Y., Lee, C. S., Bello, I., & Lee, S. T. (2000). Deposition of carbon nanotubes on Si nanowires by chemical vapor deposition. *Chemical Physics Letters*, 330(1-2), 48-52.
- Su, M., Zheng, B., & Liu, J. (2000). A scalable CVD method for the synthesis of single-walled carbon nanotubes with high catalyst productivity. *Chemical physics letters*, 322(5), 321-326.
- Noury, O., Stöckli, T., Croci, M., & Bonard, A. C. J. M. (2001). Growth of carbon nanotubes on cylindrical wires by thermal chemical vapor deposition. *Chemical physics letters*, 346(5-6), 349-355.
- Rajaura, R. S., Singhal, I., Sharma, K. N., & Srivastava, S. (2019). Efficient chemical vapour deposition and arc discharge system for production of carbon nano-tubes on a gram scale. *Review of Scientific Instruments*, 90(12).
- Nikolaev, P., Bronikowski, M. J., Bradley, R. K., Rohmund, F., Colbert, D. T., Smith, K. A., & Smalley, R. E. (1999). Gas-phase catalytic growth of single-walled carbon nanotubes from carbon monoxide. *Chemical physics letters*, 313(1-2), 91-97.

- Vander Wal, R. L., Berger, G. M., & Hall, L. J. (2002). Single-walled carbon nanotube synthesis via a multi-stage flame configuration. *The Journal of Physical Chemistry B*, 106(14), 3564-3567.
- Huličová, D., Hosoi, K., Kuroda, S. I., Abe, H., & Oya, A. (2002). Carbon nanotubes prepared by spinning and carbonizing fine core-shell polymer microspheres. *Advanced Materials*, 14(6), 452-455.
- Edgar, K., & Spencer, J. L. (2004). Aerosol-based synthesis of carbon nanotubes. *Current Applied Physics*, 4(2-4), 121-124.
- Lofrano, R. C. Z., Rosolen, J. M., & Montoro, L. A. (2005). Synthesis of single-walled and multi-walled carbon nanotubes by arc-water method. *Carbon*, 43(1), 200.
- Shao, M., Wang, D., Yu, G., Hu, B., Yu, W., & Qian, Y. (2004). The synthesis of carbon nanotubes at low temperature via carbon suboxide disproportionation. *Carbon*, 42(1), 183-185.
- Li, M. W., Hu, Z., Wang, X. Z., Wu, Q., Chen, Y., & Tian, Y. L. (2004). Low-temperature synthesis of carbon nanotubes using corona discharge plasma at atmospheric pressure. *Diamond and Related Materials*, 13(1), 111-115.
- Li, Y. L., Kinloch, I. A., Shaffer, M. S., Geng, J., Johnson, B., & Windle, A. H. (2004). Synthesis of single-walled carbon nanotubes by a fluidized-bed method. *Chemical physics letters*, 384(1-3), 98-102.
- Vivekchand, S. R. C., Cele, L. M., Deepak, F. L., Raju, A. R., & Govindaraj, A. (2004). Carbon nanotubes by nebulized spray pyrolysis. *Chemical Physics Letters*, 386(4-6), 313-318.
- Robertson, D. H., Brenner, D. W., & Mintmire, J. W. (1992). Energetics of nanoscale graphitic tubules. *Physical Review B*, 45(21), 12592.
- Yu, M. F., Files, B. S., Arepalli, S., & Ruoff, R. S. (2000). Tensile loading of ropes of single wall carbon nanotubes and their mechanical properties. *Physical review letters*, 84(24), 5552.
- Yakobson, B. I., Brabec, C. J., & Bernholc, J. (1996). Nanomechanics of carbon tubes: instabilities beyond linear response. *Physical review letters*, 76(14), 2511.
- Tans, S. J., Verschueren, A. R., & Dekker, C. (1998). Room-temperature transistor based on a single carbon nanotube. *Nature*, 393(6680), 49-52.
- Wei, B. Q., Vajtai, R., & Ajayan, P. M. (2001). Reliability and current carrying capacity of carbon nanotubes. *Applied physics letters*, 79(8), 1172-1174.
- Hone, J., Llaguno, M. C., & Biercuk, M. J. (2002). a T. Johnson, B. Batlogg, Z. Benes, JE Fischer. *Appl. Phys. A Mater. Sci. Process*, 74, 339-343.
- Chen, J., Chen, S., Zhao, X., Kuznetsova, L. V., Wong, S. S., & Ojima, I. (2008). Functionalized single-walled carbon nanotubes as rationally designed vehicles for tumor-targeted drug delivery. *Journal of the American Chemical Society*, 130(49), 16778-16785.
- Ito, F., Konuma, K., & Okamoto, A. (2001). Electron emission from single-walled carbon nanotubes with sharpened bundles. *Journal of Applied Physics*, 89(12), 8141-8145.
- Avouris, P. (2002). Molecular electronics with carbon nanotubes. *Accounts of chemical research*, 35(12), 1026-1034.
- Safadi, B., Andrews, R., & Grulke, E. A. (2002). Multiwalled carbon nanotube polymer composites: synthesis and characterization of thin films. *Journal of applied polymer science*, 84(14), 2660-2669.
- Fan, S., Chapline, M. G., Franklin, N. R., Tomblor, T. W., Cassell, A. M., & Dai, H. (1999). Self-oriented regular arrays of carbon nanotubes and their field emission properties. *Science*, 283(5401), 512-514.
- Wang, Q. H., Setlur, A. A., Lauerhaas, J. M., Dai, J. Y., Seelig, E. W., & Chang, R. P. H. (1998). A nanotube-based field-emission flat panel display. *Applied Physics Letters*, 72(22), 2912-2913.
- Dillon, A., Jones, K. M., Bekkedahl, T. A., Kiang, C. H., Bethune, D. S., & Heben, M. J. (1997). Storage of hydrogen in single-walled carbon nanotubes. *Nature*, 386(6623), 377-379.
- Ali, S. M., Rao, K. V., Rao, J. R., Himabindu, V., Rao, M. V., & Viditha, V. (2011, November). Hydrogen storage of carbon materials by physisorption. In *International Conference on Nanoscience, Engineering and Technology (ICONSET 2011)* (pp. 1-4). IEEE.
- Moreira, L., Fulchiron, R., Seytre, G., Dubois, P., & Cassagnau, P. (2010). Aggregation of carbon nanotubes in semidilute suspension. *Macromolecules*, 43(3), 1467-1472.
- Chen, Q., Saltiel, C., Manickavasagam, S., Schadler, L. S., Siegel, R. W., & Yang, H. (2004). Aggregation behavior of single-walled carbon nanotubes in dilute aqueous suspension. *Journal of Colloid and Interface Science*, 280(1), 91-97.
- Dyke, C. A., & Tour, J. M. (2004). Overcoming the insolubility of carbon nanotubes through high degrees of sidewall functionalization. *Chemistry—A European Journal*, 10(4), 812-817.

- Zhu, J., Kim, J., Peng, H., Margrave, J. L., Khabashesku, V. N., & Barrera, E. V. (2003). Improving the dispersion and integration of single-walled carbon nanotubes in epoxy composites through functionalization. *Nano letters*, 3(8), 1107-1113.
- Yang, Q. S., Li, B. Q., He, X. Q., & Mai, Y. W. (2014). Modeling the mechanical properties of functionalized carbon nanotubes and their composites: design at the atomic level. *Advances in Condensed Matter Physics*, 2014.
- Noordadi, M., Mehrnejad, F., Sajedi, R. H., Jafari, M., & Ranjbar, B. (2018). The potential impact of carboxylic-functionalized multi-walled carbon nanotubes on trypsin: A Comprehensive spectroscopic and molecular dynamics simulation study. *PLoS One*, 13(6), e0198519.
- Wolski, P., Nieszporek, K., & Panczyk, T. (2017). Pegylated and folic acid functionalized carbon nanotubes as pH controlled carriers of doxorubicin. Molecular dynamics analysis of the stability and drug release mechanism. *Physical Chemistry Chemical Physics*, 19(13), 9300-9312.
- Merum, S., Veluru, J. B., & Seeram, R. (2017). Functionalized carbon nanotubes in bio-world: Applications, limitations and future directions. *Materials Science and Engineering: B*, 223, 43-63.
- Basheer, B. V., George, J. J., Siengchin, S., & Parameswaranpillai, J. (2020). Polymer grafted carbon nanotubes—Synthesis, properties, and applications: A review. *Nano-Structures & Nano-Objects*, 22, 100429.
- Alshehri, R., Ilyas, A. M., Hasan, A., Arnaout, A., Ahmed, F., & Memic, A. (2016). Carbon nanotubes in biomedical applications: factors, mechanisms, and remedies of toxicity: miniperspective. *Journal of medicinal chemistry*, 59(18), 8149-8167.
- Beg, S., Rahman, M., Jain, A., Saini, S., Hasnain, M. S., Swain, S., ... & Akhter, S. (2018). Emergence in the functionalized carbon nanotubes as smart nanocarriers for drug delivery applications. In *Fullerens, Graphenes and Nanotubes* (pp. 105-133). William Andrew Publishing.
- Pennetta, C., Floresta, G., Graziano, A. C. E., Cardile, V., Rubino, L., Galimberti, M., ... & Barbera, V. (2020). Functionalization of single and multi-walled carbon nanotubes with polypropylene glycol decorated pyrrole for the development of doxorubicin nano-conveyors for cancer drug delivery. *Nanomaterials*, 10(6), 1073.
- Farghali, A. A., Abdel Tawab, H. A., Abdel Moaty, S. A., & Khaled, R. (2017). Functionalization of acidified multi-walled carbon nanotubes for removal of heavy metals in aqueous solutions. *Journal of Nanostructure in Chemistry*, 7, 101-111.
- Ali, S., Rehman, S. A. U., Luan, H. Y., Farid, M. U., & Huang, H. (2019). Challenges and opportunities in functional carbon nanotubes for membrane-based water treatment and desalination. *Science of the Total Environment*, 646, 1126-1139.
- Dubey, R., Dutta, D., Sarkar, A., & Chattopadhyay, P. (2021). Functionalized carbon nanotubes: Synthesis, properties and applications in water purification, drug delivery, and material and biomedical sciences. *Nanoscale Advances*, 3(20), 5722-5744.
- Ma, L., Dong, X., Chen, M., Zhu, L., Wang, C., Yang, F., & Dong, Y. (2017). Fabrication and water treatment application of carbon nanotubes (CNTs)-based composite membranes: a review. *Membranes*, 7(1), 16.
- Variava, M. F., Church, T. L., Harris, A. T., & Minett, A. I. (2013). Polyol-assisted functionalization of carbon nanotubes—a perspective. *Journal of Materials Chemistry A*, 1(30), 8509-8520.
- Lordi, V., Yao, N., & Wei, J. (2001). Method for supporting platinum on single-walled carbon nanotubes for a selective hydrogenation catalyst. *Chemistry of Materials*, 13(3), 733-737.
- Yu, R., Chen, L., Liu, Q., Lin, J., Tan, K. L., Ng, S. C., ... & Hor, T. A. (1998). Platinum deposition on carbon nanotubes via chemical modification. *Chemistry of Materials*, 10(3), 718-722.
- Zhang, W., Chen, J., Swiegers, G. F., Ma, Z. F., & Wallace, G. G. (2010). Microwave-assisted synthesis of Pt/CNT nanocomposite electrocatalysts for PEM fuel cells. *Nanoscale*, 2(2), 282-286.
- Li, L., & Xing, Y. (2007). Pt–Ru nanoparticles supported on carbon nanotubes as methanol fuel cell catalysts. *The Journal of Physical Chemistry C*, 111(6), 2803-2808.
- Waje, M. M., Wang, X., Li, W., & Yan, Y. (2005). Deposition of platinum nanoparticles on organic functionalized carbon nanotubes grown in situ on carbon paper for fuel cells. *Nanotechnology*, 16(7), S395.
- Shi, J., Wang, Z., & Li, H. L. (2006). Selfassembly of gold nanoparticles onto the surface of multiwall carbon nanotubes functionalized with mercaptobenzene moieties. *Journal of Nanoparticle Research*, 8, 743-747.
- Muhammad, A., Yusof, N. A., Hajian, R., & Abdullah, J. (2016). Decoration of carbon nanotubes with gold nanoparticles by electroless deposition process using ethylenediamine as a cross linker. *Journal of Materials Research*, 31(18), 2897-2905.

- Jiang, K., Eitan, A., Schadler, L. S., Ajayan, P. M., Siegel, R. W., Grobert, N., ... & Terrones, M. (2003). Selective attachment of gold nanoparticles to nitrogen-doped carbon nanotubes. *Nano Letters*, 3(3), 275-277.
- Ellis, A. V., Vijayamohan, K., Goswami, R., Chakrapani, N., Ramanathan, L. S., Ajayan, P. M., & Ramanath, G. (2003). Hydrophobic anchoring of monolayer-protected gold nanoclusters to carbon nanotubes. *Nano Letters*, 3(3), 279-282.
- Hwang, G. L., Hwang, K. C., Shieh, Y. T., & Lin, S. J. (2003). Preparation of carbon nanotube encapsulated copper nanowires and their use as a reinforcement for Y-Ba-Cu-O superconductors. *Chemistry of materials*, 15(6), 1353-1357.
- Sarlak, N., Adeli, M., Karimi, M., Bordbare, M., & Farahmandnejad, M. A. (2013). Quantitative study on the interaction of Ag^+ and Pd^{2+} with CNT-graft-PCA (polycitric acid) in aqueous solution. *Journal of Molecular Liquids*, 180, 39-44.
- Fujigaya, T., & Nakashima, N. (2015). Non-covalent polymer wrapping of carbon nanotubes and the role of wrapped polymers as functional dispersants. *Science and technology of advanced materials*, 16(2), 024802.
- Tan, S. H., Goak, J. C., Lee, N., Kim, J. Y., & Hong, S. C. (2007, April). Functionalization of Multi-Walled Carbon Nanotubes with Poly (2-ethyl-2-oxazoline). In *Macromolecular Symposia* (Vol. 249, No. 1, pp. 270-275). Weinheim: WILEY-VCH Verlag.
- Zheng, M., Jagota, A., Semke, E. D., Diner, B. A., McLean, R. S., Lustig, S. R., ... & Tassi, N. G. (2003). DNA-assisted dispersion and separation of carbon nanotubes. *Nature materials*, 2(5), 338-342.
- Steuerman, D. W., Star, A., Narizzano, R., Choi, H., Ries, R. S., Nicolini, C., ... & Heath, J. R. (2002). Interactions between conjugated polymers and single-walled carbon nanotubes. *The Journal of Physical Chemistry B*, 106(12), 3124-3130.
- Star, A., Liu, Y., Grant, K., Ridvan, L., Stoddart, J. F., Steuerman, D. W., ... & Heath, J. R. (2003). Noncovalent sidewall functionalization of single-walled carbon nanotubes. *Macromolecules*, 36(3), 553-560.
- Tang, B. Z., & Xu, H. (1999). Preparation, alignment, and optical properties of soluble poly (phenylacetylene)-wrapped carbon nanotubes. *Macromolecules*, 32(8), 2569-2576.
- Fernando, K. S., Lin, Y., Wang, W., Kumar, S., Zhou, B., Xie, S. Y., ... & Sun, Y. P. (2004). Diminished band-gap transitions of single-walled carbon nanotubes in complexation with aromatic molecules. *Journal of the American Chemical Society*, 126(33), 10234-10235.
- Chen, R. J., Zhang, Y., Wang, D., & Dai, H. (2001). Noncovalent sidewall functionalization of single-walled carbon nanotubes for protein immobilization. *Journal of the American Chemical Society*, 123(16), 3838-3839.
- Murakami, H., Nomura, T., & Nakashima, N. (2003). Noncovalent porphyrin-functionalized single-walled carbon nanotubes in solution and the formation of porphyrin-nanotube nanocomposites. *Chemical Physics Letters*, 378(5-6), 481-485.
- Xia, H., Wang, Q., & Qiu, G. (2003). Polymer-encapsulated carbon nanotubes prepared through ultrasonically initiated in situ emulsion polymerization. *Chemistry of materials*, 15(20), 3879-3886.
- Kang, Y., & Taton, T. A. (2003). Micelle-encapsulated carbon nanotubes: a route to nanotube composites. *Journal of the American Chemical Society*, 125(19), 5650-5651.
- Zhou, W., Lv, S., & Shi, W. (2008). Preparation of micelle-encapsulated single-wall and multi-wall carbon nanotubes with amphiphilic hyperbranched polymer. *European polymer journal*, 44(3), 587-601.
- Arnold, M. S., Guler, M. O., Hersam, M. C., & Stupp, S. I. (2005). Encapsulation of carbon nanotubes by self-assembling peptide amphiphiles. *Langmuir*, 21(10), 4705-4709.
- Arnold, M. S., Guler, M. O., Hersam, M. C., & Stupp, S. I. (2005). Encapsulation of carbon nanotubes by self-assembling peptide amphiphiles. *Langmuir*, 21(10), 4705-4709.
- Qu, L., & Dai, L. (2005). Substrate-enhanced electroless deposition of metal nanoparticles on carbon nanotubes. *Journal of the American Chemical Society*, 127(31), 10806-10807.
- Choi, H. C., Shim, M., Bangsaruntip, S., & Dai, H. (2002). Spontaneous reduction of metal ions on the sidewalls of carbon nanotubes. *Journal of the American Chemical Society*, 124(31), 9058-9059.
- Quinn, B. M., Dekker, C., & Lemay, S. G. (2005). Electrodeposition of noble metal nanoparticles on carbon nanotubes. *Journal of the American Chemical Society*, 127(17), 6146-6147.
- Li, P. J., Chai, Y., Zhou, X. L., Zhang, Q. F., & Wu, J. L. (2005). Fullerenes, Nanotub. *Carbon Nanostruct*, 13, 377-383.
- Zhang, Y., Franklin, N. W., Chen, R. J., & Dai, H. (2000). Metal coating on suspended carbon nanotubes and its implication to metal-tube interaction. *Chemical Physics Letters*, 331(1), 35-41.

- Okazaki, T., Suenaga, K., Hirahara, K., Bandow, S., Iijima, S., & Shinohara, H. (2002). Electronic and geometric structures of metallofullerene peapods. *Physica B: Condensed Matter*, 323(1-4), 97-99.
- Allen, C. S., Ito, Y., Robertson, A. W., Shinohara, H., & Warner, J. H. (2011). Two-dimensional coalescence dynamics of encapsulated metallofullerenes in carbon nanotubes. *ACS nano*, 5(12), 10084-10089.
- Hirahara, K., Suenaga, K., Bandow, S., Kato, H., Okazaki, T., Shinohara, H., & Iijima, S. (2000). One-dimensional metallofullerene crystal generated inside single-walled carbon nanotubes. *Physical Review Letters*, 85(25), 5384.
- Tománek, D. (2005). Carbon-based nanotechnology on a supercomputer. *Journal of Physics: Condensed Matter*, 17(13), R413.
- Burteaux, B., Claye, A., Smith, B. W., Monthieux, M., Luzzi, D. E., & Fischer, J. E. (1999). Abundance of encapsulated C60 in single-wall carbon nanotubes. *Chemical Physics Letters*, 310(1-2), 21-24.
- Grigorian, L., Williams, K. A., Fang, S., Sumanasekera, G. U., Loper, A. L., Dickey, E. C., ... & Eklund, P. C. (1998). Reversible intercalation of charged iodine chains into carbon nanotube ropes. *Physical review letters*, 80(25), 5560.
- Fan, X., Dickey, E. C., Eklund, P. C., Williams, K. A., Grigorian, L., Buczko, R., ... & Pennycook, S. J. (2000). Atomic arrangement of iodine atoms inside single-walled carbon nanotubes. *Physical Review Letters*, 84(20), 4621.
- Díez-Pascual, A. M. (2021). Chemical functionalization of carbon nanotubes with polymers: a brief overview. *Macromol*, 1(2), 64-83.
- Naqvi, S. T. R., Rasheed, T., Hussain, D., ul Haq, M. N., Majeed, S., Ahmed, N., & Nawaz, R. (2020). Modification strategies for improving the solubility/dispersion of carbon nanotubes. *Journal of Molecular Liquids*, 297, 111919.
- Soleyman, R., Hirbod, S., & Adeli, M. (2015). Advances in the biomedical application of polymer-functionalized carbon nanotubes. *Biomaterials science*, 3(5), 695-711.
- Dubey, R., Dutta, D., Sarkar, A., & Chattopadhyay, P. (2021). Functionalized carbon nanotubes: Synthesis, properties and applications in water purification, drug delivery, and material and biomedical sciences. *Nanoscale Advances*, 3(20), 5722-5744.
- Shofner, M. L., Khabashesku, V. N., & Barrera, E. V. (2006). Processing and mechanical properties of fluorinated single-wall carbon nanotube-polyethylene composites. *Chemistry of Materials*, 18(4), 906-913.
- Kim, S. W., Kim, T., Kim, Y. S., Choi, H. S., Lim, H. J., Yang, S. J., & Park, C. R. (2012). Surface modifications for the effective dispersion of carbon nanotubes in solvents and polymers. *Carbon*, 50(1), 3-33.
- Mitchell, C. A., Bahr, J. L., Arepalli, S., Tour, J. M., & Krishnamoorti, R. (2002). Dispersion of functionalized carbon nanotubes in polystyrene. *Macromolecules*, 35(23), 8825-8830.
- Barraza, H. J., Pompeo, F., O'Rea, E. A., & Resasco, D. E. (2002). SWNT-filled thermoplastic and elastomeric composites prepared by miniemulsion polymerization. *Nano letters*, 2(8), 797-802.
- Labulo, A. H., Martincigh, B. S., Omondi, B., & Nyamori, V. O. (2017). Advances in carbon nanotubes as efficacious supports for palladium-catalysed carbon-carbon cross-coupling reactions. *Journal of Materials Science*, 52(16), 9225-9248.
- Ye, B., Kim, S. I., Lee, M., Ezazi, M., Kim, H. D., Kwon, G., & Lee, D. H. (2020). Synthesis of oxygen functionalized carbon nanotubes and their application for selective catalytic reduction of NO_x with NH₃. *RSC advances*, 10(28), 16700-16708.
- Melchionna, M. I. C. H. E. L. E., Marchesan, S. I. L. V. I. A., Prato, M. A. U. R. I. Z. I. O., & Fornasiero, P. (2015). Carbon nanotubes and catalysis: the many facets of a successful marriage. *Catalysis Science & Technology*, 5(8), 3859-3875.
- Tessonnier, J. P., Pesant, L., Ehret, G., Ledoux, M. J., & Pham-Huu, C. (2005). Pd nanoparticles introduced inside multi-walled carbon nanotubes for selective hydrogenation of cinnamaldehyde into hydrocinnamaldehyde. *Applied Catalysis A: General*, 288(1-2), 203-210.
- John, J., Gravel, E., Namboothiri, I. N., & Doris, E. (2012). Advances in carbon nanotube-noble metal catalyzed organic transformations. *Nanotechnology Reviews*, 1(6), 515-539.
- Planeix, J. M., Coustel, N., Coq, B., Brotons, V., Kumbhar, P. S., Dutartre, R., ... & Ajayan, P. M. (1994). Application of carbon nanotubes as supports in heterogeneous catalysis. *Journal of the American Chemical Society*, 116(17), 7935-7936.
- Wu, B., Kuang, Y., Zhang, X., & Chen, J. (2011). Noble metal nanoparticles/carbon nanotubes nanohybrids: synthesis and applications. *Nano Today*, 6(1), 75-90.
- Wang, Q., Dai, N., Zheng, J., & Zheng, J. P. (2019). Preparation and catalytic performance of Pt supported on Nafion® functionalized carbon nanotubes. *Journal of Electroanalytical Chemistry*, 854, 113508.

- Li, W., Gao, C., Qian, H., Ren, J., & Yan, D. (2006). Multi-amino-functionalized carbon nanotubes and their applications in loading quantum dots and magnetic nanoparticles. *Journal of Materials Chemistry*, 16(19), 1852-1859.
- Lin, H., Zhu, H., Guo, H., & Yu, L. (2007). Investigation of the microwave-absorbing properties of Fe-filled carbon nanotubes. *Materials Letters*, 61(16), 3547-3550.
- Gui, X., Ye, W., Wei, J., Wang, K., Lv, R., Zhu, H., ... & Wu, D. (2009). Optimization of electromagnetic matching of Fe-filled carbon nanotubes/ferrite composites for microwave absorption. *Journal of Physics D: Applied Physics*, 42(7), 075002.
- Guo, Z., Sadler, P. J., & Tsang, S. C. (1998). Immobilization and visualization of DNA and proteins on carbon nanotubes. *Advanced Materials*, 10(9), 701-703.
- Balavoine, F., Schultz, P., Richard, C., Mallouh, V., Ebbesen, T. W., & Mioskowski, C. (1999). Helical crystallization of proteins on carbon nanotubes: a first step towards the development of new biosensors. *Angewandte Chemie International Edition*, 38(13-14), 1912-1915.
- Tsang, S. C., Guo, Z., Chen, Y. K., Green, M. L., Hill, H. A. O., Hambley, T. W., & Sadler, P. J. (1997). Immobilization of platinated and iodinated oligonucleotides on carbon nanotubes. *Angewandte Chemie International Edition in English*, 36(20), 2198-2200.
- Dubey, R., Dutta, D., Sarkar, A., & Chattopadhyay, P. (2021). Functionalized carbon nanotubes: Synthesis, properties and applications in water purification, drug delivery, and material and biomedical sciences. *Nanoscale Advances*, 3(20), 5722-5744.
- Chen, R. J., Zhang, Y., Wang, D., & Dai, H. (2001). Noncovalent sidewall functionalization of single-walled carbon nanotubes for protein immobilization. *Journal of the American Chemical Society*, 123(16), 3838-3839.
- Hu, H., Ni, Y., Montana, V., Haddon, R. C., & Parpura, V. (2004). Chemically functionalized carbon nanotubes as substrates for neuronal growth. *Nano letters*, 4(3), 507-511.
- Besteman, K., Lee, J. O., Wiertz, F. G., Heering, H. A., & Dekker, C. (2003). Enzyme-coated carbon nanotubes as single-molecule biosensors. *Nano letters*, 3(6), 727-730.
- Wu, W., Wieckowski, S., Pastorin, G., Benincasa, M., Klumpp, C., Briand, J. P., ... & Bianco, A. (2005). Targeted delivery of amphotericin B to cells by using functionalized carbon nanotubes. *Angewandte Chemie International Edition*, 44(39), 6358-6362.
- Pantarotto, D., Partidos, C. D., Graff, R., Hoebeker, J., Briand, J. P., Prato, M., & Bianco, A. (2003). Synthesis, structural characterization, and immunological properties of carbon nanotubes functionalized with peptides. *Journal of the American Chemical Society*, 125(20), 6160-6164.
- Wang, S., Humphreys, E. S., Chung, S. Y., Delduco, D. F., Lustig, S. R., Wang, H., ... & Jagota, A. (2003). Peptides with selective affinity for carbon nanotubes. *Nature materials*, 2(3), 196-200.
- Zorbas, V., Ortiz-Acevedo, A., Dalton, A. B., Yoshida, M. M., Dieckmann, G. R., Draper, R. K., ... & Musselman, I. H. (2004). Preparation and characterization of individual peptide-wrapped single-walled carbon nanotubes. *Journal of the American Chemical Society*, 126(23), 7222-7227.
- Shim, M., Shi Kam, N. W., Chen, R. J., Li, Y., & Dai, H. (2002). Functionalization of carbon nanotubes for biocompatibility and biomolecular recognition. *Nano letters*, 2(4), 285-288.
- Panczyk, T., Wojton, P., & Wolski, P. (2020). Molecular dynamics study of the interaction of carbon nanotubes with telomeric DNA fragment containing noncanonical G-quadruplex and i-motif forms. *International journal of molecular sciences*, 21(6), 1925.
- Wolski, P., Nieszporek, K., & Panczyk, T. (2018). G-quadruplex and i-motif structures within the telomeric DNA duplex. A molecular dynamics analysis of protonation states as factors affecting their stability. *The Journal of Physical Chemistry B*, 123(2), 468-479.
- Zhang, Y., Li, F., Li, M., Mao, X., Jing, X., Liu, X., ... & Zuo, X. (2019). Encoding carbon nanotubes with tubular nucleic acids for information storage. *Journal of the American Chemical Society*, 141(44), 17861-17866.
- Lee, K. M., Wong, C. P. P., Tan, T. L., & Lai, C. W. (2018). Functionalized carbon nanotubes for adsorptive removal of water pollutants. *Materials Science and Engineering: B*, 236, 61-69.
- Barrejón, M., Syrgiannis, Z., Burian, M., Bosi, S., Montini, T., Fornasiero, P., ... & Prato, M. (2019). Cross-linked carbon nanotube adsorbents for water treatment: tuning the sorption capacity through chemical functionalization. *ACS applied materials & interfaces*, 11(13), 12920-12930.

- Jame, S. A., & Zhou, Z. (2016). Electrochemical carbon nanotube filters for water and wastewater treatment. *Nanotechnology Reviews*, 5(1), 41-50.
- Yang, S. Y., Vecitis, C. D., & Park, H. (2019). Electrocatalytic water treatment using carbon nanotube filters modified with metal oxides. *Environmental Science and Pollution Research*, 26, 1036-1043.
- Wang, H., Lin, K. Y., Jing, B., Krylova, G., Sigmon, G. E., McGinn, P., ... & Na, C. (2013). Removal of oil droplets from contaminated water using magnetic carbon nanotubes. *Water research*, 47(12), 4198-4205.
- Liu, J., Li, X., Jia, W., Ding, M., Zhang, Y., & Ren, S. (2016). Separation of emulsified oil from oily wastewater by functionalized multiwalled carbon nanotubes. *Journal of Dispersion Science and Technology*, 37(9), 1294-1302.
- Al-Jammal, N., Abdullah, T. A., Juzsakova, T., Zsirka, B., Cretescu, I., Vágvölgyi, V., ... & Domokos, E. (2020). Functionalized carbon nanotubes for hydrocarbon removal from water. *Journal of Environmental Chemical Engineering*, 8(2), 103570.
- Abdullah, A. S., & Douglas, C. (2021). Halo blight of mungbean in Australia. *Crops*, 1(1), 3-7.
- Hong, Y., Zhang, J., Zhu, C., Zeng, X. C., & Francisco, J. S. (2019). Water desalination through rim functionalized carbon nanotubes. *Journal of Materials Chemistry A*, 7(8), 3583-3591.
- Chan, W. F., Chen, H. Y., Surapathi, A., Taylor, M. G., Shao, X., Marand, E., & Johnson, J. K. (2012). ACS Nano 2013, 7, 5308; b) D. Cohen-Tanugi, J. C. Grossman. *Nano Lett*, 12, 3602.
- Chowdhury, Z. Z., Sagadevan, S., Johan, R. B., Shah, S. T., Adebisi, A., Md, S. I., & Rafique, R. F. (2018). A review on electrochemically modified carbon nanotubes (CNTs) membrane for desalination and purification of water. *Materials Research Express*, 5(10), 102001.
- Das, R., Ali, M. E., Abd Hamid, S. B., Ramakrishna, S., & Chowdhury, Z. Z. (2014). Carbon nanotube membranes for water purification: A bright future in water desalination. *Desalination*, 336, 97-109.
- Farahani, M. H. D. A., Hua, D., & Chung, T. S. (2018). Cross-linked mixed matrix membranes (MMMs) consisting of amine-functionalized multi-walled carbon nanotubes and P84 polyimide for organic solvent nanofiltration (OSN) with enhanced flux. *Journal of Membrane Science*, 548, 319-331.
- Sianipar, M., Kim, S. H., Iskandar, F., & Wenten, I. G. (2017). Functionalized carbon nanotube (CNT) membrane: progress and challenges. *RSC advances*, 7(81), 51175-51198.
- Dubey, R., Dutta, D., Sarkar, A., & Chattopadhyay, P. (2021). Functionalized carbon nanotubes: Synthesis, properties and applications in water purification, drug delivery, and material and biomedical sciences. *Nanoscale Advances*, 3(20), 5722-5744.
- Elshehly, E. M., Chechenin, N. G., Makunin, A. V., Motaweh, H. A., & Leksina, E. G. (2017). Functionalized carbon nanotubes based filters for chromium removal from aqueous solutions. *Water Science and Technology*, 75(7), 1564-1571.
- Budimirović, D., Veličković, Z. S., Bajić, Z., Milošević, D. L., Nikolić, J. B., Drmanić, S. Ž., & Marinković, A. D. (2017). Removal of heavy metals from water using multistage functionalized multiwall carbon nanotubes. *Journal of the Serbian Chemical Society*, 82(10), 1175-1191.
- Aslam, M. M. A., Kuo, H. W., Den, W., Usman, M., Sultan, M., & Ashraf, H. (2021). Functionalized carbon nanotubes (CNTs) for water and wastewater treatment: preparation to application. *Sustainability*, 13(10), 5717.
- Barkhudarov, E. M., Kossyi, I. A., Anpilov, A. M., Ivashkin, P. I., Artem'ev, K. V., Moryakov, I. V., ... & Gudkov, S. V. (2020). New nanostructured carbon coating inhibits bacterial growth, but does not influence on animal cells. *Nanomaterials*, 10(11), 2130.
- Al-Hakami, S. M., Khalil, A. B., Laoui, T., & Atieh, M. A. (2013). Fast disinfection of Escherichia coli bacteria using carbon nanotubes interaction with microwave radiation. *Bioinorganic chemistry and applications*, 2013.
- Karimi, M., Solati, N., Amiri, M., Mirshekari, H., Mohamed, E., Taheri, M., ... & Hamblin, M. R. (2015). Carbon nanotubes part I: preparation of a novel and versatile drug-delivery vehicle. *Expert opinion on drug delivery*, 12(7), 1071-1087.
- Sharma, S., Mehra, N. K., Jain, K., & Jain, N. K. (2016). Effect of functionalization on drug delivery potential of carbon nanotubes. *Artificial cells, nanomedicine, and biotechnology*, 44(8), 1851-1860.
- Prakash, S., Malhotra, M., Shao, W., Tomaro-Duchesneau, C., & Abbasi, S. (2011). Polymeric nanohybrids and functionalized carbon nanotubes as drug delivery carriers for cancer therapy. *Advanced drug delivery reviews*, 63(14-15), 1340-1351.
- Lay, C. L., Liu, J., & Liu, Y. (2011). Functionalized carbon nanotubes for anticancer drug delivery. *Expert review of medical devices*, 8(5), 561-566.

- Tan, J. M., Arulsevan, P., Fakurazi, S., Ithnin, H., & Hussein, M. Z. (2014). A review on characterizations and biocompatibility of functionalized carbon nanotubes in drug delivery design. *Journal of Nanomaterials*, 2014, 111-111.
- Paliwal, S., Pandey, K., Pawar, S., Joshi, H., & Bisht, N. (2020). A Review on Carbon Nanotubes: As a Nano carrier Drug Delivery System. *Indian Journal of Pharmaceutical Sciences*, 82(5).
- Lotfi, M., Morsali, A., & Bozorgmehr, M. R. (2018). Comprehensive quantum chemical insight into the mechanistic understanding of the surface functionalization of carbon nanotube as a nanocarrier with cladribine anticancer drug. *Applied Surface Science*, 462, 720-729.
- Kamel, M., Raissi, H., Morsali, A., & Shahabi, M. (2018). Assessment of the adsorption mechanism of Flutamide anticancer drug on the functionalized single-walled carbon nanotube surface as a drug delivery vehicle: An alternative theoretical approach based on DFT and MD. *Applied Surface Science*, 434, 492-503.
- Bhirde, A. A., Patel, S., Sousa, A. A., Patel, V., Molinolo, A. A., Ji, Y., ... & Rusling, J. F. (2010). Distribution and clearance of PEG-single-walled carbon nanotube cancer drug delivery vehicles in mice. *Nanomedicine*, 5(10), 1535-1546.
- Jampilek, J., & Kralova, K. (2021). Advances in drug delivery nanosystems using graphene-based materials and carbon nanotubes. *Materials*, 14(5), 1059.
- Bianco, A., Kostarelos, K., & Prato, M. (2011). Making carbon nanotubes biocompatible and biodegradable. *Chemical communications*, 47(37), 10182-10188.
- Das, R., Hamid, S. B. A., Ali, M. E., Annuar, M. S. M., Samsudin, E. M. B., & Bagheri, S. (2015). Covalent functionalization schemes for tailoring solubility of multi-walled carbon nanotubes in water and acetone solvents. *Science of Advanced Materials*, 7(12), 2726-2737.
- Ma, P. C., Siddiqui, N. A., Marom, G., & Kim, J. K. (2010). Dispersion and functionalization of carbon nanotubes for polymer-based nanocomposites: A review. *Composites Part A: Applied Science and Manufacturing*, 41(10), 1345-1367.
- Singhai, N. J., & Ramteke, S. (2020). Functionalized carbon nanotubes: Emerging applications in the diverse biomedical arena. *Current Nanoscience*, 16(2), 170-186.
- Hwang, Y., Park, S. H., & Lee, J. W. (2017). Applications of functionalized carbon nanotubes for the therapy and diagnosis of cancer. *Polymers*, 9(1), 13.
- Zhang, Y., Bai, Y., & Yan, B. (2010). Functionalized carbon nanotubes for potential medicinal applications. *Drug discovery today*, 15(11-12), 428-435.
- Liopo, A. V., Stewart, M. P., Hudson, J., Tour, J. M., & Pappas, T. C. (2006). Biocompatibility of native and functionalized single-walled carbon nanotubes for neuronal interface. *Journal of nanoscience and nanotechnology*, 6(5), 1365-1374.
- Pastorin, G. (2009). Crucial functionalizations of carbon nanotubes for improved drug delivery: a valuable option?. *Pharmaceutical research*, 26, 746-769.
- Ménard-Moyon, C., Venturelli, E., Fabbro, C., & Samori, C. (2010). , T. Da Ros, K. Kostarelos, M. Prato and A. Bianco. *Expert Opin. Drug Discovery*, 5, 691-707.
- Koromilas, N. D., Lainioti, G. C., Gialeli, C., Barbouri, D., Kouravelou, K. B., Karamanos, N. K., ... & Kallitsis, J. K. (2014). Preparation and toxicological assessment of functionalized carbon nanotube-polymer hybrids. *PLoS One*, 9(9), e107029.
- Allegri, M., Perivoliotis, D. K., Bianchi, M. G., Chiu, M., Pagliaro, A., Koklioti, M. A., ... & Bussolati, O. (2016). Charitidis CA Toxicity Determinants of Multi-Walled Carbon Nanotubes: The Relationship between Functionalization and Agglomeration. *Toxicol. Rep*, 3, 230-243.
- Rodrigues, D. F., Jaisi, D. P., & Elimelech, M. (2013). Toxicity of functionalized single-walled carbon nanotubes on soil microbial communities: implications for nutrient cycling in soil. *Environmental science & technology*, 47(1), 625-633.
- Mohammadi, E., Zeinali, M., Mohammadi-Sardoo, M., Iranpour, M., Behnam, B., & Mandegary, A. (2020). The effects of functionalization of carbon nanotubes on toxicological parameters in mice. *Human & Experimental Toxicology*, 39(9), 1147-1167.
- Ursini, C. L., Cavallo, D., Fresegna, A. M., Ciervo, A., Maiello, R., Casciardi, S., ... & Iavicoli, S. (2012). Study of cytotoxic and genotoxic effects of hydroxyl-functionalized multiwalled carbon nanotubes on human pulmonary cells. *Journal of Nanomaterials*, 2012, 7-7.

- Coccini, T., Roda, E., Sarigiannis, D. A., Mustarelli, P., Quartarone, E., Profumo, A., & Manzo, L. (2010). Effects of water-soluble functionalized multi-walled carbon nanotubes examined by different cytotoxicity methods in human astrocyte D384 and lung A549 cells. *Toxicology*, 269(1), 41-53.
- Song, G., Guo, X., Zong, X., Du, L., Zhao, J., Lai, C., & Jin, X. (2019). Toxicity of functionalized multi-walled carbon nanotubes on bone mesenchymal stem cell in rats. *Dental materials journal*, 38(1), 127-135.