

لایه نشانی مواد آلی توسط پلاسمای مایکروویو

شکری، بابک^۱؛ خراسانی، محمد^۱؛ شریفیان، مهدی^۲؛ حافظ خیابانی، ندا^۲

^۱ گروه فیزیک دانشگاه شهید بهشتی، اوین، تهران

^۲ پژوهشکده لیزر و پلاسما دانشگاه شهید بهشتی، اوین، تهران

چکیده

پلیمریزاسیون پلاسمایی یک روش مغاید برای نشاندن پلیمر بر روی سطوح ذرات و مواد است که خصوصیات آن به طور قابل توجهی متفاوت با ویژگی های ترکیبی پلیمرهای خطی یا ارتباط عرضی است. از بخار متیل متاکریلات گاز آرگون در فشار پایین و توسط پلاسمای مایکروویو (MW) غیر تعادلی برای نشاندن یک لایه فیلم پلیمری بر روی سطوح خارجی ذرات سیلیکا استفاده شده است. در این آزمایش یک طراحی ویژه برای ساختن راکتور به کار گرفتیم، علاوه بر این، ورود مونومرها به طور موقعیت آمیزی توسط انتقال ماده مونومر به درون محفظه توسط عبور جریان گاز از درون ظرف حاوی مونومر انجام شد. فیلم پلیمری پلاسمایی توسط طیف سنج تبدیل فوریه مادون قرمز (FTIR) شناسایی گردید.

Deposition of organic materials by microwave plasma

Shokri, Babak^{1,2}; Khorasani, Mohammad¹; Sharifian, Mehdi²; Hafez Khiabani, Neda²

¹Physics Department, Shahid Beheshti University, Tehran

²Laser and Plasma research Institute, Shahid Beheshti University, Tehran

Abstract


Plasma polymerization is a beneficial technique for polymer coating on the surfaces of particles and materials whose properties significantly differ from those of conventionally synthesized linear or cross-linked polymers. A methyl methacrylate/argon low pressure non-equilibrium microwave (MW) plasma was used to deposit a layer of polymer film on the outer surfaces of the silica particles. In this experiment we used a specific design for the fluidized bed reactor. Furthermore, entrancing of the monomers into the reactor has been successfully set-up by purging of the monomer with carrier gas. The plasma-polymerized films were characterized by Fourier Transform Infrared spectroscopy (FTIR).

مقدمه

می شود [۲]، ولی روش های پلیمریزاسیون شیمیایی دیگر، جهت ایجاد پیوند عرضی نیاز به عامل پیوند دهنده دارند. به عبارت دیگر ذرات (با مقیاس میکرو و نانو) کاربردهای وسیعی در شاخه های مختلف صنعت مانند پرکردن مواد مرکب، نقاشی، بیوتکنولوژی و غیره دارند [۳-۴]. اصلاح سطح ذرات یکی از ابزار کلیدی است که جامعه فن آوری در قرن ۲۱ را به پیش می برد. این بخش که بطور منحصر به فرد و علمی در حال رشد سریع است، بر روی ویژگی های سطح ذرات متمرکز می باشد [۵-۸]. اصلاح سطح برای گسترش کارایی ذرات توسط نشاندن فیلم های پلیمری پلاسمایی، یک فن آوری رایج در حال رشد است [۹].

همان طور که می دانیم پلیمریزاسیون پلاسمائی به عنوان یک روش اصلاح سطح مواد در صنعت و بیوپزشکی از اهمیت فراوانی برخوردار می باشد. در پلیمریزاسیون پلاسمائی، تبدیل مولکول های سبک (مونومرها)، به مولکول های سنگین (پلیمرها)، به کمک ذرات پرانرژی پلاسما مانند الکترون ها، یون ها و رادیکال ها امکان پذیر است. پلیمریزاسیون پلاسمائی از لحاظ خصوصیات فیزیکی و شیمیایی متفاوت از پلیمریزاسیون مرسوم شامل رادیکال ها و یون هاست، حتی اگر مونومر های مشابه در هر دو پلیمریزاسیون به کار گرفته شده باشد [۱]. روش های شیمیایی به زمان بیشتری نسبت به روش های پلاسمائی نیاز دارد. پلیمریزاسیون پلاسمائی سبب ایجاد پیوندهای عرضی، بدون استفاده عامل پیوند دهنده،

انضمام موجبر سطحی (Sairem, GMP 03 KED)، محفظه خلاً از جنس شیشه کوارتز، پمپ روتاری (Edwards)، فشارسنج پیرانی و شیرهای سوزنی، می‌باشد. تصویر چینش آزمایش در شکل ۱ آمده است.




شکل ۱ : چینش آزمایش

مولد مایکروویو توسط چرخاننده فریت به بار متصل شده است. سپس امواج مایکروویو به واسطه تنظیم کردن مقاومت ظاهری در امتداد موجبر به صورت امواج سطحی منتشر می‌شوند. برای دست یابی به شدت بالای میدان الکتریکی، از دو لوله فلزی کوتاه (ارتفاع ۲۰ سانتیمتر و قطر داخلی ۵ سانتیمتر) استفاده شده است که توسط ورود و خروج آب خنک می‌شوند. مولد مایکروویو به طور شاخص برای کاربردهای پلاسمائی (حکاکی، کندوپاش، منبع یون، تخلیه الکتریکی، لایه‌نشانی الماس، اصلاح سطح، پلیمریزاسیون پلاسمائی و...)، صنعتی، پزشکی و کاربردهای علمی مورد استفاده قرار می‌گیرد. به علاوه توان خالص روی بار (تخلیه پلاسمائی) توسعه توان فرودی و بازتابی آشکارساز معین می‌شود. برای کاهش توان بازتابی از تطبیق امپدانس به کمک میله‌های تنظیم کننده استفاده می‌کنیم. تخلیه در محفظه خلاً (ساخته شده توسط آزمایشگر) ایجاد می‌گردد. راکتور پلاسمائی، شامل ستونی از جنس کوارتز به ارتفاع ۶۰ سانتیمتر و قطر داخلی ۵ سانتیمتر می‌باشد. این راکتور دارای قابلیت اصلاح سطحی ذرات زیرلایه است. پودرهای سیلیکاژل با قطر میانگین ذرهای ۵ میکرومتر به عنوان نمونه جهت اصلاح پلاسمائی مورد استفاده قرار گرفته است. ذرات خالص به طور شدید در پایین راکتور توسط بهمنز مغناطیسی (شکل ۱) به هم زده می‌شوند تا سطح آنها تازه شده و در مجاورت پلاسمای لایه نشانی سطحی یکنواخت قرار گیرند. ازیک میله مغناطیسی

پروسه اصلاح سطح توسط پلاسمای سرد برای اولین بار در سال ۱۹۶۰ توسعه یافت [۴-۳]. به علاوه، هنگامی که شرایط محیط پلاسمای بهینه باشد، تخلخل می‌تواند بدون تغییر باقی بماند. این یک نکته مهم در موقعیت حاضر است، زیرا تخلخل در ذرات برای رشد سلول در ساختار داخلی ضروری است [۱۱]. این فرایند فقط خصوصیات سطحی و نه ویژگی‌های حجمی ماده را تغییر می‌دهد. فن‌آوری پلاسمایک یک پروسه در دمای اتاق و سازگار با محیط زیست است که مصرف انرژی را کاهش می‌دهد و غیره [۱۲]. فعالیت‌های بسیاری درباره کاربرد و جنبه عملی اکریلات و متاکریلات برای جدا کردن کروماتوگرافیک مواد شیمیایی وجود دارد [۱۳-۱۵]. پلیمریزاسیون پلاسمائی می‌تواند به عنوان یک روش جالب برای نشاندن مواد مطلوب برروی صفحات ذره سیلیکاژل به جای روش‌های مرسوم به کار رود. در تحقیق فوق ما می‌خواهیم این هدف را برای آماده کردن ذرات سیلیکاژل کاربردی مطلوب، آزمایش کنیم. روش تخلیه مایکروویو با فرکانس ۲/۴۵ گیگا هرتز برای شکل دادن گروههای رادیکالی برروی سطح ذرات سیلیکاژل به کار گرفته می‌شود و سپس متیل متاکریلات (C₅H₈O₂) برروی آن پیوند داده می‌شود. باید به این نکته توجه شود که پلاسمای مایکروویو نسبت به منابع پلاسمایی دیگر دارای انرژی میانگین الکترون و چگالی انرژی بالاتر است. این پلاسمای تواند در گستره بزرگی از فشارها و سرعت‌های شارش گاز به مورد استفاده قرار بگیرد. مزیت کاربری آسان و راکتور بدون الکترود که از خوردگی الکترود و آلودگی جلوگیری می‌کند سبب می‌شود که روش پلاسمای مایکروویو نسبت به منابع دیگر پلاسمایی روش برتری باشد. پس از اصلاح با پلاسمای مایکروویو، از طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز (FTIR) جهت شناسایی ذرات نشانده شده، استفاده شده است. آزمایش‌های (Karlsruhe) Bruker Tensor FTIR با طیف سنج مادون قرمز 27 انجام شده است.

روش آزمایش

تجهیزات آزمایشی به کار رفته برای لایه‌نشانی پلیمری به طور عمده شامل یک مولد مایکروویو (۲/۴۵ گیگا هرتز و ۳۰۰ وات) به



شکل ۳: نمودار طیف مادون قرمز ذرات اصلاح شده و نشده

باندهای جذبی مربوط به پیوندهای شیمیایی برای حالت اصلاح شده در مقایسه با حالت اصلاح نشده، در جدول ۱ فهرست شده است.

جدول ۱. باندهای جذبی طیف سنج مادون قرمز فیلمهای پلیمری متیل متاکریلات

مرور به پیوند	باند جذبی (cm^{-1})
O-H	۳۵۰۰
کششی CH_2	۲۹۲۵
کششی متقارن CH_3	۲۸۵۸
خمشی CH_2	۱۴۲۶
کششی گروههای استری C=O	۱۷۲۸
ارتعاشی کششی Si-O-Si	۹۶۹


نتیجه گیری

به طور خلاصه، در این تحقیق فیلم متاکریلات بر روی ذرات سیلیکاژل توسط سیستم پلیمریزاسیون پلasmای مایکروویو نشانده شده است. پوشش دهی به طور تقریب در تمام ابعاد ذره یکنواخت است. چنین مشخصه هایی از پوشش دهی در ایجاد ساختارهای منحصر به فرد نانو و میکرو، در ایجاد خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و پزشکی و در روش های ترکیب بدیع و پیشگام، ضروری است. پوشش های پلیمری اضافه شده توسط پلasmای بر روی سطح پودر می تواند سبب کاهش به هم چسبیدگی نیز گردد.

برای به هم زدن ذرات استفاده شده است. ورود مونومرها از ظرف حاوی مونومر به درون محفظه پلیمریزاسیون پلasmائی توسط عبور جریان گاز از درون مایع و ایجاد حباب انجمام می شود. وارد شدن گاز و مونومر توسط دو شیر سوزنی هنگامی که فشار محفظه با فشار سنج پیرانی نشان داده می شود، کنترل می گردد. پارامتر اصلی محل ورود گاز و بخارهای مونومر به محفظه راکتور، فشار پلasmائی و ورود گاز و بخار مونومر برای به بالا پرتاب کردن ذرات استفاده می شود. در حین آزمایش ها، فشار و توان تخلیه به ترتیب در ۲ میلی بار و ۱۰۰ وات ثابت نگه داشته شد. شارش گاز محفظه، به گونه ای بود که فشار داخل راکتور در زمانی که ظرف محتوى مونومر خالی بود، ۰/۸ میلی بار باشد. زمان اصلاح پلasmائی ۳۰ دقیقه بود.

نتایج و بحث

mekanizm و اکنش می تواند این گونه توصیف شود: (شکل ۲ را ببینید).



شکل ۲: مکانیزم واکنش پلیمریزاسیون

پلasmای سطح ذرات سیلیکاژل برخورد می کند و سطوح آن ها را فعال می کند. سپس تعدادی رادیکال بر روی سطح آن تشکیل می شود. هنگامی که رادیکال ها با مونومرهای متیل متاکریلات واکنش می دهند، پلیمر متیل متاکریلات، بر روی سطوح ذرات سیلیکاژل پیوند می خورد.

برای آنالیز فیلم های پوشش داده شده، آزمایش طیف سنجی مادون قرمز (FTIR)، بر روی ذرات پوشش دهی شده انجام گرفت، که در شکل ۳ نشان داده شده است.

منابع

- [۱]P.K. Chu, J.Y. Chen, L.P. Wang, and N. Huang, Materials Science and Engineering, (2002), R **36**, 143.
- [۲]M. Ohno, K. Ohno, and Junkichi Sohma, Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, (1987), **25**, 1273.
- [۳]F. Bretagnol, M. Tatoulian, F. Arefi Khonsari, G. Lorang, and J. Amouroux, Reactive and Functional Polymers (2004), **61**, 221
- [۴]J. Pichal, J. Koller, L. Aubrecht, T. Vatuna, P. Spatenka, and J. Wiener, Czech. J. Phys. (2004), **54**, 828.
- [۵]P. He, D. Shi, J. Lian, L. M. Wang, Rodney C. Ewing, W. V. Ooij, W. Z. Li, and Z. F. Ren, Appl. Phys. (2005), Lett **86**, 043107.
- [۶]R. W. Siegel, Nanostruct. Mater. (1993), **3**, 1.
- [۷]C. D. Stucky and J. E. MacDougall, Science, (1990), **247**, 669.
- [۸]H. Gleiter, Nanostruct. Mater. (1995), **6**, 3.
- [۹]J. G. Calderon, A. Harsch, G. W. Gross, and R. B. Timmons, J. Biomed. Mater. Res, (1998), **42**, 597.
- [۱۰]Yasuda H. Plasma Polymerization. Boston: Academic Press (1985).
- [۱۱]M. L. Steen, W. C. Flory, N. E. Capps, and E. R. Fisher, Chem. Mater, (2001), **13**, 2749.
- [۱۲]D. Shi, P. He, Jie Lian, Lumin Wang, and Wim J. van Ooij, J. Mater, (2002), Res, **17**, 2555.
- [۱۳]X. Shu, L. Chen, B. Yang, Y. Guan, Journal of Chromatography A, (2004), **1052**, 205.
- [۱۴]T. Caykaraa, S. Sirin Alaslana, M. Gurub, H. Bodugozc, and O. Guvenc, Radiation Physics and Chemistry, article in press.
- [۱۵]Zh. Jiang, N. W. Smith, P. D. Ferguson, and M. R. Taylor, Journal of Biochemical and Biophysical Methods, (2007), **70**, 39.