

## آینه لیزرهای فرابنفش جهت استفاده در لیزرهای اگزایمر

ژاله، بابک<sup>۱</sup>; ملکی، محمد هادی<sup>۲</sup>; کریمان، بهجت سادات<sup>۱</sup>; قشلاقی، مریم<sup>۳</sup>; حجتی راد، هاشم<sup>۲</sup>

<sup>۱</sup> گروه فیزیک دانشگاه پویا علی سینا، همدان

<sup>۲</sup> پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، پژوهشکده لیزر و اپتیک

### چکیده

در این تحقیق انواع مواد زیرلایه اپتیکی و پوشش‌ها که اصولاً در لیزرهای اگزایمر و فرابنفش استفاده می‌شوند مورد پژوهش قرار گرفتند. سه نمونه با مواد (الف) روی زیرلایه BK7<sup>۱</sup>، (ب) روی زیرلایه  $MgF_2+LiF_3$  و (ج) روی زیرلایه  $BK7$  ساخته شد. از مقایسه طیف عبور و انعکاس نمونه های ساخته شده ملاحظه می‌گردد که در بازه طول موج ۲۴۱-۴۰۰ نانومتر (ناحیه فرابنفش) آینه Al دارای بیشترین انعکاس است و در صورتیکه لایه محافظ  $MgF_2$  روی آن انباست گردد، می‌توان از آن در ساخت رزونانس‌های اکسترنال لیزرها فرا بنتش استفاده نمود.

### Ultraviolet Laser Mirror for using in Excimer Lasers

Jaleh, Babak<sup>1</sup>; Maleky, Hadi<sup>2</sup>; Kariman, Behjat Sadat<sup>1</sup>; Gheshlaghi, Maryam<sup>2</sup>; Hojjati Rad, Hashem<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Physics Department, Bu Ali Sina University, Hamedan

<sup>2</sup> Nuclear Science & Technology Research Institute (NSTRI) Laser & Optics Research School

### Abstract

In this work the various types of optical substrate material and coatings that used principally in excimer and UV laser has been studied. Three sample are made with, a)  $MgF_2$  on the BK7, b)  $MgF_2+LiF_3$  on the fused silica c) Al on the BK7 .From compare of transmittion and reflection spectrums from above samples, we understand that in the region 248-400 nm, Al mirror has maximum of reflection. And if Al mirror was protected with  $MgF_2$ , use in manufacturing of external resonators in UV lasers.

PACS No 46

مسائل ویژه‌ای مطرح می‌گردد، همچنین زیرلایه مناسب جهت بکار

### مقدمه

گیری در این ناحیه، محدود می‌باشد. مواد نوری فرابنفش و پوشش آنها نقش کلیدی در تکنولوژی تصویری لیزر دارند. شکل مواد اپتیکی که کاربرد وسیعی در ساخت عدسی‌ها، آینه‌ها و دیگر قطعات اپتیکی و برای عبور و انعکاس کامل انرژی فرابنفش به داخل کاواک لیزر را دارند، حائز اهمیت می‌باشد.

از آنجایی که شیشه‌های اپتیکی مانند K9 و BK7 در مقابل نور

فرابنفش، جذب قوی دارند نمی‌توان از آن‌ها به عنوان ماده نوری فعال برای طیف فرابنفش استفاده نمود.

رايج ترين مواد زير لایه که در پوشش‌های فرابنفش مورد استفاده قرار می‌گيرند عبارتند از:

(باریم فلوراید)، (لیم فلوراید)، (کلسیم فلوراید) و (سیلیکای مذاب). پوشش مواد، در عبور و انعکاس پرتو و به طور کلی در کیفیت تصاویر سیستمهای اپتیکی مؤثرند. و در نورشناسی کاواک درونی لیزرهای اگزایمر و دیگر لیزرهای فرابنفش کاربرد دارند. در طیف ناحیه فرابنفش به دلیل بالا بودن انرژی فوتون و درجه پراکندگی


(BaF<sub>2</sub>) (Barium Fluoride), (LiF<sub>3</sub>) (Lithium Fluoride), (CaF<sub>2</sub>) (Calcium Fluoride)

و (Fused Silica) (Silicate Glass).

لایه‌نشانی با کیفیت و خلوص، بالا برای تولید لنزها و آینه‌ها در طول موج‌های ناحیه طیفی فرابنفش، توسط فوتون با انرژی بالا

نمونه‌ها توسط دستگاه لایه نشانی مدل بالزرز ۷۶۰ با روش فیزیکی انباستخت در خلاء Physical Vaporation Deposition (PVD) جنس اولین نمونه  $MgF_2$  است که در دستگاه فوق توسط تفنگ الکترونی (Electron Gun) در فشار  $6 \times 10^{-6}$  torr تبخیر شده و بر روی زیر لایه انباستخت گردید. دمای زیر لایه  $200^{\circ}C$  و Rate تبخیر  $0.35\text{ nm/s}$  و در نهایت ضخامت لایه  $800\text{ nm}$  شد.

پس از لایه نشانی، نمونه‌ها توسط دستگاه طیف‌سنج Carry 500 طیف‌سنجی گردید و طیف انعکاسی و عبوری آنها نسبت به طول موج اندازه‌گیری شد.



شکل (۱) طیف انعکاسی و عبوری  $MgF_2$  را نشان می‌دهد. نمونه بعدی پوشش  $MgF_2+LaF_3$  می‌باشد که در فشار  $150^{\circ}C$  و  $0.35\text{ nm/s}$  Rate در فشار  $6 \times 10^{-6}$  torr تبخیر شده و دمای زیر لایه  $150^{\circ}C$  بر روی زیر لایه فیوز سیلیکا انباستخت گردید.  $LaF_3$  در این پوشش ۳۰٪ کل حجم پوشش و  $MgF_2$  ۷۰٪ کل حجم پوشش را تشکیل می‌دهند. میزان نسبت حجمی  $MgF_2$  و  $LaF_3$  با استفاده از آزمایش RBS بدست آمد. این آینه بازتاب ۹۸٪ در طول موج  $193\text{ nm}$  دارد. شکل (۲) طیف انعکاسی و عبوری را نشان می‌دهد. بنابراین می‌توان از آن به عنوان آینه عقب و انتقال دهنده پرتو، در لیزر اگزایمر ArF استفاده کرد.

آینه‌های آلومینیومی که به طور ساده و ارزان قیمت تولید می‌شوند، کاربرد گسترده‌ای در قطعات اپتیک لیزری دارند. استفاده از

امکان پذیر است. ناخالصی‌های درون عدسی‌ها یا پوشش‌ها تبدیل به مراکزی برای جذب فوتون‌های فرابنفش می‌شوند که منجر به اثرات گرمایی، انبساط و شکستن مواد می‌شود. خلوص و کیفیت بالای مواد اولیه اپتیکی عاملی مهم در بالا بردن آستانه تخریب سیستم‌های اپتیکی می‌باشد.

مواد زیر لایه اپتیکی فرابنفش، به طور متنوعی در ساخت قطعات اپتیکی عدسی‌ها به کار می‌روند. زیر لایه‌هایی که در عناصر اپتیکی به کار می‌روند عبارتند از:

عبوری: (ضعیف کننده‌ها، عدسی‌ها، پنجره‌ها).  
بازتابی: (مقسم پرتوها، آینه‌ها).


ترکیب آینه‌ها و عدسی‌ها در انتقال باریکه‌ی نور لیزر مهم هستند. در کاربردهای عبوری علاوه بر این که کیفیت مواد اپتیکی مهم می‌باشد ویژگی سطح لایه نشانی شده نیز دارای اهمیت است در حالی که در بازتاب فقط کیفیت سطح لایه نشانی مهم است. چون لیزرها گران قیمت هستند لذا تولیدشان مستقیماً به راندمان اپتیکی آنها وابسته است.

در بسیاری از موارد، پوشش‌ها بر روی زیر لایه اپتیکی تحت خلا بالا به روشن تبخیر یا کندوپاش انباستخت می‌شوند [۲۱ و ۲۲]. جنس پوشش‌های بکار رفته در آینه‌های لیزرها فرابنفش دی‌الکتریک‌ها، فلزها و نیمه‌رسانها می‌باشد. پوشش‌های دی‌الکتریک از نوع دی‌اکسیدها، سولفیدها، فلوریدها و تلوریدها هستند. و مهم‌ترین فلزهای به کار رفته برای آینه‌های اپتیکی آلومینیوم، کروم، نقره و طلا می‌باشند. اولین عامل تلفات بازتاب، جذب انرژی در خود پوشش است، که بیشتر از جذب زیر لایه‌های شیشه‌ای که با کیفیت بالایی پولیش شده‌اند، می‌باشد. زیر لایه‌ها که قبل از پوشش به خوبی تمیز شده‌اند می‌توانند آلودگی را در خود جذب کرده و به کیفیت پوشش آسیب برسانند.

## آزمایشات و نتایج

موادی که در پوشش آینه‌های فرابنفش استفاده می‌شوند عبارتند از:  $MgF_2$ ,  $Cu, Al, LaF_3$  ( $CaF_2, HfO_2$ ). که در این تحقیق ما از مواد  $MgF_2$ ,  $MgF_2+LaF_3$ ,  $Al$  برای لایه نشانی استفاده کردیم.

شکل (۳) طیف بازتابی را در ناحیه UV نشان می دهد. در بعضی از مقالات اشاره شده است اگر پوشش آلمینیوم در معرض گاز  $N_2$  قرار گیرد بازتاب بهتری را ایجاد می کند [3].




### نتیجه گیری

معمولًا می توان از آینه های که پوشش آلمینیوم دارد به عنوان بازتاب کننده نور لیزر های فرابنفش در بازه ۲۴۸-۴۰۰ نانومتر استفاده کرد. برای جلوگیری اکسید شدن آینه آلمینیومی می توان یک لایه  $MgF_2$  بر روی لایه آلمینیومی لایه نشانی نمود. این آینه با وجود آن که بازتاب بالایی در طول موج ۱۹۳ نانومتر دارد، به علت پدیده نورکنگی در این طول موج و پایین بودن آستنانه تخریب، در لیزر اگزایمر آرگون فلوراید مورد استفاده قرار نمی گیرد. ولی در رزوناتور های اکسترنال لیزر های کربیتون فلوراید و زنون کلراید کاربرد دارد.

### مراجع

- [1] D.J.Elliott, *Ultraviolet laser technology and applications*, Academic press(1995).
- [2] M.M.Abdel-Aziz,Osama.A.Azim, L.A.Abdel-Wahab,M.M.Seddlik,UV protection filters by dielectric multilayer thin films on Glass Bk- 7 and Infrasil 301, *Science*252(2006) 8716-8723.
- [3] M.F.Perea,J.A.Aznarez , J.C.Angos, J.I.Larruguert, J.A.Mendez , *Far Ultraviolet reflectance variation of MgF<sub>2</sub>-protected aluminum films under controlled exposure to the main components of atmosphere , Thin Solid film* 497(2006)249-253.

آلومینیوم دارای پیچیدگی کمتری نسبت به دی الکتریک چند لایه ای دارد. ولی پوشش آلمینیوم نیازمند محافظت در برابر تخریب لیزر می باشد. کاواک درونی لیزر باید توانایی مقاومت در برابر گاز های خورنده ترکیبی را داشته باشد. گاز های (آرگون فلوراید، کربیتون فلوراید، زنون کلراید...) در تولید فوتون های فرابنفش در تخلیه الکتریکی محیط فعال لیزر استفاده می شوند. به دلیل اینکه آینه عقب کاواک های لیزر نیازمند تامین بازتاب بالا هستند، بنابراین تلفات فوتون فرابنفش باید مینیمم باشد. محدودیتی آینه آلمینیومی این است که در محیط فعال لیزری نمی توان بدون لایه محافظه مورد استفاده قرار گیرد بنابراین باید در خارج محیط فعال (بیرون کاواک) استفاده شود.



### LaF<sub>3</sub>+MgF<sub>2</sub>

بازتاب بالای آینه های آلمینیومی با سطحی با جلای بالای اولیه فراهم می شود و خلوص بالای آلمینیوم در رسیدن به بازتاب بالا مهم است و گاهی اوقات ورود کمترین ناخالصی در حین لایه نشانی بازتاب را به میزان ۲۰-۳۰٪ کاهش می دهد، همچنین سرعت انباست، و فشار محیط بر روی بازتاب، موثر است و قابل ذکر است اگر دمای زیر لایه خیلی بالا رود آلمینیوم در حین تبخیر تبدیل به اکسید آلمینیوم شده که یک نوع آلودگی می باشد که موجب کاهش بازتاب می شود.

در نمونه سوم آلمینیوم را در فشار  $2 \times 10^{-4}$  torr و با دمای زیر لایه کمتر از  $100^{\circ}\text{C}$  و  $100\text{ nm/s}$  Rate در روی زیر لایه انباسته شد. در آینه آلمینیوم برای اینکه از تشکیل اکسید آلمینیوم جلوگیری شود یک لایه  $MgF_2$  بر روی آلمینیوم لایه نشانی کردیم.