

## بررسی مواد لایه نشانی شده در فرایند ساخت آینه داخلی طلا

قشلاقی، مریم<sup>۱</sup>؛ ملکی، محمد هادی<sup>۱</sup>؛ شفاعی، سیدرضا<sup>۱</sup>؛ حاجتی راد، هاشم<sup>۱</sup>؛ حیدرپور، فریده<sup>۱</sup>؛ باقی زاده، علی<sup>۲</sup><sup>۱</sup>آزمایشگاه لایه نشانی، پژوهشکده لیزر و اپتیک<sup>۲</sup>، آزمایشگاه واندوگراف، پژوهشکده علوم هسته ای،

پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، انتهای خیابان کارگر شمالی، تهران

mgheshlaghi@aeoi.org.i

## چکیده

این مقاله تحقیقی تجربی پیرامون چگونگی لایه نشانی فلزات طلا و مس در انباشت لایه نازک می باشد. در نمونه های لایه نشانی شده با تغییر مقدار و چگالی مواد طلا و مس تعداد و نوع لایه ها تغییر نمود. نمونه های فوق الذکر توسط دستگاه لایه نشانی بالزر ۵۱۰ روی شیشه به روش PVD (انباشت فیزیکی بخار) ساخته شد. روش تیخیر مواد "تیخیر حرارتی" و فشار لایه نشانی  $4 \times 10^{-6}$  تور بود. وقتی در فرایند لایه نشانی از ۲.۵ گرم طلا و ۰.۵ گرم مس، با دانسیته  $19.3 \text{ g/cm}^3$  استفاده نمودیم، با آزمایش RBS معلوم شد که نمونه ساخته شده ۶ لایه دارد و اولین لایه بعد از شیشه دارای ۱۰٪ طلا و ۹۰٪ مس است. بنابراین می توان از این آینه به عنوان آینه داخلی استفاده نمود.

## Study of coated materials in manufacture process Gold internal mirror

Gheshlaghi, Maryam<sup>1</sup>; Maleki, Mohammad Hadi<sup>1</sup>; Shafaii, Seyed Reza<sup>1</sup>; Hojati Rad, Hashem<sup>1</sup>; Heydarpor, Farideh<sup>1</sup>; Baghizadeh, Ali<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Coating Lab., Laser and optics research school, <sup>2</sup>vandegraaff Lab., Nuclear Science and Technology school, Nuclear Science and Technology Research Institute (NSTRL), The end of North karegar Ave., Tehran, Email: mgheshlaghi@aeoi.org.ir

## Abstract

This paper is an experimental study about deposition condition of Au & Cu in thin film coating. In coated samples with variation amount and density Au & Cu materials, kind and number of layers changed. The above mentioned sample were made by PVD coating (Physical Vaporation Deposition) with Balzers 510 machine, on the glass substrates. Method of vaporization was "thermal evaporation", with  $4 \times 10^{-6}$  Torr pressure. In coating process with 2.5 g Au & 0.5 g Cu and  $\rho = 19.3 \text{ g/cm}^3$ , by RBS test is find, coated sample has 6 layers and next layer of glass has 10% Cu and 90% Au. Then, this sample is an internal mirror.

## PACS No.

داخلی استفاده نمود ولیکن به علت عدم چسبندگی مناسب طلای خالص به شیشه بر آن شدیم که از طلا و ماده دیگری استفاده نمائیم. به منظور ساخت آینه طلا که به عنوان بازتابنده نور در لیزرهای CO<sub>2</sub> مورد استفاده قرار می گیرد جهت ایجاد کیفیت و

## مقدمه

در فرایند ساخت آینه های داخلی طلا برای حصول بهترین نتیجه همواره در پی آن بودیم که اولین لایه انباشت شده روی شیشه از جنس طلا باشد تا بتوان از سطح شیشه به عنوان آینه

در نظر گرفته شد. پس از انجام لایه نشانی آزمایش RBS توسط دستگاه شتابدهنده و اندوگراف  $3 \text{ meV}$  روی نمونه صورت گرفت در این آزمایش از ذرات هلیوم مثبت با انرژی فرودی  $2200 \text{ keV}$  و زاویه پراکندگی  $165^\circ$  درجه استفاده می شود. گزارش تعداد لایه ها طبق شکل شماره ۱ به شرح زیر می باشد: لایه اول طلا / لایه دوم مس و لایه سوم شیشه (زیر لایه). نمودار شماره ۵ تعداد شمارش شده ذرات به نسبت انرژی را نمایش می دهد و چنانچه ملاحظه می شود بیشترین تعداد ذرات شمارش شده در این نمونه بین انرژی  $1950$  تا  $2050$  کیلو الکترون ولت برای فلزات مس و طلا میباشد.

### ب- ساخت نمونه ۲

در این آزمایش انباشت طلا و مس به صورت همزمان و در یک بوتله به نسبت طلا  $2,5$  گرم و مس  $0,5$  گرم انجام می پذیرد. در این آزمایش سرعت تبخیر  $1$  نانومتر بر ثانیه و دانسیته  $19,3$  گرم بر  $\text{cm}^3$  در نظر گرفته شد. پس از انجام لایه نشانی مانند مرحله قبل آزمایش RBS توسط دستگاه شتابدهنده و اندوگراف  $3 \text{ meV}$  روی نمونه صورت گرفت در این آزمایش نیز مانند آزمایش قبل از ذرات هلیوم مثبت با انرژی فرودی  $2200 \text{ keV}$  و زاویه پراکندگی  $165^\circ$  درجه استفاده می شود روی لایه صورت گرفت. گزارش تعداد لایه ها طبق شکل شماره ۲ به شرح زیر می باشد: لایه اول طلا / لایه دوم  $30\%$  مس و  $70\%$  طلا / لایه سوم  $50\%$  مس و  $50\%$  طلا / لایه چهارم  $70\%$  مس و  $30\%$  طلا / لایه پنجم  $90\%$  مس و  $10\%$  طلا و لایه ششم شیشه (زیر لایه).

نمودار شماره ۶ تعداد شمارش شده ذرات به نسبت انرژی را نمایش می دهد. چنانچه ملاحظه می شود تعداد ذرات شمارش شده در این نمونه بین انرژی  $1900$  تا  $2100$  کیلو الکترون ولت بیشترین اندازه می شود.

### بررسی اپتیکی نمونه های ساخته شده

از هر یک از نمونه ها توسط دستگاه طیف سنج Carry 500

چسبندگی بهتر لایه ها بین زیر لایه و لایه طلا یک واسط، انباشت می گردد. در این پژوهش چون برآن بودیم که از سطح شیشه به عنوان سطح تابش نور استفاده کنیم الزاما می بایست اولین ماده ای که روی شیشه انباشت می شد؛ طلا باشد و سپس برای ایجاد چسبندگی و کیفیت بهتر سطح از یک لایه دیگر استفاده شد. پس از انجام لایه نشانی های متعدد با مواد مختلف بهترین نتیجه هنگامی حاصل گردید که اولین سطح انباشت شده بر روی زیر لایه، طلا و سپس مس و طلا باشد. چون از سطح شیشه به عنوان سطح تابش نور استفاده می شود، لذا آینه داخلی طلا ساخته شد. به همین منظور مواد مختلفی را با طلا مورد آزمایش قرار دادیم و نتیجتاً دو نمونه از آزمایشات نتایج مطلوبتری را بدست داد که در این مقاله به تفصیل مراحل ساخت نمونه و آزمایشات انجام شده روی آنها به همراه نتایج حاصله گزارش می شود.

### روش آزمایش

ساخت آینه داخلی طلا توسط دستگاه لایه نشانی مدل بالزر Balzer (510) با روش فیزیکی انباشت درخلاء  $510$


(PVD) Physical Vaporation Deposition انجام پذیرفت. در آزمایشات انجام شده در دستگاه فوق مواد لایه نشانی با روش تبخیر حرارتی در فشار  $4 \times 10^{-6}$  تور تبخیر شد و روی زیر لایه ها انباشت گردید. در هر دو آزمایش از طلا و مس به عنوان مواد لایه نشانی که به اختصار لایه گفته می شود و از شیشه به عنوان زیر لایه استفاده می گردد.

### الف- ساخت نمونه ۱


در این آزمایش انباشت طلا و مس به صورت همزمان و در یک بوتله به نسبت طلا  $1,5$  گرم و مس  $1,5$  گرم انجام می پذیرد. در فرایند لایه نشانی همواره پارامترهای سرعت تبخیر (rate) و دانسیته مواد لایه نشانی ( $\rho$ ) در دستگاه وارد می گردد. در این آزمایش سرعت تبخیر  $1$  نانومتر بر ثانیه و دانسیته  $15$  گرم بر  $\text{cm}^3$

طیف انعکاسی در زاویه تابش صفر درجه می گیریم. طیف انعکاسی نمونه ۱ و ۲ به ترتیب در نمودارهای ۱ و ۲ مشهود است. با بررسی طیف انعکاسی نمونه ها ملاحظه می نمایم که میزان درصد انعکاس نور از آینه داخلی طلا در طول موج های بالاتر از ۶۰۰ نانومتر حدودا ۹۰٪ می باشد که برای آینه داخلی مطلوب می باشد.

در ضمن در هر دو نمونه چسبندگی لایه ها به زیر لایه بسیار خوب است.



نمودار ۳: طیف حاصل از بازتابش نور از نمونه ۱ با زاویه نور فرودی ۲۰° الی ۷۰°




نمودار ۴: طیف حاصل از بازتابش نور از نمونه ۲ با زاویه نور فرودی ۲۰° الی ۷۰°


طیف انعکاسی نمونه ۱ در زوایای ۲۰، ۳۰، ۴۰، ۵۰ و ۶۰ درجه برای طول موج های بالای ۹۰۰ نانومتر حدودا ۱۰۰٪ می باشد حال آنکه برای زاویه ۶۰ درجه درصد انعکاس حدود صفر است و در زاویه ۷۰ درجه درصد انعکاس نور ۶۰٪ است.

برای نمونه ۲ طیف انعکاس در زوایای ۲۰، ۳۰، ۴۰ درجه (برای طول موج های بالاتر از ۹۰۰ نانومتر) و در زاویه ۵۰ درجه ۷۰٪ و در ۶۰ درجه درصد انعکاس حدودا صفر و در ۷۰ درجه، ۴۰٪ می باشد.

نتیجه گیری




نمودار ۱: طیف انعکاسی نمونه شماره ۱




نمودار ۲: طیف انعکاسی نمونه شماره ۲

همچنین برای هر کدام از نمونه های ۱ و ۲ عمل طیف سنجی را ۶ مرتبه در زوایای ۲۰، ۳۰، ۴۰، ۵۰، ۶۰، ۷۰ درجه انجام دادیم.

طیف انعکاسی نمونه های ۱ و ۲ در زوایای مختلف در نمودارهای ۳ و ۴ مشاهده می شود.




نمودار ۵: تعداد ذرات شمارش شده در نمونه شماره ۱




نمودار ۶: تعداد ذرات شمارش شده در نمونه شماره ۲

با بررسی نتایج RBS و تعداد لایه های دو آزمایش ملاحظه گردید که با تغییر مقادیر طلا و مس و تغییر المان  $\rho$  روی دستگاه لایه نشانی در تعداد و نوع لایه های انباشت شده تغییر ایجاد شد. چنانچه دانسیته را  $19,3 \text{ g/cm}^3$  بنندیم و میزان طلا ۲,۵ گرم و مس ۰,۵ گرم قرار دهیم (نمونه ۲) آینه ساخته شده ۶ لایه دارد و اولین لایه پس از شیشه دارای ۹۰٪ مس و ۱۰٪ طلا است ولیکن اگر دانسیته  $15 \text{ g/cm}^3$  و طلا و مس را هر کدام ۱,۵ گرم قرار دهیم (نمونه ۱) لایه های انباشت شده ۳ لایه است که لایه نزدیک زیر لایه از جنس مس است و لایه بعدی طلاست. بنابراین نمونه شماره ۲ را می توان به عنوان آینه داخلی استفاده نمود چرا که نزدیکترین لایه به زیر لایه ۱۰٪ طلا دارد و چسبندگی لایه ها بسیار خوب است.



شکل ۱: گزارش تعداد لایه ها در نمونه شماره ۱



شکل ۲: گزارش تعداد لایه ها در نمونه شماره ۲

- [1] H.A. Macleod; "Thin film optical filters"; (1986)
- [2] Wolf and Born; "Principles of optics"; (1982)