

## بررسی اثر میزان تخلخل بر خواص فتودیودی $CdO/PSi/Si$ به روش طیف سنجی تونلی (STS) رویشی

صادپور، محمود<sup>۱</sup>; ایرجی زاد، اعظم<sup>۱</sup>; مهدوی، سید محمد<sup>۱</sup>; آذریان، عباس<sup>۱</sup>

<sup>۱</sup>دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف تهران، تهران، خیابان آزادی

### چکیده

در این پژوهش اثر میزان تخلخل بر خواص فتودیودی نمونه‌های چندلایه‌ای  $CdO/PSi/Si$  با روش طیف سنجی تونلی رویشی (Scanning Tunneling Spectroscopy) مطالعه شد. لایه سیلیکن متخلخل (PSi) به کمک آندازی الکتروشیمیایی سیلیکن نوع  $p^+$  ولایه اکسید کادمیم ( $CdO$ ) به روش لایه نشانی لیزر پالسی و در فشار  $10^{-5}$  torr ۱۰ دقیقه شد. نمونه هارا در هوای  $500^\circ C$  پخت کردیم تا کمبود اکسیژن در آنها جبران شود. ضخامت و قطر حفرات لایه متخلخل، و موروف‌لوژی لایه اکسید کادمیم به روش‌های SEM و AFM بررسی شدند. طیف عبور اپتیکی به منظور بررسی خواص کربستالی و تعیین شکاف انرژی اکسید کادمیم استفاده شدند. با تغییر پارامترهای موثر در آندازی الکتروشیمیایی سیلیکن، نمونه‌های  $CdO/PSi/Si$  با درصد تخلخل های مختلف ساخته شدند. بررسی منحنی جریان - ولتاژ نمونه‌ها در حضور نور و تاریکی به روش طیف سنجی تونلی رویشی (STS) وجود یک درصد تخلخل بهینه را به منظور بهبود خواص فتودیودی نمونه‌ها نشان داد.

### Study of porosity effect on photodiode property of $CdO/PSi/Si$ by STS

Samadpoor, Mahmood<sup>1</sup>; Iraji zad, Azam<sup>1</sup>; Mahdavi, S. Mohammad<sup>1</sup>; Azarian, Abbas<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Physics Department, sharif University of technology, Tehran

### Abstract

In this work, effect of porosity on  $CdO/PSi/Si$  photodiode was studied by scanning tunneling spectroscopy. The  $CdO/PSi/Si$  multilayers were prepared by electrochemical anodizing of P type silicon and pulse laser deposition was employed for cadmium oxide deposition. In order to compensate oxygen lack in  $CdO$  layers, samples were annealed at  $500^\circ C$  in air atmosphere for 10 min. The cadmium oxide morphology and pore's diameter of porous silicon layer were investigated by SEM and AFM methods. The XRD analysis and UV-vis spectroscopy were used to study the crystalline structures and estimate the band gap energy of  $CdO$  layers, respectively. The different porosity of silicon layers were achieved by changing current density during of electrochemical anodizing and effect of porosity on electro optical properties of  $CdO/PSi/Si$  structures were studied. The results of current- voltage measurement in dark and in the present of light shows that there is a special porosity that optimizes the photodiode properties of the samples.

### مقدمه


الکترونیکی و اپتیکی تحقیقات در این حوزه مورد توجه است. لایه اکسید کادمیم به دلیل شفافیت اپتیکی زیاد و مقاومت الکتریکی کم از اهمیت خاصی در ساخت قطعات اپتیکی و اپتوالکترونیکی برخوردار هستند. ما در تحقیقات قبلی خود [۳] خواص فتودیودی چندلایه ای  $CdO/PSi/Si$  را به طور کلی بررسی کردیم. در ادامه تحقیقات به منظور بررسی اثر میزان تخلخل

از زمان کشف اثر فتلومینسانس [۱] و الکتلومینسانس [۲] در سیلیکن متخلخل در دمای اتاق تحقیقات بسیاری پیرامون این ماده به منظور ساخت قطعات اپتوالکترونیکی صورت گرفته است. به دلیل سهولت تهیه و امکان ایجاد ساختارهای متخلخل با خواص اپتیکی متعدد و استفاده روز افزون از سیلیکن در مدارهای مجتمع

ضخامت تقریباً یکسان بر روی نمونه‌های سیلیکن متخلخل، ما نمونه‌ها را به صورت کاملاً متقارن بر روی محیط یک دایره و به فاصله  $10\text{ cm}$  از هدف لیزر قرار دادیم. بعد از فرایند لایه نشانی با لیزر پالسی و به منظور جبران کمبود اکسیژن، نمونه‌ها را به مدت ۱۰ دقیقه در دمای  $500^\circ\text{C}$  پخت کردیم. لایه اکسید کادمیم بعد از عملیات پخت حرارتی از رنگ سیاه به زرد روشن تغییر رنگ داد. ضخامت و قطر حفرات لایه متخلخل به روش SEM و AFM مشخص شدند. ساختار کریستالی و عبور اپتیکی نمونه‌هایا تحلیل نتایج UV-Vis Spectroscopy, XRD, AFM مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه به روش طیف سنجی تونلی روبشی (STS) اثر میزان تخلخل بر خواص اپتیکی  $\text{CdO/PSi/Si}$  بررسی شد.

### نتایج و بحث

با توجه به میزان چگالی جریان و زمان خوردگی به کار برده شده در فرایند آندایز الکتروشیمیایی سیلیکن ساختارهای متخلخل متفاوتی تشکیل می‌گردد. شکل ۱ تصویر SEM نمونه برش یافته از پهلو تحت زاویه را نشان می‌دهد که از لایه متخلخل تشکیل شده با چگالی جریان  $85\text{ mA/cm}^2$  و زمان خوردگی ۶ دقیقه گرفته شده است.




شکل ۱: تصویر SEM از سطح مقطع نمونه برش یافته از پهلو تحت زاویه، ساخته شده با چگالی جریان  $85\text{ mA/cm}^2$  و زمان خوردگی ۶ دقیقه وجود نواحی متخلخل با مورفولوژی متفاوت در تصویرمربوط به اثر تیغه شکست و مکانیزم خوردگی سیلیکن در جریان‌های بزرگ می‌باشد [۴]. مشاهدات AFM نشان داده شده در شکل ۲، قطر حفرات لایه متخلخل را حدود  $30\text{ nm}$  نشان می‌دهد. وجود ساختار متخلخل با حفرات نانومتری باعث افزایش سطح ویژه و در نتیجه افزایش جذب نور در نمونه‌ها می‌گردد. برای ایجاد لایه

بر خواص فتوالکترونیکی نمونه‌ها، روش طیفسنجی تونلی روبشی (STS) را به کار گرفتیم. از مزایای این روش حساسیت بسیار بالای آن نسبت به تغییر چگالی حالات الکترونی سطحی ایجاد شده توسط فتوالکترونها تولید شده بر اثر تابش فروودی می‌باشد. در تحقیق حاضر ضمن مطالعه لایه‌های اکسید کادمیم و سیلیکن متخلخل (PSi)، به کمک روش STS به بررسی اثر میزان تخلخل بر خواص حسگر نوری نمونه‌های چندلایه‌ای  $\text{CdO/PSi/Si}$  می‌پردازیم.


### روش آزمایشگاهی

ویفرهای سیلیکن  $p^+$  با جهت کریستالی (۱۰۰) و مقاومت ویژه  $202-0.5 \Omega\text{cm}$  و با ضخامت  $25\text{ μm}$  جهت ساخت لایه‌های سیلیکن متخلخل استفاده گردید. نمونه‌های متخلخل شده سیلیکن به روش آندایز الکتروشیمیایی سیلیکن در الکتروولیت HF رقیق شده با اتانول خالص با غلظت  $17/5\%$  ساخته شدند. با توجه به آب گریز بودن سطح سیلیکن، اتانول به محلول اضافه می‌شود که سبب بهبود خاصیت ترشوندگی و در نتیجه نفوذ الکتروولیت به داخل حفرات و ادامه فرایند خوردگی می‌گردد. در آزمایش‌های حاضر به کمک تغییر چگالی جریان در فرایند آندایز الکتروشیمیایی لایه‌هایی با درصد تخلخل متفاوت ساخته شدند. نمونه‌های سیلیکن متخلخل با به کارگیری چگالی جریان‌های خوردگی برای تمامی نمونه‌ها ۶ دقیقه بود. به منظور جلوگیری از اکسید شدن لایه متخلخل، نمونه‌ها بعد از آندایز الکتروشیمیایی در اتانول خالص نگهداری شدند. در مرحله بعدی به منظور لایه نشانی اکسید کادمیم بر روی لایه متخلخل، سطح نمونه‌ها با ماسک با ساختار مناسب پوشانده شد. هدف‌های لیزر با پودر  $\text{CdO}$  و با خلوص  $99/99\%$  و تحت فشاریه صورت دیسکی ساخته شدند و به منظور افزایش استحکام به مدت یک ساعت در دمای  $500^\circ\text{C}$  پخت شدند. برای لایه نشانی اکسید کادمیم از طول موج  $1064\text{ nm}$  لیزر Nd:YAG با آهنگ تکرار  $10$  هرتز استفاده شد. لایه نشانی در دمای اتاق و فشار  $10^{-5}\text{ Torr}$  و به مدت  $10$  دقیقه صورت گرفت. با علم به این که توزیع فضایی ذرات پاشیده شده (پلام) مخروطی شکل می‌باشد و به منظور تشکیل لایه اکسید کادمیم با

نمونه های CdO/PSi/Si با درصد تخلخل های مختلف ساخته شدند.




شکل ۴: طیف پراش اشعه ایکس لایه های CdO بر روی شیشه قبل و بعد از پخت حرارتی در دمای  $500^{\circ}\text{C}$




شکل ۵: تصویر AFM لایه های CdO بر روی شیشه بعد از پخت حرارتی در دمای  $500^{\circ}\text{C}$

به منظور بررسی اثر تخلخل بر خواص فتوالکتریکی سیستم STS ازروش CdO/PSi/Si استفاده شد. منحنی های جریان ولتاژ بدست آمده برای تمامی نمونه ها در تاریکی تقریباً بر یکدیگر منطبق می باشد که به خاطر یکسان بودن لایه اکسید کادمیم لایه نشانی شده بر روی تمامی نمونه ها می باشد که باعث ایجاد جریان تونل زنی تقریباً یکسان می گردد. در حضور نور جریان تونل زنی تغییر چشمگیری نشان می دهد. شکل ۶ منحنی جریان- ولتاژ نمونه ها را در تاریکی و در حضور نور مرئی نشان می دهد. نتایج حاکی از افزایش جریان تونل زنی برای نمونه های ساخته شده با چگالی جریان های  $15 \frac{\text{mA}}{\text{cm}^2}$  می باشد. همان طور که در شکل ۶ دیده می شود با افزایش بیشتر چگالی جریان از  $65 \frac{\text{mA}}{\text{cm}^2}$  تا  $85 \frac{\text{mA}}{\text{cm}^2}$  جریان تونل زنی شروع به کاهش می کند.

شفاف هادی بروی سیلیکن متخلخل، اکسید کادمیم لایه نشانی شد. انجام عملیات پخت حرارتی بعد از لایه نشانی اکسید کادمیم ضمن جبران کمبود اکسیژن در نمونه ها، باعث بهبود خواص اپتیکی و الکتریکی نمونه ها می گردد.



شکل ۲: تصویر AFM از سطح نمونه قطر حفرات را حدود  $30\text{nm}$  نشان می دهد. تاثیر عملیات پخت حرارتی بر میزان عبور لایه اکسید کادمیم از روی طیف عبور در شکل ۳ به خوبی نمایان است. شکاف انرژی لایه اکسید کادمیم پخت شده در دمای  $500^{\circ}\text{C}$  به کمک طیف عبور بدست آمده تخمین زده شد که تقریباً برابر  $2/2\text{ eV}$  بودست آمد.



شکل ۳: طیف عبور اپتیکی لایه های CdO بر روی شیشه قبل و بعد از پخت حرارتی در دمای  $500^{\circ}\text{C}$

بررسی ساختار کریستالی نمونه ها حاکی از افزایش ارتفاع پیک ها در طیف XRD و بهبود خواص کریستالی بعد از عملیات پخت حرارتی می باشد که تاثیر بارزی بر عبور اپتیکی نمونه ها دارد (شکل ۴). تصویر AFM لایه اکسید کادمیم بعد از پخت حرارتی در دمای  $500^{\circ}\text{C}$  نشان داده شده در شکل ۵، دانه های کریستالی را به خوبی نشان می دهد. در ادامه با به کار بردن چگالی جریانهای  $15, 25, 50, 65, 85 \frac{\text{mA}}{\text{cm}^2}$  در فرایند آندائزیلیکن،

چگالیهای جریان از ۶۵ تا  $\frac{mA}{cm^2}$  ۸۵ را به ناهمگنی و فروریختن بخشی از دیواره های لایه متخلخل به علت چگالی جریان نسبتاً بزرگ نسبت می دهیم.

### نتیجه گیری

نتایج AFM حاکی از وجود حفرات نانومتری درساختر سیلیکن متخلخل می باشد. طیف عبور لایه اکسید کادمیم افزایش شدید میزان عبور بعد از پخت حرارتی را نشان داد، نتایج XRD ساختار کریستالی نمونه ها را به خوبی نشان می دهد. بررسی منحنی جریان ولتاژ نمونه ها در حضور نور و تاریکی به روش STS وجود یک درصد متخلخل بهینه که با به کارگیری چگالی جریان  $\frac{mA}{cm^2}$  و زمان خوردگی ۶ دقیقه در فرایند آندایز الکتروشیمیایی سیلیکن بدست می آید را به منظور بهبود خواص فتودیوی دنیونه ها نشان داد.


### مرجع ها

[۱] Canham LT. *Appl Phys Lett* **57**( 1990) 1046.

[۲] Koshida N, Koyama H. *Appl Phys Lett* **60** (1992) 347.


[۳] آذربیان ، عباس ؛ ایرجی زاد، اعظم ؛ مهدوی، سید محمد؛ تقی، نجمه السادات ؛ «بررسی خواص حسگرنوری سیستم CdO/PSi/Si» مقاله نامه کنفرانس فیزیک ایران؛ تابستان ۱۳۸۵؛ شاهرود

[۴] RL Smith, SD Collins - *Journal of Applied Physics* **71**, (1992)



شکل ۶: منحنی جریان ولتاژ نمونه ها تحت تابش نور مرئی اندازه گیری شده با دستگاه STS. منحنی های b,c,d,e,f به ترتیب مربوط به جریان نمونه های ساخته شده با چگالی جریان های  $15, 25, 45, 65, 85, 50 \text{ mA/cm}^2$  و زمان خوردگی ۶ دقیقه، در حضور نور مرئی میباشند. منحنی a متوسط جریان نمونه ها را در تاریکی نشان می دهد.

جهت مقایسه بهتر نتایج، جریان های بدست آمده در ولتاژ  $9/9$  ولت، برای نمونه های قرار گرفته تحت تابش نور مرئی را بر حسب چگالی جریان به کار رفته درساخت نمونه ها، بررسی می کنیم (شکل ۷). نتایج بدست آمده حاکی از وجود یک چگالی جریان بهینه در فرایند ساخت لایه سیلیکن متخلخل به منظور بهبود خواص فتودیوی سیستم CdO/PSi/Si می باشد. مشاهده این رفتار بر اساس مکانیزم خوردگی لایه سیلیکن در فرآیند آندایز الکتروشیمیایی قابل توجیح است.



شکل ۷: جریان های بدست آمده در ولتاژ  $9/9$  ولت، برای نمونه های قرار گرفته

تحت تابش نور مرئی بر حسب چگالی جریان به کار رفته

نتایج بررسی در مکانیزم خوردگی سیلیکن [۴] نشان می دهد که با افزایش بیش از حد چگالی جریان ساختار لایه متخلخل غیر همگن شده (شکل ۱) و در نتیجه بخش هایی از دیواره متخلخل فرو می ریزد. بنابراین ما مشاهداتمان مبنی بر کاهش جریان تونل زنی برای