

تهیه لایه‌های نازک تیتانیوم بر روی زیرلایه‌های شیشه‌ای به روش کندوپاش

مکترونی و بررسی چسبندگی آنها به زیرلایه

بیدادی، حسن؛ پرهیزگار، مجتبی؛ هادیان، فرامرز؛ خداکریمی، صبا

گروه حالت جامد و الکترونیک، دانشکده فنیک، بلوار ۲۹ بهمن، تبریز

چکیده

در این کار تجربی لایه‌های نازکی از تیتانیوم با استفاده از دستگاه کندوپاش مکترونی تحت شرایط متفاوت بر روی زیرلایه‌های شیشه‌ای تهیه و تأثیر چهار پارامتر مهم دمای زیرلایه، فشار گاز کاری (آرگن)، انرژی یون‌های تولید شده در پلاسمای و فشار پایه بر روی چسبندگی این لایه‌ها به زیرلایه‌های شیشه‌ای مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصله نشان می‌دهد که چسبندگی لایه‌های نازک تیتانیومی به زیرلایه‌های شیشه‌ای با افزایش دمای زیرلایه افزایش، با افزایش فشار پایه افزایش و با افزایش گاهش پیلا می‌کند. افزایش انرژی یون‌های فرودی نیز موجب افزایش چسبندگی لایه‌ها به زیرلایه می‌گردد. همچنین علل تغییرات مشاهده شده در چسبندگی در اثر افزایش دمای زیرلایه، فشار گاز آرگن، انرژی یون‌های فرودی و فشار پایه مورد بحث قرار گرفته است.

Preparation of titanium thin films on glass substrates by magnetron and Investigation of their adhesion to substrate sputtering

Bidadi, Hassan; Parhizgar, Mojtaba; Hadian, Faramarz; Khodakarimi, Saba

faculty of physics, university of Tabriz, 51664 - Iran

Abstract

In the present experimental work, titanium thin films have been prepared on glass substrates by magnetron sputtering and the effect of four important parameters of substrate temperature, argon gas pressure, ion energy and the base pressure on the adhesion of Ti layers to substrates have been investigated. Experimental results show that the adhesion of Ti films to the glass substrates is increased by increasing the substrate temperature but the adhesion is decreased by increasing the working gas pressure. Increasing the energy of the incident ions causes the adhesion to enhance. Mechanisms involved in variations of adhesion by the pressure, substrate temperature and energy of the incident ions are explained.

PACS No.68


کاربردهای زیادی دارند. در این بین چسبندگی نیز به عنوان یکی از مشخصه‌های مکانیکی مهم لایه‌های نازک مورد توجه است؛ به خصوص در ابزارها و دستگاه‌هایی که تحت شرایط محیطی سخت (مانند شاتل‌ها، ماهواره‌های فضایی، زیردریایی‌ها...) کار می‌کنند و دارای دقت، حساسیت یا اهمیت ویژه‌ای هستند، لازم است که به پایداری این مشخصه مکانیکی لایه‌های نازک در برابر عوامل محیطی توجه ویژه‌ای شود. [۱-۳]

مقدمه

لایه‌های نازک تیتانیومی بخاطر دارا بودن خواص جالبی مانند استحکام مکانیکی بالا، پایداری حرارتی بسیار خوب، مقاومت در مقابل خوردگی در شرایط بحرانی، در طب زیستی، هوافضا، در صنایع مورد استفاده قرار می‌گیرد. بعلاوه پوشش‌های نازک تیتانیومی در صنایع میکروالکترونیک برای ساخت مدارهای مجاميع، و ساخت سیستمهای میکروالکترونیکی (MEMS) (

تکیه‌گاه از دو قسمت تشکیل شده که یک قسمت توسط چسب بر روی لایه نازک چسبانده شده و قسمت دیگر که با سطح شیبدار زاویه φ می‌سازد، جهت کشیدن تکیه‌گاه مورد استفاده قرار می‌گیرد. نکته مهم استفاده از چسبی است که چسبندگی آن به لایه نازک بیشتر از چسبندگی لایه نازک به زیرلایه باشد. همچنین باید توجه شود که لایه‌های نازک مقایسه شونده، تحت شرایط یکسانی بررسی شوند (از نظر نوع و مقدار چسب، زاویه کشش تکیه‌گاه، سطح تماس تکیه‌گاه با لایه نازک و...). برای افزایش دقت در اندازه گیری نیروی چسبندگی، هر نمونه لایه نازک تیتانیومی تحت زوایای مختلف $\varphi(\theta)$ (بررسی شده و سپس با برونو یابی نیروی چسبندگی نسبتاً دقیقی تحت زاویه $\varphi = 0$ بدست آمده است) [۴ و ۵]

نتایج و بحث



شکل ۲ نمودار تغییرات نیروی چسبندگی با دمای زیرلایه در سه فشار مختلف


روشهای تجربی

تهیه فیلم‌های تیتانیومی

هدف تیتانیومی با شرایط (قطر ۷۶ سانتی‌متر، ضخامت ۶,۵ میلی‌متر و خلوص ۹۹,۹۹٪) تهیه شده و پس از صیقل کاری بر روی مگتررون سیستم کندوپاشی نصب گردید. زیرلایه‌های شیشه‌ای نیز به ابعاد $۳,۵ \times ۲,۵$ سانتی‌متر و ضخامت ۴ میلی‌متر) در محلولهای تری کلرواتیلن، استون، اتانول و آب مقطمر با استفاده از حمام مافوق صوتی تمیز شده سپس با هوای فشرده خشک و در سیستم قرار گرفت. آرگن تجاری (با خلوص ۹۹٪) به عنوان گاز کاری مورد استفاده قرار گرفت. همچنین فیلم‌های نهشته شده در شرایط توان کاتد ((۴۰-۲۵۰) وات)، فشار پایه دمای زیرلایه ((۲۵۰-۳۰) درجه سانتی گراد)، با ضخامت در حدود 100 nm تهیه و ضخامت لایه‌ها با استفاده از نوسانگر کوارتز تعیین گردید.

اندازه گیری چسبندگی

روش‌های اندازه گیری چسبندگی لایه‌های نازک را می‌توان به دو گروه عمده، روش‌های تجربی مکانیکی و روش‌های نظری تقسیم کرد. در این کار تجربی از روش چسبی که یکی از انواع روش‌های تجربی مکانیکی است بهره گرفته شده است. همانطور که در شکل ۱ نشان داده شده، زیرلایه توسط گیره‌هایی به سطح شیبدار بسته شده و سپس تکیه‌گاه توسط چسب مناسبی به لایه نازک چسبانده می‌شود.



شکل ۱ سیستم اندازه گیری چسبندگی لایه‌های نازک به روش چسبی

از شکل ۲ مشاهده می شود که در هر سه فشار گاز کاری مختلف با افزایش دمای زیرلایه، چسبندگی لایه نازک به زیرلایه بطور خطی افزایش می یابد. زیرا در اثر افزایش دمای زیرلایه، اتم-های ماده نهشتی قابلیت تحرک بیشتری بر روی سطح زیرلایه پیدا کرده و ساختار فیلم از حالت آمورف به بلوری تغییر می کند که سبب افزایش چسبندگی لایه نازک به زیرلایه می شود.

شکل ۳ نشان می دهد که چسبندگی لایه نازک با افزایش فشار گاز آرگن بصورت خطی کاهش می یابد. دلیل این امر کاهش اندازه حرکت اتمهای کندوپاش شده در اثر پراکنندگی با مولکول-های گاز باقیمانده و نیز افزایش آلدگی لایه نازک توسط یون‌های اضافی تولید شده در پلاسمما است.

در شکل ۴ ملاحظه می کنیم که در توانهای پایین آهنگ نفوذ اتم‌های ماده نهشتی به زیرلایه کم است، بنابراین چسبندگی کم است اما با بالا رفتن توان، انرژی یون‌های تولیدی هم بیشتر می شود و همین امر باعث نفوذ اتم‌ها به زیرلایه شده و به اصطلاح موجب لنگر انداختن لایه نازک در زیرلایه می گردد که نشانگر افزایش چسبندگی است.


شکل ۵ نشان می دهد که با افزایش فشار پایه، در هر سه حالت چسبندگی فیلم‌ها بیشتر شده است، زیرا در فشارهای بیش بالا حضور مولکول‌های بخار آب بیشتر است در نتیجه ضخامت میان لایه اکسیدی افزایش یافته و چسبندگی افزایش می یابد.

نتیجه گیری


مطالعه نتایج حاصل نشانگر چسبندگی فوق العاده زیاد فیلم‌های تیتانیومی به بستر شیشه می باشد که این بیشتر به دلیل وجود میان لایه اکسیدی می باشد. از آنجائیکه فلز تیتانیوم میل ترکیبی شدیدی با اکسیژن دارد، وجود مولکول‌های بخار آب در محیط سبب تشکیل میان لایه اکسیدی می شود. این میان لایه بعنوان لایه چسبی عمل کرده و باعث چسبندگی فوق العاده زیاد این فلز می شود.

مراجع


- [1] Jeyachandan ,Y. L. Karunagaram, B Narayandass, Sa.K. Mangalaraj, D. Properties of titanium thin films deposited by DC magnetron sputtering. Materials Science and Engineering A 431(2006) 277-284.
[2] Ohring, M., *Material science of thin film*, Academic press. (2002)



شکل ۳ نمودار تغییرات نیروی چسبندگی با فشار گاز آرگن در پنج توان مختلف



شکل ۴ نمودار تغییرات نیروی چسبندگی با توان دستگاه کندوپاش مگنترونی در چهار فشار متفاوت



شکل ۵ نمودار تغییرات نیروی چسبندگی با فشار پایه در سه فشار متفاوت

- [3] Wei, Y. *Assessment of micro scale test methods of peeling and splitting along surface of thin-film / substrate*, Materials Research Society. (2002)
- [4] Mittal, K. L., *Adhesion measurement of thin films*, Electrocomponent Science and Technology (1976).
- [5] Maissel, L. I. and Glong.R. *Hand book of thin film technolog*, McGraw. (1970)