

بررسی ویژگی های ساختاری و اپتیکی فیلم نازک باریم فلوراید تهیه شده به روش تبخیر گرمایی در خلا

خانلری، محمد رضا^۱; محمدی، محمد یاسین^۱; مجتبه زاده، مجید^۲

^۱ گروه فیزیک دانشگاه امام خمینی (ره)-قزوین

^۲ سازمان انرژی اتمی ایران-کرج

چکیده

در این پژوهش فیلم نازک باریم فلوراید (BaF_2) به روش PVD از نوع تبخیر گرمایی در خلا با ضخامت 180 nm تولید شد و سپس بالفراش نسبی خلا فیلم میکرومتری باریم فلوراید آلاینده با روی (Zn) تهیه گردید. با بکارگیری روش پراش پرتوایکس طیف XRD فیلم های باریم فلوراید بحسب آمد و طبیعت بس بلوری آن ها با جهت رشد ترجیحی در (200) مشخص گردید. اندازه دانه های طبق محاسبه، حدود 42 nm بوده و پارامترهای ساختاری این دو فیلم مقایسه شدند. منحنی جذب اپتیکی فیلم نازک BaF_2 در ناحیه UV - $Visible$ و منحی گسیل القائی آن با استفاده از طیف سنجی فوتولومینیسانس (PL) مورد بررسی قرار گرفت.

The structural and optical properties of barium fluoride thin film synthesized by thermal evaporation method in vacuum

M.K.Hanlary¹; M.Muhammad¹; M.Mojtahedzade²

¹ Physics Department, Imam Khomeini International university, Qazvin,

² Iran Atomic Energy Organization, Karaj

Abstract

In this research ,Barium fluoride thin film with 180 nm thickness has been prepared by physical vapor deposition (PVD) in vacuum. Micrometric Zn doped BaF_2 film has been also prepared in slightly higher vacuum . XRD plot of BaF_2 films shows polycrystalline nature with (200) preferential plane. Grain sizes were estimated to be $\sim 42\text{ nm}$.the structural parameters of doped and undoped films has been compared.The optical transmittance spectra and the photoluminescence (PL)spectra of the BaF_2 thin films are also considered.

PACS No. 81.15.Ef Vacuum deposition

های زیر شبکه ای و یا ناخالصی ها رسانش یونی در آنهادیده می شود. این ماده از طرفی جزء سریع ترین مواد لومینیسانسی و جرقه زن ها است که دارای دو نوع جزء گسیلی می باشد: (۱) جزء تند باند باریک مربوط به گذار لومینیسانس طرفیت- معنی (CVL) با طول موج های 195 nm و 220 nm و با زمان

مقدمه

بلور باریم فلوراید شفاف و دارای عبور اپتیکی بالا در محدوده (UV-IR) طول موج های ($0.2-11\text{ }\mu\text{m}$) می باشد. این بلور به دلیل گاف انرژی بالا (در حدود 10.6 eV) عایق بوده و رسانش الکترونی ندارد اما دیده شده که در دمای های بالا دلیل نابجایی آئیون

از آنجایی که نازک شدن لایه ها افزایش نسبت سطح در برابر حجم بروی خواص اپتیکی و ساختاری جامدات تاثیر گذار است در این پژوهش سعی شده تا به برخی از این تغییرات پرداخته شود.

کار تجربی

فیلم نازک باریم فلوراید توسط دستگاه لایه نشانی PVD مدل EDWARDS AUTO306 بر روی زیر لایه شیشه ای ساخته شد. برای این منظور ابتدا زیر لایه را با آب و محلول رقیق اسید سولفوریک شستشویی دهیم تا تمامی لکه ها پاک شود. سپس با آب مقطر سطح شیشه را تمیز کرده و با پارچه نخی کاملاً پاک می نماییم. پودر باریم فلوراید (بانقطعه ذوب K₁₆₄₀) را برای تبخیر درون بوته ای از جنس تنگستن (بانقطعه ذوب بالا) K₃₆₉₅ به حداکثر شدت خود می رسد. (معمولتاً متوقف کردن همین جزء از طریق آلاییدن بايون های ۳-ظرفیتی عناصر خاکی نادر برای مثال لانتانیم (La) به منظور افزایش بهره جرقه زنی در پروسه آشکارسازی انجام می گیرد). [۱و۲]

مجموعه خواص فوق BaF₂ را ماده ای پر کاربرد در امر ساخت دریچه ها، لنزها، وعدسی های اپتیکی (به دلیل عبور اپتیکی بالا) استفاده در آشکارسازی و شناسایی پرتو گاما (γ) و ذرات آلفا (α) و محاسبه زمان پرواز و طول عمر در فیزیک ذرات بنیادی (به دلیل وجود جزء تدویله جرقه زنی بالا و زمان گسیل کوتاه) و بهترین گزینه برای بکارگیری در حسگرها، فیلترها، باتری ها و سلول های سوختی در دماهای بالا (به دلیل رسانش یونی در دماهای بالا) معروفی می کند. [۳]

هرچند که برخلاف هالیدهای قلیایی در فلوراید های قلیایی خاکی ایجاد مراکرزنگی در نمونه های خالص تنها از طریق تابش پرتوهای یوننده نظری X امکان پذیر نبوده و علاوه بر تابش، آلاییدن نمونه با هیدروژن و یا عناصر نادر خاکی ضروری می نماید [۴]، اما در مورد باریم فلوراید دیده شده که تابش پرتوی X حتی بر روی نمونه نآلاییده آن نیز در دماهای پایین ایجاد مراکرزنگی می کند.

چنین مراکری از طریق تکنیک های تشیدید پارامغناطیسی (ENDOR) و تشیدید و گانه الکترون - هسته ای (EPR) قابل شناسایی می باشد و مشخص شده است که در مورد باریم فلوراید خالص در دمای K₈₀ تحت تابش پرتو X این مراکر، مرکز F (جای خالی یون فلورورک شیبیه یک جایگاه مثبت) عمل کرده و یک الکترون را گیر می اندازد و دیگری مرکز V_k (جای خالی یون باریم مقید به دو یون فلورور مجاور است که میتوان یک الکترون گیر بیندازد) می باشد هر دوی این مراکز در راستای (۱۰۰) واقعند [۵ و ۶].

های گسیل در محدوده (۰/۸-۰/۶ ns) می باشد. شدت این جزء در محدوده دمایی (K_{۳۰۰-۲۳۳}) مستقل از دما است.

(۲) جزء کند: باند پهن مربوط به گسیل اکسایتون خود گرفتار (STE) با طول موج در حدود nm₃₁₀ و با زمان گسیل ۶۲۰ ns می باشد. شدت این جزء با دما تدریجاً تغییر کرده و در دمای K₂₆₃ به حداکثر شدت خود می رسد. (معمولتاً متوقف کردن همین جزء از طریق آلاییدن بايون های ۳-ظرفیتی عناصر خاکی نادر برای مثال لانتانیم (La) به منظور افزایش بهره جرقه زنی در پروسه آشکارسازی انجام می گیرد). [۱و۲]

مجموعه خواص فوق BaF₂ را ماده ای پر کاربرد در امر ساخت دریچه ها، لنزها، وعدسی های اپتیکی (به دلیل عبور اپتیکی بالا) استفاده در آشکارسازی و شناسایی پرتو گاما (γ) و ذرات آلفا (α) و محاسبه زمان پرواز و طول عمر در فیزیک ذرات بنیادی (به دلیل وجود جزء تدویله جرقه زنی بالا و زمان گسیل کوتاه) و بهترین گزینه برای بکارگیری در حسگرها، فیلترها، باتری ها و سلول های سوختی در دماهای بالا (به دلیل رسانش یونی در دماهای بالا) معروفی می کند. [۳]

هرچند که برخلاف هالیدهای قلیایی در فلوراید های قلیایی خاکی ایجاد مراکرزنگی در نمونه های خالص تنها از طریق تابش پرتوهای یوننده نظری X امکان پذیر نبوده و علاوه بر تابش، آلاییدن نمونه با هیدروژن و یا عناصر نادر خاکی ضروری می نماید [۴]، اما در مورد باریم فلوراید دیده شده که تابش پرتوی X حتی بر روی نمونه نآلاییده آن نیز در دماهای پایین ایجاد مراکرزنگی می کند.

چنین مراکری از طریق تکنیک های تشیدید پارامغناطیسی (ENDOR) و تشیدید و گانه الکترون - هسته ای (EPR) قابل شناسایی می باشد و مشخص شده است که در مورد باریم فلوراید خالص در دمای K₈₀ تحت تابش پرتو X این مراکر، مرکز F (جای خالی یون فلورورک شیبیه یک جایگاه مثبت) عمل کرده و یک الکترون را گیر می اندازد و دیگری مرکز V_k (جای خالی یون باریم مقید به دو یون فلورور مجاور است که میتوان یک الکترون گیر بیندازد) می باشد هر دوی این مراکز در راستای (۱۰۰) واقعند [۵ و ۶].

پیک غالب و رشد ترجیحی بلور در فیلم نازک در (۲۰۰) با مشخصات ذیل رخ می دهد:

$d = \frac{3}{2} \cdot 8591 \text{ \AA} = 28.90913^\circ$ ولی در نمونه مربوط به کارت استاندارد رشد ترجیحی در جهت (۱۱۱) (۲۰) است)

با توجه به رابطه دبای-شرربرای اندازه دانه های کروی


$$D = \frac{0.91}{\beta} \quad (1)$$

پهنای پیک بیشینه در نصف ارتفاع: $\beta = 0.0034 \text{ rad}$ طول موج هدف مسی: $\lambda = 0.154056 \text{ nm}$ و $\Theta = 14.45^\circ$ و بنابراین اندازه دانه ها بدست می آید:

$$D = 4.176 \text{ nm} : \text{BaF}_2$$

به همین ترتیب طیف XRD مربوط به فیلم BaF₂ آلایده با عنصر روی (Zn) بدست آمده طبیعت بس بلوری بواسطه وجود پیک های مختلف در آن مشخص گردید. (شکل ۲)

اطلاعات مربوط به پیک های آن در جدول ۲ آمده است



شکل ۲) طیف XRD BaF₂:Zn فیلم بر حسب 2Θ

جدول ۲) اطلاعات مربوط به پیک های طیف XRD از فیلم BaF₂:Zn

فاصله صفحات (A°)	شدت نسبی (%)	$2\Theta(^\circ)$	(h k l)
۳/۵۶۲۵۶	۱۲/۹	۲۴/۹۷۳۷	(۱۱۱)
۳/۰۹۴۶۰	۱۰۰/۰۰	۲۸/۸۲۶۱۱	(۲۰۰)
۲/۴۶۵۹۴	۱۳/۲	۳۷/۴۰۳۹۹	(۰۰۲)
۱/۸۶۵۶۵	۸	۴۸/۷۷۱۰۳	(۳۱۱)
۱/۵۴۶۸۰	۱۷	۵۹/۷۳۳۴	(۴۰۰)


پیک های بدست آمده منطبق بر پیک های کارت استاندارد (ICCD 01-0533 BaF₂) ولی باشدت های متفاوت می باشد. این پیک ها طبیعت بس بلوری فیلم نازک را نشان می دهد.

بلوری در آن ها مشاهده و اندازه دانه ها محاسبه و مقایسه شد.

با استفاده از دستگاه UV-Vis spectrophotometer UV-2601 Rayleigh در محدوده طول موجی ۶۵۰ - ۳۰۰ nm طیف عبور اپتیکی فیلم نازک باریم فلوراید گرفته شد. و با استفاده از دستگاه طیف سنجی Avantes photoluminescence (PL) طیف گسیل القایی فوتولومینسانسی از این فیلم در تقریبا همین محدوده طول موجی تهیه گردید.

بررسی داده ها و نتایج

طیف XRD مربوط به فیلم نازک باریم فلوراید خالص از هدف مسی با طول موج $1/54056 \text{ \AA}$ بر حسب 2Θ محدوده بین $20^\circ - 80^\circ$ درجه در شکل ۱ آورده شده است:




شکل ۱) طیف XRD فیلم نازک BaF₂ بر حسب 2Θ

اطلاعات مربوط به پیک های در جدول ۱ آورده شده است:

جدول ۱) اطلاعات مربوط به پیک های طیف XRD از فیلم نازک BaF₂

فاصله صفحات (A°)	شدت نسبی (%)	$2\Theta(^\circ)$	(h k l)
۳/۵۷۵۲۷	۲۰/۸۵	۲۴/۸۸۳۴۴	(۱۱۱)
۳/۰۸۵۹۱	۱۰۰/۰۰	۲۸/۹۰۹۱۳	(۲۰۰)
۲/۱۸۲۳۵	۳/۷۱	۴۱/۳۳۶۷۹	(۲۲۰)
۱/۸۶۲۷۹	۱۶/۴۰	۴۸/۸۵۰۸۷	(۳۱۱)

پیک های بدست آمده منطبق بر پیک های کارت استاندارد (ICCD 01-0533 BaF₂) ولی باشدت های متفاوت می باشد. این پیک ها طبیعت بس بلوری فیلم نازک را نشان می دهد.



شکل ۴) طیف فوتولومینسانس (PL) فیلم نازک BaF_2

این پیک متناظر با جزء کند کم انرژی و باند پهن مربوط به گسیل اکسایتون خود گرفتار با طول موج در حدود ۳۱۰ nm با زمان گسیل 620 ns در نمونه بالک باشد که در اینجا در حد ۲۰ nm به سمت طول موج بلندتر جایه جاشه است و این می تواند به دلیل انجام فرآیند لایه نشانی باریم فلوراید باشد.

-نتیجه گیری:


طیف XRD فیلم نازک BaF_2 با ضخامت ۱۸۰nm و فیلم میکرومتری $\text{BaF}_2:\text{Zn}$ هردو تهیه شده به روش PVD در خلا هم مرتبه، طبیعت بس بلوری آن هارا ثابت می کند که نمونه آلاییده حاوی دانه های بزرگtro حالت بلوری نسبتاً بهتر می باشد. فیلم نازک دارای عبور بسیار بالایی در ناحیه UV-Vis می باشد طیف PL این فیلم دارای پیک گسیلی اکسایتونی در ۳۳۰ nm است.

مراجع:

- [۱] S. Vladimirov, V. S. Kaftanov "characteristics of BaF_2 scintillation crystals" energy, **90**, " Atomic No.1,2001
- [۲] H.sh.,R.jia, R.I.Eglitis"First Principles calculation of surface H centers in BaF_2 "phys.Rev.B, **81** (2011) 1915101.
- [۳] H.Shi, R.jia,R.I.Eglitis "First Principle simulation on the aggregation of Fcenters in Ba:Rcenter" solid State icons **187**(2011) 1-7.
- [۴] E.Radzhabov "Creation of trapped electrons and holes alkaline-earth fluoride crystal doped by rare-earth ion" Nuclear Instrument ethodes in Physics Researches A **486**(2002)458-462
- [۵] F.Agullo-Lopez, C.R.A. catlow,P.D Townsend" point defects in material" AcademicPress, 1988,London
- [۶] A.I.Nepomnyashchikh,E.A.Radzhabov, Egranov,V.F.I a shechkin, A.S.Istomin Kurobori" Defect Formation in BaF_2 crystal doped with cadmium" Nuclear Instrument and Methodes in Physics Research A **537** (2005) 27-3.

فیلم را نشان می دهد. پیک غالب ورشد ترجیحی بلور همچنان در (۲۰۰) با مشخصات ذیل رخ می دهد:
 $d = 3.0946 \text{ \AA} = 2\Theta = 28.82611^\circ$ (در حالی که رشد ترجیحی بلور در کارت استاندارد برای BaF_2 در جهت (111) و (110) می باشد). اندازه دانه ها در این مورد ۱۴ nm بدست آمد که مقداری بزرگتر از دانه های خالص است و می تواند به دلیل حالت بلوری بهتر این فیلم باشد.

طیف عبوری حاصل از طیف سنجی ناحیه UV-Vis
در محدوده طول موج های ۶۵۰ nm - ۳۰۰ از فیلم نازک باریم فلوراید در شکل ۳ آورده شده است:



شکل ۳) طیف عبور اپتیکی فیلم نازک BaF_2

همان طور که در طیف مشاهده می شود فیلم در این ناحیه دارای عبور بسیار بالایی می باشد که ای نتیجه دور از انتظار نیست زیرا می دانیم که باریم فلوراید در محدوده طول موجی ۱۱۰۰-۲۰۰۰ nm دارای عبور اپتیکی بسیار بالایی باشد (شفافیت بالای فیلم از لحاظ ظاهری نیز مشهود است).

طیف گسیل القایی فوتولومینسانسی (PL) در محدوده طول موجی ۷۰۰-۳۰۰ nm تحریک شده توسط نور مرئی لامپ هالوژنی در شکل ۴ نشان داده شده است.

طیف فوق گویای این مطلب است که فیلم باریم فلوراید در طول موج ۳۳۰ nm دارای یک پیک گسیلی می باشد. این پیک می تواند به دلیل گسیل از اکسایتون خود گرفتار (STE) باشد و منظور از آن یک الکترون برانگیخته مقید به جای خالی یون باریمی که خود به دو یون فلورئور مجاور هم تقييد دارد (V_{kF}) می باشد.