

## ساخت نانو ذرات مس و مس- آهن در محیط خلا و مقایسه اثر کاتالیستی آنها بر رشد نانولوله-

### های کربنی

سلیمانی، شهرام<sup>۱</sup>؛ خزایی، زهرا<sup>۲</sup>؛ حنطه زاده، محمدرضا<sup>۳</sup>؛ قادری، عاطفه<sup>۳</sup>؛ احمدی، ژیلاد<sup>۴</sup>

<sup>۱</sup> دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، مرکز هرسین

<sup>۲</sup> دانشکده فیزیک پلاسما، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران

<sup>۳</sup> باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

<sup>۴</sup> دانشگاه پیام نور واحد پرند

### چکیده

با استفاده از روش کندوپاش مغناطیسی، نانوذرات مس و نانوذرات دولایه‌ای مس-آهن در محیط خلا، به‌عنوان پایه‌کاتالیستی برای رشد نانولوله‌های کربنی ساخته شدند. با استفاده از آنالیزهای میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM)، پراش پرتو X، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و طیف رامان، به بررسی کاتالیست و نانولوله‌های کربنی، پرداخته شد. مقایسه این دو نوع رشد (با استفاده از پایه‌کاتالیستی آهن و مس-آهن)، نشان داد که افزودن نانوذرات مس به‌عنوان بستری از نانوذرات آهن، در بهبود رشد نانولوله‌ها، موثر واقع شدند.

## Fabrication of Cu and Cu-Fe nanoparticles in vacuum and Compared Catalyst effect on synthesis Carbon Nanotubes

Solymani, Shahram<sup>1</sup>; Khazae, Zahra<sup>2</sup>, Hantehzadeh, Mohammad Reza<sup>2</sup>, Ghaderi, Atefeh<sup>3</sup>, Ahmadi, Zhila<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Islamic Azad University, Kermanshah branch, Harsin Center

<sup>2</sup>Plasma Physics Research Center, Islamic Azad University, Science and Research branch, Tehran, Iran

<sup>3</sup>Young Researchers Club, Islamic Azad University, Kermanshah branch

<sup>4</sup>Parand payamnoor university(ppnu)

### Abstract


Nanoparticles Cu-Fe bilayers films were prepared by DC-Magnetron Sputtering method in vacuumed, and used as catalyst for growth CNT(Carbon Nano Tubes). By Atomic Force Microscopy (AFM), X ray Diffraction (XRD), Scanning Electron Microscopy (SEM) and Raman Spectroscopy, the catalyst and CNTs were characterized. The comparison between two kinds of growth shows that increasing the Cu nanoparticles as substrate of Fe nanoparticles was impressive on quality and improvement of growth.

PACS No. 81.15.Ef Vacuum deposition

تهیه آن، و انتخاب زیرلایه برای نگهداری بستر کاتالیستی می‌باشد. پارامترهای مذکور در مورفولوژی، اندازه، کیفیت، و مد رشد نانولوله‌ای کربنی موثر است [۲] روش‌های فیزیکی و شیمیایی گوناگونی برای ساخت کاتالیست وجود دارد، از جمله: سل-ژل، لایه‌نشانی با استفاده از امواج رادیویی، تبخیر حرارتی و ... [۳،۲].

### مقدمه

از زمان کشف نانولوله‌های کربنی [۱] تلاش‌های زیادی در جهت بهبود رشد این نانو ساختارها صورت گرفته است. یکی از پارامترهای مهم در رشد نانولوله‌های کربنی، نوع کاتالیست، روش



شکل ۱. نمای محافظه‌ی لایه نشانی

بعد از لایه نشانی مس روی زیر لایه‌ها از هدف آهنی استفاده کردیم و آهن را با اعمال توان ۲۰ وات و فشار اولیه  $6 \times 10^{-2}$  تور، در زمان‌های ۷ و ۱۰ دقیقه بر روی لایه مس لایه نشانی کردیم. ضخامت لایه مسی ۹۰ نانومتر و ضخامت لایه آهن ۷ و ۱۰ دقیقه‌ای به ترتیب، حدود ۲۰ و ۳۵ نانومتر، تعیین گردید.

محصول این مرحله به سیستم نشست بخار شیمیایی حرارتی منتقل شد تا بعنوان پایه کاتالیستی برای رشد نانولوله‌های کربنی مورد استفاده قرار گیرد. در دستگاه نشست بخار شیمیایی حرارتی، گاز اسیتیلن به عنوان منبع کربنی با فلوی ۵۰ سی سی بر دقیقه و در گاز آمونیاک به عنوان گاز حامل با فلوی ۱۰ سی سی بر دقیقه و در دمای ۹۰۰ درجه سانتیگراد و به مدت ۹ دقیقه از روی لایه مزبور عبور می‌کند. سپس فلوی گاز هیدروکربنی و گاز حامل را قطع و گاز آرگون وارد سیستم می‌شود تا در حضور آن، محصولات بدست آمده سرد شوند.

با استفاده از میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) به بررسی توپوگرافی نمونه‌های مس-آهن پرداخته شد. از طیف‌سنجی پراش پرتو X برای بررسی ساختار کریستالی این نانوذرات استفاده شد و از ابزار تصویربرداری میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و طیف‌سنجی رامان برای مشخصه‌یابی نانولوله‌های بدست آمده استفاده شد.

### نتایج و بحث


تصویر AFM و نمودار تغییرات توپوگرافی از نمونه مس بدون لایه‌نشانی (پوشش) آهن، مس با ۷ و ۱۰ دقیقه لایه‌نشانی (پوشش) آهن در شکل ۲ نشان داده شده است. شکل ۲، د.

در این گزارش از روش لایه‌نشانی کندوپاش مغناطیسی جهت ساخت پایه کاتالیستی استفاده شد. گاز واکنش‌دهنده جهت انجام فرآیند لایه‌نشانی، آرگن بود و از هدف مس و آهن به صورت مجزا، استفاده شد. نتایج ما نشان داد که لایه‌نازک متشکل از نانوذرات دولایه‌ای مس-آهن و تک لایه‌ای آهن، روی زیرلایه سیلیکنی رسوب نمود و به عنوان پایه کاتالیستی جهت رشد نانولوله‌های کربنی استفاده شد. این لایه کاتالیستی در سیستم نشست بخار شیمیایی حرارتی (TCVD) به مدت ۹ دقیقه جهت انجام فرآیند رشد نانولوله‌های کربنی قرار داده شد. هدف از مدت زمان کم رشد نانولوله‌ها این بود که اثر رشد نانولوله‌ها بر روی نانوکاتالیست‌های دولایه‌ای مس-آهن و تک لایه‌ای آهن، مقایسه شوند. نتایج آنالیز میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) نشان داد که افزودن نانوذرات مس به عنوان بستری از نانوذرات کاتالیستی آهن، در رشد نانولوله‌های کربنی، عامل موثری بوده است.

### جزئیات آزمایش


برای ساخت نانو ذرات مس-آهن از دستگاه لایه‌نشانی کندوپاش مغناطیسی استفاده شد. در این سیستم از دو پمپ روتاری و توربو جهت خلاء کردن محافظه استفاده شد. محافظه شامل دو الکتروود با مساحت‌های مختلف می‌باشد. الکتروود کوچکتر (الکتروود هدف مس و آهن) به شعاع ۸ سانتی متر است که به منبع DC متصل است و الکتروود دیگر به زمین متصل است. فاصله بین الکتروودها، ۲ سانتی متر می‌باشد. زیر لایه‌های شیشه و سیلیکن روی الکتروود متصل به زمین گذاشته شد. محافظه با استفاده از پمپ‌های روتاری و توربو تا فشار  $8 \times 10^{-6}$  تور قبل از لایه نشانی خلاء شد و سپس فشار محافظه با گاز آرگون به فشار لایه نشانی مورد نظر به  $6 \times 10^{-2}$  تور، رسید و توان DC اعمال شد و عمل لایه نشانی در دمای اتاق صورت پذیرفت. عمل لایه‌نشانی در خلا به این صورت بود که ابتدا نانوذرات مس بر روی شیشه و سیلیکن و سپس در مرحله بعدی، نانوذرات آهن بر روی نانوذرات مس ساخته شده، لایه‌نشانی شد. مس در توان ثابت ۱۶ وات، فشار اولیه  $6 \times 10^{-2}$  تور، و در زمان ۲۵ دقیقه، و لایه لایه‌نشانی شد. نمایی از محافظه لایه نشانی در شکل ۱ نشان داده شده است.

همانطور که در شکل دیده می شود فازهای اکسید مس و آهن در محدوده زوایای ۳۷، ۴۳، و ۴۹ درجه قابل رویت است. همچنین فاز زیر لایه سیلیکون در زاویه ۶۷ درجه دیده می شود.




شکل ۳. طیف XRD، لایه مس و مس با ۱۰ دقیقه آهن

شکل ۴ تصاویر SEM سطح لایه کاتالیستی نانوذرات آهن و مس-آهن را بعد از عملیات نشست بخار شیمیایی حرارتی جهت فرآیند رشد نانولوله‌های کربنی نشان می دهد.



شکل ۴. نانولوله‌های سنتز شده با استفاده از پایه کاتالیستی (الف)- نانوذرات مس با ۷ دقیقه لایه نشانی (پوشش) آهن (مقیاس میکرومتر) (ب)- نانوذرات مس با ۱۰ دقیقه لایه نشانی (پوشش) آهن (مقیاس میکرومتر) (ج)- نانوذرات آهن (مقیاس میکرومتر)

نمودار توپوگرافی سطح می باشد که اطلاعات این نمودار از آنالیز AFM استخراج شده است. همانطور که پیداست پهنای نمودار-گوسی، در نمونه مس، کم می باشد که نمایانگر یکنواخت بودن توزیع اندازه ذرات در سطح می باشد که بیشترین اندازه‌ی نانوذرات در محدوده ۱۵ تا ۲۰ نانومتر می باشد. در نمونه مس-آهن پهنای-گوسی، بیشتر شده و به این معنا می باشد که بر طبق محورافقی، میزان تغییرات توپوگرافی سطح، بیشتر می باشد که تصاویر AFM این موضوع را تایید می کنند و نیز با توجه به نمودار (محور عمودی)، فراوانی ذرات در نمونه مس-آهن از مس بیشتر شده است [۴].



شکل ۲. تصاویر AFM، (الف)- مربوط به مس (ب)- مس با ۷ دقیقه آهن (ج)- مس با ۱۰ دقیقه آهن (د)- نمودار توپوگرافی از طیف پراش پرتو X به منظور آنالیز فازی استفاده می شود. این کار از طریق پردازش و آنالیز پرتو X بازگشتی از سطح نمونه امکان پذیر است. برای یک نمونه پلی کریستالی نمودار حاصل از پراش پرتو X شامل یک سری از پیک هایی است که با توجه به شدت و موقعیت این پیک ها می توان، نمونه را آنالیز کرد. با توجه به ساختار مرجع ثبت شده در نرم افزار مربوط به دستگاه ارائه دهنده طیف های XRD و کارت های استاندارد موجود ترکیبات مس و آهن تایید می شود.

در شکل ۳. طیف XRD مربوط به لایه آهن پوشش داده شده بر روی لایه مس پس از هفت و ده دقیقه نشان داده شده است.

### نتیجه گیری :

با استفاده از روش لایه‌نشانی کندوپاش مغناطیسی، نانوذرات مس و مس-آهن با توزیع اندازه ذرات تقریباً یکنواخت، در محیط خلا، ساخته شد که در حضور گاز کربنی استیلن، مشاهده شد که فعالیت کاتالیستی نانوکاتالیست‌های دولایه‌ای مس-آهن در مقایسه با نانوکاتالیست‌های آهن، در مدت زمان رشد ۹ دقیقه، بهتر بوده است و نانوذرات مس، به‌عنوان بستری از نانوذرات آهن در بهبود رشد نانولوله‌های کربنی موثر واقع شدند.


### سپاسگزاری

از همکاری خانم میلانی و خانم عشقی، صمیمانه تشکر می‌کنیم.

### مرجع‌ها

- [۱] Ijima, S. Helical Microtubes of graphitic carbon, *Nature* **354**(1991) 56-58  
 [۲] A. C. Dupuis; "The catalyst in the CCVD of carbon nanotubes-a review"; *Progress in Materials Science*, **50** (2005) 929-961  
 [۳] T. Ghodselahi, M.A. Vesaghi, A. Gelali, H. Zahraei, S. Soleymani, *Applied surface science*, **B 387** (2011) 281-286  
 [۴] A. Ghaderi, S.M. Elahi, S. Soleymani, S. Bahrami, A.E. Khalili, *Prammana journal*, in press

در شکل ۴. الف) و ب) می‌بینیم که نانولوله‌های کربنی با- استفاده از پایه کاتالیستی نانوذرات مس-آهن رشد کرده‌اند. نانولوله‌های رشد کرده با استفاده از پایه کاتالیستی نانوذرات مس با ۱۰ دقیقه لایه‌نشانی (پوشش) آهن می‌بینیم که قطر این نانولوله‌ها در مقایسه با نانولوله‌های رشد کرده با استفاده از پایه کاتالیستی نانوذرات مس با ۷ دقیقه لایه‌نشانی (پوشش) آهن، بزرگتر می‌باشد که دلیل آن را می‌توانیم به اندازه ذرات کاتالیستی نسبت داد که همانطور از تصاویر AFM در شکل ۲. پیداست اندازه نانوذرات در شکل ۲. ج) بزرگتر می‌باشد. شکل ۵. ج) که از نانوذرات آهن به عنوان کاتالیست استفاده کردیم، می‌بینیم که نانولوله‌کربنی در حال شکل گرفتن می‌باشند اما به دلیل اینکه زمان کافی برای رشد نداده- ایم و پیوندهای کربنی در گاز کربنی (استیلن)، فرصت تجزیه پیدا نکرده‌اند به خوبی شکل نگرفته‌اند اما زمانی که نانوذرات مس به- عنوان بستری از نانوکاتالیست‌های آهن قرار می‌گیرند در همان زمان رشد، نانولوله‌های کربنی شکل می‌گیرند و در بهبود رشد نانولوله‌ها، موثر واقع می‌شوند. یکی از دلایل این موضوع می‌تواند اینگونه شرح داده شود که نانوذرات مس، نفوذ کربن را در سیستم نشست بخار شیمیایی، به داخل نانوکاتالیست‌های آهن، بهبود می‌بخشد و پیوندهای کربن-کربن در گاز کربنی، سریعتر و بیشتر شکسته شوند و در نتیجه نانولوله‌های کربنی تشکیل می- شوند. طیف رامان نانولوله‌های کربنی با استفاده از لایه کاتالیستی نانوذرات مس-آهن در شکل ۵. نشان داده شده است. قله‌هایی که در محدود  $1356\text{cm}^{-1}$  و  $1590\text{cm}^{-1}$  قرار دارند که به ترتیب باند G (باند گرافیتی) و باند D (باند نقایص) نانولوله‌های کربنی مربوط می‌شوند.



شکل ۵. طیف رامان نانولوله‌های کربنی تولید شده با استفاده از پایه کاتالیستی نانوذرات مس-آهن