

ساخت بدون کاتالیستی نانوسیم‌های اکسید ایندیوم با استفاده از کوره تبخیر حرارتی

شریعتی، محسن؛ غفوری، وحید؛ بدرآقی، جلیل

گروه فیزیک پژوهشکده علوم پایه کاربردی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

چکیده

ساخت نانوسیم‌های اکسید ایندیوم با استفاده از روش تبخیر حرارتی و بدون استفاده از کاتالیست در یک کوره لوله افقی با موفقیت انجام شد. نانوسیم‌های رشد یافته دارای قطری حدود 75nm الی 150nm و طول چند میکرونی می‌باشند. مکانیسم رشد این نانوسیم‌ها از طریق آنالیزهای صورت گرفته مورد بحث قرار گرفت که دریافته شد، مکانیسم VS موجب رشد لبه‌ای نانوسیم‌ها گردید. برای چیره شدن بر مشکل بالا بودن دمای تبخیر اکسید ایندیوم و نیاز به کوره‌های با دمای بسیار بالا، این نانوسیم‌ها در محیطی با خلأ نسبتاً پایین ساخته شدند.

Catalyst free fabrication of Indium Oxide nanowires by thermal evaporation furnace

Shariati, Mohsen; Ghafouri, Vahid; Badraghi, Jalil

Research Institute of Applied Sciences, Academic Center of Education,
Culture and Research (ACECR), Shahid Beheshti University, Tehran

Abstract

Fabrication of indium oxide nanowires by thermal evaporation without any catalyst, in horizontal tubular furnace successfully has been performed. The grown nanowires are 75nm-150nm in diameter and several microns in length. Growth mechanism of these nanowires was discussed by made analysis and it was found out that VS mechanism causes lateral growth of nanowires. For prevailing of indium oxide high evaporation temperature and need to high degree furnaces, these nanowires have been materialized in relatively low vacuum.


PACS No: 81.07; 61.46; 64.70.fm; 82.30.Vy

مقدمه

قطعات الکترونیکی دارند، مورد توجه بسیار زیادی قرار گرفته‌اند. از میان آنها In_2O_3 با داشتن شکاف نوری حدود 3.7eV ، دارای کاربردهای مهمی در زمینه‌هایی از قبیل گرم‌کننده پنجره‌ها، سلول‌های خورشیدی، سنسورهای گازی، [۱] است. اخیراً، نانوساختارهای In_2O_3 بخاطر خواص نوین و کاربردهای مناسبی که در زمینه حسگری گازها [۲و۳] و نانوترانزیستورها [۴] دارند، توجه چشمگیری را به خود اختصاص داده‌اند. علاقه‌مندی زیادی در سنتز و پژوهش در زمینه نانوساختار In_2O_3 به تازگی بوجود آمده است. نانوساختارهای مختلف In_2O_3 بوسیله روشهای مختلفی بدست آمده‌اند، تعدادی از آنها عبارتند از روش CVD

تکامل پیوسته علوم و فناوری نانو در سالهای اخیر منجر به تولید ساختارهای شبه یک بعدی در گستره‌ای از مورفولوژی‌های متنوع و مختلف مثل نانوسیم‌ها، نانوسیم‌های به شکل پوسته مرکزی، ساختارهای نانولوله‌ای، نانوتسمه‌ها، ساختارهای شاخه شاخه، نانومیل‌ها و نانوحلقه‌ها شده است. در بین موادی که نانوساختارهای مختلف آنها تولید شده اکسیدهای فلزی به طور ویژه بیشتر مورد توجه بوده‌اند. نانوساختارهای اکسیدی بخاطر ویژگی‌های بنیادی و کاربرد وسیعی که در ساخت

استفاده از پمپ روتاری تا حدود مجاز، فشار 10^{-3} mbar خلأ می‌شود. وقتی فشار به این حد رسید، دمای کوره تا حدود 900°C بالا برده می‌شود. گاز آرگون بعنوان گاز حامل در لوله آلومینا با مقدار شارش 25 sccm وارد محفظه شد. مدت زمان لایه‌نشانی حدود ۲ ساعت بود. در نهایت لایه‌ای سفید رنگ بر روی زیرلایه‌ها نشسته بود. ویژگی ساختاری و بلوری نمونه‌ها با استفاده از سیستم آنالیزور XRD توسط دستگاه XRD ساخت شرکت زیمنس مدل D-500 ($\text{CuK}\alpha, \lambda=0.15419\text{ nm}$) و خصوصیات سطحی توسط آنالیزور FESEM توسط دستگاه FESEM ساخت Hitachi مورد تحلیل قرار گرفت. تصویر شماتیکی این فرآیند لایه‌نشانی در شکل ۱ آمده است.



شکل ۱. کوره تبخیر حرارتی. لایه‌نشانی اکسید ایندیوم در حضور گاز آرگون.

آنالیز ساختاری و سطحی:

در شکل ۲ تصویر FESEM نمونه‌ها دیده می‌شود. در این شکل همچنانکه دیده می‌شود نانوسیم‌هایی با قطر 75 nm الی 150 nm و طولی بیش از چند میکرون وجود دارند. معمولاً در روش‌های این چنینی مکانیسم رشد بنام VS نامیده می‌شود. در روش با حضور کاتالیست واضح و روشن می‌باشد که نانوذره کاتالیستی در سر نانوساختار سوزنی بوضوح قابل رویت است. اما در این نانوسیم‌ها چنین چیزی وجود ندارد. نانوسیم‌ها بعلت عدم وجود کاتالیست در جهتی غیر کنترلی رشد کرده‌اند. دیده می‌شود

[۵ و ۶]، لیزر- پالسی [۷]، تبخیر حرارتی ایندیوم و لایه‌نشانی آن بر روی زیرلایه [۸] و روش تبخیر پودر اکسید [۹].


در سال‌های گذشته، تعداد تکنیک‌های رشد به طور قابل توجهی افزایش یافته‌اند. ما می‌توانیم این مکانیسم‌های متفاوت را به چند رده مختلف طبقه‌بندی کنیم. اول روش‌های همراه با کاتالیست و دوم بدون کاتالیست و سپس می‌توان تفاوتی بین رشد فاز محلول و بخار قائل شد. تا زمانی که اکسیدهای فلزی مورد توجه هستند بهترین روش، فاز بخار است. اما تکنیک‌های رشد فاز محلول، یک فرآیند سنتزی منعطف با قیمت‌های پایین‌تر را مهیا می‌کنند. مکانیسم‌های رشد متفاوتی بر اساس حضور یک کاتالیست مثل VLS (جامد- مایع - بخار)، SLS (جامد- مایع - محلول) و بدون کاتالیست، فرآیند VS (جامد- بخار) وجود دارند.

در این مقاله ساخت نانوسیم‌های اکسید ایندیوم با استفاده از روش تبخیر حرارتی و بدون استفاده از کاتالیست در یک کوره لوله افقی با موفقیت انجام پذیرفت. مکانیسم رشد این نانوسیم‌ها از طریق آنالیزهای صورت گرفته مورد بحث قرار گرفت که دریافته شد، مکانیسم VS موجب رشد لایه‌ای نانوسیم‌ها شده است. برای حل مشکل بالا بودن دمای تبخیر اکسید ایندیوم و همچنین نیاز به کوره‌های با دمای بسیار بالا، این نانوسیم‌ها در محیطی با خلأ نسبتاً پایین ساخته شدند.

کار آزمایشگاهی:

در این آزمایش ماده مورد استفاده پودر اکسید ایندیوم است. در این آزمایش از زیرلایه‌هایی استفاده شد که هیچ کاتالیستی بر روی آنها نشانده نشده بود. تعدادی زیرلایه سیلیکون نوع P که به مدت ۲۰ دقیقه در دستگاه سونش در محلول الکل اتانول قرار گرفته، حدود ۲۰ دقیقه در محلول آب دوبار تقطیر گذاشته می‌شوند. در ادامه زیرلایه‌ها در محل‌های 20 mm الی 60 mm با فواصل ۸ میلیمتری نسبت به بوتله آلومینا که ماده اصلی رونشانی در آن قرار دارد، گذاشته می‌شوند. مقدار پودر مورد استفاده حدود 0.25 g در بوتله آلومینا در مرکز لوله قرار می‌گیرد. فرآیند کار لایه‌نشانی بدین صورت است که ابتدا محفظه داخلی لوله آلومینا با

شکل ۳ تصویر آنالیز XRD صورت گرفته را نشان می‌دهد. نکته جالب توجه اینجاست که، تشکیل نانوساختارهای شدیداً بلوری در جهتی اتفاق افتاده که عمدتاً تشکیل ساختارهای اکسید ایندیوم در این راستا ضعیف می‌باشد. میتوان عدم وجود کاتالیست را باعث ایجاد ساختارها در راستایی غیر کنترلی مرتبط دانست. نانوساختارهای ایجاد شده در این آزمایش در امتدادی بلوری شده‌اند که کاملاً دلخواه و تصادفی است. با توجه به مرجع [۸] ثابت سلولی این نانوساختارهای ایجاد شده $a=1/012\text{nm}$ مطابق (JCPDS No. ۰۴۱۶-۶) می‌باشد.




شکل ۳. طیف نانوسیم‌های اکسید ایندیوم توسط آنالیز XRD

مکانیسم رشد:

دو مدل برای توصیف مکانیسم رشد مواد یک بعدی وجود دارد. مدلی که مرتبط با این بخش است، مکانیسم رشد پیچشی متداول است که بر وجود یک دررفتگی چرخشی، که امتدادش موازی محور سیم یا میله است، تأکید دارد. در این مدل صفحه چرخش عمود بر خط دررفتگی باعث بوجود آمدن گام رشد شده و به عنوان محلی که دارای انرژی پایین است، عمل می‌کند. وقتی که رشد نانوسیم‌ها از طریق چگالش مستقیم فاز بخار بدون استفاده از کاتالیست محقق شود، روش رشد مورد استفاده بنام VS خوانده می‌شود. این روش را گاه‌گاهاً خودکاتالیست هم می‌نامند. در گذشته

که ساختارها سوزنی شدیداً از هر نقطه‌ای شروع به رشد کردند که این علت باعث می‌گردد که چنین ساختار درهم فرورفته و در هم تنیده‌ای حاصل شود. در این روش محل‌های هسته‌سازی به علت استفاده از مکانیسم VS توسط خود ذرات بخار اکسید ایندیوم ایجاد شدند. در این شیوه نیاز به کاتالیست خارجی نیست. خود اتم‌های اکسید ایندیوم به شکل کاملاً جالبی این محل‌های هسته‌سازی را تأمین کرده و باعث تشکیل این ساختارها می‌شوند. در شکل ۲-b بعنوان نوعی، مقیاس برای قطر نانوسیم داده شده حدود 140nm می‌باشد. شکل درهم‌تنیده و کلاف‌گونه در این روش کاملاً طبیعی به نظر می‌رسد.



شکل ۲- تصویر FESEM از نمونه‌های اکسید ایندیوم. مقیاس برای تصویر a ۵ میکرون و برای تصویر b، 750nm می‌باشد.

با موفقیت انجام گردید. این نانوسیم‌ها دارای قطری حدود ۷۵nm الی ۱۵۰nm و طول چند میکرونی می‌باشند. مکانیسم رشد این نانوسیم‌ها از طریق آنالیزهای صورت گرفته، مکانیسم VS است. برای حل کردن مشکل بالا بودن دمای تبخیر اکسید ایندیوم و نیاز به کوره‌های با دمای بسیار بالا، این نانوسیم‌ها در محیطی با خلأ نسبتاً پایین ساخته شدند.

دیده می‌شود که ساختارهای یک بعدی شدیداً از هر نقطه‌ای شروع به رشد کردند. این علت باعث می‌گردد که چنین ساختار درهم فرورفته‌ای حاصل گردد. در این روش محل‌های هسته‌سازی به علت استفاده از مکانیسم VS توسط خود ذرات بخار اکسید ایندیوم حاصل گردید. در این شیوه کاتالیست خارجی نقشی ندارد. خود اتم‌های اکسید ایندیوم به شکل کاملاً جالبی این محل‌های هسته‌سازی را تأمین کرده و باعث تشکیل این ساختارها شده‌اند.

مراجع:

- [۱] J. G. Lu, P. Chang and Z. Fan; "Quasi-one-dimensional metal oxide materials.Synthesis,properties and applications"; *Materials Science and Engineering R* **52** (2006) 49.
- [۲] J. Y. Lao, J. Y. Huang, D. Z. Wang and Z. F. Ren; "Self-assembled In₂O₃ nanocrystal chains and nanowire networks"; *Adv. Mater* **16** (2004) 65.
- [۳] Z. L. Zhan, J. Q. Xu and D. G. Jiang; "State of In₂O₃-based gas sensor"; *Chin. J. Trans. Technol* **22** (2003) 1.
- [۴] J. T. Hu, T. W. Odom and C. M. Lieber; " Chemistry and Physics in One-Dimension: Synthesis and Properties of Nanowires and Nanotubes" *Acc.Chem. Res* **32** (1999) 435.
- [۵] M.H. Huang, S. Mao, H. Feick, H. Yan, Y. Wu, H. Kind, E. Weber, R. Russo and P. Yang; " Room-Temperature Ultraviolet Nanowire Nanolasers"; *Science* **292** (2001) 1897.
- [۶] J. Xiang, W. Lu, Y. Hu, Y. Wu, H. Yan, C.M. Lieber "Ge/Si nanowire heterostructures as high-performance field-effect transistors"; *Nature* **441** (2006) 489.
- [۷] O. Hayden, A.B. Greytak, D.C. Bell; "Core-Shell Nanowire Light-Emitting Diodes"; *Adv. Mater* **17** (2005) 701.
- [۸] X. S. Peng, Y. W. Wang, X. F. Wang, L. X. Zhao, G. W. Meng and L. D. Zhang; "Large-Scale synthesis of In₂O₃ nanowires"; *Appl. Phys. A* **74** (2002) 437.
- [۹] X. Y. Kong and Z. L. Wang; "Structures of indium oxide nanobelts"; *Solid state communications* **128** (2003) 1

تصور می‌شد این فرآیند رشد به علت وجود نقص‌های شبکه‌ای است، اما موقعی که نانوسیم بدون نقیصه مشاهده شد، این توضیح دیگر قابل قبول نبود. اثر شگفت‌انگیز دیگری که در این روش ثبت شده، آهنگ رشد نانوسیمی بالاتر از چگالش محاسباتی فاز بخار است. این قضیه را می‌توان بدین صورت تعبیر کرد که صفحات موجود در ساختار نانوسیم، مولکول‌هایی که بعداً روی سطوح رشد اصلی سیم پخش می‌شوند، را جذب می‌کنند.

فرآیند VS در خیلی از فرآیندهای رشد بدون کاتالیستی اتفاق می‌افتد. طبق اطلاعاتی که از یک سری کارهای نظری و تجربی نسبتاً کاملی بدست آمده، نشان می‌دهد که در آنها حداقل‌سازی انرژی آزاد سطحی باعث ایجاد رشد VS می‌شود، [۱]. در دماهای بالا، مواد اصلی، تبخیر شده و سپس مستقیماً بر روی زیرلایه‌ای که در ناحیه دمایی پایین قرار گرفته، چگالیده می‌شوند. وقتی فرآیند چگالش اتفاق می‌افتد، مولکول‌هایی که در ابتدا چگالیده شدند، دانه‌های کاتالیستی را تشکیل می‌دهند، که نقش محل‌های هسته‌سازی را بر عهده دارند. در نتیجه، آنها رشد مستقیمی را برای حداقل‌سازی انرژی سطحی که در این فرآیند رشد حکم‌فرماست را ممکن می‌سازند.

به بیان دیگر، هنگامی که ذرات بخار اکسید ایندیوم در شرایط گفته شده که در ناحیه بسیار داغ ایجاد می‌شوند، توسط گاز حامل که اینجا گاز آرگون است، انتقال داده شده و بر روی زیرلایه سیلیکون جایی که دمای پایین‌تری دارد فرود می‌آیند. این ذرات خود باعث ایجاد فرآیند هسته‌سازی، جذب و رشد نانوسیم‌ها با استفاده از فرآیند رشد پیچشی می‌شوند. در این نوع رشد سر نانوسیم‌ها خمیده شده و به شکل پیچشی در می‌آیند و آن به طور مفیدی محل مناسبی برای جذب مولکول‌ها یا خوشه‌هایی از بخار می‌باشد که نهایتاً منجر به رشد یک بعدی نانوسیم‌های اکسید ایندیوم می‌گردد.

نتیجه‌گیری:

در این آزمایش نانوسیم‌های اکسید ایندیوم با استفاده از روش تبخیر حرارتی و بدون استفاده از کاتالیست در یک کوره لوله افقی