

ساخت نوارهای نانویی تلوریوم با روش تبخیر فیزیکی در خلأ

پارسافر، ناهید؛ ابراهیم زاد، اکبر

گروه فیزیک پژوهشگاه علوم پایه کاربردی جهاد دانشگاهی شهید بهشتی، اوین، تهران

چکیده

رشد موفقیت آمیز نوارهای نانویی تلوریوم با روش تبخیر فیزیکی در خلأ، در یک کوره لوله‌ای به انجام رسید. پودر تلوریوم در فشار 10^{-2} mbar در بوته‌ای با دمای 360°C تبخیر شد و روی زیرلایه‌هایی در دمای 212°C تا 231°C در جهت جریان گاز آرگون نشست نمود. سپس نمونه‌ها با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی (FESEM) مشخصه‌یابی گردیدند. تصاویر بدست آمده نشان می‌دهد که در دماهای پایین ساختارهای به دست آمده بیشتر به شکل نانو میله و نانو سیم‌هایی با قطری بین 100 nm الی 150 nm هستند در حالی که در دمای بالاتر ساختارهای دو بعدی و نواری شکل با ضخامت بسیار کم نیز قابل مشاهده است.

Fabrication of Tellurium Nanobelts by physical vapor deposition

Parsafar, Nahid; Ebrahimzad, Akbar

Research Institute of Applied Sciences, Academic Center of Education, Culture and Research (ACECR), Shahid Beheshti University, Tehran.

Abstract

Nanobelts have been successfully grown by physical vapor deposition method in a tube furnace. Tellurium powder was evaporated at a temperature of 360°C and a pressure of 10^{-2} mbar, and was condensed on substrates at $212\text{--}231^\circ\text{C}$, in the downstream of argon gas flow. The products were characterized by field emission scanning electron microscopy (FESEM). The FESEM images revealed that in lower temperatures the surface is mostly covered with nanorods and nanowires with diameters ranging from 100 to 150 nm , while in higher temperatures some 2D structures and nanobelts have grown on the surface as well.

PACS No. 81.15.Ef Vacuum deposition

مقدمه


نانویی از جمله نانوساختارهای یک‌بعدی هستند که تاکنون با استفاده از روش‌های گوناگون فیزیکی و شیمیایی رشد داده شده‌اند [۱، ۲].

تلوریوم، عنصری نیمه‌هادی با گاف انرژی 0.34 eV است. تلوریوم و آلیاژهای این عنصر، نیمه‌هادی‌های نوع p هستند. هدایت تلوریوم مربوط به نقص‌های شبکه‌ای است که به عنوان پذیرنده عمل می‌کنند [۳]. این ماده خواص جالبی مانند نوررسانایی، اثر ترموالکتریک، فعالیت کاتالیتیک و اثر قوی پیزوالکتریک از خود

در سال‌های اخیر رشد مواد نانوساختار با خواص شیمیایی، الکتریکی، مغناطیسی و اپتیکی تغییر یافته، موضوع بسیاری از تحقیقات بوده است. نانوساختارهای یک‌بعدی به دلیل اهمیت آنها در فهم آثار کوانتومی و همچنین پتانسیل کاربردی آنها به عنوان اجزای نانویی ادوات اپتیکی، الکترونیکی، اپتوالکترونیکی، الکتروشیمیایی و الکترومکانیکی توجه زیادی را به خود جلب کرده است. نانولوله‌ها، نانومیله‌ها، نانوسیم‌ها و نوارها یا روبان‌های

در این آزمایش برای رشد ساختارها از زیرلایه های شیشه ای استفاده شد. زیرلایه ها به مدت ۵ دقیقه در اسید کلریدریک ۰/۱ مولار قرار داده شدند و سپس به مدت ۱۰ دقیقه در آب مقطر با سیستم اولتراسونیک تمیز و نهایتاً با جریان هوای گرم خشک شدند.

بوته حاوی ۰/۰۶۵ گرم پودر تلوریوم مرک با خلوص ۹۹/۹۹ درصد در منطقه گرم کوره و زیرلایه های تمیز شده در فواصل مختلف نسبت به بوته قرار داده شد. سپس محفظه تا فشار 10^{-3} mbar تخلیه گردید. در این آزمایش برای تزریق گاز آرگون به درون محفظه از mass flow controller استفاده شد. با تزریق ۷ sccm گاز آرگون، فشار به 10^{-2} mbar رسید. با افزایش دمای کوره، دمای بوته که در گرمترین جای کوره قرار داشت به مقدار 360°C رسید. مدت زمان ۸۰ دقیقه نیز برای رشد ساختارها در نظر گرفته شد. شکل ۱ تصویر طرح واری از فرآیند تبخیر حرارتی در کوره را نشان می دهد.



شکل ۱- تصویر طرح واری از فرآیند تبخیر حرارتی در کوره لوله ای

بحث و نتایج

ساختارهای متفاوتی روی زیرلایه های قرار گرفته در نواحی دمایی مختلف کوره شکل گرفتند. شکل ۲ (الف و ب) تصاویر FESEM ساختارهای رشد یافته روی زیرلایه در فاصله ۲۵/۵cm از مرکز بوته در جهت جریان گاز را نشان می دهد که در دمای 212°C قرار داشتند. در این تصاویر مشاهده می شود که اکثر ساختارها نانومیله و نانوسیم هستند. قطر یک میله در شکل ۲ (الف)

نشان می دهد و در دستگاه های مختلفی مانند محیط های ضبط اپتیکی، ترانزیستورهای لایه نازک، گیج های کششی، آشکارسازهای مادون قرمز، بیوسنسورها و حسگرهای گاز کاربرد دارد [۴].


خاصیت پیزوالکتریسیته عنصر تلوریوم قابل توجه است و خواص الکتریکی آن، وابستگی های دمایی غیر معمول از خود نشان می دهد. خواص الکتریکی جالب تلوریوم و ترکیبات آن، که مورفولوژی های متنوعی از آنها مشاهده شده است، نویدبخش ساخت ادوات کاربردی بسیاری، به ویژه در مقیاس نانو، می باشد. تلوریوم دارای ساختار بلوری شش گوشه است. در این ساختار اتم های تلوریوم در زنجیره هایی مارپیچی مرتب می شوند که اتم های همسایه در آن نسبت به هم به اندازه زاویه 120° درجه چرخیده اند، به گونه ای که هر اتم با دو همسایه نزدیکش در پیوندهای کووالانسی شرکت دارد. زنجیره ها در طول محور c شکل می گیرند و شبکه شش گوشه با قرار گرفتن یک زنجیره در مرکز و یک زنجیره در هر شش گوشه شش ضلعی حاصل می شود. این زنجیره ها به وسیله نیروهای ضعیف واندروالس کنار یکدیگر نگه داشته می شوند [۵].

یکی از روش هایی که برای سنتز نانو ساختارهای تلوریومی مورد استفاده قرار می گیرد و در آن به هیچ نوع قالب یا کاتالیستی نیاز نیست، روش تبخیر فیزیکی می باشد [۶ و ۷]. به علاوه، این روش به فرآیندهای خالص سازی بعدی که در سنتزهای شیمیایی مرطوب لازم است نیازی ندارد. همچنین در سنتزهای شیمیایی مرطوب زمان واکنشی نسبتاً طولانی لازم می باشد که در روش تبخیر حرارتی نیاز نیست [۸ و ۹ و ۱۰].

روش آزمایش

به منظور سنتز ساختارهای نانویی تلوریوم، از یک کوره لوله ای تحت خلأ استفاده شد. این کوره دارای یک لوله آلومینای افقی با طول ۷۵ cm و قطر ۷/۲ cm می باشد که به منظور جلوگیری از آلودگی لوله آلومینا در حین آزمایش ها یک لوله کوارتز با طول ۷۵ cm و قطر ۷cm داخل لوله آلومینا قرار داده می شود.

است که ساختارهای زیرین آنها کاملاً دیده می‌شود. شکل ۳(ه) ضخامت یکی از این ساختارها را حدود 33 nm نشان می‌دهد.



شکل ۳ تصاویر FESEM ساختارهای رشد یافته روی زیرلایه با دمای 231°C

نتیجه‌گیری


در این آزمایش نوارهای نانویی تلوریوم با روش تبخیر فیزیکی در یک کوره لوله‌ای در فشار 10^{-2} mbar ، تحت جریان گاز آرگون، شکل گرفتند. این نوارها روی زیرلایه شیشه‌ای با دمای 231°C در فاصله $23/5 \text{ cm}$ از مرکز بوتله در جهت جریان گاز آرگون، ایجاد شدند. برخی از این نوارها تا حدی نازک هستند که تصاویر ساختارهای ایجاد شده در زیر آنها به خوبی دیده می‌شود.

مرجع‌ها

- [۱] Shashwati Sen, Umananda M. Bhatta, Vivek Kumar, K. P. Muthu "Synthesis of Tellurium Nanostructures by Physical Vapor Deposition and Their Growth Mechanism", *Crystal Growth and Design*, **8**, (2008) 238-242
- [۲] Qun Wang, Guo-Dong Li, Yun-Ling Liu, Shuang Xu, Ke-Ji Wang, and Jie-Sheng Chen, "Fabrication and Growth Mechanism of Selenium and Tellurium Nanobelts through a

تقریباً 141 nm و قطر یک سیم در شکل ۲(ب) تقریباً 105 nm نشان داده شده است.

شکل ۲(ج و د) تصاویر FESEM ساختارهای رشد یافته در فاصله $24/5 \text{ cm}$ از مرکز بوتله در جهت جریان گاز که به دمای 222°C رسیده را نشان می‌دهد. همانگونه که در این دو تصویر مشاهده می‌شود، قطر ساختارها با افزایش دما افزایش یافته است. شکل ۲(د) قطر یک سیم را روی زیرلایه‌ای که به دمای بیشینه 222°C رسیده است، تقریباً 208 nm نشان می‌دهد.



شکل ۲- تصاویر FESEM ساختارهای رشد یافته روی زیرلایه‌هایی با دمای 222°C (الف و ب) و 222°C (ج و د).

در شکل ۳ تصاویر مربوط به ساختارهای رشد یافته روی زیرلایه در فاصله $23/5 \text{ cm}$ از مرکز بوتله در جهت جریان گاز که به دمای 231°C رسیده ارائه شده است.

در این شرایط اولاً مشاهده می‌شود که با افزایش دما قطر ساختارهای یک بعدی افزایش یافته است به گونه‌ای که شکل ۳(الف) قطر یکی از این ساختارها را حدوداً 437 nm نشان می‌دهد. ثانیاً تراکم بسیار زیاد ساختارهای ایجاد شده در این نمونه که در شکل ۳(ب) آمده قابل توجه است. ثالثاً شکل‌گیری ساختارهای نواری و نانو ساختارهای دوبعدی در این شرایط به وضوح قابل مشاهده است. نمونه‌ای از این ساختارهای دوبعدی در تصاویر ۳(ج و د) نشان داده شده‌اند. از شکل ۳(و) به وضوح دیده می‌شود ضخامت برخی از این ساختارها به اندازه‌ای کم

- [v] Zhu Y-J, Wang W-W, et al "Microwave-assisted synthesis of single-crystalline tellurium nanorode and nanowires in ionic liquids" *Angew. Chem. Int.Ed.*, **43** (2004) 1410-1414.
- [w] Mayer B, Xia B, "One-dimensional nanostructures of trigonal tellurium with various morphologies can be synthesized using a solution-phase approach" *J. Mater. Chem.*, **12** (2002) 1875-1881.
- [x] Xin-yuan L and Mao-Song M, et al "A rational redox rout for the synthesis of tellurium nanotubes" *Inorganic chemistry Communication*, **7** (2004) 257-259.
- [y] Wei G, Deng Y, et al "Solvothermal synthesis of porous tellurium nanotubes" *Chem. Phys. Lett.*, **372** (2003) 590-594.
- [z] Vacuum Vapor Deposition Route" *J. Phys. Chem. C*, **111** (2007) 12926-12932.
- [aa] K. F. Cai, Q. Lei, C. Yan, L. C. Zhang" Self-assembly of Te Nanomaterials" *Solid State Phenomena* Vols. **121-123** (2007) 287-290.
- [ab] Paritosh Mohanty, Jeunghye Park, and Bongsoo Kim" Large Scale Synthesis of Highly Pure Single Crystalline Tellurium Nanowires by Thermal Evaporation Method" *J. Nanoscience and Nanotechnology*, **6** (2006) 1-4,
- [ac] Xiao-Lin Li,a Guang-Han Cao, Chun-Mu Fengb and Ya-Dong Li" Synthesis and magnetoresistance measurement of tellurium microtubes" *J. Mater. Chem*, **14** (2004) 244 – 247.
- [ad] Liu Z, Hu Z, et al "Size-controlled synthesis and growth mechanism of monodisperse tellurium nanorods by a surfactant-assisted method " *J. Langmuir*, **20** (2004), 214-218.