

مطالعه و بررسی نانو ساختار لایه MgF_2 انباست شده به روش تبخیر الکترونی

مشايخی، جهانبخش؛ شفیعی زاده، زهرا؛ ناهیدی، حسین

مرکز ملی علوم و فنون لیزر ایران، تهران

چکیده

برای لایه نشانی لایه های ترکیبی مانند اکسیدها، برای حفظ استوکیومتری، معمولاً از گازهای واکنشی مانند اکسیژن و فلوراید استفاده می شود. در این تحقیق مانند می دهیم که، در خصوص لایه نشانی MgF_2 به روش تبخیری الکترونی، استفاده از گاز واکنشی ضروری نیست. لایه MgF_2 به ضخامت ۹۲ نانومتر روی سطح زیر لایه شیشه ای انباست گردید و سپس از آنالیزهای XPS و اسپکتروفوتومتر برای تعیین ماهیت لایه و از آنالیز AFM برای مشاهده مورفولوژی و خواص کیفی لایه استفاده گردید.

Study and Investigation of Nanostructured MgF_2 Thin Films Deposited by Electron-Beam Evaporation

Mashaiekhy, Jahanbakhsh; Shafieizadeh, Zahra; Nahidi, Hossein

Iranian National Center for Laser Science and Technology, PO Box 14665-576, Tehran

Abstract

Reactive gases are used for a large variety of oxide and fluoride compounds to keep film stoichiometry. In regard to the deposition of MgF_2 by electron beam evaporation, using reactive gases is not necessary. MgF_2 thin film with a thickness of 92 nm was deposited on glass substrate. The optical, chemical, and structural properties of the deposited MgF_2 films were investigated by using spectrophotometer, x-ray photoelectron spectroscopy (XPS), and atomic force microscopy (AFM).

PACS No. 81.15.Ef

استوکیومتری و پیشگیری از تشکیل لایه هایی مانند Ti_2O_3 ، از گاز اکسیژن در حین لایه نشانی استفاده می شود. تعیین فلوئی مورد نیاز از این گازهای واکنشی با چند بار آزمایش و آنالیز آنها قابل دستیابی می باشد. اما در مورد فلوراید ها مساله کمی متفاوت است. در این تحقیق مانند نشان داده ایم که استفاده از گاز واکنشی، در خصوص لایه نشانی MgF_2 به روش تبخیری الکترونی، ضروری به نظر نمی رسد. لایه MgF_2 از آن جهت مورد توجه قرار گرفته است که در صنعت لیزر و اپتیک، کاربرد فراوانی در فیلتر های اپتیکی ضد بازتاب دارد. همچنین لایه نازک MgF_2 با ترکیب با

مقدمه

لایه های نازک فلوراید به علت، شفافیت بالا، اتلاف و استرس پایین و آستانه تخریب بالا به طور گسترده ای استفاده می شوند [۲-۱]. روش های مختلفی برای انباست لایه های نازک فلوراید استفاده می شود، از آن جمله می توان به تبخیر الکترونی [۳]، کندوپاش پرتو یونی [۴]، و کندوپاش واکنشی [۵] اشاره نمود. برای لایه نشانی لایه های ترکیبی مانند اکسیدها، برای حفظ استوکیومتری، معمولاً از گازهای واکنشی مانند اکسیژن و فلوراید استفاده می شود. مثلاً در مورد لایه های TiO_2 ، برای حفظ

نتایج و بحث

شکل ۱ طیف عبوری تک لایه MgF_2 را نشان می‌دهد. مشاهده می‌شود که مطابق انتظار و همانند نمودار شبیه سازی شده (با نرم افزار اپتیکی Macleod) در شکل ۲، شدت نور عبوری در طول موج کاهش یافته است و به عبارتی دیگر لایه تشکیل شده، لایه MgF_2 با استوکیومتری مناسب می‌باشد. لازم به ذکر است که تفاوت شدت عبور بین نمونه‌های تئوری و تجربی به تفاوت بین شدت نور عبوری در زیرلایه مورد استفاده و حالت تئوری (حدود ۵ درصد) بر می‌گردد که پیک فلورئور بدست آمده با استفاده از روش تبخیری، مقدار بسیار نزدیکی به نمونه تئوری دارند.

مقدار	پارامتر	*
5×10^{-6}	فشار اولیه (Torr)	۱
7×10^{-6}	فشار کاری (Torr)	۲
۰/۰۵	فشار تخلیه الکترونیکی (Torr)	۳
۴	(kV) ولتاژ	۴
۲۵۰	(C°) حرارت	۵
۹۲	(nm) ضخامت	۶

جدول شماره ۱: شرایط تبخیر چشممه ها به روش تئوری الکترونی

یک لایه با ضریب شکست بالا مانند ZnS (در ۵۵۰ نانومتر) برای ساخت فیلترهای بازتاب بالا مورد استفاده قرار می‌گیرند.


با توجه به اینکه طیف عبوری برای هر ماده ای با ضخامت معین، جزو مشخصه های آن ماده می‌باشد و به عبارتی دیگر شناسنده آن ماده می‌باشد، برای شناخت ماهیت لایه بدست آمده از دستگاه طیف سنج، استفاده نموده ایم. همچنین جهت ارزیابی کامل تر در تعیین استوکیومتری لایه، نمونه بدست آمده با استفاده از آنالیز XPS، عنصر سنجی گردید. سطح نمونه ها نیز با استفاده از آنالیزهای AFM سرشت سنجی گردید.

نحوه انجام آزمایش


در آزمایش های انجام شده از شیشه بی شکل به ابعاد $6 \times 2 \text{ cm}^2$ بعنوان زیرلایه استفاده شده است. برای تمیز کردن سطح، زیرلایه به مدت ۱۵ دقیقه در محلول اسید کلریدریک ۰/۰۲ مولار در دستگاه فرا صوتی جرم گیری و سپس به مدت ۱۵ دقیقه در محلول استون در دستگاه فراصوتی قرارداده شده است. در پایان پس از شستشو با آب مقطر زیرلایه فوق توسط گاز نیتروژن خالص خشک گردیده است. چشممه مورد استفاده در این آزمایش، پودر MgF_2 با خلوص ۹۹.۹۹٪ می‌باشد.

لایه نشانی به وسیله دستگاه SYLA90 و به روش تبخیر الکترونی انجام گرفت. لایه نشانی طبق جدول شماره ۱، انجام گرفت و آهنگ لایه نشانی و ضخامت لایه در حین آزمایش به کمک کریستال کوارتز کنترل گردید.


پس از لایه نشانی، با استفاده از آنالیزهای مختلف، نمونه بدست آمده، مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا جهت مقایسه اولیه، طیف عبوری با استفاده از طیف سنج (کمپانی واریان) اندازه گیری شد. همچنین با استفاده از آنالیز XPS لایه تشکیل شده عنصر سنجی گردید و در ادامه برای بررسی مورفولوژی سطح نمونه ها، از آنالیز AFM استفاده گردید.




شکل ۳: طیف بازتاب بر حسب طول موج لایه MgF_2 انباشت شده به روش تبخیر الکترونی



شکل ۱: طیف بازتاب بر حسب طول موج لایه MgF_2 و زیرلایه بدون لایه نشانی که توسط اسپکتروفوتومتر بدست آمده است.



شکل ۲: منحنی تئوری بازتاب بر حسب طول موج لایه MgF_2 و زیرلایه بدون لایه نشانی



شکل ۴: تصویر دو بعدی و سه بعدی تک لایه MgF_2 که توسط میکروسکوپ نیروی اتمی بدست آمده است.

شکل ۳ مربوط به آنالیز عنصر سنجی با آنالیز XPS، به صورت دقیق تر این مساله را بیان می کند.. برای تحلیل اطلاعات از نرم افزار SDP نگارش ۴ شرکت XPS International استفاده شده است. با توجه به وضعیت طیف F فیتینگ با یک قله در انرژی 68eV به نحو مناسبی صورت گرفته و در شکل نشان داده است. همچنین با توجه به وضعیت طیف Mg فیتینگ با یک قله در انرژی 52eV به نحو مناسبی صورت گرفته است.

برای بررسی توپوگرافی و زیری سطح از آنالیز AFM استفاده شده است. تصویر دو بعدی و سه بعدی تک لایه MgF_2 در مقیاس $2 \times 2 \mu\text{m}^2$ در شکل ۴ نشان داده است. همان طور که مشاهده می شود تک لایه MgF_2 دارای سطحی یکنواخت با زیری متوسط $R_a=1.22\text{ nm}$ است

نتیجه گیری

در این مقاله به بررسی ساختار و ویژگی های تک لایه MgF_2 انباشت شده توسط تبخیر الکترونی پرداخته شد. آنالیزهای انجام شده توسط اسپکتروفوتومتر و XPS و AFM نشان داد که لایه MgF_2 با استکیومتری و ساختار مناسب بدون نیاز به گاز واکنشی به روش تبخیر الکترونی قابل دستیابی است.

مرجع ها

- [۱] HK Pulker; “Characterization of optical thin films”; *Appl Optics* **18**, 1979, 1969-77.
- [۲] T Yoshida, K Nishimoto, K Sekine, K Etoh.; “Fluoride antireflection coatings for deep ultraviolet optics deposited by ion-beam sputtering”; *Appl Optics* **45**, 2006, 1375-79.
- [۳] L Dumas, E Quesnel, JY Robic, Y Pauleau; “Characterization of magnesium fluoride thin films deposited by direct electron beam evaporation”; *J Vac Sci Technol A* **18**, 2000, 465-9
- [۴] D Jacoba, F Peiro, E Quesne, D Ristau.; “Microstructure and composition of MgF_2 optical coatings grown on Si substrate by PVD and IBS processes”; *Thin Solid Films* **360**, 2000, 133-8.
- [۵] L Martinu, H Biederman, L Holland; “Thin films prepared by sputtering MgF_2 in an rf planar magnetron”; *Vacuum* **35** 1985, 531-35.