

محاسبه ضخامت و ضریب شکست لایه نازک HfO_2 با استفاده از طیف عبوری

قشلاقی، مریم؛ بهلول، نوشین؛ حجتی راد، هاشم؛ ملکی، هادی

پژوهشکده لیزر و اپتیک، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، تهران، انتهای خیابان کارگر شمالی

چکیده

محاسبه ضریب شکست و ضخامت لایه نازک پس از لایه نشانی بحث جالبی در مقوله لایه نازک می باشد. در این مقاله ابتدا لایه نازک HfO_2 به روش فیزیکی تبخیر در خلأ توسط دستگاه لایه نشانی بالزرز BAK510 انباشت شد. سپس طیف عبوری آن توسط دستگاه طیف سنج Cary500 در محدوده UV-VIS-NIR به دست آمد. بالاخره با استفاده از طیف عبوری به روش *envelope* ضریب شکست لایه نازک HfO_2 به عنوان تابعی از طول موج محاسبه شد. سپس ضخامت لایه نازک محاسبه شد که با مقدار نشان داده شده توسط ضخامت سنج دستگاه لایه نشانی، یکسان است.

Calculate of thickness and refractive index of HfO_2 thin film by using transmission spectra

Gheshlaghi, Maryam; Bohlol, Noshin; Hojati rad, Hashem; maleki, Hadi

Laser and optics research school, Nuclear Science and Technology Research Institute (NSTRL),
the end of North karegar Ave., Tehran

Abstract

Calculate the refractive index and thickness of thin film deposition is an interesting discussion on the subject. In this paper, HfO_2 thin film was deposited by balzers machine coating BAK510, with physical vapor deposition method. Then it passes through the spectrum in the range of UV-VIS-NIR spectrometer Cary500 obtained. Finally, using the method of transmission spectra *envelop*, refractive index of thin HfO_2 layers was calculated as a function of wavelength. Then thin film thickness was determined that measuring the amount shown by the thickness monitoring of coating machine is the same.

PACS No.

لایه نشانی HfO_2

لایه نازک HfO_2 با روش تبخیر فیزیکی در خلأ (روش PVD) توسط دستگاه لایه نشانی BAK510 روی زیرلایه BK7 در شرایط دمای ۲۵۰ درجه سلسیوس و فشار 7×10^{-6} تور (که با اعمال فشار جزئی اکسیژن، فشار به 7×10^{-5} تور می رسد.) با ضخامت ۱۰۵۰ نانومتر انباشت شد.

روش *envelope*

محاسبه ضریب شکست لایه نازک با استفاده از روش *envelope* [۱،۲] مستلزم یکنواخت بودن ضخامت لایه، همگن بودن لایه و

مقدمه

بدست آوردن ضریب شکست و ضخامت لایه نازک پس از لایه نشانی روشی مناسب برای اطمینان از اندازه گیری های دستگاه لایه نشانی در حین انباشت لایه است. لایه نازک HfO_2 با روش تبخیر فیزیکی در خلأ PVD روی زیرلایه BK7 انباشت شد. سپس طیف عبوری حاصل از لایه نشانی فوق با استفاده از دستگاه Cary500 اندازه گیری شد. محاسبات اندازه گیری ضریب شکست و ضخامت لایه توسط فرمول های روش *envelope* انجام شد. سپس ضخامت لایه اندازه گیری و با ضخامت اندازه گیری شده توسط ضخامت سنج دستگاه لایه نشانی، مقایسه شد.

داشتن طیف عبوری با خطای کمتر از ۰/۵ درصد می باشد. لایه - نشانی فوق الذکر، هر سه شرط بالا را دارا می باشد.

در این روش ضریب شکست n با استفاده T_M ماکزیمم و T_m مینیمم طیف عبوری لایه نازک به شرح فرمول های ۱ و ۲ به دست می آید [۱،۲]:

$$R_1 = ((1 - n)/(1 + n))^2 \quad (8)$$

$$R_2 = ((n - n_s)/(n + n_s))^2 \quad (9)$$


$$R_3 = ((n_s - 1)/(n_s + 1))^2 \quad (10)$$

ضخامت لایه نیز از فرمول ۱۱ بدست می آید:

$$d = \frac{\lambda_1 \lambda_2}{2(\lambda_1 n_2 - \lambda_2 n_1)} \quad (11)$$

بررسی طیف عبوری و محاسبات

طیف عبوری لایه نازک HfO_2 با استفاده از دستگاه Cary500 در محدوده طول موج ۲۰۰ الی ۱۵۰۰ نانومتر، به صورت نمودار ۱ می باشد.



نمودار ۱: طیف عبوری لایه نازک HfO_2

مقادیر ماکزیمم و مینیمم طیف عبوری نمودار ۱ به شرح جدول ۱ است.

جدول ۱: مقادیر ماکزیمم و مینیمم طیف عبوری لایه نازک HfO_2

ماکزیمم		مینیمم	
طول موج nm	درصد عبور	طول موج nm	درصد عبور
۱۱۲۷	۹۱/۶۱	۱۴۱۱	۸۶/۴۹
۵۸۷	۹۰/۵۱	۷۶۰	۸۰/۷۰
۳۹۲	۸۹/۶۲	۴۵۸	۷۸/۹۹

$$n = \sqrt{N + \sqrt{N^2 - n_s^2}} \quad (1)$$

$$N = 2n_s \frac{T_M - T_m}{T_M T_m} + \frac{n_s^2 + 1}{2} \quad (2)$$

که در آن n_s ضریب شکست زیرلایه است. ضریب شکست دارای قسمت حقیقی و موهومی می باشد، که قسمت موهومی تحت عنوان ضریب نابودی شناخته می شود و با k نمایش داده می شود و به صورت فرمول ۳ تعریف می گردد [۳]:

$$k = \frac{\alpha \lambda}{4\pi} \quad (3)$$

که در آن

$$\alpha = -\frac{1}{d} \ln A \quad (4)$$

$$A = \frac{P + \sqrt{P^2 + 2QT_\alpha(1 - R_2 R_3)}}{Q} \quad (5)$$

$$P = (R_1 - 1)(R_2 - 1)(R_3 - 1) \quad (6)$$

$$Q = 2T_\alpha(R_1 R_2 - R_1 R_3 - 2R_1 R_2 R_3) \quad (7)$$

که در آن R_1, R_2, R_3 به ترتیب ضریب انعکاس سطح هوا-لایه، ضریب انعکاس سطح لایه-زیرلایه و ضریب انعکاس سطح هوا-زیرلایه می باشد (شکل ۱). [۴]




شکل ۱: شماتیک انباشت لایه

جدول ۲: مقادیر محاسبه شده n و k


λ (nm)	n	k
۱۴۱۱	۱/۸۷	۰/۰۰۲۴
۱۱۲۷	۱/۸۸	۰/۰۰۳۹
۷۶۰	۱/۹۲	۰/۰۰۴۶
۵۸۷	۱/۹۱	۰/۰۰۵۱
۴۵۸	۱/۹۳	۰/۰۱۴
۳۹۲	۱/۹۳	۰/۰۱۵

برای استفاده از فرمول های ۱ و ۲ ابتدا می بایست که پوش نقاط مینیمم و ماکزیمم نمودار ۱ طبق نمودار ۲ رسم شود و سپس مقادیر T_m و T_M بدست آمده از نمودار، بکار رود.




نمودار ۲: طیف عبوری لایه نازک HfO_2 با پوش ماکزیمم و مینیمم ها


همچنین نمودارهای ۴ و ۵ به ترتیب تغییرات ضریب شکست و ضریب نابودی را بر حسب طول موج نشان می دهد.



نمودار ۴: تغییرات ضریب شکست HfO_2 با طول موج



نمودار ۵: تغییرات ضریب نابودی با طول موج



نمودار ۳: تغییرات ضریب شکست BK7 با طول موج

با استفاده از رابطه ۱۱ ضخامت لایه نازک HfO_2 محاسبه می شود.

$$d = 1058nm$$

مقادیر محاسبه شده n و k به صورت جدول ۲ بدست آمد.

شایان ذکر است که این ضخامت با ضخامت نشان داده شده توسط ضخامت سنج کریستالی دستگاه لایه‌نشانی، درحین لایه نشانی تقریباً یکسان می‌باشد.

نتیجه گیری

یکی از معضلات محققین و تجربی کارهای حوزه لایه نشانی اطلاع دقیق از ضریب شکست و ضخامت لایه نازک انباشت شده، است. از آنجاییکه محاسبه ضریب شکست لایه نازک با استفاده از روش *envelope* مستلزم یکنواخت بودن ضخامت لایه، همگن بودن لایه و داشتن طیف عبوری با خطای کمتر از ۰/۵ درصد می‌باشد و لایه‌نشانی لایه نازک HfO_2 در این تحقیق، هر سه شرط بالا را دارا می‌باشد، این امکان را بدست آوردیم که ضریب شکست را به عنوان تابعی از طول موج و همچنین ضخامت لایه نازک بدست آوریم. یکسان بودن ضخامت بدست آمده از روش *envelope* با ضخامت نشان داده شده توسط دستگاه لایه نشانی، دلیلی بر این مدعا می‌باشد.

مرجع ها

- [1] Investigation of HfO_2 dielectric stacks deposited by ALD with a mercury probe, X.Garros, C. Leroux, D. Blin¹, J.F. Damlencourt, A.M. Papon, G. Reibold, ESSDERC 2002
- [2] Determination of the optical constants and thickness of titanium oxide thin film by envelope method, N. Witit-anun, P. Rakkwamsuk, and P. Limsuwan, International Workshop and Conference on Photonics and Nanotechnology 2007
- [3] Determination of surface roughness and optical constants of inhomogeneous amorphous silicon films, R Swanepoel, J. Phys. E: Sci. Instrum., Vol. 17, 1984. Printed in Great Britain
- [4] Determination of Refractive Index and Film Thickness from Interference Fringes, N. J. Harrick, APPLIED OPTICS / Vol. 10, No. 10 / October 1971