

## نانو کامپوزیت $\text{Ag} / \text{TiO}_2$ تحت پلاسمای هیدروژن

نگهبان ده چشم، خاطره<sup>۱و۲</sup>؛ عبدی، یاسر<sup>۱</sup>؛ کیمیاگر، سلیمه<sup>۱و۲</sup>

<sup>۱</sup>دانشکده فیزیک، آزمایشگاه تحقیقاتی نانو فیزیک، دانشگاه تهران، تهران

<sup>۲</sup>دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران

### چکیده

لایه های نازک  $\text{TiO}_2$  به روش  $CVD$  روی زیر لایه  $\text{Si}$  شیشه شد. سپس لایه تقریبی به روش  $PVD$  به ضخامت ۱۰۰ نانومتر انباسته شد. از این ساختار دونمونه در مدت زمانهای ۱۰ و ۲۰ دقیقه تحت پلاسمای هیدروژن و در دمای ۲۵۰ درجه سانتی گراد بمباران شد. آنالیز  $SEM$  روی نمونه ها انجام شد. طیف جانبی هر دو نمونه مورد بررسی قرار گرفته شد. تغییرات ولتاژ بر حسب جریان برای هر دو نمونه در حالتها تاریکی، نور مرئی و مأمورای پنهان مورد بررسی قرار گرفت.

## Fabrication of $\text{Ag}/\text{TiO}_2$ nanocomposite under Hydrogen plasma

Negahban Dehcheshmeh, Khatereh<sup>1,2</sup>; Abdi, Yaser<sup>1</sup>; Kimiagar, Salimeh<sup>1,2</sup>

<sup>1</sup> Department of Physics, nano-physics research Lab, University of Tehran, Tehran

<sup>2</sup> Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran

### Abstract

$\text{TiO}_2$  thin films were prepared by CVD method on glass substrate. Ag thin films were deposited by PVD method with 100 nm thickness. Then two samples was bombardment with hydrogen plasma for 10 and 20 minutes at temperature 250°. SEM analysis was performed on the samples. Absorption spectra of both samples were investigated. Variation of voltage by current of both samples were examined in Dark conditions, under radiation of visible and UV light.

### مقدمه


ثانیه باز ترکیب می شوند. بنابر این تلاش هایی صورت می گیرد تا این باز ترکیب به تاخیر افتند. دی اکسید تیتانیوم نیمه رسانایی است که به دلیل خواص الکتریکی ویژه، غیر سمی بودن، ثبات شیمیایی، آبدوستی و فتوکاتالیستی بالایی که دارد بسیار مورد توجه قرار گرفته است [۱]. بنابر این می توان از آن به عنوان پوشش اپتیکی [۲] و فتوکاتالیست [۳] استفاده کرد. علی رغم این

نیمه رسانا ها گروهی از مواد هستند که می توانند به وسیله نور با انرژی بیشتر از گاف انرژی شان برانگیخته شده و یک زوج الکترون- حفره را ایجاد کنند. این انرژی می تواند به صورت الکتریکی (سلولهای خورشیدی)، شیمیایی یا برای سطح کاتالیست مورد استفاده قرار گیرد. اما این زوج الکترون- حفره در کسری از

پروفالومتر KItely اندازه گیری شد. سپس از این ساختار دو نمونه به مدت زمان ۱۰ دقیقه (نمونه A) و ۲۰ دقیقه (نمونه B)، در دمای ۲۵۰ درجه سانتیگراد تحت پلاسمای هیدروژن با شار ۰/۲ لیتر بر دقیقه و فشار  $10^{-3}$  تور قرار گرفت. در اثر بمباران نمونه ها، نانو ذرات نقره در بستر  $TiO_2$  شکل گرفت. سپس با استفاده از دستگاه طیف سنجی Avantes، طیف جذب نمونه ها مورد بررسی قرار گرفت. سپس ولتاژهایی در گستره مثبت و منفی به نمونه ها اعمال گردید و جریان عبوری از نمونه ها محاسبه شد. منحنی تغییرات ولتاژ بر حسب جریان در سه شرایط مختلف، تاریکی، نور مرئی و فرابینفش مورد بررسی قرار داده شد. همچنین ساختار نانو ذرات با دستگاه FE-SEM (HITACHI ۴۱۶۰) تحت ولتاژ ۱۵ کیلو ولت مطالعه شد.

## نتایج و بحث

شکل ۱ طیف جذب نانو ذرات نقره را نشان می دهد. این طیف نسبت به مرجع شیشه و  $TiO_2$  به دست آمده است. قله جذبی که در محدوده ۴۳۰ تا ۴۹۰ نانومتر مشاهده می شود، مربوط به نانوذرات نقره است. این پیک در مقایسه با پیک نقره که در محدوده طول موج ۴۳۰ نانومتر است به سمت طول موج های بیشتر جایه گذاشته است.



شکل ۱ : طیف جذب.



شکلهای ۲ و ۳ منحنی جریان بر حسب ولتاژ را برای نمونه های A و B، تحت نورفابنفش، مرئی و تاریکی نشان می دهد. انتظار

ویژگی ها دی اکسید تیتانیم گاف انرژی بزرگی دارد که کاربرد آن را در نور مرئی محدود می کند و زمان باز ترکیب حامل های بار نیز در آن بسیار سریع است. بنابراین بیشتر تلاش ها در جهت کاهش گاف انرژی است. در این راستا آلایش لایه های  $TiO_2$  با عناصر فلزی N, C, Cu, Zn, Fe و V [۴] و غیر فلزی PdF [۵] صورت می گیرد تا با ایجاد یک تراز میانی، گاف انرژی کوتاه شود. لایه های نازک دی اکسید تیتانیوم را می توان به روش های مختلف از جمله سل-ژل [۶]، انباشت تبخیر شیمیایی [۷] و انباشت تبخیر فیزیکی [۸] تهیه کرد. آلایش  $TiO_2$  با نقره باعث کوچک شدن گاف انرژی و به تأخیر افتادن باز ترکیب زوج الکترون-حفره می شود. نقره خواص کاتالیستی قابل ملاحظه ای دارد [۹]. نقره بالاترین رسانایی را داشته و علاوه بر آن قله جذب نسبت به دیگر فلزات نوبل قوی تر و مشخص تر است. نقره به راحتی با مولکول های زیستی ترکیب شده و برای کاربردهای حسگری مورد استفاده قرار میگیرد [۱۰]. تکنولوژی نانو به دلیل کوچک بودن اندازه ذرات، سطح تماس بیشتر می شود. این ویژگی باعث می شود واکنش پذیری ذرات افزایش پیدا کند [۱۱]. بنابراین نانو دی اکسید تیتانیم فعالیت فتوکاتالیستی بیشتری از خود نشان می دهد. نانو ذرات فلزی با الکترون های آزاد (طلاء و نقره) در طیف مرئی پلاسمون های تشیدی دارند. این خاصیت طیف وسیعی از رنگ ها را ایجاد می کند. این خاصیت اپتیکی به شکل و اندازه ذره بستگی دارد [۱۲]. مکان و پهنه ای قله پلاسمونی به چگالی الکترون های آزاد بر سطح نانو ذرات وابسته است و افزایش چگالی الکترون ها بر سطح نانو ذره، باعث حرکت قله به سمت انرژی های بالاتر می شود [۱۳]. وجود نانوذرات نقره باعث کاهش گاف انرژی [۱۴] و جذب نور مرئی به دلیل پلاسمون ها [۱۵] می شود و جایگاهی برای گیرانداختن الکترون ها است [۱۶].

## آزمایش


ابتدا لایه  $TiO_2$  به روش CVD روی زیر لایه شیشه ای در دمای ۲۵۰ درجه سانتیگراد به مدت ۱ ساعت و تقریبا در ضخامت ۳۶۰ نانومتر آماده شد. سپس لایه نقره به ضخامت ۱۰۰ نانومتر به روش PVD روی آن انباشته شد. این ضخامت ها با استفاده از

نقره‌ی کمتری تحت پلاسمما از سطح جدا شده و در نتیجه نانوذرات نقره به هم نزدیکتر خواهند بود. بنابراین جریان بیشتری از آن عبور خواهد کرد. همچنین شکل ۵ تصاویر SEM مربوط به دو نمونه را نشان می‌دهد. در شکل ۵ الف مشاهده می‌شود که نانوذرات به هم نزدیکترند. در شکل ۵ ب زمان بمباران دو برابر شده و می‌توان گفت که نانوذرات در فاصله‌های بیشتری نسبت به شکل الف قرار دارند.




شکل ۴ : جریان بر حسب ولتاژ تحت نور مرئی و فرابنفش.

داشتمی با وجود پلاسمون‌های سطحی نقره تحت نور مرئی، جریان بیشتری نسبت به حالتی که نمونه تحت نور فرابنفش قرار می‌گیرد، اندازه گیری شود که این انتظار برآورده شد. زیرا پلاسمون‌های سطحی، تحت نور مرئی تحریک شده اند و باعث عبور جریان بیشتر از نمونه‌ها شده است. در واقع وجود نانوذرات نقره باعث جذب نور مرئی به دلیل پلاسمون‌ها می‌شود و جایگاهی برای گرانداختن الکترون‌ها است. همچنین تحت نور فرابنفش انرژی مورد نیاز برای الکترون‌ها دی‌اکسید تیتانیوم فراهم است که باعث عبور جریان می‌شود.



شکل ۲ : نمودار جریان بر حسب ولتاژ نمونه A، ۱۰ دقیقه بمباران.



شکل ۳ : نمودار جریان بر حسب زمان نمونه B، ۲۰ دقیقه بمباران.

شکل ۴ مقایسه‌ای است بین جریانهای عبوری از هر دو نمونه تحت نور مرئی و فرابنفش. واضح است که جریان عبوری از نمونه A بیشتر از نمونه B است که دلیل آن را می‌توان به سایز و زمان بمباران نمونه‌ها نسبت داد. با کاهش زمان بمباران،


مرئی نشان می دهد. این نتایج مفید بودن روش ما را در راستای کاهش گاف انرژی نشان می دهد.

### مرجع ها

- [1] S. Sakthivel, M. Janczarek, H. Kisch, *J. Phys. Chem. B*, **108** (2004) 19384-19387.
- [2] Y. Sawada and Y. Taga, *Thin Solid Films* **116** (1984) 155.
- [3] T. Norby, *Solid State Ionics* **125** (1999) 1.
- [4] S. S. Penner, *Energy* **31** (2006) 33.
- [5] S. Ekambaram, *Journal of Alloys and Compounds* **448** (2008) 238.
- [6] J. Yu and J. Zhao, *Applied Catalysis B: Environmental* **36** (2002) 31.
- [7] J. Lu, J. Wang and R. Raj, *Thin Solid Films* **204** (1991) L13.
- [8] S. Miyaki , T. Kobayashi, M. Satou and F. Fijimoto, *Journal of Vacuum Science and Technology A9* (1991) 3036.
- [9] D. Guin , S. V. Manorama, J. N. L. Latha and S. Singh, *J. Phys. Chem. C* **111** (2007) 13393.
- [10] prashant K&Etal, Review of some interesting surface Plasmon resonance-enhanced properties of nobel metal nanoparticles and their application to biosystems, plasmonics 2:107-118-2007.
- [11] Marzan, L. M. "Nanometals: formation and color." Mater. Feb. 2004, 26-31.
- [12] U. Cernigoj, U. Lavencic-Stangar, P. Tresbe, U.O. Krasovec, S. Gross, *Thin Solid Films* **495**, 327 (2006).
- [13] S.Kapoor, Langmuir **14**(1998)1021.
- [14] K. Page, R. G. Palgrave, I. P. Parkin, M. Wilson, S. L. P. Savin and A. V. Chadwick, *J. Mater. Chem.* **17** (2007) 95.
- [15] K. Awazu, M. Fujimaki, C. Rockstuhl, J. Tominaga, H. Murakami, Y. Ohki, N. Yoshida and T. Watanabe, *J. Am. Chem. Soc.* **130** (2008) 1676.
- [16] G. Zhao, H. Kozuka and T. Yoko, *Thin Solid Films* **277** (1996 ) 147.



الف



ب

شکل ۵ : (الف) مربوط به نمونه A و (ب) مربوط به نمونه B.

### نتیجه گیری

$TiO_2$  ماده ای است که به دلیل خواص آبدوستی و فوتوكاتالیستی اش بسیار مورد توجه است. عملده ترین اشکال آن در بزرگ بودن گاف انرژی است که در محدوده نور فرابنفش است. بررسی نانوکامپوزیت  $Ag/TiO_2$  نشان داد که لبه جذب به سمت طول موج مرئی انتقال یافته است که کاربردهای این ماده را نسبت به گذشته افزایش می دهد. همچنین نمودارهای جریان بر حسب ولتاژ فعالیت قابل ملاحظه ای را در محدوده طول موج