

مروری بر نانو ذرات تیتانیوم دی اکسید: ویژگی ها، روش های سنتز و کاربردها در پوشش های آلی

حامد تمیمی

دانشجوی کارشناسی ارشد بازرسی فنی - دانشگاه صنعت نفت

hamta8@yahoo.com

محمد رضا شیشه ساز

دانشیار دانشگاه صنعت نفت - آبادان

shishesaz@put.ac.ir

منصور فرزام

دانشیار دانشگاه صنعت نفت - آبادان

داود جعفری

کارشناس ارشد مهندسی ایمنی و بازرسی فنی - بازرسی ارشد رنگ و پوشش

Davoodjafari87@gmail.com

چکیده:

امروزه استفاده از پیگمنت های معدنی برای بهبود خواص پوشش های پلیمری و ایجاد پوششی نانوکامپوزیتی با خواص بهینه بسیار متداول است. تیتانیوم دی اکسید مهم ترین پیگمنت سفید مورد استفاده در صنعت پوشش است که به خاطر پراکنده کردن بهینه نور مرئی به وفور مورد استفاده قرار می گیرد. تیتانیوم دی اکسید در دو ساختار کریستالی اصلی آناتاز و روتایل وجود دارد. پیگمنت های روتایل تیتانیوم دی اکسید به دلیل پراکنده کردن بهتر نور و پایداری و دوام بیشتر نسبت به آناتاز ترجیح داده می شوند. تیتانیوم دی اکسید به علت مقاومت شیمیایی، خواص فتوکاتالیستی، خاصیت خود تمیز شونده و همچنین غیر سمی بودن انتخاب خوبی به عنوان یک پیگمنت هست. در این مقاله آشنایی با انواع مختلف نانو ذرات تیتانیوم دی اکسید، عملکرد فتوکاتالیستی آن ها، موارد زیست محیطی، روش های مختلف تولید و سنتز و خواص مقاومت به خوردگی پوشش های نانوکامپوزیتی آشنا خواهیم شد.

واژگان کلیدی: تیتانیوم دی اکسید، خواص فتوکاتالیستی، مقاومت در برابر خوردگی.

مقدمه:


پوشش‌های آلی به دلیل ارزانی، کاربردهای متنوع و سهولت نسبی اعمال رایج می‌باشند و یکی از ارزان‌ترین ابزار کنترل خوردگی بشمار می‌آیند. اما این پوشش‌ها در مقابل عوامل مختلفی نظیر محیط با خوردگی بالا، تابش نور فرابنفش و یا ضربات مکانیکی آسیب‌پذیرند. یکی از راه‌های بهبود خواص فیزیکی، مکانیکی، ضد خوردگی و نوری این پوشش‌ها، استفاده از رنگدانه‌های معدنی است (Jafari et al., 2015). تیتانیوم دی‌اکسید سال‌های زیادی است (حدود ۹۰ سال) که به علت درخشندگی و ضریب شکست (خاصیتی که بیانگر میزان کدوری است که ماده به ماتریس زمینه می‌دهد) بالایی که دارد پرمصرف‌ترین پیگمنت سفید در تولیداتی نظیر رنگ‌ها، پوشش‌ها، چسبنده‌ها، کاغذ، مقوا، پلاستیک‌ها، لاستیک، جوهر پرینت، منسوجات و بافتنی‌ها، سیستم‌های کاتالیز، سرامیک‌ها، پارکت‌های کف‌پوش، ساخت سقف‌ها، لوازم‌آرایی، داروسازی، عوامل تصفیه‌کننده آب، رنگ‌های خوراکی، صنعت خودروسازی و ... به کار می‌رود (Macwan et al., 2011). زمانی که این پیگمنت با رنگ‌های دیگر ترکیب می‌شود خمیر نرمی به دست می‌آید. افزودن مقدار کمی از تیتانیوم دی‌اکسید به برخی مواد ضریب شکست را بهبود می‌بخشد (Kuznesof et al., 2006).

تیتانیوم دی‌اکسید در آب، هیدروکلریک اسید، اسید سولفوریک رقیق و حلال‌های آلی، غیرقابل حل است. به آهستگی در هیدروفلوئوریک اسید و سولفوریک اسید غلیظ داغ حل می‌شود. در محلول‌های قلیایی تقریباً غیرقابل حل است (Kirk-Othmer, 1997). برای استفاده در آلودگی‌ها و رنگ‌های لاتکس جهت براقی و نیمه براقی داخلی پیشنهاد می‌شود. این پیگمنت به راحتی پراکنده می‌شود، براقیت خوبی به وجود می‌آورد و بیشترین قدرت پوشاندگی را در حضور طیف وسیعی از مواد شفاف از خود نشان می‌دهد (Matskevich, 1977). فوتون‌های فرابنفش دارای انرژی بالایی هستند و به‌سادگی باعث تخریب اجسام می‌شوند که این پدیده معمولاً از طریق شکست پیوندهای شیمیایی در آن‌ها صورت می‌گیرد که به آن تجزیه فوتوشیمیایی می‌گویند (Fujishima, 2000).

دی‌اکسید تیتانیوم، قادر است به‌واسطه خاصیت فوتوکاتالیستی خود اشعه فرابنفش را جذب نماید و از اثر تخریبی آن بکاهد. کاربرد و کارایی تیتانیوم دی‌اکسید به‌شدت تحت تأثیر ساختار بلوری، شکل و اندازه‌ی ذرات آن است. سه ساختار بلوری^۱ متداول از تیتانیوم دی‌اکسید، روتایل، آناتاز و بروکیت می‌باشند. واحدهای پایه‌ی بلوری در هر سه فاز، هشت‌وجهی‌های TiO_6 هستند. تفاوت این سه فاز در نحوه‌ی آرایش این هشت‌وجهی‌ها است (شکل ۱). به لحاظ ترمودینامیکی روتایل پایدارترین فاز تیتانیوم دی‌اکسید در فشار معمولی است و دو فاز دیگر، فازهای نیمه پایدار هستند. آناتاز در دماهای معمولی پایدار است اما وقتی تا بالای

¹ polymorphs

۵۵۰ درجه سلسیوس گرما ببیند به آرامی به روتایل تبدیل می‌گردد. وقتی اندازه‌ی ذرات تا محدوده‌ی نانومتری کاهش می‌یابد، دمای شروع استحاله نسبت به حالت توده‌ای کاهش و محدوده‌ی دمایی انجام استحاله گسترش می‌یابد (Chen and Mao, 2007).



شکل ۱: شماتیک انواع ساختارهای بلوری تیتانیوم دی‌اکسید.

روتایل فاز پایدار در دمای بالاست و در بیشتر فعالیت‌ها جهت دستیابی به تیتانیوم دی‌اکسید، روتایل بدست می‌آید. روتایل فازی از تیتانیوم دی‌اکسید است که بیشتر مورد بررسی قرار می‌گیرد و به‌عنوان یک نیمه هادی که گاف انرژی زیادی دارد، در تحقیقات بنیادی و همچنین دستگاه‌های نوری و الکتریکی بسیار پرکاربرد است. با این اوصاف فاز آناتاز در دمای زیر ۵۵۰ درجه سانتی‌گراد می‌تواند در حالت پودرها، سرامیک‌ها، کریستال‌های طبیعی یا سنتز شده، فیلم‌های نازک و ... نیز پایدار باشد (Bickley et al., 1991) (Ohno et al., 2003).

تفاوت ساختاری روتایل و آناتاز

تفاوت‌های موجود در ساختار داخلی روتایل و آناتاز در خواص آن‌ها خود را نشان می‌دهد. برای مثال چگالی روتایل از چگالی آناتاز بیشتر است و همچنین نسبت به آناتاز گاف باریک‌تری دارد، در نتیجه فعالیت کاتالیزوری الکترون‌های برانگیخته روتایل از آناتاز بیشتر است. بنابراین روتایل در مقابله با اشعه فرابنفش (UV) بهتر عمل می‌نماید، در حالی که آناتاز برای کاتالیز نور مناسب است. بیشتر تیتانیوم دی‌اکسید موجود در فاز آناتاز به‌عنوان پودر سفید تولید می‌گردد، حال آنکه انواع مختلف روتایل غالباً به رنگ کرم متمایل به سفید هستند و وابسته به شکل فیزیکی متأثر از انعکاس نور می‌توانند حتی رنگ روشن‌تری هم داشته باشند. تیتانیوم

دی‌اکسید ممکن است به‌منظور بهبود خواص تکنولوژیکی به‌وسیله مقادیر کمی آلومینا و سیلیکا پوشش داده شود، همانند پوشش‌هایی که می‌توانند از واکنش‌های محتمل بین سطوح بسیار واکنش‌پذیر کریستال‌های خیلی ریز تیتانیوم دی‌اکسید و ماتریسی که رنگدانه‌ها در آن پراکنده شده‌اند، جلوگیری کنند و پراکندگی تیتانیوم دی‌اکسید در ماتریس زمینه را بهبود بخشند (Kuznesof and Rao, 2006).

اخیراً خواص نوری و الکتریکی آاناتاز و روتایل نشان می‌دهد که بزرگ‌ترین تفاوت میان این دو فاز گاف نوری بزرگ‌تر و میزان کمتر جرم مؤثر الکترون آاناتاز نسبت به روتایل هست. روتایل یکی از بیشترین شاخص شکست‌ها را دارد و همچنین پراکندگی بالایی را دارد است. فاز آاناتاز در حین عملیات کریستالیزه شدن در زیر ۶۰۰ درجه سلسیوس می‌تواند ایجاد شود، اما در دماهای بالاتر به فرم پایدارتر روتایل تبدیل می‌گردد. فاز دماپایین آاناتاز در وهله اول به خاطر تولید حفره‌های الکترونی کارآمد بر روی پرتوافکنی به‌وسیله UV و اثرات فوتوکاتالیستی مربوطه مورد توجه است. روتایل در دماهای بالا پایدار است و فوتواکتیویته کمتری از خود نشان می‌دهد و برای پوشش‌های در حال کار در اپتیک‌ها، فوتونیک‌ها، میکروالکترونیک‌ها و... به کار می‌رود. فیلم‌های نازک تیتانیوم دی‌اکسید به علت خواص ویژه مانند پایداری شیمیایی، شاخص شکست بالا، ثابت دی‌الکتریک بالا و شفافیت در منطقه مرئی کاربردهای به خصوصی دارند (Matskevich, and Bazhinov, 1977).

عملکرد فوتوکاتالیستی دی‌اکسید تیتانیوم

تیتانیوم دی‌اکسید قدرت بازگرداندگی خوبی در برابر UV دارد و به خاطر مزایایی چون غیر سمی بودن، پایداری شیمیایی در دمای بالا و پایداری دائم در حضور UV برای کاربردهای عملی بسیار پرطرفدار است. به‌طور مثال پیشرفت صنعت نانو و فناوری برای بهبود عملکرد فیلم‌های مقاوم در برابر UV، با افزودن تیتانیوم دی‌اکسید، روش‌های جدیدی را به وجود آورده است. مکانیزم دقیق تیتانیوم دی‌اکسید به‌عنوان بازگرداننده UV به‌روشنی مشخص نیست و محققان دیدگاه‌های متفاوتی در ارتباط با این موضوع دارند (SCCNFP, 2000). دسته‌ای از آن‌ها معتقدند که این بازگرداندن یا پراکندن UV، به علت شاخص شکست قابل توجه آن است، دسته‌ای دیگر بر این عقیده‌اند که این قابلیت به علت خواص نیمه‌هادی بودن این ماده است. گروهی دیگر مدعی هستند که در یک توده تیتانیوم دی‌اکسید، فقط ذرات با سایز نانومتر اشعه UV را جذب می‌کنند و ذرات با سایزهای بزرگ‌تر به میزان کمتری قادر به انجام این کار هستند. با توجه به دیدگاه‌های مختلف و اغلب متضاد راجع به این مسئله، به نظر می‌رسد که بایستی روی این مسئله بررسی‌های کامل‌تری صورت بگیرد.

موارد زیست‌محیطی

از بدو استفاده از تیتانیوم دی‌اکسید به‌عنوان یک محصول تجاری هیچ‌گونه نگرانی در خصوص به خطر افتادن سلامت مصرف‌کنندگان یا سایر مردم به وجود نیامده است. این حقایق بر اساس چهار مطالعه بزرگ اپیدمیولوژیکی که بیش از ۲۰۰۰۰ کارگر را در صنایع تولید تیتانیوم دی‌اکسید در شمال آمریکا و همچنین اروپا دربرمی‌گرفت، استوار است، که تحقیقات نشان داد هیچ‌گونه نگرانی در خصوص بروز سرطان یا تأثیرات مخرب بر روی شش‌ها وجود ندارد (SCCNFP et al., 2002) (Boffetta et al., 2001) (Boffetta 2004) (Chen and Fayerweather, 1988) (White et al., 2003) تیتانیوم دی‌اکسید ظرفیت بالایی برای جذب نور UV دارد. به‌علاوه در برابر تغییر رنگ در حضور اشعه UV نیز مقاوم است (Macwan, Dave, and Chaturvedi, 2011). امکان در معرض ذرات تیتانیوم دی‌اکسید قرار گرفتن، بسیار پایین فرض می‌شود به این علت که تیتانیوم دی‌اکسید معمولاً به‌صورت خیلی محدود (مثل مقداری که در تولید رنگ‌ها و پلاستیک‌ها استفاده می‌شود) وارد ماتریس حاصل می‌شود. بنابراین خطر قرار گرفتن در معرض استنشاق این ماده برای همه مردم در نظر گرفته نشده است (Macwan, D.P., Dave, P.N., 2011)

مطالعات نشان می‌دهد که ذرات تیتانیوم دی‌اکسید (در حد رنگدانه یا بسیار ریز) نمی‌توانند نفوذ کنند و به پوست صدمه وارد سازند (Gamer, A.O., 2006). در سال‌های اخیر تیتانیوم دی‌اکسید بیشتر به‌عنوان فوتوکاتالیست اهمیت پیدا کرده است. فعالیت فوتوکاتالیستی تیتانیوم دی‌اکسید وابسته به ساختار کریستالی آن هست، از این رو مطالعات متعددی روی این وابستگی‌ها صورت گرفته است. به‌تازگی کشف شده است که ترکیب تیتانیوم دی‌اکسید آاناتاز و روتایل فعالیت فوتوکاتالیستی بیشتری نسبت به آاناتاز یا روتایل خالص دارد (Mu 2000).

روش‌های سنتز

روش‌های متعددی برای سنتز نانو ذرات تیتانیوم دی‌اکسید بدست آمده است که به‌عنوان مثال می‌توان به روش‌های سل-ژل [۵]، هیدروترمال^۲ (Yin, 2001) (Bavykin, 2006)، سولوترمال^۳ (Yang et al., 2009) (Roy, et al., 2011) و ته نشینی امولسیون^۴ (Chhabra, V., 1995)، مکانوشیمیایی^۵ (Billik, and Plesch, G., 2007)، روش پلاسمای حرارتی با فرکانس رادیویی^۶ (Li et al., 2012) (Seo and Hong, 2007)، روش رسوب دهی شیمیایی بخار^۷ (Rausch and Burte, 1993)، روش میکرواختلاط^۸ (Chen, et

² Hydrothermal

³ Solvothermal

⁴ emulsion precipitation method

⁵ Mechanochemical synthesis

⁶ RF thermal plasma

⁷ Chemical Vapor Deposition

⁸ Micro-Mixing Technique

(al., 2004 اشاره کرد. با اینکه نانو ذرات تیتانیوم دی اکسید به واسطه این روش‌ها به شکل موفقیت آمیزی آماده شده‌اند اما بیشتر نانو ذرات سنتز شده به روش‌های سنتی به مقدار ناکافی کریستالی هستند و بسیار دور از هم پخش می‌شوند (Kuznesof and Rao, 2006).

فرایندهای تولید

پیگمنت های تیتانیوم دی اکسید طی دو فرآیند تجاری تولید می‌شوند: سولفات و کلراید. هر دو نوع آاناتاز و روتایل به وسیله هر دو روش تولید می‌شوند. فرآیند کلراید رفته رفته به فرآیند غالب تبدیل می‌گردد و علت آن این است که پیگمنت های بهتری تولید می‌نماید و دورریز کمتری دارد. روش سولفات اولین بار در سال ۱۹۳۱ برای آاناتاز و سپس در سال ۱۹۴۱ برای روتایل مورد استفاده قرار گرفت، در این فرآیند سنگ معدن شامل تیتانیوم در سولفوریک اسید حل می‌شود و محلولی از تیتانیوم، آهن و سایر سولفات فلزات بدست می‌دهد. سپس طی مراحل که شامل کاهش شیمیایی، خالص سازی، ته نشینی، شستشو و آهکی شدن هست، پیگمنت تیتانیوم دی اکسید تولید می‌شود. این که ساختار کریستالی آاناتاز یا روتایل باشد به وسیله هسته‌ای و آهکی شدن تعیین می‌گردد (Kuznesof and Rao, 2006).

به خاطر مشکلاتی که در بحث هزینه و محیط زیست با روش سولفات مطرح است، در حال حاضر بیشتر ظرفیت تولیدی به روش کلراید اختصاص دارد. واحدهای تولیدی قدیمی تر که با روش سولفات کار می‌کنند، بایستی برای بهبود فرآیندهای خود الزامات محیط زیستی سخت گیرانه تری را، با بازیافت اسیدهای زائد و سوزاندن سولفات‌های فلزی برای بازیابی تری اکسید گوگرد، رعایت کنند.

کاربردهای مقاومت در برابر خوردگی

پیگمنت های نانویی تیتانیوم دی اکسید می‌توانند باعث افزایش مقاومت به خوردگی پوشش‌ها شوند. آقای ماهولیکار به همراه همکارانش بر روی خواص ضد خوردگی پوشش‌های نانو کامپوزیتی بر پایه اپوکسی-پلی آنیلین و تیتانیوم دی اکسید کار کرد. نتایج حاصل از تست‌های خوردگی غوطه‌وری نشان داد که در حضور نانو ذرات تیتانیوم دی اکسید مقاومت به خوردگی تا حد قابل قبولی بالا می‌رود (Mahulikar et al., 2011). آقای شن و همکارانش بر روی خواص مقاومت به خوردگی پوشش‌های نانویی ذرات تیتانیوم دی اکسید بر روی بستر فولاد زنگ نزن ۳۱۶ به روش سل-زل پرداخت. طیفسنجی امپدانس الکتروشیمیایی بهبود خواص مقاومت به خوردگی را در حضور نانو تیتانیوم دی اکسید نشان داد (Shen et al., 2005). در بررسی دیگری که بر روی خواص ضد خوردگی

پوشش‌های نانوکامپوزیتی بر پایه پلی آنیلین و نانو تیتانیوم دی‌اکسید صورت گرفت، نتایج بهبود چشمگیر خواص مقاومت به خوردگی را در حضور نانو ذرات تیتانیوم دی‌اکسید نشان دادند (Radhakrishnan et al., 2009). لنز و همکارانش به بررسی خواص ضد خوردگی پوشش نانوکامپوزیت پلی پیروول-تیتانیوم دی‌اکسید پرداختند. نتایج حاصل از تست‌های کاهش وزن و مه نمکی بهبود مقاومت به خوردگی را در حضور تیتانیوم اکسید نشان داد (Lenz, Delamar and Ferreira, 2003). بهبود خواص ضد خوردگی در حضور نانو ذرات تیتانیوم دی‌اکسید ناشی از خواص سد کنندگی این پیگمنت در پوشش و در نتیجه کاهش انتقال یون‌ها و الکترولیت در حضور نانو ذرات است. باید توجه داشت نحوه پخش و پراکنده شدن نانو ذرات تیتانیوم در بستر پلیمر بسیار مهم است. تجمع نانو ذرات در یک نقطه باعث کاهش چشمگیر خواص مقاومت به خوردگی این پوشش‌ها می‌گردد.

نتیجه‌گیری:

پیگمنت‌های معدنی نقش ویژه‌ای در کاهش خوردگی دارند. یکی از مهم‌ترین و کاربردی‌ترین پیگمنت‌های سفید معدنی تیتانیوم دی‌اکسید است. این پیگمنت خواص فتوکاتالیستی قابل توجهی دارد. پیگمنت‌های تیتانیوم دی‌اکسید دارای سه ساختار شبکه‌ای روتایل، آناز و بروکیت است. در این بین ساختار بلوری روتایل از دو حالت دیگر پایدارتر است. این پیگمنت‌ها در پوشش‌های آلی به دلایل مختلفی همچون خواص فتوکاتالیستی بسیار بالا، خاصیت خود تمیز شوندگی، خواص ضد خوردگی بهینه و ... بکار می‌رود. خواص فتوکاتالیستی این پیگمنت‌ها به گاف انرژی بالای آن‌ها و همچنین قدرت بازگردانی بالای این پیگمنت‌ها برمی‌گردد. خواص مقاومت در برابر خوردگی نیز به دلیل خواص سد گری این پیگمنت در ماتریس خود در حضور مواد خوردنده و الکترولیت است. با توجه به خواص ویژه این پیگمنت انتظار می‌رود در آینده مقادیر بسیار بیشتری از پودرهای تیتانیوم دی‌اکسید در صنایع مختلف از جمله صنایع غذایی، بهداشتی و پوشش‌ها مورد استفاده قرار گیرد.

Reference

- Kirk-Othmer, (1997). Encyclopedia of Chemical Technology, 4th ed, Vol. 24. John Wiley and Sons, New York, pp. 233-250.
- SCCNFP (2000). Opinion of the scientific committee on cosmetic products and non-food products intended for consumer concerning titanium dioxide, Colipa No. S75, adapted by the SCCNFP during the 14th plenary meeting of 24 October 2000.
- Bavykin, D.V., Friedrich, J.M. and Walsh, F.C. (2006). Protonated titanates and TiO₂ nanostructured materials: synthesis, properties, and applications. *Advanced Materials*, 18(21), pp.2807-2824.
- Bickley, R.I., Gonzalez-Carreno, T., Lees, J.S., Palmisano, L. and Tilley, R.J. (1991). A structural investigation of titanium dioxide photocatalysts. *Journal of Solid State Chemistry*, 92(1), pp.178-190.
- Billik, P. and Plesch, G. (2007). Mechanochemical synthesis of nanocrystalline TiO₂ from liquid TiCl₄. *Scripta materialia*, 56(11), pp.979-982.
- Boffetta, P., Gaborieau, V., Nadon, L., Parent, M.E., Weiderpass, E. and Siemiatycki, J. (2001). Exposure to titanium dioxide and risk of lung cancer in a population-based study from Montreal. *Scandinavian journal of work, environment & health*, pp.227-232.
- Boffetta, P., Soutar, A., Cherrie, J.W., Granath, F., Andersen, A., Anttila, A., Blettner, M., Gaborieau, V., Klug, S.J., Langard, S. and Luce, D. (2004). Mortality among workers employed in the titanium dioxide production industry in Europe. *Cancer Causes*.
- Chen, G., Luo, G., Yang, X., Sun, Y. and Wang, J. (2004). Anatase-TiO₂ nano-particle preparation with a micro-mixing technique and its photocatalytic performance. *Materials Science and Engineering: A*, 380(1), pp.320-325.
- Chen, J.L. and Fayerweather, W.E. (1988). Epidemiologic study of workers exposed to titanium dioxide. *Journal of Occupational and Environmental Medicine*, 30(12), pp.937-942.
- Chen, X. and Mao, S.S. (2007). Titanium dioxide nanomaterials: synthesis, properties, modifications, and applications. *Chemical reviews*, 107(7), pp.2891-2959.
- Chhabra, V., Pillai, V., Mishra, B.K., Morrone, A. and Shah, D.O. (1995). Synthesis, characterization, and properties of microemulsion-mediated nanophase TiO₂ particles. *Langmuir*, 11(9), pp.3307-3311.
- Europäische Kommission Scientific Committee on Cosmetic Products and Non-Food Products, (2000). *Opinion of the Scientific Committee on Cosmetic Products and Non-Food Products Intended for Consumers: Concerning an Initial List of Perfumery Materials which Must Not Form Part of Fragrances Compounds Used in Cosmetic Products; Adopted by the SCCNFP During the 12th Plenary Meeting of 3 May 2000*.
- Fryzek, J.P., Chadda, B., Marano, D., White, K., Schweitzer, S., McLaughlin, J.K. and Blot, W.J. (2003). A cohort mortality study among titanium dioxide manufacturing workers in the United States. *Journal of occupational and environmental medicine*, 45(4).
- Fujishima, A., Rao, T.N. and Tryk, D.A. (2000). Titanium dioxide photocatalysis. *Journal of Photochemistry and Photobiology C: Photochemistry Reviews*, 1(1), pp.1-21.

- Gamer, A.O., Leibold, E.V. and Van Ravenzwaay, B. (2006). The in vitro absorption of microfine zinc oxide and titanium dioxide through porcine skin. *Toxicology in vitro*, 20(3), pp.301-307.
- Jafari, D., Shishesaz, M.R., zaarei, D. and Danaee, I. (2015) Evaluation of nanoclays effect on the physical and mechanical properties of polymer-based nanocomposite coating. *Journal of Studies in Color World*, Vol. 5, No. 2, pp. 19-33.
- Kuznesof, P.M. and Rao, M.V. (2006). Titanium Dioxide—Chemical and Technical Assessment. JECFA, Rome, Italy, pp.1-8.
- Lenz, D.M., Delamar, M. and Ferreira, C.A. (2003). Application of polypyrrole/TiO₂ composite films as corrosion protection of mild steel. *Journal of Electroanalytical Chemistry*, 540, pp.35-44.
- Li, J.G., Ikeda, M., Ye, R., Moriyoshi, Y. and Ishigaki, T. (2007). Control of particle size and phase formation of TiO₂ nanoparticles synthesized in RF induction plasma. *Journal of Physics D: Applied Physics*, 40(8), p.2348.
- Macwan, D.P., Dave, P.N. and Chaturvedi, S. (2011). A review on nano-TiO₂ sol-gel type syntheses and its applications. *Journal of Materials Science*, 46(11), pp.3669-3686.
- Mahulikar, P.P., Jadhav, R.S. and Hundiwale, D.G. (2011). Performance of polyaniline/TiO₂ nanocomposites in epoxy for corrosion resistant coatings. *Iran Polym J*, 20(5), pp.367-376.
- Matskevich, L.L. and Bazhinov, V.V. (1977). Titanium dioxide optical coatings. *Optiko Mekhanicheskaja Promyshlennost*, 44, pp.41-43.
- Ohno, T., Tokieda, K., Higashida, S. and Matsumura, M. (2003). Synergism between rutile and anatase TiO₂ particles in photocatalytic oxidation of naphthalene. *Applied Catalysis A: General*, 244(2), pp.383-391.
- Radhakrishnan S, Siju CR, Mahanta D, Patil S, Madras G. (2009). Conducting polyaniline-nano-TiO₂ composites for smart corrosion resistant coatings. *Electrochimica Acta*. Jan 30;54(4):1249-54.
- Rausch, N. and Burte, E.P. (1993). Thin TiO₂ films prepared by low pressure chemical vapor deposition. *Journal of the Electrochemical Society*, 140(1), pp.145-149.
- Roy, P., Berger, S. and Schmuki, P. (2011). TiO₂ nanotubes: synthesis and applications. *Angewandte Chemie International Edition*, 50(13), pp.2904-2939.
- Seo, J.H. and Hong, B.G. (2012). Thermal plasma synthesis of nano-sized powders. *Nuclear Engineering and Technology*, 44(1), pp.9-20.
- Shen, G.X., Chen, Y.C. and Lin, C.J. (2005). Corrosion protection of 316 L stainless steel by a TiO₂ nanoparticle coating prepared by sol-gel method. *Thin Solid Films*, 489(1), pp.130-136.
- Wu, M., Lin, G., Chen, D., Wang, G., He, D., Feng, S. and Xu, R. (2002). Sol-hydrothermal synthesis and hydrothermally structural evolution of nanocrystal titanium dioxide. *Chemistry of Materials*, 14(5), pp.1974-1980.
- Yang, H.G., Liu, G., Qiao, S.Z., Sun, C.H., Jin, Y.G., Smith, S.C., Zou, J., Cheng, H.M. and Lu, G.Q. (2009). Solvothermal synthesis and photoreactivity of anatase TiO₂ nanosheets with dominant {001} facets. *Journal of the American Chemical Society*, 131(11).

Yin, H., Wada, Y., Kitamura, T., Kambe, S., Murasawa, S., Mori, H., Sakata, T. and Yanagida, S. (2001). Hydrothermal synthesis of nanosized anatase and rutile TiO₂ using amorphous phase TiO₂. *Journal of Materials Chemistry*, 11(6), pp.1694-1703.

Archive of SID