



## عنوان مقاله: سنتز بعضی از مشتقات تری آزلویدین با استفاده از نانو ذره مغناطیسی اکسید

### آهن ( $Fe_3O_4$ MNPs)

نوابه نامی، زهره رستمی

گروه شیمی، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر، ایران

navabehnamy@yahoo.com,

nasimrostamy@gmail.com

#### چکیده

از واکنش آلدئیدها و تیوسمی کربازید در مجاورت نانو ذرات مغناطیسی اکسید آهن و سدیم بوروهیدرید مشتقات ۱،۲،۴-تری آزلو سنتز شدند. نانوذرات اکسید آهن بازیافت شده و محصول واکنش خالص سازی و شناسایی شدند. مزایای این روش استفاده از کاتالیزور، دوستدار محیط زیست بودن، ارزان، قابل استفاده مجدد، بازده بالای واکنش و روش جداسازی آسان کاتالیزور می باشد.

**کلمات کلیدی:** آلدئید، تیوسمی کربازید، تری آزلو ها، نانو ذرات مغناطیسی آهن، سدیم بوروهیدرید

#### ۱. مقدمه

هتروسیکلها، ترکیبات حلقوی هستند که در آن، یک یا چند کربن حلقه با اتم غیر کربن مانند نیتروژن، اکسیژن، گوگرد یا اتمهای فلزی و ... جایگزین شده است. متداولترین ترکیبات هتروسیکل، ترکیبات دارای نیتروژن، اکسیژن و یا هر دوی آنها در ترکیب حلقه هستند. بسیاری از ترکیبات طبیعی مانند انواع آلکالوئیدهای موجود در گیاهان هتروسیکل هستند. همچنین بسیاری از ترکیبات دارویی مهم مانند آنتی بیوتیکها هم جزء هتروسیکلها هستند. شیمی ترکیبات هتروسیکل از پیچیده ترین و در عین حال جذاب ترین شاخه های علم شیمی است. حدود نیمی از ترکیبات آلی شناخته شده، هتروسیکل هستند. ترکیبات هتروسیکل کاربردهای فراوانی دارند، در میان ترکیبات دارویی و کشاورزی، سهم عمده ای را به خود اختصاص داده اند. علاوه بر این، آنها به عنوان مواد درخشان کننده نوری، آنتی اکسیدان، ضد خوردگی و ... استفاده می شوند. بسیاری از مواد رنگی و پیگمنت ها نیز ساختار هتروسیکل دارند. در این میان تری آزلو ها دسته ای از ترکیبات هتروسیکل هستند که دارای خواص بیولوژیکی فراوان می باشند.

مشتقات ۱،۲،۴-تری آزلو به دلیل خواص بیولوژیکی مختلف مانند ضد باکتری، ضد قارچ، ضد تشنج، ضد التهاب و ضد سرطان (Sztanke et al. 2008, Sadana et al. 2003) مورد توجه بسیار زیادی قرار گرفته اند. هسته ۱،۲،۴-تری آزلو می توانند

با دسته وسیعی از مولکول های جالب درمانی ترکیب شوند و آنها را به داروهای بهتر تبدیل کنند

(Sun et al. 2004, Clemons et al. 2004). شیف بازهای مشتقات ۱،۲،۴-تری آزلو می توانند فعالیت های بیولوژیکی

قابل توجهی داشته باشند (Li et al. 2009). بدلیل اهمیت این دسته از ترکیبات در این قسمت سنتز بعضی از مشتقات

۱،۲،۴-تری آزلو توسط کاتالیزور نانو ذرات مغناطیسی مورد بررسی قرار گرفت.

امروزه نانوذرات مغناطیسی MNPs به دلیل کاربردهای زیست پزشکی بالقوه در حوزه هایی مانند تحویل دارو (Neuberger et al.

2005) ، تصویربرداری رزونانس مغناطیسی (Pankhurest et al. 2003)، حس گرهای زیست مولکولی (Graham et al.

2004)، جداسازی مغناطیسی (Wang et al. 2004) و حرارت درمانی بسیارمورد توجه قرار گرفته اند. همچنین بدلیل

خصوصیات منحصر به فرد نظیر اندازه ی کوچک، مساحت سطح موثر بالا، سطح بی اثر، پتانسیل اکسایش بالا و خاصیت سوپر مغناطیس از نانوذرات به خصوص  $Fe_3O_4$  MNPs به عنوان کاتالیزور ناهمگن در سنتز ترکیبات آلی استفاده شده است، زیرا در این دسته از ترکیبات ویژگی های جالب ساختاری و سطح بالایی از فعالیت کاتالیزور وجود دارد (Schatz, et al. 2010, Yan et al. 2010).

نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن به دلیل دارا بودن خواص ابرمغناطیسی مورد توجه بسیار واقع شده اند. هم چنین خواص مغناطیسی نانوذرات آهن در برابر سایر نانوذرات بسیار بیشتر می باشد. ماگمیت و مگنتیت اکسید های آهن مغناطیسی با لاکتیک گلیکولیک اسید و یا پلیمرهای طبیعی نظیر آلومین و کیتوسان کاربرد زیادی در علم پزشکی دارند. برای مثال نانوذراتی که از آلومین و یا دیگر مولکولهای زیستی تهیه می شوند، معمولاً از امولسیون کردن محلول آبی حاوی این ذرات و دارویی که قرار است توسط آن در چربی حمل گردد، بدست می آید. سپس قطره های حاصل شده را می توان با تخریب گرمایی، سخت و محکم نمود. با استفاده از متراکم کننده های مناسب، می توان ذراتی در حد نانومتر تهیه کرد. نانو ذرات اکسید آهن به دلیل پایداری شیمیایی و نیز فرآیند تولید نسبتاً ساده ( $Fe_3O_4$ ) بیشترین توجه را به خود جلب کرده است. این نانوذرات را می توان از طریق رسوب دهی قلیایی نمک یون های آهن ( $Fe^{2+}$  و  $Fe^{3+}$ ) طی یک فرآیند تک مرحله ای سنتز کرد؛ همچنین از روش های میکروامولسیون ها، روش رسوب شیمیایی و روش سل ژل برای تهیه آن استفاده می گردد. ذرات نانومتری ( $Fe_3O_4$ ) در دمای اتاق رفتاری پارامغناطیسی از خود نشان می دهند. به عبارت دیگر، آنها تحت یک میدان مغناطیسی تا حد زیادی خواص مغناطیسی نشان می دهند که این مغناطیس دائمی نیست و با حذف میدان از بین می رود. اگر نانوذرات مغناطیسی با هم برخورد نمایند می توانند بهم بچسبند. این حالت می تواند به انباشتگی (به دلیل اثرات الکترواستاتیک) آنها کمک نماید، که برای برنامه های کاربردی مضر می باشد. به منظور جلوگیری از انباشتگی، نانو ذرات ها اغلب با بعضی از مواد پوشش داده شده است. وانگ و همکارانش از روش هیدروترمال برای تهیه پودر  $Fe_3O_4$  استفاده کردند (Wang et al. 2004). این مقدار کمی کمتر از  $92 \text{emu g}^{-1}$  مربوط به  $Fe_3O_4$  توده ای می باشد. دانه های بلورین  $Fe_3O_4$  تشکیل شده تحت شرایط مناسب هیدروترمال مسئول افزایش جرم ذرات،  $Fe_3O_4$  در اندازه نانومی باشند. وانگ اظهار داشت که سنتز به کمک پلی اتیلن گلیکول (PEG) در روش هیدروترمال روش دیگری است که برای سنتز نانو ذرات مغناطیسی استفاده می شود. اگرچه تکنیک هیدروترمال بسیار متنوع است، یکی از معایب اصلی روش هیدروترمال واکنش آهسته آن در دمای محیط است. گرمای میکروویو در طول فرآیند هیدروترمال می تواند منجر به افزایش سینتیک تشکیل بلور شود. سری جا و همکارانش، نانو ذرات  $\gamma\text{-Fe}_2\text{O}_3$  را توسط روش هیدروترمال-مایکروویو تهیه کردند. محققان ادعا دارند که روش هیدروترمال-مایکروویو بسیار مناسب، سریع و تک مرحله ای در تهیه نانوذرات  $\gamma\text{-Fe}_2\text{O}_3$  است. نانو ذرات  $\gamma\text{-Fe}_2\text{O}_3$  می توانند در دمای  $150^\circ\text{C}$  و زمان (۲۵ دقیقه) تهیه شوند. این روش در دما و زمان کمتری در مقایسه با روش هیدروترمال انجام می شود (Gozuak et al. 2009, Sreeja et al. 2007).

## ۲. بخش تجربی


### ۱-۲- تهیه نانو ذرات مغناطیسی آهن $Fe_3O_4$

مقدار  $5/4$  گرم از  $FeCl_2$  و  $2$  گرم از  $FeCl_3$  با  $25$  میلی لیتر محلول اسید هیدروکلریک  $2$  مولار ( $4/17\text{ml}$   $HCl$  با غلظت  $36/5$  درصد و چگالی  $1/18 \text{g/ml}$  با پیپت برداشته شد و در یک بالون  $25$  میلی لیتری با آب مقطر به حجم رسید) در یک بشر در دمای اتاق مخلوط گردید و به مدت  $2$  ساعت در دستگاه التراسونیک قرار گرفت تا نمک حاصل بطور کامل در  $HCl$  حل گردد. سپس به آرامی به مدت  $20$  دقیقه، در دمای اتاق، تحت گاز نیتروژن (یعنی اتمسفر خنثی) به محلول همگن حاصله، مقدار  $40$  میلی لیتر محلول آمونیاک  $NH_4OH$  با خلوص  $25$  درصد، تحت شرایط همزن مکانیکی اضافه گردید و  $30$  دقیقه دیگر در شرایط همزن مکانیکی باقی ماند. نانو ذرات  $Fe_3O_4$  حاصله با آهن را جدا شده و چند بار با اتانول و آب مقطر شسته شد تا  $pH$  آن به  $7$  برسد (اندازه گیری  $pH$  با کاغذ  $pH$  مترانجام شد). محصول بدست آمده در دسیکاتور به مدت  $3$  روز خشک شد. نانو

ذرات مغناطیسی  $\text{Fe}_3\text{O}_4$  تولید شده توسط آهنربای بزرگی تست و جمع آوری گردید و توسط FT-IR و TEM شناسایی شدند (Yang et al. 2009, Kiasat et al. 2013).

## ۲-۲- روش عمومی تهیه نری آزل با استفاده از نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن ( $\text{Fe}_3\text{O}_4$ MNPs)

۳ میلی مول تیوسمی کاربازید، ۳ میلی مول آلدهید و ۰/۰۵ گرم نانو ذره  $\text{Fe}_3\text{O}_4$  به ۵ میلی لیتر اتانول اضافه شد آنگاه در یک حمام آب به کمک یک همزن مغناطیسی به مدت ۲۰ دقیقه رفلکس شد. سپس ۰/۰۳۸ گرم  $\text{NaBH}_4$  در همان شرایط به آن اضافه شد و ۳۰ دقیقه دیگر واکنش در این حال ادامه یافت. واکنش توسط کروماتوگرافی لایه نازک و حلال هگزان و اتیل استات ردیابی شد. پس از تکمیل واکنش، نانوذرات اکسید آهن توسط مگنت خارجی از محلول جدا شده و توسط اتانول شسته شد و جهت استفاده مجدد خشک گردید. محلول باقیمانده حاصل از واکنش حلال پرانی شده و توسط حلال ری کریستاله و خلص سازی شد.




شمای ۱: سنتز نری آزل ها در مجاورت مقدار کاتالیستی  $\text{Fe}_3\text{O}_4$

۲-۳- داده های طیفی بعضی از ترکیبات سنتز شده


۲-۴- داده های طیفی محصول واکنش بنز آلدهید و تیوسمی کاربازید با نانو ذرات اکسید آهن در مجاورت سدیم بورو هیدرید

### 5-phenyl-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazole-3-thiol (a)




Yellow powders; yield: (94%); FT-IR: 3422, 3252, 1590, 1543  $\text{cm}^{-1}$ .  $^1\text{H-NMR}$  (300 MHz,  $\text{CDCl}_3$ ): 7.34-7.42 (3 H, m, 3 H), 7.54 (1 H, broad s, NH), 7.75-7.81 (2 H, m, 2 CH), 7.91 (1 H, broad s, NH), 8.19 (1 H, s, CH) ppm.  $^{13}\text{C-NMR}$  (75 MHz,  $\text{CDCl}_3$ ): 127.3 (2 CH), 128.6 (2 CH), 129.8 (C), 134.2 (C), 142.3 (C), 177.9 (C) ppm.

### 5-(3-nitrophenyl)-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazole-3-thiol (b)



Yellow powders; yield: (85%); FT-IR: 3394, 3243, 3156, 1604, 1525, 1471  $\text{cm}^{-1}$ .  $^1\text{H-NMR}$  (300 MHz,  $\text{CDCl}_3$ ): 7.62 (1 H, broad s, NH), 7.71 (1 H, t,  $^3J = 7.5$ , CH), 8.14 (1 H, broad s, NH), 8.22-8.27 (2 H, m, 2CH), 8.30 (1 H, s, CH), 8.61-8.68 (1H, m, CH) ppm.  $^{13}\text{C-NMR}$  (75 MHz,  $\text{CDCl}_3$ ): 122.2 (CH), 124.9 (CH), 130.9 (CH), 133.9 (CH), 137.2 (C), 140.8 (C), 149.7 (C), 180.8 (C) ppm.


### 5-[2-(1H-1,2,4-triazole-5-yl)ethyl]-1H-1,2,4-triazole (c)



White powders; yield: (91%); FT-IR: 3198, 2933, 2262, 1693, 1419  $\text{cm}^{-1}$ .  $^1\text{H-NMR}$  (300 MHz,  $\text{CDCl}_3$ ): 2.58 (4 H, t,  $^3J = 7.4$ , 2  $\text{CH}_2$ ), 8.49-8.53 (2 H, broad s, 2 NH) ppm.  $^{13}\text{C-NMR}$  (75 MHz,  $\text{CDCl}_3$ ): 29.1 (2  $\text{CH}_2$ ), 157.2 (2 C), 174.1 (2 C).

### ۳-۱- بحث و نتیجه گیری


مورفولوژی و اندازه نانو ذرات مغناطیسی اکسید آهن توسط TEM بررسی گردید و نشان داده شد که اندازه متوسط این نانوذرات سنتز شده در حدود 20-80 nm می باشد.



شکل 1: طیف TEM کاتالیزور  $\text{Fe}_3\text{O}_4$  MNPs


در طیف FT-IR نانو ذرات  $\text{Fe}_3\text{O}_4$  فرکانس کششی Fe-O در ناحیه  $590 \text{ cm}^{-1}$  ظاهر شد. بیک پهن در ناحیه  $3600 \text{ cm}^{-1}$ .  $3000$  نیز مربوط به فرکانس کششی گروههای OH می باشد.

FT-IR ( $\text{KBr}$ ,  $\nu_{\text{max}} \text{ cm}^{-1}$ ): 3000-3500(OH), 590 (Fe-O).




شکل 2: طیف FT-IR کاتالیزور  $Fe_3O_4$  MNPs

ساختار ترکیبات تهیه شده به کمک طیف سنجی  $^1H$ -NMR و  $^{13}C$ -NMR شناسایی شدند. در طیف  $^1H$ -NMR ترکیب **a**، دو پیک چند تایی در  $\delta = 7.4-7.3$  ppm و  $7.81-7.75$  ppm مربوط به پروتونهای حلقه بنزن می باشد. یک پیک پهن یکتایی در ناحیه ppm  $7.54$  و یک پیک پهن یکتایی در ناحیه ppm  $7.91$  مربوط به هیدروژن NH می باشد. یک پیک یکتایی در ناحیه ppm  $8.19$  مربوط به پروتون CH می باشد.



در طیف  $^1H$ -NMR ترکیب **c**، یک پیک سه تایی در ناحیه  $7.58$  ppm مربوط به پروتون های دو گروه  $CH_2$  می باشد. یک پیک پهن یکتایی در ناحیه  $8.53-8.49$  ppm مربوط به پروتون های NH می باشد.



### ۳- نتیجه گیری

امروزه به کارگیری روش های جدید در سنتز ترکیبات شیمیایی برای کاهش آسیب آنها به آدمی و محیط زیست یکی از اهداف بسیار مهم است. با توجه به کاربرد ترکیبات هتروسیکل نیتروژن دار در تهیه ترکیبات دارویی و بیولوژیکی، در این پروژه سعی شد روشی ساده و کار آمد برای تهیه ۱ و ۲-تری ازول ارائه گردد. از نسبت مولی ۱.۵: ۱ از کاتالیزور، آلدهید، تیوسمی کاربازید در حضور سدیم بوروهیدرید در ۵ میلی لیتر حلال اتانول انتخاب شده بعد از جداسازی محصولات با راندمان خوبی بدست آمد. این ترکیبات در حضور کاتالیزور نانوذره مغناطیسی  $Fe_3O_4$  با بازده بالا و در شرایط ملایم سنتز شدند. سرعت واکنش نسبت به روش های دیگر نسبتا خوب بوده و همچنین پس از اتمام واکنش کاتالیزور قابل بازیافت و استفاده مجدد می باشد.

### مراجع

- Clemons, M., Coleman, R.E., Verma, S. (2004). *Cancer Treat Rev*, **30**, 325.  
 Kiasat, A.R., Davarpanah, J. (2013). *J. Mol. Cat A: Chemical*, **373**, 46.  
 Gozuak, F., Koseoglu, Y., Baykal, A., Kavas, H. (2009). *J. Magn. Magn. Mater.*, **321**, 2170.  
 Graham, D. L., FerreFT-IRa. H. A., Freitas, P. P. (2004). *Trends Biotechnol.*, **22**, 455.  
 Li, Z., Gu, Z., Yin, K., Zhang, R., Deng, Q., Xiang, J. (2009). *Eur J Med Chem.* **44**, 4716.  
 Neuberger, T., Schopf, B., Hofmann, H., Hofmann, M., Von, B. (2005). *J. Mang. Mang. Mater.* **293**, 483.

- Pankhurest, Q. A., Connolly, J., Jones, S. K., Dobson, J. (2003) *J. Phys. D; Appl. Phys.*, **36**, R167.
- Sadana, A. K., MFT-IRza, Y., Aneja, K. R., Prakash, O. (2003). *Eur J Med Chem.* **38**, 533.
- Schatz, A., Reiser, O., Stark, W. J. (2010). *J. Eur. Chem.*, 16.
- Sreeja, V., Joy, P.A. (2007). *Mater. Res. Bull.* **42**, 1570.
- Sun, S., Lou, H., Gao, Y., Fan, P., Ma, B., Ge, W., Wang, X. (2004). *J Pharm Biomed Anal.* **34**, 1117.
- Sztanke, K., Tuzimski, T., Rzymowska, J., Pasternak, K., Kandefler-Szerszen, M. (2008). *Eur. J. Med. Chem.* **43**, 404.
- Wang, D., He, J., Rosenzweig, N., Rosenzweig, Z. (2004). *Nano Lett.*, **4**, 409.
- Wang, L., Hung, Y. (2004). *et all. Handbook of Industrial and Hazardous Wastes Treatment, Marcel Dekker, Second Edition.* 65.
- Yang, D., Hu, J., Fu, S., (2009). *J. Phys. Chem. C*, **113**, 7646.
- Yan, N., Xiao, Xc., Kou, Y. (2010). *Rev. Chem. Coord.*, 254.

Archive of SID


# Synthesis of some triazolidine derivatives using Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub> MNPs

Navabeh Nami, Zohreh Rostami

Department of Chemistry, Qaemshahr Branch, Islamic Azad University,  
Qaemshahr, Iran

E-mail: navabehnami@yahoo.com,  
nasimrostamy@gmail.com

**Abstract:** Heterocyclic structure especially triazolidines, are one of the important of organic compounds that is found in nature and or synthesized in laboratory. These compounds could have been different biological properties and or employed in the treatmentof some diseases. Because of importance of these compounds, in this research, triazolidine prepared from the reaction of aldehydes and thiosemicarbazide in the presence of magnetic nanoparticles using Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub>MNPs and sodium borohydride in good yields.



**Keywords:** Aldehyde, Thiosemicarbazide, Triazolidine, Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub> Magnetic nanoparticles, Sodium borohydride.