



## مطالعه ترکیب شیمیایی سطح نانوکامپوزیت $TiO_2/Graphene$ با استفاده از تکنیک XPS

یوسف زاده، سمیرا<sup>۱</sup>؛ مشفق، علیرضا<sup>۱،۲</sup>

<sup>۱</sup> دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف، خیابان آزادی، تهران

<sup>۲</sup> پژوهشکده علوم و فناوری نانو دانشگاه صنعتی شریف، خیابان آزادی، تهران

### چکیده

نانوکامپوزیت  $TiO_2/Graphene$  با افزودن محلول اکسید گرافن (GO) به محلول  $TiO_2$  و احیای فوتوکاتالیستی GO ساخته شد و با استفاده از تکنیک XPS ترکیب شیمیایی سطح آن بررسی شد. نتایج نشان داد گروه‌های عاملی نانوکامپوزیت  $TiO_2/Graphene$  با احیای فوتوکاتالیستی GO نسبت به GO کاهش یافته است. همچنین، وجود پیک پیوند Ti-C در طیف XPS در محدوده انرژی پیوندی C (1s) و Ti (2p) نشانگر تشکیل نانوکامپوزیت  $TiO_2/Graphene$  می‌باشد. براساس خواص نانوکامپوزیت  $TiO_2/Graphene$  می‌توان از آن در سلول‌های فوتوکاتالیستی استفاده کرد.

## Investigation on surface chemical composition of $TiO_2/Graphene$ nanocomposite by XPS technique

Yousefzadeh, Samira<sup>1</sup>; Moshfeqh, Alireza<sup>1,2</sup>

<sup>1</sup>Physics Department, Sharif University of Technology, Tehran

<sup>2</sup>Institute for Nanoscience and Nanotechnology, Sharif University of Technology, Tehran

### Abstract

*$TiO_2/Graphene$  nanocomposite was synthesized by adding Graphene Oxide into  $TiO_2$  solution and reducing GO via photocatalytic process and its surface chemical composition was investigated by XPS technique. The results show that functional groups of  $TiO_2/Graphene$  reduced by photocatalytic reduction of GO. Also, existence of Ti-C peak in XPS spectra of the C (1s) and Ti (2p) core level demonstrated the formation of  $TiO_2/Graphene$  nanocomposite. Based on the properties of the  $TiO_2/Graphene$  nanocomposite, it has the ability to use in photocatalyst cells.*

PACS No.

سیستم‌هایی هستند که به عنوان راه حل مناسب برای رفع مشکلات انرژی و مسائل زیست محیطی از طریق به کارگیری انرژی نامحدود خورشید برای تولید انرژی پاک و تمیز و تجزیه آلودگی‌های مضر در آب و هوا استفاده می‌کنند. برای ایجاد سلول‌های فوق، انتخاب یک نیمه‌رسانای مناسب و تشکیل زوج الکترون - حفره در اثر تابش نور خورشید، امری بسیار ضروری است که نهایتاً برهمکنش این حامل‌های بار با گونه‌های سطحی

### مقدمه

کاهش سوخت‌های فسیلی و افزایش آلودگی محیط زیست حاصل از استفاده بی‌رویه از این منابع به همراه افزایش جمعیت جهان، جامعه بشری را به حذف تدریجی و جایگزینی سوخت‌های فسیلی با منابع تجدیدپذیر و تجزیه آلودگی‌های زیست محیطی سوق داده است. سلول‌های فوتوکاتالیستی از مهم‌ترین



## مقاله نامه هفتمین کنفرانس ملی خلأ ایران

دانشگاه مازندران

۲۰ و ۲۱ آبان ۱۳۹۴

تابش UV (به مدت یک ساعت) اکسید گرافن با فرآیند فوتوکاتالیستی احیا شد [۳].

به منظور بررسی و تعیین ترکیب شیمیایی سطح نمونه ها از آنالیز XPS استفاده شد. در این آنالیز، بر اثر تابش فوتون های اشعه X بر سطح نمونه، فوتوالکترون از سطح نمونه ساطع شده و با انرژی خاص به سطح آشکارساز می رسند. طبق تحلیل انرژی فوتوالکترون های ساطع شده از سطح نمونه، می توان تحلیل نوع عناصر و ترکیبات مختلف در سطح نمونه را شناسایی و تعیین نمود. آنالیز XPS، امکان تعیین حالت های اکسیدی و نوع گونه هایی که بر سطح تشکیل شده است را فراهم می آورد. همچنین، با آنالیز داده های XPS می توان به ساختار الکترونیکی اتم ها و مولکول ها دست یافت. طیف نهایی XPS برای هر نمونه شامل نموداری از تعداد فوتوالکترون های ساطع شده بر حسب انرژی جنبشی یا انرژی پیوندی الکترون ها است. برای انجام آنالیز مذکور، از آند آلومینیوم با انرژی اولیه فوتون های اشعه X ( $eV$  ۱۴۸۶/۶  $AlK\alpha$ ) و محفظه از جنس فولاد زنگ نزن با خلا فوق بالا (UHV) استفاده شد. فشار پایه سیستم آنالیز کمتر از  $10^{-9}$  Torr (اندازه گیری شد که توسط پمپ های یونی و تصعیدی به دست آمد. پس از رسیدن فشار محفظه به حد مطلوب، طیف نمونه ها در دو بازه متفاوت کامل و در محدوده انرژی  $eV$  ۰-۱۲۰۰ و سپس به صورت دقیق تر در بازه های کوچک برای هر عنصر بررسی شد. برای اندازه گیری مکان پیک ها از روش متداول یعنی مرجع قرار دادن پیک کربن (C(1s) در انرژی پیوندی  $eV$  ۲۸۵/۰ استفاده گردید. همه پیک های XPS با استفاده از نرم افزار (version ۴) SDP و درصد گوسی-لورنتسی (۸۰-۲۰) تحلیل شدند.

## بررسی ترکیب شیمیایی سطح به وسیله آنالیز XPS

شکل ۱ طیف گسترده XPS برای نمونه GO و TiO<sub>2</sub>/Graphene را نشان می دهد. همانگونه که مشاهده می شود فقط عناصر موجود در نمونه GO، کربن، اکسیژن و نیتروژن بوده در حالی که علاوه بر پیک های کربن، اکسیژن و نیتروژن، پیک

منجر به تولید انرژی یا تجزیه مواد آلوده کننده می شود. از میان مواد نیمه رسانا، رایج ترین فوتوکاتالیست برای تبدیل نور خورشید به حامل های بار، ترکیب TiO<sub>2</sub> بوده که دارای خواص الکتریکی و اپتیکی منحصر به فرد، قیمت کم، غیر سمی بودن و سهولت دسترسی آن است. با این وجود گاف انرژی زیاد TiO<sub>2</sub>، کاربرد آن را در سلول های فوتوکاتالیستی به ناحیه UV طیف خورشید (% ۵-۳ از کل طیف تابشی خورشید) محدود کرده است [۱].

برای افزایش بازده TiO<sub>2</sub> در سلول فوتوکاتالیستی در ناحیه UV، می توان آن را با گرافن به عنوان یک ماده کربنی با ساختار دوبعدی که دارای تحرک پذیری بالای الکترون، مساحت ویژه سطح زیاد و رسانش دمایی بالا [۲] است، ترکیب کرد. بنابراین با به کارگیری گرافن در ترکیب با TiO<sub>2</sub> و تشکیل نانوکامپوزیت TiO<sub>2</sub>/Graphene می توان انتقال بار را تسهیل نمود و بر اثر این هم افزایی انتظار می رود که بازده فوتوکاتالیستی افزایش یابد. در این مقاله، لایه نازک نانوکامپوزیت TiO<sub>2</sub>/Graphene را به روش شیمیایی و با احیای فوتوکاتالیستی GO ساخته و با استفاده از تکنیک XPS به بررسی ترکیب شیمیایی سطح خواهیم پرداخت.

## روش ساخت

در ابتدا برای ساخت نانو ذرات TiO<sub>2</sub>، ۱ گرم از تتراایزوپروپیل اورتوتیانات (TTIP) در ۲۰۰ mL اتانول (۹۵٪) حل شده و سپس نانوذرات کلونیدی TiO<sub>2</sub> حاصل به مدت ۳۰ دقیقه در محیط گاز آرگون در معرض لامپ UV (ULTRA-) (MED FDA, 400 W, OSRAM) تحت تابش قرار گرفتند. پس از این مرحله، رنگ محلول به دلیل برانگیختگی نانوذرات TiO<sub>2</sub> بر اثر تابش UV و تجمع الکترون ها در آنها از شفاف به آبی تغییر می کند. از سویی دیگر، اکسید گرافن به روش هامرز ساخته شد. برای ساخت نانوکامپوزیت TiO<sub>2</sub>/Graphene سوسپانسیون Graphene Oxide (GO) در اتانول (۵٪ جرمی نسبت به TiO<sub>2</sub>) با محلول TiO<sub>2</sub> فوق مخلوط شد و در حضور گاز آرگون و تحت



اسپین-مدار  $(2p_{3/2})$  Ti و  $(2p_{1/2})$  Ti در سایت‌های  $Ti^{3+}$  می-باشد. پیک‌های E و C موجود در طیف C (1s) نمونه  $TiO_2/Graphene$  مربوط به پیوند Ti-C است که نشان‌دهنده تشکیل نانوکامپوزیت  $TiO_2/Graphene$  می‌باشد [۶].

### نتیجه گیری


در این تحقیق، نانوکامپوزیت  $TiO_2/Graphene$  به روش شیمیایی ساخته و با به کارگیری فرآیند فوتوکاتالیستی، احیای GO عملی گردید. تکنیک XPS و بررسی طیف آن در محدوده پیوندی

Ti ( $2p$ ) در طیف گسترده XPS برای  $TiO_2/Graphene$  ظاهر می‌شود.

هم‌چنین، شکل ۲ طیف XPS پودر GO و  $TiO_2/Graphene$  را در بازه انرژی پیوندی C (1s) نشان می‌دهد. همانگونه که از شکل پیداست، پیک C (1s) برای GO به چهار پیک جداگانه تفکیک شده است. پیک‌های A, B, C و D در انرژی‌های پیوندی ۲۸۴/۵-۲۸۵/۰ eV، ۲۸۷/۰، ۲۸۹/۰ و ۲۸۶/۲ به ترتیب مربوط به پیوندهای C=C, C-C, C=O, C-H, O=C-OH و C-OH



شکل ۲: طیف XPS در محدوده پیک C (1s) برای پودر (الف) GO و (ب)  $TiO_2/Graphene$



شکل ۱: طیف گسترده XPS برای (الف) GO و (ب)  $TiO_2/Graphene$

می‌باشند. بررسی پیک C (1s) نمونه  $TiO_2/Graphene$  نشان می‌دهد که نسبت مساحت زیر سطح پیک‌های مربوط به گروه‌های اکسیژنی فوق به مساحت پیک‌های C-C و C=C کاهش یافته است. دلیل این کاهش، به دلیل احیای فوتوکاتالیستی GO می‌باشد [۴]. هم‌چنین با توجه شکل پیک E در انرژی پیوندی ۲۸۳/۶ eV مربوط به پیوند Ti-C می‌باشد که نشان دهنده تشکیل نانوکامپوزیت  $TiO_2/Graphene$  در طی فرآیند احیای فوتوکاتالیستی GO می‌باشد [۵].


برای بررسی دقیق‌تر چگونگی تشکیل نانو کامپوزیت  $TiO_2/Graphene$  به تحلیل XPS در محدوده انرژی پیوندی Ti ( $2p$ ) مورد تحقیق قرار گرفت. در شکل ۳، پیک‌های A و B در انرژی پیوندی ۴۵۹/۰ و ۴۶۴/۵ eV به ترتیب مربوط به حالات جفت شدگی اسپین-مدار  $(2p_{3/2})$  Ti و  $(2p_{1/2})$  Ti در سایت‌های  $Ti^{4+}$  می‌باشند. هم‌چنین، پیک‌های F و D در انرژی ۴۵۸/۰ و ۴۶۲/۰ eV به ترتیب مربوط به حالات جفت شدگی



[4] D. Yang, A. Velamakanni, G. Bozoklu, S. Park, M. Stoller, R.D. Piner; "Chemical analysis of graphene oxide films after heat and chemical treatments by X-ray photoelectron and micro-Raman spectroscopy"; *Carbon* **47** (2009) 145-152.

[5] Y. Huang, W. Ho, S. Lee, L. Zhang, G. Li, J.C. Jimmy; "Effect of carbon doping on the mesoporous structure of nanocrystalline titanium dioxide and its solar-light-driven photocatalytic degradation of  $\text{NO}_x$ "; *Langmuir* **24** (2008) 3510-3516.

[6] L.C. Chen, Y.C. Ho, W.S. Guo, C.M. Huang, T.C. Pan; "Enhanced visible light-induced photoelectrocatalytic degradation of phenol by carbonnanotube-doped  $\text{TiO}_2$  electrodes"; *Electrochimica. Acta* **54** (2009) 3884-3891.



شکل ۳: طیف XPS در محدوده پیک  $\text{Ti}(2p)$  برای پودر  $\text{TiO}_2/\text{Graphene}$

$\text{C}(1s)$  برای  $\text{TiO}_2/\text{Graphene}$  نشان داد که تعداد پیوندهای گروه‌های عاملی نسبت به GO کاهش یافته است که نشان‌دهنده احیای فوتوکاتالیستی GO است. همچنین، پیک  $\text{Ti-C}$  در طیف  $\text{C}(1s)$  ظاهر شد که دلالت بر تشکیل نانوکامپوزیت  $\text{TiO}_2/\text{Graphene}$  است. این نتیجه به دست آمده با بررسی و تحلیل پیک  $\text{Ti}(2p)$  و ظهور پیک  $\text{Ti-C}$  تایید گردید. براین اساس، با ساخت و تشکیل نانوکامپوزیت  $\text{TiO}_2/\text{Graphene}$  می‌توان از آن در کاربردهای فوتوکاتالیستی بهره گرفت.

## تشکر و قدردانی

نویسندگان از معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی شریف به خاطر حمایت مالی از این طرح سپاسگزاری می‌نمایند.

## مرجع-ها

[1] J. Zhang, Y.P. Zhang, Y.K. Lei, C.X. Pan, "Photocatalytic and degradation mechanisms of anatase  $\text{TiO}_2$ : a HRTEM study"; *Catal. Sci. Technol.* **1** (2011) 273-278.

[2] S. Yousefzadeh, M. Faraji, Y.T. Nien, A.Z. Moshfegh; "CdS nanoparticle sensitized titanium dioxide decorated graphene forenhancing visible light induced photoanode"; *Applied Surface Science* **320** (2014) 772-779.

[3] G. Williams, B. Seger, P.V. Kamat; " $\text{TiO}_2$ -Graphene nanocomposites UV-assisted photocatalytic reduction of graphene oxide"; *ACS Nano* **2** (2008) 1487-1491..