



## بهبود عمق رنگ ظاهری الیاف میکرو پلی استر با استفاده از عملیات تکمیلی سل-ژل

حسین پارانی

گروه فرش، دانشکده هنر، دانشگاه بیرجند، خراسان جنوبی

چکیده

الیاف میکرو دارای ظرافت یک دسی تکس و یا کمتر میباشد و این سبب شده که رفتار رنگپذیری آنها نسبت به انواع الیاف معمول متغیر است. سرعت اولیه بالای برداشت رنگرا در این الیاف نسبت به الیاف دیگر بالاتر بوده و به دلیل انعکاس سطحی بالا، جهت حصول یک عمق ظاهری رنگ یکسان نیاز به مقدار برداشت رنگرای بیشتری میباشد. در این پژوهه به منظور بهبود عمق ظاهری رنگ از روش‌های مختلفی از قبیل آماده سازی اولیه قلیایی و پلاسمایی، شرایط رنگرزی متفاوت از قبیل تغییر غلظت ماده رنگرا و استفاده از لیبوروزم و عملیات بعدی از قبیل یوشش دهنی یک لایه سیلیکات روی نمونه‌ها استفاده شده است. نتایج عملیات انجام شده روی انعکاس و خواص رنگی نمونه‌ها با نمونه استاندارد مقایسه شده است.

واژه‌های کلیدی: الیاف میکرو، پلی استر، سل ژل، عملیات قلیایی، لیبوروزم  
شاخه تخصصی: به کارگیری فناوری‌های نوین (نانو، زیست فناوری و ... ) در صنایع

### مقدمه

الیاف میکرو دارای ظرافت یک دسی تکس و یا کمتر میباشد و زیردست مطلوب، آویختگی عالی، برگشت‌پذیری مناسب و سطح مخصوص بالا آنها از ویژگیهای این الیاف محسوب می‌گردند. رفتار رنگپذیری این الیاف نسبت به انواع معمول الیاف متفاوت است. سرعت اولیه بالای برداشت رنگرا در این الیاف نسبت به الیاف دیگر بالاتر بوده و به دلیل انعکاس سطحی بالا، جهت حصول یک عمق ظاهری رنگ یکسان نیاز به مقدار برداشت رنگرای بیشتری میباشد. از این‌رو دستیابی به رنگ‌های پرعمق و تیره مانند مشکی غالباً با مشکلات زیادی همراه است. هدف از انجام این طرح، انجام عملیات تکمیلی جهت بهبود خصوصیات سطحی این الیاف به منظور دستیابی به عمق‌های رنگی بالا میباشد. عملیات قلیایی الیاف پلی استر، یک عملیات شناخته شده و معمول در صنعت میباشد و تحقیقات وسیعی در مورد آن انجام شده است. پلیمر پلی استر، خطی و معمولاً بر پایه پلی اتیلن ترفتالات می‌باشد [۱]. این عملیات سبب کاهش وزن کالای پلی استری می‌شود. تقلیل وزن بین ۱۰ - ۳۰ درصد، زیر دستی شبیه به ابریشم به کالای پلی استری می‌دهد [۲]. خواص سطحی مواد پلیمری نقش مهمی را در اصلاح خواص رطوبت‌پذیری، چسبندگی، انعکاس نور و رنگرزی آنها دارد. عملیات پلاسمای سرد به عنوان یک روش برای اصلاح سطح مواد شناخته شده است. عملیات پلاسمای تخلیه تابش (glow discharge plasma) به صورت گسترده‌ای به منظور اصلاح سطح پلیمرها مورد استفاده قرار می‌گیرد [۳]. یکی از کاربردهای نانوتکنولوژی در نساجی، تکمیل منسوجات با نانو مواد به روش‌های مختلف میباشد. فن آوری سل ژل روش نوینی برای سنتز مواد معدنی اکسیدی در دمای پائین و در مقایس نانو بوده که مورد توجه بسیار قرار گرفته است [۴].


### مواد و روش

پارچه مورد استفاده در این پژوهه از جنس پلی استر میباشد که از نخ میکرو پلی استر (۱۰۰ دسی تکس، ۱۴۴ فیلامنت) بافته شده است و به منظور کاهش انعکاس سطحی نمونه و افزایش عمق ظاهر رنگی عملیاتی از قبیل انجام عملیات قلیایی، عملیات پلاسمایی و یوشش دهنی نمونه‌ها به روش سل ژل استفاده شده است و همچنین در فرایند رنگرزی تأثیر لستین نیز روی میزان انعکاس نمونه‌ها مورد بررسی قرار گرفت. برای تعیین منحنی انعکاسی نمونه‌ها در بازه ۷۵ - ۳۶ نانومتر با فواصل ۱ نانومتری، از دستگاه اسپکتروفوتومتر A ساخت شرکت Gretag-Macbeth استفاده گردید.



## نتایج و بحث

در این پژوهش تحقیقاتی تاثیر سه روش اصلاح خواص انعکاسی پارچه‌میکرو پای‌استر مورد بررسی قرار گرفت که عبارتند از (الف) آماده سازی اولیه : قلیابی و پلاسمایی (ب) شرایط رنگرزی متفاوت از قبیل تغییر غلظت ماده رنگزا و استفاده از لیپوزوم (ج) عملیات بعدی از قبیل پوشش دهنی یک لایه سیلیکات روی نمونه‌ها می‌باشد. از میان این روش‌ها روش آماده سازی اولیه توسط پلاسما و عملیات قلیابی دارای کمترین تاثیر روی خواص انعکاسی پارچه میکرو پای‌استر هستند (شکل ۱). از طرفی عملیات پوشش دهنی دارای بیشترین تاثیر روی طیف انعکاسی پارچه میکرو پای‌استر بوده و در نتیجه بیشترین مقدار ریشه مجذور تفاضل مربعات را نسبت به نمونه استاندارد ایجاد می‌کند هرچند که پوشش دهنی در محدوده طول موج ۵۱۰-۷۱۰ نانومتر باعث افزایش انعکاس می‌شود که این تغییر انعکاس به ساختار لایه پوشش داده شده و همچنین ضخامت لایه مرتبط می‌باشد.



شکل ۱- نمودار طیف‌های انعکاسی نمونه‌های پوشش داده شده که با شرایط مختلف آماده شده‌اند و استاندارد

رنگرزی با سه درصد ماده رنگزا و رنگرزی با دو درصد ماده رنگزا بهمراه لسیتین، از نمونه‌های هستند که در آنها شرایط رنگرزی متفاوت بوده و همچنین تحت عملیات پوشش دهنی قرار گرفته‌اند. نمونه رنگرزی با سه درصد ماده دارای تاثیر بیشتری روی نمودار انعکاسی می‌باشد و اختلاف رنگ ایجاد شده کم می‌باشد در حالیکه نمونه رنگرزی با دو درصد ماده رنگزا بهمراه لسیتین دارای کمترین مقدار کروموما می‌باشد و می‌توان گفت که بیشترین تاثیر را بروی عمق رنگ داشته است و پیشنهاد می‌شود که برای افزایش عمق رنگ پارچه میکرو پای‌استر، در محیط رنگرزی از ماده لسیتین استفاده شود که یک ماده زیست سازگار و دوستدار محیط زیست می‌باشد و سپس تحت عملیات پوشش دهنی قرار گیرد.

## مراجع

- 1-E.P.G. Golh , L.D. Vilensky ,Textile Science , Longman Cheshire , Sec. Ed. , 1983
- 2-R.T. Shet , S.H. Zeronian ,etal . , "Modification of Polyester and Polyester/Cotton by Alkali Treatment" , Textile Chemist and Colorist , Vol.14 , No.11 , 1982
- 3-Morent, R., et al., Plasma Surface Modification of Biodegradable Polymers: A Review. Plasma Processes and Polymers, (2011), 8(3), p. 171-190.