



سنتر و شناسایی نانومیله های اکسید روی به روش سل ژل و گاربرد آن در الیاف نانو کامپوزیت

المهام فکوري

گروه صنعتی نیکو

چکیده:

در این کار، یک روش عملی و قابل کنترل با استفاده از روش سل-ژل پیروپلیزی با پایه آلکوکسیدی برای سنتر نانومیله های اکسید روی ارائه شده است. سپس نانو میله های سنتر شده با پلیمر پلی پروپیلن (PP) در حالت مناب مخلوط شده تا نانو کامپوزیت ZnO-PP با نسبت وزنی ۱ به ۱۰۰ حاصل شود. نانو کامپوزیت حاصل توسط دستگاه رسیندگی با تعداد نازل یا اسپینر ۵ تا ۵ تایی به صورت الیاف با قطر مناسب درآمد. الیاف حاصل به کمک دمچن هوا خنک شده و سپس حلی دو مرحله تحت کشش طولی قرار گرفت تا الیافی با طراحت فطری $\times 10^{-5}$ تولید شود. برخی از خواص این الیاف نظیر خاصیت ضدیابکتری، ضد حساسیت الیاف معمولی PP و الیاف ZnO کامپوزیت شده با اکسید روی میکرومتری بررسی شد. نتایج حاصل از بررسی ها نشان داد که الیاف نانو کامپوزیت تولید شده نسبت به الیاف معمولی و الیاف کامپوزیتی PP یا اکسید روی میکرومتری خواص بهتری دارند هدف یافتن شرایط بهینه جهت دستیابی به مورفولوژی خاص نانو ساختار اکسید روی خواص اکسید روی سنتری بر روی پسترهای پلیمری از جمله خاصیت آنتی باکتریال، بررسی امکان صنعتی کردن استفاده از نانو ساختار اکسید روی در صنایع نساجی از جمله الیاف و منسوجات بی یافت بهداشتی میباشد.

واژه های کلیدی: پیروپلیز-سل ژل نانو کامپوزیت، آنتی باکتریال

شاخه تخصصی: به کارگیری مکتوبه نانو در صنایع نساجی و پوشاک و چرم و پایه پلیش

مقدمه و سابقه علمی:

نانو ساختارها برای کاربردهای الکترونیکی، فوتولکترونیکی، نساجی، نیمه هادیها و غیره توجه خیلی زیادی را به خود جلب کرده است [۱-۲]. یکی از کاربردهای خاص این اکسید در دستگاههای ساطع کننده اشعه مأواه بنفش [۳-۴] می باشد. روشهای مختلفی از جمله روشهاي شیمیابی و فیزیکی جهت سنتر ارایه شده است ولی تاکنون اکسید روی به روش سل ژل پیروپلیزی با پایه آلکوکسیدی گزارش نشده است [۴-۵]. تاثیر فناوری نانو بر پلیمرها بیشتر از طریق نانو کامپوزیت های پلیمری صورت می گیرد [۶]. مخلوط کردن مکانیکی پلیمر با نانو ذرات فلزی و روش ذوبی یا اکستروژن، بررسی گردیده است [۷].

مواد:

مشخصات مواد مورد استفاده: استات روی (Merck)، پلی وینیل الکل PVA با درجه پلیمریزاسیون ۷۲۰-۷۳۰ درجه خالوص ۷.۹۷٪ پلی وینیل پیروپلیدین (PVP)، گرانول پلی پروپیلن شرکت توید زر شیمی بندر امام خمینی روغن رسیندگی SPIN FINISH بهداشتی روشها:

شش گرم نمک استات روی بدون آب داخل ۹۱ گرم حلال ۳۰٪ آب: اتانول حل شده و سپس ۳ گرم از پلی وینیل الکل در آن به کمک حرارت حل شد. سل حاصل را تا دمای ۱۲۰°C حرارت داده تا به ژل سفتی تبدیل شود. ژل سفت شده در کوره با دمای حدود ۵۰°C ۴۰ دقیقه گرفت تا در مدت ۴ ساعت پیروپلیز شده و نانو ذرات ZnO تشکیل شود.


پلیمر اولیه در داخل کوره با دمای ۲۵°C ۲۳ دقیقه ذوب شد. مقدار مناسبی از پودر نانو میله های ZnO به پلیمر ذوب شده اضافه گردید. محصول خروجی از اکسترودر، نانو کامپوزیت یکنواخت ZnO-PP می باشد گرانول با نانو کامپوزیت ZnO به طور کاملا یکنواخت و با غلظت ۱ ppm ممکن سازی شد و در سیستم ذوب بررسی الیاف حاوی نانو میله های اکسید روی بدست آمد. انجام آزمون آنتی باکتریال به روش (AATCC Test OECD-100-1993) و تست بیولوژیکی بر روی پوست خرگوش طبق استاندارد ISO 10993 و ISO 1992-1993



GUIDELINES NO.404
انجام و نتایج بررسی گردید از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) (میکروسکوپ الکترونی عبوری و تفرقه و پراش پرتو های ایکس استفاده گردید

جدول (۱): شرایط تجربی آزمایشات بهینه سازی

زمان پیرولیز (h)	دهمای پیرولیز (°C)	pH	درصد وزنی PVP	نوع افزودنی	ترکیب درصد حلال اتانول / آب	نوع حلالتگیبی آب	درصد وزنی PVA	درصد وزنی نمک	شرایط تجربی بهینه سازی
۴	۴۰۰	۷	۶	pvp	۳۰:۷۰	اتanol آب	۲	۶	



نانو ساختارهای اکسید روی سنتز شده در شرایط بهینه SEM و TEM شکل (۱): تصویر

جدول (۲): نتایج تست میکروبی بر روی دو قلمونه الیاف معمولی و الیاف نانو کامپوزیت

نوع میکروب	معمولی PP	تعداد کلی در الیاف نانو ZnO-PP	درصد کاهش رشد در الیاف نانو (%)
E.Coli	۸۶۰	۷۹	۹۰
S. aeruginosa	۹۷۴	۱۰۲	۸۹
S. aureus	۸۹۶	۸۲	۹۰



شکل (۲): نمونه محیط کشت میکروبی

نتیجه گیری کلی:

سنتز نانو میله های اکسید روی به روش سل ژل انجام و در شرایط بهینه نانومیله هایی هایی با قطر 47nm و طول $184\text{-}200\text{ nm}$ تهیه شد . عوامل مختلفی در این سنتز جهت بهینه سازی موثر می باشد که مهمترین آنها دمای پیرولیز میباشد. از مستریج نانو کامپوزیت تهیه شده با ترکیب درصد مشخص جهت تهیه الیاف نانو کامپوزیت در سیستم های ریستندگی می توان استفاده کرده و الیاف نانو کامپوزیت بدست آورد . در بررسی خواص ضد باکتری و



ضد حساسیت این نوع الیاف نتایج بسیار خوبی حاصل گردید. بر طبق نتایج حاصله می‌توان میزان رشد باکتری را تا ۷.۹٪ کاهش داد و نیز بدون هیچ گونه عوارض آرزوی زایی به راحتی جهت تولید منسوجات استفاده کرد لذا از این الیاف می‌توان به عنوان لباسهای یکبار مصرف بهداشتی، بیمارستانی و جراحی و لباسهای محافظ پوست استفاده کرد.

منابع و موارد:

- [1] T. W. Odom, J. L. Huang, P. Kim, and Charles M. Lieber, *Nature* 62 (1998) 391.
- [2] Z. R. Dai, Z. W. Pan, and Z. L. Wang, *Adv. Funct. Mater.* 9 (2002) 13.
- [3] D. P. Yu, Q. L. Huang, Y. Ding, H. Z. Zhang, Z. G. Bai, J. J. Wang, and Y. H. Zhou, *Appl. Phys. Lett.* 73 (1998) 3076.
- [4] X. Duan, Y. Huang, R. Agarwal, and C. M. Lieber, *Nature (London)* 241 (2003) 421
- [5] A. Bayandori Moghaddam, T. Nazari, J. Badraghi, M. Kazemzade “Synthesis of ZnO Nanoparticles and Electrodeposition of Polypyrrole/ZnO Nanocomposite Film”, *International Journal of Electrochemical Science*, 4, 2009, 247-257.
- [6] Y. Li, H. Feng, N. Zhang, C. Liu, “Hydrothermal synthesis and characterization of tube-structured ZnO NEEDLES”, *Material Science-Poland*, Vol. 27, No. 2, 2009.
- [7] S. Y. Yeo, H. J. Lee, S. H. Jeong, “Preparation of nanocomposite Fibers for Permanent antibacterial effect”, *J. Mat., Sci.*, vol. 38, 2003, pp.2143-2147.